

تحليل و تشخيص لمواد النحاس الأثرية

Analysis and characterization of Archeological copper
Materials

م. حميان^٠ ، ر. عبد الصمد^٠

ملخص:

يعد النحاس من أكثر المعادن أهمية في صناعة الأدوات المعدنية و التحف الأثرية و قد استخدم في صناعة العملات و الأواني و أدوات الزينة ، تحمل هذه التحف في طياتها تاريخا غنيا و مراجع متعددة الأشكال .

و قد تمحورت إشكالية دراستنا حول قطع نقدية متفاوتة التأكل و لمعرفة عوامل التلف و مدى أثره على المعدن قمنا بدراسة طبيعة طبقة التأكل و القطعة النقدية من خلال معرفة التركيبة المعدنية و التركيبة الكيميائية و معرفة الخصائص الفيزيائية لقطع النقدية و قد استعمل لهذا الغرض أجهزة مخبريه حديثه أهمها التحليل المعدني بواسطة الأشعة السينية (X) و التركيبة الكيميائية عن طريق جهاز الميكروسكوب الإلكتروني (MEB) و معرفة الخصائص الفيزيائية بواسطة جهاز Geopyc و Accoupc ، وقد أثبتت التحاليل أن القطع من معدن النحاس و طبقة التأكل متكونة أساسا من أكسيد النحاس و أهم عوامل تأكلاها رطوبة التربة التي كانت تغمرها في الحفريه

الكلمات المفتاحية :

معدن النحاس - التأكل- قطع نقدية- التركيبة الكيميائية-الخصائص الفيزيائية-عوامل التلف- الصيانة.

مقدمة:

إن المواد المعدنية المختلفة لديها فترة محددة للاستعمال و ذلك لأسباب تلفها و تحويلها تحت تأثير الرطوبة و الحرارة و عوامل طبيعة أخرى إضافة إلى نوع التركيبة المعدنية و الخصائص الفيزيوكيميائية و الفيزيوميكانيكية و مكان استعمالها ، معلم تاريخية و أثرية كثيرة و في مناطق متعددة من القطر الجزائري تملك آثار معدنية معرضة للتلف و الزوال تحت تأثير عوامل المحيط الطبيعي و الاجتماعي ، بينما الأعمال المخصصة لحمايتها و المحافظة عليها تبقى ضئيلة و محدودة مما تتطلبها التدخلات الأساسية التي أصبحت اليوم ضرورية أكثر من الامس .

-
- جامعة بومرداس قسم هندسة المواد
 - جامعة الجزائر معهد الآثار

دراسة هذه المسائل تستدعي تقنيات خاصة لتشخيص البنية و معرفة الخصائص الفيزيوكيميائية لهذا المعدن و أسباب تلفه .

النحاس هو واحد من هذه المعادن ذات قيمة فنية و تاريخية ذات أهمية معترفة احتواه على العديد من الخفایا و الإشكالیات التي تستدعي البحث من أجل كشف الستار و رفعه عنه و مدى تعرضه لظاهرة تلف متقدمة جعلت منه الهدف الأساسي لهذه الدراسة.

لفهم ظاهرة تلف هذه القطع المعدنية و التمكن من ترميمها و صيانتها استعملنا طرق تقنية و علمية للوصول إلى حلول ملائمة، تطرقنا من خلالها إلى النقاط التالية :

- تعين التركيبة المعدنية للقطع النقدية و طبقة التآكل
- تعين الخصائص الفيزيائية للقطعة
- تشخيصاً تلف القطع المعدنية
- أخذ بعين الاعتبار تأثير الخصائص على تلف المواد
- وضع اقتراحات لتنظيف القطع

1-تعريف التآكل

هو مجموع العمليات الفيزيوكيميائية التي تترسخ بين المعدن والوسط بداية من سطح المعدن و التي تسبب رجوع المعدن لحالة معدنية قريبة من حالة الخام المستقر ثرموديناميكيا فالتأكل هو حالة رجوعية لا تلقائية



شكل رقم (١) تمثل تآكل قطعة نقدية نحاسية


2-عوامل التآكل

نجد العوامل الكيميائية كالماء، الأملاح المذابة، الغازات، الرطوبة ، الحرارة و العامل البيولوجي كالبكتيريا التي لها أثر بيوكيميائي و -العامل الفيزيائي باكتساب القطعة ظاهرة المسامية و هي في باطن الأرض مما يؤدي إلى انسياب الماء و الغازات التي لها دور في التطور الحركي

3- نتائج التآكل



أكسيد النحاس:



هيدروكسيد - كربونات النحاس: $\text{Cu}_4(\text{SO}_4)_6 \cdot \text{H}_2\text{O}$

٤- التجارب:

لتحقيق هذه الدراسة أخذنا أربعة (٣) عينات متفاوتة في درجات التلف و لقيام بعملية تشخيص العوامل الداخلية و الخارجية المؤثرة في تلف المعدن قمنا بالمشاهدة الظاهرية باستعمال عن طريق الجهاز ميكروسكوب (X30) مع جهاز لقياس الأبعاد بدقة (10² مم) الرؤية المجردة للمظهر الخارجي للقطعة أدى بنا إلى التطرق للتحاليل الآتية :

- تحليل التركيبة المعدنية و الكيميائية للمعدن و طبقة التأكل

- تحليل الخصائص الفيزيوكيميائية و الفيزيوميكانيكية للعينات المعدنية

استعمل لهذا الغرض أجهزة مخبرية متنوعة منها الديفراكتومتر للأشعة السينية RX و جهاز Accupyc1330 و الجهاز الميكروسكوبى الإلكترونى (MEB)

٥- نتائج التجارب :

١.٥- التركيبة المعدنية و الكيميائية :

جدول رقم (٠١) يوضح التركيبة المعدنية و الكيميائية لقطعة النقدية رقم (01)

رقم الصور	التركيبية المعدنية	التركيبية الكيميائية	الرقم
Pb. C. O. Cu. Cl. H	Cerussite .Cuprite Copper .Chloride .Hydroxide .	سيروسيت، كوبيريت النحاس، كلوريد، هيدروكسيد	01

جدول رقم (٠٢) يوضح التركيبة المعدنية و الكيميائية لقطعة النقدية رقم (02)

رقم الصور	الرقم
02	


O. Cu. Sn. K. S. H		التركيبة الكيميائية
Cerussite .Cuprite Copper . .Cyanochroite	سيروسيت، كوبيريت النحاس، سينوクロوات	التركيبة المعدنية

جدول رقم (٣) يوضح التركيبة المعدنية و الكيميائية لقطعة النقدية رقم (03)

رقم الصور	03	
Pb . C. O. Cu. H. Sn. Si. Fe		التركيبة الكيميائية
Cerussite .Cuprite .Quartz. Hematite .Malachite .	سيروسيت، كوبيريت النحاس، هيدروكسيد كوارتز، هيماتيت، ملاخيت سينوクロوات	التركيبة المعدنية


جدول رقم (٤) يوضح التركيبة المعدنية و الكيميائية لقطعة النقدية رقم (04)

رقم الصور	04	
Pb . C. O. Cu. Cl. H. Sn. K. S. Si. Fe		التركيبة الكيميائية
Cerussite .Cuprite Copper .Chloride .Hydroxide .Quartz. Hematite .Malachite .Cyanochroite	سيروسيت، كوبيريت النحاس، كلوريد، هيدروكسيد كوارتز، هيماتيت، ملاخيت سينوクロوات	التركيبة المعدنية




شكل رقم (١٢) راديو غرام للفطعة رقم (01)
(Radio gramme RX
(Cerussite .Cuprite .Copper .
.Chloride .Hydroxide)

شكل رقم (١١) راديو غرام للفطعة رقم (03)
(Radio gramme RX (Cerussite .Cuprite .Quartz.
Hematite . Malachite .Sn)



شكل رقم (٤) لظهر القطعة رقم (04) تحليل كيميائي
بالمجهر

شكل رقم (١٣) لوجه القطعة رقم (04) تحليل كيميائي
بالمجهر



شكل رقم (١٥) راديو غرام للقطعة رقم (02)
(Radio gramme RX)
(Cerussite .Cuprite .Cyanochroite)

2.5 - الخصائص الفيزيائية:

قياس الكتلة الحجمية عن طريق جهاز Accupyc 1330
جدول رقم (٠٥) يمثل الكتلة الحجمية عن طريق جهاز Accupyc 1330

رقم العينة	الكتلة الحجمية (غ/سم ^٣)	حجم (سم ^٣)	دقة قياس (سم ^٣)	دقة القياس (غ/سم ^٣)
1	0.2772	0.0071	7.6604	0.2044
2	0.2677	0.0023	7.9306	0.0658
3	0.2694	0.0006	7.8818	0.0170
4	0.2662	0.0038	7.09753	0.1105
5	0.2696	0.0004	7.8759	0.0111

أبعاد و قياس الكتلة الحجمية بالطريقة التحليلية
جدول رقم (٠٦) يمثل الكتلة الحجمية بالطريقة التحليلية

رقم العينات	القطر ملم	السمك ملم	المساحة ملم ^٢	الحجم سم ^٣	الوزن غ	الكتلة الحجمية غ/سم ^٣
1	16.24	1.84	93.83	380.9	2.83	7.43
2	22.99	2.51	11965.78	1040.50	5.44	5.23
3	24.56	3.19	18548.78	1510.40	8.58	5.68

4	30.75	1.76	20079.20	1306.39	8.92	6.83
5	24.83	0.99	5946.07	478.72	3.89	8.12
6	20.07	1.45	46000.97	458.03	2.88	6.29

6- تأويل و تفسير النتائج :

تتوافق نتائج التحاليل على أن القطع النقدية كلها من معدن النحاس مع وجود أحيانا خليط من تركيبة نحاسية و برونزية .

كما أن التركيبة المعدنية لطبقة التآكل تتوافق و ميكانيزمات تآكل النحاس و البرونز

7- اقتراحات لتنظيف القطعة و معالجتها:

ليس من السهل معرفة معدن النحاس من البرونز للقطع الاثرية و بالخصوص إذا كانت القطع في حالة متقدمة من التآكل ، فعيناتنا النقدية وجدت متألفة تحت الأرض و لهذا كان من اللازم أن نلجأ إلى التحاليل الكيميائية و المعدنية و الخصائص الفيزيوكيميائية لمعرفة طبقة التآكل سطح المعدن.

- و عموما فان النحاس يتلاكسد بطريقة أقل من البرونز و طبقة التآكل تكون أكثر وضوحا ، فالنحاس الصافي يكون احمر اللون حيث تاثير الرطوبة يتلاكسد بارتباطه مع حمض الكربونيك الموجود في الهواء و يكون ما يسمى (اخضر رمادي)

جدول رقم (٠٧) بطاقة تقنية

بطاقة تقنية لصيغة و ترميم المسكوكات التحاسية						
وجه القطعة قبل الترميم	تعريف و تشخيص للقطعة					
	رقم القطعة	طبيعة المادة	الفترة	المقياس	نوع التآكل	لون التآكل
	01	تحالن	القرن	3: 452.72 مم / ح: 2.01 مم / ع: 16.94 مم	عام	رمادي
	طبيعة التلف	كيميائي	X	غير كيميائي	X	سود بني
	ظاهر القطعة قبل الترميم	طبيعة التلف	كيميائي	غير كيميائي	X	أخضر بقع
Sطح القطعة	نوع التآكل	عام	X	متسلقي	X	رمادي
L التنظيف	لون التآكل	سود بني	X	متسلقي	X	رمادي
	حالة الحفظ	جيده	متسلقي	جيده	جيده	جيده
التدخلات اللازمة						
	X	كيميائي	X	ميكانكي	X	التنظيف
	الوجه و النظير لا تتغير عليهما لامة ملامح					الوصف
	Paraloid B44					

و قد نظفت القطعة
التنظيف الميكانيكي
القديمة
التنظيف الكيميائي:

بالموجات الصوتية Cuve ultrasons ، يتالف مبدأ التنظيف بالموجات الصوتية باستخدام موجات ذات التردد العالي التي يولدها الجهاز ، يقوم بنشرها آلياً داخل الوعاء حيث يؤدي إلى تنظيف جزئي للقطعة ، تزيل هذه المغاطس الشوائب (الرمل، الاتربة،... الخ) من التحفة

- كانت النتيجة جد ايجابية و ذلك بابعاد كل المادة الطينية العالقة بالقطعة و طبقة التآكل ثم تنظيفها لتصبح خالية من كل شائبة و تآكل.

٨- الخاتمة:

الإلمام بالمراجع العلمية و التقنية لمعدن النحاس ، سبائكه و خصائصهما يؤدي إلى معرفة جيدة و شاملة للتحف الأثرية و تفاعلاتها مع المحيط و بالتالي إلى تشخيص ، صيانة و ترميم ملائم حسب مقاييس علمية دقيقة .

- المجموعة النقدية متنوعة من حيث الأشكال و الأبعاد..
- كل التحف تظهر في حالة متقدمة من التلف .
- أثبتت التحاليل الكيميائية و المعدنية بأن معدن القطع هو النحاس .
- طبقات التآكل متنوعة الا أن كلها تحتوي على أكسيد النحاس (Cuprite . Cu₂O)
- تغير السطح و تركيبة المعدن نتيجة تآكل القطعة المعدنية تحت تأثير المحيط .
- تغير بعض الخواص الفيزيوكيميائية تحت تأثير التآكل .
- في المرحلة الأولى يتكون على سطح القطعة النقدية أكاسيد أساساً كوبيريت (Cu₂O)، ذو اللون الأحمر البني و توريت (CuO)، ذو اللون المائل للسواد تحت تأثير المحيط الجوي يضاف إلى طبقات الأكسيد السالفة تكوين سولفات النحاس القاعدية (OH)₂ (Cu SO₄.3Cu) ذات اللون الأخضر الفاتح أو تكوين الملاخيت ذات اللون الأخضر الجميل (Cu₂ CO₃).
- صيانة أو محافظة التحف النقدية النحاسية مرتبطة بالعوامل الآتية:
 - . السطح و البنية التي تتغير تحت تأثير المحيط الجوي و شدة التآكل.
 - . تغير المقاومة و الخصائص الفيزيوكيميائية المظهرية للتحفة .
- الهدف المنشود بعد التنظيف هو إعادة القيمة المظهرية للتحفة النقدية و الحفاظ عليها
- هناك تركيبات متعددة و متنوعة مستعملة في تنظيف القطعة النقدية النحاسية إلا أنه من الأفضل أن يكون التنظيف الميكانيكي في المرحلة الأولى و التنظيف الكيميائي في المرحلة الثانية .

٩- قائمة المصادر و المراجع

- ١- ر. عبد الصمد . مذكرة ليسانس في الصيانة ٤ ٢٠٠٠ . الجزائر
- ٢- م. برديكو . تر. محمد أحمد الشاعر . الحفظ في علم الآثار . القاهرة ٢٠٠٠

