



مجلة بحوث الشرق الأوسط



مجلة علمية محكمة (معتدلة) شهرية
يصدرها مركز بحوث الشرق الأوسط

السنة الثامنة والأربعون - تأسست عام ١٩٧٤

العدد التاسع والسبعون (سبتمبر ٢٠٢٢)

الترقيم الدولي: (2536-9504)

الترقيم على الإنترنت: (2735-5233)



لا يسمح إطلاقاً بترجمة هذه الدورية إلى أية لغة أخرى، أو إعادة إنتاج أو طبع أو نقل أو تخزين. أي جزء منها على أية أنظمة استرجاع بأي شكل أو وسيلة، سواء إلكترونية أو ميكانيكية أو مغناطيسية، أو غيرها من الوسائل، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من مركز بحوث الشرق الأوسط.

All rights reserved. This Periodical is protected by copyright. No part of it may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without written permission from The Middle East Research Center.

الأراء الواردة داخل المجلة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليست مسئولية مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية

رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق القومية : ٢٤٣٣٠ / ٢٠١٦

الترقيم الدولي: (Issn :2536 - 9504)

الترقيم على الإنترنت: (Online Issn :2735 - 5233)



مجلة بحوث الشرق الأوسط

مجلة علمية محكمة
متخصصة

في تطلُّون التترق الأوسط

مجلة معتمدة من بنك المعرفة المصري



موقع المجلة على بنك المعرفة المصري

www.mercj.journals.ekb.eg

- معتمدة من الكشف العربي للاستشهادات المرجعية (ARCI). المتوافقة مع قاعدة بيانات كلاريفيت Clarivate الفرنسية.
- معتمدة من مؤسسة أرسيف (ARCIf) للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية ومعامل التأثير المتوافقة مع المعايير العالمية.
- تنشر الأعداد تباعاً على موقع دار المنظومة.



العدد التاسع والسبعون - سبتمبر ٢٠٢٢

تصدر شهرياً

الستة الثامنة والأربعون - تأسست عام ١٩٧٤

مطبعة جامعة عين شمس
Ain Shams University Press





مجلة بحوث الشرق الأوسط (مجلة مُعتمدة)
دورية علمية مُحكّمة (اثنا عشر عددًا سنويًا)
يصدرها مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية

إشراف إداري
عبيد المنعم
أمين المركز

سكرتارية التحرير

ناهد مبارز رئيس وحدة النشر
راندانوار وحدة النشر
زينب أحمد وحدة النشر
رشا عاطف وحدة النشر
أمل حسن رئيس وحدة التخطيط والمتابعة
المحرر الفني
ياسر عبد العزيز رئيس وحدة الدعم الفني
إسلام أشرف وحدة الدعم الفني
تنفيذ الغلاف والتجهيز والإخراج الفني للمجلة
وحدة الدعم الفني

تدقيق ومراجعة لغوية
أ.د. نبيل رشاد أ.د. عاشور محمود
د. تامر سعد الحيت
تصميم الغلاف أ.د. وائل القاضي

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ الدكتور / غادة فاروق

نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة

ورئيس مجلس إدارة المركز

رئيس التحرير

الأستاذ الدكتور / أشرف مؤنس

مدير مركز بحوث الشرق الأوسط

والدراسات المستقبلية

هيئة التحرير

أ.د. محمد عبد الوهاب (جامعة عين شمس - مصر)
أ.د. حمدنا الله مصطفى (جامعة عين شمس - مصر)
أ.د. محمد عبد السلام (جامعة عين شمس - مصر)
أ.د. وجيه عبد الصادق عتيق (جامعة القاهرة - مصر)
أ.د. أحمد عبد العال سليم (جامعة حلوان - مصر)
أ.د. سلامة العطار (جامعة عين شمس - مصر)
لواء د. هشام الحلبي (أكاديمية ناصر العسكرية العليا - مصر)
د. محمد عبد الباسط العناني (جامعة عين شمس - مصر)
أ.د. محمد يوسف القريشي (جامعة تكريت - العراق)
أ.د. عامر جاد الله أبو جيلة (جامعة مؤتة - الأردن)
أ.د. نبيلة عبد الشكور حساني (جامعة الجزائر ٢ - الجزائر)

توجه المراسلات الخاصة بالمجلة إلى: أ.د. أشرف مؤنس، رئيس التحرير
البريد الإلكتروني لوحدتنا النشر: merc.pub@asu.edu.eg

• وسائل التواصل:

جامعة عين شمس - شارع الخليفة المأمون - العباسية - القاهرة، جمهورية مصر العربية، ص.ب: 11566
تليفون: 24662703 (+202) فاكس: 24854139 (+202) (موقع المجلة موبايل/واتساب): 01098805129 (+2)
ترسل الأبحاث من خلال موقع المجلة على بنك المعرفة المصري: www.mercj.journals.ekb.eg
ولن يلتفت إلى الأبحاث المرسلة عن طريق آخر



مجلة بحوث الشرق الأوسط

- رئيس التحرير أ.د. أشرف مؤنس

- الهيئة الاستشارية المصرية وفقاً للترتيب الهجائي:

- أ.د. إبراهيم عبد المنعم سلامة أبو العلا
- أ.د. أحمد الشربيني
- أ.د. أحمد رجب محمد علي رزق
- أ.د. السيد فليفل
- أ.د. إيمان محمد عبد المنعم عامر
- أ.د. أيمن فؤاد سيد
- أ.د. جمال شفيق أحمد عامر
- أ.د. حمدي عبد الرحمن
- أ.د. حنان كامل متولي
- أ.د. صالح حسن السلوت
- أ.د. عادل عبد الحافظ عثمان حمزة
- أ.د. عاصم الدسوقي
- أ.د. عبد الحميد شلبي
- أ.د. عفاف سيد صبره
- أ.د. عفيفي محمود إبراهيم
- أ.د. فتحي الشرقاوي
- أ.د. محمد الخزامي محمد عزيز
- أ.د. محمد السعيد أحمد
- لواء/ محمد عبد المقصود
- أ.د. محمد مؤنس عوض
- أ.د. مدحت محمد محمود أبو النصر
- أ.د. مصطفى محمد البغدادى
- أ.د. نبيل السيد الطوخي
- أ.د. نهى عثمان عبد اللطيف عزمي
- رئيس قسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة الإسكندرية - مصر
- عميد كلية الآداب السابق - جامعة القاهرة - مصر
- عميد كلية الآثار - جامعة القاهرة - مصر
- عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا الأسبق - جامعة القاهرة - مصر
- أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر - كلية الآداب - جامعة القاهرة - مصر
- رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية - مصر
- كلية الدراسات العليا للطفولة - جامعة عين شمس - مصر
- عميد كلية الحقوق الأسبق - جامعة عين شمس - مصر
- وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب - جامعة عين شمس - مصر
- أستاذ التاريخ والحضارة - كلية اللغة العربية - فرع الزقازيق
- جامعة الأزهر - مصر
- عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة
- كلية الآداب - جامعة المنيا،
- ومقرر لجنة الترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات - مصر
- عميد كلية الآداب الأسبق - جامعة حلوان - مصر
- كلية اللغة العربية بالمنصورة - جامعة الأزهر - مصر
- كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة - جامعة الأزهر - مصر
- كلية الآداب - جامعة بنها - مصر
- نائب رئيس جامعة عين شمس الأسبق - مصر
- عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية - جامعة الجلالة - مصر
- كلية التربية - جامعة عين شمس - مصر
- رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء - مصر
- كلية الآداب - جامعة عين شمس - مصر
- كلية الخدمة الاجتماعية - جامعة حلوان
- قطاع الخدمة الاجتماعية بالمجلس الأعلى للجامعات ورئيس لجنة ترقية الأساتذة
- كلية التربية - جامعة عين شمس - مصر
- رئيس قسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة المنيا - مصر
- كلية السياحة والفنادق - جامعة مدينة السادات - مصر

العدد التاسع والسبعون

- الهيئة الاستشارية العربية والدولية وفقاً للترتيب الهجائي:

- أ.د. إبراهيم خليل العلاف جامعة الموصل - العراق
- أ.د. إبراهيم محمد بن حمد المزني كلية العلوم الاجتماعية - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - السعودية
- أ.د. أحمد الحسو جامعة مؤتة - الأردن
- أ.د. أحمد عمر الزيلعي مركز الحسو للدراسات الكمية والتراثية - إنجلترا
- أ.د. عبد الله حميد العتابي جامعة الملك سعود - السعودية
- أ.د. عبد الله سعيد الغامدي الأمين العام لجمعية التاريخ والأثار التاريخية
- أ.د. فيصل عبد الله الكندري كلية التربية للبنات - جامعة بغداد - العراق
- أ.د. مجدي فارح جامعة أم القرى - السعودية
- أ.د. محمد بهجت قبيسي عضو مجلس كلية التاريخ، ومركز تحقيق التراث بمعهد المخطوطات
- أ.د. محمود صالح الكروي جامعة الكويت - الكويت
- أ.د. محمد بهجت قبيسي رئيس قسم الماجستير والدراسات العليا - جامعة تونس ١ - تونس
- أ.د. محمود صالح الكروي جامعة حلب - سوريا
- أ.د. محمود صالح الكروي كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد - العراق

- *Prof. Dr. Albrecht Fuess* Center for near and Middle Eastem Studies, University of Marburg, Germany
- *Prof. Dr. Andrew J. Smyth* Southern Connecticut State University, USA
- *Prof. Dr. Graham Loud* University Of Leeds, UK
- *Prof. Dr. Jeanne Dubino* Appalachian State University, North Carolina, USA
- *Prof. Dr. Thomas Asbridge* Queen Mary University of London, UK
- *Prof. Ulrike Freitag* Institute of Islamic Studies, Belil Frie University, Germany

محتويات العدد ٧٩

الصفحة	عنوان البحث
	• الدراسات الأثرية:
٣٢-٣	١- استخلاص مواد النانوسيليلوز من تخليق كل من ألياف القطن السليلوزية وبلّورات السليلوز الدقيقة واستخدامها في التقوية التدعيمية للأوراق الشفافة الباحثة/ مروة سيد محمد أبو الليف أ.د. أماني محمد كامل أبو كرورة أ.د. وفيفة نصحي وهبة د. أحمد عون
	• الدراسات التاريخية:
١٠٠-٣٥	٢- الجاسوسية والصراع بين الدول الكبرى قضية تجسّس روسية داخل الأراضي العثمانية عام ١٨٥٣م نموذجًا من واقع الوثائق العثمانية د. أسهمان مصطفى توفيق خليل
١٤٤-١٠١	٣- فاروق الشرع وشهادته حول مؤتمر السلام العربي - الإسرائيلي في مدريد ١٩٩٠-١٩٩٢ م.د. لمياء مالك عبد الكريم الشمري
١٩٦-١٤٥	٤- موقف الولايات المتحدة الأمريكية من سياسة إيران النفطية (١٩٧٣ - ١٩٧٦) د. أحمد السيد أحمد عبد الرؤف
	• دراسات اللغة العربية:
٢٢٤-١٩٩	٥- الحجاج والملفوظات النصية في رواية: «الأحمر والأصفر» للروائي حسين العبري الباحثة/ معصومة علي مرزوق العجمي

تابع محتويات العدد ٧٩

• دراسات علم الاجتماع:

- ٦- الأبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لاستراتيجيات الدولة الخاصة بتطوير التعليم ما قبل الجامعي «دراسة سوسيولوجية» ٢٨٦-٢٢٧
الباحثة/ إيمان رأفت فتحي بدر

• الدراسات القانونية:

- ٧- إنهاء الخدمة العامة للموظف ٣١٦-٢٨٩
د. عثمان زعل فارس المعاينة
- ٨- وسائل الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية «دراسة مقارنة» ٣٥٠-٣١٧
الباحث/ ياسر دسوقي السيد بدوى المكاي

• الدراسات اللغوية:

- 1- MEDIATING ROLE OF SOCIAL NETWORKING
BETWEEN DOMESTIC VIOLENCE AND EMOTIONAL
DIVORCE 1-42**
Dr.Jawad Abdulredha Abdulrazaq Alqallaf

استخلاص مواد النانوسليلوز

من تخليق كل من ألياف القطن السليلوزية وبلّورات
السليلوز الدقيقة واستخدامها في التقوية التدعيمية
للأوراق الشفافة

**Extraction of Nano cellulose materials from the
synthesis of both Cotton cellulose fibers and
microcrystalline cellulose and their use as
consolidated support of transparencies**

الباحثة/ مروة سيد محمد أبو الليف

مدرس مساعد بقسم ترميم الآثار - كلية الآثار - جامعة الفيوم

أ.د. أماني محمد كامل أبو كرورة

أستاذ ترميم الآثار - كلية الآثار - جامعة الفيوم

عميد كلية الآثار - جامعة أسوان (سابقاً)

أ.د. وفيقة نصحي وهبة

أستاذ ترميم الآثار - كلية الآثار - جامعة القاهرة

ووكيل كلية الآثار، جامعة القاهرة (سابقاً)

د. أحمد عون

باحث بالمعمل المركزي لتكنولوجيا النانو والمواد المتقدمة

مركز البحوث الزراعية، القاهرة



www.mercj.journals.ekb.eg

الملخص:

يهدف البحث إلى استخلاص مواد النانوسليلوز من تخليق وتحويل ألياف القطن السليلوزية (CF) Cotton fibers إلى ألياف السليلوز النانوية Cellulose Nano fibers (CNF) ، وتحويل بلورات السليلوز الدقيقة Microcrystalline Cellulose (MCC) إلى بلورات السليلوز النانوية Cellulose Nano crystal (CNC) لاستخدامها في تقوية الورق وتحسينه، وإجراء الفحوص للنانوسليلوز المحضر (CNC/CNF) باستخدام جهاز حيود الأشعة السينية X-Ray Diffraction (XRD) لقياس درجة التبلور والقياس باستخدام Zeta-Potential (Zetasizer Nano) والفحص باستخدام جهاز الطاقة الذرية (Atomic Force) وإجراء اختبارات لتحديد قابلية عينات ورقية شفافة معالجة بمادة النانوسليلوز لمقاومة التحلل البيولوجي وإثبات قدرة النانوسليلوز على تثبيط النمو الفطري المحضر بإضافة الكحول الأيزوبروبيلي، والتأكد بالفحص الميكروسكوبي باستخدام الميكروسكوب الرقمي، وبعد التأكد من فاعلية مادة نانوالسيليلوز تم إعداد أوراق نانوية شفافة بنفس سمك ووزن ولون ورق خريطة أثرية شفافة، وهذا الورق النانوي يتميز بشفافية بصرية عالية جداً، بالإضافة إلى أن الورق المنتج يتميز بعمل شبكة من الألياف السليلوزية النانوية (الشبكة الليفية النانوية Nano fibrous network) لذلك تم استخدامه لترميم القطوع واستكمال الأجزاء المفقودة (التقوية التدعيمية) لخريطة أثرية شفافة، وكذلك عمل عجينة لب الورق النانوي لترميم النقوب والفجوات لنفس الخريطة.

الكلمات الدالة: نانوسليلوز - ورق نانوي - XRD - Zetasizer Nano - تثبيط - التحلل البيولوجي.

**Abstract:**

The research aims to extract Nano cellulose materials from the synthesis and conversion of Cotton Fibers (CF) into Cellulose Nano fibers (CNF) and Microcrystalline Cellulose (MCC) into Cellulose Nano crystal (CNC) to be used in consolidating and improving the paper, and to perform the examinations for the prepared Nano cellulose using an X-Ray Diffraction (XRD) device to measure the degree of crystallinity and measure Using Zeta-Potential measurement (Zetasizer Nano), examination with Atomic Force, tests to determine the ability of Transparencies samples treated with Nano cellulose to resist biodegradation, and to prove the ability of Nano cellulose to inhibit fungal growth prepared by adding isopropyl alcohol, and assertion by microscopic examination using a digital microscope . To ensure the effectiveness of the cellulose nanoparticles, transparent Nano paper of the same thickness, weight and color of transparent archaeological map paper has been prepared, and this Nano paper is characterized by a very high optical transparency, in addition to that the produced paper is characterized by the effect of a net of cellulose nanofibers (the Nano fibrous net) so it was used To restore fragments and complete the missing parts (consolidation support) of an impact map of Transparent paper, as well as making a paste of nanopaper Nano paper to restore holes and gaps for the same map.

KEYWORDS: Nano cellulose - Nano paper - XRD - Zetasizer Nano – Inhibition - Biodegradation

١ - المقدمة:

يشير مصطلح النانوسليلوز إلى المواد السليلوزية التي لها على الأقل أحد أبعادها في مقياس النانومتر، حيث يبلغ قطر السليلوز الدقيق الليفي الذي يطلق عليه السليلوز النانوي الليفي (Cellulose Nano fibers - CNF) من ٢٠: ٦٠ نانومتر (Rojos 2015). وتتشكل الألياف الدقيقة Micro fibrils أثناء التخليق الحيوي للسليلوز، ويبلغ طولها عدة ميكرومترات، وهذه التجمعات الليفية الدقيقة التي تسمح بإنشاء مناطق عالية الترتيب، أي (البلورية Crystalline) وتشكل البديل الأساسي مع التجمعات غير المتبلورة amorphous الموجودة على السطح (Samir, 2005)، ويتم استخراج هذه المناطق المتبلورة مما ينتج عنه السليلوز النانوي Cellulose Nano crystal (CNC). ويمكن أن تتنوع شبكات التفاعلات بين الجزيئات وداخل الجزيئات للمناطق البلورية مما يؤدي إلى ظهور أشكال مختلفة ومتعددة السليلوز (Brinchi, 2013).

ويمكن إنتاج السليلوز النانوي بطرق مختلفة (كيميائية، وميكانيكية، وبيولوجية) من مصادر مختلفة ومتنوعة (Lignocellulose) (Stelte, 2009) والطريقة الأكثر شيوعا للحصول علي اللب من الخشب هي من خلال عملية استخلاص اللب الكيميائي (كرافت)، متبوعا بخطوات التبييض لإزالة اللجنين المتبقي علي سطح السليلوز (Viana, 2017)، ويتم استخدام هذا اللب الذي يتم الحصول عليه في صناعة الورق بشكل شائع للحصول علي السليلوز النانوي (Colodette, 2015)، ويتم الحصول علي هذا السليلوز عن طريق قطع الألياف الأولية إلى أجزاء صغيرة متبوعة بالتبييض Bleaching ثم استخراج النانوسليلوز بالطرق الكيميائية عن طريق التحلل المائي الحمضي مع التحكم بدقة من حيث التركيز ودرجة الحرارة والوقت، وتعتبر أحماض الكبريتيك والهيدروكلوريك هما الأكثر استخداما في التحلل المائي



الحمضي، ولكن تم أيضاً استخدام أحماض الفوسفوريك والهيدروبروميك (Oun2015).

وتشتمل عملية الإنتاج النموذجية للتحلل المائي الحمضي على الغسيل والطررد المركزي لتكوين معلق متبوع بالتجفيف والتجميد، أو التجفيف الحراري (Manninen, 2019).

والطرق الميكانيكية المستخدمة في تحضير النانوسليلوز هي: الطحن grinding باستخدام جهاز Ultrafine grinding أو التبريد Cryoencation بالضغط العالي المتجانس مع النيتروجين السائل (Li, 2012)، وطريقة الانفجار البخاري explosion steam والموجات فوق الصوتية عالية الكثافة High intensity Ultrasonication (Chen, 2013)، ومن الطرق الكيميائية المستخدمة في التحضير طريقة التحلل المائي الحمضي (Acid hydrolysis) لإزالة المناطق غير المتبلورة amorphous regions من ألياف السليلوز الأولية elementary fibrils مع ترك المناطق البلورية فقط (Pääkko, 2007).

أما الطرق البيولوجية المستخدمة في تحضير النانوسليلوز بطريقة التصنيع الحيوي فيكون من خلال أنواع من البكتريا والطحالب حيث تنتج بلورات نانوية بتوزيعات وأبعاد مختلفة، إذ إن لها القدرة على تحليل وتكسير كتل المواد كبيرة الحجم إلى جزيئات صغيرة الحجم في حجم النانو، ويكون إنتاج الحبيبات النانوية داخل الخلايا الميكروبية أو على أسطحها الخارجية بواسطة مجموعة من العمليات الحيوية المعقدة (Ingale, 2013).

ويتم تقسيم السليلوز النانوي حسب نوع النانوسليلوز، أو حسب طريقة التحضير ونوع المعالجة، أو التقسيم حسب الحجم مثل ألياف السليلوز الدقيقة Cellulose Micro fibers (CMF)، ويبلغ قطر أليافها بين (٢٥ - ١٠٠) نانومتر (Kumar 2014)، وبلورات السليلوز النانوية Cellulose Nanocrystals (CNC).

ويبلغ قطر بلورتها من (٣ - ٥٠) نانو متر (Sehaqui 2011)، وألياف السليلوز النانوية Cellulose Nano Fibers (CNF) ويبلغ قطر أليافها بين (٥-٣٠) نانومتر (Keerati 2009).

٢- المواد وطرق الفحص والقياس:

٢-١ المواد:

٢-١-١: ألياف القطن Fibers (CF) Cotton:

تم تحضير النانوسليلوز بإضافة (5gm) من ألياف القطن السليلوزية (CF) إلى (100 ml) حامض الكبريتيك بتركيز (٦٠%). وتم عمل التحلل المائي الحمضي عند درجة حرارة (50°m) مع استمرار التقليب المغناطيسي Magnetic Stirrer لمدة ٩٠ دقيقة، ثم عقب انتهاء المدة يتم وقف التفاعل عن طريق وضع الماء المقطر على السائل السابق وتركه حتى يبرد في درجة حرارة الغرفة، ثم يتم استخلاص النانوسليلوز عن طريق استخدام جهاز الطرد المركزي لإزالة الحمض الزائد من اللب المتحلل مع الغسيل عدة مرات بالماء حتى الوصول إلى درجة الأس الهيدروجيني (pH = 7)، وبعد ذلك يتم استخدام Ultrasonic Vibration لنانوالسيليلوز المحضر لمدة (٥ دقائق)، ويكون النانوسليلوز المحضر في صورة Cellulose Nano fibers (CNF) (Saito 2007).

٢-١-٢: بلورات السليلوز الدقيقة Microcrystalline cellulose (MCC):


تم استخدام MCC في تحضير سليلوز النانو Microcrystalline cellulose



Microcrystalline cellulose (Cellulase powder) 99% min

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| - pH $7 \pm 0.2\%$ | - Loss on drying $7 \pm 1\%$ |
| - Heavy metals 0.001% as (pb) | - Ash 0.05% max |



يحضر بنفس الخطوات السابقة، ويكون النانوسليلوز المحضر في صورة
(Nano cellulose Crystalline).



	
صورة رقم (٤) توضح بلورات السليلوز النانوية cellulose Nano crystal (CNC) ب TEM قطرها 23-38 nm وطولها 125-217 nm	صورة رقم (٣) توضح بلورات السليلوز الدقيقة (Microcrystalline cellulose (MCC تحت الميكروسكوب الإلكتروني SEM قبل المعالجة وتحويلها إلى نانو

والفرق بين بلورات السليلوز النانوية CNC وألياف السليلوز النانوية CNF هو أن الأول له خواص ميكانيكية (قوة الشد، ونسبة الاستطالة) أقل من ألياف السليلوز النانوية CNF وذلك لأن بلورات السليلوز النانوية CNC طول الجسيمات النانوية له أقل من ألياف السليلوز النانوية CNF الذي يتميز بطول الألياف النانوية فيقوم بعمل شبكة تكسبه الخواص الميكانيكية الأعلى، كما أن CNC نفاذيته أقل من CNF حيث إنه أكثر نفاذية نتيجة لوجود الفراغات بين شبكة الألياف النانوية، كما أن CNF نفاذيته أقل من السليلوز العادي (Cotton fibers (CF).



٢-٢ طرق الفحص والقياس:


١-٢-٢: الفحص بجهاز حيود الأشعة السينية (XRD):

شكل (١) يوضح نتائج

فحص الـ XRD

Cellulose Nano
- fibers (CNF)

Cellulose Nano
crystal (CNC)



لقياس درجة تبلور النانوسليلوز المحضر، حيث إن قيمة حيود السليلوز المتبلور

$2\theta = 22.8^\circ$ وتسمى I_{002} والقيمة الثانية: هي حيود السليلوز غير المتبلور $2\theta = 18^\circ$

وتسمى I_{am} ويتم قياس درجة تبلور السليلوز I طبقاً لمعادلة سيجال الآتية:

$$CI = \frac{(I_{002} - I_{am})}{I_{002}} \times 100$$

* درجة تبلور CI لألياف السليلوز النانوية (CNF):

$$CI_{CNF} = \frac{1126 - 150}{1126} \times 100 = 86.7\%$$

* درجة تبلور CI لبلاورات السليلوز النانوية (CNC):

$$CI_{CNC} = \frac{918 - 78}{918} \times 100 = 91.5\%$$

وعند إجراء اختبار XRD وجد أن درجة تبلور بلاورات السليلوز النانوية (CNC)

كانت ٩١.٥% بينما درجة التبلور لألياف السليلوز النانوية (CNF) كانت ٨٦.٧% مما



يشير إلى أن درجة التبلور لبلاورات السليلوز النانوية (CNC) أعلى من درجة التبلور

استخلاص مواد النانوسليلوز من ألياف القطن السليلوزية وبُورَات السليلوز الدقيقة واستخدامها في التقوية التدمجية للأوراق الشفافة الباحثة/ مروة سيد محمد أبو الليث/أ.د. أماني محمد كامل أبو كرورة/أ.د. وفيقة نصحي وهبة/د. أحمد عون

لألياف القطن النانوية (CNF) وذلك يرجع إلى صغر حجم جزيئات الـ MCC الأولية بالمقارنة مع ألياف القطن السليلوزية (CF) قبل تحويلها إلى نانو.

٢-٢-٢: القياس باستخدام zeta-potential (Zetasizer Nano) :measurement

شكل (٢) يوضح نتائج
عينة لألياف السليلوز
النانوية (CNF) عن
طريق القياس بـ (Zeta)





	Mean (mV)	Area (%)	Width (mV)
	Peak 1: -32.9	100.0	5.52
Zeta Deviation (mV): 5.52	Peak 2: 0.00	0.0	0.00
Conductivity (mS/cm): 0.00953	Peak 3: 0.00	0.0	0.00

شكل (٣) يوضح نتائج عينة بلورات السليلوز النانوية (CNC) عن طريق القياس بـ (Zeta) يوضح الشكلان (١، ٢) الشحنة السطحية لكل من ألياف السليلوز النانوية (CNF) وبلورات السليلوز النانوية (CNC) حيث كانت النتيجة كالتالي:


(CNC/-32.9± 5.0 mv), (CNF/-25±4.0 mv)

وتشير الشحنة السطحية للمواد السابقة إلى مقدار قوة التناثر بين جزيئات النانو، وبالتالي درجة ثباتها في المحاليل ومنعها من التجمع والترسيب.


كما تلعب الشحنة الكهربائية على سطح مواد النانو دوراً هاماً في تفاعلاتها مع المواد الأخرى (كلما زادت الشحنة الكهربائية على سطح مواد النانو زاد ثباتها في المحاليل وارتباطها بالمواد ذات الشحنة المخالفة).

٢-٢-٣ الفحص باستخدام جهاز الطاقة الذرية (AFM):

تم عمل فحص لمواد النانوسليلوز المحضرة وذلك بجهاز (Atomic AFM Force) بمركز التحاليل الدقيقة في جامعة القاهرة لتوصيف حجم هذه المواد، واتضح أن حجم عينة من ألياف السليلوز النانوية (CNF) مقاس {5.00×5.00um} كانت (229.73 nm)، وحجم عينة من بلورات السليلوز النانوية لعينة من (CNC) النانوي {5.00×5.00um} كانت (108.90 nm). وهذا يعتبر أهم الخصائص المميزة للمواد في مقياس النانو؛ حيث إنها تظهر في حجم أصغر من حجمها العادي، كما أن الجسيمات منتشرة وموزعة بشكل منتظم وجيد.



صور رقم (٥) توضيح (a) صوراً ثنائية الأبعاد، توضيح (b) صوراً ثلاثية الأبعاد لألياف السليلوز النانوية (CNF)



صور رقم (٦) توضح (a) صوراً ثنائية الأبعاد، (b) صوراً ثلاثية الأبعاد
لبلورات السليلوز النانوية (CNC)

٣- استخدام مادة النانوسليلوز في تثبيط النمو الفطري:

أ- تعقيم الأطباق (أطباق بتري مقاس ٩سم) في فرن درجة حرارته (١٨٠م°) لمدة (٤ ساعات).

ب- تحضير البيئة المغذية (بيئة آجار البطاطس) Potato dextrose agar (PDA) المستخدمة لإنماء الفطريات، وتحتوي على المكونات التالية بالجرام/لتر، جدول رقم (١).

No	Substance	Quantity
1	البطاطس المسحوقة Dehydrated potatoes	22 gm
2	سكر الديكستروز Dextrose	10 gm
3	مادة الآجار لتصلب البيئة Agar	15 gm
4	ماء مقطر Distilled water	1 liter
pH= 7		

جدول رقم (١) يبين مكونات بيئة آجار البطاطس (PDA)

ج- تحت ظروف التعقيم يتم صب البيئة المغذية (PDA) في الأطباق (عندما تصل درجة حرارتها إلى (٤٥م°) بواقع (٢٠ ملي لكل طبق) ثم تركها داخل الأطباق لكي تتجمد في درجة حرارة الغرفة مع الإصابة بنوعين من الفطريات (*Aspergillus flavus*)، (*Rhizopus stolonifer*).


د- عمل ثقب (حفر) داخل أطباق الاختبار لتهيئتها لوضع المواد المراد اختبارها، عدد (٤ ثقب) لكل طبق بواسطة الثاقب (سواب معقم Sterile swab).

هـ- عمل ديسكات (قطاعات) في طبق الفطريات المراد اختبارها (كل نوع فطر على حدة) باستخدام الثاقب (Sterile borer) على شكل قرص دائري بقطر حوالي (٠.٥ ملم).




و- وضع ديسك (قطاع) من الفطر المراد اختباره على سطح البيئة المجمدة في مركز (وسط) طبق الاختبار (ذات الثقوب الفارغة) وتتم هذه الخطوات لكل الفطريات المراد اختبارها.

ز- تحضير مادة النانوسيليلوز الذائب في الكحول الأيزوبروبيلي بثلاثة تراكيزات (٠.٥% - ١% - ١.٥%) للمقارنة، وبواسطة الماصة الأوتوماتيكية (Micro pipettes) يتم ملء النقب (الحفرة) بالمادة حوالي (٠.٣ ملي).
 د- تحضين الأطباق في محضن (Incubator) عند درجة حرارة (٢٥°م) لمدة (٧-١٠) أيام.



صور رقم (٨) توضح الطبق القياسي بدون إضافة أى مواد (فطر *Aspergillus flavus*) وتظهر نموا كثيفا للفطر ذات لون أخضر في أماكن متفرقة من الطبق وبداخل الثقوب

صور رقم (٧) توضح الطبق القياسي بدون إضافة أى مواد (فطر *Rhizopus stolonifer*) وتظهر نموا كثيفا للفطر في أماكن متفرقة من الطبق.




صور رقم (٩) توضح تأثير مادة نانو سيليلوز (٠.٥% - ١% - ١.٥%) في تثبيط النمو الفطري لفطر *Rhizopus stolonifer*

(a) نمو منتشر في الوسط بعيداً عن مادة التثبيت على شكل خيوط شبه مستقيمة (ذات لون أبيض شفاف) لا يوجد نمو بداخل الثقوب، التثبيت بنسبة جيدة.

(b) نمو منتشر في الوسط وعلى حواف الطبق بعيداً عن مادة التثبيت بصورة أضعف من السابق وبنفس الشكل، المادة قامت بالتثبيت بنسبة جيدة.

(c) لا يوجد نمو بداخل الثقوب أو حولها، المادة قامت بالتثبيت بدرجة كبيرة. الفطري بدرجة كبيرة.



صور رقم (١٠) توضح تأثير مادة نانو سيليلوز (٠.٥% - ١% - ١.٥%)

في تثبيط النمو الفطري لـ *Aspergillus flavus*

(a) نمو ضعيف على شكل تجمعات خضراء اللون في الوسط وعلى حواف الطبق ولا يوجد نمو بداخل وحول الثقوب، التثبيت بنسبة جيدة.

(b) نمو ضعيف جداً على شكل تجمعات عند حواف الطبق ولا يوجد نمو بداخل وحول الثقوب، التثبيت بنسبة جيدة.

(c) يوجد نمو ضعيف جداً في أجزاء متفرقة من الطبق ولا يوجد أي نمو بداخل وحول الثقوب، التثبيت جيد جداً (زيادة التركيز يزداد التثبيت علاقة طرئية).

٣-١: اختبارات تحديد قابلية عينات ورقية معالجة بنانو السليلوز للنمو الفطري:

يمثل هذا الاختبار أهمية خاصة عند اختبار وتقييم مدى صلاحية مادة النانوسليلوز لتثبيت النمو الفطري للأوراق الشفافة، وقد تمت هذه الاختبارات في البنك القومي للجينات التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تم اختبار سبعة من مواد التقوية السابق الإشارة إليها، وأجريت عليها الاختبارات باتباع الخطوات التالية:

أ- إعداد بيئة الاختبار كوسط غذائي لنمو الفطريات من المكونات التالية:



* بيئة السليلوز آجار Cellulose Agar وتحتوي على المكونات التالية بالجرام/لتر.

No	Substance	Quantity
1	نترات صوديوم NaNO_3	2.0 g/L
2	فوسفات بوتاسيوم ثنائي الهيدروجين KH_2PO_4	1.5 g/L
3	كلوريد بوتاسيوم KCl	0.5 g/L
4	كبريتات ماغنسيوم MgSO_4	0.5 g/L
5	السليلوز Cellulose	10 gm
6	ماء صنبور Water tap	1000 m. L
pH= 7		


جدول رقم (٢) يبين مكونات بيئة السليلوز آجار Cellulose agar

ويعقم الوسط في جهاز الأوتوكلاف عند درجة حرارة ١٢١°م وضغط جوي ١.٥ لمدة ١٥ دقيقة.

ب- وضع العينات الورقية المعالجة والمقواة بمادة النانوسليلوز في أطباق بتري معقمة، كل عينة منفصلة على حدة، وإضافة كمية مناسبة من الوسط الغذائي السابق تحضيره، وتم زرع نوعين من الفطريات، هما: *Rhizopus stolonifer*، *Aspergillus flavus* في الطرف العلوي والسفلي من الورق لملاحظة التغيرات، ووضع عينة ورقة قياسية (Control) بدون أي معالجات.

ج- تحضير الأطباق المحتوية على الأوراق المعالجة بمادة النانوسليلوز في حضانات خاصة عند درجة حرارة (٢٥°م) لمدة عشرة أيام لمنحها مزيداً من الوقت للنمو.


د- سجلت النتائج اعتماداً على التقييم البصري لكثافة النمو، ودراسة سلوك نمو الفطريات على الأوراق المقواة.



صور رقم (١١) توضح العينة القياسية غير المعالجة وأصابها بفطريين

Aspergillus flavus (س)، *Rhizopus stolonifer* (ص)

لوحظ ظهور نمو فطري بصورة سريعة على العينة الورقية غير المقواة، بينما العينات الورقية المقواة ظلت كما هي، ثم بدأ ظهور نمو ضعيف، (ص) يوجد نمو في صورة تجمعات كثيفة حول الإصابة بالإضافة إلى تحلل العينة الورقية أسفل الإصابة مباشرة، كما توجد بقع بنية اللون فاتحة منتشرة في صورة دوائر، وأخيرًا التواء وكرمشة الورقة في هذا الجزء المصاب، (س) لوحظ تحلل العينة الورقية أسفل الإصابة مباشرة بالإضافة إلى وجود نمو كثيف وبقع خضراء اللون في أماكن متفرقة حول الإصابة الفطرية.





صور رقم (١٢) توضح العينة الورقية المعالجة بمادة نانوسليلوز وتأثيرها في تثبيط النمو الفطري لفطري

Aspergillus flavus (س)، *Rhizopus stolonifer* (ص)

(ص) نمو ضعيف جدًا وتبقع باللون البني الفاتح جدًا، (س) لا يوجد نمو والبقع تكاد تكون فاتحة جدًا.

٢-٣ الفحص بالميكروسكوب الرقمي للعينات الورقية المصابة:



مناقشة النتائج

١- مواد النانوسيليوز الذائبة في الكحول الأيزوبروبيلي أعطت نتائج جيدة في تثبيط النمو الفطري لفطر *Aspergillus flavus* ونمو ضعيف جدا مع فطر

Rhizopus stolonifer ولم يظهر أي نموات داخل الثقوب، وكذلك الأمر مع التركيزات العالية.

٢- نتائج التقييم البصري لكل العينات الورقية الشفافة المقواة بمادة النانوسليلوز والعينة القياسية غير المعالجة لوحظ أن جميع العينات المختبرة قابلة لنمو الفطريات عليها بأشكال ودرجات مختلفة، إلا أن هذا النمو يتراوح من ضعيف إلى ضعيف جداً بالمقارنة بالنمو الكثيف على العينة القياسية.

٤- تحضير الورق النانوي:

بعد التأكد من النانوسليلوز المحضر تم إعداد ورق نانوي Nano paper محضر من ألياف السليلوز النانوية (CNF) يتشابه مع ورق خريطة أثرية شفافة، حيث إن الخصائص البصرية للورق النانوي المحضر يتأثر بإضافة السليلوز النانوي، فقد وجد أن زيادة الألياف النانوية في تركيب الورق يسبب انخفاضاً كبيراً في معامل تشتت الضوء في اللب مع زيادة الشفافية (Fang, 2014).

٤-١ خطوات التحضير:

- ١- استخدام منضدة الشفط Suction table بدار الكتب المصرية بقسم الترميم الآلي.
- ٢- استخدام نوعية خاصة من البولي إيثيلين (ذات لون أسود) لا يتعرض للكرمشة بالماء، يقطع بنفس مساحة الجزء العلوي بمنضدة الشفط.
- ٣- عمل براوز بمساحة أكبر من مساحة الورقة المراد تصنيعها بحوالي ٢سم من كل جانب كما هو بالصورة (أ).
- ٤- وضع قطعة من ورق Holly tex (الأورجانزا) بمقاس البراوز.
- ٥- صب ألياف القطن النانومترية (CNF) Cellulose Nano Fibers على ورق Holly tex (الأورجانزا)، كما هو بالصورة (ب).



٦- وضع طبقة أخرى من Holly tex (الأورجانزا) فوق ورقة Nano paper ثم الضغط براحة اليد، واستخدام خرطوم الشفط لامتصاص الماء الزائد بالورقة كما هو بالصورة (ج).


٧- رفع ورقتين Holly tex (الأورجانزا) وبينهما Nano paper ووضعهما تحت المكبس حتى تمام الجفاف.




صور رقم (١٥) توضح مراحل تحضير الورق النانوي

٤-٢ الفحص الميكروسكوبي للورق النانوي المحضر:

يتميز هذا الورق Nano Paper عن الورق العادي بعمل شبكة من الألياف السليلوزية النانوية بسبب الروابط الهيدروجينية المتكونة، بالإضافة إلى الترسيب الإضافي لتكوين أغشية رقيقة من المواد النانوية على سطح الورق ويرجع ذلك لمقياس النانومتر، ويتم تجميع هذه الروابط من خلال سطح التلامس الأكبر بين الألياف الدقيقة والنانو، وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة كثافة الورق مما يجعله أكثر مقاومة للهواء والرطوبة (بكمية ووزن أقل من الألياف) بالإضافة إلى زيادة الخواص الميكانيكية (قوة الشد & نسبة الاستطالة) (Wang, 2013).



صور رقم (١٦) توضح الفحص بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح لعينة من Nano paper الورق النانوي بتكبيرات (500x – 1000x- 1500x) وتشير الأسهم إلى ترابط الألياف (الشبكة الليفية النانوية)



صور رقم (١٧) توضح الفحص بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح لعينة من الورق العادي بتكبيرات (500x – 1000x- 1500x) وتشير الأسهم إلى تباعد الألياف

٥ - استخدام النانوسليلوز في تقوية وترميم الأوراق الشفافة:

تم استخدام النانوسليلوز بتركيز (١%) في تقوية أوراق خريطة أثرية شفافة وتمت المعالجة عن طريق وضع الخريطة بين فرخين من أوراق الأورجانزا العازلة وذلك بهدف تدعيم ورق الخريطة وتطبيق المادة المقوية على السطح باستخدام




الفرشاة، ثم تركت الخريطة حتى تمام الجفاف في درجة حرارة الغرفة، ثم تم الكبس تحت ضغط خفيف، وبعد ذلك تم إزالة أوراق الأورجانزا.

كما تم استخدام الورق النانوي Nano paper للنقوية التدعيمية (الاستكمال) وترميم النقوب والفجوات بالخريطة الأثرية، وذلك بعمل عجينة للـب الورق النانوي بتقطيع اللب إلى أجزاء صغيرة ونقعها في ماء ساخن لمدة ٢٤ ساعة، ثم إضافة لاصق ميثيل السليلوز إلى الخلطة السابقة مع التقليب جيداً لامتزاج التركيبة مع بعضها.

ويرجع اختيار مادة ميثيل السليلوز كمادة لاصقة عن مادة كربوكسي ميثيل السليلوز إلى طبيعة الميثيل السليلوز غير الأيونية التي تجعله لاصقاً فعالاً خاصة عندما يستعمل في النقوية واللصق ولسهولة استرجاعه أيضاً، بعكس مادة الكربوكسي ميثيل سليلوز فهي مادة أيونية التركيب نشطة نسبياً، ولذا فهي تستخدم كلاصق موضعي فقط.

استخلاص مواد النانوسليلوز من ألياف القطن السليلوزية وبلورات السليلوز الدقيقة واستخدامها في التقوية التدمجية للأوراق الشفافة

الباحثة/ مروة سيد محمد أبو الليث/أ.د. أماني محمد كامل أبو كرورة/أ.د. وفيقة نصحي وهبة/د. أحمد عون



صور رقم (١٨) توضح الخريطة قبل الاستكمال والترميم وتشير الأسهم إلى أماكن الفقد والقطع، وكذلك الخريطة بعد الاستكمال والترميم بالورق النانوي

مناقشة النتائج:

- ١- مادة النانوسليلوز تتميز بقدرتها على الانتشار بسهولة داخل الورق مما أعطى قوة أكبر للربط، كما أنها لا تكون فيلما على سطح الورق.
- ٢- لا يتسبب الورق النانوي Nano paper المستخدم في الاستكمال في تصلب الورق ولا يحدث فقد في مرونة الورق وشفافيته.



نتائج البحث:

١- استخدام النانوسليلوز كمادة مضافة للورق يؤدي إلى تقليل مسامية الورق Paper porosity كما أنه يجعل الورق أقل نفاذية من الورق العادي، ويرجع هذا إلى التفاعلات بين العناصر النانوية التي ترتبط بواسطة روابط هيدروجينية تشكل شبكة متقطعة عندما يتشتت النانوسليلوز في اللب.

٢- ورق (The Nano paper) المحضر بألياف السليلوز النانوية (CNF) Cellulose Nano fibers يتميز عن الورق العادي بعمل شبكة من الألياف السليلوزية النانوية (Nano fibrous net) بسبب الروابط الهيدروجينية المتكونة، ويتم تجميع كمية هذه الروابط من خلال سطح التلامس الأكبر بين الألياف الدقيقة والنانو وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة الكثافة للورق مما يجعلها أكثر مقاومة للهواء والرطوبة، بالإضافة إلى زيادة الخواص الميكانيكية (قوة الشد ونسبة الاستطالة).

٣- استخدام مادة الميثيل السليلوز مع ورق (The Nano paper) في ترميم الثقوب والقطوع بورق الخريطة الأثرية؛ لأنها مادة غير أيونية تتميز بالتقوية واللصق وسهولة الاسترجاع، بعكس مادة كربوكسي ميثيل السليلوز فهي مادة أيونية التركيب نشطة نسبياً، ولذا فهي تستخدم كإصاق موضعي أفضل.

٤- تشتت مواد النانوسليلوز في الكحول الأيزوبروبيلي ساعدت بصورة مباشرة في إبطاء تأثير الإصابة الفطرية على الأوراق الشفافة لفطري *Aspergillus*، *Rhizopus stolonifer*، *flavus*، حيث كان النمو ضعيفاً جداً ولم يظهر أي نمو داخل الثقوب وكذلك مع التركيزات العالية.

التوصيات:

- ١- النتائج التي تم التوصل إليها لمادة نانوسليلوز هي نتائج خاصة فقط بالأوراق الشفافة، ولا يمكن اعتبار تلك النتائج عامة تنطبق على جميع الأوراق، لذلك نوصي بإجراء عمليات الفحوص والتحليل لإثبات مدى نجاح تلك المادة مع الأوراق الشفافة والأوراق العادية وعدم الإضرار بها.
- ٢- عند استخدام مادة نانوسليلوز في تقوية الأوراق الشفافة يفضل استخدام أسلوب التطبيق بالرش أو الفرشاة ولا يفضل التطبيق بالغمر.
- ٣- يجب الاهتمام بعمليات التعقيم ومقاومة الإصابات الفطرية والحشرية والصيانة الدورية لأماكن حفظ وتخزين الأوراق الشفافة.
- ٤- إجراء دراسة تجريبية لتقييم طرق التقوية المختلفة التي لم تتناولها الدراسة لإيجاد الأفضل دائما لاستخدامها في العمليات المستقبلية للعلاج والصيانة.



المصادر والمراجع

1. Brinchi, L., Cotana, F., Fournati, E., (2013); Production of nanocrystalline cellulose from lignocellulosic biomass: technology and applications. Carbohydr polym. pp. 154-169.
2. Chem, p., Yu , H., Liu., y., (2013) ; Concentration effects on the isolation and dynamic Rheological behavior of cellulose nanofibers via Ultrasonic processing , cellulose pp . 149-157.
3. Colodette,J.,L., Santos , V., L., (2015) ; General Principles of bleaching . Federal University of Vicosa , pp . 173-202.
4. Fang,Z.,zhu,H.,yuan,y.,(2014);Novel nanostructured paper with ultrahigh transparency and ultrahigh haze for solar cells Nano lett.14(2),pp.765-773.
5. Ingale, A., G., Chaudhari, A., N., (2013); Biogenic synthesis of Nanoparticles and potential applicatios : An ECO – friendly approach, J .Nanomed Nanotechol .p 4.
6. Keerati, U., Rai, M., Corredig, M., (2009); Effect of dynamic high pressure homogenization on the aggregation state of soy protein. J. Agric food chem.. 57. pp. 3556-3562.
7. Kumar, V., Bollström, R., Yang, A., (2014); Comparison of nano- and microfibrillated cellulose films . cellulose .pp. 3443-3456.
8. Li, J., Wei, X., Wang , Q.,(2012) ; Homogeneous isolation of nanocellulose from sugarcane bagasse by high pressure homogenization , carbohydr polym.. pp. 1609- 1613.
9. Manninen,M.,Kajanto,I.,Happonen,J.,(2019);The effect of microfibrillated cellulose addition on drying shrinkage and dimensional stability of wood-free paper,p.395.
10. Oun,,A.,Jong,Rhim,W.,(2015) ;preparation and characterization of sodium carboxymethyl cellulose/ cotton linter cellulose nanofibril composite films.pp,1-8.
11. Pääkkö, M., Ankerfors, M., Kosonen, H., (2007); Enzymatic hydrolysis combined with mechanical shearing and high – pressure homogenization for nanoscale cellulose fibrils and strong gels . Biomacromol 8 (6) pp,1934-1941.

12. Rojos, J., Bedia, M., Cairo, Y., (2015); current trends in the production of cellulose nanoparticles and nanocomposites for biomedical applications. In: Poletto M, Ornaghi HL.gr (eds) cellulose – fundamental aspects and current trends. Intech, Rijeka, pp. 193-228.
13. Saito, T., Kimura, S., Nishiyama, Y., (2007); cellulose nanofibers prepared by TEMPO- mediated oxidation of native cellulose. Biomacromol. 8, pp. 2485-2491.
14. Samir, M., Alloin, F., Dufresne, A., (2005); Review of recent research into cellulosic whiskers, their properties and their application in nanocomposite field. Biomacromol 6, pp. 612-626.
15. Sehaqui, H., Allais . M., Zhou, Q., (2011) ; Wood cellulose biocomposites with fibrous structures at micro – and nanoscale. Comp. Sci. Technol. 71 (3). pp. 382 -387.
16. Stelte , W., Sanadi , A., R., (2009) ; Preparation and characterization of cellulose nanofibers from two commercial hardwood and softwood pulps , pp 11271-11219.
17. Viana, L., C., Muniz, G., I., Magalhaes, W., L., (2017) ; Physical and mechanical properties of nano-structured films produced from the unbleached pinus sp. Kraft pulp. Sci Forest 45(116):pp, 653-662.
18. Wang, H., Li, D., Zhang, R., (2013); preparation of ultralong cellulose nanofibers and optically transparent nanopapers derived from waste corrugated paper pulp. Bio Resources 8:pp. 1374-1384.



Middle East Research Journal



Refereed Scientific Journal (Accredited) Monthly
Issued by Middle East Research Center

Forty-eighth year - Founded in 1974



Vol. 79 September 2022

Issn: 2536-9504

Online Issn :(2735-5233)