



استخدام تقنية النانو لإكساب أقمشة الجوارب المقاومة للبكتيريا

د. هدى حبيب - قسم تصميم أزياء - كلية التصميم - جامعة أم القرى

ملخص البحث

في هذا البحث تم معالجة بعض تريلوكو الجوارب لمقاومة البكتيريا والفطريات وذلك باستخدام نانو الفضة بنسبة تركيز 150 و 300 و 450 جزء في المليون خلال التجارب العملية التي أجريت على ثلاث خامات مختلفة للجوارب وهي الجوارب المصنوعة من القطن 100 % و من المخلوط 50% قطن 50% بولي استر ومن البولي استر 100 %.

وتمت جميع التجارب باستخدام ماكينة Padding Machine المعملية حيث تم ضبط عملية الضغط على الجوارب خلال مرحلة العصر بثلاث مستويات مختلفة من الضغوط وبالتالي فقد تم اجراء 27 تجربة تحت ظروف تشغيل مختلفة.

وقد اظهرت النتائج نجاح بعض العينات في التخلص من البكتيريا والفطريات بنسبة 100 % وخاصة مع الجوارب القطنية عند التركيز العالي لنano الفضة وتفاوتت بعض العينات في مقاومة البكتيريا حسب ظروف كل تجربة.

ويوصى في هذا البحث باستخدام المعالجات ضد البكتيريا للجوارب وخاصة أنها أكثر المناطق في الجسم تتكرر فيها البكتيريا.

فالجوارب لها تأثير مباشر على امتصاص العرق وتجميف القدمين فالبكتيريا الموجودة فيها تسبب رائحة كريهة بالإضافة إلى بعض الامراض الجلدية التي قد تنتقل إلى بقية الجسم وإلى الآخرين وبالتالي فإن المعالجة تساهم في حماية القدمين من الكثير من الفطريات والبكتيريا الضارة.

1- مقدمة:

يمتلك جسم الإنسان عدة ملايين من الغدد التي تفرز العرق، ويوجد بالقدمين 20 % من هذه الغدد، وبالتالي فإن العناية

أهمية البحث:

ان جسم الإنسان الطبيعي يفرز يومياً كمية من العرق للتخلص من بعض السموم بالجسم فلا يمكن منع الجسم من هذه الظاهرة الفسيولوجية في هذا البحث يتم التعامل مع هذه الظاهرة ليس بمنعها ولكن من خلال التحكم في آثار التعرق لمنع ظهور رائحة كريهة ناتجة عن تكون البكتيريا. وذلك عن طريق معالجة الجوارب باستخدام تقنية nano الفضة حيث تمت المعالجات على عينات مختلفة من خامات الجوارب.

وتشابه تكنولوجيا انتاج التريكو الدائري ولكن قد تختلف التصميمات للحصول على منتجات متنوعة مثل الملابس الداخلية أو الملابس الرياضية أو الجوارب، وتتأثر منتجات التريكو الدائري بنوع الخامات وعدد الصوف والأعمدة وزن المتر المربع أيضا.

وتتنوع منتجات التريكو الدائري من الجوارب باستخدام خامات مختلفة ذات نمر متباعدة للحصول على وزن الجوارب المطلوبة والتي يتم ارتداؤها صيفاً أو شتاءً، وبالتالي تختلف عدد الصوف والأعمدة في وحدة المساحة المربعة للحصول على الوزن المطلوب⁽²⁾.

وراحة الجسم بصفة عامة تبدأ من القدمين لأن العناية بالقدمين ونظافتها بشكل دوري مع الاهتمام بنظافة الجوارب قد يحمي القدمين من الكثير من الفطريات والبكتيريا الضارة.

استخدام تكنولوجيا النانو في صناعة النسيج

توجد تطبيقات عديدة لاستخدام تكنولوجيا النانو في تجهيز المنتوجات بصفة عامة كما يوجد تطبيقات أيضاً لنano الفضة في صناعة النسيج والتجهيز مثل التجهيزات والنشطيات المستخدمة في تجهيز الجوارب بجميع أنواعها الكاجوال واللبية والرياضية وملابس الحماية من الأشعة فوق البنفسجية والملابس الرياضية والملابس العسكرية والتقليدية وغيرها من التطبيقات الأخرى، وأهم مجالات تطبيقات النانو الفعالة في النسيج هي التي تستخدم في تجهيز القماش⁽³⁾.

كما تستخدم تكنولوجيا النانو في تجهيز المنتوجات للحصول على خواص معينة تضيف قيمة فنية للمنتوجات⁽⁴⁾ حيث تساعد على تحسين خواص السطح الخارجي للقماش مثل خاصية الامتصاص وخاصية مقاومة القماش للماء مع الحفاظ على خواص التبادل الحراري الجيد ونقل الرطوبة وتحسين الأداء الوظيفي للقماش من خلال المعالجات الكيميائية بالنانو ومقاومة البكتيريا ومنع تكاثرها⁽⁵⁾.

استخدامات تكنولوجيا النانو في تجهيز المنتوجات

تجهيز المنتوجات بالبلازما:-

بالقدمين لا يقل أهمية عن العناية بالجسم، حيث يجب اختيار الجوارب المناسبة والخامات التي تتناسب مع العرق مع الاهتمام بجودة هذه الجوارب بحيث يتم تجهيزها وتشطيبها لتكون معالجة لمقاومة البكتيريا والفطريات⁽¹⁾.

والعرق ينشط في الطقس الحار والبارد حسب طبيعة كل جسم ، ولكن يكون القدم في حالة مريرة لا بد من التخلص من الرطوبة، وبما أن nano الفضة تتمتع بخاصية الهيدروفيلية لامتصاص الرطوبة وابتعادها عن القدمين فإنها من الحلول المثلثة لمعالجة الجوارب للمساعدة على التخلص من الرطوبة أولاً والتعامل مع البكتيريا الضارة لتفليها.

ولو تم التدقيق في المنظر الداخلي للحذاء من الداخل والذي يتصل بالجوارب والتي بدورها تتصل بجلد القدم يلاحظ أن الظلام والرطوبة داخل الحذاء والجوارب تعتبر أرضًا خصبة مثالية لتكاثر ونمو البكتيريا والفطريات الدقيقة الضارة بالقدم.

وفي بعض الحالات مثل الجنود فإنهم يرتدون الجوارب أثناء الحروب مدة زمنية طويلة ولا يملكون امكانيات تبديل وتغيير الجوارب أو غسلها، وبالتالي فلا بديل في مثل هذه الحالات إلا استخدام الجوارب المعالجة بتقنية nano الفضة أو غيرها من المعالجات الأخرى.

2. الدراسات السابقة

صناعة الجوارب جزء من صناعة تريكو القماش الدائري حيث يتم تصنيع الجوارب بنفس تقنية التريكو الدائري المستخدمة في تصنيع الملابس الداخلية والخارجية من التريكو، ولكن الاختلاف بين هذه المنتوجات يرجع إلى نوع وحجم ماكينة التريكو الدائري وعدد الإبر وقطر الماكينة والذي يعتبر دالة في قطر فمash التريكو الدائري الذي يتم إنتاجه.

ويتم تصنيف ماكينات التريكو حسب قطر السليندرات سواء كبير (من 24 إلى 40 بوصة) أو متوسط (من 8 إلى 22 بوصة) أو صغير والماكينات ذات القطر الصغير صممها خصيصاً لصناعة الجوارب ويتراوح قطرها ما بين (من 3 إلى 6 بوصة).

معها الاتساح والغبار، ومع ذلك يمكن أن ينفذ الماء عبر القماش إذا تعرض لضغط معين ويبقى القماش محافظاً على ملمسه ونفاذه للهواء⁽⁸⁾.

3. التجارب المعملية:

تم تنفيذ الجزء العملي على مرحلتين:-

المرحلة الأولى: تجهيز الجوارب مقاومة البكتيريا باستخدام نانو الفضة

تم معالجة أقمصة تريكو الجوارب المنتجة من ثلاثة خامات مختلفة وهي القطن 100% والمخلوطة من البولي استر بنسبة 50% والقطن بنسبة 50% وأيضاً المصنوعة من البولي استر 100% باستخدام نانو الفضة بحسب تركيز 250 و 450 و 650 جزء في المليون.

طريقة التجهيز:

تم استخدام ماكينة Padding Machine الموضحة في الشكل التالي رقم (1) لتنفيذ التجارب العملية حيث يتم غمر الجوارب في محلول نانو الفضة بالتركيز المطلوب لكل عينة والموضح في جدول تصميم التجارب رقم (1)، ويتم بعد ذلك عملية العصر باستخدام ضغط مناسب حسب تصميم التجارب الموضح في جدول (1)، وبالتالي يتم الحصول على نسب القاطط المختلفة لنانو الفضة داخل أقمشة تريكو الجوارب

يتم تجهيز القماش باللازم لمقاومة القماش ضد التجعد بواسطة ترسيب أو طلاء طبقات رقيقة من البوليمر على القماش باستخدام الطرق الكيميائية للتجهيز التي تستخدم كميات صغيرة جداً من اللازم بدلاً من طريقة الغمر.

بعد تغليف القماش، تتشكل شعيرات دقيقة جداً على الخيوط تساعد على تخليق وتكون طبقة رقيقة عازلة من الهواء التي تجعل الشعيرات مستقيمة ولا تتجعد.

كما أن القماش يصبح طارد للمطر بسبب اكتسابه خاصية هيدروفوبية للسطح والتي تكون بسبب معالجة اللازم وطرد السوائل عن النسيج، ويرجع ذلك إلى اكساب السطح خاصية الهيدروفوبية الطاردة للماء⁽⁷⁾.

تجهيز المنسوجات بنانو الفضة:-

التنظيف، الذاتي

قامت شركة نانوتکس بتحسين خواص الأقمشة وخاصة قدرتها على طرد الماء والأوساخ بواسطة شعيرات النانو المصنوعة من مواد (هيدروفوبية) طاردة للماء والغبار والاتساح ويبلغ حجمها (حوالي 30 نانو متر)، حيث يتم تجهيز سطح القماش بجزيئات الفضة المتباينة الصغر، والتي تعتبر أصغر من حجم جزيء الغبار والماء (قطرة الماء تتكون من مجموعة من الجزيئات) حيث تملأ جزيئات الفضة الفراغات داخل شعيرات القماش، ولذلك يبقى الماء والغبار فوق جزيئات الفضة وبالتالي فوق سطح النسيج إلى أن تخرج قطرات الماء من القماش فتمنع بالقماش وتأخذ



شكل (1) ماكينة معالجة القماش بنانو الفضة Laboratory Padding Machine

مواصفات الماكينة المستخدمة في التجارب:-

أثناء مرور أقمشة تريكيو الجوارب وخروجها من ماكينة Padding Machine حسب الضبطات المثالية لمرحلتي التجفيف والتثبيت الحراري، حيث تم تثبيت هذه المتغيرات (التجفيف والتثبيت الحراري) أثناء تنفيذ التجارب.

عرض الماكينة المستخدم للتجارب 80 سم
سرعة الماكينة 30 متر/دقيقة
الضغط المستخدم في التجارب 1 و 2 و 3 بار.

جدول (1) يوضح تصميم التجارب للعينات

رقم التجربة	الخامات	تركيز نانو الفضة (جزء في المليون)	الضغط (بار)
1	قطن 100%	150	1
2	قطن 100%	150	2
3	قطن 100%	150	3
4	قطن 100%	300	1
5	قطن 100%	300	2

3	300	%100 قطن	6
1	450	%100 قطن	7
2	450	%100 قطن	8
3	450	%100 قطن	9
1	150	قotton 50% و بولی استر 50%	10
2	150	قotton 50% و بولی استر 50%	11
3	150	قotton 50% و بولی استر 50%	12
1	300	قotton 50% و بولی استر 50%	13
2	300	قotton 50% و بولی استر 50%	14
3	300	قotton 50% و بولی استر 50%	15
1	450	قotton 50% و بولی استر 50%	16
2	450	قotton 50% و بولی استر 50%	17
3	450	قotton 50% و بولی استر 50%	18
1	150	بولي استر 100%	19
2	150	بولي استر 100%	20
3	150	بولي استر 100%	21
1	300	بولي استر 100%	22
2	300	بولي استر 100%	23
3	300	بولي استر 100%	24
1	450	بولي استر 100%	25
2	450	بولي استر 100%	26
3	450	بولي استر 100%	27

المرحلة الثانية: تقييم العينات لتقليل نسب البكتيريا بعد المعالجة بنano الفضة

تم استخدام المركبات و *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella pneumoniae* AATCC 100⁽⁹⁾ لتحضير مزرعة البكتيريا، حيث تم وضع جميع العينات في مزرعة البكتيريا لمدة 24 ساعة لمعرفة تأثير المعالجات التي تمت على تقليل أو قتل البكتيريا داخل تريكو الجوارب في هذا البحث.

تم تقييم العينات بعد المعالجة لمعرفة تأثير المعالجات التي تمت على الخامات المختلفة على تقليل نسبة البكتيريا داخل الخامات الثلاثة المختلفة وذلك باستخدام المعايير الأمريكية رقم AATCC 100.

4- النتائج و المناقشة:

جدول (2) يوضح نسبة تقليل البكتيريا لجميع خامات الجوارب المستخدمة في هذا البحث

نسبة تقليل البكتيريا (%)	نسبة التركيز (جزء في المليون)	الضغط (بار)	نوع الخامة
50	150	1	قطن % 100
50	150	1	قطن % 100
75	150	1	قطن % 100
75	300	2	قطن % 100
75	300	2	قطن % 100
95	300	2	قطن % 100
95	450	3	قطن % 100
99.9	450	3	قطن % 100
95	450	3	قطن % 100
25	150	1	قطن و 50 % بولي استر
25	150	1	قطن و 50 % بولي استر
50	150	1	قطن و 50 % بولي استر
50	300	2	قطن و 50 % بولي استر
75	300	2	قطن و 50 % بولي استر

75	300	2	قطن و 50 % بولى استر
75	450	3	قطن و 50 % بولى استر
95	450	3	قطن و 50 % بولى استر
95	450	3	قطن و 50 % بولى استر
0	150	1	بولى استر 100 %
25	150	1	بولى استر 100 %
50	150	1	بولى استر 100 %
25	300	2	بولى استر 100 %
50	300	2	بولى استر 100 %
75	300	2	بولى استر 100 %
25	450	3	بولى استر 100 %
50	450	3	بولى استر 100 %
75	450	3	بولى استر 100 %

التحليل الإحصائي:-

تم استخدام أسلوب تحليل الانحدار المتعدد لمتغيرات البحث لتقدير تأثير متغيرات البحث على معالجة البكتيريا

تحليل الانحدار المتعدد لتاثير متغيرات البحث على تقليل البكتيريا					
1- معاملات الارتباط					
معامل الارتباط البسيط	معامل التحديد المصحح	معامل التحديد	معامل التحديد المصحح	معامل الارتباط البسيط	معامل التحديد
2- تحليل التباين					
درجات الحرية	مجموع المربعات	متوسط المربعات	ف	ف	ف المعنوية
3.000	17129.834	5709.945	47.256	0.000	الانحدار
23.000	2779.064	120.829			الجزء المتبقى

			19908.899	26.000	الكلى
3- المعنوية والمعاملات					
ب المعنوية	ت الاحصائية	الخطأ المعياري	المعاملات		
0.004	3.193	9.221	29.441		الجزء الثابت
0.000	-7.181	2.591	-18.606		نوع الخامات
0.000	7.610	2.591	19.717		تركيز نانو الفضة
0.000	5.682	2.591	14.722		ضغط العصر

التفسيرية العالية لنموذج الانحدار الخطى المتعدد من الناحية الاحصائية على خاصية تقليل البكتيريا.

3- تحليل المعنوية:

يبين قيم معاملات الانحدار للمتغيرات المستقلة والاختبارات المعنوية الاحصائية لهذه المعاملات ، حيث نستنتج من الجدول أن المتغيرات المستقلة (نوع الخامات) كان لها تأثير معموي من الناحية الاحصائية على خاصية تقليل نسبة P البكتيريا وحسب اختبار (t) (عند مستوى معنوية ≤ 0.05)، حيث (ب المعنوية = 0.000) وأيضاً المتغير المستقل (تركيز نانو الفضة) له تأثير معموي (عند مستوى معنوية ≤ 0.05) حيث (ب المعنوية = 0.000) كما أن المتغير المستقل (ضغط العصر) له تأثير معموي (عند مستوى معنوية ≤ 0.05) حيث (ب المعنوية = 0.000).

والأشكال البيانية التالية توضح العلاقة بين متغيرات البحث وكيفية تأثير المعالجة باستخدام نانو الفضة على تقليل البكتيريا لجوارب التريكو المصنوعة من خامات مختلفة.


استخدم تحليل الانحدار المتعدد للمتغيرات المستقلة (نوع الخامات و تركيز نانو الفضة وضغط العصر) لمعرفة تأثيرها على تقليل البكتيريا من خلال البيانات السابقة كالتالي:-

1- تحليل معاملات الارتباط:


يوضح قيم معامل الارتباط الثلاثة وهي معامل الارتباط البسيط R حيث بلغ 0.928 ومعامل التحديد R^2 وهو يساوى 0.860 وأخيراً معامل التحديد المصحح R^2 والذي بلغ 0.842 مما يعني ان المتغيرات المستقلة (التفسيرية) (نوع الخامات و تركيز النانو وضغط العصر) استطاعت أن تفسر 84.2% من التغيرات الحاصلة في تقليل البكتيريا والباقي 15.8% يعزى تفسيره الى عوامل أخرى.

2- تحليل التباين:


يمكن من خلاله معرفة القوة التفسيرية للنموذج ككل عن طريق احصائية F وكما نلاحظ من جدول تحليل التباين المعنوية العالية لاختبار ($0.000 < F$) مما يؤكد القوة



شكل (٢) تأثير تركيز نانو الفضة وضغط العصر على تقليل نسبة البكتيريا في تريكيو الجوارب المصنوع من القطن 100 %.



شكل (٣) تأثير تركيز نانو الفضة وضغط العصر على تقليل نسبة البكتيريا في تريكيو الجوارب المصنوع من مخلوط القطن بنسبة 50 % و البولي استر بنسبة 50 %.




شكل (4) تأثير تركيز نانو الفضة وضغط العصر على تقليل نسبة البكتيريا في تريكو الجوارب المصنوع من البولى استر .%100

ويرجع السبب في ذلك الى تغلغل جزيئات نانو الفضة داخل وخارج الخيوط المكونة لقمash تريكو الجوارب بكمية أكبر عند استخدام الضغط المنخفض وبالتالي يساعد على انتشار جزيئات نانو الفضة على مساحة سطحية كبيرة وهذه المساحة تتصل بالبكتيريا والفطريات داخل الجوارب مما يساعد على التعامل مع البكتيريا المتواجدة على الجوارب في أي مكان، بخلاف الضغط المنخفض الذي يعمل على انتشار جزيئات نانو الفضة على السطح الخارجي فقط للخيوط المكونة للجوارب وبالتالي تظهر البكتيريا في أماكن اخرى داخل قماش الجوارب ولا يمكن التخلص منها بنسبة 100 % .

تأثير الضغط على تقليل البكتيريا:

تتأثر نتائج معالجة الجوارب للتخلص من البكتيريا باستخدام جزيئات نانو الفضة بالطرق التي تتم بها عملية التجهيز والمعالجة، ففي الأشكال السابقة اتضح انه مع زيادة الضغط على الجوارب أثناء مرحلة العصر فان نسبة التخلص من البكتيريا افضل من استخدام الضغط المنخفض، حيث أن استخدام ضغط (3) بار تعطى نتائج افضل من استخدام الضغط (1) بار.



معالجة قماش تريكو الجوارب ضد البكتيريا باستخدام نانو الفضة مع استخدام الضغط الغير مناسب

معالجة قماش تريكو الجوارب ضد البكتيريا باستخدام نانو الفضة مع استخدام الضغط المناسب


شكل (5b) المعالجة بنانو الفضة مع ضغط غير مناسب

شكل (5a) المعالجة بنانو الفضة مع ضغط مناسب

تأثير نسب تركيز نانو الفضة على تقليل البكتيريا:

تؤثر نسب تركيز نانو الفضة أثناء المعالجة للجوارب على تقليل نسب البكتيريا، فبزيادة التركيز يتم التخلص من نسبة كبيرة من البكتيريا ولكن في حدود فروض هذا البحث تم استخدام ثلاثة تركيزات 150 و 300 و 450 جزء في المليون ولكن أفضل النتائج تحققت كما هو واضح في الأشكال (2 و 3 و 4) عند تركيز 450 جزء في المليون ويرجع ذلك إلى الانتشار والتوزيع الجيد لجزيئات نانو الفضة على قماش الجوارب

والشكل السابق رقم (5a) يظهر بوضوح تأثير متغير الضغط على كفاءة معالجة الجوارب بنانو الفضة حيث يظهر في الشكل (5a) تغليف القماش على السطح بجزيئات نانو الفضة بالإضافة إلى تغلغل نانو الفضة داخل القماش بالكامل مما يساعد على القضاء على البكتيريا في كل مكان، بينما يظهر شكل (5b) وجود جزيئات نانو الفضة على سطح القماش فقط وبالتالي فإن البكتيريا تتکاثر وتزداد في الأماكن الأخرى من القماش ولا يتم القضاء عليها إلا باستخدام الضغط المناسب، حيث تم التخلص من 99.9% من البكتيريا باستخدام الضغط المناسب أثناء معالجة الجوارب.



شكل (6) يوضح كيفية تعامل جزيئات نانو الفضة مع البكتيريا للتخلص منها.

وبالتالي فان أيونات الفضة تمنع البكتيريا على مراحل وبطريقة جذرية بدها من وقف انتشار البكتيريا ثم العمل على تباطؤ نمو البكتيريا وأخير قتل البكتيريا.

تأثير نوع الخامات على تقليل البكتيريا


يلاحظ من الأشكال (2) و (3) و (4) أن مقاومة الجوارب المصنوعة من القطن 100 % للبكتيريا أفضل من مقاومة الجوارب المصنوعة من مخلوط 50% قطن 50% بولى استر للبكتيريا والمخلوط أفضل من مقاومة الجوارب المصنوعة من البولى استر 100 % للبكتيريا، ويرجع ذلك إلى اختلاف نسبة امتصاص الخامات، حيث إن نسبة امتصاص القطن 100 % أفضل من الخامات الأخرى وبالتالي تحسن خاصية التجفيف داخل الجوارب وبالتالي لا تكون بيئة خصبة لنمو البكتيريا على عكس الخامات الأخرى التي تكون نسب امتصاصها للرطوبة أقل من القطن 100 %

يوضح الشكل أن جزيئات نانو الفضة تخترق غشاء الخلايا البكتيرية وتغيير التركيب الهيكلي للبكتيريا من خلال التفاعل مع مجموعات كبريتات البكتيريا، والتي هي موقع نشط من الإنزيمات

أيونات الفضة تعمل على تعطيل جميع وسائل نمو البكتيريا من خلال منع بعض الإنزيمات البكتيرية المسئولة عن نشاط البكتيريا وبالتالي تتعذر الإنزيمات التي تغذى البكتيريا مما يؤدي إلى خفقها في نهاية المطاف.

كما أن قوة جزيئات أيونات الفضة تمثل درع لعدم تكاثر البكتيريا عن طريق تعطيل العمود الفقري للبكتيريا والمتمثل في الحمض النووي.

كما أن التقاء أيونات الفضة بجدار الخلية البكتيرية يؤدي إلى إضعافها وخلق عيوب هيكيلية داخل طبقات خلية البكتيريا وتسريع انهيار و انفجار البكتيريا⁽¹⁰⁾.



شكل (7) يوضح انتشار جزيئات نانو الفضة داخل الجوارب.

1- الخامات الطبيعية مثل القطن التي استخدمت في هذا البحث أكثر استجابة للمعالجة بنانو الفضة ومقاومة البكتيريا بسبب خاصية الامتصاص الجيدة التي تمتاز بها خامة القطن عن الخامات المستخدمة الأخرى.

2- تصل نسبة التقاط نانو الفضة داخل الجوارب القطنية إلى حوالي 60 %، بينما تصل إلى 45 % لتريكو الجوارب المخلوط بنسبة 50% من القطن 50% البولى استر.

3- بزيادة تركيز نانو الفضة في جميع التجارب ولجميع الخامات تزداد مقاومة الخامات للبكتيريا ولكن يراعى التكاليف الاقتصادية أثناء اختيار التركيز المناسب.

والسبب الآخر مرتبط بنسبة الامتصاص، وكما هو موضح في شكل (7 - يمين) بما أن امتصاص القطن 100 % أعلى من الخامات الأخرى فإن الجوارب المصنوعة من القطن 100 % تمتلك كمية أكبر من جزيئات نانو الفضة وبالتالي تتخلص من أكبر كمية من البكتيريا على عكس الخامات الأخرى.

5- الخلاصة:-

تمت معالجة تريكو الجوارب لثلاث خامات مختلفة باستخدام نانو الفضة حيث أوضحت النتائج ما يلى:-

- Chemistry Karachi University, 31st March 2007.
- 4- عند زيادة ضغط ماكينة Padding Machine تحسن مقاومة تربکو الجوارب لمقاومة البكتيريا مع جميع الخامات، حيث تتغلغل جزيئات نانو الفضة على السطح وداخل التريکو مما يؤدي الى فاعلية أكبر لمقاومة البكتيريا.
- 5- ينصح في هذا البحث بمعالجة جميع انواع الجوارب ضد البكتيريا والفطريات لحماية القدمين وبالتالي حماية جسم الانسان من الامراض.
- 6- المراجع:**
- 1- Wilke, K.; Martin, A.; Terstegen, L.; Biel, S. S. (June 2007)."A short history of sweat gland biology" International journal of cosmetic science 29 (3): 169–179.
 - 2- K.F.AU "Advances in knitting technology" 2011 Woodhead Publishing Limited. ISBN: 978-1-84569-372-5.
 - 3- Modern Applications of Nanotechnology in Textile, A.P.S. Sawhney, B. Condon, K.V. Singh, S.S. Pang, G. Li and David Hui. Textile Research Journal 2008 78: 731
 - 4- Nanotechnology & textile finishing, Dr. S. Pervez Abbas, Industrial training in textile chemical technologies, Workshop, Applied
- 5- Sparavigna, A. 2002. Plasma treatments for textiles: an innovative technology for traditional and technical fabrics. In Recent Res. Develop. Applied Physics, 5, 203.
- 6- Y. W. H. Wong, *et al* "Selected Applications of Nanotechnology in Textiles".*AUTEX Research Journal*, Vol. 6, No 1, March 2006.
- 7- Dai, X.J., and Kviz, L. 2001, Study of Atmospheric and Low Pressure Plasma Modification on the Surface Properties of Synthetic and Natural Fibres, in An Odyssey in Fibres and Space, Textile Institute 81st World Conference Melbourne, Australia
- 8- www.nanotex.com
- 9- AATCC Test Method 100-2004. Antibacterial Finishes on Textile Materials: Assessment of
- 10- How Smart Silver Works [Online]. Available:
<http://www.smartsilver.com/how> .

Using Silver nano-particles to give the knitwear of socks a bacterium resistance

Assistant Professor. Huda Habib - College of Designs- Fashion Design Department – Um Al Qura University

In this study, the knitwear of socks was treated so as to be bacterium resistance by utilizing Silver nano-particles with varying percentages of 150, 300, and 450 ppm. This experiment was performed on 3 different kinds of sock fabric: 100% cotton, a 50/50 blend of cotton and polyester, and lastly 100% polyester.

A Padding Machine is used on all socks being tested. Thus the pressure process during the three stages had 3 different levels of pressure. In total there were 27 tests performed within varying operational conditions.

The most successful results from blending a high concentration of silver nano-particles came from the 100% cotton samples. The other samples showed different, less successful results in regards to bacterium resistance according to the condition of each experiment.

This research recommends using the bacterium resistant socks due to the feet being the part of the body where bacterium grows most easily.