

الالياف النباتية

- ٣ -

للاستاذ محمد شوقي بكير

البحث الكيميائي

ليس في مقدوري أن أفي هذا البحث حقه إذا أردنا أن نتكلم في هذه المقالة عن :-

أولاً - الصفات والمميزات الكيميائية

ثانياً - التركيب الكيميائي

ثالثاً - طرق الاختبار

كل من الالياف النباتية السابقة الذكر اذ ذلك يتطلب وقتاً ومقسماً يجعل هذه المقالة بعيدة عن الغاية التي افصدها وهي الالمام بوجه عام بالصفات الكيميائية لها كما سبق وحصل في المقالة السالفة عن الصفات النباتية العامة اذ الغاية معروفة بما يقع من الاختلافات بينها وما يكفي من التمييز بين الواحدة او الاخرى بالوسائل الكيميائية

والبحث الكيميائي للالياف كما لا يخفى انما هو يتركب من فحصها ودرسها بجميع الوسائل والطرق الكيميائية المختلفة والمستطاعة وهي تنقسم في :-

(١) البحث الكيميائي الخاص بدراسة تركيبها

(١) الوصفي

(٢) والكمي

(ب) البحث الكيميائي المكرس كوني (١)

(ح) طرق الاختبار

(١) البحث الكيميائي

من المعلوم ان أساس بناء الالياف النباتية الناتج من بناء أساس هيكل النبات انما هو يتركب من مادة عضوية كربوايدراتية عديدة الجزىء السكري (٢) تعرف بالخلووز (٣) توجد صافية أو نقية أو مختلطة مع بعض المواد المعدنية على حالة أملاح مثل كربونات وأكسيلات الجير وكذلك قد يوجد معها السليكون

ويوجد الخلووز بأشكال كيميائية مختلفة حيث تختلف مع مواد عضوية أخرى عديدة تكسبها صفاة مغايرة عما كانت عليه قبل خلطها بها .

فقد يكون الخلووز مختلطا به : (١) مواد كربوايدراتية (٢) أو مواد بنزوديه (٤) أو فرفورديه (٥) أو مواد مركبة غير مشبعة (٦) (٣) أو من دهون وشموع أو مشتقاتها أي من مواد تتبع المجاميع الدهنية (٧) ومن ذلك توجد الأنواع الآتية من الخلووز :-

-
1. Microchemical analysis 2. Polysaccharides 3. Cellulose
 4. Benzenoid 5. Furfuroid 6. Unsaturated 7. Fatty series

فقد يكون الخلووز :-

1) Normal cellulose خلووز طبيعي أو عادي مثل القطن

2) Compound الخلووز المركب ومنه :-

(أ) الخلووز المكوثر حيث يختلط بالكوتين (a). Guto

ومنه بشرة الاوراق كالرافيا

(ب) الخلووز المائج حيث يختلط باللاجين (b). Ligno

ومثله الجوت والالياف الخشبية

(ج) الخلووز المبكتن حيث يختلط بالمواد البكتينية (c). Pecto

ومثله الريا والكتان

(٣) الخلووز الكاذب أو المكتنز 3) Pseudo or Reserve

ولاجل تبين ذلك نمثل :-

القطن حيث يحتوي على ٣٨٨.٠٪ من الخلووز النقي

الكتان ٧٢.٧٣.٠٪ » » »

الجوت ٤.٠٪ » » »

وبقدر وجود الخلووز النقي من الالياف بقدر ما تتحسن جودتها

وبقدر خلطها بالمواد الاخرى بقدر دنائها خصوصا المختلطة باللاجين فانها

تكون اُردى الالياف لان اللاجين يعطيها صفاتا غير مناسبة للنسيج

والبحث الكيمائي الوصفي للالياف يترتب على معرفة :-

(١) مقدار الماء الموجود بالالياف بتسخينها الى ١١٠ سنتجراد ومعرفة

فرق الوزن

(٢) مقدار الرماد حيث تدل على مقدار المواد المعدنية في الالياف بعد احتراقها.

(٣) الاختزال (١) المادي (١) تنبى الالياف لمدة خمس دقائق في محلول ١٪ من الصودا الكاوية (٢) ثم باستمرار الغليان لمدة ساعة فما يفقد في الحالة الاولى يدل على مقدار المواد القابلة للذوبان في محلول الصودا الكاوية وأما ما يفقد في الثانية فيدل على مقدار المواد التي تحللت بفعل الاختزال ومقدار مقاومة الالياف للاختزال يدل على قيمتها التجارية أمام تأثير فعل الغليان والصبغة ومقدار استدامتها ضد ما تستعمل كملبس حيث تغسل بالصابون وغيره من المواد القلوية

(٤) مقدار الخلووز : لمعرفة ذلك يوضع مقدار من عينة الالياف في محلول ١٪ من الصودا الكاوية لمدة خمس دقائق ثم تغسل جيدا ثم تعرض لمدة ساعة في جو من غاز الكالورين تحت درجة الحرارة العادية ثم تغسل مرة أخرى وتوضع في محلول من كبريتور الصوديوم مع ارتفاع درجة حرارة المحلول حتى يصل الي الغليان وبعد عدة دقائق تغسل الالياف مرة ثالثة ثم تعالج بمحلول مخفف من حمض الخليك ثم تغسل وتجفف وتوزن فمقدار الوزن يدل على نسبة الخلووز

(٥) الاستخلاص الكيميائي (٢) تتوقف هذه العملية على معرفة مقدار الفقدان في الوزن الناتج من معالجة الالياف بمحلول نسبة ٣٣٪ من الصودا الكاوية لمدة ساعة تحت حرارة منخفضة

(٦) التخميص الازوتيكي (٣) وهذه العملية تبني على مقدار الزيادة في الوزن

الناتج من تأثير مخلوط من حامض الكبريتيك وحامض الازوتيك بنسب متساوية لمدة ساعة ويجب ملاحظة أي تغير في اللون أيضا ينتج منها (٧) التقاوة الحمضية (١) وهذه عملية أخرى الغاية منها ازالة جميع القاذورات أو المواد الاضافية التي تكون مخلوطة أو موجودة مع الالياف وتتركب العملية من غليان الالياف في محلول حامض الخليك بنسبة ٢٠ ٪ ثم غسلها بالكحول ثم بالماء ثم يخفف ومقدار النقص في الوزن يدل على مقدار المواد الاضافية أو القاذورات الموجودة فيها

(٨) مقدار نسبة الكربون: تعالج الالياف كما حصل في بند (٧) ثم تحرق مع وجود هيدريت الكروم وحامض الكبريتيك ومقدار الغاز المتصاعد المتكون من غاز ثاني أكسيد الكربون وأكسيد الكربون يجمع ثم يقدر وبما أن الغازين الحجم الذرى لهما واحد فمقدار الكربون في هذين الغازين بالنسبة للحجم يتوقف على تركيب الغاز الكيميائي . مع العلم بأن مقدار الكربون في الخلوز النقي هو ٤٤ ٪ أما في الخلوز المركب فهو أما أقل كما في الخلوز المسكوتر اذ نسبته تختلف بين ٤٢ - ٤٣ ٪ أما في الخلوز الملجن فهو أكثر من ذلك إذ يصل ما بين ٤٥ - ٥٠ ٪

ولاجل التمييز بين أنواع الالياف النباتية وبعضها كيميائيا تتبع في العادة طرق مختلفة من أنواع الاختبارات المسببة باتحادها الكيميائي بين الالياف وبين العوامل التي تكون ألوان مختلفة بها تتميز الالياف ومن هذه الاختبارات الطرق الآتية :-

اختبارات اللون لأنواع الخلوز

(١) الخلوز النقي

(١) أضف قليلا الى الياف (القطن) مثلا بعض محلول البود المذاب في بودور البوتاسيوم ثم اضف عليها قليلا من حامض الكبريتيك المركز فيتكون من ذلك في الياف القطن لون (أزرق غامق)

(٢) ضع قليلا من الياف القطن في محلول مركب من ١٠ جرام من كلورور الكاسيوم المشبع مضافا اليه ١/٢ جرام من بودور البوتاسيوم ١/٢ جرام من اليود ثم سخنها قدر يجياور شحها من الصوف الزاجى فيتكون لون (وردي احمر يتقلب بعد ذلك الى لون بنفسجي)

(ب) الخلووز المكوتر

(١) تسمر لونا باضافة اليود وحامض الكبريتيك

(٢) تصفر باضافة اليود مع كلورور الزنك

(٣) يصير لونها بنفسجيا اذا عولجت بالبوتاسه الكاوية ثم بكلورور

الزنك الیودی

(٤) يصير لونها احمر مع مادة الاكثين (Alkannin)

(ج) الخلووز الملجن

(١) اذا بللت هذه الالياف بمحلول كؤولى من أنواع الصبغة

الاتية مع قليل من حامض الكلوروديك كوزت بعد ذلك الالوان
العديدة الآتية

احمر قزميا	يعيد لونها	Phloroglucin	(١)
أحمر	» »	Indol	(٢)
احمر بنفسجيا	» »	Oreinol	(٣)
بنفسجيا	» »	Recorcinol	(٤)

(٥)	Phenol	يبدلونها	أزرق مخضرا
(٦)	Catechol	» »	أخضر مزرقا
(٧)	Guaicol	» »	أصفر مخضرا
(٨)	Naphthol	» »	أخضر

(د) الخلووز المبيكين

- (١) يصير لونه اصفر مسمر باضافة اليود وحامض الكبريتيك
 (٢) لا يتلون بالنجروzin nigrosin عكس الملجن
 (٣) يتلون بالقوشين احمر بنفسجي ثم يفقد هذا اللون بالغسيل بالماء
 عكس الملجن فانه يحفظ الصبغة
 وتطبيق ذلك عمليا نضع الجدول الآتي لتبيان فعل هذه العوامل
 على الالياف المعروفة الشهيرة في الصناعة :-

الالياف	اليود وكورور الزنك	اليود وحامض الكبريتيك	محلول النحاس النشادرى	كبريتات الانيلين	الفلوروجلو سين وحامض الكورودريك
(١) القطن	بنفسجى	ازرق	يدوب من	-	-
(٢) الكتان	»	»	محلول أزرق	-	-
(٣) القنب	»	»	»	اصفر فاتح	احمر بنفسجى
(٤) الجوت	اصفر مسمر	ازرق مخضر	»	اصفر ذهبى	احمر غامق
(٥) الرامى	بنفسجى معتم	ازرق معتم	»	-	-
(٦) قنب مميلا	اصفر	-	-	اصفر	احمر فاتح
(٧) كتان زبلنده	اصفر ذهبى	اخضر مزرق	ازرق	اصفر	احمر
(٨) النيلسل	اصفر مسمر	اصفر	بنتفخ ثم يزرق	اصفر	قرمزي

وللتفريق بين الالياف الآتية القطنية والكتانية والقنبية والجوتية والكتانية الزيلانديه تجري التجارب المذكورة بعد — :

القطن والكتان : (١) اذا غليت الالياف فى ماء ثم جففت ووضعت مشبع من السكر والملح ثم جففت وحرقت الالياف فالالياف القطنيه تترك رمادا اسود والكتانية رمادا رماديا

(٢) اذا وضع النسيج فى محلول من السيانين السكرولى الدافى لعدة دقائق ثم غسلت بالماء ووضع عليها قليل من حامض الكبريتيك المخفف فان القطن يترك مباشرة طبقة السيانين حالا مع أن الكتان يبقيا فى لون أزرق فاتح نر داد باضافة محلول النشادر

الكتان والقنب والجوت وكتان زيلانده : — (١) توضع الالياف أو القماش فى ماء الكلورين لدقيقة واحدة ثم يوضع عليها قليل من محلول النشادر فالجوت وكتان زيلانده تحمر بينهما ثم يغمر فى لون طوبى اما الكتان والقنب فانهما يكسبان لونا برتقاليا أو قرمزيا افصح بكثير من الاول

(٢) واذا وضعت الالياف فى محلول من حامض الكلورودريك المركز ثم سخنت لدرجة ٣٠ سنتجراد فان الكتان والقنب لا يتأثران مع ان كتان زيلانده يصفر اذا رفعت درجة الحرارة الى ٤٠ فيجبر ثم يسمر ثم يسود

(٣) وللتمييز بين الجوت وكتان زيلانده توضع الالياف فى محلول من الايودين لمدة دقيقتين أو ثلاث ثم يضاف لها حامض الكبريتيك بنسبة ١٪ ليزيل اليود الزائد من الصبغة الاولى وبعد ذلك نجد ان الياف الجوت أخذت لونا طوبيا أحمر مع ان كتان زيلانده أخذ لونا أصفر

(٤) اما اذا أريد تمييز الجوت من الكتان والقنب فان الالياف المشتبه فيها توضع في محلول من حامض الازوتيك الساخن ثم قليل من ملح كرومات البوتاسيوم ثم تغسل في الماء وتسخن في محلول مخفف من الصودا ثم تغسل ثانيا وبعدة هذه العملية توضع الالياف في تحضير مكرسكوبي مضافا اليها قليل من الجلسرين مع استعمال العدسة الاستقطائية بحيث ان الضوء ينحجب تماما وعندئذ نجد ان الياف الجوت تتلون بلون أزرق أو أصفر فقط في كل حالة بخلاف القنب والكتان فانهما يظهران بالوان مختلفة عديدة شأن لون البللورات

فيستدل مما سبق ان الوسائل الكيميائية عديدة ويصعب حصرها في مقالة موجزة كهذه غير ان بها يمكن أن تفرز في أي وقت أي نوع من الالياف الاخرى فيعرف المغشوش من الصائب مع العلم بان الاستعانة بالصفات النباتية المكرو سكوبية أو المورفولوجية اذ لوحظت مع الصفات الكيميائية كانت وسائل التفرقة أكثر واسهل. كما ان الصفات الكيميائية قد تعين كثيرا في الاحوال التي يستعصى فيها تمييز الالياف من وجهة تمييزها فقط تحت المكرو سكوب

ومن هذا يتبين لنا ان البحث الواحد لا يفيد موضع بحثه فقط بل هو يعين الابحاث الاخرى ايضا ويزيد من معلوماتنا عن صفات الالياف من حيث الايق منها للغاية المقصودة بها من الوجهة التجارية وسنرى في البحث الاتي الخاص بدراسة الالياف من الوجهة الطبيعية ما يدل على ذلك ان شاء الله

محمد شوقي بكير