
دراسة تأثير المعالجة بجسيمات أكسيد الزنك النانومترية على بعض الخواص الوقائية لأقمشة تريكو اللحمة القطنية

إعداد

د. منال البكري المتولى أحمد

أستاذ مساعد الملابس والنسيج

كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة

مجلة بحوث التربية النوعية - جامعة المنصورة
عدد (٤٤) - أكتوبر ٢٠١٦

دراسة تأثير المعالجة بجسيمات أكسيد الزنك النانومترية على بعض الخواص الوقائية لأقمشة تريكو اللحمة القطنية

إعداد

د. منال البكري المتولى أحمد*

ملخص البحث

يهدف البحث الحالى الى دراسة تأثير المعالجة بجسيمات أكسيد الزنك النانومترى بتركيزات مختلفة على بعض الخواص الوقائية لبعض أقمشة تريكو اللحمة القطنية . معرفة هل هذه المعالجة أدت إلى تحسين هذه الخواص والى اى مدى تم التحسين لأن ذلك من شأنه أن يساهم في إنتاج ملابس بجودة اعلى .

في هذا البحث تم اختيار ثلاثة تراكيب بنائية من أقمشة تريكو اللحمة الدائرية هي (السنجل جيرسى - الريب - الميلتون) . وتم عمل بعض الاختبارات عليها وهى :

- اختبارات مقاومة البكتيريا والفطريات -٢
- اختبار مقاومة الأشعة فوق البنفسجية
- اختبار نفاذية بخار الماء ٤
- اختبار مقاومة الانفجار
- اختبار العزل الحراري ٦
- اختبار الصلابة

تمت معالجة هذه الأقمشة بمادة أكسيد الزنك النانومترية بتركيز (٤٪ - ٨٪) لمعرفة اثر المعالجة بهذه المادة على الأقمشة تحت الدراسة ، وتم عمل الاختبارات السابقة على الأقمشة بعد المعالجة لدراسة مدى تأثيرها على هذه الخواص .

بعد عمل الاختبارات السابقة تم رصد النتائج ومعالجتها إحصائيا وكانت المعالجات

كالتالى:

- ١- استنتاج معدلات خط مستقيم للخواص المقاسة
- ٢- تحليل التباين ANOVA
- ٣- استنتاج معدلات تحليل انحدار للتنبؤ بالخواص radar chart
- ٤- تمثيل الخواص
- ٥- تقييم (معامل الجودة) لجميع الأقمشة تحت الدراسة

ملخص النتائج :

١٠ المعالجة لم تؤثر على الفطريات (Asperg. - Candida) مما يستوجب دراسة معالجات أخرى أكثر فاعلية في مقاومة الفطريات .

* أستاذ مساعد الملابس والنسيج كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة

- بالاعتماد على تقييم معامل الجودة الاحصائي الذي يعبر عن الأفضل من حيث تكامل الخواص المختبرة فان النتائج جاءت كالتالي: القماش الميلتون والتي تمت معالجته بأكسيد الزنك تركيز ٤٪ جاء في الترتيب الأول بمعامل جوده (٧٦٪).
- جاء القماش الريب والتي تمت معالجته بأكسيد الزنك بتركيز ٤٪ جاء في الترتيب الأخير بمعامل جوده (٤٦٪).

المقدمة والمشكلة البحثية:

تعتبر أقمشة التريكو القطنية أكثر أنواع الأقمشة استخداماً في الملابس لما لها من مميزات متعددة من أهمها خواص الراحة الملبيبة التي تميز بها عن الأقمشة المنسوجة وهذا يجعلها من أكثر الأقمشة التي تحتاج إلى تحسين خواصها في مقاومة البكتيريا من جهة ومقاومة الأشعة فوق البنفسجية من جهة أخرى (منال البكري ٢٠١٥) [٤].

ويذكر (Eckhardt,C.,&Rohwer,H.) [٩] أن القطن أقل حماية من الأشعة البنفسجية إذا لم يتم معالجته، ويؤكد أن بعض أنواع الشعيرات كالقطن غير الملون والحرير والناثيلون لها قابلية النفاذية للأشعة فوق البنفسجية أكثر من البوليستر والصوف.

ونظراً لما تتميز به أقمشة التريكو من انخفاض أس البرم لليخوط المستخدمة في إنتاج الأقمشة التريكو والتراتيب البنائية التي غالباً تساعد على تكون فراغات ومسامات تسهل من عمليات تغلل الأشعة فوق البنفسجية إلى الجسم. فإنه يمكن الاستفادة من هذه الخاصية وذلك بمعالجة هذه الأقمشة بمحاليل من شأنها تحسين خواص الوقاية من الأشعة البنفسجية وبخاصة أن القماش المستخدم هو قطن ١٠٠٪ فإن ذلك سيساعد على الحصول على كفاءة أعلى في امتصاص المحاليل أثناء عملية المعالجة.

أكملت العديد من الدراسات البحثية على أن لجسيمات أكسيد الزنك النانومترية العديد من الخواص التي تسمح باستخدامها في إنتاج ملابس وقائية، مثل الوقاية من أشعة الشمس كما أن لها تأثير مثبط على نمو البكتيريا.

ومن هنا جاءت فكرة البحث الحالي من أجل الإجابة على التساؤل التالي :

ما هو تأثير المعالجة بجسيمات أكسيد الزنك النانومترية على بعض الخواص الوقائية لأقمشة تريكو اللحمة القطنية ؟

والتي تدرج منه عدة تساؤلات فرعية هي :

١. ما تأثير المعالجة بأكسيد الزنك على الخواص المختبرة ؟
٢. هل لا خلاف تركيب أقمشة التريكو تأثير على المعالجة والنتائج المرجوة منها ؟
٣. هل زيادة تركيز أكسيد الزنك يعطى أفضل خواص ؟

أهمية البحث:

يساهم البحث في الوقاية من الأضرار التي قد يتعرض لها الإنسان بتقديم أقمشة معالجة من شأنها تحسين الأداء الوظيفي للمنتج النهائي وفي نفس الوقت تحافظ بخواصها الجمالية.

فروض البحث:

يفترض البحث الحالي أن:

١. معالجة أقمشة التريكو بجسيمات أكسيد النانومترية له تأثير معنوي في الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية ونمو البكتيريا.
٢. اختلاف التركيب البنائي لأقمشة التريكو المستخدمة في الدراسة له تأثير معنوي على الخواص المقاسة

أدوات البحث:

- القماش المستخدم: قماش تريكو دائري ١٠٠% قطن بثلاث تراكيب هي (سنجل جيرسى - ريب - ميلتون) تم إنتاجه في الشركة المصرية للتريكو والجاهز (اتك)
- المعالجة المستخدمة : محلول أكسيد الزنك النانومترى بتركيز (٤٪ و ٨٪)
- برنامج الإحصاء التطبيقى SPSS

مصطلحات البحث:

- **أقمشة التريكو :** تتكون أقمشة التريكو من الغرزه كوحدة أساسية لتكوين القماش ، وتحتاج طريقة هذه الغرز حسب نوع الأقمشة المنتجة والمواصفات المطلوبة
- **أكسيد الزنك:** مركب غير عضوي ذو الصيغة الكيميائية ZNO ويوجد على شكل مسحوق أبيض
- **مقاومة البكتيريا بطريقة CCM:** هذه الطريقة تحسب $R\%$ التي تعبر عن نسبة التخلص من البكتيريا أو كفاءة التخلص من البكتيريا
- **الأشعة فوق البنفسجية:** هي أشعة غير مرئية حيث لا يمكن للإنسان رؤيتها بعين المجردة وهي جزء من الطاقة التي تستمد من الشمس ولها اثر ضار على جسم الإنسان

الإطار النظري والدراسات السابقة:

أكملت العديد من الدراسات على أن أقمشة التريكو هي من أكثر أنواع الأقمشة المستخدمة لما تمتاز به من مواصفات الراحة التي تميز به عن الأقمشة المنسوجة . وكون ان هذه الأقمشة تستخدم بكثرة في الملابس الداخلية يجعلها أكثر عرضة لنمو البكتيريا . كما أن استخدامها في الملابس الرياضية فأنه من المفضل لها أن تمتاز بخاصية المقاومة للأشعة فوق البنفسجية وتوجد منها ثلاثة أنواع هي (A-B-C)

وتعتبر C هي أخطرها لكنها لا تنفذ إلى سطح الأرض بفضل طبقة الأوزون ولكن كلا من A, B تنفذ إلينا وتتخالل إلى الجسم من خلال الملابس وكلاهما يصيب جسم الإنسان بأضرار بالغة

حيث تسبب التجاعيد والالتهابات وتؤدى الى تهيج الجلد واحمراره وفي حالات متقدمه من الإصابة تؤدى إلى الإصابة بسرطان الجلد (منال البكري ، نورا العدوى) [٢٠١٦] [٥].

وتعد أفضل الطرق العملية للحماية من هذه الأشعة الضارة هو استعمال الملابس من الخامات ذات الخواص الوقائية الحديثة مثل أقمصة الميكروفيبر كما إن استخدام الملابس ذات الألوان الداكنة والتصميمات ذات الكسرات والخشنة تساعده أيضا في تقليل الإصابة بهذه الأشعة (ميرال شبل ، رشا محمد) [٦] [٢٠٠٥]

ويذكر (Eckhardt,C.,&Rohwer,H.) [٤] أن القطن أقل حماية إذا لم يتم معالجته ، ويؤكد أن بعض أنواع الشعيرات كالقطن غير الملون والحرير والنایلون لها قابلية النفاذية للأشعة فوق البنفسجية أكثر من البوليستر والصوف .

ويتغير معامل حماية الأقمصة ضد الأشعة فوق البنفسجية تبعاً لمواصفات التصنيع ، نوع الشعيرات ، التركيب النسجي ، نمرة الخيوط ، معامل التغطية ، لون القماش وكثافة الصبغات ، وجود مواد لعنة ضوئية ، التجهيز ، وكذلك ظروف عملية الغسيل . (سعديه عمر خليل) [٣] [٢٠٠٥]

ونظراً لأهمية الأقمصة في وقاية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية ، فإن معظم الدراسات اتجهت لدراسة تأثير المتغيرات المختلفة على توفير الحماية لهذه الأقمصة ، ومن هذه الدراسات : دراسة (Eckhardt,C.,&Rohwer,H.) [٩] [٢٠٠٠] وهدفت إلى التعرف على تأثير الأصباغ وعوامل امتصاص الأشعة فوق البنفسجية والغسيل المتكرر على خصائص المنسوجات الكيميائية وتقارب الحبک ، ودراسة (إيمان فضل عبد الحكم وغادة أحمد بيومي ، ٢٠٠٥) [١] وهدفت إلى التعرف على تأثير بعض عناصر التركيب البنائي النسجي (الخام ، التركيب النسجي ، كثافة الخيوط ، السمک) على نفاذية الأشعة فوق البنفسجية ، ودراسة (سعديه عمر خليل ، ٢٠٠٥) [٢] وهدفت إلى التعرف على تأثير اختلاف نوع الخامات على النسبة المئوية للأشعة فوق البنفسجية ، ودراسة (Biswa Ranjan , ٢٠١٠) [٨] وتناولت دور الملابس في حماية الجلد البشري من الإشعاعات فوق البنفسجية الضارة والعوامل المؤثرة على مقاومة نفاذ الأشعة فوق البنفسجية مثل معامل التغطية ونوع الخامات الطبيعية والصناعية ، ودراسة (Ibrahim, G., E., Ibrahim , ٢٠١١) [١٠] وتناولت دراسة تأثير العوامل البنائية المختلفة للأقمصة القطنية المعالجة مقاومة نفاذية الأشعة فوق البنفسجية بهدف التوصل لتحقيق أفضل المعايير لتصميم وإنتاج أقمصة واقية .

تلجاً عادة إلى السيطرة على الميكروبيات إما لمنع انتقال العدوى أو منع التلوث. وللسيطرة على الميكروبيات يلاحظ أنه ليس من الضروري قتل جميع الميكروبيات الموجودة، بل يلْجأ أحياناً إلى وقف نموها ونشاطها أو إزالتها من الجسم المراد تعقيميه. وتستخدم عديد من الوسائل والممواد كل منها له مدى معين، وحالات خاصة يستخدم فيها .

فقد أشارت الدراسات أن استخدام جزيئات أكسيد الزنك أو أكسيد التيتانيوم في صورة مستحلب نانومترى فى معالجة الأقمصة يعمل كدرع واقى للحماية من الأشعة فوق البنفسجية وكذلك يكسب تلك الأقمصة خاصية مقاومة البكتيريا لذلك يمكن إنتاج أقمصة تنظف نفسها

بنفسها من خلال تكوين فيلم رقيق جداً من أكسيد الزنك النانومترى والذى يعمل كعامل مساعد فى تكسير مواد الاتساخ والبكتيريا والبق الملونة وذلك بمساعدة أشعة الشمس ومصادر أخرى للأشعة فوق البنفسجية (نجلاء حمدان ٢٠١١) [٧]

كما استخدم أكسيد الزنك على نطاق واسع فى علاج الإمراض الجلدية والمستحضرات الطبية الوقائية سواء للوقاية من أشعة الشمس الضارة و يضاف الى مضادات الفطريات حيث يمنع نمو الفطريات . (رشا النحاس ٢٠١٤) [٢]

التجارب العملية :

أولاً: الخامات المستخدمة في الدراسة:

القماش المستخدم: قماش تريكو دائري ١٠٠٪قطن بثلاث تراكيب هي (- سنجل جيرسى - ريب - ميلتون) تم إنتاجه في الشركة المصرية للتريكو والجاهز (اتك)

جدول (١) يوضح مواصفات الأقمشة المستخدمة في الدراسة

مسلسل	النمرة	التركيب البنائى	وزن المتر المربع (جم)	عدد الأعمدة / سم	طول العروة / سم
١	١/٣٠	سنجل جيرسى	٢٤٠	١٥	١٩
٢	١/٣٠	ريب / ميلتون	٢٥٠	٢٦	١٧
٣	١/٢٤	ميلتون	٤٢٥	١٠	٢٥ ، ٢٥ ، ٢٥ سم للويرة للأرضية + ٠،٧٥ سم للعلوية

ثانياً. طريقة المعالجة :

تم معالجة جميع عينات الأقمشة السابقة والموضع مواصفاتها في جدول (١) بجسيمات أكسيد

الزنك النانومترية بتركيز (٤٪ - ٨٪) ، وتمت المعالجة بمعامل المركز القومى للبحوث بالدقى وكانت خطوات المعالجة كالتالى :

- تحضير محلول أكسيد الزنك بتركيزات (٤٪ - ٨٪)
- معالجة القماش تحت الدراسة بطريقة الغمر لمدة عشر دقائق ثم عصر القماش للتخلص من المسحوق الزائد
- التجفيف عند درجة حرارة ٨٠ م لمدة خمس دقائق ثم تحميصها في افران خاصة لمدة ثلاثة دقائق على درجة حرارة ١٠٠ م .

ثالثاً: قياس نفاذية الأشعة فوق البنفسجية : *Ultraviolet Radiation*

- تم قياس النسبة المئوية لنفاذية الأشعة فوق البنفسجية للعينات البحثية بمعامل القياسات الضوئية بالمعهد القومى للقياس والمعايرة باستخدام جهاز UV / VIS - Spectrophotometry وطبقاً للمواصفة القياسية (PerkinElmer

(AATCC Test Method 183-2014 Transmittance or Blocking of Erythemally Weighted Ultraviolet Radiation through Fabrics)

وقد تم القياس عند الأطوال الموجية المختلفة (٣١٥ : ٤٠٠ نانوميتر) ، (٢٩٠ : ٣١٥ نانوميتر) ،

ثم تم استخدام قياسات النفاذية في استنتاج معامل الحماية من الأشعة فوق Ultraviolet Protective Factor (UPF) من خلال برنامج إحصائي بمعامل القياسات .

رابعاً - اختبار مقاومة البكتيريا بطريقة CCM

تم عمل الاختبارات في معمل الأحياء الدقيقة ، كلية العلوم جامعة القاهرة خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٦ وذلك بطريقة CCM هذه الطريقة تحسب % R التي تعبر عن نسبة التخلص من البكتيريا أو كفاءة التخلص من البكتيريا حيث أن:

$$R\% = [(A-B)/A] \times 100$$

R "reduction percent" نسبة التخلص من البكتيريا "

A: "the no. of bacteria colonies from control"

B: "the no. of bacteria colonies from treatment (with 1ml of tested sample

عدد مستعمرات البكتيريا المتبقية على العينة المعالجة

خامساً: الاختبارات الميكانيكية والفيزيائية

تم عمل باقي الاختبارات الموضحة في جدول (٢) في المركز القومي للبحوث بالدقى طبقاً

للمواصفات القياسية الموضحة في جدول (٢)

جدول (٢) يوضح المواصفات القياسية والأجهزة المستخدمة

المواصفة المستخدمة	الخاصية المقاسة
ASTM D3776	وزن المتر المربع g/m ²
ASTM D 1388	معامل الصلابة / ملجم
ASTM D 3884	مقاومة الاحتكاك دورة
ASTM D 6797	مقاومة الانفجار / نيوتن
ASTM D 1518	العزل الحراري TOG
ISO 11092:2014	نفاذية بخار الماء Pa/W/m ²
ASTM D 737	نفاذية الهواء (Cm ³ /Cm ² /Sec)pa 125
AATCC Test Method 79-2014	امتصاص الماء / ثانية
AATCC Test Method 183-2014	معامل مقاومة نفاذ الأشعة فوق البنفسجية
Agar diffusion method (SN195920)	مقاومة البكتيريا

تم رصد القياسات واخذ متوسط ثلاث قراءات لكل اختبار استعدادا لعمل التحليل الإحصائي وتوضيح النتائج التي تم الحصول عليها .

النتائج ومناقشتها :

أولاً :- نتائج الاختبارات على الأقمشة قبل عملية المعالجة

جدول (٣) يوضح نتائج الاختبارات على الأقمشة تحت الدراسة قبل المعالجة

التركيب البنائي	مقاومة البكتيريا E Coli	مقاومة البكتيريا Staf	مقاومة الانفجار	مقاومة نفاذ اشعة UV	نفاذية بخار الماء	العزل العراري	طول الثنائي	طول الثنائي صوف	الصلابة
FS	BA	BA	Burst	UPF	WVP	TOG	BL1	BL2	BL
السنجل جيرس	10	10	990	99.2	5.4	1.42	3.1	2.5	94.4
الريب	10	10	840	211.7	5.95	0.91	3.5	1.8	95.5
الميلتون	10	10	970	765	7.12	1.24	4.3	4.1	67.8

من جدول (٣) يتضح ان الخواص الوقائية للأقمشة قبل عملية المعالجة كانت كالتالي:

- مقاومة الأقمشة للبكتيريا بنوعيها (Staf – E coli) كانت متشابه حيث انه لم يتم معالجة الأقمشة بعد . وهنا يجب الإشارة انه لم يكن للأقمشة تحت الدراسة مقاومه للفطريات (Candida - Asperg.).
- مقاومة الأقمشة للأشعة فوق البنفسجية اختلفت من تركيب بنائي إلى آخر وقد جاء القماش الميلتون اعلى الأقمشة مقاومة للأشعة ويرجع ذلك إلى أن القماش الميلتون قماش يعتمد في تركيبه على نوعين من الخيوط خيط للأرضية بطول غرزه (٢٥). وخيط للوبرة بطول غرزه (٧٥). ومن شأن ذلك أن يزيد في سمك القماش الذي له دور في مقاومة نفاذ الأشعة.

وهذا أيضا ينطبق على خاصية نفاذية بخار الماء حيث جاء القماش الميلتون أعلى من القماش السنجل جيرس والقماش الريب

ثانيا:- نتائج الاختبارات على الأقمشة بعد عملية المعالجة

١- مقاومة الأقمشة لفطر Asperg.

جدول (٤) يوضح مقاومة الأقمشة لفطر Asperg.

FS	0%	4%	8%
SJ	10	10	10
Rib	10	10	10
Milton	10	10	10

٢- مقاومة الأقمشة لفطر Candida

جدول (٥) يوضح مقاومة الأقمشة لفطر Candida

FS	0%	4%	8%
SJ	10	10	10
rib	10	10	10
Milton	10	10	10

من جدول (٤) وجدول (٥) يتضح أن المعالجة لم يكن لها اي تأثير على الفطريات المختبرة مما يستلزم البحث عن طرق معالجه أخرى أكثر فاعلية للقضاء على الفطريات .

٣- مقاومة الأقمشة للبكتيريا E coli

جدول (٦) مقاومة الأقمشة للبكتيريا E coli

FS	0%	4%	8%
SJ	10	13	18
rib	10	12	15
Milton	10	12	14

٤- مقاومة الأقمشة للبكتيريا Staf

جدول (٧) مقاومة الأقمشة للبكتيريا Staf

FS	0%	4%	8%
SJ	10	12	16
rib	10	12	15
Milton	10	12	14

من جدول (٦) وجدول (٧) يتضح أن المعالجة بكلا التركيزين قد ساعد فى مقاومة البكتيريا بنوعيها . وقد كانت معالجة القماش السنجل جيرسى بتركيز ٨٪ الأفضل من بين الأقمشة المختبرة . فى خاصية مقاومة بكتيريا E coli

٥- مقاومة الأقمشة للانفجار

جدول (٨) مقاومة الأقمشة للانفجار

FS	0%	4%	8%
SJ	990	860	895
rib	840	810	785
Milton	970	880	800

من جدول (٨) يتضح أن مقاومة الأقمشة للانفجار قد انخفضت بعد المعالجة وبخاصة مع تركيز٪٨ ويرجع ذلك إلى أن أكسيد الزنك مادة كيميائية من شأنها أن تؤدي إلى ضعف خاصية المثانة التي بدورها تؤثر على مقاومة الأقمشة للانفجار.

٦- مقاومة الأقمشة للأشعة فوق البنفسجية UV B (٣١٥ - ٢٩٠)

جدول (٩) مقاومة الأقمشة للأشعة فوق البنفسجية UV B

FS	0%	4%	8%
SJ	0.92	0.58	0.41
Rib	0.44	0.26	0.09
Milton	0.1	0.08	0.05

٧- مقاومة الأقمشة للأشعة فوق البنفسجية UV A (٤٠٠ - ٣١٥)

جدول (١٠) مقاومة الأقمشة للأشعة فوق البنفسجية UV A

FS	0%	4%	8%
SJ	1.2	0.92	0.54
rib	0.65	0.35	0.11
Milton	0.26	0.12	0.05

٨- مقاومة الأقمشة للأشعة فوق البنفسجية UPF

جدول (١١) مقاومة الأقمشة للأشعة فوق البنفسجية UPF

FS	0%	4%	8%
SJ	99.2	126	223
rib	211.7	374	820
Milton	765	1134	1211

من الجدول (١١) يتضح أن معامل مقاومة الأشعة فوق البنفسجية قد تحسن بشكل ملحوظ وزاد زيادة مطرده بزيادة تركيز المادة المعالجة ، مما يؤكد صحة الفرض القائل أن المعالجة بأكسيد الزنك النانومترى يساعد فى تحسين خواص مقاومة الأشعة فوق البنفسجية .

٩- مقاومة الأقمشة لتفاديه اثناء WVP (Pa. m2.w -1)

جدول (١٢) مقاومة الأقمشة لتفاديه اثناء WVP (Pa. m2.w -1)

FS	0%	4%	8%
SJ	5.4	4.94	4.48
rib	5.95	5.41	4.92
Milton	7.12	6.7	6.14

من جدول (١٢) يتضح ان مقاومة الأقمصة لتفاذي الماء قد قلت بشكل طفيف بسبب طريقة المعالجة التي تعتمد على غمر القماش في محلول المادة المعالجة وتغطية الشعيرات بجسيمات أكسيد الزنك .

- ١٠ خاصية العزل الحراري TOG

جدول (١٣) يوضح خاصية العزل الحراري TOG

FS	0%	4%	8%
SJ	1.42	1.23	0.96
rib	0.91	0.87	0.78
Milton	1.24	1.03	0.88

من جدول (١٣) يلاحظ ان خاصية العزل الحراري قد قلت في الأقمصة المعالجة بمحلول أكسيد الزنك . بسبب تشرب الشعيرات للمحلول . الذي يحتوى على جزيئات الزنك التي تخللت داخل الفراغات الموجودة في القماش المستخدم .

- ١١ خاصية طول الثنبي في اتجاه الأعمدة

جدول (١٤) يوضح خاصية طول الثنبي في اتجاه الأعمدة

FS	0%	4%	8%
SJ	3.1	3.4	3.7
rib	3.5	4	4.2
Milton	4.3	4.6	5.3

- ١٢ خاصية طول الثنبي في اتجاه الصفوف

جدول (١٥) يوضح خاصية طول الثنبي في اتجاه الصفوف

FS	0%	4%	8%
SJ	2.5	3.1	3.5
rib	1.8	2.1	2.6
Milton	4.1	4.5	4.9

من جدول (١٤) وجدول (١٥) اللذان يعبران عن طول الثنبي في اتجاه الأعمدة واتجاه الصفوف والتي تعبّر عن خاصية الانسدال نلاحظ أن خاصية انسدال الأقمصة قد قلت بشكل طفيف ، وذلك لأن امتصاص محلول المادة المعالجة قد زاد من صلابة الشعيرات وبالتالي قل انسدال الأقمصة.

جدول (١٦) يوضح ملخص نتائج الاختبارات على الأقمشة تحت الدراسة

التركيب البيناني	تركيز اكسيد الزنك C %	مقاومة البكتيريا E Coli	مقاومة البكتيريا Staf	مقاومة الانفجار	مقاومة نفاذ أشعة UV	مقاومة بخار الماء	مقاومة بخار الع逮	العزل الحراري	الصلابة
FS		BA	BA	Burst	UPF	WVP	TOG	BL	
1	0	10	10	990	99.2	5.4	1.42	94.4	
1	4	13	12	860	126	4.94	1.23	86.1	
1	8	18	16	895	223	4.48	0.96	79.5	
2	0	10	10	840	211.7	5.95	0.91	95.5	
2	4	12	12	810	374	5.41	0.87	87.4	
2	8	15	15	785	1121	4.92	0.78	81.0	
3	0	10	10	970	765	7.12	1.24	67.8	
3	4	12	12	880	1134	6.7	1.03	61.2	
3	8	14	14	800	1211	6.14	0.88	50.0	


يمكن دمج جميع الجداول السابقة في الجدول (١٦) :

- (١) يشير الى القماش السنجل جيرسي ، (٢) يشير الى القماش الريب ، (٣) يشير الى القماش الميلتون
- (٤) يقصد بها القماش بدون إجراء اي معالجه - (٤) يقصد بها ان تركيز اكسيد الزنك (%) - (٨) يقصد بها ان تركيز اكسيد الزنك (%) ويدلوك يكون عدد العينات المختبرة (٩) عينات .

عند عمل اختبار العزل الحراري تم الاعتماد على (G O T) وهي الأكثر مناسبة عند اختبار العزل الحراري في الأقمشة المعالجة كيميائيا يمكن حساب خاصية الصلابة من خلال حساب متوسط طول الثنى في اتجاه الأعمدة وطول الثنى في اتجاه الصفوف

ثالثاً : ايجاد معامل الارتباط بين المعالجة المقترحة والخواص المقاسة :

١- استنتاج معادلة الخط المستقيم لخاصية مقاومة بكتيريا Ecoli




شكل (١) يوضح معادلة الخط المستقيم لخاصية مقاومة بكتيريا Ecoli

(السنجل جيرسي) $Y=100X+9.666$ $R^2 = 0.979$

(الريب) $y = 50x + 10$ $R^2 = 1$

(الميلتون) $y = 62.5x + 9.833$ $R^2 = 0.986$

-٢- استنتاج معادلة الخط المستقيم لخاصية مقاومة بكتيريا Staf




شكل (٢) معادلة الخط المستقيم لخاصية مقاومة بكتيريا Staf

(السنجل جيرسي) $y = 75x + 9.666$ $R^2 = 0.964$

(الريب) $y = 50x + 10$ $R^2 = 1$

(الميلتون) $y = 62.5x + 9.833$ $R^2 = 0.986$

-٣- استنتاج معادلة الخط المستقيم لخاصية مقاومة الانفجار




شكل (٣) معادلة الخط المستقيم لخاصية مقاومة الانفجار

(السنجل جيرسي) $y = -1187.x + 962.5$ $R^2 = 0.498$

(الريب) $y = -2125x + 968.3$ $R^2 = 0.998$

(الميلتون) $y = -687.5x + 839.1$ $R^2 = 0.997$

٤- استنتاج معادلة الخط المستقيم لخاصية مقاومة نفاذ الأشعة فوق البنفسجية



شكل (٤) معادلة الخط المستقيم لخاصية مقاومة نفاذ الأشعة فوق البنفسجية

(السنجل جيرسي)

$$y = 5575x + 813.6$$

$R^2 = 0.875$

(الريب)

$$y = 7603.7x + 164.42$$


$R^2 = 0.9324$

(الميلتون)

$$y = 1547.5x + 87.5$$

$R^2 = 0.9032$

٥- استنتاج معادلة الخط المستقيم لخاصية مقاومة نفاذ بخار الماء



شكل (٥) معادلة الخط المستقيم لخاصية مقاومة نفاذ بخار الماء

(السنجل جيرسي)

$$y = -12.25x + 7.1433$$

$R^2 = 0.993$

(الريب)

$$y = -12.87x + 5.9417$$


$R^2 = 0.999$

(الميلتون)

$$y = -11.5x + 5.4$$

$R^2 = 1$


٦- استنتاج معادلة الخط المستقيم لخاصية العزل الحراري



شكل (٦) يوضح معادلة الخط المستقيم لخاصية العزل الحراري

(السنجل جيرسي)	$y = -5.75x + 1.433$	$R^2 = 0.99$
(الريب)	$y = -4.5x + 1.23$	$R^2 = 0.990$
(الميلتون)	$y = -1.625x + 0.918$	$R^2 = 0.953$


-٧- استنتاج معادلة الخط المستقيم لخاصية (طول الثنى) أعمده



شكل (٧) يوضح معادلة الخط المستقيم لخاصية (طول الثنى) أعمده

(السنجل جيرسي)	$y = 12.5x + 4.233$	$R^2 = 0.949$
(الريب)	$y = 7.5x + 3.1$	$R^2 = 1$
(الميلتون)	$y = 8.75x + 3.55$	$R^2 = 0.942$

-٨- استنتاج معادلة الخط المستقيم لخاصية (طول الثنى) صفوف



شكل (٨) يوضح معادلة الخط المستقيم لخاصية (طول الثنى) صفوف

(السنجل جيرسي)	$y = 10x + 4.1$	$R^2 = 1$
(الريب)	$y = 12.5x + 2.533$	$R^2 = 0.986$
(الميلتون)	$y = 10x + 1.766$	$R^2 = 0.979$

من الأشكال السابقة من (١) إلى (٨) يتضح قيمه R^2 لكل الخواص المقاسة جاءت اعلى من (0.5) مما يعني ان هناك ارتباط قوى بين المعالجة بأكسيد الزنك والخواص المقاسة . حيث جاءت معظم الخواص في جميع الأقمشة (0.9)

رابعا : تحليل التباين ANOVA

جدول (١٧) يوضح المتغيرات التي اعتمد عليها تحليل التباين

	Factor	Type	Levels	Values
التركيب	FS	fixed	3	1,2, 3
التركيز	C %	fixed	3	0, 4, 8

جدول (١٧) يوضح ان عناصر التحليل هى : التركيب البنائى للقماش (٣) تراكيب تركيز المادة المعالجة (٢)

جدول (١٨) يوضح تحليل التباين لخاصية مقاومة نمو بكتيريا Ecoli

	Source	DF	SS	MS	F	P
FS	2	4.667	2.333	2.00	0.250	
C %	2	48.667	24.333	20.86	0.008	
Error	4	4.667	1.167			
Total	8	58.000				

من الجدول (١٨) يتضح أن التركيب البنائى للقماش لم يكن ذو تأثير معنوي على خاصية مقاومة البكتيريا Ecoli حيث أن قيمة P (0.250) وهى قيمة ليست ذات دلالة معنوي ويرجع ذلك أن جميع العينات من أقمشة تربيكو من نفس الخامدة (القطن)

أما تركيز المادة المعالجة فله تأثير معنوي على مقاومة البكتيريا من نوع Ecoli حيث أن قيمة P (0.008) وهى قيمة ذات دلالة معنوية.

جدول (١٩) يوضح تحليل التباين لخاصية مقاومة نمو بكتيريا Staf

	Source	DF	SS	MS	F	P
FS	2	0.6667	0.3333	1.00	0.444	
C %	2	38.0000	19.0000	57.00	0.001	
Error	4	1.3333	0.3333			
Total	8	40.0000				

من الجدول (١٩) يتضح أن التركيب البنائى للقماش لم يكن ذو تأثير معنوي على خاصية مقاومة البكتيريا Staf حيث أن قيمة P (0.444) وهى قيمة ليست ذات دلالة معنوي ويرجع ذلك أن جميع العينات من أقمشة تربيكو من نفس الخامدة (القطن)

أما تركيز المادة المعالجة فله تأثير معنوي على مقاومة البكتيريا من نوع Staf حيث أن قيمة $P = 0.001$ وهي قيمة ذات دلالة معنوية.

جدول (٢٠) يوضح تحليل التباين لخاصية مقاومة الانفجار

Source	DF	SS	MS	F	P
FS	2	16817	8408	5.45	0.072
C %	2	18867	9433	6.12	0.061
Error	4	6167	1542		
Total	8	41850			

من الجدول (٢٠) يتضح أن التركيب البنائي للأقمصة المختبرة وتركيز المادة المعالجة ليس له تأثير ذات دلالة معنوية على خاصية مقاومة الانفجار حيث ان قيمة P في كلا العاملين جاءت أعلى من (٠.٠٥) . اي ان خاصية مقاومة الانفجار لم تتأثر تأثرا ملحوظا ب اختلاف التركيب البنائي للأقمصة او اختلاف التركيز للمادة المعالجة .

جدول (٢١) يوضح تحليل التباين لخاصية مقاومة الأشعة فوق البنفسجية

Source	DF	SS	MS	F	P
FS	2	0.87087	0.43543	30.38	0.004
C %	2	0.33140	0.16570	11.56	0.022
Error	4	0.05733	0.01433		
Total	8	1.25960			

ن الجدول (٢١) يتضح أن اختلاف التركيب البنائي للأقمصة المختبرة جاء ذات قيمة داله معنوية في خاصية مقاومة الأشعة فوق البنفسجية حيث جاءت قيمة $P = 0.004$ وهي قيمة داله معنوية كما ان اختلاف التركيز للمادة المعالجة جاء دالاً معنوياً أيضاً حيث جاءت $P = 0.022$.

جدول (٢٢) يوضح تحليل التباين لخاصية نفاذية بخار الماء

Source	DF	SS	MS	F	P
FS	2	4.6771	2.3385	1492.68	0.000
C %	2	1.4313	0.7156	456.79	0.000
Error	4	0.0063	0.0016		
Total	8	6.1146			

من الجدول (٢٢) يتضح أن هناك تأثير معنوي كبير جداً لكلاً من اختلاف التركيب البنائي وتركيز المادة المعالجة على خاصية نفاذية بخار الماء حيث جاءت قيمة $P = 0.000$

جدول (٢٣) يوضح تحليل التباين لخاصية العزل الحراري

Source	DF	SS	MS	F	P
FS	2	0.184689	0.092344	12.13	0.020
C %	2	0.150689	0.075344	9.90	0.028
Error	4	0.030444	0.007611		
Total	8	0.365822			

من الجدول (٢٣) يتضح أن هناك تأثير معنوي كبير جداً لكلاً من اختلاف التركيب البنيائي وتركيز المادة المعالجة على خاصية العزل الحراري حيث جاءت قيمة P (0.020) و (0.028)

وهي قيم دالة معنوية عند مستوى دلالة (0.05)

جدول (٢٤) يوضح تحليل التباين لخاصية الصلابة

Source	DF	SS	MS	F	P
FS	2	2.72222	1.36111	64.47	0.001
C %	2	0.88222	0.44111	20.89	0.008
Error	4	0.08444	0.02111		
Total	8	3.68889			

من الجدول (٢٤) يتضح أن هناك تأثير معنوي كبير جداً لكلاً من اختلاف التركيب البنيائي وتركيز المادة المعالجة على خاصية الصلابة حيث جاءت قيمة P (0.001) و (0.008) وهي قيم دالة معنوية عند مستوى دلالة (0.05)

خامساً: استنتاج معادلات تحليل الانحدار

١- معادلة الانحدار لخاصية مقاومة بكتيريا Ecoli

جدول (٢٥) معادلة الانحدار لخاصية مقاومة بكتيريا Ecoli

Predictor	Coef	SE	Coef	T	P
Constant	11.5000	0.9444	12.18	0.000	
FS	-0.8333	0.3967	-2.10	0.080	
C %	0.70833	0.09919	7.14	0.000	

$$BA = 11.5 - 0.833 FS + 0.708 C \%$$

$$R^2 = 90.2\%$$

$$R = .95$$

٢- معادلة الانحدار لخاصية مقاومة بكتيريا Staf

جدول (٢٦) معادلة الانحدار لخاصية مقاومة بكتيريا Staf

Predictor	Coef	SE	Coef T	P
Constant	10.5000	0.5372	19.55	0.000
FS	-0.3333	0.2257	-1.48	0.190
C %	0.62500	0.05642	11.08	0.000
BA_1	= 10.5 - 0.333 FS + 0.625 C %			

$$BA_1 = 10.5 - 0.333 FS + 0.625 C \%$$

R²= 95.4%

R = .98

٣- معادلة الانحدار لخاصية مقاومة الانفجار

جدول (٢٧) معادلة الانحدار لخاصية مقاومة الانفجار

Predictor	Coef	SE	Coef T	P
Constant	-548.8	189.9	-2.89	0.028
FS	443.63	79.77	5.56	0.001
C %	61.63	19.94	3.09	0.021

$$BRUST = - 549 + 444 FS + 61.6 C \%$$

R²= 87.1%

R = .93

٤- معادلة الانحدار لخاصية مقاومة الاشعه فوق البنفسجية

جدول (٢٨) معادلة الانحدار لخاصية مقاومة الانفجار

Predictor	Coef	SE	Coef T	P
Constant	-937.7	321.4	-2.92	0.027
FS	610.3	135.0	4.52	0.004
C %	103.30	33.76	3.06	0.022

$$UPF = - 938 + 610 FS + 103 C \%$$

R²= 83.2%

R = .91

٥- معادلة الانحدار لخاصية نفاذية بخار الماء

جدول (٢٩) معادلة الانحدار لخاصية نفاذية بخار الماء

Predictor	Coef	SE Coef	T	P
Constant	4.4483	0.2101	21.17	0.000
FS	0.85667	0.08827	9.70	0.000
C %	-0.12208	0.02207	-5.53	0.001

$$WVP = 4.45 + 0.857 FS - 0.122 C \%$$

R = .98

R² = 95.4%

٦- معادلة الانحدار لخاصية العزل الحراري

جدول (٣٠) معادلة الانحدار لخاصية العزل الحراري

Predictor	Coef	SE Coef	T	P
Constant	1.3472	0.1684	8.00	0.000
FS	-0.07667	0.07074	-1.08	0.320
C %	-0.03958	0.01768	-2.24	0.067

$$TOG = 1.35 - 0.07667 FS - 0.0396 C \%$$

R² = 50.8%

R = .71

٧- معادلة الانحدار لخاصية الصلابة

جدول (٣١) معادلة الانحدار لخاصية الصلابة

Predictor	Coef	SE Coef	T	P
Constant	2.2944	0.1487	15.43	0.000
FS	0.66667	0.06248	10.67	0.000
C %	0.09583	0.01562	6.13	0.001

$$BL = 2.29 + 0.667 FS + 0.0958 C \%$$


R² = 96.2%

R = .98


بالنظر الى جداول تحليل الانحدار السابقة من جدول (٢١ الى ٢٥) نلاحظ أن معادلات تحليل الانحدار المستنيرة منها جاءت ذات درجة ثقة عالية قاربت فى معظم الخواص المقاسه إلى درجة ثقة ٩٨ % حيث جاءت قيمة R للمعادلات التي تم استنتاجها 0.98 وهذا يعني ان المعادلة الخطية المتعددة يمكن استخدامها للتنبؤ بالخواص المختبره بدرجة ثقه عالية.

ماعدا خاصية العزل الحراري حيث جاءت قيمة $R = 71$ وعلى الرغم من أنها مقبولة من الناحية النظرية إلا أنه يفضل استنتاج معادله غير خطية ، للاعتماد عليها بدرجة أكبر في التنبؤ بهذه الخاصية .


سادساً : تمثيل الخواص




شكل (٩) يوضح خواص قماش السنجل جيرسي



شكل (١٠) يوضح خواص قماش الريب



شكل (١١) يوضح خواص قماش الريب



سابعاً : معامل الجودة للأقمشة المعالجة :

الترتيب	معامل الجودة	الصلابة	العزل الحراري	بخار الماء	نفاذ الأشعة	مقاومة الانفجار	مقاومة البكتيريا Staf	مقاومة البكتيريا E Coli	تركيز أكسيد الزنك	التركيب البنائي
5	68.9	83.7	85.2	58.7	51.2	68.3	66.7	68.8	% ٤	سنجل جيرسي
2	74.9	77.7	64.1	50.0	55.6	76.8	100.0	100.0	% ٨	سنجل جيرسي
6	64.6	80.0	57.0	67.6	62.4	56.1	66.7	62.5	% ٤	ريب
4	72.0	76.5	50.0	58.3	96.0	50.0	91.7	81.3	% ٨	ريب
1	76.0	71.7	69.5	92.0	96.5	73.2	66.7	62.5	% ٤	ميльтون
3	74.2	67.8	57.8	81.4	100.0	53.7	83.3	75.0	% ٨	ميльтون

جدول (٣٢) يوضح ترتيب معامل الجودة للأقمشة المختبرة

من الجدول (٣٢) والذي يوضح معامل الجودة للأقمشة التي تمت معالجتها نجد أن القماش الميلتون والتي تمت معالجتها بأكسيد الزنك تركيز ٤٪ جاء في الترتيب الأول بمعامل جوده (٧٦٪) وعلى الرغم من أن معامل الجودة لا يعتبر عالي بدرجة كبيرة إلى أنه مرضي حيث انه بالنظر إلى خواص مقاومة البكتيريا و مقاومة الأشعة جاءت عالية مع عدم انخفاض واضح في في خواص الصلابة والعزل وبباقي الخواص المختبرة. اي أن هناك تكامل في الخواص المختبرة يجعله الأفضل من حيث تكامل كل الخواص المختبره .

ومن الجدول يتضح أيضاً أن القماش الريب والتي تمت معالجتها بأكسيد الزنك بتركيز ٤٪ جاء في الترتيب الأخير بمعامل جوده (٦٤.٦) وقد جاءت خواص مقاومة البكتيريا و مقاومة الأشعة مرضية ولكن كان هناك انخفاض واضح في خاصية مقاومة الانفجار والعزل الحراري .

ملخص النتائج :

- المعالجة لم تؤثر على الفطريات (Asperg. Candida) مما يستوجب دراسة معالجات أخرى أكثر فاعلية في مقاومة الفطريات .

- ٢ استخدام أكسيد الزنك بتركيز (٨٪) قد حسن من خواص مقاومة البكتيريا ومقاومة الأشعة فوق البنفسجية ولكنه اثر سلبيا على باقي الخواص المختبرة .
- ٣ القماش السنجل جيرسى والذى تمت معالجته بأكسيد الزنك بتركيز ٨٪ أفضل الأقمشة المعالجة فى مقاومة البكتيريا بنوعيها (E coli , S taf). ولكن منخفض فى خواص مقاومة الأشعة فوق البنفسجية ونفادية بخار الماء .
- ٤ القماش الميلتون المعالج بتركيز (٨٪) كان أفضل الأقمشة المختبرة فى مقاومة الأشعة فوق البنفسجية كما انه أعطى نتائج مرضية فى مقاومة البكتيريا (تحت الدراسة) ولكن جاءت باقى الخواص المختبرة منخفضة .
- ٥ بالاعتماد على تقييم معامل الجودة الاحصائى الذى يعبر عن الأفضل من حيث تكامل الخواص المختبرة فان النتائج جاءت كالتالى:
 - القماش الميلتون والتي تمت معالجته بأكسيد الزنك تركيز ٤٪ جاء في الترتيب الأول بمعامل جوده (٧٦٪) .
 - الريب والتي تمت معالجته بأكسيد الزنك بتركيز ٤٪ جاء في الترتيب الأخير بمعامل جوده (٦٤.٦٪)
- يمكن التنبؤ بالخواص بمعادلات تحليل الانحدار بدرجة ثقة عاليه قاربت ٩٩% لجميع الخواص ماعدا خاصية العزل الحراري جاءت درجة الثقة فى المعادلة ٧٠٪ ومن المفضل استنتاج معادله أخرى غير خطية .

المراجع

- إيمان فضل عبد الحكم وغادة أحمد بيومي (٢٠٠٥) : "تأثير بعض عناصر التركيب البنيوي النسجي على نفادية الأقمشة للأشعة فوق البنفسجية" ، مجلة علوم وفنون دراسات وبحوث ، جامعة حلوان ، مجلد (١٧)، عدد (١) .
- رشا عبد الرحمن النحاس(٢٠١٤) : "تكنولوجي النانو وانتاج ملابس وقائية لبعض الفئات المعرضة لخطر الأشعة فوق البنفسجية" مجلة التصميم الدولي، عدد (٤) مجلد (٤) .
- سعدية عمر خليل (٢٠٠٥) : "تحديد أقل الخامات النسجية نفادية للأشعة فوق البنفسجية" ، المؤتمر المصري التاسع للاقتصاد المنزلي ، كلية الاقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية .
- منال البكري (٢٠١٥) "تأثير بعض الحالات الكيميائية على مقاومة البكتيريا لملايات التربکو الداخلية" ، مجلة بحوث التربية النوعية ، جامعة المنصورة عدده (٤٠) اكتوبر ٢٠١٥
- منال البكري ، نورا العدوى (٢٠١٦) : "دراسة معامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية لبعض الصبغات الصناعية للأقمشة القطنية" مجلة الاقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية ، المجلد (٢٦) .
- ميرال شبل ، رشا محمد (٢٠٠٥) : " كفاءة الأداء الوظيفي لأقمشة الميكرو فيبر وأثرها في رفع مستوى الحماية من الأشعة فوق البنفسجية" بحث منشور مجلة الاقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية مجلد ١٥، عدده ٣

- ٧- نجلاء بن حمدان (٢٠١١) : "دراسة وصفية لدور الملابس في وقاية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية" ، مجلة بحوث التربية النوعية ، جامعة المنصورة ، عدد (٢٢).
- 8-Biswa Ranjan Da (2010) : UV Radiation Protective Clothing, The Open Textile Journal , V(3) , pp. 14-21.
- 9-Eckhardt,C.,&Rohwer,H.(2000) : UV Protector for cotton fabrics , textile chemist and colorist , American Dyestuff Reporter , 32 (4).
- 10-G., E., Ibrahim (2011): Achieving Optimum Scientific Standards for Designing and Producing Fabrics Suitable for Ultraviolet Protective Clothing , Journal of American Science , 7(9) , Pages 97-109.

Abstract

In this study were selected three structures Construction of circular weft knitted fabrics are (Alsngel Jersey - Rib- Almilton). The following tests were conducted:

1. resistant bacteria and fungi tests
2. UV resistance
3. water permeability
4. Burst resistance
5. Thermal insulation test
6. Hardness test

Has to address this textured fabrics nanometer zinc oxide concentration (4% - 8%) to see the effect of treatment in this article on fabric under study, was the work of previous tests on fabric after treatment in order to know the effect of treatment on these properties.

After the work of the previous tests were monitored and the results were statistically treated and processors are as follows:

- conclusion equations of a straight line to the measured properties
- ANOVA analysis of variance
- Conclusion regression equations to predict the properties analysis
- representation properties radar chart
- Rating (Quality Factor) for all fabrics under study

Summary of results

- Treatment did not affect the fungus (Asperg.- Candida), which requires the study of other treatments is more effective in resistance to fungi.
- Based on evaluation of statistical quality coefficient which expresses the best in terms of the integration of properties tested, the results were as follows: Almilton cloth which has been processed zinc oxide concentration of 4% came in first place by a factor of presence (76%).
- Came cloth insecurities, which has been processed zinc oxide concentration of 4%, according to a recent ranking by a factor of existence (64.6)