
دراسة تأثير قطر ابر ماكينة الحياكة وعدد مرات الغسيل على الخواص الجمالية للوصلات المحاكة

إعداد

ا.م.د/ منال البكري المتولى أحمد

أستاذ مساعد الملابس والنسيج ،

كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة

مجلة بحوث التربية النوعية - جامعة المنصورة
عدد (٣٦) - أكتوبر ٢٠١٤

دراسة تأثير قطر ابر ماكينة الحياكة وعدد مرات الغسيل على الخواص الجمالية للوصلات المحاكة

إعداد

أ.م.د / منال البكري المؤلمي ^{*}أحمد

المؤلف العربي :

في هذا البحث تم استخدام أقمصة مخلوطة مخلوطة (٣٥٪ قطن ، ٦٥٪ بولي إستير) بثلاث تراكيب أساسية هي السادة - المبرد - الأطلس مع استخدام ثلاث أوزان مختلفة لكل تركيب نسجى (خفيف - متوسط - ثقيل) . وبذلك كانت عدد عينات الأقمصة الأساسية المستخدمة في الدراسة تسع عينات . وتم قياس عدد خيوط السداء وعدد خيوط اللحمة . ومتانة القماش وزن المتر المربع لكل عينه . تمت حياكة العينات باستخدام الوصلة 1-SSa باستخدام خيط حياكة بولي إستير . وباستخدام خمس نمر مختلفة لمقاسات ابره الحياكة وهي ١٢، ١٤، ١٦، ١٨، ٢٥ فكان مجموع العينات الناتجة (٤٥) عينه .

تم قياس حد الكرمشة لهذه العينات باستخدام الطريقة الأمريكية 4-88 AATCC لتقدير حد كرمشه أو تعجيد الوصلات .

ثم تم وضع العينات السابقة في الغسالة المنزلية لمدة ساعة (ست دورات مدة كل دورة عشر دقائق) . ثم وضعها في المجفف لمدة ٣٠ دقيقة وتم قياس حد الكرمشة للعينات بعد التجفيف باستخدام الطريقة الأمريكية 4-88 AATCC لتقدير حد كرمشه أو تعجيد الوصلات . وتمت معالجة البيانات إحصائياً لمعرفة تأثير نمر الإبر المختلفة على حد الكرمشة في الأقمصة تحت الدراسة .

وقد تم تصوير العينات قبل وبعد الغسيل والتجفيف باستخدام الكاميرا لتسهيل الرجوع إلى شكل هذه الوصلات والاستفادة منها وتعديها على بعض المصانع ، لرعاة ذلك أثناء الإنتاج .

مقدمة :

الأزياء (Garments) هي المنتجات الوحيدة ، الملزمة للإنسان منذ لحظة مولده ، إلى لحظة وفاته ، سواء كانت هذه المنتجات ملابس يرتديها الفرد . أو منتجات نفعية يستخدمها الإنسان في حياته اليومية كالمفروشات والستائر وأغطية الأرضيات . ويتم تقييم المنتجات الملبدية سواء كانت أزياء أو غيرها استناداً إلى العديد من الخواص الوظيفية والجمالية .

* أستاذ مساعد الملابس والنسيج ، كلية التربية النوعية جامعة المنصورة

ويذكر Eugen Rauluca,Haloiu Brad (٢٠٠٩) [٥] أن صناعة الملابس واحدة من الصناعات الديناميكية التي تتغير بـها نوعية العملاء كما أن متطلبات هذه الصناعة تتغير باستمرار نتيجة تغير اتجاهات الموضة . ومن الضروري أن تبقى جميع مراحل دورة الإنتاج (تصميم - تصنيع -تقييم المنتج النهائي) تحت الدراسة للوصول إلى الحد المقبول للعميل وللمنتج.

ويذكر عادل الحديدى ، على زلط (٢٠٠٠) [٣] أن الخواص الميكانيكية (Mechanical Properties) ، والتى تحدد العمر الاستهلاكي لها، وكذا خواصها الجمالية (Appearance) ، يختلف ترتيب هذه الخواص من منتج إلى آخر، حيث تأتى الخواص الجمالية فى مقدمه اهتمامات مستخدمي الملابس يليه الخواص الميكانيكية .

و سواء كانت هذه الخواص ميكانيكية أو جمالية تبقى مسألة جودة المنتج هي ما يسعى إليه المنتج والمستهلك . وعلى الرغم من تعدد تعريفات الجودة ومفهومها يبقى إرضاء العميل لزيادة نسبة التصدير، مع تقليل تكلفة الإنتاج لتوفير صافى ربح للمنتج . هو المحور الذى تدور حوله معظم تعريفات الجودة .

ويؤكد رشدي عيد ، احمد حسنى (٢٠٠٠) [٢] أن تقييم جودة المنتجات الملمسية يشتمل على بعدين :

- الأول : البعد المادي ويشتمل على الأقمشة والخامات .
- الثاني: بعد الجودة ويشتمل على الأداء الوظيفي والجمالي

ويذكر اشرف هاشم وآخرون (٢٠٠٦) [١] أن الجودة من أهم أهداف الإنتاج وخاصة في المنتجات المعدة للتصدير، ومن ثم فإنه يجب تحليل جودة المنتجات والعمل على رفعها قدر الإمكان .. وقد أشارت العديد من الدراسات أن تحسين ورفع جودة المنتجات هو المفتاح الرئيسي لحل المشاكل الاقتصادية التي تواجهها معظم الدول النامية حيث أن تحسين جودة المنتجات المحلية يؤدي إلى إرضاء العملاء وبالتالي الاستغناء عن الاستيراد من الخارج ويؤدى في النهاية إلى منافسة كبيرة بين الشركات لتحقيق جودة عالية وإنتاج متميز.

ويذكر عادل الحديدى (١٩٩٨) [٤] انه من المعروف انه لا يمكن إنتاج وصلات محاكاة حد تجيدها (٥) أو خاليه من التشوه، ولكن يمكن إنتاج وصلات بتجمع مقبول يقبله العميل مع إمكانية تطبيقه داخل مصانع الإنتاج .

يتم تقدير الخواص الجمالية اعتمادا على الخواص التالية .

١. كشكشه الوصلات Seam Gathering
٢. كرمشه أو تجييد الوصلات Seam Puckering
٣. انزلاق الوصلات Seam Slippage
٤. كفاءة الوصلات Seam Efficiency
٥. نسبة الزيوت المحتواة Seam lubricating content


- ٦.٦. تنسيل الوصلات Seam fraying
- ٧. كثافات غرز مختلفة Seam pinching
- ٨. عراوى خيط مقطوعة ruffling Seam

و تعد كرمشه أو تجعيد الوصلات من الدلائل الأكثر استخداما لتقدير الخواص الجمالية للوصلات و تأتى الموصفات القياسية الأمريكية ٤- 88 AATCC فى صدارة طرق التقدير، كما أن جوده الوصلات تتأثر بعناصر الحياكـات الثلاثة وهي:

- ماكينة الحياكة و تأثير بعده عوامل منها : ميكانيزم التغذية - ميكانيزم التغريب - مقاس الإبرة.
- خيط الحياكة. مثل انكماش الخيط بعد الغسيل أو الكى .
- نوعية القماش المحاك (الوزن - التركيب - الخامدة).

و يدور هذا البحث حول دراسة تأثير مقاس الإبرة على الخواص الجمالية مقدرة بقياس حد تجعيد أو كرمشه الوصلات Seam Puckering.

وقد أشار كلا من Vaida Dobilaite, Milda Juciene (٢٠٠٦) [٧] إلى أن مقاس الإبرة تأثير واضح في كرمشه وتجعد الوصلات حيث أن قطر الإبرة يعمل على إزاحة خيوط النسيج مما يؤدي إلى كرمشه الوصلة المحاكـة . وتحتـلـف كـمـيـةـ الخـيـوـطـ المـزاـحةـ حـسـبـ قـطـرـ الإـبـرـةـ وـيمـكـنـ توـضـيـحـ ذـلـكـ فـيـ الشـكـلـ (١)



شكل (١) يوضح كيف يؤثر قطر الإبرة على عدد الخيوط المزاحة

ويذكر Gloria McConnell (٢٠١٦) [٦] أن قطر الإبرة له تأثير كبير على مظهرية الوصلة المحاكـةـ فـيـ الأـقـمـشـةـ الـمـنـسـوجـةـ . ويـقـلـ هـذـاـ التـأـثـيرـ فـيـ حـالـةـ اـسـتـخـدـامـ أـقـمـشـةـ مـنـ التـرـيـكـوـ.

الدراسة التجريبية The Experimental Study

• الأقمشة المستخدمة :

تم استخدام أقمشة مخلوطة (٣٥٪ قطن ، ٦٥٪ بولي استر) من بثلاث تراكيب أساسية هي السادة - المبرد - الأطلس مع استخدام ثلاثة أوزان مختلفة لكل تركيب نسجي . (خفيف - متوسط - ثقيل) . وبذلك كانت عدد عينات الأقمشة الأساسية المستخدمة في الدراسة تسع عينات . وتم قياس عدد خيوط السداء وعدد خيوط اللحمة . ومتانة القماش وزن المتر المربع لكل عينه . وذلك وفقا للجدول رقم (١)

الوصلة المستخدمة في الدراسة:

تلت حياكة الوصلة على ماكينة سنجر منزلية، باستخدام خيط حياكة بولي استر ١٠٠٪ . (لتجنب انكماش خيط الحياكة) باستخدام الوصلة 1-SSa ، وهي الوصلة الأكثر شيوعا واستخداما في مجال تصنيع الملابس.

نمر الإبر المستخدمة في الدراسة:

استخدم البحث الحالي إبرة الماكينة مختلفة المقاييس وهي (٢٥ - ١٤ - ١٦ - ١٨ - ٢٥) وتم عمل الوصلة على جميع أنواع الأقمشة التسعة السابقة باستخدام الخمس مقاسات المختلفة للإبرة .

الغسالة المستخدمة:

الغسالة توшибا المنزلية موديل VH-5201B1 ، بعدد ست دورات غسيل كل دورة عشر دقائق .


المجفف المستخدم :

وزن ٧ كيلو جرام

CENTENNIAL – automatic dry

الطريقة المستخدمة لقياس حد الكرمشة:

استخدمت الطريقة الأمريكية AATCC 88-4 لتقدير حد كرمشه أو تعجيد الوصلات (التقدير خمسه الأفضل بينما التقدير واحد الأسوأ) .



شكل (٢) يوضح الطريقة الأمريكية 4-88 AATCC لتقدير حد كرمشه

القياسات والنتائج:

استخدم البحث الحالى ثلاث تراكيب نسجية (سادة - مبرد - أطلس) بثلاث أوزان مختلفة لكل تركيب (حفيظ - متوسط - ثقيل) وحياكة الأقمشة على ماكينة سنجر منزلية باستخدام الوصلة Sa1 مع استخدام قطرات مختلفة للإبر (١٢ - ١٤ - ١٦ - ١٨ - ٢٥) فكان مجموع العينات الناتجة (٤٥) عينه .

تم قياس حد الكرمشة لهذه العينات باستخدام الطريقة الأمريكية 4-88 AATCC لتقدير حد كرمشه أو تعجيد الوصلات . وتمت معالجة البيانات إحصائيا . ثم تم وضع العينات


السابقة في الغسالة المنزلية لمدة ساعة (ست دورات مدة كل دورة عشر دقائق). ثم وضعها في المجفف لمدة ٣٠ دقيقة وتم قياس حد الكرمشة للعينات بعد التجفيف باستخدام الطريقة الأمريكية AATCC 88-4 لتقدير حد كرمشه أو تجعيد الوصلات، وتمت معالجة البيانات إحصائياً.

وقد تم تصوير العينات باستخدام الكاميرا لتسهيل الرجوع إلى شكل هذه الوصلات والاستفادة منها وعميمها على بعض المصانع، لراعاة ذلك أثناء الإنتاج.


جدول (١) يوضح مواصفات القماش المستخدمة في البحث

Fabric	Weight Gm\m ²	End \cm	Weft \cm	Fabric Strength\K g
Plain (light)	٨٥	٣٠	٢٣	٢٨
Plain (medium)	٢١٠	٢٣	١٩	٦٢
Plain (heavy)	٣٥٠	٢١	١٧	٣٢
Twill (light)	١٠٥	٢٥	٢٢	٤٧
Twill (medium)	٢٠٠	٢٢	١٩	٥٧
Twill (heavy)	٣٥٠	١٧	١٥	٦٠
Satin (light)	١٠٠	٣٠	٣٢	٤٢
Satin (medium)	٢٠٠	٤٠	٣٨	٦٢
Satin (heavy)	٣٠٠	٣٢	٢٤	٧٠

الجدول (١) يتضح أنه تم استخدام ثلاثة تراكيب نسيجية بثلاث أوزان -١- السادة (٨٥ جم/م² -٢٠ جم/م²- ٣٥٠ جم/م²) والمبرد (١٠٥ جم/م² -٢٠ جم/م²- ٣٥٠ جم/م²) والأطلس (١٠٠ جم/م² -٢٠ جم/م²- ٣٠٠ جم/م²)



شكل (٣) يوضح حد الكرمشة للاعينة رقم ٥ قبل الغسيل



شكل (٤) يوضح حد الكرمشة للاعينة رقم ٥ بعد الغسيل

شكل (٣) وشكل (٤) يوضح شكل كرمشه الحياكة في الوصلة للقماش المبرد وزن ٢٠٠ جم / ٢م عدد فتل السداء ٢٢ فتله / سم عدد خيوط اللحمه ١٩ لحمه / سم . وقد تم تصوير جميع العينات بنفس هذه الطريقة للاستفادة منها داخل المصانع التي تعتمد فى إنتاجها على استخدام الأقمشة المنسوجة .

جدول (٢) يوضح قياسات حد الكرمšeة لجميع العينات قبل الغسيل


Fabric	Wight Gm\m ²	End \cm	Weft \cm	Needle No.				
				12	14	16	18	25
Plain (light)	85	30	23	5	4	3	2	2
Plain(edium)	210	23	19	5	4	3	3	3
Plain (heavy)	350	21	17	3	3	2	2	2
Twill(light)	105	25	22	4	4	3	3	2
Twill (medium)	200	22	19	4	4	3	3	3
Twill (heavy)	350	17	15	3	3	3	2	2
Satin (light)	100	32	30	4	4	3	2	2
Satin(edium)	200	40	38	4	4	2	2	1
Satin (heavy)	300	32	24	3	3	2	1	1

جدول (٢) يوضح متوسط حد الكرمšeة لجميع العينات باستخدام جميع الإبر (١٢ - ١٤ - ١٦ - ١٨ - ٢٥) وذلك بعد إجراء عملية التمكين وقبل الغسيل . حيث تم اخذ خمس قراءات وحساب المتوسط . ومن الجدول يتضح أن القماش السادة قد أعطى أفضل نتائج مع الإبرة رقم ١٢ وذلك للوزن الخفيف والمتوسط ثم جاءت نتائج أقل مع الإبرة رقم ١٤


جدول (٣) يوضح قياسات حد الكرمšeة لجميع العينات بعد الغسيل

Fabric	Wight Gm\m ²	End \cm	Weft \cm	Needle No.				
				12	14	16	18	25
Plain (light)	85	30	23	5	4	3	2	2
Plain medium)	210	23	19	5	4	4	3	3
Plain (heavy)	350	21	17	4	4	3	3	3
Twill(light)	105	25	22	5	5	4	4	3
Twill (medium)	200	22	19	5	5	4	4	3
Twill (heavy)	350	17	15	5	5	4	3	2
Satin (light)	100	32	30	4	4	3	3	2
Satin(medium)	200	40	38	4	4	3	2	2
Satin (heavy)	300	32	24	4	3	3	2	1


جدول (٣) يوضح متوسط قياس حد الكرمشة للعينات بعد الغسيل والتجفيف ومن الجدول يتضح أن القماش المبرد قد أعطى أفضل نتائج مع الإبرة ١٢ - ١٤ - ١٦ - ١٨ يليه القماش السادة . ثم القماش الأطلس في المرحلة الأخيرة.




شكل (٥) يوضح الأوزان المختلفة للعينات المستخدمة




شكل (٦) يوضح عدد السداد وخيوط اللحمة للعينات




شكل (٧) يوضح تأثير استخدام الإبرة رقم ١٢ على مظهرية الوصلة للعينات قبل وبعد الغسيل من شكل (٧) يتضح أن الإبرة رقم ١٢ كانت مناسبة مع القماش المبرد لجميع الأوزان قبل وبعد الغسيل - ومع القماش السادة الوزن الثقيل والمتوسط. ثم جاء القماش الأطلس والقماش السادة الثقيل في المرحلة الأخيرة.




شكل (٨) يوضح تأثير استخدام الإبرة رقم ١٤ على مظهرية الوصلة للعينات قبل وبعد الغسيل يتضح من الشكل (٨) أن الإبرة رقم ١٤ أعطت أفضل نتائج مع القماش المبرد بعد الغسيل ثم جاء القماش السادة لجميع الأوزان وجاء القماش الأطلس الوزن الثقيل في المرحلة الأخيرة.



شكل (٩) يوضح تأثير استخدام الإبرة رقم ١٦ على مظهرية الوصلة للعينات قبل وبعد الغسيل يتضح من الشكل (٩) أن الإبرة رقم ١٦ أعطت أفضل نتائج مع القماش المبرد لجميع الأوزان بعد الغسيل والقماش السادة الوزن المتوسط وجاء القماش الأطلس جميع الأوزان في المرحلة الأخيرة.



شكل (١٠) يوضح تأثير استخدام الإبرة رقم ١٨ على مظهرية الوصلة للعينات قبل وبعد الغسيل يتضح من الشكل (١٠) أن الإبرة رقم ١٨ أعطت أفضل نتائج مع القماش المبرد لجميع الأوزان بعد الغسيل ثم القماش السادة الوزن المتوسط وجاء القماش الأطلس جميع الأوزان في المرحلة الأخيرة.



شكل (١١) يوضح تأثير استخدام الإبرة رقم ٢٥ على مظهرية الوصلة للعينات قبل وبعد الغسيل يتضح من الشكل (١١) أن الإبرة رقم ٢٥ أعطت أفضل نتائج مع القماش المبرد للوزن الثقيل والمتوسط بعد الغسيل ثم القماش السادة الوزن المتوسط وجاء القماش الأطلس الوزن الخفيف في المرحلة الأخيرة.

جدول (٤) يوضح تحليل التباين لتأثير نوع القماش وعملية الغسيل على مظهرية الوصلة للإبرة رقم ١٢

F crit	P-value	F	MS	df	SS	Source of Variation
3.438	0.103	2.556	0.639	8	5.111	Fabric
5.318	0.022	8.000	2.000	1	2.000	Washing
			0.250	8	2.000	Error
				17	9.111	Total

جدول (٥) يوضح تحليل التباين لتأثير نوع القماش وعملية الغسيل على مظهرية الوصلة للإبرة رقم ١٤

F crit	P-value	F	MS	Df	SS	Source of Variation
3.438	0.252	1.632	0.431	8	3.444	Fabric
5.318	0.051	5.263	1.389	1	1.389	Washing
			0.264	8	2.111	Error
				17	6.944	Total

جدول (٦) يوضح تحليل التباين لتأثير نوع القماش وعملية الغسيل على مظهرية الوصلة للإبرة رقم ١٦

F crit	P-value	F	MS	df	SS	Source of Variation
3.438	0.025	4.429	0.431	8	3.444	Fabric
5.318	0.001	28.000	2.722	1	2.722	Washing
			0.097	8	0.778	Error
				17	6.944	Total


جدول (٧) يوضح تحليل التباين لتأثير نوع القماش وعملية الغسيل على مظهرية الوصلة للإبرة رقم ١٨

F crit	P-value	F	MS	df	SS	Source of Variation
3.438	0.005	7.444	0.931	8	7.444	Fabric
5.318	0.004	16.000	2.000	1	2.000	Washing
			0.125	8	1.000	Error
				17	10.444	Total


جدول (٨) يوضح تحليل التباين لتأثير نوع القماش وعملية الغسيل على مظهرية الوصلة للإبرة رقم ٢٥

F crit	P-value	F	MS	df	SS	Source of Variation
3.438	0.006	7.000	0.875	8	7.000	Fabric
5.318	0.081	4.000	0.500	1	0.500	Washing
			0.125	8	1.000	Error
				17	8.500	Total

يتضح من الجداول (٤)، (٥)، (٦)، (٧)، (٨)أن كلًا من نوع القماش وعملية الغسيل كان ذو تأثير معنوي عند مستوى دلالة .٠١، على مظهرية الوصلة المحاكاة باستخدام المقاسات المختلفة للإبر المختلفة المستخدمة في الدراسة الحالية وهي : .١٢،١٤،١٦،١٨،٢٥



شكل (١٢) يوضح تأثير استخدام الإبر المختلفة على مظهرية الوصلة للعينات قبل الغسيل من الشكل (١٢) يتضح أن الإبرة رقم ١٢ أعطت نتائج أفضل مع جميع العينات قبل الغسيل يليها الإبرة رقم ١٤ ثم جاءت الإبرة رقم ٢٥ في المرحلة الأخيرة.



شكل (١٣) يوضح تأثير استخدام الإبر المختلفة على مظاهرية الوصلة للعينات بعد الغسيل من الشكل (١٣) يتضح أن الإبرة رقم ١٢ أعطت نتائج أفضل مع جميع العينات بعد الغسيل يليها الإبرة رقم ١٤ ثم جاءت الإبرة رقم ٢٥ في المرحلة الأخيرة.

جدول (٢٦) تحليل التباين لتأثير نمرة الإبرة على القماش قبل الغسيل


F crit	P-value	F	MS	df	SS	Source of Variation
2.244	0.000	7.746	1.356	8	10.844	Fabric
2.668	0.000	37.143	6.500	4	26.000	Needle No.
			0.175	32	5.600	Error
				44	42.444	Total

من جدول (٢٦) يتضح أن هناك تأثير معنوي لنمرة الإبرة على قياسات حد الكرمشة في العينات المختبرة قبل الغسيل


جدول (٢٧) تحليل التباين لتأثير نمرة الإبرة على القماش بعد الغسيل

F crit	P-value	F	MS	df	SS	Source of Variation
2.244	0.000	9.945	1.506	8	12.044	Fabric
2.668	0.000	50.128	7.589	4	30.356	Needle No.
			0.151	32	4.844	Error
				44	47.244	Total

من جدول (٢٧) يتضح أن هناك تأثير معنوي لنمرة الإبرة على قياسات حد الكرمشة في العينات المختبرة بعد الغسيل حيث جاءت قيمة P-value صفر)



شكل (١٤) يوضح تأثير استخدام الإبر المختلفة على مظهرية الوصلة قبل وبعد الغسيل من الشكل (١٤) يتضح أن مظهرية الوصلة كانت أفضل مع استخدام الإبرة رقم ١٢ في جميع الأقمشة المستخدمة في الدراسة قبل وبعد الغسيل حيث جاء حد الكرمشة ما يقرب ٥ . في حين أن مظهرية الوصلة كانت سيئة في جميع الأقمشة مع استخدام الإبرة رقم ٢٥ حيث جاء حد الكرمشة ما يقرب ٢ قبل وبعد عملية الغسيل والتجفيف.



شكل (١٥) يوضح حد الكرمشة للأقمشة المستخدمة قبل وبعد الغسيل من الشكل (١٥) يتضح أن القماش المبرد أعطى أفضل نتائج لحد الكرمشة مع جميع أنواع الإبر المستخدمة قبل وبعد الغسيل حيث وصل حد الكرمشة إلى ٤، ثم جاء القماش الساده حيث تجاوز حد الكرمشة ٣، وجاء القماش الستان في المرحلة الأخيرة حيث جاءت قياسات حد الكرمشة أقل من ٣ وذلك في كلا الحالتين قبل وبعد الغسيل والتجفيف.

ملخص النتائج:

- لقياس الإبرة المستخدمة في الحياكة تأثير معنوي على مظهرية الوصلة المحاكمة قبل وبعد عملية الغسيل والتجفيف.
- خواص القماش المستخدم في الحياكة له تأثير معنوي على مظهرية الوصلة المحاكمة قبل وبعد عملية الغسيل والتجفيف .
- مظهرية الوصلة كانت أفضل مع استخدام الإبرة رقم ١٢ في جميع الأقمشة المستخدمة في الدراسة قبل وبعد الغسيل حيث جاء حد الكرميشة ما يقرب ٥ . في حين أن مظهرية الوصلة كانت سيئة في جميع الأقمشة مع استخدام الإبرة رقم ٢٥ حيث جاء حد الكرميشة ما يقرب ٢ قبل وبعد عملية الغسيل والتجفيف .
- القماش المبرد أعطى أفضل نتائج لحد الكرميشة مع جميع أنواع الإبر المستخدمة قبل وبعد الغسيل حيث وصل حد الكرميشة الى ٤، ثم جاء القماش السادة حيث تجاوز حد الكرميشة ٣، وجاء القماش الستان في المرحلة الأخيرة حيث جاءت قياسات حد الكرميشة أقل من ٣ وذلك في كلا الحالتين قبل وبعد الغسيل والتجفيف .

المراجع

١. اشرف محمود هاشم وآخرون : "تأثير خواص الأقمشة على معاير جودة وصلات الحياكة" منشور بمجلة علوم وفنون(دراسات وبحوث) - جامعة حلوان ، المجلد الثامن عشر - العدد الأول يناير ٢٠٠٦ – ص (١٩٣ - ٢٠٩)
٢. رشدى عيد ، احمد حسنى: "العوامل المؤثرة على جودة الملابس الجاهزة" المؤتمر
٣. كلية الاقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية ٢٠٠٠ .
٤. عادل الحديدي ، على السيد زلط: "قياس التدهور المتتالي في الخواص الجمالية لوصلات ملابس التريكو، بحث منشور، مؤتمر كلية الاقتصاد المنزلي ، جامعة حلوان ٢٠٠٠ م.
٥. عادل الحديدي : "تقييم ظاهرة تجدد الحياكة في الأقمشة القطنية الخفيفة " المؤتمر المصري الثالث للاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - كلية الاقتصاد المنزلي ١٩٩٨
6. Brad Rauluca,Haloiu Eugen :" seam puckering evaluation method for sewing process" annals of the university of Oradeascicle of textiles leather work2009.
7. Gloria McConnell :"Seam Puckering" Turning Research Into Reality.www,tc2.com , November 24, 2010
8. Reality.www,tc2.com , November 24, 2010
9. Vaida Dobilaite, Milda Juciene: " The influence of mechanical properties of sewing threads on seam pucker "International Journal of Clothing Science and Technology, Volume: 18 Issue: 5, 2006.