
تحقيق خواص الراحة الملبيّة للأقمشة المنتجة بنسب خلط الخيوط المعدنية لتناسب ملابس السهرة للسيدات

إعداد

أ.م.د/ أسماء سامي عبد العاطي سليم
أستاذ الملابس والنسيج المساعد بقسم الاقتصاد المنزلي
كلية التربية النوعية - جامعة طنطا

مجلة بحوث التربية النوعية - جامعة المنصورة
عدد (٦٥) - يناير ٢٠٢٢

تحقيق خواص الراحة الملبيّة للأقمشة المنتجة بنسب خلط الخيوط المعدنية لتناسب ملابس السهرة للسيدات

إعداد

أ.م.د/أسماء سامي عبد العاطي سويلم*

ملخص البحث

يهدف هذا البحث إلى دراسة وتقديم خواص الراحة الملبيّة للأقمشة المنتجة ببعض التراكيب البنائية المختلفة للتوصيل إلى أنسب (نسبة خلط الخيوط المعدنية لخيط اللحمة، تركيب نسجي، كثافة لخيط اللحمة/ سم) تحقق أفضل خواص راحة ملبيّة بما يتناسب مع الأداء الوظيفي لملابس السهرة للسيدات، حيث أن الخيوط المعدنية تميّز باللمعان والبريق وهي من أكثر الخيوط الزخرفية استخداماً في الفترة الأخيرة لكونها تعمل على زيادة الشكل الزخرفي والجمالي للأقمشة المنتجة منها مما يجعلها مناسبة لملابس السهرة فكان لابد من دراسة تأثير استخدام نسبة مختلفة من تلك الخيوط على خواص الراحة الملبيّة للأقمشة لملابس السهرة.

وتبرز أهمية البحث في تحسين كفاءة أداء ملابس السهرة للسيدات بإنتاج أقمشة بنسب خلط مختلفة للخيوط المعدنية تتسم بخواص الراحة الملبيّة، والحصول على منتجات ملبيّة ذات مظهر جمالي ووظيفة نفعية بالاستفادة من مميزات الخيوط المعدنية.

ولتحقيق أهداف البحث تم إنتاج الأقمشة المستخدمة بالبحث بالمتغيرات الآتية:

١- نسبة خلط خيط اللحمة: حيث تم استخدام ثلاثة نسب وهي: ١٠٠٪ خيط معدني يعادل نمرة ١١٥٠ تكس، ٥٠٪ خيط معدني : ٥٠٪ خيط بولي استر نمرة ١١٥٠ تكس، ٥٠٪ خيط معدني : ٥٠٪ خيط أكريليك نمرة ١١٥٠ تكس.

وكانت الخيوط المعدنية المستخدمة عبارة عن شعيرة واحدة مستمرة مسطحة من البولي استر المغطى بجزيئات الأمونيوم بدون وجود أي طبقة غطاء لوجه الشعيرة.
وastخدم لخيط النساء ١٠٠٪ بولي استر من نمرة ١١٥٠ / ١ دنير.

٢- التركيب النسجي: تم استخدام ثلاث تراكيب نسجية وهي: سادة ١/١ ، أطلس ٤ ، هنيكوم .٨/٨

٣- كثافة خيط اللحمة في وحدة القياس: حيث تم استخدام ثلاث كثافات وهي: ١٨ لحمة/ سم ، ٢٦ لحمة/ سم ، ٢٢ لحمة/ سم.

تم إجراء الاختبارات المعملية بالمعهد القومى للقياس والمعايرة بالهرم فى الجو القياسي وذلك لقياس خواص الراحة لعينات البحث (العزل الحراري، الكهرباء الاستاتيكية، نفاذية الهواء، نفاذية بخار الماء، وزن المتر المربع، سماكة القماش).

وتوصل البحث إلى النتائج التالية: القماش المنتج بنسب خلط خيط اللحمة (٥٠٪ معدنى : ٥٠٪ أكريليك)، والتركيب النسجى (هنريكوم ٨/٨)، وكتافة خيط لحمة / سم (١٨) هو الأفضل لجميع خواص الراحة الملبيسة المقاسة حيث حقق أعلى معامل جودة وذلك بنسبة (٨٣.٧٤٪)، وبمساحة مثالية (٥٠.٤٢٪).

وأوصى البحث بالاهتمام بدراسة الخيوط المعدنية وخواصها ومميزاتها والاستفادة منها فى مجال ملابس السهرة للسيدات، وكذلك الحرص الدائم على استخدام الخامات النسجية التى توفر الراحة الملبيسة لرتديها بالإضافة إلى تحقيقها لغرضها الوظيفي.

الكلمات المفتاحية: الراحة الملبيسة، الخيوط المعدنية، ملابس السهرة
المقدمة:

تعتبر صفة الراحة من الصفات الهامة التى يجب توافرها فى خامات الملابس حيث تحدث الكثير من الأضرار التى ترتبط بصحة الإنسان بصفة عامة عند عدم قدرة الملابس على تحقيق متطلبات الراحة الملبيسة (آل شائع و طاشكندى، ٢٠٢١)، ونظراً للدور الكبير الذى تلعبه الملابس فى حياة المرأة من حيث الظهور بالظاهر الجمالى والشعور بالراحة فى نفس الوقت عند ارتدائها الملابس لذا فمن الضرورى الاهتمام بالأقمشة التى تصنع منها هذه الملابس ومعرفة الخصائص والمواصفات التى ينبغى أن تتتصف بها(ماضى، ٢٠١٥)، وقد ظهر بوضوح فى السنوات الأخيرة طلب المستهلكين تحقيق أعلى معدلات الراحة علاوة على الاهتمام بالجوانب الجمالية للمنتج، والراحة هى حالة من السعادة النفسية والفيزيائية والفيسيولوجية تحدث اندماج بين الإنسان والبيئة المحيطة، ونتيجة التفاعل بين هذه العناصر تعتبر الراحة معقدة جداً ومن الصعب قياسها (Sibel,Ayse,2007)، فتقدير خواص الراحة الملبيسة من أكثر القياسات تعقيداً في الأداء والتحليل وتعتمد على محصلة توافر بعض الخواص المنفردة التى يمكن قياس بعضها ومنها: العزل الحراري، انتقال الرطوبة، الشحنات الكهربائية، نفاذية الهواء، وزن وملمس القماش (مصطفي و آخرون، ٢٠١٣). ويعتبر قياس الراحة الملبيسة للأقمشة بصفة عامة من أولويات البحث العلمى لما لها من أثر على المستهلك (سامان وآخرون، ٢٠١٨).

وتناولت الكثير من الدراسات الراحة الملبيسة حيث استخدمت دراسة (عبد المقصود، ٢٠١٢) أشعة الميكروويف فى تحسين قابلية أقمشة الملابس القطنية الصيفية للصباغة وتأثير ذلك على بعض الخواص الوظيفية وخواص الراحة لها، وكانت نتائج معالجة الأقمشة بأشعة الميكروويف على خواص الراحة المختبرة أن حسنت نفاذية الهواء (بعض التراكيب النسجية) وقللت درجة خشونة سطح الأقمشة للتراكيب النسجية المختلفة مع اختلاف طاقات الميكروويف وأزمنة المعالجة. وهدفت دراسة (السيد، ٢٠١٣) إلى التوصل لأنسب تركيب نسجى، نوع خامة يحقق الراحة

الفيسيولوجية بما يتناسب مع الأداء الوظيفي للملابس الجاهزة في الظروف المناخية الحارة، وأشارت نتائج الدراسة لأن أنسب تركيب نسجي كان المنيكوم عند خامة (قطن ٥٠٪، كتان ٢٥٪، فسكوز ٢٥٪). وأجرى (على و آخرون، ٢٠١٤) مجموعة من الاختبارات على بعض خواص الراحة لأربع عينات من أقمشة الجينز لكونها من أكثر الخامات التي يفضلها الشباب في ملابسهم، وتوصلت الدراسة لأنسب عينة تحقق معدلات الراحة. وأوضحت دراسة (محمد و غالب، ٢٠١٤) تأثير بعض الخواص الفيزيائية والميكانيكية لأقمشة التريكو على الراحة الفسيولوجية للملابس، وأشارت لأن العامل الأساسي الذي يسهم في توفير الراحة الفسيولوجية هو انتقال الحرارة والرطوبة، وأنه ينبغي على الملابس أن تسمح بانتقال الرطوبة من الجسم دون الشعور بالبلل حيث أن مقاومة القماش المرتفعة لنفاذ الرطوبة تؤدي لعدم التخلص من العرق والحرارة وبالتالي عدم الشعور بالراحة. كما أوضح (K., E., 2014) تأثير التركيب النسجي وكثافة الخيوط لأقمشة البولي استر على انتقال السوائل فيها، وبينت الدراسة وجود علاقة طردية بين معامل التعبئة للأقمشة وانتقال السوائل في الاتجاه الأفقي. وتناولت دراسة (ماضي، ٢٠١٥) تأثير الخواص الفيزيائية والميكانيكية لأقمشة الكورسيهات الصاغطة على أداء الراحة، وتوصلت الدراسة إلى أنسب الموصفات التي يجب توافرها في أقمشة الكورسيهات لتحقيق الراحة المطلوبة عند الاستخدام. وقيمت دراسة (Ghada, Afaf, 2015) كمية الشحنات الكهربائية المتكونة على الأقمشة المنسوجة من البولي استر والخيوط المعدنية، وبينت الدراسة أن قيم الشحنات الكهربائية زادت بزيادة عدد اللحمات في وحدة القياس بينما انخفضت تلك القيم بزيادة نسبة الخيوط المعدنية بالمقارنة بخيوط البولي استر. ودراسة (Ghada, 2015) تناولت نفادية الهواء لأقمشة البولي استر، الخيوط المعدنية بتركيب بنائية مختلفة من حيث نسبة الخلط والتركيب النسجي، وأثبتت الدراسة زيادة الهواء بزيادة نسبة الخيوط المعدنية وأرجعت ذلك لتأثير القطاع العرضي والمسام داخل الخيوط المعدنية كانت أكثر بالمقارنة بخيوط الأخرى. وفي دراسة (حمدودة، ٢٠١٨) تم تقييم خواص الراحة الفسيولوجية للأقمشة المزدوجة المنتجة ببعض التراكيب البنائية المختلفة للوصول لأنسب (نوع خامة، تركيب نسجي، كثافة خيط اللحمة) يحقق أفضل خواص راحة لتناسب ملابس المناخ البارد، وكانت نتائج الدراسة في صالح القماش المزدوج المنتج بوجه قطن ١٠٠٪ وتركيب نسجي مبرد ٢/٢ وعدد حدفات ٣٩ حدفة/ سم حيث كان الأفضل بالنسبة لجميع خواص الراحة الفسيولوجية المقاسة وحقق أعلى معامل جودة بنسبة ٨٥,٧٪. وفي دراسة أخرى قدم (الليثي، ٢٠١٩) أفضل أساليب الغزل الحديثة تحقيقاً للراحة الفسيولوجية في أقمشة تريكو اللحمة الدائرية، وأكدت الدراسة أن لأساليب غزل الخيوط القطنية المختلفة تأثيراً مختلفاً وواضحاً تماماً على الخواص الفيزيائية والميكانيكية والجمالية لأقمشة تريكو اللحمة الدائرية المنتجة بتركيب بنائية مختلفة والتي تعكس بصورة مباشرة على خواص الراحة (الحسية والحرارية والحركية والنفسية) فتحقق مستويات متفاوتة من الراحة الفسيولوجية للأقمشة التريكو لللحمة. وقامت دراسة (الأندیجانی، ٢٠٢٠) بتقييم خواص الراحة للأقمشة الوبيرية، وأثبتت الدراسة أن ارتفاع الوبيرة كان له التأثير الأكبر على معظم خواص الراحة ماعدا خاصية نفادية الهواء فكان التأثير الأعلى لكثافة الوبيرة، كما أظهرت النتائج تفوق خامة البامبو على خامة القطن

في معظم خواص الراحة ماعدا الكهرباء الاستاتيكية والنعمومة، ووُجد أن متغيرات الوبرة (ارتفاع الوبرة، كثافة الوبرة) تتناسب طردياً مع كمية امتصاص الماء وكذلك مقدار العزل الحراري وعدم وجود تأثير على خاصية الكهرباء الاستاتيكية وتتناسب عكسياً مع باقي خواص الراحة المقاسة. واهتم (بركات و محمد، ٢٠٢٠) بتحسين خواص الراحة لأقمشة القمصان الرجالية باستخدام خامة الليكرا في اللحمات مع اللحوم القطنية وكان التركيب النسجي لجميع العينات المنتجة هو سادة ١/١، وتوصلت الدراسة لأن أنساب عينة تحقق أفضل أداء وظيفي بالإضافة إلى الراحة الملبيبة هي المستخدم فيها ليكرا نمرة ٢٠ إنجلزي، وترتيب لحمة ١ ليكرا : ٥ قطن.

ومن أحدث الأبحاث التي تناولت الراحة الملبيبة دراسة (حجى، ٢٠٢١) حيث قيمت أداء أقنعة الوجه القماشية المصنوعة محلياً (بالمملكة العربية السعودية) في تحقيق الراحة والحماية من التعرض لعوائق الجهاز التنفسى، وجاءت النتائج باختلاف وتبالين في مواصفات أقنعة الوجه القماشية المنتشرة في السوق المحلي مما أدى لعدم وجود تأثير معنوى بين العوامل المستقلة (عدد الطبقات، التركيب النسجي) وتحقيق خاصية الراحة عند الاستخدام، كما أن جميع عينات الوجه المصنوعة من القماش والمنتشرة في السوق المحلي (بالمملكة العربية السعودية) مصنوعة من خامات لا تتوافر فيها خواص الراحة والحماية. وكذلك دراسة (آل شائع و طاشكندى، ٢٠٢١) التي درست تأثير الأقمشة المعالجة بالفضة المجهزة تجارياً في تحقيق مقاومة البكتيريا وبعض خواص الراحة الملبيبة لمريضات السكري، وبينت الدراسة أن قماش القطن المخلوط بالفضة والنایلون كان الأنساب من حيث مقاومة البكتيريا ونفاذية الهواء وبهذا يمكن الاستفادة منه في تحسين الراحة الملبيبة لملابس مرضى السكري وفي تقليل الآثار الناتجة عن الأمراض الجلدية أيضاً.

وهناك عدد من الدراسات التي تناولت الخيوط المعدنية فنجد دراسة (حلاوة و عبد الحميد، ٢٠١٢) استخدمت الخيوط المعدنية كلحامات وزوّدت ظهرورها داخل القماش لتطوير إنتاج أقمشة المفروشات وأعطاء مظهر جمالي جديد للأقمشة المنتجة وفي الوقت ذاته يتناسب مع الأداء الوظيفي لتلك الأقمشة، وتوصلت الدراسة لأهمية استخدام اللحوم المعدنية وما يلائمها من تركيب نسجي مبتكرة تتماشى مع طبيعة التصميم والتأثيرات اللونية المطلوبة واختلاف المساحات ونسب توزيعها. كما استخدمت الخيوط المعدنية في مجال ملابس السهرة للسيدات ففي دراسة (العشماوى و آخرون، ٢٠١٦) استخدمت خيوط الكروشيه (الكريستال، السيراما، السيراما حرير) بالإضافة لعدد من الأقمشة المتنوعة لملابس السهرة للدمج بين فن الكروشيه وأقمشة ملابس السهرة للارتفاع بالظهور الجمالى والوظيفى لتلك الأقمشة، وأكّدت النتائج أن استخدام خامة الساتان مع خيط الكريستال كان الأفضل وأيضاً استخدام خامة الشيفون ساتان مع خيط الكريستال. وأيضاً دراسة (عبد المطلب و آخرون، ٢٠١٧) أجرت دراسة تجريبية للوصول لأنسب خواص وظيفية لأقمشة ملابس السهرة للسيدات باستخدام الخيوط المعدنية، وبينت الدراسة وجود علاقة طردية بين عدد اللحمات / سم وقوّة الشد في اتجاه اللحمة.

ومن خلال الدراسات السابقة تظهر أهمية الراحة الملبيبة والرغبة الدائمة في تحقيقها وهو ما يتفق معه البحث الحالى حيث يتزايد الاحتياج المستمر إلى أقمشة تحقق عنصر الراحة وبالتالي الانسجام بين الإنسان والبيئة المحيطة به لذلك لابد من الفهم الصحيح والاختيار الملائم للخامات والتى توفر الراحة وتحقق الغرض الوظيفي لها حيث أصبح ذلك من متطلبات العصر الملحة ، ولما كانت أقمشة ملابس السهرة للسيدات من الأقمشة الهامة والتى ينبغي أن تحظى بجودة الأداء والمظهر بما يتناسب مع استخدامها، وبما أن الخيوط المعدنية من أكثر الخيوط الزخرفية استخداماً في الفترة الأخيرة لكونها تعمل على زيادة الشكل الزخرفي والجمالي للأقمشة المنتجة منها إلا أن استخدامها بنسب كبيرة في المنتجات قد يؤثر بشكل سلبي على خواص الأقمشة المنتجة، لذا تم اختيار موضوع البحث بعنوان: "تحقيق خواص الراحة الملبيبة للأقمشة المنتجة بنسن خلط الخيوط المعدنية لتناسب ملابس السهرة للسيدات" كمحاولة لوضع قياسات علمية واضحة ودقيقة للسلوك الملبيي لتلك الأقمشة.

مشكلة البحث:

من خلال ما تقدم يمكن صياغة وتحديد مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي التالي:
كيف يمكن تحقيق خواص الراحة الملبيبة للأقمشة المنتجة بنسن خلط الخيوط المعدنية
لتناسب ملابس السهرة للسيدات؟

ويتفرع منه الأسئلة الفرعية التالية:

- ١- ما تأثير اختلاف نسب خلط الخيوط المعدنية لخيط اللحمة للأقمشة المنتجة على خواص الراحة الملبيبة لها؟
- ٢- ما تأثير اختلاف التركيب النسجي للأقمشة المنتجة على خواص الراحة الملبيبة لها؟
- ٣- ما تأثير اختلاف كثافة خيط اللحمة/ سم للأقمشة المنتجة على خواص الراحة الملبيبة لها؟

أهداف البحث:

تتضمن أهداف البحث في محاولة التوصل إلى:

- ١- تحقيق أفضل خواص راحة ملبيبة للأقمشة المنتجة بنسن خلط الخيوط المعدنية لتناسب ملابس السهرة للسيدات.
- ٢- أنسن نسب خلط الخيوط المعدنية لخيط اللحمة يحقق أفضل خواص راحة ملبيبة للأقمشة المنتجة لتناسب ملابس السهرة للسيدات.
- ٣- أنسن تركيب نسجي للأقمشة المنتجة تحت البحث يحقق أفضل خواص راحة ملبيبة لها.
- ٤- أنسن كثافة لخيط اللحمة/ سم تتحقق أفضل خواص راحة ملبيبة للأقمشة المنتجة تحت البحث.

أهمية البحث:

- ١- تحسين كفاءة أداء ملابس السهرة للسيدات بإنتاج أقمشة بنسب خلط مختلفة للخيوط المعدنية تتسم بخواص الراحة الملبوسية.
- ٢- الحصول على منتجات ملبوسية ذات مظهر جمالي ووظيفة نفعية، بالاستفادة من مميزات الخيوط المعدنية.
- ٣- استنتاج خواص الراحة الملبوسية للأقمشة عن طريق تحليل عناصر التركيب البنائي لها.
- ٤- المساهمة في وضع قياسات علمية واضحة ودقيقة للسلوك الملبوسي للأقمشة مما يوفر أداءً متميزاً لها.

فروض البحث:

- ١- يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (٥٪) بين نسب خلط خيط اللحمة (١٠٪ معدني، ٥٪ معدني : بولي إستر، ٥٪ معدني : ٥٪ أكريليك) في تحقیق خواص الراحة الملبوسية للأقمشة المنتجة بنسب خلط الخيوط المعدنية: العزل الحراري ($\text{mk.m}^2.\text{W}^{-1}$)، الكهرباء الاستاتيكية (KV)، نفاذية الهواء ($\text{Cm}^3/\text{Cm}^2/\text{S}$)، نسبة نفاذية بخار الماء (%)، وزن المتر المربع (جم / م^٢)، سمك القماش (mm).
- ٢- يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (٥٪) بين نوع التركيب النسجي (садة ١/١، أطلس ٤، هنيكوم ٨/٨) في تحقیق خواص الراحة الملبوسية للأقمشة المنتجة بنسب خلط الخيوط المعدنية: العزل الحراري ($\text{mk.m}^2.\text{W}^{-1}$)، الكهرباء الاستاتيكية (KV)، نفاذية الهواء ($\text{Cm}^3/\text{Cm}^2/\text{S}$)، نسبة نفاذية بخار الماء (%)، وزن المتر المربع (جم / م^٢)، سمك القماش (mm).
- ٣- يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (٥٪) بين كثافة خيط اللحمة (عدد اللحوم) في وحدة القياس (١٨ لحمة / سـ ، ٢٢ لحمة / سـ ، ٢٦ لحمة / سـ) في تحقیق خواص الراحة الملبوسية للأقمشة المنتجة بنسب خلط الخيوط المعدنية: العزل الحراري ($\text{mk.m}^2.\text{W}^{-1}$)، الكهرباء الاستاتيكية (KV)، نفاذية الهواء ($\text{Cm}^3/\text{Cm}^2/\text{S}$)، نسبة نفاذية بخار الماء (%)، وزن المتر المربع (جم / م^٢)، سمك القماش (mm).

حدود البحث:

حدود تطبيقية:

- ١- نسب خلط خيط اللحمة: حيث تم استخدام ثلاثة نسب وهي:
 - ١٠٠٪ خيط معدني يعادل نمرة ١/١٥٠ تكس.
 - ٥٠٪ خيط معدني : ٥٠٪ خيط بولي إستر نمرة ١/١٥٠ تكس.
 - ٥٠٪ خيط معدني : ٥٠٪ خيط بولي أكريليك نمرة ١/١٥٠ تكس.

وكانت الخيوط المعدنية المستخدمة عبارة عن شعيرة واحدة مستمرة مسطحة من البولي استر المغطى بجزيئات الألومنيوم بدون وجود أي طبقة غطاء لوجهى الشعيرة.

- **التركيب النسجي:** تم استخدام ثلاث تراكيب نسجية وهي:

سادة ١/١ ، أطلس ٤ ، هنيكوم ٨/٨.

- **كثافة خيط اللحمة في وحدة القياس:** حيث تم استخدام ثلاث كثافات وهي:
١٨ لحمة/سم، ٢٢ لحمة/سم، ٢٦ لحمة/سم.

- **خواص الراحة الملبسية المقاومة:** العزل الحراري، الكهرباء الاستاتيكية، نفاذية الهواء، نفاذية بخار الماء، وزن المتر المربع، سماكة القماش.

- **أقمشة ملابس السهرة للسيدات في درجات الحرارة المنخفضة.**

حدود زمانية: الفترة من ٢٠٢١ / ٥ م وحتى ٢٠٢١ / ٨ م.

حدود مكانية:

- تم إنتاج عينات الأقمشة تحت البحث بكلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان.

- تم إجراء الاختبارات المعملية بالمعهد القومي للقياس والمعايرة بالهرم التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

منهج البحث:

يتبع هذا البحث المنهج التجريبي والتحليلي لتحقيق أهداف البحث والتأكد من فرضيه.

عينة البحث:

اشتمل البحث على (٢٧) عينة من القماش، حيث تم انتاجها تبعاً لمتغيرات البحث باستخدام جهاز جاكارد إستوبلى إلكترونى، واستخدم نوع واحد لخيط النساء وهو بولي استر ١٠٠٪ من نمرة ١٥٠ دنير.

أدوات البحث:

عينات الأقمشة المنتجة تحت البحث، الأجهزة الخاصة بالاختبارات المعملية للعينات، برنامج

الإحصاء التطبيقي المستخدم.

مصطلحات البحث:

الراحة:

يمكن تعريفها بصفة عامة على أنها الاحساس بالسعادة والاطلاقة لا العناء والألم (Layton,J.M.,2001)، فهي الحالة الطبيعية من السعادة أو أنها الحالة التي يغيب فيها الضيق .(Mazedul,Ali,2014) . وعدم الارتياح

الراحة الملبيسة:

تعرف بأنها حالة الرضا التي توضح الاتزان الفيزيقي والنفسي والفيسيولوجي بين المرتدى وملابسه وبنته (Yoo,Barker,2005).

الخيوط المعدنية:

عموماً يقصد بمصطلح الخيوط المعدنية الخيوط التي تصنع من المعادن (Sara,2007) ويمكن زوى الخيوط المعدنية مع خيوط النسيج الرئيسية سواء كانت خيوطاً طبيعية أو صناعية بهدف إنتاج خيوط ذات تأثيرات جمالية على المنسوجات (بغدادي،٢٠٠٦)، وهي خيوط صناعية تتكون من المعدن، المعدن المغطى بالبلاستيك، البلاستيك المغطى بالمعدن أو خيط محوري مغطى بالكامل بالمعدن وذلك تبعاً لتعريف منظمة التجارة الفيدرالية (FTC) للخيوط المعدنية (Sara,2007).

ملابس السهرة:

هي الملابس التي ترتدى فى المناسبات الخاصة والأفراح والحفلات المسائية، لذا تستخدم المرأة فيها كل الوسائل لتبدو أكثر جمالاً وأناقة (باوزير،٢٠٠٢).

الإطار النظري:

أقسام الراحة الملبيسة:

- راحة سيكولوجية أو نفسية: ترتبط بالموضة واتجاهاتها ومناسبة ارتداء الملابس ودرجة ملائمة الملابس وتقبل المرتدى نفسه للملابس وكذلك درجة تقبل المجتمع للملابس، ولكن ارتباطها بخواص الأقمشة بسيط.
- راحة ملمسية: ترتبط بسطح القماش وخواصه الطبيعية، وفقاً للإحساس بالخامنة ولملمسها على الجلد.
- راحة فسيولوجية أو حرارية: ترتبط بمقدرة القماش على الاحتفاظ بدرجة حرارة الجسم من خلال نقل الحرارة والعرق للخارج (Das and others, 2004)، (بركات و محمد، ٢٠٢٠). وينبغى أن تتمتع الأقمشة بقدرة عالية على نفاذية بخار الماء، امتصاص الرطوبة وكذلك العزل الحراري (الليثى، ٢٠١٩)، ويوجد أربع خواص ترتبط مباشرةً بتحقيق الراحة الفسيولوجية وهى: نفاذية الهواء، وزن المتر المربع، السمك، وسرعة الامتصاص (بركات و محمد، ٢٠٢٠)، ومن العوامل المؤثرة على الراحة الفسيولوجية أيضاً الشحنات الكهربائية الاستاتيكية فزيادتها تحدث صدمات عند ملامسة الملابس للجلد وبالتالي تسبب عدم الراحة (عبد المقصود، ٢٠١٢). والراحة الفسيولوجية هي المستخدمة بالبحث.
- راحة حركية للجسم: ترتبط بحرية الحركة والحفاظ على شكل الجسم وتقليل الحمل على الجسم، ومن أهم شروط تحقيقها: المرونة، الاستطاللة، الوزن (الليثى، ٢٠١٩).

الخيوط المعدنية:

يتميز سطحها بالنعومة ويمكن أن تكون هذه الخيوط ملونة أو غير ملونة، وهي عبارة عن شرائط مسطحة تشبه الشعيرات المستمرة ولها عرض محدد وأكثر العروض انتشاراً هي (٣٢، ٤٠) ملليمتر (Ghada, Afaf, 2015)، ومن أشهر أنواع الخيوط المعدنية التي يتم إنتاجها:

- خيوط معدنية عبارة عن شعيرة واحدة مستمرة مسطحة من البولي استر المغطى بجزئيات الألومنيوم، بدون وجود أي طبقة غطاء لوجه الشعيرة.
- خيوط معدنية عبارة عن شعيرة واحدة مستمرة مسطحة من البولي استر المغطى بجزئيات الألومنيوم، ويغطي كلاً من وجهي الشعيرة طبقة من البولي استر.
- خيوط معدنية عبارة عن شعيرة واحدة مستمرة مسطحة من الألومنيوم، ويغطي كلاً من وجهي الشعيرة طبقة من البولي استر (بغدادي، ٢٠٠٦).

خصائص الخيوط المعدنية:

أولاً: الخواص الطبيعية والميكانيكية:

- تميز الخيوط المعدنية باللمعان والبريق.
- تميز الخيوط المعدنية بمقاومتها الجيدة للاحتكاك.
- تبلغ نسبة الرجوعية ٧٥٪ عند استطالة قدرها ٥٪.
- تلين الشعيرات المعدنية عند ٢٠٤ درجة مئوية، ولا تشتعل بسهولة.
- تبلغ نسبة الرطوبة المكتسبة للخيوط المعدنية ٢٥٪، وذلك في الجو القياسي.
- تختلف قوة شد الخيوط المعدنية باختلاف أنواعها إلا أنها تتراوح بين (٣، ١٢٥) جرام/الدينير.
- الخيوط المعدنية ذات مطاطية مرتفعة، حيث تتراوح استطالتها بين (٤٠٪ : ٣٠٪) وفقاً لاختلاف أنواع الخيوط المعدنية (عبد المطلب وآخرون، ٢٠١٧).

ثانياً: الخواص الكيميائية:

- تقاوم الخيوط المعدنية القلوبيات الضعيفة، ولكنها تتحلل بالقلويات المركزة.
- تقاوم الخيوط المعدنية الأحماض بشكل جيد (حافظ، ٢٠١١).

أنواع أقمشة ملابس السهرة:

- الأقمشة الشفافة (الشيفون، التل، الأورجانزا، أقمشة الجورجييت، ...).
- الدانتيل. - الأقمشة اللامعة (الساتان).
- الأقمشة الحريرية. - أقمشة الجرسية.
- الأقمشة الوبيرية. - الأقمشة المطاطة.
- الأقمشة المطرزة (النجار، ٢٠١٥).

الجانب التطبيقي:

أولاً: الأقمشة المنتجة تحت البحث:


تم إنتاج عينات الأقمشة المنتجة تحت البحث بكلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان (ملحق ١) وذلك وفقاً للمتغيرات الآتية:

١- نسب خلط خيط اللحمة: حيث تم استخدام ثلاثة نسب وهي: ١٠٠٪ خيط معدني يعادل نمرة ١/١٥٠ تكس، ٥٠٪ خيط معدنى : ٥٠٪ خيط بولي استر نمرة ١/١٥٠ تكس، ٥٠٪ خيط معدنى : ٥٠٪ خيط أكريليك نمرة ١/١٥٠ تكس.

وكانت الخيوط المعدنية المستخدمة عبارة عن شعيرة واحدة مستمرة مسطحة من البولي استر المغطى بجزيئات الألミニوم بدون وجود أي طبقة غطاء لوجه الشعيرة.

❖❖ واستخدم لخيط السداء ١٠٠٪ بولي استر من نمرة ١/١٥٠ ١ دنير.

٢- التركيب النسجي: تم استخدام ثلاث تراكيب نسجية وهي: سادة ١/١ ، أطلس ٤ ، هنيكوم ٨/٨ كما يتضح من شكل (١).



شكل (١) التراكيب النسجية المستخدمة تحت البحث

٣- كثافة خيط اللحمة في وحدة القياس: حيث تم استخدام ثلاث كثافات وهي: ١٨ لحمة/ سم ، ٢٢ لحمة/ سم ، ٢٦ لحمة/ سم.

ثانياً: الاختبارات العملية:

تم إجراء بعض الاختبارات العملية لقياس مجموعة من خواص الراحة الملمسية للأقمشة المنتجة تحت البحث لتحديد علاقة هذه الخواص بمتغيرات البحث وذلك بالمعهد القومي للفيزياء والمعايرة بالهرم التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت الظروف القياسية (رطوبة نسبية ٦٥٪، ودرجة حرارة $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$) وشملت هذه الاختبارات الآتى:

١- اختبار العزل الحراري ($\text{mk} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{W}^{-1}$):



صورة (١) جهاز Permetest Apparatus (Skin Model) المستخدم لقياس العزل الحراري، نفاذية بخار الماء

تم إجراء الاختبار باستخدام الجهاز الموضح بالصورة (١) وذلك طبقاً للمواصفة القياسية: ISO 11092:2014

Textiles -- Physiological Effects -- Measurement of Thermal and Water-Vapor Resistance under Steady-State Conditions (Sweating Guarded-Hotplate Test).

٢- اختبار الكهرباء الاستاتيكية (kv):



صورة (٢) جهاز FMX-003TM Electrostatic Field meter المستخدم لقياس الكهرباء الاستاتيكية
تم إجراء الاختبار باستخدام الجهاز الموضح بالصورة (٢) طبقاً للمواصفة القياسية:

ASTM D 4238

Standard Test Method for Electrostatic Propensity of Textiles.

____ تحقیق خواص الراحة الملبوسية للأقمشة المنتجة بنسب خالد الحبیوط، المعنیة لتناسب ملابس السهرة للسيدات

٣- اختبار نفاذية الهواء ($\text{cm}^3/\text{cm}^2/\text{s}$):



صورة (٣) الجهاز المستخدم لقياس نفاذية الهواء

تم إجراء الاختبار باستخدام الجهاز الموضح بالصورة (٣) طبقاً للمواصفة القياسية:


ASTM D 737 - Standard Test Method for Air Permeability of Textile Fabrics.

وحدة القياس هي معدل انسياب الهواء خلال العينة $\text{cm}^3/\text{cm}^2/\text{sec}$ ، ضغط الهواء المستخدم ١٢٥ بسكال (Pa) ، مساحة العينة ٥ سم^٢ .

٤- اختبار نفاذية بخار الماء (%):

تم قياس نسبة نفاذية بخار الماء (%) بنفس الجهاز المستخدم لقياس العزل الحراري وبنفس المواصفة القياسية.

٥- اختبار وزن المتر المربع (جم/م^٢):



صورة (٤) الجهاز المستخدم لقياس الوزن

تم إجراء الاختبار باستخدام الجهاز الموضح بالصورة (٤) طبقاً للمواصفة القياسية:

ASTM D3776 / D3776M - 09a Standard Test Methods for Mass Per Unit Area (Weight) of Fabric.

حيث كانت مساحة العينة ٥٠ سم مربع، وللحصول على وزن المتر المربع للعينة تم ضرب قيمتها × ٢٠٠.
٦- اختبار السماكة (mm):



صورة (٥) الجهاز المستخدم لقياس سماكة القماش

تم إجراء الاختبار باستخدام الجهاز الموضح بالصورة (٥) طبقاً للمواصفة القياسية:

ASTM D1777 - Standard Test Method for Thickness of Textile Material.

ثالثاً: المعالجة الإحصائية:

بعد الحصول على نتائج الاختبارات المعملية تم إجراء المعالجات الإحصائية باستخدام البرنامج الإحصائي Spss21 الإصدار الحادي والعشرون.

النتائج والمناقشة:

تأثير متغيرات البحث على خواص الراحة الملمسية للأقمشة المنتجة تحت البحث:

تم عمل تحليل التباين (ANOVA) لندراسة تأثير اختلاف متغيرات البحث وهي (نسبة خلط خيط اللحمة، نوع التركيب النسجي، كثافة خيط اللحمة/ سم) علي: العزل الحراري ($W \cdot m^{-2}$)، الكهرباء الاستاتيكية (KV)، نفاذية الهواء ($Cm^3/Cm^2/S$)، نسبة نفاذية بخار الماء (%)، وزن المتر المربع (جم/ م²)، سماكة القماش(mm). ويرجع التأثير سواء كان معنوي أو غير معنوي إلى أقل قيمة معنوية المحسوبة (P-Level) فإذا كانت قيمتها أقل من أو يساوي (0.05) يكون هناك تأثير معنوي على الخاصية المدروسة أما إذا كانت أكبر من (0.05) يكون هناك تأثير غير معنوي على الخاصية المدروسة، والجدول التالي يوضح متوسطات نتائج الاختبارات تحت البحث.

جدول (١) متوسطات نتائج اختبارات الراحة الملمسية للأقمشة المنتجة تحت البحث

العينة	نسبة خلط الملحمة	نوع التركيب النسجي	عدد اللعومات / سم	العزل الحراري $\text{mk.m}^2.\text{W}^{-1}$	الكريباء الاستاتيكية kv	نفاذية الهواء $\text{Cm}^3/\text{Cm}^2/\text{S}$	نسبة نفاذية بخار الماء %	وزن المتر الرابع جم / م³	سمك القماش mm
1	٤٠٪ معدني	١/١ سادة	18	6.5	0.04	10.60	60.2	167.08	0.37
2			22	10.9	0.03	9.49	56.3	168.63	0.36
3		أطلس ٤	26	9.7	0.04	8.13	55.2	190.69	0.43
4			18	10.5	0.05	48.20	66.2	164.13	0.47
5			22	10.2	0.04	46.26	66.5	165.83	0.46
6			26	9.2	0.02	42.93	60.6	186.95	0.49
7	٨/٨ هينيكوم	١/١ سادة	18	36.3	0.04	60.7	56.5	165.84	0.61
8			22	37.1	0.04	61.53	56.8	169.18	0.62
9			26	33.2	0.02	63.66	52.8	190.66	0.72
10		٤٠٪ معدني : ٥٠٪ بولي استر	18	4.4	0.04	6.82	62.6	177.52	0.36
11			22	6.3	0.04	5.83	55.8	179.85	0.36
12			26	5.9	0.03	4.04	46.4	207.13	0.41
13		أطلس ٤	18	5.8	0.04	32.03	60.8	170.84	0.42
14			22	7.7	0.04	27.6	61	176.01	0.43
15			26	6.7	0.04	25.53	57	197.96	0.45
16	٨/٨ هينيكوم	١/١ سادة	18	32.7	0.04	53.1	53.3	174.29	0.74
17			22	33.7	0.04	50.66	54.2	179.21	0.70
18			26	26.2	0.03	48.5	47.2	203.93	0.76
19		٤٠٪ معدني : ٥٠٪ أكيديك	18	3.4	0.04	4.65	42.9	188.51	0.35
20			22	3.8	0.04	3.13	38.3	194.71	0.38
21			26	1.4	0.01	3.48	43.6	214.14	0.41
22		أطلس ٤	18	5.7	0.02	20.46	57.8	179.43	0.43
23			22	6.03	0.04	17.63	60.4	184.07	0.46
24			26	8	0.01	13.6	51.2	212.74	0.40
25	٨/٨ هينيكوم	٤٠٪ معدني : ٥٠٪ أكيديك	18	27.4	0.001	46.63	53	185.03	0.76
26			22	28.7	0.04	40.26	51.4	190.77	0.74
27			26	20.9	0.02	36.16	47.5	217.33	0.84

أولاً- تأثير متغيرات البحث على العزل الحراري ($\text{mk.m}^2 \cdot \text{W}^{-1}$):
 جدول (٢): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (N – Way ANOVA) لتأثير متغيرات البحث على العزل الحراري ($\text{mk.m}^2 \cdot \text{W}^{-1}$)

مصدر التباين	التباین الكلی	متغيرات العزل	متغيرات العزل	متغيرات العزل	متغيرات العزل
نسبة خيط اللحمة	3769.043	26	190.533	29.981	29.981
نوع التركيب النسجي		5.154	3445.448	1722.724	334.245
كثافة خيط اللحمة / سم		20	103.082	14.990	2.908
بيان الخطأ		2	190.533	95.267	18.484
التباین الأحادي		2	190.533	95.267	18.484

يتضح من نتائج جدول (٢) إلى ما يلى:

١. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (٠.٠١) بين نسبة خلط خيط اللحمة في تأثيرها على العزل الحراري ($\text{mk.m}^2 \cdot \text{W}^{-1}$).

٢. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (٠.٠١) بين نوع التركيب النسجي في تأثيره على العزل الحراري ($\text{mk.m}^2 \cdot \text{W}^{-1}$).

٣. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (٠.٠٥) بين كثافة خيط اللحمة/ سم في تأثيرها على العزل الحراري ($\text{mk.m}^2 \cdot \text{W}^{-1}$).

وجاءت معادلة الانحدار الخطى المتعدد على النحو التالي:

$$Y = 0.136 - 3.237 X_1 + 12.439 X_2 - 0.160 X_3$$

$$R^2 = 0.973, R = 0.986$$

وتشير قيمة معامل التحديد (R^2) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى انحدار المتغير التابع وهو العزل الحراري ($\text{mk.m}^2 \cdot \text{W}^{-1}$) على المتغيرات المستقلة وكلما ارتفعت قيمه (R^2) دل ذلك على ارتفاع النسبة المئوية التي تسهم بها المتغيرات المستقلة على المتغير التابع حيث بلغت قيمة ($R^2 = 0.973$)، يدل على أن نسبة خلط خيط اللحمة، نوع التركيب النسجي، كثافة خيط اللحمة/ سم، تفسر ٩٧٪ من التباينات الكلية في العزل الحراري ($\text{mk.m}^2 \cdot \text{W}^{-1}$) تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكملة ٣٪ ترجع إلى عوامل عشوائية.

حيث X_1 يمثل نسبة خلط خيط اللحمة، X_2 يمثل نوع التركيب النسجي.

X_3 يمثل كثافة خيط اللحمة/ سم، Y يمثل الخاصية المقاسة.


R^2 تمثل معامل التحديد.

R يمثل معامل الارتباط بين بين الخاصية المقاسة ومتغيرات البحث.

وهو يمثل ارتباط طردي بين العزل الحراري ($\text{mk.m}^2 \cdot \text{W}^{-1}$) ومتغيرات البحث المختلفة.

جدول (٣) : المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات البحث في تأثيرها على العزل الحراري ($\text{mk.m}^2 \cdot \text{W}^{-1}$)

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المستويات	المتغيرات
1	13.12	18.18	١٠٠٪ معدني ٥٠٪ معدني : ٥٠٪ بولي استر ٥٠٪ معدني : ٥٠٪ أكريليك	نسبة خلط خيط اللحمة
2	12.56	14.38		
3	10.84	11.70		
3	3.02	5.81	١١٪ سادة ٤٪ أطلس ٨٪ هنيكوم	نوع التركيب النسجي
2	1.86	7.76		
1	5.28	30.69		
2	13.37	14.74	١٨ لحمة/سم ٢٢ لحمة/سم ٢٦ لحمة/سم	كثافة خيط اللحمة
1	13.18	16.05		
3	10.71	13.47		



شكل (٢) المتوسطات لمتغيرات البحث في تأثيرها على العزل الحراري ($\text{mk.m}^2 \cdot \text{W}^{-1}$)

من الجدول (٣) والشكل (٢) نستخلص ما يلى :-

- يمكن ترتيب نسبة خلط خيط اللحمة في تأثيرها على العزل الحراري ($\text{mk.m}^2 \cdot \text{W}^{-1}$) كالتالي: ١٠٠٪ معدني، ٥٠٪ معدني : ٥٠٪ بولي استر، ٥٠٪ معدني : ٥٠٪ أكريليك، كما سيتضح من اختبار LSD.

- يمكن ترتيب نوع التركيب النسجي في تأثيره على العزل الحراري ($\text{mk.m}^2 \cdot \text{W}^{-1}$) كالتالي: هنيكوم ٨/٨، أطلس ٤، سادة ١/١، كما سيتضح من اختبار LSD.
- يمكن ترتيب كثافة خيط اللحمة/ سم في تأثيرها على العزل الحراري ($\text{mk.m}^2 \cdot \text{W}^{-1}$) كالتالي: ٢٢ لحمة/ سم، ١٨ لحمة/ سم، ٢٦ لحمة/ سم، كما سيتضح من اختبار LSD.
- ولتحديد اتجاه الفروق بين نسب خلط خيط اللحمة قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (٤).

جدول (٤) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نسب خلط خيط اللحمة على العزل الحراري ($\text{mk.m}^2 \cdot \text{W}^{-1}$)

نسبة خلط خيط اللحمة	(١) معدني ٥٠٪ / بولي استر ٥٠٪	(٢) معدني ٥٠٪ / بولي استر ١٠٠٪	(٣) معدني ٥٠٪ / أكريليك ٥٠٪
١٨.١٨ = م	١٤.٣٨ = م (٢)	١١.٧٠ = م (٣)	
١٨.١٨ = م	٣.٨٠٠٠ *	٦.٤٧٤٤ *	
(٢) بولي استر ٥٠٪ / معدني ٥٠٪		٢.٦٧٤٤ *	
		١٤.٣٨ = م	
			١١.٧٠ = م

دالة عند مستوى .٠٠١

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٤) وجود فروق دالة بين نسب خلط خيط اللحمة في تأثيرها على العزل الحراري ($\text{mk.m}^2 \cdot \text{W}^{-1}$) ويمكن للباحثة ترتيب نسب خلط خيط اللحمة وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: ١٠٠٪ معدني، ٥٠٪ معدني، ٥٠٪ بولي استر، ٥٠٪ بولي استر، ٥٠٪ معدني، ٥٠٪ أكريليك.

وهذا يعني أن الأقمشة المنتجة بخيط لحمة بنسبة ١٠٠٪ معدني هي الأعلى من حيث العزل الحراري ويرجع السبب في ذلك لطبيعة الخيوط المعدنية حيث تم استخدام خيوط معدنية عبارة عن شعرة واحدة مستمرة مسطحة من البولي استر المغطى بجزيئات الألミニوم بدون وجود أي طبقة غطاء لوجه الشعيره ويتفق ذلك مع دراسة (Yamini and others,2015) التي أشارت لأن انتقال الحرارة بين الأقمشة مرتبط بشكل كبير بخواص السطح للشعيرات والشكل المورفولوجي للألياف والذي يؤثر على حجم الهواء الموزع داخل الأقمشة ، كما يعني أن الأقمشة المنتجة بخيط لحمة ٥٠٪ معدني : ٥٠٪ بولي استر أعلى في العزل الحراري من الأقمشة المنتجة بنسبة ٥٠٪ معدني : ٥٠٪ أكريليك حيث أن ألياف البولي استر تتمتع بمقدرة عالية على العزل الحراري وهذا يتفق مع دراسة (Jianhua,2016).

ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع التركيب النسجي قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (٥).

جدول (٥) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نوع التركيب النسجي علي العزل الحراري ($\text{mk.m}^2 \cdot \text{W}^{-1}$)

التركيب النسجي	سادة ١/١ (١) = م	أطلس ٤ (٢) = م	هنيكوم ٨/٨ (٣) = م
٥.٨١ = م	٧.٧٦ = م	٣٠.٦٩ = م	٢٤.٨٧٧٨*
٧.٧٦ = م	١.٩٤٧٨		٢٢.٩٣٠٠*
٣٠.٦٩ = م			

♦ دالة عند مستوى ٠.٠١

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٥) وجود فروق دالة بين نوع التركيب النسجي في تأثيره على العزل الحراري ($\text{mk.m}^2 \cdot \text{W}^{-1}$) ويمكن للباحثة ترتيب التركيب النسجي وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كال التالي: هنيكوم ٨/٨، أطلس ٤، سادة ١/١.

أى أن التركيب النسجي هنيكوم ٨/٨ حق أعلى قيم للعزل الحراري ويرجع السبب في ذلك لطول التشيهيفه حيث أن التراكيب النسجية ذات التشيهيفات العالية تعطى قيمةً أكبر للعزل الحراري لوجود طبقة من الهواء الراكم المحجوز بين التشيهيفات وهذا يتفق مع دراسة (Saadia, 2012)، وكذلك يتفق مع دراسة (صوفان، ٢٠٠٨) والتي أشارت لتأثير العزل الحراري بالتركيب النسجي للقماش والتعرج السطحى له بحيث تعطى مساحة تلاصق صغيرة فتقل كمية الحرارة المتسربة، وذكرت دراسة (عبد المطلب وآخرون، ٢٠١٧) زيادة تجدد سطح الهنيكوم مقارنة بالأطلس والسادة نظراً لطبيعة هذا التركيب النسجي.

ولتحديد اتجاه الفروق بين كثافة خيط اللحمة/ سم قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي التحو المبين في جدول (٦).

جدول (٦) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين كثافة خيط اللحمة/ سم علي العزل الحراري ($\text{mk.m}^2 \cdot \text{W}^{-1}$)

كثافة خيط اللحمة / سم	١٨ لحمة/ سم (١) = م	١٨ لحمة/ سم (٢) = م	٢٦ لحمة/ سم (٣) = م
١٤.٧٤ = م	١٦.٠٥ = م	١٣.٤٧ = م	
١٤.٧٤ = م	١.٣٠٣٣	١.٢٧٧٨	
١٦.٠٥ = م		٢.٥٨١١*	
١٣.٤٧ = م			

♦ دالة عند مستوى ٠.٠١

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٦) وجود فروق دالة بين كثافة خيط اللحمة/ سم في تأثيرها على العزل الحراري ($W^{-1} \cdot m^2 \cdot K$) ويمكن للباحثة ترتيب كثافة خيط اللحمة/ سم وفق تأثيرها في ضوء المتosteats باستخدام اختبار LSD كالتالي: ٢٢ لحمة/ س، ١٨ لحمة/ س، ٢٦ لحمة/ س.

وهذا يعني أن كثافة اللحمة ٢٦ لحمة/ س أعطت أقل قيم للعزل الحراري ويرجع ذلك لأن زيادة عدد الخيوط عن الحد يؤدي إلى تقليل الفراغات الهوائية بين الخيوط مما يزيد من مساحة التلاصق بين الجسم والقماش وبالتالي تزيد قيم التوصيل الحراري لها والتي تناسب عكسياً مع المقاومة الحرارية للقماش (العزل الحراري) وهذا يتفق مع دراسة (Yamini and others, 2015)، وكذلك دراسة (حمودة، ٢٠١٨).

ثانياً- تأثير متغيرات البحث على الكهرباء الاستاتيكية (kv):

جدول (٧): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (N – Way ANOVA) لتأثير متغيرات البحث على الكهرباء الاستاتيكية (kv)

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوى العنوية
نسبة خلط خيط اللحمة	.001	2	.000	4.788	.020
نوع التركيب النسجي	9.630E-005	2	4.815E-005	.502	.613
كثافة اللحمة/ س	.001	2	.000	5.135	.016
بيان الخطأ	.002	20	9.593E-005		
البيان الكلي	.004	26			

يتضح من نتائج جدول (٧) إلى ما يلى:

١. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (٠.٠٥) بين نسبة خلط خيط اللحمة في تأثيرها على الكهرباء الاستاتيكية (kv).
٢. لا يوجد فرق دال إحصائياً بين نوع التركيب النسجي في تأثيره على الكهرباء الاستاتيكية (kv).
٣. يوجد فرق دال إحصائياً بين كثافة خيط اللحمة/ س عند مستوى (٠.٠١) في تأثيرها على الكهرباء الاستاتيكية (kv).

وجاءت معادلة الانحدار الخطى المتعدد على النحو التالي:

$$Y = 0.076 - 0.006 X_1 - 0.002 X_2 - 0.001 X_3$$

$$R^2 = 0.510, R = 0.714$$

تشير قيمة معامل التحديد (R^2) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى انحدار المتغير التابع وهو الكهرباء الاستاتيكية (kv) على المتغيرات المستقلة وكلما ارتفعت قيمه (R^2) دل ذلك على ارتفاع النسبة المئوية التي تسهم بها المتغيرات المستقلة على المتغير التابع حيث بلغت قيمة (R^2) = 0.510

تحقيق خواص الراحة الملبسية للأقمشة المنتجة بنسب خلط الخيوط المعدنية لتناسب ملابس السهرة للسيدات

يدل على أن نسب خلط خيط اللحمة، نوع التركيب النسجي، كثافة خيط اللحمة/ سم، تفسر ٥١٪ من التباينات الكلية في الكهرباء الاستاتيكية (kv) تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكملة ٤٩٪ ترجع إلى عوامل عشوائية.

حيث X_1 يمثل نسب خلط خيط اللحمة، X_2 يمثل نوع التركيب النسجي.

X_3 يمثل كثافة اللحمة/ سم، Y يمثل الخاصية المقاسة.


R^2 تمثل معامل التحديد.

R يمثل معامل الارتباط بين بين الخاصية المقاسة ومتغيرات البحث.

وهو يمثل ارتباط عكسي بين الكهرباء الاستاتيكية (kv) ومتغيرات البحث المختلفة.

جدول (٨): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات البحث في تأثيرها على الكهرباء الاستاتيكية (kv)

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المستويات	المتغيرات
2	0.010	0.036	١٠٠ % معدني	نسبة خلط خيط اللحمة
3	0.004	0.038	٥٠ % بولي استر	
1	0.016	0.024	٥٠ % أكريليك	
3	0.010	0.034	١/١ سادة	نوع التركيب النسجي
2	0.013	0.033	٤ أطلس	
1	0.014	0.030	٨/٨ هنيكوم	
2	0.015	0.034	١٨ لحمة/ سم	كثافة خيط اللحمة/ سم
3	0.003	0.039	٢٢ لحمة/ سم	
1	0.011	0.024	٢٦ لحمة/ سم	



شكل (٣) المتوسطات لمتغيرات البحث في تأثيرها على الكهرباء الاستاتيكية (kv)

من الجدول (٨) والشكل (٣) نستخلص ما يلى :-

- يمكن ترتيب نسب خلط خيط اللحمة في تأثيرها على الكهرباء الاستاتيكية (kv) كالتالى: ٥٠٪ معدنى : ٥٠٪ أكريليك، ١٠٠٪ معدنى، ٥٠٪ معدنى : ٥٠٪ بولي استر، كما سيتضح من اختبار LSD.
 - يمكن ترتيب نوع التركيب النسجي في تأثيره على الكهرباء الاستاتيكية (kv) كالتالى: هنيكوم ٨/٨، أطلس ٤، سادة ١/١.
 - يمكن ترتيب كثافة خيط اللحمة/ سم في تأثيرها على الكهرباء الاستاتيكية (kv) كالتالى: ٢٦ لحمة/ سم، ١٨ لحمة/ سم، ٢٢ لحمة/ سم، كما سيتضح من اختبار LSD.
- ولتحديد اتجاه الفروق بين نسب خلط خيط اللحمة قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي التحو المبين في جدول (٩).

جدول (٩) الفروق بين المتواسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نسب خلط خيط اللحمة على الكهرباء الاستاتيكية (kv)

نسب خلط خيط اللحمة		
٪٥٠ معدنى : ٠.٠٢٤	٪٥٠ معدنى : ٠.٠٣٨	٪١٠٠ معدنى (١) : ٠.٠٣٦
أكريليك (٣) = م	بولي استر (٢) = م	= م
.٠١١١*	.٠٠٢٢	٠.٠٣٦ = م
.٠١٣٣*		٪٥٠ معدنى : ٠.٠٣٨ = م
		٪٥٠ معدنى : ٠.٠٢٤ = م

دالة عند مستوى ٠.٠١

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٩) وجود فروق دالة بين نسب خلط خيط اللحمة في تأثيرها على الكهرباء الاستاتيكية (kv) ويمكن للباحثة ترتيب نسب خلط خيط اللحمة وفق تأثيرها في ضوء المتواسطات باستخدام اختبار LSD كالتالى: ٥٠٪ معدنى : ٥٠٪ أكريليك، ١٠٠٪ معدنى، ٥٠٪ بولي استر، حيث أن القدرة على توليد الكهرباء الاستاتيكية خاصية سالبة فكلما انخفضت قيمة الشحنات كلما كانت العينة أفضل.

ونجد أن الأقمصة المنتجة بنسب خلط ٥٠٪ معدنى : ٥٠٪ بولي استر أعطت أعلى قيم للكهرباء الاستاتيكية وهذا يتفق مع دراسة (Ghada,2015) حيث أشارت لأن البولي استر من الألياف الكارهة للماء Hydrophobic مما يؤدي لترانك الشحنات الكهربائية عليه بسهولة وذلك لقلة الرطوبة المتصنة باليافه، يليها الأقمصة المنتجة بنسب خلط ١٠٠٪ معدنى فقد أعطت شحنات

أقل وهذا يتفق مع دراسة (Ghada,Afaf,2015) والتي وجدت أن قيم الشحنات الكهربائية انخفضت بزيادة نسبة الخيوط المعدنية مقارنة بخيوط البولي استر، بينما حفقت الأقمشة المنتجة بنسب خلط معدني : ٥٠٪ بولي أكريليك أقل قيم للكهرباء الاستاتيكية لذلك فهي الأفضل.
ولتحديد اتجاه الفروق بين كثافة خيط اللحمة/ سم قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (١٠).

جدول (١٠) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين كثافة خيط اللحمة/ سم على الكهرباء الاستاتيكية (kv)

كثافة خيط اللحمة/ سم	١٨ لحمة/ سم (١) $M = 0.034$	٢٢ لحمة/ سم (٢) $M = 0.039$	٢٦ لحمة/ سم (٣) $M = 0.024$
.0100*	.0044		
.0144*		.039 ٢٢ لحمة/ سم (٢) $M =$	
			.024 ٢٦ لحمة/ سم (٣) $M =$

دالة عند مستوى ٠.٠١

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (١٠) وجود فروق دالة بين كثافة خيط اللحمة/ سم في تأثيرها على الكهرباء الاستاتيكية (kv) ويمكن للباحثة ترتيب كثافة خيط اللحمة/ سم وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: ٢٦ لحمة/ سم، ١٨ لحمة/ سم، ٢٢ لحمة/ سم.

أي أن الأقمشة المنتجة بأعلى عدد اللحمات/ سم حققت أقل كهرباء استاتيكية وهي الأفضل حيث أن زيادة الشحنات تعمل على الشعور بالضيق وعدم الإحساس بالراحة نتيجة إحداث صدمة عند ملامسة الملابس للجلد (Ghada,Afaf,2015).
ثالثاً- تأثير متغيرات البحث على نفاذية الهواء ($\text{cm}^3/\text{cm}^2/\text{s}$):

جدول (١١): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (N – Way ANOVA) نتائج متغيرات البحث على نفاذية الهواء ($\text{cm}^3/\text{cm}^2/\text{s}$)

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "F"	مستوى المعنوية
نسب خلط خيط اللحمة	1537.557	2	768.778	32.201	.000
نوع التركيب النسجي	9131.773	2	4565.886	191.245	.000
كثافة خيط اللحمة/ سم	77.080	2	38.540	1.614	.224
بيان الخطأ	477.490	20	23.874		
البيان الكلي	11223.899	26			

يتضح من نتائج جدول (١١) إلى ما يلى:

١. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى(٠٠١) بين نسب خلط خيط اللحمة في تأثيرها على نفاذية الهواء($\text{cm}^3/\text{cm}^2/\text{s}$).
٢. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى(٠٠١) بين نوع التركيب النسجي في تأثيرها على نفاذية الهواء($\text{cm}^3/\text{cm}^2/\text{s}$).
٣. لا يوجد فرق دال إحصائياً بين كثافة خيط اللحمة/ سم في تأثيرها على نفاذية الهواء ($\text{cm}^3/\text{cm}^2/\text{s}$).

وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:

$$Y = 14.059 - 9.194 X_1 + 22.502 X_2 - .516 X_3$$

$$R^2 = 0.957, R = 0.978$$

تشير قيمة معامل التحديد (R^2) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى إنحدار المتغير التابع وهو نفاذية الهواء ($\text{cm}^3/\text{cm}^2/\text{s}$) على المتغيرات المستقلة وكلما ارتفعت قيمه (R^2) دل ذلك على ارتفاع النسبة المئوية التي تسهم بها المتغيرات المستقلة على المتغير التابع حيث بلغت قيمة ($R^2 = 0.957$) يدل على أن نسب خلط خيط اللحمة، نوع التركيب النسجي، كثافة خيط اللحمة/ سم، تفسر ٩٦٪ من التباينات الكلية في نفاذية الهواء ($\text{cm}^3/\text{cm}^2/\text{s}$) تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكملة ٤٪ ترجع إلى عوامل عشوائية.

حيث X_1 يمثل نسب خلط خيط اللحمة، X_2 يمثل نوع التركيب النسجي.

X_3 يمثل كثافة خيط اللحمة/ سم، Y يمثل الخاصية المقاسة.


R^2 تمثل معامل التحديد.

R يمثل معامل الارتباط بين الخاصية المقاسة ومتغيرات البحث.

وهو يمثل ارتباط طردي بين نفاذية الهواء ($\text{cm}^3/\text{cm}^2/\text{s}$) ومتغيرات البحث المختلفة.

جدول (١٢): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات البحث في تأثيرها على نفاذية الهواء ($\text{cm}^3/\text{cm}^2/\text{s}$)

المتغير	المستويات	المتوسط	الانحراف المعياري	الترتيب
نفاذية الهواء ($\text{cm}^3/\text{cm}^2/\text{s}$)	معدني ١٠٠%	39.06	23.37	١
	بولي استر ٥٠%	28.23	19.68	٢
	أكريليك ٥٠%	20.67	16.65	٣
نوع التركيب النسجي	ساادة ١/١	6.24	2.70	٣
	أطلس ٤	30.47	12.77	٢
	هنيكوم ٨/٨	51.24	9.55	١
كتافة خيط اللحمة/ سم	لحمة/ سم ١٨	31.47	21.55	١
	لحمة/ سم ٢٢	29.15	21.42	٢
	لحمة/ سم ٢٦	27.34	21.68	٣



شكل (٤) المتوسطات لمتغيرات البحث في تأثيرها على نفاذية الهواء ($\text{cm}^3/\text{cm}^2/\text{s}$)

من الجدول (١٢) والشكل (٤) نستخلص ما يلى :-

- يمكن ترتيب نسبة خلط خيط اللحمة في تأثيرها على نفاذية الهواء ($\text{cm}^3/\text{cm}^2/\text{s}$) كالتالي: ١٠٠٪ معدني، ٥٠٪ معدني، ٥٠٪ بولي إستر، ٥٠٪ أكريليك، كما سيتضح من اختبار LSD.

- يمكن ترتيب نوع التركيب النسجي في تأثيره على نفاذية الهواء ($\text{cm}^3/\text{cm}^2/\text{s}$) كالتالي: هنريكوم، ٨/٨، أطلس، ٤، سادة، ١١، كما سيتضح من اختبار LSD.

- يمكن ترتيب كثافة خيط اللحمة/ سم في تأثيرها على نفاذية الهواء ($\text{cm}^3/\text{cm}^2/\text{s}$) كالتالي: ١٨ لحمة/ سم، ٢٢ لحمة/ سم، ٢٦ لحمة/ سم.

ولتحديد اتجاه الفروق بين نسبة خلط خيط اللحمة قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (١٣).

جدول (١٣) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نسب خلط خيط اللحمة على نفاذية الهواء ($\text{cm}^3/\text{cm}^2/\text{s}$)

		نسب خلط خيط اللحمة	
% معدني : ٥٠	% معدني (١)	% معدني : ٥٠	% معدني : ١٠٠
20.67 = م	بولي استر (٢) م = 28.23	39.06 = م	نسبة خلط خيط اللحمة
18.3889*	10.8211*	39.06 = م	% معدني (١) = ١٠٠
7.5678*		28.23 = م	% بولي استر (٢) = ٥٠
		20.67 = م	% أكريليك (٣) = ٥٠

دالة عند مستوى ٠.٠١

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (١٣) وجود فروق دالة بين نسب خلط خيط اللحمة في تأثيرها على نفاذية الهواء ($\text{cm}^3/\text{cm}^2/\text{s}$) ويمكن للباحثة ترتيب نسب خلط خيط اللحمة وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: ١٠٠ % معدني، ٥٠ % بولي استر، ٥٠ % معدني : ٥٠ % أكريليك.

وهذا يعني أن الأقمشة المنتجة بنسب خلط ١٠٠ % معدنى حققت أعلى نفاذية للهواء، ويتفق ذلك مع دراسة (Ghada, 2015) والتي توصلت إلى زيادة نفاذية الهواء بزيادة نسبة الخيوط المعدنية وأرجعت ذلك لتأثير القطاع العرضي والسمام داخل الخيوط المعدنية كانت أكثر بالمقارنة بالخيوط الأخرى.

ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع التركيب النسجي قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك على التحو المبين في جدول (١٤).

جدول (١٤) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نوع التركيب النسجي على نفاذية الهواء ($\text{cm}^3/\text{cm}^2/\text{s}$)

التركيب النسجي		
سادة ١/١ (١)	أطلس ٤ (٢)	هنيكوم ٨/٨ (٣)
6.24 = م	30.47 = م	51.24 = م
سادة ١/١ (١) = 6.24	24.2300*	45.0033*
30.47 = م		20.7733*
51.24 = م		هنيكوم ٨/٨ (٣) = 51.24

دالة عند مستوى ٠.٠١

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (١٤) وجود فروق دالة بين نوع التركيب النسجي في تأثيره على نفاذية الهواء ($\text{cm}^3/\text{cm}^2/\text{s}$) ويمكن للباحثة ترتيب التركيب النسجي وفق تأثيره في ضوء المتosteatas باستخدام اختبار LSD كال التالي: هنيكوم ٨/٨، أطلس ٤، سادة ١/١.

ونجد أن التركيب النسجي هنيكوم ٨/٨ حقق أعلى نفاذية للهواء، وهذا يتتفق مع دراسة (السيد، ٢٠١٣) حيث ذكرت أن للتركيب النسجي علاقة وثيقة بالنفاذية وأنها تتناسب طردياً مع التراكيب المفتوحة وعكسياً مع التراكيب المقلولة حيث كثرة التعاشقات في وحدة المساحات وقلة التشيفة، وأوضحت أن الهنيكوم هي تجويفات من خيوط السداء واللحمة تشبه في مظاهرها خلايا النحل، وتوجد به تشيففات طولية في خيوط السداء بجانب التشيففات العرضية من خيوط اللحمة وتستخدم في أقمشة ملابس السيدات لامتصاصها الرطوبة ولجمال مظهرها، وأيضاً يتتفق مع دراسة (Ghada, 2015)، ودراسة (حمودة، ٢٠١٨) والتي ذكرت أن نفاذية الهواء تتناسب طردياً مع الأقمشة مفتوحة التراكيب، كما أن زيادة عدد التعاشقات في التركيب النسجي يقلل كمية الهواء المار، وكذلك أكدت دراسة (سالم، ٢٠١٠) أن نفاذية الهواء تعد من أهم خواص الراحة الملبيّة وهي العامل الأساسي في تحقيق الراحة والحماية من الرطوبة حيث أن زیادتها تعمل على فقد حرارة الجسم عن طريق حركة الهواء وكذلك تزيد من تبخر العرق.

رابعاً - تأثير متغيرات البحث على نسبة نفاذية بخار الماء (%):

جدول (١٥): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (Way ANOVA - N) لنماذج متغيرات البحث على نسبة نفاذية بخار الماء (%)

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوى المعنوية
نسبة خليط اللحمة	408.359	2	204.179	14.268	.000
نوع التركيب النسجي	418.350	2	209.175	14.617	.000
كثافة خليط اللحمة/ سم	162.172	2	81.086	5.666	.011
بيان الخطأ	286.207	20	14.310		
التباین الكلی	1275.087	26			

يتضح من نتائج جدول (١٥) إلى ما يلى:

١. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (.٠٠١) بين نسبة خليط اللحمة في تأثيرها على نسبة نفاذية بخار الماء (%).
٢. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (.٠٠١) بين نوع التركيب النسجي في تأثيره على نسبة نفاذية بخار الماء (%).
٣. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (.٠٠١) بين كثافة خليط اللحمة/ سم في تأثيرها على نسبة نفاذية بخار الماء (%).

وجاءت معادلة الانحدار الخطى المتعدد على النحو التالي:

$$Y = 78.654 - 4.722 X_1 + 0.633 X_2 - 0.719 X_3$$

$$R^2 = 0.776, R = 0.880$$

تشير قيمة معامل التحديد (R^2) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى إنحدار المتغير التابع وهو نسبة فنافية بخار الماء (%) على المتغيرات المستقلة وكلما ارتفعت قيمة (R^2) دل ذلك على ارتفاع النسبة المئوية التي تسهم بها المتغيرات المستقلة على المتغير التابع حيث بلغت قيمة (R^2) = 0.776 يدل على أن نسب خلط خيط اللحمة، نوع التركيب النسجي، كثافة خيط اللحمة/ سم، تفسر ٧٨٪ من التباينات الكلية في نسبة فنافية بخار الماء (%) تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المئوية ٢٢٪ ترجع إلى عوامل عشوائية.

حيث X_1 يمثل نسب خلط خيط اللحمة، X_2 يمثل نوع التركيب النسجي.

X_3 يمثل كثافة خيط اللحمة/ سم، Y يمثل الخاصية المقاسة.


R^2 تمثل معامل التحديد.

R يمثل معامل الارتباط بين الخاصية المقاسة ومتغيرات البحث.

وهو يمثل ارتباط طردي بين نسبة فنافية بخار الماء (%) ومتغيرات البحث المختلفة.

جدول (١٦) : المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات البحث في تأثيرها على نسبة فنافية بخار الماء (%)

المتغير	المستويات	المتوسط	الانحراف المعياري	الترتيب
نسب خلط خيط اللحمة	معدني %١٠٠	59.01	4.79	1
	معدني : بولي استر %٥٠	55.37	5.80	2
	معدني : أكريليك %٥٠	49.57	7.20	3
نوع التركيب النسجي	سادة ١/١	51.26	8.59	3
	أطليس ٤	60.17	4.66	1
	هنيكوم ٨/٨	52.52	3.40	2
كثافة خيط اللحمة/ سم	لحمة/ سم ١٨	57.03	6.80	1
	لحمة/ سم ٢٢	55.63	7.84	2
	لحمة/ سم ٢٦	51.28	5.60	3



شكل (٥) المتوسطات لمتغيرات البحث في تأثيرها على نسبة نفاذية بخار الماء (%)

من الجدول (١٦) والشكل (٥) نستخلص ما يلى :-

- يمكن ترتيب نسب خلط خيط اللحمة في تأثيرها على نسبة نفاذية بخار الماء (%) كالتالي:
١٠٠ % معدني، ٥٠ % معدني : ٥٠ % بولي استر، ٥٠ % معدني : ٥٠ % أكريليك، كما سيتضح من اختبار LSD.
 - يمكن ترتيب نوع التركيب النسجي في تأثيرها على نسبة نفاذية بخار الماء (%) كالتالي:
أطلس ٤، هنريك ٨/٨، سادة ١/١، كما سيتضح من اختبار LSD.
 - يمكن ترتيب كثافة خيط اللحمة/ سم في تأثيرها على نسبة نفاذية بخار الماء (%) كالتالي:
١٨ لحمة/ سم، ٢٢ لحمة/ سم، ٢٦ لحمة/ سم، كما سيتضح من اختبار LSD.
- ولتحديد اتجاه الفروق بين نسب خلط خيط اللحمة قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (١٧).

جدول (١٧) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نسب خلط خيط اللحمة على نسبة نفاذية بخار الماء (%)

نسبة خلط خيط اللحمة		٥٩.٠١ = م (١) معدني % ٥٠	٥٥.٣٧ = م (٢) بولي استر % ٥٠	٥٥.٣٧ = م (٣) أكريليك % ٥٠	٥١.٢٨ = م (٤) هنريك ٨/٨ % ٥٠	٥٥.٦٣ = م (٥) سادة ١/١ % ٥٠	٥٧.٠٣ = م (٦) أطلس ٤ % ٥٠
٩.٤٤٤*	٣.٦٤٤٤	٥٩.٠١ = م (١) معدني % ٥٠	٥٥.٣٧ = م (٢) بولي استر % ٥٠	٥٥.٣٧ = م (٣) أكريليك % ٥٠	٥١.٢٨ = م (٤) هنريك ٨/٨ % ٥٠	٥٥.٦٣ = م (٥) سادة ١/١ % ٥٠	٥٧.٠٣ = م (٦) أطلس ٤ % ٥٠
٥.٨٠٠٠*							

دالة عند مستوى ٠.٠١

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (١٧) وجود فروق دالة بين نسب خلط خيط اللحمة في تأثيرها على نسبة نفاذية بخار الماء (%) ويمكن للباحثة ترتيب نسب خلط خيط اللحمة وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: ١٠٠ % معدني، ٥٠ % بولي استر، ٥٠ % معدني : ٥٠ % أكريليك.

أى أن عينات الأقمشة المنتجة بنسبة خلط ١٠٠ % معدني حققت أعلى نفاذية لبخار الماء. ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع التركيب النسجي قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك على النحو المبين في جدول (١٨).

جدول (١٨) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نوع التركيب النسجي على نسبة نفاذية بخار الماء (%)

التركيب النسجي	سادة ١/١ (١) م = 51.26	أتلسا ٤ (٢) م = 60.17	هنيكوم ٨/٨ (٣) م = 52.52
	١.2667	8.9111*	
	7.6444*		

دالة عند مستوى .٠٠١

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (١٨) وجود فروق دالة بين نوع التركيب النسجي في تأثيره على نسبة نفاذية بخار الماء (%) ويمكن للباحثة ترتيب التركيب النسجي وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: أتلسا ٤، هنيكوم ٨/٨، سادة ١/١.

وهذا يعني أن الأقمشة المنتجة بتركيب نسجي أتلسا ٤ حققت أعلى نفاذية لبخار الماء، وذكرت دراسة (محمد و غالب، ٢٠١٤) أن العامل الأساسي في توفير الراحة هو انتقال الحرارة والرطوبة، وأن تبخر الرطوبة والتخلص من حرارة الجسم يعتمد على عدة عوامل منها مسام القماش، سمح القماش وأنه ينبغي على الملابس أن تسمح بانتقال الرطوبة من الجسم دون الشعور بالبلل. ولتحديد اتجاه الفروق بين كثافة خيط اللحمة/ سم قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك على النحو المبين في جدول (١٩).

جدول (١٩) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين كثافة خيط اللحمة/ سم على نسبة نفاذية بخار الماء (%)

كثافة خيط اللحمة/ سم	٢٦ لحمة/ سم (٣) م = 51.28	٢٢ لحمة/ سم (٢) م = 55.63	١٨ لحمة/ سم (١) م = 57.03
٥.٧٥٥٦*	١.٤٠٠٠		٥٧.٠٣ = ١٨ لحمة/ سم (١) م
٤.٣٥٥٦*			٥٥.٦٣ = ٢٢ لحمة/ سم (٢) م
			٥١.٢٨ = ٢٦ لحمة/ سم (٣) م

* دالة عند مستوى ٠٠١

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (١٩) وجود فروق دالة بين كثافة خيط اللحمة/ سم في تأثيرها على نسبة نفاذية بخار الماء (%) ويمكن للباحثة ترتيب كثافة خيط اللحمة/ سم وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: ١٨ لحمة/ سم، ٢٢ لحمة/ سم، ٢٦ لحمة/ سم.

ويعنى ذلك أن الأقمشة المنتجة بعدد لحمات ١٨ لحمة/ سم حققت أعلى نفاذية لبخار الماء، وكلما زادت كثافة اللحمة قلت نفاذية بخار الماء، أي أن هناك علاقة عكسية بين كثافة اللحمة ونفاذية بخار الماء وهذا يتفق مع ما ذكرته دراسة (صوفان، ٢٠٠٨) فكلما اتسعت الفتحات النسجية أو الفراغات بين الخيوط نحصل على نفاذية عالية وبالعكس فإذا كانت الخيوط مزدحمة الكثافة ومحكمة النسيج نحصل على نفاذية قليلة بين هذه الخيوط.

خامساً - تأثير متغيرات البحث على وزن المتر المربع (جم/م^٢):

جدول (٢٠): تحليل التباين الأحادي في اتجاه N – Way ANOVA (نتأثير متغيرات البحث على وزن المتر المربع (جم/م^٢))

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرارة	متوسط المربعات	قيمة "اف"	مستوى المعنوية
نسب خلط خيط اللحمة	2172.377	2	1086.188	245.616	.000
نوع التركيب النسجي	153.331	2	76.665	17.336	.000
كثافة خيط اللحمة/ سم	4025.261	2	2012.630	455.109	.000
بيان الخطأ	88.446	20	4.422		
البيان الكلي	6439.414	26			

يتضح من نتائج جدول (٢٠) إلى ما يلى:

١. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (٠٠١) بين نسب خلط خيط اللحمة في تأثيرها على وزن المتر المربع (جم/م^٢).

٢. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (٠٠١) بين نوع التركيب النسجي في تأثيره على وزن المتر المربع (جم/م^٢).

٣. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (٠٠١) بين كثافة خيط اللحمة/ سم في تأثيرها على وزن المتر المربع (جم/م^٢).

وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد على النحو التالي:

$$Y = 88.600 + 10.986 X_1 + 0.668 X_2 + 3.456 X_3$$

$$R^2 = 0.986, R = 0.992$$

تشير قيمة معامل التحديد (R^2) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى إنحدار المتغير التابع وهو وزن المتر المربع (جم/م^٢) على المتغيرات المستقلة وكلما ارتفعت قيمة (R^2) دل ذلك على ارتفاع النسبة المئوية التي تسهم بها المتغيرات المستقلة على المتغير التابع حيث بلغت قيمة ($R^2 = 0.986$) يدل على أن نسب خلط خيط اللحمة، نوع التركيب النسجي، كثافة خيط اللحمة/ سم، تفسر ٩٩% من التباين الكلية في وزن المتر المربع (جم/م^٢) تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكملة ١% ترجع إلى عوامل عشوائية.

حيث X_1 يمثل نسب خلط خيط اللحمة، X_2 يمثل نوع التركيب النسجي.

X_3 يمثل كثافة خيط اللحمة/ سم، Y يمثل الخاصية المقاسة.


R^2 تمثل معامل التحديد.

R يمثل معامل الارتباط بين بين الخاصية المقاسة ومتغيرات البحث.

وهو يمثل ارتباط طردي بين وزن المتر المربع (جم/م^٢) ومتغيرات البحث المختلفة.

جدول (٢١): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات البحث في تأثيرها على وزن المتر المربع (جم/م^٢)

المتغيرات	المستويات	المتوسط	الانحراف المعياري	الترتيب
نسب خلط خيط اللحمة	١٠٠ % معدني	174.33	11.48	٣
	٥٠ % بولي استر	185.19	13.82	٢
	٥٠ % أكريليك	196.30	14.52	١
نوع التركيب النسجي	١/١ سادة	187.58	16.16	١
	٤ أطلس	182.00	15.72	٣
	٨/٨ هنيكوم	186.25	16.66	٢
كثافة خيط اللحمة/ سم	١٨ لحمة/ سم	174.74	8.60	٣
	٢٢ لحمة/ سم	178.70	9.98	٢
	٢٦ لحمة/ سم	202.39	11.32	١



شكل (٦) المتوسطات لمتغيرات البحث في تأثيرها على وزن المتر المربع (ج/م^٢)

من الجدول (٢١) والشكل (٦) نستخلص ما يلى :-

- يمكن ترتيب نسبة خلط خيط اللحمة في تأثيرها على وزن المتر المربع (ج/م²) كالتالي:
٥٠٪ معدني : ٥٠٪ أكريليك، ٥٠٪ معدني : ٥٠٪ بولي استر، ١٠٠٪ معدني كما سيتضح من اختبار LSD.
 - يمكن ترتيب نوع التركيب النسجي في تأثيره على وزن المتر المربع (ج/م²) كالتالي: سادة ١/١، هنيكوم ٨/٨، أطلس ٤، أطلس ١، هنيكوم ٢٢ لحمة/سم، ٢٢ لحمة/سم، ١٨ لحمة/سم، كما سيتضح من اختبار LSD.
 - يمكن ترتيب كثافة خيط اللحمة / سم في تأثيرها على وزن المتر المربع (ج/م²) كالتالي:
٢٦ لحمة/سم، ٢٢ لحمة/سم، ١٨ لحمة/سم، كما سيتضح من اختبار LSD.
- ولتحديد اتجاه الفروق بين نسبة خلط خيط اللحمة قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (٢٢).

جدول (٢٢) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نسب خلط خيط اللحمة علي وزن المتر المربع (جم/م^٢)

		نسب خلط خيط اللحمة	
١٩٦.٣٠ = م	اكريليك (٣)	١٧٤.٣٣ = م	بولي استر (٢)
١٨٥.١٩ = م		١٧٤.٣٣ = م	بولي استر (٢)
		١٧٤.٣٣ = م	أكريليك (٣)
١٩٦.٣٠ = م		١٧٤.٣٣ = م	بولي استر (٢)
٢١.٩٧١١ * = م	١٠.٨٦١١ * = م	١٧٤.٣٣ = م	أكريليك (٣)
١١.١١٠٠ * = م		١٧٤.٣٣ = م	بولي استر (٢)
		١٧٤.٣٣ = م	بولي استر (٢)
١٩٦.٣٠ = م		١٧٤.٣٣ = م	أكريليك (٣)

♦ دالة عند مستوى ٠.٠١

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٢٢) وجود فروق دالة بين نسب خلط خيط اللحمة في تأثيرها على وزن المتر المربع (جم/م^٢) ويمكن للباحثة ترتيب نسب خلط خيط اللحمة وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: ٥٠ % معدني : ٥٠ % أكريليك، ٥٠ % معدني : ٥٠ % بولي استر، ١٠٠ % معدني.

وهذا يعني أن عينات الأقمصة المنتجة بنسب خلط ٥٠ % معدني : ٥٠ % بولي أكريليك حققت أعلى وزن للمتر المربع.

ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع التركيب النسجي قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك على النحو المبين في جدول (٢٣).

جدول (٢٣) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نوع التركيب النسجي علي وزن المتر المربع (جم/م^٢)

		التركيب النسجي	
١٨٦.٢٥ = م	هنيكوم ٨/٨ (٣)	١٨٧.٥٨ = م	سادة ١/١ (١)
١٨٢.٠٠ = م	أطلس ٤ (٢)		
		١٨٧.٥٨ = م	سادة ١/١ (١)
٤.٢٥٣٣ * = م	٥.٥٨٨٩ * = م		١٨٢.٠٠ = م
		١٨٧.٥٨ = م	أطلس ٤ (٢)
١٨٦.٢٥ = م		١٨٦.٢٥ = م	هنيكوم ٨/٨ (٣)

♦ دالة عند مستوى ٠.٠١

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٢٣) وجود فروق دالة بين نوع التركيب النسجي في تأثيره على وزن المتر المربع (جم/م^٢) ويمكن للباحثة ترتيب التركيب النسجي وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: سادة ١/١، هنيكوم ٨/٨، أطلس ٤.

وهذا يعني أن الأقمشة المنتجة بتركيب نسجي سادة ١/١ حققت أعلى وزن للمتر المربع ويرجع سبب ذلك لزيادة عدد التعاشقات بين خيوط السداء وخيوط اللحمة وبالتالي يزداد مقدار التشريب فيزيادة الوزن، ويتفق ذلك مع دراسة (عبد الحليم، ٢٠٠٣) والتي ذكرت أن الوزن يؤثر في خاصية الراحة وأنه يتاثر بنوع الخامة، التركيب النسجي، كثافة العدة (علاقة طردية مع الوزن).

ولتحديد اتجاه الفروق بين كثافة خيط اللحمة/ سم قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك على التحوالبين في جدول (٢٤).

جدول (٢٤) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين كثافة خيط اللحمة/ سم علي وزن المتر المربع (جم/م^٢)

كثافة خيط اللحمة/ سم		
٢٦ لحمة/ سم (٣) = 202.39	٢٢ لحمة/ سم (٢) = 178.70	١٨ لحمة/ سم (١) = 174.74
27.6511*	3.9544*	174.74 = ١٨
23.6967*		178.70 = ٢٢
		202.39 = ٢٦ لحمة/ سم (٣)

دالة عند مستوى .٠٠١

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٢٤) وجود فروق دالة بين كثافة خيط اللحمة/ سم في تأثيرها على وزن المتر المربع (جم/م^٢) ويمكن للباحثة ترتيب كثافة خيط اللحمة/ سم وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: ٢٦ لحمة/ سم، ٢٢ لحمة/ سم، ١٨ لحمة/ سم.

أى أن بزيادة عدد اللحمات/ سم زادت قيم وزن المتر المربع للأقمشة المنتجة تحت البحث وكانت أعلى معدلاتها باستخدام كثافة لحمة ٢٦ لحمة/ سم، وهذا يتفق مع نتائج دراسة (حمودة، ٢٠١٨) والتي ذكرت أنه بزيادة كثافة اللحمة تزداد عدد الخيوط الموجودة بوحدة القياس وبالتالي يزداد وزن القماش للعينات.

سادساً- تأثير متغيرات البحث على سمح القماش (mm):

جدول (٢٥) : تحليل التباين الأحادي في اتجاه (N – Way ANOVA) لتأثير متغيرات البحث على سمح القماش (mm)

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرارة	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوى المعنوية
نسب خلط خيط اللحمة	.003	2	.002	.838	.447
نوع التركيب النسجي	.587	2	.294	152.408	.000
كثافة خيط اللحمة/ سم	.012	2	.006	3.077	.048
بيان الخطأ	.039	20	.002		
البيان الكلي	.641	26			

يتضح من نتائج جدول (٢٥) إلى ما يلى:

١. لا يوجد فرق دال إحصائياً بين نسب خلط خيط اللحمة في تأثيرها على سمك القماش (mm).
٢. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (٠.٠١) بين نوع التركيب النسجي في تأثيره على سمك القماش (mm).
٣. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (٠.٠٥) بين كثافة خيط اللحمة/ سم في تأثيرها على سمك القماش (mm).

وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:

$$Y = 0.027 + 0.013 X_1 + 0.170 X_2 + 0.006 X_3$$

$$R^2 = 0.940, R = 0.969$$

تشير قيمة معامل التحديد (R^2) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى إنحدار المتغير التابع وهو سمك القماش (mm) على المتغيرات المستقلة وكلما ارتفعت قيمه (R^2) دل ذلك على ارتفاع النسبة المئوية التي تسهم بها المتغيرات المستقلة على المتغير التابع حيث بلغت قيمة ($R^2 = 0.940$) يدل على أن نسب خلط خيط اللحمة، نوع التركيب النسجي، كثافة خيط اللحمة/ سم، تفسر ٩٤٪ من التباينات الكلية في سمك القماش (mm) تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكملة ٦٪ ترجع إلى عوامل عشوائية.

حيث X_1 يمثل نسب خلط خيط اللحمة، X_2 يمثل نوع التركيب النسجي.

X_3 يمثل كثافة خيط اللحمة/ سم، Y يمثل الخاصية المقاسة.


R^2 تمثل معامل التحديد.

R يمثل معامل الارتباط بين بين الخاصية المقاسة ومتغيرات البحث.

وهو يمثل ارتباط طردي بين سمك القماش (mm) ومتغيرات البحث المختلفة.

جدول (٢٦): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات البحث في تأثيرها على سمك القماش (mm)

المتغيرات	المستويات	المتوسط	الانحراف المعياري	الترتيب
نسبة خلط خيط اللحمة	معدني ١٠٪	0.503	0.122	٣
	بولي استر ٥٠٪	0.514	0.167	٢
	أكرييليك ٥٠٪	0.530	0.192	١
نوع التركيب النسجي	سادة ١/١	0.381	0.028	٣
	أطلس ٤	0.446	0.028	٢
	هنريكوم ٨/٨	0.721	0.071	١
كثافة خيط اللحمة/ سم	لحمة/ سم ١٨	0.501	0.161	٢
	لحمة/ سم ٢٢	0.501	0.147	٢
	لحمة/ سم ٢٦	0.546	0.176	١



شكل (٧) المتوسطات لتغيرات البحث في تأثيرها على سمك القماش (mm)

من الجدول (٢٦) والشكل (٧) نستخلص ما يلى :-

- يمكن ترتيب نسبة خلط خيط اللحمة في تأثيرها على سمك القماش (mm) كالتالي: ٥٠٪ معدني : ٥٠٪ أكريليك ، ٥٠٪ معدني : ٥٠٪ بولي استر، ١٠٠٪ معدني.
- يمكن ترتيب نوع التركيب النسجي في تأثيره على سمك القماش (mm) كالتالي: هيكلوم ٨/٨، أطلس ٤، سادة ١/١، كما سيتضح من اختبار LSD.
- يمكن ترتيب كثافة خيط اللحمة/ سـم في تأثيرها على سمك القماش (mm) كالتالي: ٢٦ لحمة/ سـم، ٢٢ لحمة/ سـم بالتساوي مع ١٨ لحمة/ سـم، كما سيتضح من اختبار LSD.

ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع التركيب النسجي قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (٢٧).

جدول (٢٧) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نوع التركيب النسجي على سمك القماش (mm)

التركيب النسجي		
هيكلوم ٨/٨ (٣)	أطلس ٤ (٢)	سادة ١/١ (١)
$0.721 = \bar{m}$	$0.446 = \bar{m}$	$0.381 = \bar{m}$
.3400*	.0644*	0.381 = \bar{m}
.2756*		0.446 = \bar{m}
		0.721 = \bar{m} (٣)

دالة عند مستوى ٠.٠١

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٢٧) وجود فروق دالة بين نوع التركيب النسجي في تأثيره على سمك القماش (mm) ويمكن للباحثة ترتيب التركيب النسجي وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: هنيكوم ٨/٨، أطلس ٤، سادة ١/١.

إذ أن عينات الأقمشة ذات التركيب النسجي هنيكوم ٨/٨ حققت أعلى سمك ويرجع السبب في ذلك لطول التشيفية وهذا ما أكدته دراسة (Saadia, Gihan, 2012) أن التراكيب النسجية ذات التشيفات العالية تعطي زيادة في سمك الأقمشة، ويتفق ذلك أيضاً مع دراسة (عبد الحليم، ٢٠٠٣) التي ذكرت أن السمك يتاثر بالتركيب النسجي وفقاً لطول التشيفية (علاقة طردية).

ولتحديد اتجاه الفروق بين كثافة خيط اللحمة/ سم قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي التحو المبين في جدول (٢٨).

جدول (٢٨) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين كثافة خيط اللحمة/ سم علي سمك القماش (mm)

كثافة خيط اللحمة/ سم		
١٨ لحمة/ سم (١)	٢٢ لحمة/ سم (٢)	٢٦ لحمة/ سم (٣)
٠.٥٠١ = م	٠.٥٠١ = م	٠.٥٤٦ = م
.٠٤٤٤*	.٠٠٠٠	
		٠.٥٠١ = م (١) لحمة/ سم
.٠٤٤٤*		٠.٥٠١ = م (٢) لحمة/ سم
		٠.٥٤٦ = م (٣) لحمة/ سم

دالة عند مستوى ٠.٠١

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٢٨) وجود فروق دالة بين كثافة خيط اللحمة/ سم في تأثيرها على سمك القماش (mm) ويمكن للباحثة ترتيب كثافة خيط اللحمة/ سم وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: ٢٦ لحمة/ سم، ٢٢ لحمة/ سم، ١٨ لحمة/ سم بالتساوي مع ٢٦ لحمة/ سم.

وهذا يعني أن الأقمشة المنتجة بكثافة لحمة ٢٦ لحمة/ سم حققت أعلى سمك حيث أن يزداد السمك بزيادة كثافة اللحمة لزيادة التشريب وأقطار الخيوط في وحدة المساحة وهذا يتفق مع دراسة (عبد الحليم، ٢٠٠٣).

سابعاً: تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث:

تم عمل تقييم لجودة الأقمشة المنتجة تحت البحث ملائمتها لغرض الوظيفي، لا اختيار أنساب متغيرات البحث (نسبة خلط خيط اللحمة، نوع التركيب النسجي، كثافة خيط اللحمة/ سم) وذلك باستخدام أشكال الرادار Chart Radar متعدد المحاور ليعبر عن تقييم الجودة الكلية


تحقيق خواص الراحة الملبسية للأقمشة المنتجة بنسب خلط الخيوط المعدنية لتناسب ملابس السهرة للسيدات

للأقمشة المنتجة تحت البحث من خلال استخدام الخواص الآتية: العزل الحراري ($\text{mk.m}^2 \cdot \text{W}^{-1}$), الكهرباء الاستاتيكية (kv)، نفاذية الهواء ($\text{Cm}^3/\text{Cm}^2/\text{S}$)، نسبة نفاذية بخار الماء (%)، وزن المتر المربع (جم/م²)، سمك القماش (mm) وذلك بتحويل نتائج قياسات هذه الخواص إلى قيم مقارنة، حيث أن القيمة المقارنة الأكبر تكون الأفضل مع العزل الحراري ($\text{mk.m}^2 \cdot \text{W}^{-1}$), نفاذية الهواء ($\text{Cm}^3/\text{Cm}^2/\text{S}$)، نسبة نفاذية بخار الماء (%)، وزن المتر المربع (جم/م²)، سمك القماش (mm) والقيمة المقارنة الأقل تكون الأفضل مع الكهرباء الاستاتيكية (kv).


جدول (٢٩) معامل الجودة الكلية لخواص الراحة الملبسية للأقمشة المنتجة بنسب خلط الخيوط المعدنية

لتناسب ملابس السهرة للسيدات

رقم العينة	نسبة خليط المعجن	نوع التركيب النسبي	عدد اللحامات/ سم	العزل الحراري/ %.	الكهرباء الاستاتيكية/ kv	نفاذية الهواء/ %	وزن المتر المربع/ %	سمك القماش/ %	المساحة المثالية	معامل الجودة %
1	٦٪ معجن	١/١ سادة	18	17.52	2.50	16.65	90.53	76.88	44.05	248.12
2			22	29.38	3.33	14.91	84.66	77.59	42.86	252.73
3		٤٪ أطلس	26	26.15	2.50	12.77	83.01	87.74	51.19	263.36
4			18	28.30	2.00	75.71	99.55	75.52	55.95	337.04
5	٨٪ هنريكوم	٤٪ أطلس	22	27.49	2.50	72.67	91.13	86.02	54.76	333.73
6			26	24.80	5.00	67.44	91.13	86.02	58.33	332.72
7			18	97.84	2.50	95.35	84.96	76.31	72.62	429.58
8			22	100	2.50	96.65	85.41	77.84	73.81	436.22
9		١/٨ هنريكوم	26	89.49	5.00	100	79.40	87.73	85.71	447.33
10			18	11.86	2.50	10.71	94.14	81.68	42.86	243.75
11			22	16.98	2.50	9.16	83.91	82.75	42.86	238.16
12			26	15.90	3.33	6.35	69.77	95.31	48.81	239.47
13			18	15.63	2.50	50.31	91.43	78.61	50.00	288.48
14	٤٪ أطلس	١/١ سادة	22	20.75	2.50	43.36	91.73	80.99	51.19	290.52
15			26	18.06	2.50	40.10	85.71	91.09	53.57	291.04
16		٨٪ هنريكوم	18	88.14	2.50	83.41	80.15	80.20	88.10	422.49
17			22	90.84	2.50	79.58	81.50	82.46	83.33	420.21
18	٥٪ هنريكوم	١/١ سادة	26	70.62	3.33	76.19	70.98	93.83	90.48	405.43
19			18	9.16	2.50	7.30	64.51	86.74	41.67	211.89
20			22	10.24	2.50	4.92	57.59	89.59	45.24	210.08
21		٤٪ أطلس	26	3.77	10.00	5.47	65.56	98.53	48.81	232.15
22			18	15.36	5.00	32.14	86.92	82.56	51.19	273.17
23			22	16.25	2.50	27.69	90.83	84.70	54.76	276.73
24	٨٪ هنريكوم	٤٪ أطلس	26	21.56	10.00	21.36	76.99	97.89	47.62	275.43
25			18	73.85	100	73.25	79.70	85.14	90.48	502.42
26		٨٪ هنريكوم	22	77.36	2.50	63.24	77.29	87.78	88.10	396.27
27			26	56.33	5.00	71.43	56.80	100	100	389.56



شكل (٨) معامل الجودة الكلية لأفضل العينات (رقم: ٢٥) بمساحة مثالية (٥٠,٤٢٪) ومعامل الجودة (٨٣,٧٤٪) بحسب خلط خيط اللحمة (٥٠٪ معدني : ٥٠٪ أكريليك)، والتركيب النسجي (هنيكوم ٨/٨)، وكثافة خيط لحمة / سم (١٨ لحمة/ سم)



شكل (٩) معامل الجودة الكلية لأقل العينات (رقم: ٢٠) بمساحة مثالية (٢١٠,٠٨٪) ومعامل الجودة (٣٥,٠١٪) بحسب خلط خيط اللحمة (٥٠٪ معدني : ٥٠٪ أكريليك)، والتركيب النسجي (سادة ١/١)، وكثافة خيط لحمة / سم (٢٢ لحمة/ سم)

نتيجة من الجدول (٢٩)، والأشكال الرادارية (٨، ٩) النتائج التالية:

- ١- حقق القماش المنتج بنسب خلط خيط اللحمة (٥٠٪ معدنى : ٥٠٪ أكريليك)، والتركيب النسجي (هنريك (٨/٨)، وكثافة خيط لحمة / سم (١٨ لحمة/ سم) أعلى معامل جودة لخواص الراحة الملبيّة المقاسة وذلك بنسبة (٨٣,٧٤٪)، وبمساحة مثالية (٥٠٢,٤٢٪).
- ٢- أعطى القماش المنتج بنسب خلط خيط اللحمة (٥٠٪ معدنى : ٥٠٪ أكريليك)، والتركيب النسجي (سادة ١/١)، وكثافة خيط لحمة / سم (٢٢ لحمة/ سم) أقل معامل جودة لخواص الراحة الملبيّة المقاسة وذلك بنسبة (٣٥,٠١٪)، وبمساحة مثالية (٢١٠,٠٨٪).

الوصيات:

- ١- استمرار الأبحاث حول تأثير عوامل التركيب البنائي على خواص الراحة الملبيّة للأقمشة المنتجة من الألياف الحديثة.
- ٢- الاهتمام بدراسة الخيوط المعدنية وخصائصها ومميزاتها والاستفادة منها في مجال ملابس السهرة للسيدات.
- ٣- الحرص الدائم على استخدام الخامات النسجية التي توفر الراحة الملبيّة لمرتدتها بالإضافة إلى تحقيقها لغرضها الوظيفي.
- ٤- الاستفادة من نتائج هذه الأبحاث في تطوير صناعة ملابس السهرة للسيدات، والربط بين الدراسات التطبيقية للجامعات ومصانع الملابس الجاهزة.

المراجع:

- ١- الأنديجانى، نادية عبد الغفور. (٢٠٢٠). تقييم خواص الراحة للأقمشة الوبيرية. مجلة التصميم الدولية، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، مجلد (١٠)، عدد (٣)، يوليو.
- ٢- السيد، غادة عبد الفتاح عبد الرحمن. (٢٠١٣). تحقيق أفضل الخواص الوظيفية للراحة الفسيولوجية لتناسب الأداء الوظيفي للملابس الجاهزة في الظروف المناخية الحارة. مجلة علوم وفنون / دراسات وبحوث، جامعة حلوان، مجلد (٢٥)، عدد (٣).
- ٣- آل شائع، سميرة أحمد مفرح و طاشكندى، سلوى محمد أمين. (٢٠٢١). تأثير الأقمشة المعالجة بالفضة في تحقيق بعض خواص الراحة الملبيّة لمريضات السكري. مجلة التصميم الدولي، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، مجلد (١١)، عدد (٢)، مارس.
- ٤- العشماوى، سالى أحمد و عبد العزيز، شيماء مصطفى و عبد العزيز، غصون مسعد. (٢٠١٦). تقنيات الدمج بين فن الكروشيه وأقمشة ملابس السهرة. مجلة التصميم الدولي، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، مجلد (٦)، عدد (٣)، يوليو.
- ٥- الليلى، عمرو حمدى أحمد. (٢٠١٩). أفضل أساليب الغزل الحديثة تحقيقاً للراحة الفسيولوجية في أقمشة تريكيو اللحمة الدائرية. مجلة التصميم الدولي، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، مجلد (٩)، عدد (٤)، أكتوبر.

- ٦ النجار، أسمهان إسماعيل محمد. (٢٠١٥). الدمج بين الأساليب التنفيذية المختلفة للتطريريز اليدوى للتوصل إلى تصميمات مبتكرة لملابس السهرة. مجلة التصميم الدولية، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، مجلد (٥)، عدد (٤)، أكتوبر.
- ٧ باوزير، نجاة سالم. (٢٠٠٢). الموضة وفن اختيار الملبس. الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، القاهرة.
- ٨ بركات، غادة عبد السلام و محمد، يسرى رشاد. (٢٠٢٠). فاعلية خامة الليكرا المستخدمة في أقمشة القمصان في تحسين خواص الراحة الملبدية. مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية، الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية، مجلد (٥)، عدد (٢٤)، نوفمبر.
- ٩ بغدادي، أحمد عبده خليل. (٢٠٠٦). ابتكار نظام تجربى لتصميم المنسوجات بمساعدة الحاسوب الآلى وتنفيذها بأكثر من أسلوب تنفيذى. رسالة دكتوراه - غير منشورة ، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان.
- ١٠ حافظ، حافظ سعيد. (٢٠١١). تأثير استخدام الخيوط المعدنية على خواص بعض أقمشة المفروشات. رسالة ماجستير- غير منشورة- ، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان.
- ١١ حجي، منى محمد. (٢٠٢١). تقييم أداء أقنعة الوجه القماشية (الكمامة) المصنعة محلياً في تحقيق الراحة والحماية. مجلة التصميم الدولية، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، مجلد (١١)، عدد (١)، يناير.
- ١٢ حلاوة، أسامة عز الدين و عبد الحميد، جمال محمد. (٢٠١٢). استخدام الخيوط المعدنية في تطوير إنتاج أقمشة المفروشات للحصول على منتج تنافسي. المؤتمر السنوي العربي السابع - الدولى الرابع (ادارة المعرفة وإدارة رأس المال الفكرى فى مؤسسات التعليم العالى فى مصر والوطن العربى)، كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة، ١١ - ١٢ أبريل.
- ١٣ حمودة، رانيا محمد أحمد. (٢٠١٨). تحقيق خواص الراحة الفسيولوجية للأقمشة المزدوجة المنتجة ببعض التراكيب البنائية المختلفة لتناسب ملابس المناخ البارد. المؤتمر العلمى الدولى الخامس (التعليم النوعى ودوره فى ابتكار مشروعات لتنمية وتطوير سيناء)، كلية التربية النوعية، جامعة طنطا، ٢١ - ٢٣ مارس.
- ١٤ سالم، شيرين صلاح الدين. (٢٠١٠). معايير مبتكرة في تصميم الملابس للحصول على قيم وظيفية متعددة. رسالة ماجستير- غير منشورة- ، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان.
- ١٥ سالمان، أحمد على و الدسوقي، هبة عاصم و عبد العال، فاطمة شاذلي. (٢٠١٨). دراسة تحقيق أفضل الخواص الوظيفية والجمالية لأقمشة تريكو اللحمة المعالجة مقاومة نمو البكتيريا من نوع (Candida albicans). مجلة التصميم الدولية، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، مجلد (٨)، عدد (١)، يناير.
- ١٦ صوفان، نجلاء سعيد. (٢٠٠٨). تأثير البرم على خصائص الراحة الملبدية لأقمشة تريكو اللحمة. رسالة ماجستير- غير منشورة- ، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية.

- ١٧ عبد الحليم، نشوة عبد الرءوف توفيق. (٢٠٠٣). تأثير بعض التراكيب البنائية للأقمشة السليولوزية والمعالجات الأولية والتجهيز على بعض خواصها الوظيفية وقابليتها للتنظيف. رسالة دكتوراه - غير منشورة - ، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية.
- ١٨ عبد المطلب، عفاف فرج و حمودة، رانيا محمد و سويلم، أسماء سامي و محمد، راوية إسماعيل. (٢٠١٧). تحقيق أنسب الخواص الوظيفية للأقمشة ملابس السهرة للسيدات باستخدام نسب خلط الحيوط المعدنية. المؤتمر العلمي السابع والدولي الثاني (التعليم النوعي وآفاق التنمية في ضوء متطلبات القرن الواحد والعشرين)، كلية التربية النوعية، جامعة بورسعيد، ١٨-١٩ نوفمبر.
- ١٩ عبد المقصود، صافي ناز سمير محمد. (٢٠١٢). تأثير معالجة أقمشة الملابس القطنية الصيفية بالملوجات الكهرومغناطيسية لتحسين بعض الخواص الوظيفية وخواص الراحة. مجلة الاقتصاد المنزلي، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، مجلد (٢٢)، عدد (٤).
- ٢٠ على، محمد ماهر و إبريس، حاتم محمد و المليجي، نسرين عبد الوهاب و الفناجيلي، بسمة رضا. (٢٠١٤). دراسة بعض خواص الراحة في الملابس الخارجية المصممة للشباب من أقمشة الجينز المطعمة بأقمشة التريكيو. مجلة الفنون والعلوم التطبيقية، كلية الفنون التطبيقية، جامعة دمياط، مجلد (١)، عدد (٢)، أكتوبر.
- ٢١ ماضى، نجدة إبراهيم. (٢٠١٥). دراسة لتأثير الخواص الفزيائية والميكانيكية لأقمشة الكورسيهات الضاغطة على أداء الراحة. مجلة الإسكندرية للبحوث الزراعية، كلية الزراعة، جامعة الإسكندرية، مجلد (٦٠)، عدد (٢).
- ٢٢ محمد، ابتسام إبراهيم و غالب، منا موسى. (٢٠١٤). تأثير بعض الخواص الفيزيائية والميكانيكية لأقمشة التريكيو على الراحة الفسيولوجية للملابس. مجلة الإسكندرية للبحوث الزراعية، كلية الزراعة، جامعة الإسكندرية، مجلد (٥٩)، عدد (٣).
- ٢٣ مصطفى، أحمد بهاء الدين و خضرى، خالد البدرى و راشد، طارق أحمد. (٢٠١٣). الخواص المميزة لجودة الأداء والراحة البيئية لأقمشة ملابس الأطفال. مجلة علوم وفنون / دراسات وبحوث، جامعة حلوان، مجلد (٢٥)، عدد (١).
- 24- Das,A.,Ishtiaque,S.M.(2004).Comfort Characteristics of Fabrics Containing Twist – Less and Hollow Fibrous Assemblies in Weft, JTAM, Vol. (3), Issue (4).
- 25- Ghada Mohamed. (2015). Comparative Study of Air Permeability of Polyester/ Metallic Blended Woven Fabrics. Life Science Journal.
- 26- Ghada Mohamed, Afaf Shahba. (2015). Assessment of the Electrostatic Propensity of PES/ Metallic Woven Fabrics. International Journal of Advanced Research in Science and Engineering, Vol. (4), Issue (6), June.
- 27- Jianhua Huang. (2016). Review of Heat and Water Vapor Transfer Through Multilayer Fabrics. Textile Research Journal, Vol. 86(3).

- 28- K. Nasser, E. M. Abou-Taleb. (2014). Effect of Selected Fabric Construction Elements on Wicking Rates of PET Fabrics. Journal of Textile Science & Engineering, Vol. (4), Issue (3).
- 29- Layton, J.M. (2001). The Science of Clothing Comfort. Textile Progress, Manchester, Vol. (31), No. (1-2).
- 30- Mazedul Islam, Ali Rokon. (2014). Investigation on Comfort Properties of Conventional Cotton and Organic Cotton of Knitted Fabric Structures. Manufacturing Science and Technology.
- 31- Saadia O.K. Ibrahim A, Gihan M.T Genedy. (2012). Study the Affect Range of Thermo Physiological Comfort Property for Produced Fabrics as a Result of Hollow Fibers “ Ratio Variation”, Journal of American Science, 8(3).
- 32- Sara J. Kadoiph. (2007). Textile. Tenth Edition, Iowa State University-Pearson-Prentice Hall, New Jersey.
- 33- Sibel Kaplan, Ayse Okur. (2007). The Meaning and Importance of Clothing Comfort: A Case Study for Turkey. Dokuz Eylul University, Turkey.
- 34- Yamini Jhanji, Deepti Gupta & V.K. Kothari. (2015). Comfort Properties of Plated Knitted Fabrics with Varying Fiber Type. Indian Journal of Fiber & Textile Research, Vol. (40), March.
- 35- Yoo S., Barker R. (2005). Comfort Properties of Heat Resistance Protective Work Wear in Varying Conditions of Physical Activity & Environment. Part (1), Thermophysical and Sensorial Properties of Fabrics, Textile Res. J., 75(7).

Achieving the Properties of Comfort in Wearing of Fabrics Produced with Blending Ratios of Metallic Yarns Suitable for Women's Evening Wear

Dr.Assmaa Samy Abd-Elaty Swelam*

Abstract:

This research aims to study and evaluate the properties of comfort in wearing of fabrics produced with some different constructional structures in order to find the most appropriate (blending ratios of Metallic weft yarns, weaving structure, weft yarn density/cm) to achieve the best wearing comfort properties in proportion to the functional performance of evening wear for women. As the Metallic yarns are characterized by luster, and they are one of the most used decorative threads in the recent period, as they work to increase the decorative and aesthetic appearance of the fabrics produced from them, making them suitable for evening wear. It was necessary to study the effect of using different percentages of these yarns on the comfort properties of evening wear fabrics.

The importance of the research in improving the performance of evening wear for women by producing fabrics with different blending ratios of Metal yarns that have the characteristics of wearing comfort, and obtaining clothing products with an aesthetic appearance and a utilitarian function by benefiting from the advantages of Metal yarns.

To achieve the objectives of the research, the fabrics used in the research were produced with the following variables:

- 1- Weft yarn blending ratios:** three ratios were used: 100% Metallic yarn equivalent to 150/1 Tex count, 50% Metallic fiber: 50% Polyester fiber with 150/1 Tex count, 50% Metallic fiber: 50% Acrylic fiber with 150/1 Tex count.

The Metallic yarns used consisted of a single continuous flat filament of Polyester covered with Aluminum particles without any covering layer for both sides of the filament.

* Assistant professor of Clothes and Textile, Department of Home Economics, Faculty of Specific Education, Tanta University

For the warp yarns, 100% Polyester was used with 150/1 Denier count.

2- **Weaving structure:** three weaving structures were used: Plain 1/1, Satin 4, and Honey Comb 8/8.

3- **Weft yarn density in the measurement unit:** three densities were used: 18 weft/cm, 22 weft/cm, and 26 weft/cm.

The laboratory tests were conducted at the National Institute for Measurement and Calibration of the Haram in the standard atmosphere in order to measure the comfort properties of the research samples (Thermal Resistance, Static Electricity, Air Permeability, Water Vapor Permeability, Weight per Square Meter, Fabric Thickness).

The research reached the following results: The fabric produced with weft yarn blending ratios (50% Metallic : 50% Acrylic), weaving structure (Honey Comb 8/8), and weft yarn density / cm (18 weft / cm) is the best for all measured comfort characteristics. Where it achieved the highest quality coefficient with a percentage of (83.74)% , and an ideal area of (502.42).

The research recommended paying attention to studying Metallic yarns, their properties and advantages, and benefiting from them in the field of evening wear for women, as well as constant care to use textile materials that provide clothing comfort to the wearer in addition to achieving its functional purpose.

key words:

Comfort in Wearing, Metallic Yarns, Evening Wear

ملحق (١)


العينات المنتجة تحت البحث



عينة (٣) : ١٠٠٪ معدنى،
٢٦ لحمة/سم، سادة ١/١




عينة (٢) : ١٠٠٪ معدنى،
٢٢ لحمة/سم، سادة ١/١



عينة (١) : ١٠٠٪ معدنى،
١٨ لحمة/سم، سادة ١/١



عينة (٦) : ١٠٠٪ معدنى،
٢٦ لحمة/سم، أطلس ٤




عينة (٥) : ١٠٠٪ معدنى،
٢٢ لحمة/سم، أطلس ٤




عينة (٤) : ١٠٠٪ معدنى،
١٨ لحمة/سم، أطلس ٤





عينة (٩) : ١٠٠٪ معدنى،
٢٦ لحمة/سم، هنيكوم ٨/٨



عينة (٨) : ١٠٠٪ معدنى،
٢٢ لحمة/سم، هنيكوم ٨/٨






عينة (٧) : ١٠٠٪ معدنى،
١٨ لحمة/سم، هنيكوم ٨/٨



عينة (١٢) : %٥٠ معدنى:
بولي استر،
١/١ لحمة/سم، سادة

عينة (١١) : %٥٠ معدنى:
بولي استر،
١/١ لحمة/سم، سادة


عينة (١٠) : %٥٠ معدنى:
بولي استر،
١/١ لحمة/سم، سادة



عينة (١٥) : %٥٠ معدنى:
بولي استر،
٢٦ لحمة/سم، أطلس ٤

عينة (١٤) : %٥٠ معدنى:
بولي استر،
٢٢ لحمة/سم، أطلس ٤

عينة (١٣) : %٥٠ معدنى:
بولي استر،
١٨ لحمة/سم، أطلس ٤



عينة (١٨) : %٥٠ معدنى:
بولي استر،
٢٦ لحمة/سم، هنيكوم ٨/٨

عينة (١٧) : %٥٠ معدنى:
بولي استر،
٢٢ لحمة/سم، هنيكوم ٨/٨

عينة (١٦) : %٥٠ معدنى:
بولي استر،
١٨ لحمة/سم، هنيكوم ٨/٨



عينة (٢١) : %٥٠ معدنى : %٥٠
أكريلك،
١/١ لحمة/سم، سادة



عينة (٢٠) : %٥٠ معدنى : %٥٠
أكريلك،
١/١ لحمة/سم، سادة



عينة (٢١) : %٥٠ معدنى : %٥٠
أكريلك،
١/١ لحمة/سم، سادة



عينة (٢٤) : %٥٠ معدنى : %٥٠
أكريلك،
٤ لحمة/سم، أطلس



عينة (٢٣) : %٥٠ معدنى : %٥٠
أكريلك،
٤ لحمة/سم، أطلس



عينة (٢٢) : %٥٠ معدنى : %٥٠
أكريلك،
٤ لحمة/سم، أطلس



عينة (٢٧) : %٥٠ معدنى : %٥٠
أكريلك،
٦ لحمة/سم، هنيكوم



عينة (٢٦) : %٥٠ معدنى : %٥٠
أكريلك،
٨ لحمة/سم، هنيكوم



عينة (٢٥) : %٥٠ معدنى : %٥٠
أكريلك،
٨ لحمة/سم، هنيكوم