



أثر الدمج بين الصوف والجلد الطبيعي (الحور) على خواص الوصلات

أحمد رمزي أحمد عط الله ، نهى محمد عبده السيد

قسم الملابس والنسيج - كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية

ملخص البحث:

يهدف هذا البحث إلى إمكانية الوصول إلى الأسلوب الأمثل لتنفيذ وصلات الحياكة في الملابس التي يتم دمج خامتى الصوف والجلد الطبيعي (الحور) في تنفيذها. وتوضح أهمية البحث في إبراز العلاقة المتبادلة بين الخامات عند تجاورها ، و معرفة مدى قوة الشد والاستطالة لوصلات الحياة المختلفة بين الصوف والجلد الطبيعي . و تتميم الخبرات التجريبية لدى العاملين لتعريفهم بخصائص الخامات المختلفة أثناء التشغيل ومعرفة أنساب أنواع الوصلات بين الصوف والجلد الطبيعي.

وقد توصل هذا البحث إلى:

من خلال النتائج يتضح تأثير خواص الخامات على الخواص الميكانيكية للوصلة مقارنة بنوع الوصلة لاسيما عند تجميع الخامات المختلفة؛ فباستثناء اختبار "قوه الشد" والتي جاءت نتائجه دالة إحصائياً لصالح وصلة الأوفر على حساب الوصلة الانجليزية لم تظهر آية دلالة إحصائية للفرق بين الوصلات في اختبارات "قوه الشد عند القطع" و "الاستطالة" و "الاستطالة عند القطع" ، ويمكن تفسير ذلك في ضوء أثر خواص الخامات من مطاطية وصلابة وقابلية تركيبها النسجي للانحلال على الخواص الميكانيكية للوصلة.

وقد أظهرت النتائج دالة الفرق في اختباري "قوه الشد عند القطع" و "الاستطالة عند القطع" لصالح الجلد الوسط عند حياكته مع نسب الصوف الثلاث في الاختبار الأول، وعند حياكته مع العينات التي تحتوى على صوف بنسبة ١٠٠% و ٧٠% في الاختبار الثاني، ولدى حياكة الجلد الخفيف مع العينات التي تحتوى على صوف بنسبة ١٠٠% و ٧٠% في كلا الاختبارين، كما كانت الفروق دالة إحصائياً في كليهما لصالح العينات المحاكاة في اتجاه اللحمة. وبالنسبة لاختباري "قوه شد الوصلات" و "الاستطالة" فجاءت الفروق دالة لصالح العينات المحتوية على الصوف بنسبة ٧٠% لدى حياكتها بأوزان الجلد الثلاث في كلا الاختبارين، ولصالح العينات المخلوطة من ٤٥% صوف لدى حياكتها مع الجلد الوسط والتقليل في الاختبار الأول ولدى حياكتها مع الجلد الخفيف والتقليل في الثاني، وكانت الفروق دالة إحصائياً في كليهما لصالح العينات المحاكاة في اتجاه السدا.

الكلمات المفتاحية :

الجلد الطبيعي - الصوف - وصلات الحياكة .

المقدمة والمشكلة البحثية :

تعتبر الجودة من أهم ركائز قيام صناعة الملابس الجاهزة والنهوض بها . حتى تصبح قادرة على المنافسة في ظل التكتلات الاقتصادية العالمية لذلك يلزم تذليل العقبات والمعوقات التي تعترض هذه الصناعة وتأثير بشكل مباشر على جودة الإنتاج. وهناك خطان متوازيان

لقياس الجودة أحدهما يتصل بعلاقة الجودة بالخواص الطبيعية والميكانيكية لوصلات الملابس والأخر يتصل بعلاقة الجودة بالخواص الجمالية .(سوسن عبداللطيف ، محمد البدرى - ٢٠٠٣) هذا وتعد دراسة مقومات تشغيل وصلات الحياكة من أهم العوامل التي تساعد على تلاشي عيوب الحياكات والوصلات وبالتالي يمكن إنتاج منتج على الجودة وخالي من العيوب وذلك بتحقيق عدة عناصر أهمها اختيار الأقمشة ذات الجودة العالية واختيار الغرز المناسبة وكذلك نوعية ونمر إبر الحياكة بالإضافة إلى قوة شد الغرزة المناسبة . فالخواص الميكانيكية والجمالية تلعب دورا هاما في إظهار جودة الملابس ووصلات الزي تعد من أهم العناصر التي تجمع ما بين العنصرين السابقين .(حسين محمد القارح- ٢٠١٠).

وتتعدد أقمشة الصوف حسب نسب الخلط المختلف فمنها الصوف ١٠٠% والصوف المخلوط بالبوليستر (٧٠% صوف : ٣٠% بوليستر) وكذلك الصوف المخلوط بالبوليستر (٤٥% صوف : ٥٥% بوليستر) وتعتبر هذه الخلطات أكثر أنواع الخلطات الشائعة حاليا لخامة الصوف .

وتتلخص مشكلة البحث في:

محاولة التعرف على الأسلوب الأمثل لتنفيذ وصلات الحياكة في الملابس التي يتم دمج خامتي الصوف والجلد في تنفيذها حيث تعتبر خامة الصوف من أهم الخامات المستخدمة في الأجواء الباردة نظرا لما تمتاز به من خواص العزل الحراري كما تمتاز أيضا بالمرونة والرجوعية العالية .

لذا فإن عملية دمج خامة الصوف بوصلات حياكة مع الجلد الطبيعي تحتاج إلى معايير ضبط خاصة لضمان جودتها وهذا ما تحاول الدراسة الحالية التوصل إليه من خلال دراسة أثر تجاور تلك الخامات الثلاث للصوف مع خامة الجلد الطبيعي الحرور بثلاث أوزان مختلفة (الخفيف والمتوسط والثقيل) ومن هنا تتلخص مشكلة البحث في الإجابة على التساؤلات الآتية :

- ما هي أفضل وصلة حياكة بين الصوف والجلد الطبيعي على حسب الاختلاف في كل منها؟
- ماهي الكفاءة المتوقعة نتيجة لتجاوز تلك الخامات مع بعضها البعض؟
- ما قوة الشد والاستطالة في الوصلات بين الجلد والصوف على اختلاف نسبة الخلط والجلد؟

أهداف البحث :

يهدف هذا البحث إلى :

- التعرف على أفضل وصلة للصوف ١٠٠% مع كل وزنة من أوزان الجلد المستخدم .
- التعرف على أفضل وصلة للصوف المخلوط بنسبة (٧٠% صوف : ٣٠% بوليستر) مع كل وزنة من أوزان الجلد المستخدم .
- التعرف على أفضل وصلة للصوف المخلوط بنسبة (٤٥% صوف : ٥٥% بوليستر) مع كل وزنة من أوزان الجلد المستخدم .

أهمية البحث :

قد يُسهم البحث في :

- إنتاج منتج على الجودة خالي من العيوب من خلال التوصل إلى الأسلوب الأمثل لتنفيذ وصلات الحياكة في الملابس التي يتم دمج خامتى الصوف والجلد الطبيعي (الحرور) في تنفيذها.
- إبراز العلاقة المتبادلة بين الخامات عند تجاورها.

- التعرف على أثر الدمج لجودة الوصلات المستخدمة ما بين خامة الجلد الطبيعي الحور بأوزان (خفيفة- متوسطة - ثقيلة) وما بين خامة الصوف بنسب الخلط المختلفة (صوف %١٠٠ / %٧٠ / %٣٠ بوليستر / %٤٥ صوف : %٥٥ بوليستر).
- معرفة مدى قوة الشد والاستطالة لوصلات الحياكة المختلفة بين الصوف والجلد الطبيعي.
- تنمية الخبرات التجريبية لدى العاملين لتعزيز فهم بخصائص الخامات المختلفة أثناء التشغيل ومعرفة أنساب أنواع الوصلات بين الصوف والجلد الطبيعي.

مصطلحات البحث :

• **الجلد الطبيعي: Natural Leather**

هو جلد الحيوانات الكبيرة أو الصغيرة التي تم دباغتها أو معالجتها كيميائياً والتي استخدمت في صنع المكحولات حتى القرن العشرين ، واستخدمت بكثرة في عمل الفساتين والمعاطف والبنطلونات كما يظهر في مجموعات المصممين أمثل versace , Montana . (Gertgina,Hara-2002).

وهو عطاء من يغطي السطح الخارجي لجسم الحيوان ، وهو مادة عضوية قابلة للتفugen كما يُعرف بأنه عبارة عن أنسجة مرنّة ذات مقاومة عالية تغطي الجسم ،فيتركريبة غير متجانسة عادة تغطى بالشعر أو الفرو ويكون من عدد من الطبقات مهمتها (طبقة واقية للأنسجة الداخلية ، ومخزن للمواد الدهنية لتنظيم درجة حرارة جسم الحيوان) فالجلد هو منتج طبيعي يشعر بالدفء وله قدرة على التحمل وهذه الخصائص الفريدة تجعل من كل قطعة جلدية قطعة فريدة. (Tomas Ubach - 2008 -).

• **الصوف :- Wool**

هو ثاني خامة من خامات النسيج أهمية بعد القطن ، إذ أنه موصل رديء للحرارة لذا فهو يساعد على حفظ حرارة الجسم من التغيرات الجوية المفاجئة . ويطلق إسم الصوف إجمالاً على الشعر الذي يغطي أجسام الأغنام وشعر الماعز واللاما والجمال . (أحمد فؤاد النجعاوي- ١٩٨٦).

• **وصلات الحياكة :- Sewing Seams**

هي عبارة عن عدد من غرز الحياكة متصلة بعضها البعض تعمل على وصل قطعتين من القماش وتسمى بخط الحياكة أو وصلة الحياكة . (علي السيد زلط - ٢٠٠٤).

حدود البحث :

تناول هذا البحث دراسة :

- ثلاثة أنواع من وصلات الحياكة (sewing seams) (الوصلة الفرنسية / الانجليزية / أوفر ٥ فتللة وإبرتين)
- ثلاثة أوزان من الجلد (Leather) (خفيف / متوسط / ثقيل)
- ثلاث خلطات من الصوف (صوف %١٠٠ / %٧٠ / %٣٠ بوليستر / %٤٥ صوف : %٥٥ بوليستر) .

فرض البحث :

- يوجد فرق دال إحصائياً بين العينات في قوة الشد تبعاً لمتغيرات اتجاه النسيج ، نوع الوصلة ، الخامات.

- يوجد فرق دال إحصائياً بين العينات في قوة الشد عند القطع تبعاً لمتغيرات اتجاه النسيج، نوع الوصلة، الخامات.
- يوجد فرق دال إحصائياً بين العينات في الاستطالة تبعاً لمتغيرات اتجاه النسيج، نوع الوصلة، الخامات.
- يوجد فرق دال إحصائياً بين العينات في الإستطالة عند القطع تبعاً لمتغيرات اتجاه النسيج، نوع الوصلة، الخامات.

منهج البحث :
يتبع البحث المنهج التجريبي التحليلي .

عينة البحث :

- عينات البحث محل الدراسة من الجلد والصوف (بالأوزان المختلفة للجلد و نسب الخلط المختلفة للصوف). وقد تم الحصول على خامة الصوف بخلطاته المختلفة من شركة مصر للغزل والنسيج بالمنطقة الكبيرة. وتم الحصول على الجلد الطبيعي من منطقة المدابغ الموجودة بسور مجرب العيون بالقاهرة.

أدوات البحث :

- ماكينات (حياكة ذات الغرزة المقلبة العادية - أوفرلوك ٥ فتلة - حياكة إبرتين - كوع).
- وصلات الحياكة (الوصلة الفرنسية - الوصلة الانجليزية - وصلة الحياكة البسيطة مع الأوفر ٥ فتلة)

- برنامج المعالجة الاحصائية SPSS مع استخدام المعالجات الاحصائية (N-WayANOVA)
الدراسات السابقة :

دراسة إيمان السيد (٢٠٠٨) :

هدفت إلى تحديث وتطوير البنية المعلوماتية لصناعة الجلد والتعرف على أنواع الملابس المختلفة ودراسة خواص كل منها ووضع مواصفات قياسية للجلود الملائمة لصناعة الملابس الجاهزة وتنفيذ تصميمات مبتكرة حيث أمكن توليف أنواع مختلفة من الجلد الطبيعي مع بعضها للوصول إلى قيم وظيفية وجمالية جديدة كما تم وضع أساس وتقنيات حياكة الخامات الجلدية وتنشيطها والعنابة بها .

دراسة هبة عاصم الدسوقي (٢٠١٠) :

تناولت تلك الدراسة توليف بقايا أقمصة التريكو مع خامة الجلد الصناعي في تنفيذ مكملاً الملابس وكان من أهم ما تعرضت له الباحثة مدى الاستفادة من بقايا أقمصة التريكو وتوليفها مع خامة الجلد الصناعي في تنفيذ تصميمات مبتكرة وإلى أي مدى تلقى التصميمات المقترحة لمكملاً الملابس إقبالاً في السوق المصري وتوصلت الباحثة إلى توافر بقايا أقمصة التريكو بخامات وأشكال متنوعة مما يتيح فرصة استخدامها بصورة كبيرة مع امكانية التوليف بين الجلد الصناعي والجلد الطبيعي في وجود خامات مساعدة مثل الخرز باستخدام تقنية تفريغ الجلد وتقنية التطريز وقد لاقت تلك التصميمات إقبالاً عند التقديم.

دراسة أمانى بشرى (٢٠١٠)

حيث قامت بإجراء تطبيقات تجريبية مقترحة على بعض عينات التطريريز ومقارنتها بغرز ماكينة الحياكة المنزلية مع اجراء اختبار شد لقياس قوة شد الحياكة واجراء استطلاع رأى على عدة غرز لانقاص الغرز الصالحة لتنفيذها التي تصلح كوظيفة نفعية وجمالية .

دراسة محمد البدرى (٢٠١٠)

تناولت تلك الدراسة تأثير تجاور أقمشة الجينز والقطيفة على جودة وصلات الحياكة حيث تم حياكة أقمشة الجينز والقطيفة معا بأربع وصلات مختلفة وهى الفرنسية (SSae-1) , أوفر خمسة فنلة (EFb-1) وصلة على بعد ٢.٥ سم (SSa-1) والوصلة المتراكبة (LSCa-2) للوصول لأفضل طريقة لوصل تلك الخامات وأسفرت النتائج أن أفضل الوصلات كانت الوصلة المتراكبة فى مستوى قوة الشد ووصلة الاوفر الخمسة فنلة هي الأفضل فى مستوى المظهرية أما فى مستوى التجعد فلم تظهر أى حالة تجدد مرفوضة فى الوصلات المستخدمة

دراسة إيمان مصطفى (٢٠١١)

حيث قامت بوضع تصميمات زخرفية مقترحة للملابس الجلدية للفتيات فى مرحلة المراهقة المتأخرة تتفذ بأسلوب تجاور الخامات والاستقادة من الخامات المختلفة (الخرز / خيوط التطريريز / ألوان الرسم الخاصة بالجلود) وتوظيفها مع خامة الجلد الصناعي بأسلوب تجاور الخامات لإثراء الملابس الجلدية مع التعرف على آراء المتخصصين فى الملابس الجلدية فى التصميمات المقترحة والمنفذة من الناحية الجمالية .

دراسة أمل عبد السميع (٢٠١١)

تناولت تلك الدراسة دراسة تجريبية للوصول لأفضل معامل جودة لوصلات أقمشة الجينز حيث تعتبر أقمشة الجينز شائعة الاستخدام ومن هنا ظهرت أهمية دراسة الوصلات المستخدمة فى صناعة وانتاج الملابس حيث تؤثر جودة ومتانة الوصلة على جودة المنتج النهائي ومن نتائج الدراسة أن أعلى قوة شد وكفاءة للوصلة ظهرت في الخياطة الفرنسية وتلتها الخياطة شبه الفرنسية وتأتى في النهاية الخياطة السنجر العادية .

دراسة رانيا مصطفى عبد العال وأخرون (٢٠١٣)

تناولت تأثير اختلاف الخصائص الطبيعية لأقمشة الجينز على مظهرية بعض وصلات الحياكة المستخدمة فى انتاج ملابس الاطفال حيث يهدف هذا البحث الى التعرف على الفروق فى جودة وصلات الحياكة المنفذة بالنسبة لأقمشة الجينز ذات الوزن الخفيف ،المتوسط ،التقيل مع التعرف على مدى ملائمة وصلات الحياكة لأقمشة الجينز ومن نتائج البحث ان أقمشة الجينز الخفيفة ثم متوسطة الوزن كانت افضل من أقمشة الجينز ثقيلة الوزن فى الكشكشة أما فى الكسرات فكانت أقمشة الجينز متوسطة الوزن هي الأفضل بينما فى الكالونية متوسطة الوزن هي الأفضل يليها ثقيلة الوزن ثم الخفيفة وفى تركيب السوستة فإن ثقيلة الوزن يليها المتوسطة ثم الخفيفة ،وفى الركنة والمنحنيات كانت المتوسطة هي الأفضل .

دراسة أمل محمد الفيومى ، رباب طاهر عبداللطيف (٢٠١٣)

تناولت تلك الدراسة دراسة تجريبية لبعض غرز التطريريز اليدوية فى تنفيذ الجونلات الجلدية للاستقادة منها فى المشروعات الصغيرة ومن أهم نتائج الدراسة ملائمة غرزة الفرع لتجميع أجزاء الجونلات الجلدية المنفذة سواء من جهة الاداء الوظيفي او الاداء الجمالى ،امكانية قيام مشروعات صغيرة قائمة على قطع ملبسيه من الجلد الصناعي .

دراسة محمد البدرى وأخرون (٢٠١٣)

تناولت تلك الدراسة قابلية حياكة الخامات النسجية المتباورة واثرها على جودة الاداء الوظيفي لملابس بعض الفئات الخاصة . ويهدف البحث الى التعرف على الخواص الطبيعية والميكانيكية لبعض الخامات فى ضوء امكانية تجاورها وقد ثبت من التحليل الاحصائى أن العلاقة بين حياكة خامة الجلد مع الكتان ذات تأثير معنوى ضعيف على قوة شد الحياكة وأن معامل الارتباط بينهما ضعيف وتجعد الحياكة ومعامل التحديد هو (٠.٦١٠) وهو ارتباط عكسي مما يدل على وجود فروق ذات دلالة احصائية بين خامة الجلد والكتان وتجعد الحياكات عند الضبطات المختلفة محل الدراسة.

يتضح مما سبق ان الدراسات السابقة تناولت الجلد الصناعية وأهم الغرز المستخدمة بها وبعض المصنوعات ومكمالت الزرى لكن ما نحن بصدده دراسته هنا هو أنواع من الوصلات مع خامة الصوف بثلاث نسب من الخلط مع خامة الجلد الطبيعي الحور بثلاث اوزان مختلفة خفيف / متوسط / ثقيل .

الخطوات الاجرامية للبحث : أنواع الأقمشة المستخدمة في البحث :

- تم استخدام ثلاثة انواع من الاقمشة وهى (صوف %١٠٠ ، صوف %٧٠ بوليستر) ، (صوف %٤٥ بوليستر) . وتم الحصول عليها من شركة مصر للغزل والنسيج بال محللة الكبرى .

• تحديد مواصفات الجلد المستخدم في البحث

تم استخدام جلد حور مدبوغ بثلاث اوزان مختلفة (خفيف / متوسط / ثقيل) وتم الحصول عليه من منطقة المدابغ الموجودة بسور مصر العيون بالقاهرة . وكانت مواصفات خامت (الصوف) المستعملة كالتالى :

جدول (١) مواصفات خامت الصوف المستخدمة في الدراسة

المواصفة	صوف	صوف مخلوط	صوف مخلوط
التركيب النسجي	%١٠٠ صوف	%٧٠ بولي استر	%٥٥ صوف : بولي استر
الخلط	٢/٢ مبرد	١/٢ مبرد	١/١ سادة
نمرة السداء	٢/٤٥ متري	٢/٤٥ متري	٢/٨٠ متري
نمرة اللحمة	٢/٤٥ متري	٢/٤٥ متري	٢/٨٠ متري
عدد خيوط السداء / السم	٣٠ فتلة/سم	٢٦ فتلة/سم	٢٨ فتلة/سم
عدد خيوط اللحمة / السم	٢٣ فتلة/سم	٢٢ فتلة/سم	٢٤ فتلة/سم
وزن المتر المربع	٢٦٥ جرام	٢٢٥ جرام	١٤٥ جرام

• خيط الحياكة المستخدم في البحث :

تم استخدام خيط حياكة بولي استر ١٠٠ % من شركة النجمة لخيوط .

• مواصفات ماكينة الحياكة المستخدمة في البحث :


- لحياكة الوصلة الفرنسية تم استخدام ماكينة الكوع المستخدمة فى حياكة الأقمشة الثقيلة حيث تتم الحياكة على مرحلة واحدة .

- لحياكة الوصلة الإنجليزية تم استخدام ماكينة سنجر (JUKI 227) بغرزة ٣٠١ وهي الغرزة المغلقة العادية .

- لحياكة وصلة الحياكة البسيطة مسافاً إليها الأوفر ٥ فتلة تم استخدام ماكينة سنجر ذات الغرزة المغلقة إيرتين + ماكينة أوفر ٥ فتلة (JUKI).

• **تجهيز العينات :**

• تم قص العينات المستخدمة قيد البحث باستخدام المقص الكهربائي تبعاً للمواصفات البريطانية (The Strip Test) بحيث يكون صافى العينة بعد الحياكات طول ٣٠ سم وعرض ٥ سم أما في منطقة الحياكة فيكون عرضها ١ سم بإرتفاع ١ سم من كل جهة وذلك لتحقيق التوازن عند اختبار قوة الشد والاستطالة وذلك باستخدام طريقة القطع Cut – Strip



• تم عمل الوصلات في اتجاه السداء مرة وفي اتجاه اللحمة مرة أخرى بالنسبة لقماش الصوف وذلك لاختبار قوة شد الحياكة والاستطالة وأعلى قوة شد تحملها الوصلة وأقصى استطالة قبل القطع تحملها الوصلة .

• تم عمل الوصلات بحيث كان عدد الغرز في البوصة ١٠ غرز التجارب العملية :

تم اجراء الاختبارات على خواص الاداء الوظيفي المحددة بمعامل المركز القومى للبحوث بالقاهرة وتلك الاختبارات هى كالتالى :

• اختبار قوة شد الحياكة للوصلات (Seam Strength) المختبرة قيد البحث .

• اختبار الاستطالة (Seam Elongation) عند القطع للوصلات المختبرة قيد البحث .

٤- النتائج عرضها وتحليلها ومناقشتها :

٤- النتائج المتعلقة بالفرض الأول والذي ينص على:-

"توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات في قوة الشد تبعاً لمتغيرات اتجاه النسيج، نوع الوصلة، الخامات"

لبحث هذه الفرضية حُسبت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لنتائج اختبار "قوة الشد"، كما تم إجراء اختباري (ت) وتحليل التباين المتعدد N-way MAONAVA ؛ لبحث دلالة الفروق بين العينات تبعاً لمتغيرات الدراسة كما تم إجراء اختبار "أقل فرق معنوي" LSD لتحديد مصدر دلالة الفروق.

٤-١-٤ الإحصاءات الوصفية :

- جدول (٢) المتوسطات والانحرافات المعيارية لنتائج اختبار "قوة الشد" تبعاً لمتغيرات الدراسة

جدول (٢) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لنتائج اختبار قوة شد الوصلات تبعاً لمتغيرات الدراسة

الانحراف المعياري	متوسط	عدد	العينة	الانحراف المعياري	متوسط	عدد	الاتجاه التنسيج	
٠.٢٠٤	٠.٧٠٠	١٨	صوف + جلد ثقيل	٠.٢١٧	٠.٧٨٧	٨١	السداء	
٠.٢٠٤	٠.٧٠٩	١٨	صوف + جلد ثقيل		٠.١٨٠	٠.٦٤٩	٨١	اللحمة
٠.١٧٢	٠.٧٢٢	١٨	صوف + جلد ثقيل					
٠.٢٤٧	٠.٦٢٨	١٨	صوف + جلد وسط	٠.٢١٧	٠.٧٥٠	٥٤	فلة	
٠.١٩٥	٠.٨٢٦	١٨	صوف + جلد وسط					
٠.١١٣	٠.٧٢٠	١٨	صوف + جلد وسط					
٠.٢٠٣	٠.٦٥٣	١٨	صوف + جلد خفيف	٠.٢٢٥	٠.٦٦٦	٥٤	إنجليزية	
٠.٢٨٢	٠.٨١٠	١٨	صوف + جلد خفيف					
٠.١٩٩	٠.٦٩٤	١٨	صوف + جلد خفيف		٠.١٨١	٠.٧٣٨	٥٤	فرنسية

ومنه يتبيّن تحقيق الوصلات المحاكاة في اتجاه السداء لمتوسط حسابي قدره (٠.٧٨٧)، وهو أعلى من القيمة التي حققتها الوصلات المحاكاة في اتجاه اللحمة (٠.٦٩٤)، كما بلغ المتوسط الحسابي للعينات المحاكاة بالوصلة الأولى (٠.٧٥٠) وهو أعلى من نظيره في العينات المحاكاة بالوصلة الفرنسية (٠.٧٣٨) والوصلة الانجليزية (٠.٦٦٦).

وفيما يتعلق بنوع الخامات فقد حفقت الخامات المخلوطة (٣٠٪ صوف ، ٣٠٪ بولي استر) مع الجلد الوسط والخفيف أعلى متوسط بين تباديل الخامات التي شملتها الدراسة بمتوسط بلغ (٨٢٦٪ ، ٨١٠٪) على الترتيب.

٤-١-٤ اختبار الفرض:

- يبين الجدول (٣) نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد لتأثير متغيرات الدراسة على قوة شد الوصلات.

جدول (٣): نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد لتأثير المتغيرات المستقلة على قوة شد الوصلات

مصدر التباين	المجموع	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة (F)	مستوى الدلالة
نوع الوصلة	٠٢٢٥	٢	٠١١٣	٣٠٤٨	٠٠٥
الاتجاه	٠٧٦٩	١	٠٧٦٩	٢٠٨١٦	٠٠٠
الخامة	٠٦٠٧	٨	٠٠٧٦	٢٠٥٢	٠٠٤٤
الخطأ	٥٥٤٢	١٥٠	٠٠٣٧		
المجموع	٩٠٦٣٥	١٦٢			

ومنه يتضح وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ($p < 0.05$) بين العينات تعزى لنوع الوصلة، واتجاه النسج، ونوع الخامات المستخدمة مما يتبع معه إجراء الاختبارات اللازمة لتحديد مصدر الدلالة بين المتغيرات.

٤-١-٢-١ تأثير اختلاف اتجاه النسج على قوة شد الوصلة:

- يوضح الجدول (٤) نتائج اختبار (t) للكشف عن دلالة الفروق بين الوصلات المحاكاة في اتجاه السداة والوصلات المحاكاة في اتجاه اللحمة.

جدول (٤): نتائج اختبار (t) لبحث دلالة الفروق في قوة الشد تبعاً لمتغير اتجاه النسج

مستوى الدلالة	قيمة (t)	اللحمة		السداة		قوة الشد
		الانحراف المعياري	المتوسط	الانحراف المعياري	المتوسط	
٠٠٠	٤.٣٩٤	٠.١٨٠	٠.٦٤٩	٠.٢١٧	٠.٧٨٧	

ومنه يتبيّن وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ($p < 0.05$) لصالح الوصلات المحاكاة في اتجاه السداة (٠.٧٨٧) مقارنة بالوصلات المحاكاة في اتجاه اللحمة (٠.٦٤٩).

٤-١-٢-٢ تأثير نوع الوصلة على قوة الشد:

- يوضح الجدول (٥) نتائج اختبار (LSD) للكشف عن مصدر دلالة الفروق بين الوصلات تبعاً لمتغير نوع الوصلة.

جدول (٥): نتائج اختبار LSD للمقارنات البعدية بين الوصلات في خاصية قوة الشد

المقارنات الثانية	متوسط الفرق	مستوى الدلالة
الأوفر والابرتين + الانجليزية	٠.٠٨٤٧	٠.٠٢٣
الأوفر + الفرنسية	٠.٠١٢	٠.٧٣١
الانجليزية+الفرنسية	٠.٠٧٢٠-	٠.٠٥٤

ومنه يتبيّن تحقيق وصلة الأوفر (٠.٧٥٠) لفروق دالة إحصائياً عند ($p < 0.05$) مقارنة بالوصلة الانجليزية (٠.٦٦٦)، بينما لم تكن للفروق بينها وبين الوصلة الفرنسية (٠.٧٣٨) أية دلالة عند نفس المستوى.

٤-٢-١-٣ تأثير نوع الخامة على قوة شد الوصلة:

- يوضح الجدول (٦) نتائج اختبار (LSD) للكشف عن مصدر دلالة الفروق بين الوصلات تبعاً لمتغير نوع الخامة.

جدول (٦) نتائج اختبار LSD للمقارنات البعدية بين الخامات في خاصية قوة الشد

صوف %٤٥	صوف +٪٧٠ جلد خفيف	صوف ٪١٠٠ جلد خفيف	صوف ٪٤٥ جلد وسط	صوف ٪٧٠ جلد وسط	صوف ٪١٠٠ جلد ثقيل	صوف ٪٤٥ جلد ثقيل	صوف ٪٧٠ جلد ثقيل	صوف ٪١٠٠ جلد ثقيل	صوف ٪١٠٠ جلد ثقيل
٠.٠٠٦	٠.١١٠-	٠.٠٤٧	٠.٠٢٠-	*٠.١٢٧-	٠.٠٧٢	٠.٠٢٢-	٠.٠٠٩-		صوف ٪١٠٠ جلد ثقيل
٠.٠١٥	٠.١٠١-	٠.٠٥٦	٠.٠١١-	٠.١١٧-	٠.٠٨١	٠.٠١٣-		٠.٠٠٩	صوف ٪٧٠ جلد ثقيل
٠.٠٢٨	٠.٠٨٩-	٠.٠٦٩	٠.٠٠٢	٠.١٠٤-	٠.٠٩٤		٠.٠١٣	٠.٠٢٢	صوف ٪٤٥ جلد ثقيل
٠.٠٦٦-	*٠.١٨٣-	٠.٠٢٥-	٠.٠٩٣-	*٠.١٩٩-		٠.٠٩٤-	٠.٠٨١-	٠.٠٧٢-	صوف ٪١٠٠ جلد وسط
*٠.١٣٣	٠.٠١٦	*٠.١٧٤	٠.١٠٦		*٠.١٩٩	٠.١٠٤	٠.١١٧	*٠.١٢٧	صوف ٪٧٠ جلد وسط
٠.٠٢٦	٠.٠٩٠-	٠.٠٦٧		٠.١٠٦-	٠.٠٩٣	٠.٠٠٢-	٠.٠١١	٠.٠٢٠	صوف ٪٤٥ جلد وسط
٠.٠٤١-	*٠.١٥٧-		٠.٠٦٧-	*٠.١٧٤-	٠.٠٢٥	٠.٠٦٩-	٠.٠٥٦-	٠.٠٤٧-	صوف ٪١٠٠ جلد خفيف
٠.١١٦		*٠.١٥٧	٠.٠٩٠	٠.٠١٦-	*٠.١٨٣	٠.٠٨٩	٠.١٠١	٠.١١٠	صوف ٪٧٠ جلد خفيف
	٠.١١٦-	٠.٠٤١	٠.٠٢٦-	*٠.١٣٣-	٠.٠٦٦	٠.٠٢٨-	٠.٠١٥-	٠.٠٠٦-	صوف ٪٤٥ جلد خفيف

* فروق ذات دلالة عند $p < 0.05$

ومنه يتضح تحقيق وصلة الصوف المخلوط بالبولي استر بنسبة (%)٣٠ : (%)٧٠ مع الجلد الوسط لفروق ذات دلالة إحصائية عند ($p < 0.05$) مقارنة بوصلات الصوف الخالص

مع الجلد بأوزانه الثلاث، كما كانت الفروق دالة إحصائياً لصالحه مقارنة بوصلة الصوف المخلوط بالبولي استر بنسبة (٥٥٪) مع الجلد الوسط.

٤- النتائج المتعلقة بالفرض الثاني والذي ينص على :-

"توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات في قوة الشد عند القطع تبعاً لمتغيرات اتجاه النسيج، نوع الوصلة، الخامات"

لبحث هذه الفرضية حُسبت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لنتائج اختبار "قوة الشد عند القطع"، كما تم إجراء اختباري (ت) وتحليل التباين المتعدد N-way MAONAVA لبحث دلالة الفروق بين العينات تبعاً لمتغيرات الدراسة كما تم إجراء اختبار "أقل فرق معنوي" LSD لتحديد مصدر دلالة الفروق.

٤-٢- الإحصاءات الوصفية :

- يوضح الجدول (٧) المتوسطات والانحرافات المعيارية لنتائج اختبار "قوة الشد عند القطع" تبعاً لمتغيرات الدراسة.

جدول (٧): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لنتائج اختبار قوة الشد عند القطع تبعاً لمتغيرات الدراسة

النسيج	اتجاه	السداء	اللحمة	نوع الوصلة	النسيج	اتجاه	اللحمة	السداء	النسيج
٦.٦٩١	٢١.٢٥١	٨١			٣.٨٣١	١٧.٩٨٤	١٨	٥٠٪ صوف + جلد تقيل	٢٢.١٠٥
٥.٧٩١	٢٣.٨٩٣	٨١			٥.٣٩١	٢٠.٩٨٥	١٨	٥٤٪ صوف + جلد تقيل	٢٣.٢٥٠
٥٤					٤.٦٣٣	٢٤.٩٤٨	١٨	١٠٪ صوف + جلد وسط	٢١.٩٦٦
٥٤					٥.١٤٥		١٨	٧٠٪ صوف + جلد وسط	٢٦.٩٦٩
٥٤					٣.١٠٨		١٨	٤٥٪ صوف + جلد وسط	٢٤.١٢٣
٥٤					١٠.٧٥٨		١٨	١٠٪ صوف + جلد خفيف	٢٠.٨١٨
٥٤					٩.٢٢٨		١٨	٧٠٪ صوف + جلد خفيف	
٥٤					٣.٦٩٢		١٨	٤٥٪ صوف + جلد خفيف	

ومنه تتضح أفضلية الوصلات المحاكاة بوصلة الأوفر (٤٩٧) مقارنة بالوصلة الفرنسية (٩٥٩) والوصلة الانجليزية (٢١٦٠) وهى نفس النتيجة التى تم التوصل إليها عند إجراء اختبار "قوة الشد" ، في حين جاءت النتائج مختلفة عما سبق فيما يتعلق باتجاه نسيج الوصلة ؛ فارتفع المتوسط الحسابي للوصلات المحاكاة في اتجاه اللحمة (٢٣٢٥١) عن نظيره للوصلات المحاكاة في اتجاه السداء (٢١٢٥١)، كما حقق الصوف غير المخلوط مع الجلد الخفيف والوسط أعلى متوسط بين تباديل الخامات التي شملتها الدراسة بمتوسط بلغ (٩٦٩، ٢٦٩٤٨، ٢٤٩٤٨) على الترتيب.

٤-٢- اختبار الفرض:

- يبين الجدول (٨) نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد لتأثير متغيرات الدراسة على قوة شد الوصلات عند القطع.

جدول (٨): نتائج اختبار تحليل التباين لتأثير المتغيرات المستقلة على قوة الشد عند القطع

مستوى الدلالة	قيمة (ف) المحسوبة	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
.١٢٠	٢.١٥٣	٧٣.٥٩٢	٢	١٤٧.١٨٤	نوع الوصلة
.٠٠٥	٨.٢٧١	٢٨٢.٦٦٨	١	٢٨٢.٦٦٨	الاتجاه
.٠٠١	٣.٦٢٦	١٢٣.٩١١	٨	٩٩١.٢٨٨	الخامة
		٣٤.١٧٦	١٥٠	٥١٢٦.٣٦٨	الخطأ
				١٦٢	٨٩٠.٨٥٨
					المجموع

تعزى لاتجاه النسيج، ونوع الخامات المستخدمة مما يتبعه إجراء الاختبارات اللازمة لتحديد مصدر الدلالة بين المتغيرات.

٤-٢-١ تأثير اختلاف اتجاه النسيج على قوة شد الوصلة عند القطع:

- يوضح الجدول (٩) نتائج اختبار (ت) للكشف عن دلالة الفروق بين الوصلات المحاكاة في اتجاه السداة والوصلات المحاكاة في اتجاه اللحمة.

جدول (٩): نتائج اختبار (ت) لبحث دلالة الفروق في قوة الشد عند القطع تبعاً لمتغير اتجاه النسيج

مستوى الدلاله	قيمة (ت)	اللحمة		السداء		قوة الشد عند القطع
		الانحراف المعياري	المتوسط	الانحراف المعياري	المتوسط	
٠.٠٠٨	٢٦٨٧-	٥٧٩١	٢٣٨٩٣	٦٦٩١	٢١٢٥١	

ومنه يتبيّن وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ($p < 0.05$) لصالح الوصلات المحاكاة في اتجاه اللحمة (٢٣.٨٩٣) مقارنة بالوصلات المحاكاة في اتجاه السداة (٢١.٤٥١).

٤-٢-٢ تأثير نوع الخامة على قوة شد الوصلة عند القطع:

- يوضح الجدول (١٠) نتائج اختبار (LSD) للكشف عن مصدر دلالة الفروق بين الوصلات تبعاً لمتغير نوع الخامسة.

**جدول (١٠) نتائج اختبار LSD للمقارنات البعدية بين الخامات
في خاصية قوة الشد عند القطع**

صوف ٪٤٥ + جلد خفيف	صوف ٪٧٠ جلد خفيف	صوف ٪١٠٠ جلد + خفيف	صوف ٪٤٥ جلد وسط	صوف ٪٧٠ جلد وسط	صوف ٪١٠٠ جلد ثقيل	صوف ٪٤٥ جلد ثقيل	صوف ٪٧٠ جلد ثقيل	صوف ٪١٠٠ جلد + ثقيل	صوف ٪١٠٠ جلد ثقيل
١.٢٨٧	٢.٠١٨-	*٤.٨٦٤-	٠.١٣٩	١.١٤٥-	٢.٨٤٣-	١.١٢٠	*٤.١٢١		صوف ٪١٠٠ جلد ثقيل
٢.٨٣٣-	*٦.١٣٩-	*٨.٩٨٥-	٣.٩٨٢-	*٥.٢٦٦-	- *٦.٩٦٣	٣,٠٠٠ -		٤.١٢١-	صوف ٪٧٠ جلد ثقيل
٠.١٦٧	٣.١٣٩ -	*٥.٩٨٤ -	٠.٩٨١ -	٢.٢٦٥ -	*٣.٩٦٣ -		٣,٠٠٠	١.١٢٠ -	صوف ٪٤٥ جلد ثقيل
*٤.١٣٠	٠.٨٢٤	٢.٠٢٢ -	٢.٩٨١	١.٦٩٨		*٣.٩٦٣	*٦.٩٦٣	٢.٨٤٣	صوف ٪١٠٠ جلد وسط
٢.٤٣٢	٠.٨٧٣ -	٣.٧١٩ -	١.٢٨٤		١.٦٩٨ -	٢.٢٦٥	*٥.٢٦٦	١.١٤٥	صوف ٪٧٠ جلد وسط
١.١٤٨	٢.١٥٧ -	*٥.٠٠٣ -		-١.٢٨٤	٢.٩٨١ -	٠.٩٨١	*٣.٩٨٢	٠.١٣٩ -	صوف ٪٤٥ جلد وسط
*٦.١٥١	٢.٨٤٦		٥.٠٠٣	٣.٧١٩	٢.٠٢٢	*٥.٩٨٤	*٨.٩٨٥	*٤.٨٦٤	صوف ٪١٠٠ جلد خفيف
٣.٣٠٥		٢.٨٤٦ -	٢.١٥٧	٠.٨٧٣	٠.٨٢٤ -	٣.١٣٩	*٦.١٣٩	٢.٠١٨	صوف ٪٧٠ جلد خفيف
	٣.٣٠٥ -	*٦.١٥١ -	- ١.١٤٨	٢.٤٣٢ -	*٤.١٣٠ -	٠.١٦٧ -	٢.٨٣٣	١.٢٨٧ -	صوف ٪٤٥ جلد خفيف

* فروق ذات دلالة عند $p < 0.05$

ومنه يتضح تحقيق الصوف الخالص مع الجلد الخفيف لفروق ذات دلالة إحصائية لصالحه عند $(0.05 < p)$ مقارنة بالوصلات الثلاث للجلد الثقيل، فضلاً عن وصلة الصوف المخلوط بالبولي استر بنسبة $(55\% : 45\%)$ مع الجلد الخفيف بينما لم تكن للفروق بين هذا البديل وبقية البدائل دلالة إحصائية عند ذات المستوى.

٤- النتائج المتعلقة بالفرض الثالث والذي ينص على:-

" توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات في الاستطالة تبعاً لمتغيرات اتجاه النسيج، نوع الوصلة، الخامات"

لبحث هذه الفرضية حُسبت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لنتائج اختبار "قوه الشد عند القطع"، كما تم إجراء اختباري (ت) وتحليل التباين المتعدد N-way لبحث دلالة الفروق بين العينات تبعاً لمتغيرات الدراسة كما تم إجراء اختبار "أقل فرق معنوي" LSD لتحديد مصدر دلالة الفروق.

٤-٣-٤ الإحصاءات الوصفية :

- يوضح الجدول (١١) المتوسطات والانحرافات المعيارية لنتائج اختبار " الاستطالة" تبعاً لمتغيرات الدراسة.

جدول (١١): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لنتائج اختبار الاستطالة تبعاً لمتغيرات الدراسة

الانحراف المعياري	متوسط	عدد	العينة	الانحراف المعياري	متوسط	عدد		
٠.٢٨٥	٠.٥١٤	١٨	صوف + %١٠٠ جلد ثقيل	آذان المحاكاة	٠.٢٧٧	٠.٦٣٥	٨١	السداء
٠.٢٧٨	٠.٥٦٥	١٨	صوف + %٧٠ جلد ثقيل		٠.٢٤٨	٠.٤٩٨	٨١	اللحمة
٠.٢٦٩	٠.٥٥٢	١٨	صوف + %٤٥ جلد ثقيل					
٠.٢٣٥	٠.٤٧٨	١٨	صوف + %١٠٠ جلد وسط		٠.٢٥٧	٠.٥٥٧	٥٤	فلة
٠.٢٨٩	٠.٦٦٩	١٨	صوف + %٧٠ جلد وسط		٠.٢٨٦	٠.٥٣١	٥٤	انجليزية
٠.٢٤٨	٠.٥١٤	١٨	صوف + %٤٥ جلد وسط		٠.٢٦٧	٠.٦١١	٥٤	فرنسية
٠.٢٣١	٠.٤٧٤	١٨	صوف + %١٠٠ جلد خفيف					
٠.٣٠٩	٠.٧١١	١٨	صوف + %٧٠ جلد خفيف					
٠.٢٣٤	٠.٦٢٠	١٨	صوف + %٤٥ جلد خفيف					

ومنه يتبين تحقيق الوصلات المُحاكاة في اتجاه السداء لمتوسط حسابي قدره (٠.٦٣٥)، وهو أعلى من القيمة التي حققتها الوصلات التي تمت حياكتها في اتجاه اللحمة

(٤٩٨)، كما بلغ المتوسط الحسابي للعينات المحاكاة بالوصلة الفرنسية (٠.٦١١) وهو أعلى من نظيره في العينات المحاكاة بالوصلة الأولى (٠.٥٥٧) والوصلة الانجليزية (٠.٥٣١). وفيما يتعلق بنوع الخامات فقد حقق الجلد الخفيف مع خلطة الصوف بالبولي استر بنسبة (%)٣٠ ومع خلطة الصوف بالبولي استر بنسبة (%)٤٥ أعلى متوسط بين تباديل الخامات التي شملتها الدراسة بمتوسط بلغ (٠.٦٢٠، ٠.٧١١) على الترتيب.

٤-٣-٤ اختبار الفرض:

- يبين الجدول (١٢) نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد لتأثير متغيرات الدراسة على الاستطالة.

جدول (١٢): نتائج اختبار تحليل التباين لتأثير المتغيرات المستقلة على الاستطالة

مصدر التباين	المجموع	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة (F) المحسوبة	مستوى الدلالة
نوع الوصلة	٠.١٨١	٢	٠.٩١	١.٣٨٠	٠.٢٢٥
الاتجاه	٠.٧٥٦	١	٠.٧٥٦	١١.٥٢١	٠.٠٠١
الخامة	١.٠١٦	٨	٠.١٢٧	١.٩٣٤	٠.٠٥
الخطأ	٩.٨٤٤	١٥٠	٠.٠٦٦		
المجموع	٩٤٠٢٦.٠٣	١٦٢			

ومنه يتضح وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ($p < 0.05$) بين العينات تعزى لاتجاه النسيج، ونوع الخامات المستخدمة مما يتبعن معه إجراء الاختبارات اللازمة لتحديد مصدر الدلالة بين المتغيرات، بينما لم تكن للفروق بين أنواع الوصلات ثمة دلالة إحصائية.

٤-٢-٣-٤ تأثير اختلاف اتجاه النسيج على استطالة الوصلة:

- يوضح الجدول (١٣) نتائج اختبار (t) للكشف عن دلالة الفروق بين الوصلات المحاكاة في اتجاه السداة والوصلات المحاكاة في اتجاه اللحمة

جدول (١٣): نتائج اختبار (t) لبحث دلالة الفروق في الاستطالة تبعاً لمتغير اتجاه النسيج

مستوى الدلالة	قيمة (t)	اللحمة		السداة		الاستطالة
		الانحراف المعياري	المتوسط	الانحراف المعياري	المتوسط	
٠.٠٠١	٣.٣١٠	٠.٢٤٨	٠.٤٩٨	٠.٢٧٧	٠.٦٣٥	

حيث يتضح وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ($p < 0.05$) لصالح الوصلات المحاكاة في اتجاه السداة (٠.٦٣٥) مقارنة بالوصلات المحاكاة في اتجاه اللحمة (٠.٤٩٨).

٤-٢-٣-٤ تأثير نوع الخامة على الاستطالة:

- يوضح الجدول (١٤) نتائج اختبار (LSD) للكشف عن مصدر دلالة الفروق بين الوصلات تبعاً لمتغير نوع الخامة.

جدول (١٤) نتائج اختبار LSD للمقارنات البعدية بين الخامات في خاصية الاستطالة

صوف %٤٥ + جلد خفيف	صوف + %٧٠ جلد خفيف	صوف %١٠٠ جلد + خفيف	صوف + %٤٥ جلد وسط	صوف + %٧٠ جلد وسط	صوف + %١٠٠ جلد ثقيل	صوف + %٤٥ جلد ثقيل	صوف + %٧٠ جلد ثقيل	صوف %١٠٠ جلد ثقيل	صوف + %١٠٠ جلد ثقيل
٠.١٦٦- *٠.١٩٧-	٠.٠٤٠	٠.٠٠٠	٠.١٥٥-	٠.٠٣٦	٠.٠٣٨-	٠.٠٥١-			صوف + %١٠٠ جلد ثقيل
٠.٠٥٥-	٠.١٤٦-	٠.٠٩١	٠.٠٥١	٠.١٠٤-	٠.٠٨٧	٠.٠١٣		٠.٠٥١	صوف + %٧٠ جلد ثقيل
٠.٠٦٩-	٠.١٥٩-	٠.٠٧٨	٠.٠٣٨	٠.١١٧-	٠.٠٧٤		٠.٠١٣-	٠.٠٣٨	صوف + %٤٥ جلد ثقيل
٠.١٤٢- *٠.٢٣٣-	٠.٠٠٤	٠.٠٣٦-	*٠.١٩١-		٠.٠٧٤-	٠.٠٨٧-	٠.٠٣٦-		صوف + %١٠٠ جلد وسط
٠.٠٤٩	٠.٠٤٢-	*٠.١٩٥	٠.١٥٥		*٠.١٩١	٠.١١٧	٠.١٠٤	٠.١٥٥	صوف + %٧٠ جلد وسط
٠.١٠٧-	*٠.١٩٧-	٠.٠٤٠		٠.١٥٥-	٠.٠٣٦	٠.٠٣٨-	٠.٠٥١-	٠.٠٠٠	صوف + %٤٥ جلد وسط
٠.١٤٦-	*٠.٢٣٧-		٠.٠٤٠-	*٠.١٩٥-	٠.٠٠٤-	٠.٠٧٨-	٠.٠٩١-	٠.٠٤٠-	صوف + %١٠٠ جلد خفيف
٠.٠٩١		*٠.٢٣٧	*٠.١٩٧	٠.٠٤٢	*٠.٢٣٣	٠.١٥٩	٠.١٤٦	*٠.١٩٧	صوف + %٧٠ جلد خفيف
	٠.٠٩١-	٠.١٤٦	٠.١٠٧	٠.٠٤٩-	٠.١٤٢	٠.٠٦٩	٠.٠٥٥	٠.١٠٦	صوف + %٤٥ جلد خفيف

* فروق ذات دلالة عند $p < 0.05$

ومنه يتضح تحقيق وصلة الجلد الخفيف مع خلطة الصوف بالبولي استر بنسبة (%) ٧٠ لفروق ذات دلالة إحصائية عند ($p < 0.05$) مقارنة بوصلات الصوف الحالى مع الجلد بدرجاته الثلاث، كما جاءت الفروق دالة إحصائياً لصالحه مقارنة وصلة الجلد الوسط مع خلطة الصوف بالبولي استر بنسبة (%) ٤٥.

٤- النتائج المتعلقة بالفرض الرابع والذي ينص على :

" توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات في الاستطالة عند القطع تبعاً لمتغيرات اتجاه النسيج، نوع الوصلة، الخامات"

لبحث هذه الفرضية حسبت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لنتائج اختبار "الاستطالة عند القطع"، كما تم إجراء اختباري (t) وتحليل التباين المتعدد N-way

MAONAVA لبحث دلالة الفروق بين العينات تبعاً لمتغيرات الدراسة كما تم إجراء اختبار "أقل فرق معنوي" LSD لتحديد مصدر دلالة الفروق.

٤-٤-١- الإحصاءات الوصفية :

- يوضح الجدول (١٥) المتosteatas والانحرافات المعيارية لنتائج اختبار "الاستطالة عند القطع" تبعاً لمتغيرات الدراسة.

جدول (١٥): المتosteatas الحسابية والانحرافات المعيارية لنتائج اختبار الاستطالة عند القطع تبعاً لمتغيرات الدراسة

الاتحراف المعياري	متوسط	عدد	العينة	الاتحراف المعياري	متوسط	عدد	الاتجاه النسبي	
٣.٢٨٥	٢٣.١٠٦	١٨	صوف + جلد ثقيل	اتجاه الماكينة	٦.٧٩٤	٢١.٧٨٣	٨١	السداء
٣.٧٧٦	١٨.٧٢٢	١٨	%٧٠ صوف + جلد ثقيل		٥.٦٢٥	٢٤.٦٨٨	٨١	اللحمة
٥.٥٩٠	٢١.٨١٨	١٨	%٤٥ صوف + جلد ثقيل					
٤.٦٢٢	٢٥.٨٥٨	١٨	صوف + %١٠٠ جلد وسط		٧.٣٦٣	٢٤.٢٥١	٥٤	فتلة
٥.٤٠١	٢٣.٩٠٤	١٨	%٧٠ صوف + جلد وسط		٤.٣٣٢	٢١.٩٨٨	٥٤	انجليزية
٣.٤٩٧	٢٢.٢٩٠	١٨	%٤٥ صوف + جلد وسط		٦.٩٤٣	٢٣.٤٦٧	٥٤	فرنسية
١٠.٩٠٣	٢٧.٤٢٩	١٨	صوف + جلد خفيف					
٨.٨٣٨	٢٤.٦١٤	١٨	%٧٠ صوف + جلد خفيف					
٣.٦٦٦	٢١.٣٧٧	١٨	%٤٥ صوف + جلد خفيف					

* فروق ذات دلالة عند $p < 0.05$

ومنه يتبع تحقيق الوصلات المحاكاة في اتجاه اللحمة لمتوسط حسابي قدره (٢٤,٦٨٨)، وهو أعلى من القيمة التي حققتها الوصلات التي تمت حياكتها في اتجاه السداء (٢١,٧٨٣)، كما بلغ المتوسط الحسابي للعينات المحاكاة بالوصلة الأولى (٢٤,٢٥١) وهو أعلى من نظيره في العينات المحاكاة بالوصلة الفرنسية (٢٣,٤٦٧) والوصلة الانجليزية (٢١,٩٨٨). وفيما يتعلق بنوع الخامات فقد حققت الوصلات المحاكاة بالصوف الحالص مع الجلد الخفيف والوسط أعلى متوسط بين تباديل الخامات التي شملتها الدراسة بمتوسط بلغ (٢٧,٤٢٩، ٢٥,٨٥٨، ٢٧,٤٢٩) على الترتيب.

٤-٤-٢- اختبار الفرض:

- يبين الجدول (١٦) نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد لتأثير متغيرات الدراسة على الاستطالة.

جدول (١٦): نتائج اختبار تحليل التباين لتأثير المتغيرات المستقلة على الاستطالة عند القطع

مستوى الدلالة	قيمة (ف) المحسوبة	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
٠.١٢٧	٢.٠٩١	٧١.٣٣٦	٢	١٤٢.٦٧٢	نوع الوصلة
٠.٠٠٢	١٠.٠٢٢	٣٤١.٨٧٦	١	٣٤١.٨٧٦	الاتجاه
٠.٠٠١	٣.٥٣٢	١٢٠.٤٩٩	٨	٨٦٣.٩٩٥	الخامة
			١٥٠	٥١١٦.٩٩٦	الخطأ
			١٦٢	٩٤٠٢٦.٠٢٩	المجموع

ومنه يتضح وجود فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى ($p < 0.05$) بين العينات تعزى لاتجاه النسيج، ونوع الخامات المستخدمة مما يتبعن معه إجراء الاختبارات اللازمة لتحديد مصدر الدلالة بين المتغيرات، بينما لم تكن الفروق بين أنواع الوصلات ثمة دلالة احصائية.

٤-٤-١-٢ تأثير اختلاف اتجاه النسيج على استطالة الوصلة عند القطع:

- يوضح الجدول (١٧) نتائج اختبار (ت) للكشف عن دلالة الفروق بين الوصلات المحاكاة في اتجاه النساء والوصلات المحاكاة في اتجاه اللحمة.

جدول (١٧): نتائج اختبار (ت) لبحث دلالة الفروق في الاستطالة عند القطع تبعاً لمتغير اتجاه النسيج

مستوى الدلالة	قيمة (ت)	اللحمة		السداء		الاستطالة عند القطع
		الانحراف المعياري	المتوسط	الانحراف المعياري	المتوسط	
٠.٠٠٣	٢.٩٦٥-	٥.٦٢٥	٢٤.٦٨٨	٦.٧٩٤	٢١.٧٨٣	

ومنه يتضح وجود فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى ($p < 0.05$) لصالح الوصلات المحاكاة في اتجاه اللحمة (٢٤.٦٨٨) مقارنة بالوصلات المحاكاة في اتجاه النساء (٢١.٧٨٣).

٤-٤-٢-٢ تأثير نوع الخامة على الاستطالة:

- يوضح الجدول (١٨) نتائج اختبار (LSD) للكشف عن مصدر دلالة الفروق بين الوصلات تبعاً لمتغير نوع الخامة.

جدول (١٨) نتائج اختبار LSD للمقارنات البعدية بين الخامات في خاصية الاستطالة عند القطع

صوف + %٤٥ جلد خفيف	صوف + %٧٠ جلد خفيف	صوف + %١٠٠ جلد وسط	صوف + %٤٥ جلد وسط	صوف + %٧٠ جلد وسط	صوف %١٠٠ جلد ثقيل ووسط	صوف + %٤٥ جلد ثقيل	صوف + %٧٠ جلد ثقيل	صوف %١٠٠ جلد ثقيل	صوف + %١٠٠ جلد ثقيل
١,٧٢٩	١,٥٠٩-	*٤,٣٢٣-	٠,٨١٥	٠,٧٩٩-	٢,٧٥٢-	١,٢٨٧	*٤,٣٨٣		صوف + %١٠٠ جلد ثقيل
٢,٦٥٥-	*٥,٨٩٢-	*٨,٧٠٧-	٣,٥٦٨-	*٥,١٨٢-	*٧,١٣٦-	٣,٠٩٦-		*٤,٣٨٣-	صوف جلد ثقيل + %٧٠
٠,٤٤١	٢,٧٩٦-	*٥,٦١١-	٠,٤٧٢-	٢,٠٨٦-	*٤,٠٤٠-		٣,٠٩	١,٢٨٧-	صوف جلد ثقيل + %٤٥
*٤,٤٨١	١,٢٤٤	١,٥٧١-	٣,٥٦٨	١,٩٥٤		*٤,٠٤٠	*٧,١٣٦	٢,٧٥٢	صوف جلد وط
٢,٥٢٨	٠,٧١٠-	٣,٥٢٤-	١,٦١٤		١,٩٥٤-	٢,٠٨٦	*٥,١٨٢	٠,٧٩٩	صوف جلد وسط + %٧٠
٠,٩١٤	٢,٣٢٤-	*٥,١٣٩-		١,٦١٤-	٣,٥٦٨-	٠,٤٧٢	٣,٥٦٨	٠,٨١٥-	صوف جلد وسط + %٤٥
*٦,٠٥٢	٢,٨١٥		*٥,١٣٩	٣,٥٢٤	١,٥٧١	*٥,٦١١	*٨,٧٠٧	*٤,٣٢٣	صوف جلد خفيف + %١٠٠
٣,٢٣٨		٢,٨١٥-	٢,٣٢٤	٠,٧١٠	١,٢٤٤-	٢,٧٩٦	*٥,٨٩٢	١,٥٠٩	صوف جلد خفيف + %٧٠
	٣,٢٣٨-	*٦,٠٥٢-	٠,٩١٤-	٢,٥٢٨-	*٤,٤٨١-	٠,٤٤١-	٢,٦٥٥	١,٧٢٩-	صوف جلد خفيف + %٤٥
* فروق ذات دلالة عند $p < 0.05$									

ومنه يتضح تحقيقوصلات الجلد الخفيف مع الصوف الحالى لفروق ذات دلالة إحصائية عند $p < 0.05$ (p) مقارنة بوصلات الجلد الثقيل مع الصوف بخلطاته الثلاث ووصلات الصوف المخلوط بالبولي استر (%٤٥٪: ٥٥٪) مع الجلد الوسط والخفيف.

ملخص النتائج:

من خلال النتائج السابقة يتضح تأثير خواص الخامات على الخواص الميكانيكية للوصلة مقارنة بنوع الوصلة لاسيما عند تجميع الخامات المختلفة؛ فباستثناء اختبار "قوة الشد" والتي جاءت نتائجه دالة إحصائياً لصالح وصلة الأوفر على حساب الوصلة الانجليزية لم تظهر أيّة دلالة إحصائية للفروق بين الوصلات في اختبارات "قوة الشد عند القطع" و "الاستطالة" و "الاستطالة عند القطع"، ويمكن تفسير ذلك في ضوء أثر خواص الخامات من مطاطية وصلابة وقابلية تركيبها النسجي للانحلال على الخواص الميكانيكية للوصلة.

وقد أظهرت النتائج دلالة الفروق في اختباري "قوة الشد عند القطع" و "الاستطالة عند القطع" لصالح الجلد الوسط عند حياكته مع نسب الصوف الثلاث في الاختبار الأول، وعند حياكته مع العينات التي تحتوى على صوف بنسبة ١٠٠٪ و ٧٠٪ في الاختبار الثاني، ولدى

حياكه الجلد الخفيف مع العينات التي تحتوى على صوف بنسبة ١٠٠% و ٧٠% في كلا الاختبارين، كما كانت الفروق دالة إحصائيا في كليهما لصالح العينات المحاكاة في اتجاه اللحمة وبالنسبة لاختباري "قوه شد الوصلات" و"الاستطالة" فجاءت الفروق دالة لصالح العينات المحاكية على الصوف بنسبة ٧٠% لدى حياكتها بأوزان الجلد الثلاث في كلا الاختبارين، ولصالح العينات المخلوطة من ٤٥% صوف لدى حياكتها مع الجلد الوسط والتقليل في الاختبار الأول ولدى حياكتها مع الجلد الخفيف والتقليل في الثاني، وكانت الفروق دالة إحصائيا في كليهما لصالح العينات المحاكاة في اتجاه السدا.

المراجع :

١. أحمد فؤاد النجعاوي : " تكنولوجيا صناعة الصوف " - منشأة دار المعارف بالاسكندرية - ١٩٨٦ .
٢. أمل محمد الفيومى , رباب طاهر عبد اللطيف : " دراسة تجريبية لبعض غرز التطريز اليدوية فى تنفيذ الجونلات الجلدية للاستفادة منها فى المشروعات الصغيرة " مجلة بحوث التربية النوعية / عدد ٣٢ - أكتوبر ٢٠١٣ .
٣. أمل عبد السميح : " دراسة تجريبية للوصول لأفضل معامل جودة لوصلات اقمشة الجينز " - مجلة بحوث التربية النوعية - جامعة المنصورة - عدد(٢٢)-اكتوبر - الجزء الاول - ٢٠١١ م .
٤. أمانى رافت بشرى : " توظيف التطريز اليدوى جماليا ونفعيا بدلا من الحياكة فى تجميع اجزاء القطعة الملابسية "مجلة كلية الاقتصاد المنزلى - جامعة حلوان - مجلد ٢٠ ، العدد ٢ - ٢٠١٠ م.
٥. إيمان رافت سعد السيد : " دراسة القيم الوظيفية والجمالية للجلود وتطبيقاتها فى صناعة الملابس الجاهزة " رسالة ماجستير , قسم الملابس الجاهزة , كلية الفنون التطبيقية , جامعة حلوان , ٢٠٠٨ م .
٦. إيمان محمد حسين مصطفى : " القيم الجمالية لأسلوب تجاور الخامات وتطبيقاتها على الملابس الجلدية " رسالة ماجستير , قسم الملابس والنسيج , كلية الاقتصاد المنزلى , جامعة حلوان , ٢٠١١ م .
٧. حسين محمد عبدالسلام القارح : " برنامج مقترن لدراسة العلاقة بين مقومات تشغيل وصلات الحياكة وجودة المنتج "رسالة دكتوراه غير منشورة - كلية الاقتصاد المنزلى - جامعة المنوفية - ٢٠١٠ .
٨. رانيا مصطفى عبد العال . شادية صلاح حسن متولى سالم : " تأثير اختلاف الخصائص الطبيعية لأقمشة الجينز على مظهرية بعض وصلات الحياكة المستخدمة فى انتاج ملابس الاطفال " - مجلة بحوث التربية النوعية - جامعة المنصورة - عدد (٣٠) -ابريل ٢٠١٣ .

٩. سوسن عبداللطيف ، محمد البدرى : الجودة في صناعة الملابس – عالم الكتب ط ١ - القاهرة - ٢٠٠٣ .
١٠. علي السيد زلط : " أدوات وماكينات الحياكة – دار الإسلام للطباعة والنشر- المنصورة - ٢٠٠٤ .
١١. محمد البدرى عبد الكريم : " تأثير تجاور اقمشة الجينز والقطيفة على جودة وصلات الحياكة " – المؤتمر الدولى الأول (حياة افضل للمرأة والأسرة الفقيرة) قسم الاقتصاد المنزلى - كلية الزراعة جامعة الاسكندرية - ٢٠١٠ ابريل .
١٢. محمد البدرى عبد الكريم ، رشا عبدالرحمن النحاس، سلوى إمام سعيد : " قابلية حياكة الخامات النسجية المجاورة واثرها على جودة الاداء الوظيفي لملابس بعض الفئات الخاصة " – مجلة الاقتصاد المنزلى – كلية الاقتصاد المنزلى – جامعة المنوفية – مجلد (٢٣) عدد (١) - ٢٠١٣ .
١٣. هبه عاصم الدسوقي : " توليف بقايا اقمشة التريكو مع خامة الجلد الصناعي فى تنفيذ مكملات الملابس " مجلة الاقتصاد المنزلى – مجلد ٢٠ العدد الاول - جامعة المنوفية - ٢٠١٠ م .
- 14- Gertgina o,Hara Callan: The Thames & Hadson Dictionary Of Fashion And Fashion Designers, Thames & Hadson Ltd, london, 2002.
- 15- Tomas Ubach : The Art and Craft of Leather , parramon, Ediciones,S.A, barcelona, spain, 2008.

The Impact of Blending Wool and Natural Leather on the Properties of Seams

Noha Mohammed Abdo El said, Ahmed Ramzy Ahmed Attalah

Lecture in the clothes, textile department- Faculty of home economic,
University Monofiya

Abstract :

The aim of this research to access the optimum way to implement sewing connections in service that are integrating wool, leather normal (Alhour) in their implementation. The importance of the search in highlighting the mutual relationship between the raw materials at the adjoining it, and to know what extent the tension stretching sewing connections between wool, leather and natural, and the development of the pilot experiences in workers characteristics of various raw materials during operation and knowledge of the most appropriate types of connections between the wool, leather naturally have reached this search through the results of the impact of the properties of the raw material on the mechanical characteristics of the Europe-Africa permanent link compared with the type of connection, especially when the compilation of various raw materials; with the exception of the test of "tension" which results came statistically function for the benefit of the luckiest connection at the expense of the English link did not show any statistical significance of the differences between the connections in tests the tension when cutting" and "extension" and "extension when cutting", this can be explained in the light of the impact of the properties of the raw material of rubber bullets and the solidity of the degradable properties Mechanical the permanent link.

The results showed the significance of the differences in the "test tension when cutting" and "extension when cutting" in favor of the skin center at quilt with ratios of the three wool in the first test, when quilt with the samples containing the wool by 100% and 70% in the second test, the sewing light skin with the samples containing the wool by 100% and 70% in both exams, and differences statistically function in both for the trial samples in the direction of the cohesion of the. For the year's intricate "tighten connections" and "extension" were a function of the differences in favor of the samples containing wool by 70% to weave the weights of the three skin in both exams, and for the benefit of the mixed samples from 45% wool to weave the skin with the Center and heavy in the first test in the weaving and with whipping with light and heavy in the second, the differences a function Statistically in both for the trial samples in the direction of.

Keywords: natural skin - wool - sewing connections.