

The processing of Studying antibacterial Fabrics by using turmeric loaded zinc oxide nanoparticles and its effect on the functional properties of the final product

أ.د/ أحمد فرج القاصد (نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث – رئيس مجلس إدارة المستشفيات – عميد كلية طب سابقاً).

أ.د/ محمد عبد المنعم رمضان (أستاذ كيمياء و تكنولوجيا النسيج – المركز القومي للبحوث).

أ.د/ رشا عبد الرحمن محمد النحاس (أستاذ تكنولوجيا الملابس والنسيج – كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية).

آية خالد أحمد الخطيب (طالبة بحث علمي).

الملخص :

اهتمت الدراسة بتكنولوجيا النانو وجسيمات أكسيد الزنك النانومترية و الكركم لما لها من خصائص تسمح لنا باستخدامها في إنتاج الملابس الوقائية و أحداث نوع جديد من التجهيزات و ايجاد مشتقات جديدة من المواد الطبيعية واستخدامها في معالجة الأقمشة , و تطبيق تقنية جديدة لزيادة كفاءة مقاومة البكتريا , ان تقدم النانو تكنولوجيا في مساحات ضخمة لتطبيقها علي قطع النسيج , وذلك لتحسين خواص المواد أو اكسابها خواص ووظائف غير عادية , و تركز أنشطة البحث و التطوير علي تطبيق استخدام النانو تكنولوجيا في الصناعات النسيجية متضمنة إدخال جسيمات نانومترية في المواد النسيجية أثناء التجهيز لكي تؤدي إلي تحسين الخواص الكيميائية و المقاومة للبكتريا , ولذلك استخدمت جسيمات أكسيد الزنك في صورة جزيئات النانو و الكركم في معالجة الأقمشة وذلك ليكسب تلك الأقمشة خاصية مقاومة البكتريا , ولهذا الغرض تم تجميع عينات بتركيزات مختلفة من قماش منسوج (١٠٠% قطن) لإكسابها خاصية مقاومة البكتريا , تم استخدام من مادة المعالجة كربوكسي مثيل الكوركومين ثلاث تركيزات مختلفة وهي (٠,٢٥-٠,٥-٠,٧٥) جرام ١ لتر , وتم استخدام من مادة المعالجة أكسيد الزنك ثلاث تركيزات مختلفة وهي (٠,٢٥-٠,٥-٠,٧٥) جرام ١ لتر وتم استخدام خليط من مادتي المعالجة بنسبة متساوية من المادتين وهي (٠,١٢٥-٠,٢٥-٠,٣٢٥) جرام ١ لتر , وتم تقييم خواص العينات عن طريق قياس الخواص التالية (نفاذية الهواء – قوة الشد – الاستطالة – درجة الأمتصاص – مقاومة البكتريا – المسح الإلكتروني SEM), قبل وبعد المعالجة لتحديد معايير جودة استخدام مركب أكسيد الزنك النانوى في معالجة الأقمشة المستخدمة في المجال الطبي لمقاومة البكتريا .

وتوصلت الباحثة إلى أن أفضل تركيز من مواد المعالجة بالنسبة للتأثير علي نمو البكتريا هو ٠,٧٥ جم وهذا ما يتفق مع الجدول الرئيسى رقم و أن أفضل مادة من حيث زمن الأمتصاص ومقاومة نمو البكتريا و نفاذية الهواء هي كربوكسي مثيل الكركمين حيث أنها تعطي نتيجة تكاد تكون متساوية مع مخلوط المادتين من حيث مقاومة البكتريا .

مقدمة :

لقد فتح تكنولوجيا النانو المجال إلي ثورة علمية جديدة وذلك لإمكان إنتاج جزيئات متناهية الصغر من العناصر المختلفة (أقل من ١٠٠ نانومتر) وهذه الجزيئات قادرة علي أن تقدم للبشرية مالم تستطيع أي جزيئات عادية ان تقدمه فقامت الشركات بتصنيع هذه الجزيئات و التي انتشرت في الآونة الأخيرة استخدمها في كافة مجالات الصناعية , وتعتبر الأقمشة التقنية من أكثر المنسوجات انتشاراً علي مستوى العالم حيث يصل معدل نموها من ٣-٥% سنويا , حيث تدخل الأقمشة التقنية في مجالات متعددة مثل الأقمشة الطبية لتأثير الجزيئات متناهية الصغر لكل من مركبات النحاس و أكسيد الزنك علي التنوع البيولوجي في المجال الطبي , وقد اثبت أيضاً قدرتها الفائقة علي إيقاف سرعة و انتشار البكتريا (١), و الكركمين لها تأثير مضاد للجراثيم قوية على المكورات العنقودية الذهبية (٢).

وبالرغم من أن النانو تكنولوجيا قد ساهم ويساهم في حل العديد من التقنيات الحديثة إلا أن آثاره علي البيئة مازالت في مهدها ولم ينتبه إليها الكثيرين بالرغم مما هو معروف أن الجزيئات المتناهية الصغر شديدة المقاومة للتحلل و بالتالي فقدرتها فائقة للقضاء علي الميكروبات لذلك نالت اهتماما كبيرا , وقد لوحظ الانتهاء من الألياف المضادة للبكتريا وتسجيلها في المستشفيات للتطبيقات عملياً بشكل عام , معظم المواد النسيجية المستخدمة حالياً في المستشفيات و الفنادق و التي تقضي إلي منع انتقال العدوي أو الحد من الأمراض التي تسببها للجهاز التنفسي تتم عن طريق اضعاف بعض المواد و الخصائص المضادة للميكروبات عن طريق دمج عوامل وظيفية علي الألياف أو الأقمشة اما كيميائياً أو فيزيائياً , والخصائص المضادة للميكروبات للمواد النسيجية مثل هذه يمكن أن تكون مقسمة إلي فئتين اما ان تمون اقمشة وظيفية بشكل مؤقت أو بشكل دائم, و الأقمشة الوظيفية المؤقتة من السهل تحقيقها في التشطيب ولكن أيضاً من السهل أن تخسر الخصائص المضادة للميكروبات في الغسيل .

ولتحسين جودة وكفاءة الرعاية الصحية في الطب سواء داخل المستشفيات أو خارجها أصبحت أكثر و أكثر أهمية بالنسبة للمرضي و المجتمع ككل وعموماً يتم إنجاز هذه المتانة من قبل تقنيات مشتركة باستخدام العديد من التقنيات (التكنولوجيا متناهية الصغر , الاتصالات , منسوجات جديدة) وتعتبر

الأقمشة المستخدمة في المجالات الطبية من الأقمشة سهلة الاستخدام , متوفرة , جديدة , ويمكن تطويرها لتعزيز الراحة و الأمان للمريض. أيضاً من ضمن الحلول الممكنة هي أجهزة الاستشعار الذكية و الملابس الذكية حيث من المعروف ان الملابس و المنسوجات علي اتصال مباشر مع حوالي ٩٠% من سطح الجلد .

ولقد اتخذت هذه المواد النسيجية في قطاع الرعاية الصحية علي أدوار أكثر أهمية تدريجياً كما تم الانتهاء من المزيد من الابحاث , وقد وجدت هذه المنسوجات طريقها إلي مجموعة متنوعة من التطبيقات الطبية و علي نحو أدق يدرس قطاع الرعاية الصحية و الطبية الصلة بينة وبين هذه المنتجات المستخدمة في غرفة العمليات و أجنحة المستشفى من حيث النظافة و الرعاية و سلامة الموظفين و المرضى هذه المنسوجات ليست معروفة جداً , ولكن لديها إمكانات كبيرة ومستقبل باهر للتنمية في مجالات التطبيقات الطبية و الصحية , وذلك بسبب التطورات الأخيرة في الإجراءات الطبية و هندسة الغزل و النسيج , ان استخدام هذه المواد النسيجية في صناعة الرعاية الصحية أخذ في الازدياد وفي وقت لاحق تهدف ايضاً إلي المساهمة في المعرفة وتوضيح المواد المستخدمة في المجال الطبي وجودتها (٣).

مشكلة البحث:

تتبلور مشكلة البحث في التساؤلات الآتية :

- كيفية مواكبة التطور البحثي والتكنولوجي في قطاعات التجهيز الخاصة بالملابس الطبية ؟
- كيفية أتساع رقعة المواد الطبيعية في معالجة المنسوجات ؟

أهداف البحث :

يهدف هذا البحث إلي الوقوف علي النقاط التالية :

- تطبيقات تكنولوجيا النانو في تجهيز الأقمشة الطبية .
- البحث عن ما هو جديد في استخدام المواد الطبيعية في تجهيزات الأقمشة الطبية .
- تطوير الاداء الوظيفي للأقمشة و الاهتمام بالتجهيزات الخاصة بالملابس الطبية للحفاظ علي كفاءة ادائها وخاصة الملابس الوقائية .
- اكساب الاقمشة خاصية مقاومة البكتريا للوصول بالمنتجات وادائها الوظيفي إلي اقرب درجة من الكمال وذلك لتحقيق الفائدة المرجوة منها .

اهمية البحث :

تتركز اهمية البحث في النقاط التالية :

- تطبيق تقنية جديدة في مجال تجهيز الملابس و النسيج لزيادة كفاءة مقاومة البكتريا .
- ايجاد مشتقات جديدة من المواد الطبيعية او الحصول علي مشتقات من المواد الطبيعية واستخدامها في معالجة الاقمشة .

فروض البحث :

- بفرض أن هناك علاقة بين مقاومة البكتريا و مادة المعالجة .
- بفرض أن يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين نوع مادة المعالجة في مقاومة البكتريا .
- بفرض أن يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين التركيزات في مقاومة البكتريا .

حدود و أدوات البحث :

اقتصر البحث علي :

- استخدام قماش منسوج (١٠٠% قطن) .
- تجهيز الأقمشة تحت البحث بمضادات البكتريا (اكسيد الزنك – كربوكسي مثيل الكركمين) بتركيزات مختلفة .
- اجراء الاختبارات المعملية (نفاذية الهواء – قوة الشد – الاستطالة – مقاومة البكتريا – المسح الالكتروني SEM).
- برنامج الاحصاء التطبيقي .

متغيرات البحث :

هناك متغيرات مستقلة

- مادة المعالجة كربوكسي مثيل الكوركومين بثلاث تركيزات مختلفة وهي (٢٥, ٠-٠,٥-٠,٧٥) جرام \ لتر.
- مادة المعالجة أكسيد الزنك ثلاث تركيزات مختلفة وهي (٢٥, ٠-٠,٥-٠,٧٥) جرام \ لتر .
- خليط من مادتي المعالجة بنسبة متساوية من المادتين وهي (١٢٥, ٠-٠,٢٥ - ٠,٣٢٥) جرام \ لتر.

وهناك متغيرات تابعة

- مثل (نفاذية الهواء – قوة الشد – الاستطالة – درجة الامتصاص - مقاومة البكتريا – المسح الالكتروني SEM)

مصطلحات البحث :

تكنولوجيا النانو Nanotechnology :

هي تلك التكنولوجيا المتقدمة القائمة علي تفهم ودراسة علم النانو و العلوم الأساسية الأخرى تفهماً عقلياً و ابداعياً مع توفير المقدرة التكنولوجية علي تخليق المواد النانوية و التحكم في بنيتها الداخلية عن طريق إعادة هيكلة و ترتيب الذرات و الجزيئات المكونة لها , مما يتضمن الحصول علي منتجات متميزة و فريدة توظف في التطبيقات المختلفة. (٤)

الكركم Curcuma :

هو جذامير علي هيئة درنات صغيرة قرب سطح الأرض لنبات عشبي معمر بجذوره ولكن أوراقه حولية و الأجزاء المستخدمة هي الدرنات الصغيرة التي تنمو كجذامير للنبات قرب سطح الأرض والتي يتراوح طولها بين ٥-٨ سم وسمكها حوالي ٥,١ سم وهي ذات لون أصفر محبب . (٩)

• **كربوكسي مثيل الكركمين Carboxy Methyl Curcumin:**

الكركمين الصيغة C₂₁H₂₀O₆، الوزن الجزيئي ٣٦٨.٣٧، نقطة انصهار ١٨٣ درجة C. هيكلياً، الكركمين تتألف من اثنين من الفينول ٥- الميثيل وبيتا-ديكيتون، التي تنتمي إلى البوليفينول، له هيكل بيتا ديكيتون له بنية إنول-كيتو توتوميرس، ولكن في أطيف أثبتت الكركمين أساسا الصلبة حل وشكل إنول.

منهج البحث :

- يتبع البحث المنهج التجريبي .

الاطار النظري :

علم النانو :

هو ذلك العلم الذي يعتنى بدراسة وتوصيف مواد النانو وتعين خواصها وخصالها الكيميائية و الفزيائية و الميكانيكية مع دراسة الظواهر المرتبطة الناشئة عن تصغير أحجامها (٤) .

تكنولوجيا النانو:

يشهد العالم الآن طفرة تكنولوجية في المجالات والتخصصات المختلفة , ويرجع ذلك إلي التطور و التقدم العلمي الكبير , ومن أهم هذه المجالات مجال تكنولوجيا النانو , وتعد المواد النانوية هي مواد البناء للقرن الحادي و العشرين , ولقد سمعنا مؤخراً عن تكنولوجيا النانو وما لها من تطبيقات تجارية و صناعية في صناعة النسيج فقد تم استخدام هذه التكنولوجيا انطلاقاً من أنها تعطي نتائج ثابتة و دائمة علي عكس الطرق التكنولوجية التقليدية حيث تفقد الأقمشة بعض خواصها بعد عمليات الغسيل والكي و الاستخدام .


ولا تؤثر تغطية سطح المنسوجات بجزيئات النانو علي نفاذيتها و ملمسها الناعم ولذلك فقد زاد الاهتمام باستخدامها في الصناعات النسيجية في الأونة الأخيرة , وكان أول من عمل صناعة تكنولوجيا النانو و تطبيقاتها في الصناعات النسيجية شركة نانوتكس , وبعد ذلك اندفعت العديد من شركات النسيج لاستخدام هذه التكنولوجيا وتطويرها .

ومن الخواص التي تكسبها تكنولوجيا النانو علي الأقمشة مما يلي :-

طررد الماء (مانع للبلل) , مانعة للاتساخ و الأتربة , مانعة للتجعد , مقاومة للبكتريا , مقاومة للأشعة فوق البنفسجية , مانعة للكهرباء الإستاتيكية , تحسين قابلية الصباغة . (٥)

تصنيع المواد النانوية :

عند تصنيع المواد بحجم النانو فإن التركيب الفيزيائي و الكيميائي للمواد الخام المستخدمة في الصنيع يلعب دوراً مهماً في خصائص المادة النانوية الناتج , وهذا خلافاً لما يحدث عند تصنيع المواد العادية التي تتركب عادة من مجموعة من الحبيبات تحتوي علي عدد من الذرات و يتفاوت حجم الحبيبات من مئات الميكرومترات إلى السنتمترات , أما في المواد النانوية فإن حجم الحبيبات يكون في حدود (١-١٠٠) نانومتر (٦), وهناك طريقتان لتصنيع حجم نانوي من المادة :



- **الطريقة الأولى من الأعلى إلى الأسفل :**

يطلق عليها أيضاً نظام البناء من القمة إلي القاعدة ويعني تصغير وحدات البناء حتي مستوى النانومتر (٧), حيث تبدأ هذه الطريقة بحجم محسوس من المادة محل الدراسة ويصغر شيئاً فشيئاً حتي الوصول إلي المقياس النانوي , و أصغر حجم أمكن لوصول إليه في حدود ١٠٠ نانومتر و لازال البحث مستمر في الحصول علي أحجام أصغر من ذلك (٨).

- **طريقة الثانية من الأسفل إلي الأعلى :**

هو نظام البناء من القاعدة إلى القمة (٧) , حيث تبدأ بجزيئات منفردة كأصغر وحدة وتجمع في تركيب أكبر و غالباً ما تكون هذه في الطرق الكيميائية , وتتميز بصغر حجم النواتج (نانومتر واحد) , وقلة الإهدار للمادة الأصلية و الحصول علي قوة ترابط بين الجسيمات النانومترية الناتج (٨), ويوضح الشكل طريقة تصنيع الحجم النانوي من المادة.

فوائد أكسيد الزنك :

- ١- مقاومة البكتريا و الالتصاق بالملابس .
- ٢- معالجة الأقمشة الغير منسوجة .
- ٣- له خصائص مضادة للجراثيم لذا يستخدم علي نطاق واسع في علاج العديد من الامراض الجلدية .
- ٤- يستخدم كفلتر لإزالة المواد الضارة .
- ٥- يمنع نمو الفطريات حيث يضاف الي مبيدات الفطريات .
- ٦- يساعد علي إزالة رائحة الجسم و يمنع نمو البكتريا (٦).

الكركم

التصنيف العلمي


المملكة (نبات)	
كاسيات البذور	غير مصنف
أحاديات الفلقة	غير مصنف
زعلانائيات	غير مصنف
زنجبيليات	الرتبة
زنجبيلية	الفصيلة
الكركم	الجنس
الكركم الطويل	النوع



شكل رقم (١) الكركم

هو جذامير علي هيئة درنات صغيرة قرب سطح الأرض لنبات عشبي معمر بجذوره ولكن أوراقه حولية . و الأجزاء المستخدمة هي الدرنات الصغيرة التي تنمو كجذامير للنبات قرب سطح الأرض والتي يتراوح طولها بين ٥ - ٨ سم وسمكها حوالي ١,٥ سم وهي ذات لون أصفر محبب . ومن أهم مركبات هذه المجموعة مركب "الكوركمين " وهو المسئول تقريباً عن التأثيرات اللونية للكركم وكذلك هو الذي يعطي الصبغة الصفراء التي يتميز بها , ويعتبر الكركم من أشهر الصبغات الطبيعية الأزري للحصول علي ظلال لونية مختلفة (٩).

التركيب الكيميائي للكركمين



الخصائص الفيزيائية والكيميائية للكرميين:

المصدر الرئيسي للكرميين	هو زينجيبراسي النباتات العائلية كركم أروماتيكا ساليسب .
الذوبان	غير قابلة للذوبان في الماء، قابل للذوبان في الإيثانول، البروبيلين غليكول، قابل للذوبان في حمض الخليك الجليدية ومحلول القلوي، البني المحمر في القلوية، تظهر الأصفر في ظروف محايدة، حمضية، الكرميين لديه ذوبان نقطة من 183°C .
اللون	هو مسحوق بلوري أصفر برتقالي.
الخواص الكيميائية	الكرميين الصيغة C ₂₁ H ₂₀ O ₆ ، الوزن الجزيئي 378.37، نقطة انصهار 183 درجة C. هيكلها، الكرميين تتألف من اثنين من الفينول O- الميثيل وبيتا-ديكتون، التي تنتمي إلى البوليفينول. له هيكل بيتا ديكتون له بنية إنول-كيتو توتوميرس، ولكن في أطراف أثبتت الكرميين أساسا الصلبة حل وشكل إنول (10).

القيم الطبية من الكرميين:

الكرميين أيضا لديه قيمة اقتصادية هامة ومجموعة واسعة من الآثار الدوائية

- (1) ارتفاع ضغط الدم، المضادة-للأكسدة، المضادة-- التهابات، المضادة-- تصلب الشرايين، وما شابه ذلك.
- (2) في 2004 وجد العلماء أن الكرميين يمكن أن تمنع هيف-1 إنتغراس النشاط والتجارب السريرية للإيدز.
- (3) السرطان المضادة هي واحدة من النشاط الدوائي الرئيسي من الكرميين، والذي يمنع تأثير الورم وقد أثبت مرارا وتكرارا في العديد من الدراسات الحيوانية، وأصبحت آلية محددة لمكافحة السرطان التركيز البحوث الأخيرة.
- (4) في عام 2006، وجد الباحثون في جامعة سنغافورة الوطنية أن الكرميين في الكاري تحتوي على مضادات الأكسدة، يمكن أن تمنع تشكيل لويحات اميلويد في الدماغ، مما يقلل من فرص الإصابة بمرض الزهايمر. هذا قد يفسر لماذا الهنود أو الذين يعانون من مرض الزهايمر من في المعدل الغربي السفلي.
- (5) في أغسطس 2012، وجد الباحثون جامعة جورج ماسون أن الكرميين هو طيف واسع من الفيروسات تصيب خلايا صحية لمنع سلسلة من مشبطات.

٦) مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، وحماية الكبد والكلية، وتأثير مضاد للسرطان ، وجد المجهر الإلكتروني أن الكركمين يمكن أن يؤدي إلى انحطاط الخلية ونخر، تحريض موت الخلايا المبرمج. الخلاصة الكركمين يمكن أن تتدخل كي توزيع دورة الخلية، والآثار السامة للخلايا، ومكافحة الانتشار والحث على موت الخلايا المبرمج.

٧) مرض الزهايمر أظهرت التجارب على الحيوانات في جامعة ديوك أن الكركمين في الكاري ليس فقط جعل الفئران الدماغ أميلويد انهيار البروتين، ولكن أيضا لمنع جيل من هذا البروتين. وأشار الباحثون إلى أن تناول الكاري قد يكون لها تأثير مماثل في البشر، وبالتالي تساعد على منع مرض الزهايمر (١١).

الجانب العملي

يتضمن هذا الفصل عرضاً موضحاً لعينات البحث و المواد الكيميائية المستخدمة وكذلك الاختبارات التي أجريت عليها .

أولاً : الأقمشة المستخدمة :

اشتملت الدراسة علي التجهيز بالتركيزات المختلفة من العديد من المواد علي خامة قطن ١٠٠% .

جدول رقم (١) يوضح مواصفات الخامة

الخامة	قطن ١٠٠%
التركيب النسجي	سادة ١١١
عدد الفتل (السم)	٢٧ بوصة
عدد اللحامات (السم)	٢٤ بوصة
وزن المتر المربع (جرام مربع)	٣,٦٤

ثانياً : المواد الكيميائية المستخدمة :

(١) أكسيد الزنك النانومتري Zinc Oxide .

(٢) كربوكسي مثيل الكوركومين Carboxy Methyl Curcumin .

ثالثاً : إجراءات البحث :

توضيح مبسط لإجراءات البحث:

- (١) يتم تقطيع العينة القماش بحيث تكون العينة (٢٠×٢٠ سم).
- (٢) ثم يتم استخدام M\L (Material To Liquor Ratio) (نسبة حمام المعالجة إلي وزن العينة) ١٥:١ بمعنى إذا كانت وزن العينة ٦ جرام يكون حمام المعالجة ٩٠مليمتر من الماء ونذوب فيهم مادة المعالجة ثم نوضع عينة القماش.
- (٣) تم استخدام مادة كربوكسي مثيل الكوركومين Carboxy Methyl Curcumin نأخذ ثلاث تركيزات ولتكن (٠,٢٥ - ٠,٥ - ٠,٧٥ ، جرام \ لتر .
- (٤) تم استخدام أكسيد الزنك Zinc Oxide نأخذ ثلاث تركيزات ولتكن (٠,٢٥ - ٠,٥ - ٠,٧٥) جرام \ لتر .
- (٥) تم استخدام خليط من مادتي المعالجة نتبع نفس الخطوات السابقة ولكن بالتركيزات التالية :
 - أكسيد الزنك Zinc Oxide (٠,١٢٥ - ٠,٢٥ - ٠,٣٢٥) جرام \ لتر .
 - كربوكسي مثيل الكوركومين Carboxy Methyl Curcumin (٠,١٢٥ - ٠,٢٥ - ٠,٣٢٥) جرام \ لتر .

يتم استخدام M\L (Material To Liquor Ratio) (نسبة حمام المعالجة إلي وزن العينة) ١٥:١ بمعنى إذا كانت وزن العينة ٦ جرام يكون حمام المعالجة ٩٠مليمتر من الماء ونضيف في وجود جهاز قلاب مغناطيسي لضمان ذوبانية مواد التجهيز كلياً كما هو موجود في الشكل رقم (١) ثم نضع عينة القماش في كل تركيز من التركيزات السابقة كما هو موجود في الشكل رقم (٢) , ثم نجفف العينة عند درجة حرارة ٨٠ °م لمدة خمس دقائق كما هو موجود في الشكل رقم (٣) , وبعد ذلك نستخدم فرن التحميص الحراري لتثبيت مواد المعالجة علي القماش عند درجة حرارة ١٣٠ °م لمدة ٣ دقائق كما هو موجود في الشكل رقم (٤).



الشكل رقم (٢)



الشكل رقم (١)




الشكل رقم (٤)




الشكل رقم (٣)

إختبار فحص القماش محل الدراسة وذلك قبل وبعد المعالجة :


أولاً : فحص القماش قبل وبعد المعالجة للتأكد من ثبات المعالجة بإستخدام الماسح الإلكتروني (SEM) وذلك في معمل الثورة المعدنية في القاهرة , ويوضح الشكل رقم (٥) نتائج المسح الإلكتروني للقماش محل الدراسة قبل المعالجة , ويوضح الشكل رقم (٦) نتائج المسح الإلكتروني للقماش محل الدراسة بعد المعالجة حيث يتضح وجود جسيمات كربوكسي مثيل الكركمين بين وعلی الالیاف , ويوضح الشكل رقم (٧) نتائج المسح الإلكتروني للقماش محل الدراسة بعد المعالجة حيث يتضح وجود جسيمات أكسيد الزنك النانومتري بين وعلی الالیاف , ويوضح الشكل رقم (٨) نتائج المسح الإلكتروني للقماش محل الدراسة بعد المعالجة حيث يتضح وجود جسيمات أكسد الزنك النانومتري وكربوكسي مثيل الكركمين بين وعلی الالیاف.




شكل رقم (٦)



شكل رقم (٥)



الشكل رقم (٨)



الشكل رقم (٧)


ثم بعد ذلك عم إجراء اختبارات على العينات موضع البحث و الجدول يوضح نتائج متوسطات القراءات لاختبارات الأقمشة تحت البحث

G ⁻		G ⁺		الخواص				المتغيرات	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<i>Escherichia coli</i>	<i>Staphylococcus aureus</i>	<i>Bacillus subtilis</i>	درجة الامتصاص	الاستطالة	قوة الشد	نفاذية الهواء	التركيز	نوع المادة المعالجة
13	13	12	13	2	17	45	49	٠.٢٥	كربوكسي مثيل الكركمين (cmcu)
13	14	13	13	3	17	46	41.5 5	٠.٥٠	
14	14	13	14	3	15	48	40.8 6	٠.٧٥	
13	14	11	12	11	16	46	45.0 2	٠.٢٥	أكسيد الزنك (Zno)
13	14	13	13	13	14	47	40.6 3	٠.٥٠	
13	14	14	14	15	16	49	33.2	٠.٧٥	
15	15	15	15	7	15	46	45.0 2	٠.٢٥	
13	14	15	15	8	17	48	43.5 4	٠.٥٠	كربوكسي مثيل الكركمين + أكسيد الزنك (MaX)
15	16	16	16	9	16	48	34.1 2	٠.٧٥	
0.0	0.0	0.0	0.0	11	15	47	47.2	----	
B									

أولاً : تأثير عوامل الدراسة على نفاذية الهواء

جدول (١): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على نفاذية الهواء

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المتغيرات
1	4.51	43.80	نوع المادة المعالجة كربوكسي مثيل الكركمين أكسيد الزنك خليط من المادتين
3	5.97	39.62	
2	5.91	40.89	
1	2.30	46.35	التركيز ٠.٢٥ جم ٠.٥٠ جم ٠.٧٥ جم
2	1.49	41.91	
3	4.18	36.06	




شكل (٩) متوسطات متغيرات الدراسة في تأثيرها علي خاصية نفاذية الهواء

ومن الشكل يتضح أن أنسب تركيز من المواد المستخدمة في المعالجة هو ٠,٢٥ جم \ لتر بالنسبة لاختبار نفاذية الهواء حيث بزيادة التركيز تقل الفراغات بين نسيج القماش و بالتالي تقل نفاذية الهواء ونلاحظ أيضاً أن مادة كربوكسي مثيل الكركمين كانت هي الأفضل من حيث نفاذية الهواء .

ثانياً : تأثير عوامل الدراسة على قوة الشد

جدول (٢): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي قوة الشد

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المتغيرات
3	1.53	46.33	كربوكسي مثيل الكركمين
1	1.53	47.33	أكسيد الزنك
1	1.15	47.33	خليط من المادتين
3	0.58	45.67	0.25 جم
2	1.00	47.00	0.50 جم
1	0.58	48.33	0.75 جم



شكل (٩) يوضح متوسطات متغيرات الدراسة في تأثيرها علي خاصية قوة الشد


ثمن الشكل (٩) يبين أن مخلوط كربوكسي مثيل الكركمين و أكسيد الزنك يعطى أعلى بالنسبة لاختبار قوة الشد و أيضاً كان تركيز ٠,٧٥ جم من كل مادتي التجهيز هو الأفضل من حيث قوة الشد للقماش المعالج فكلما زاد التركيز زادت قوة الشد وذلك لوجود هذه المواد بين نسيج القماش .

ثالثاً : تأثير عوامل الدراسة على الاستطالة

جدول (٣): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي الاستطالة

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المتغيرات
---------	-------------------	---------	-----------

1	1.15	16.33	كربوكسي مثيل الكركمين	نوع المادة المعالجة
3	1.15	15.33	أكسيد الزنك	
2	1.00	16.00	خليط من المادتين	
1	1.00	16.00	جم ٠.٢٥	التركيز
1	1.73	16.00	جم ٠.٥٠	
2	0.58	15.67	جم ٠.٧٥	




شكل (١٠) يوضح متوسطات متغيرات الدراسة في تأثيرها علي خاصية الاستطالة

من الشكل (١٠) يتبين أن أنسب تركيز من المواد المستخدمة في المعالجة هو كربوكسي مثيل الكركمين فيعتبر هو الافضل بالنسبة لاختبار الاستطالة وايضا كان التركيز ٠,٢٥ جم هو من افضل من حيث الاستطالة للقماش المعالج فكلما زاد التركيز زادت قوة الاستطالة وذلك لوجود هذه المواد بين نسيج القماش

رابعاً : تأثير عوامل الدراسة على *Bacillus subtilis*

جدول (٤) : المتوسطات و الانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على *Bacillus subtilis*.

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	نوع المادة المعالجة	المتغيرات
2	0.58	13.33	كربوكسي مثيل الكركمين	نوع المادة المعالجة
3	1.00	13.00	أكسيد الزنك	
1	0.58	15.33	خليط من المادتين	
3	1.53	13.33	جم ٠.٢٥	التركيز
2	1.15	13.67	جم ٠.٥٠	
1	1.15	14.67	جم ٠.٧٥	



شكل (١١) يوضح متوسطات متغيرات الدراسة في تأثيرها على *Bacillus subtilis*

يتضح من الشكل (١١) أنه عند خلط مادتي التجهيز (كربوكسي مثيل الكركمين – أكسيد الزنك النانومتري) يعطى أعلى مساحة تأثير علي نمو البكتريا من نوع *Bacillus subtilis* وبزيادة تركيز مواد المعالجة يزداد قطر مساحة التأثير علي نمو البكتريا حيث أنه أفضل تركيز هو ٠,٧٥ جم .


خامساً: تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث

تم عمل تقييم لجودة الأقمشة المنتجة تحت البحث لملائمتها للعرض الوظيفي، لاختيار أنسب عوامل الدراسة نوع مادة المعالجة (ثنائي مثيل الكركمين (cmcu)، أكسيد الزنك (Zno)، خليط من المادتين بنسب متساوية (Mix)) ، و التركيزات (٠.٢٥ جم، ٠.٥٠ جم، ٠.٧٥ جم) وذلك باستخدام أشكال الرادار Radar-Chart متعدد المحاور ليعبر عن تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث من خلال استخدام الخواص الأتية: نفاذية الهواء، قوة الشد، الاستطالة، درجة الامتصاص، *Bacillus subtilis*، *Staphylococcus aureus*، *Escherichia coli*، *Pseudomonas aeruginosa*، وذلك بتحويل نتائج قياسات هذه الخواص إلى قيم مقارنة، حيث أن القيمة المقارنة الأكبر تكون الأفضل مع خواص نفاذية الهواء، قوة الشد، الاستطالة، *Bacillus subtilis*، *Staphylococcus aureus*، *Escherichia coli*، *Pseudomonas aeruginosa*، والقيمة المقارنة الأصغر تكون أفضل مع خواص درجة الامتصاص.

جدول (٥) معاملي الجودة للخواص الميكانيكية للأقمشة في ضوء متغيرات البحث


معامل الجودة	المساحة المثالية	Pseudomonas aeruginosa	Escherichia coli	Staphylococcus aureus	Bacillus subtilis	درجة الامتصاص	الاستطالة	قوة الشد	نفاذية الهواء	التركيز	نوع المادة المعالجة
89.50	716.00	86.67	81.25	75.00	81.25	100.00	100.00	91.84	100.00	٠.٢٥ جم	كربوكسي مثيل الكركمين (cmcu)
85.25	682.01	86.67	87.50	81.25	81.25	66.67	100.00	93.88	84.80	٠.٥٠ جم	كربوكسي مثيل الكركمين (cmcu)
85.73	685.83	93.33	87.50	81.25	87.50	66.67	88.24	97.96	83.39	٠.٧٥ جم	كربوكسي مثيل الكركمين (cmcu)
77.00	615.97	86.67	87.50	68.75	75.00	18.18	94.12	93.88	91.88	٠.٢٥ جم	أكسيد الزنك (Zno)
76.66	613.24	86.67	87.50	81.25	81.25	15.38	82.35	95.92	82.92	٠.٥٠ جم	أكسيد الزنك (Zno)
78.05	624.37	86.67	87.50	87.50	87.50	13.33	94.12	100.00	67.76	٠.٧٥ جم	كربوكسي مثيل الكركمين و أكسيد الزنك بنسب متساوية
85.48	683.81	100.00	93.75	93.75	93.75	28.57	88.24	93.88	91.88	٠.٢٥ جم	كربوكسي مثيل الكركمين و أكسيد الزنك بنسب متساوية
84.19	673.48	86.67	87.50	93.75	93.75	25.00	100.00	97.96	88.86	٠.٥٠ جم	كربوكسي مثيل الكركمين و أكسيد الزنك بنسب متساوية
85.49	683.93	100.00	100.00	100.00	100.00	22.22	94.12	97.96	69.63	٠.٧٥ جم	كربوكسي مثيل الكركمين و أكسيد الزنك بنسب متساوية
37.33	298.66	0.00	0.00	0.00	0.00	18.18	88.24	95.92	96.33	----	B

من الجدول (٥) يتضح أن أفضل تركيز من مواد المعالجة بالنسبة للتأثير على نمو البكتريا هو ٠,٧٥ جم وهذا ما يتفق مع الجدول الرئيسي رقم و أن أفضل مادة من حيث زمن الامتصاص ومقاومة نمو البكتريا و نفاذية الهواء هي كربوكسي مثيل الكركمين حيث أنها تعطي نتيجة تكاد تكون متساوية مع مخلوط المادتين من حيث مقاومة البكتريا .




شكل رقم (١٢)

شكل (١٢) معامل الجودة الكلية لأفضل العينات (رقم: ١) بمساحة مثالية (٧١٦.٠٠) ومعامل الجودة (٨٩.٥٠) نوع المادة المعالجة (كربوكسي مثيل الكركمين (cmcu)) و التركيز (٠.٢٥ جم)



شكل رقم (١٣)

شكل (١٣) معامل الجودة الكلية لأقل العينات (العيينة رقم: ٥) بمساحة مثالية (٦١٣.٢٤) ومعامل الجودة (٧٦.٦٦) نوع المادة المعالجة (أكسيد الزنك (ZnO)) و التركيز (٠.٥٠ جم)



شكل رقم (١٤)

شكل (١٤) معامل الجودة الكلية للعيينة (B) بمساحة مثالية (٢٩٨.٦٦) ومعامل الجودة (٣٧.٣٣) نوع المادة المعالجة (بدون) و التركيز (بدون).

المراجع :

- ١- سلمى محمد أبو الحسن محمد : تأثير التغير في التراكيب البنائية لبعض الأقمشة المعالجة بتقنية النانو و المستخدمة في معالجة مرضي الروماتويد, ٢٠١٧.
- ٢- هند سالم عبد الفتاح البنا : عمل ملابس طبية لمرضي قرحة الفراش باستخدام تكنولوجيا النانو, ٢٠١٦.
- ٣- مها طلعت السيد خلف الله : تحسين الأداء الوظيفي للأقمشة المستخدمة في المجال الطبي بتجهيزها لمقاومة البكتيريا و ازالة الأتساخ -٢٠٠٩.
- ٤- محمد شريف الإسكندراني : تكنولوجيا النانو و صناعة الغزل و النسيج - مجلة العربي العلمي - العدد الأول - يناير ٢٠١٢ .

- ٥- أميرة محمد وفاء الدين: دراسة إمكانية تحسين خواص بعض الأقمشة الطبية لمقاومة البكتريا للإيفاء بالغرض الوظيفي للاستخدام النهائي , ٢٠٠٩.
- ٦- رشا عبد الرحمن محمد النحاس :تكنولوجيا النانو و إنتاج ملابس وقائية لبعض الفئات المعرضة لخطر الأشعة فوق البنفسجية , مجلة .
- ٧- علي علي بييش : النانو تكنولوجيا و تطبيقاتها في الصناعات النسيجية – المجلة النسيجية المصري – أكتوبر ٢٠١٠ .
- ٨- عبد الله بن صالح الضويان : تقنية النانو أين ستقودنا – بحث منشور – قسم الفيزياء و الفلك – كلية العلوم – جامعة الملك سعود – السعودية – ٢٠٠٧ م.
- ٩- إيمان عمر عبد اللطيف ابراهيم : تأثير استخدام بعض الصبغات الطبيعية علي الخواص الوظيفية للملبوسات الوبرية , دكتوراه – ٢٠١٧ .
- ١٠- <https://www.mdidea.com/products/phytochemical/curcumin03.html>
- ١١- <https://www.mdidea.com/products/phytochemical/curcumin01.html>