



وئام محمد حمزة

مدرس الملابس والنسيج بقسم الاقتصاد المنزلي - كلية التربية النوعية - جامعة طنطا

ملخص البحث:

يهدف البحث لتحقيق أفضل الخواص الوظيفية للأقمشة القطنية المخلوطة بالبولي كربونات بأشعة الميكرويف، وتتضح أهمية البحث في تحديد أنسنة العادي لذك الأقمشة من حيث أنسنة تركيب نسجي وأنسنة معامل تغطية خيط اللحمة، ودراسة تأثير ذلك على جودة الأقمشة، ومدى ملائمتها لأدائها الوظيفي.

تم انتاج أقمشة مناسبة لهذا الغرض بإختلافات متعددة، حيث كانت مواصفات خيوط السداد ثابتة لجميع الأقمشة المنتجة تحت البحث، وهي من خيط قطن ١٠٠٪ غزل حلقي نمرة ٤٢، ترقيم إنجلزي، وخيوط اللحمة نمرة ٣٠٪ مخلوط (قطن/بولي كربونات)، وتم نسج العينات في شركة مصر للغزل والنسيج بالمرحلة الكبرى، بالمتغيرات الآتية:-
- التركيب النسجي (أطلس آلي إضافة علامات سن متعدد من كل الاتجاهين ٤/٢، سن متعدد من السداد ٣/٣-٣/٣-٣/٣).
- معامل تغطية خيط اللحمة (٦٨-١١-١٣-١٥-١١-٦١).

وبعد الانتهاء من انتاج الأقمشة طبقاً للمواصفات والمتغيرات المحددة تم اجراء التجهيزات الأولية على القماش، ثم معالجة القماش بأشعة الميكرويف باستخدام مستوى طاقة (١٠٠٠) و لمدة (١٠٠٠) دقيقة، ثم معالجة هذا القماش باستخدام المواد المقاومة لنفاذية الماء، ثم إجراء الاختبارات المعملية عليه لتقدير خواصه الوظيفية.

بعد تطبيق الأساليب الإحصائية المناسبة، تم التوصل إلى أن:-

- أنسنة العينات في جودتها الكلية هي العينة المعالجة إشعاعياً، بتركيب نسجي (سن متعدد من السداد)، وبمعامل تغطية (٦١-٦١-٦٨).

المقدمة والمشكلة البحثية:

يعد استخدام أشعة الميكرويف في معالجة وتجهيز الأقمشة السيلولوزية لتحسين خواصها الفيزيائية هو أحد وسائل التكنولوجيا الحديثة وأكثرها ضماناً لتحقيق الانتاج الأنظف بيئياً، وقد أمكن من خلال التطويرات المختلفة في التجهيزات الكيميائية للأقمشة القطنية الحصول على ميزات وخصائص إضافية منها أن تكون ضد الإنفلونزا، وبالتالي يمكن استخدامها في تطبيقات جديدة لم تكن تصلح مسبقاً للاستخدام مع الأقمشة القطنية بسبب امتصاصها لتلك الأقمشة للماء بسهولة، مثل معاطف المطر والمظلات وملابس رجال الإطفاء، وغيرها من الاستخدامات. ولأن عناصر تكوين التركيب البولي للأقمشة تلعب دوراً هاماً في تحديد خواص المنتج وجوهره الكلية ومدى ملائمتها لأدائه الوظيفي، لذا اهتمت الدراسة الحالية بمعالجة أقمشة قطنية ذات تركيب نسجي وكتافات لحمة مختلفة ضد الإنفلونزا بعد

مجلة الاقتصاد المنزلي، مجلد ٢٥ . العدد الأول . ٢٠١٥

تعریضها أولًا للمعالجة الإشعاعية باستخدام الميكرويف، وذلك بغرض التوصل لأنسب الأقمشة المعالجة في الخواص الوظيفية وخواص الجودة الكلية.

- ومن هنا تترسخ أهمية البحث كالتالي:

- ١- انتاج أقمشة قطنية مخلوطة باللوكرا مقاومة لفاذية الماء ذات خواص جودة عالية.
- ٢- استخدام طرق آمنة بيئياً في تجهيز الأقمشة.
- ٣- تحسين الخواص الوظيفية للأقمشة القطنية المعالجة لمقاومة نفاذية الماء ، بإستخدام التركيب البنائي المناسب.

وتمثل أهداف البحث في محاولة التوصل إلى:

- ١- أنسب تركيب نسجي يتحقق أنسب خواص جودة كلية.
- ٢- أنسب معامل تغطية يتحقق أنسب خواص جودة كلية.

- وذلك من خلال الفروض الآتية:

- ١- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين نوع التركيب النسجي المستخدم وبين تحسين الخواص الوظيفية للأقمشة تحت الدراسة.
- ٢- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين معامل تغطية اللحمة المستخدم وبين تحسين الخواص الوظيفية للأقمشة تحت الدراسة.

- مصطلحات البحث: ميكرويف: أشعة متناهية القصر.

- حدود البحث: الأقمشة القطنية المخلوطة باللوكرا.

- أدوات البحث: عينات أقمشة قطنية مخلوطة باللوكرا بتركيب نسجي مختلف-جهاز ميكرويف- مواد معالجة أولية - مواد معالجة مضادة لفاذية الماء.

- ويعتمد البحث على المنهج التجريبي التحليلي .

١- الدراسات السابقة:

دراسات خاصة بتأثير اختلاف التركيب البنائي على خواص الجودة الكلية:

- دراسة أسماء عبد العاطي سويلم (٢٠٠٧)^(١): قامت الباحثة بإنتاج قماش الدراسة بتركيب نسجية مختلفة ونسبة خلط متعددة لخيط اللحمة(قطن،كتان) وتوصلت الى أن القماش المنتج بخيط لحمة ٧٥%قطن، ٢٥%كتان وبتركيب نسجي اطلس وبدون معالجة هو الأفضل في معامل الجودة.

- دراسة أمل صابر سعيد قطب (٢٠١١)^(٢): وهدفت لتحديد أنسب التركيب النسجي وأنسب نوع خامة لخيط اللحمة وأنسب معامل تغطية لتحقيق أفضل جودة كلية وأنسب خواص وظيفية للأقمشة المجهزة كيميائياً ضد الاحتراق، مع معرفة تأثير ماجدة التجييز على مدى تحسن الخواص الفيزيائية للخامات المستخدمة في الدراسة.

- دراسة هدى سامي عبد الغني غازى (٢٠٠٢)^(٣): قامت الباحثة بدراسة تأثير اختلاف التركيب البنائي للأقمشة القطنية والقمشة القطنية المخلوطة بالكتان على تحسين الأداء الوظيفي لها بعد معالجتها بمواد تجهيز آمنة بيئياً لمقاومة الكرمة للحد من التلوث، لإستخدامها في صناعة الملابس الخارجية.

- دراسة إلهام عبد العزيز محمد (٢٠١٠)^(٤): هدفت لتحديد مدى فاعلية بعض المعالجات الكيميائية على الأقمشة السليوزية المنتجة بتركيب بنائي متعددة، بحيث تصلح للاستخدام مع المرضى المعرضين للإصابة بقرح الفراش .

*سلسل قائمة المراجع سيكون وفقاً لسلسل ورودها في متن البحث

❖ دراسات خاصة بالمعالجات الكيميائية والتجهيزات المستخدمة مع الأقمشة السليوزية:

- دراسة ايريني سمير مسيحة داود (٢٠٠٦)^(٥): استخدمت الباحثة بعض المعالجات الكيميائية صديقة البيئة بغرض إكساب الأقمشة السليوزية خاصية مقاومة نفاذية الأشعة فوق البنفسجية، واستخدمت الأقمشة القطنية، والقطنية المخلوطة معكتان بتركيب نسجي ١/١.

مجلة الاقتصاد المنزلي، مجلد ٢٥ . العدد الأول . ٢٠١٥

- دراسة آية فوزى ليشتين(٢٠٠٦)^(١): هدفت الدراسة لمحاولة تحسين جودة الأقمشة السيليلوزية والحفاظ عليها أثناء تخزينها، من خلال معالجتها لمقاومة البكتيريا باستخدام مادة الكيتوزان مع مادة BTCA.
 - دراسة فاطمة محروس عبد المطلب(٢٠٠٣)^(٢): هدفت للحد من التلوث البيئي مع الحصول على خواص صباغة أفضل من خلال محاولة تحسين عملية الصباغة الكبريتية التقليدية للأقمشة السيليلوزية، باستخدام مواد آمنة بيئياً.
 - دراسة نرمين حمدي حامد سعد(٢٠١١)^(٣): قامت بمحاولة إثراء القيمة الجمالية للملابسقطنية من خلال استخدام بعض تقنيات التجهيز النهائي (حمض الجليسرين) ثم طباعتها بملونات البجمنت الآمنة بيئياً، ثم استخدام السيليكون والتولوي إيثيلين للتطرية في النهاية، وتوصلت إلى زيادة عواملات الجودة للأقمشة بعد استخدام تلك المعالجات.
 - دراسة هاجر فؤاد أبو الخير(٢٠٠١)^(٤): اهتمت الدراسة بتجهيز الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة مع بوليستر لمقاومة العفن، وتوصلت إلى اكتساب الأقمشة خاصية مقاومة التجعد مع احتفاظها، كما يعدها التجهيز تجهيزاً نهائياً لإتحاد المركب المستخدم مع سيليلوزقطن كيميائياً بروابط قوية.
- ❖ دراسات خاصة باستخدام الميكرويف في تجهيز الأقمشة السيليلوزية:**
- دراسة رحاب جمعة ابراهيم عبد الهادي(٢٠١١)^(٥): وهدفت لمعرفة تأثير المعالجة بأشعة الميكرويف للأقمشة القطنية المخلوطة على تحسين خواصها الوظيفية وقابليتها للصباغة وتوصلت إلى أن أنساب طاقة معالجة هي ١٠٥ وات لمدة ٢ دقيقة.
 - دراسة آية محمد فوزي ليشتين(٢٠١١)^(٦): وهدفت الدراسة لتحسين خواص صباغة الأقمشة القطنية المنتجة بأسلوب غزل الطرف المفتوح وبكثافات مختلفة بمعالجتها بأشعة الميكرويف، بمستويات طاقة مختلفة وأزمنة تعرض للطاقة متعددة، وتوصلت لفاعلية المعالجة بالأشعة على تحسين جودة الصباغة مع تحسن في خواص الجودة الكلية، وتوصلت إلى أن أنساب طاقة معالجة هي (٥٥٥ وات) ولمدة (٣ دقائق).
 - دراسة Sandra Vukusic , Drago Katovic (٢٠٠٣)^(٧): وهدفت إلى دراسة محاولة إكساب الأقمشة القطنية المصبوغة مقاومة دائمة للتجمد باستخدام أشعة الميكرويف وقد أدت المعالجة باستخدام أشعة الميكرويف إلى تحسين مقاومة التجعد للأقمشة القطنية المصبوغة وغير المصبوغة.
 - دراسة Wu Aigin Hou , Xiaojun wang , Lianghua (٢٠٠٨)^(٨): وهدفت لمعرفة تأثير أشعة الميكرويف على الخواص الفيزيائية والتركيب المورفولوجي لسليلوز القطن وتوصلت الدراسة إلى أنه بزيادة زمن المعالجة ودرجة الحرارة يحدث تحسن في الخواص الفيزيائية كقوة الشد، وتحسن درجة المرونة والتبلور مقارنة بتلك غير المعالجة.
 - دراسة Ming-Guo Ma,Yan-Yan Dong,Lian-Hua Fu,Shu-Ming Li,Run-Cang Sun (٢٠١٣)^(٩): وساهمت هذه الدراسة في استخدام الميكرويف كمصدر للطاقة النظيفة الموفرة للوقت والجهد في تحضير بعض مرകبات السيليلوز بمساعدة سائل أيوني يعمل كمنذيب ممتاز ويساعد على امتصاص أشعة الميكرويف وبالتالي تحلل السيليلوز وتحضير مرركبات النانو المرغوبة.
 - دراسة A.EL Shafei , A.Hebeish , Moustafa M.G. Fouda (٢٠٠٩)^(١٠): وهدفت الدراسة لإنتاج أقمشة قطنية ذات خواص عناية سهلة بالإضافة إلى إكسابها مقاومة للبكتيريا باستخدام التثبيت الحراري بأشعة الميكرويف وذلك من خلال التأثير على الروابط العرضية للألياف السيليلوزية باستخدام مرركبات خالية من الفورمالدهيد مثل مرركب BTCA ، كما تم استخدام مرركب الكيتوزان لإكساب الأقمشة نشاط مضاد للبكتيريا وذلك باستخدام مستويات طاقة وأزمنة مختلفة وقد تبين أن التثبيت الحراري بالميكرروفيف قد حقق نتائج ممتازة لهذه الأقمشة دون حدوث فقد في خواص المثانة ومقاومة الشد القاطع .

❖ تأثير التركيب البنائي للأقمشة تحت الدراسة على الخواص الوظيفية لها:
يؤثر التركيب البنائي للأقمشة على الجودة النهائية للأقمشة، ومن أهم العناصر المؤثرة في التركيب البنائي للأقمشة، التركيب النسجي، معامل التغطية، وأسلوب الغزل.

تأثير نوع الغزل :

- أثبتت التجارب أن خيوط الطرف المفتوح لها نفاذية كبيرة، وبنسبة مؤدية عالية في التشبع بالماء، أكثر من خيوط الغزل الحلقى (آية ليشتين: ٢٠١١^(١)).
تأثير التركيب النسجي على خواص الأقمشة:

١- مقاومة التمزق: الأقمشة المنسوجة بتشييفات طويلة بوجه عام تكون أكثر مقاومة للتمزق عن تلك المنسوجة بتشييفات قصيرة، وبالتالي فالنسيج الساده ١/١ يحقق أقل نسبة في مقاومة التمزق، بينما يتحقق النسيج الأطلسي أعلى نسبة، أما النسيج الساده الممتد فيحقق مرتبة وسط بينهما لأن تركيبه النسجي يسمح بتجمع عدد أكبر من الخيوط تحت إجهاد التمزق بحيث يكون عدد الخيوط وفقاً لنوع الإمتداد، وبالتالي فقوة الإجهاد تقع على أكثر من خيط وبالتالي تتوزع عليها مما يزيد من مقاومتها للتمزق، بعكس النسيج الساده ١/١ حيث تقع القوة على خيط واحد، كما أن انخفاض عدد التعاشرات في التكرار النسجي يؤدي لزيادة قدرة النسيج على التشكيل نتيجة زيادة حرية حركة الخيوط وتحمّلها في منطقة التمزق فيزيد قوّة تحملها لاجهاد التمزق الواقع عليها، وهو مالا يتوفّر في النسيج الساده ١/١، حيث تكثر التقاطعات، مقارنة بالنسيج الأطلسي، أو الساده الممتد، أو المبرد (سامر سعيد سيد رضوان: ٢٠٠٥^(٢)).

٢- مقاومة التجعد: يعتبر النسيج الساده أقل الأقمشة مقاومة للتجعد يليه السن الممتد ثم المبرد ثم الأطلس (شيرين عثمان: ٢٠٠٠^(٣))، وهناك علاقة عكسيّة وثيقة بين التركيب النسجي ومقاومة التجعد تعتمد على عدد التعاشرات وحدة المساحة وعلاقة طردية بين مقاومة التجعد وطول التشيبة بما يسمح بحرية الحركة في الوضع الأقل إجهاداً فلا يحدث تخطي لحدود المرونة (السيد النشار: ١٩٩٤^(٤)).

٣- مقاومة الإنتساخ: الأقمشة ذات الخيوط المتقاربة تعطي سطحاً أقل مسامية وبالتالي أكثر مقاومة للإنتساخ، وبالتالي كلما زادت التقاطعات زادت المسامية، وقلت مقاومة الإنتساخ، والتركيب النسجي ذات الفتحات الأكثر مسامية تعطي مقاومة أقل للإنتساخ (Maher يوسف: ١٩٩٢^(٥)).

٤- وزن القماش: يزداد وزن القماش في التركيب النسجي التي تعطي كثافة لخيوط النساء واللحمة في وحدة المساحة، ويؤثر الوزن في خاصية الراحه (رشدي عيد: ٢٠٠١^(٦)).

٥- نفاذية الماء: تحدث نفاذية الماء حينما يحدث انتشار كامل للرطوبة بين الخيوط فتشعب بها ويحدث امتصاص كامل للماء من خلال الخامه، وبالتالي كلما زادت الفراغات داخل التركيب النسجي، زادت نفاذته للرطوبة، حيث تعمل الفراغات التي بين الخيوط وبعضها على مرور الماء، وبالتالي فالنسيج الأطلسي هو الأكثر نفاذية للماء يليه المبرد ثم الساده (Mizuno Corporation: 2000^(٧)).

٦- مقاومة الإحتكاك: وهي تعبر عن قدرة الأقمشة على مقاومة التأكل السطحي بفعل الإحتكاك، سواء كان الإحتكاك بين قماش وأخر او بينه وبينه وبين أسطح إحتكاكية أخرى، او بين الشعيرات والأتربة والرمال داخل المنسوج نفسه (إنجي طلعت مرسى الكوع: ٢٠١١^(٨))، ويعد النسيج الساده من أكثر التركيب النسجية مقاومة للإحتكاك، بسبب اندماج خيوط النساء واللحمة داخل التركيب البنائي وانخفاض طول التشيبة، مقارنة باقي التركيب النسجية الأخرى، يليها الأنسجة المبردة ثم الأطلسيه، لأن طول التشيبة يجعل على خفض معامل الإندايج للفماش، مما يؤدي لزيادة قدرة التنوءات بالجسم المحنك دائرياً على سطح القماش على الوصول إلى عمق أكبر داخل التركيب

• تأثير معامل التغطية(كثافة اللحمة) على خواص الأقمشة:

- ١- مقاومة التمزق: تتحفظ مقاومة الأقمشة للتمزق بزيادة عدد الحدفات في وحدة القياس، حيث أن انخفاض صلابة التركيب البنائي النسجي وزيادة قدرة الخيوط على الإنزلاق تحت اختبار التمزق تعمل على تقليل إجهاد التمزق الواقع على هذه الخيوط وبالتالي تزداد مقاومتها للتمزق، بينما بزيادة كثافة العادات في الخيوط العرضية تزداد معدلات ازدحام الخيوط وبالتالي مقاومتها للإنزلاق، فزيادة إجهاد التمزق الواقع عليها، فتحفظ مقاومتها للتمزق (محمد عبد المطلب زيدان: ٢٠١١)^(٢٤)
- ٢- مقاومة التجعد: وفقاً لنظرية الحركة فإن هذه الخاصية تزداد بإنخفاض كثافة العدة، فكلما انخفض عدد خيوط النساء واللحمة في وحدة المساحة كلما زادت مقاومة الأقمشة للتتجعد ، لأن تراحم الخيوط في القماش يقلل من حرية الشعيرات أثناء تعرضها للجهادات تتخطى حدود المرونة فلا يحدث لها تجعد (هناه حسن: ٢٠٠٠)^(٤)
- ٣- مقاومة الإتساخ: كلما زادت كثافة الخيوط في وحدة المساحة (معامل تغطية النساء واللحمة)، كلما قلت المسامية، وزادت مقاومة للإتساخ (ماهر يوسف: ١٩٩٢)^(٩)
- ٤- وزن القماش : الوزن يؤثر في خاصية الراححة وتوجد علاقة طردية بين كثافة العدة، وبين الوزن، وكلما زادت كثافة خيوط النساء واللحمة في وحدة المساحة زاد وزن القماش (رشدي عبد: ٢٠٠١)^(١٠)
- ٥- نفاذية الماء : كلما زادت كثافة الأقمشة إنخفضت نفاذيتها للماء والرطوبة، فإذا زادت نسبة المسامية بين الخيوط تزداد نفاذيتها للماء والهواء، لأنه حينما يحدث تشبع لشعيرات الخيط بالرطوبة يبدأ الخيط في امتصاص الرطوبة في تلك المسافات البينية بين الشعيرات (المسامات) (Mizuno Corporation: 2000)^(١١)
- ٦- مقاومة الإحتكاك: توجد علاقة طردية بين كثافة الخيوط سواء في النساء أو اللحمة، وبين مقاومة الإحتكاك (آية ليشتين: ٢٠١١)^(١٢). حيث تزيد مقاومة الأقمشة للإحتكاك كلما زادت كثافة الخيوط أو اللحمات في وحدة المساحة نتيجة زيادة مساحة التلاصق وإنخفاض مقدار إجهادات الإحتكاك به (أنجي الكوع: ٢٠١١)^(١٢)

❖ مميزات استخدام أشعة الميكرويف في معالجة الأقمشة السليلوزية:

- أكثر الطرق كفاءة في الحصول على الطاقة مقارنة بالطرق التقليدية، حيث يقلل استهلاك الطاقة من ٧٠٪ عند المعالجة بالميكرويف، وبالتالي الحفاظ على التكلفة الإقتصادية للطاقة.

- توزيع الحرارة بصورة منتظمة، وسرعة عالية.
- توفير الوقت والجهد.

- زيادة سرعة الصباغة، وتساعد على تغلغل الصبغة، وثبات عالي للألوان.
- تحسين بعض الخواص الوظيفية للأقمشة، مثل زيادة قوة الشد، ومقاومة الكرمشة والتجعد، وتأخير عملية الإشتعالوزيادة مقاومة الأقمشة المعالجة ضد الإبتalam لتفادي الماء (آية ليشتين: ٢٠١١)^(١٣)

❖ الخواص الطبيعية والميكانيكية لخيوط الليكرا:

خيوط الليكرا هي خيوط مطاطة مصنعة من مادة البولي بوريثان وتصل مطاطيتها إلى ٧٠٪، ويجب استخدام نسبة ملائمة من خيوط الليكرا تناسب الأداء الوظيفي النهائي لها، ويفضل استخدام الليكرا المغطاه والممزولة بطريقة الغزل المحوري لتكسب الملمس الراحة في الإرتداء وحرية الحركة، ولون خامة الإسبندكس أبيض، ولا يحدث لخامة الإسبندكس أي تغيرات اذا ما تعرضت لماء البحر، أو اقصى كمية متوقعة من أشعة الشمس أثناء الاستعمالات

مجلة الاقتصاد المنزلي، مجلد ٢٥ . العدد الأول ٢٠١٥

العادية للقماش، والإسباندكس ثابت مع معظم الزيوت، ولا تؤثر المنظفات والصابون على خواصها الطبيعية ولكن تعرضها لعمليات التنظيف الجاف المتكرر لأكثر من ٣٠ مرة قد يحدث تغيير بسيط في اللون، وتنتاز خيوط الإسباندكس بأنها إسفنجية الشكل، مما يساعد على تغلغل مواد الصباغة والمعالجات بها، ولم يحدث تأثير لخامة الإسباندكس بتعرضها للعرق في درجة ٤٩°C ولمدة ٢٤ ساعة (نجلاء طعيمية: ٢٠٠١).

٢- التجارب العملية:

- المرحلة الأولى : يتم إنتاج القماش بالمواصفات التالية:
 - قتل النساء: قطن ١٠٠٪ غزل حلقى ٢/٤٠.
 - خيوط اللحمة: قطن نمرة ١/٣٠ مخلوط (قطن، ليكرا) بنسبة (٦٪:٩٤٪)، مغزول بأسلوب غزل الطرف المفتوح.
 - التركيب النسجي (أطلس ٦) بالإضافة علامات سن ممتد من كلا الإتجاهين ٤/٢، سن ممتد من النساء ٣/٣ -ميرد ٣/٣.
- معامل تغطية خيط اللحمة (١٤.٦١-١٣.١٥-١١.٦٨).
- تم إنتاج القماش على تول دوبي موكوي (نورثروب MRT) بسرعة ١٦٠ حفة/ دقيقة.

جدول (١) مواصفات العينات المجهزة تحت الدراسة

رقم العينة	التركيب النسجي	(كثافة اللحمة في البوصة) معامل تغطية اللحمة
١	مفرد ٣/٣	لحمة / بوصة ٨٠
٢	سادة ممتد من النساء ٣/٣	لحمة / بوصة ٨٠
٣	سادة ممتد من كلا الإتجاهين ٤/٢	لحمة / بوصة ٨٠
٤	أطلس ٦ بالإضافة علامات	لحمة / بوصة ٨٠
٥	مفرد ٣/٣	لحمة / بوصة ٧٢
٦	سادة ممتد من النساء ٣/٣	لحمة / بوصة ٧٢
٧	سادة ممتد من كلا الإتجاهين ٤/٢	لحمة / بوصة ٧٢
٨	أطلس ٦ بالإضافة علامات	لحمة / بوصة ٧٢
٩	مفرد ٣/٣	لحمة / بوصة ٦٤
١٠	سادة ممتد من النساء ٣/٣	لحمة / بوصة ٦٤
١١	سادة ممتد من كلا الإتجاهين ٤/٢	لحمة / بوصة ٦٤
١٢	أطلس ٦ بالإضافة علامات	لحمة / بوصة ٦٤

من جدول (١) يتضح لنا ترقيم ومواصفات عينات الدراسة بحيث يتم الإشارة لها في الجداول والأشكال بنفس الترقيم.

• المرحلة الثانية: التجهيزات الأولية للقماش

تم إجراء التجهيزات الأولية على القماش، ونظرًا لإحتواء القماش على ليكرا يتم استبدال عملية الغليان بعملية تسخين في ٦٠°C لمدة ساعة مع إضافة مادة إيتلار "دايكتول"، بحيث يكون تركيز الصودا الكاوية ٣٪٨ بوميه (١٠ سم صودا/لتر ماء) + أسيبيكون (٢ سم/لتر)، ثم يشطف القماش.

مجلة الاقتصاد المنزلي، مجلد ٢٥ . العدد الأول . ٢٠١٥

يتم غسل القماش بحامض لإزالة أي قلوية أثناء عملية التبييض قد تعيق المعالجة بالمادة المضادة لنفاذية الماء.

المرحلة الثالثة: المعالجة بأشعة الميكرويف.

يتم قص القماش لـ ٩ عينات ٤٠ × ٤ سم ثم معالجتها باشعة الميكرويف بإستخدام مستوى طاقة ١٠٠٠ وات، لمدة دقيقة واحدة.

المرحلة الرابعة: التجهيز ضد نفاذية الماء.

يتم معالجة هذه العينات بماء مقاومة لنفاذية الماء (أكواوف) بحيث يكون تركيز المادة ٣٠٠ جم أكواوف/لتر ماء، مع إضافة ٢ سم أسيتك أسيد بتركيز ١٠٠ % بحيث يكون PH للمحلول كله = ٦.

المرحلة الخامسة: الإختبارات المعملية المستخدمة:

يتم إجراء بعض الإختبارات المعملية عليه لتقدير خواصه الوظيفية المطلوبة.
الإختبارات المعملية :

- مقاومة التجعد والكرمشة(زاوية الإنفراج): تم استخدام جهاز Wrinkle Recovery Tester وذلك طبقاً للمواصفة القياسية A.S.T.M.Standards D,66,1959

- مقاومة الإحتكاك: تم استخدام جهاز Ring wear teasing machine No223 By Orme Rod Engineers L.T.D ASTM-D3884-09. 1990.

- مقاومة التمزق: تم استخدام جهاز Tearing Tester N0 1652 Elmondorf Tuppi specification T-414 M-49 H-E Messer HD LONDON,W.I.Serial No.6203. رقم ١٩٦٣ لسنة ١٩٦٣.

- مقاومة الأقصدة للإتساخ: وتم فيها قياس عينات ٢٠ × ٢٠ وتبقيعها بكمية محددة من الزيت تم وضعها تحت تقل (٣ كجم) لمدة ٥ دق، ثم غسل العينات وتتجفيفها، ثم مقارنتها بخاص Scale بالمواصفة القياسية للإختبار، وذلك وفقاً للمواصفة القياسية الأمريكية AATCC.130. 1990.

- وزن المتر المربع: وتم استخدام جهاز Sartorius TE 212-James H.Heal Halifax.England وذلك وفق المواصفة القياسية ASTM-D3776-85-1990.

- مقاومة نفاذية القماش للماء: وتم استخدام جهاز عبارة عن عمود من الماء حجمه لتر ينتهي بمساك معدني لإحكام الغلق على العينة الموجودة بأسفله ويوجد مراه أسفل الحامل نرى من خلالها ونحدد زمن نزول أول قطرة ماء من العينة، وذلك وفقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم. م. رقم ١٠٣٦ لسنة ١٩٧٠.


٣- النتائج والمناقشة

تم تحليل نتائج البحث إحصائياً بإستخدام تحليل التباين ومعادلة خط الإنحدار، واختبار LSD وعرض النتائج من خلال الأشكال الرادارية والأعمدة البيانية، لإيجاد العلاقات المختلفة بين متغيرات البحث (عامل تغطية اللحمة، والتركيب النسجي)، وتتأثرها على خواص الجودة الكلية المقاومة (مقاومة تجعد، مقاومة احتكاك، مقاومة تمزق، مقاومة اتساخ، وزن المتر المربع، مقاومة نفاذية الماء).

- تأثير اختلاف معامل تغطية اللحمة والتركيب النسجي على الخواص المقاومة للأقمشة المقاومة للابتلال المعالجة أشعاعياً:
أولاً: مقاومة التمزق (جم/سم):

جدول(٢) تأثير اختلاف التركيب النسجي ومعامل التغطية على مقاومة التمزق للأقمشة

رقم العينة	التركيب النسجي	اللحمة(لحمة/بوصة)	معامل تغطية	مقاومة التمزق(جم/سم ٢)
1	مبرد ٣/٣	٨٠	٨٠	3400
2	سادة ممتد من النساء ٣/٣	٨٠	٨٠	3300
3	سادة ممتد من كل الإتجاهين ٤/٢	٨٠	٨٠	3200
4	أطلس ٦ بإضافة علامات	٨٠	٨٠	3000
5	مبرد ٣/٣	٧٢	٧٢	3300
6	سادة ممتد من النساء ٣/٣	٧٢	٧٢	6400
7	سادة ممتد من كل الإتجاهين ٤/٢	٧٢	٧٢	6400
8	أطلس ٦ بإضافة علامات	٧٢	٧٢	3300
9	مبرد ٣/٣	٦٤	٦٤	3700
10	سادة ممتد من النساء ٣/٣	٦٤	٦٤	6400
11	سادة ممتد من كل الإتجاهين ٤/٢	٦٤	٦٤	6400
12	أطلس ٦ بإضافة علامات	٦٤	٦٤	3900



شكل (١) تأثير اختلاف التركيب النسجي ومعامل التغطية على مقاومة التمزق للأقمشة من جدول(٢) وشكل(١)، يتضح لنا حصول العينات رقم (١١، ١٠، ٧، ٦) على أعلى تقييم بالنسبة لمقاومة التمزق (سن ممتد من النساء ٣/٣)، (سن ممتد من الإتجاهين ٤/٢)، وذلك بمعامل تغطية (١٣.١٥، ١١.٦٨) لكل منها ويرجع ذلك إلى طول التشيفات الممتد على سطح النسيج السادة الممتد، وأن قوة إجهاد التمزق تم توزيعها على عدة خيوط بدلاً من خط واحد حسب نوع الإمتداد. كما أن انخفاض صلابة التركيب البنائي النسجي زاد من قدرة الخيوط على الإنزلاق تحت اختبار التمزق وبالتالي قلت الجهد الواقع على هذه الخيوط فزادت مقاومتها للتمزق، كما يتبيّن لنا حصول العينة رقم (٤) (أطلس ٦ بإضافة علامات بمعامل تغطية ١٤.٦١) على أقل القيم في مقاومة التمزق، وقد يرجع ذلك إلى زيادة كثافة العادات في الخيوط العرضية، وبالتالي زيادة مقاومتها للإنزلاق، مما أدى لإزدحام الخيوط تحت إجهاد قوة التمزق وبالتالي قلت مقاومتها للتمزق، كما أن اضافة علامات ل التركيب النسجي أطلس ٦ قلت من طول

مجلة الاقتصاد المنزلي، مجلد ٢٥ . العدد الأول ٢٠١٥

التشييفات التي كانت تعطى للنسج الأطلسي بشكل عام تميزً عن باقي التراكيب النسجية في

مقاومة التمزق.

جدول (٣) تحليل التباين الأحادي في اتجاهين لتأثير معامل تغطية اللحمة والتركيب النسجي على مقاومة التمزق (جم/سم)

مصدر التباين	المجموع	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "F"	مستوى المعنوية
معامل تغطية اللحمة	1940416.667	970208.333	2	7.499	0.023	
التركيب النسجي	6127500.000	2042500.000	3	15.787	.003	
الخطأ	776250.000	129375.000	6			
المجموع	8844166.667	11				

*بلغت قيمة ($2R = 0.91$) هذا يدل على أن معامل تغطية اللحمة، والتركيب النسجي تقسر ٩٦٪ من التباينات الكلية في مقاومة التمزق وأن النسبة المكملة ٤٪ ترجع إلى عوامل عشوائية كأن تكون هناك متغيرات مهمة لم تُضمن في البحث، مما يدل على وجود تأثير معنوي لمعامل تغطية اللحمة، والتركيب النسجي على مقاومة التمزق.

وجاءت معادلة الانحدار الخطى المتعدد على النحو التالي: معامل تغطية اللحمة = X_1 ،

$$\text{التركيب النسجي} = X_2$$

$$Y = 6879.16 - 481.25x_1 - 470.00x_2$$

- وبحساب تحليل التباين للانحدار كما هو موضح بالجدول :

جدول (٤) يوضح تحليل التباين للانحدار لتأثير معامل تغطية اللحمة والتركيب النسجي على مقاومة التمزق (جم/سم)

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "F"	مستوى المعنوية
الانحدار (التباين بين المجموعات)	5166312.500	2	2583156.250	6.321	0.019
	3677854.167	9	408650.463		
	8844166.667	11			

- تشير نتائج جدول (٤) أن قيمة $P-Value = 0.00$ وهي أقل من ٠.٥ أي أن الانحدار معنوي وأن المتغيرات المستقلة (معامل التغطية، والتركيب النسجي) مجتمعين لهم تأثير معنوي على مقاومة التمزق.

ولتحديد اتجاه الفروق بين معامل تغطية اللحمة قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة . وذلك على النحو التالي :

جدول (٥) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين مستويات معامل تغطية اللحمة على مقاومة التمزق (جم/سم)

معامل (٣) ١١.٦٨	معامل (٢) ١٣.١٥	معامل (١) ١٤.٦١	معامل (١) ١٤.٦١	معامل (٣) ١١.٦٨
$= 4200$	$= 4862.50$	$= 5162.50$	$= 5162.50$	$= 4200$
$*962.50$	$*300.00$			5162.50
$*662.50$				4862.50

نتيجة من النتائج التي يلخصها الجدول (٥) أنه توجد فروقاً دالة بين معاملات التغطية على مقاومة التمزق:

مجلة الاقتصاد المنزلي، مجلد ٢٥ . العدد الأول . ٢٠١٥

- ١- معامل تغطية ١٤.٦١ ومعامل تغطية ١٣.١٥ حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ٣٠٠.٠٠ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٠٠٥ ..
 - ٢- معامل تغطية ١٤.٦١ ومعامل تغطية ١١.٦٨ حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ٥٠.٩٦٢ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٠٠٥ ..
 - ٣- معامل تغطية ١٣.١٥ ومعامل تغطية ١١.٦٨ حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ٥٠.٦٦٢ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٠٠٥ ..
- * يمكن للباحثة ترتيب عوامل التغطية وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: (١٤.٦١)، (١٣.١٥)، (١١.٦٨).
- ولتحديد اتجاه الفروق بين التركيب النسجي المختلفة قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين مستويات التركيب النسجي . وذلك علي النحو التالي:
- جدول (٦) الفرق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين مستويات التركيب النسجي في مقاومة التمزق (جم/سم)**

اطلس ٦ بإضافة علامات (٤)= ٣٦٦٦.٦٦	سن ممتد من الاتجاهين (٣)= ٤٧١٦.٦٦	سن ممتد من السداء (٣/٣)= ٥٦٦٦.٦٦	مفرد = (١) ٤٩١٦.٦٦	
*١٢٥٠	*٢٠٠	*٧٥٠ .٠٠		مفرد ٣/٣ = (١) ٤٩١٦.٦٦
*٢٠٠	*٩٥٠			سن ممتد من السداء ٣/٣ = ٥٦٦٦.٦٦
*١٠٥٠				سن ممتد من الاتجاهين (٣)= ٤٧١٦.٦٦
				اطلس ٦ بإضافة علامات (٤)= ٣٦٦٦.٦٦

نتيجة من النتائج التي يلخصها الجدول(٦) أنه توجد فروقاً دالة بين مستويات التركيب النسجي على مقاومة التمزق:


- ١- التركيب النسجي مفرد ٣/٣ والتركيب النسجي سن ممتد من السداء ٣/٣ حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ٧٥٠.٠٠ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٠٠٥ ..
- ٢- التركيب النسجي مفرد ٣/٣ ، والتركيب النسجي سن ممتد من الاتجاهين حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ٢٠٠ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٠٠٥ ..
- ٣- التركيب النسجي مفرد ٣/٣ والتركيب النسجي أطلس ٦ بإضافة علامات حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ١٢٥٠ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٠٠٥ ..
- ٤- التركيب النسجي سن ممتد من السداء ٣/٣ والتركيب النسجي سن ممتد من الاتجاهين حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ٩٥٠ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٠٠٥ ..
- ٥- التركيب النسجي سن ممتد من السداء ٣/٣ والتركيب النسجي أطلس ٦ بإضافة علامات حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ٢٠٠ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٠٠٥ ..
- ٦- التركيب النسجي سن ممتد من الاتجاهين والتركيب النسجي أطلس ٦ بإضافة علامات حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ١٠٥٠ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٠٠٥ ..

* يمكن للباحثة ترتيب عوامل التغطية وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: (سن ممتد من السداء ٣/٣)، (مفرد ٣/٣)، (سن ممتد من الاتجاهين)، (اطلس ٦ بإضافة علامات).

ثانياً: مقاومة الاحتكاك (لفة):

جدول (٧) تأثير اختلاف التركيب النسجي ومعامل التغطية على مقاومة الاحتكاك للأقمشة

رقم العينة	التركيب النسجي	معامل تغطية اللحمة (بوصة)	مقاييس الاحتكاك (لفة)
1	مبرد ٣/٣	٨٠	4174
2	سادة ممتد من السداء ٣/٣	٨٠	3288
3	سادة ممتد من كلا الإتجاهين ٤/٢	٨٠	3197
4	أطلس ٦ بإضافة علامات	٨٠	3618
5	مبرد ٣/٣	٧٢	4161
6	سادة ممتد من السداء ٣/٣	٧٢	2456
7	سادة ممتد من كلا الإتجاهين ٤/٢	٧٢	2652
8	أطلس ٦ بإضافة علامات	٧٢	3404
9	مبرد ٣/٣	٦٤	3653
10	سادة ممتد من السداء ٣/٣	٦٤	2293
11	سادة ممتد من كلا الإتجاهين ٤/٢	٦٤	2384
12	أطلس ٦ بإضافة علامات	٦٤	2598



شكل (٢) تأثير اختلاف التركيب النسجي ومعامل التغطية على مقاومة الإحتكاك للأقمشة

- من جدول (٧)، وشكل (٢)، يتضح لنا حصول العينة رقم (١) (مبرد ممتد ٣/٣ بمعامل تغطية ١٤٦١) على أعلى قيمة في اختبار مقاومة الإحتكاك، ويرجع ذلك إلى التركيب النسجي المبردي يتميز بشكل عام بمقاومة عالية للإحتكاك مقارنة بالنسيج الأطلسي أو السادة الممتد، نتيجة اندماج خيوطه ولحماته داخل التركيب البنائي وانخفاض طول نسيقاته وبالتالي زيادة قيمة معامل الاندماج لديه نسبياً مما يقلل من قدرة التنوءات بالجسم المحتك دائرياً على سطح القماش على الوصول لعقد أكبر داخل التركيب الداخلي للقماش وبالتالي مقاومة أكبر للإحتكاك، كما أن زيادة الكثافة النسجية لهذه العينة (١٤٦١) زادت من قدرتها على مقاومة الإحتكاك نتيجة زيادة مساحة التلاصق وانخفاض مقدار اجهادات الإحتكاك به.

مجلة الاقتصاد المنزلي، مجلد ٢٥ . العدد الأول ٢٠١٥
جدول (٨) تحليل التباين الأحادي في اتجاهين لتأثير معامل تغطية اللحمة والتركيب النسجي على مقاومة الاحتكاك (لفة)

مصدر التباين	المجموع	الخطأ	التركيب النسجي	معامل تغطية اللحمة	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوى المعنوية
					5091839.667	11	40363.639	28.107	.001
					242181.833	6	1134492.556	17.914	.003
					3403477.667	3			
					1446180.167	2	723090.083		

* بلغت قيمة ($2R = 0.95$) هذا يدل على أن معامل تغطية اللحمة، والتركيب النسجي تفسر ٩٥٪ من التباينات الكلية في مقاومة الاحتكاك وأن النسبة المكملة ٥٪ ترجع إلى عوامل عشوائية لأن تكون هناك متغيرات مهمة لم تُتضمن في البحث، مما يدل على التأثير المعنوي لمعامل تغطية اللحمة، والتركيب النسجي على مقاومة الاحتكاك.
وجاءت معادلة الانحدار الخطى المتعدد على النحو التالي: معامل تغطية اللحمة = X_1 ، التركيب النسجي = X_2 ، مقاومة الإحتكاك = $Y = 4599.75 - 425.12x_1 - 235.46x_2$ وبحساب تحليل التباين للانحدار كما هو موضح بالجدول (٩) : جدول (٩) تحليل التباين للانحدار لتأثير معامل تغطية اللحمة والتركيب النسجي على مقاومة الاحتكاك (لفة)

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوى المعنوية
الانحدار (التباين بين المجموعات)	2277518.392	2	1138759.196	3.642	.069
	2814321.275	9	312702.364		
	5091839.667	11			

- تشير نتائج الجدول (٩) أن قيمة $P-Value = 0.069$ وهي أكبر من ٠.٠٥ أي ان الانحدار غير معنوي وأن المتغيرات المستقلة (معامل التغطية، والتركيب النسجي) مجتمعين ليس لهم تأثير معنوي على مقاومة الإحتكاك.
ولتحديد اتجاه الفروق بين معامل تغطية اللحمة قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين مستويات معامل تغطية اللحمة على مقاومة الاحتكاك وذلك على النحو التالي:

جدول (١٠) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين مستويات معامل تغطية اللحمة على مقاومة الاحتكاك (لفة)

معامل (٣) ٢٧٣٢.٠٠ = م	معامل (٢) ٣١٦٨.٢٥ = م	معامل (١) ٣٥٨٢.٢٥ = م	معامل (٤).٦١ (١)= م ٣٥٨٢.٢٥
*٨٥٠.٢٥	*٤١٤		
*٤٣٦.٢٥			

نتيجة من النتائج التي يلخصها الجدول (١٠) أنه توجد فروقاً دالة بين معاملات التغطية على مقاومة الإحتكاك.

مجلة الاقتصاد المنزلي، مجلد ٢٥ . العدد الأول . ٢٠١٥

- ١- معامل تغطية ١٤.٦١ ومعامل تغطية ١٣.١٥ حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ١٤ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٠٠٥.
 - ٢- معامل تغطية ١٤.٦١ ومعامل تغطية ١١.٦٨ حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ٢٥ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٠٠٥.
 - ٣- معامل تغطية ١٣.١٥ ومعامل تغطية ١١.٦٨ حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ٤٣٦.٢٥ هي معنوية التأثير عند مستوى ٠٠٥.
- * يمكن للباحثة ترتيب عوامل التغطية وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات بإستخدام اختبار LSD كالتالي: (١٤.٦١)، (١٣.١٥)، (١١.٦٨).
- ولتحديد اتجاه الفروق بين التركيب النسجي المختلفة قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين مستويات التركيب النسجي . وذلك على النحو التالي:

جدول (١١) الفروق بين المتوسطات بإستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين التركيب النسجي في مقاومة الاحتكاك (الفة)

أطلس٦ بإضافة علامات (٤)= ٣٢٠٦.٦٦	سن مند من الاتجاهين (٣)= ٢٧٤٤.٣٣	سن مند من السداء (٢)= ٢٦٧٩.٠٠	مفرد ٣/٣ (١)= ٤٠١٣.٣٣
*٨٠٦.٦٦	*١٢٦٩	*١٣٣٤.٣٣	
*٥٢٧.٦٦	٦٥.٣٣		٢٦٧٩.٠٠= سن مند من السداء ٣/٣ (٢)=
*٤٦٢.٣٣			٢٧٤٤.٣٣= سن مند من الاتجاهين (٣)=
			٣٢٠٦.٦٦= أطلس٦ بإضافة علامات (٤)=


نتيجة من النتائج التي يلخصها الجدول (١١) أنه توجد فروقاً دالة بين مستويات التركيب النسجي علي مقاومة الإحتكاك:

- ١- التركيب النسجي مفرد ٣/٣ والتركيب النسجي سن مند من السداء ٣/٣ حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ١٣٣٤.٣٣ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٠٠٥.
 - ٢- التركيب النسجي مفرد ٣/٣ ،والتركيب النسجي سن مند من الاتجاهين حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ١٢٦٩ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٠٠٥.
 - ٣- التركيب النسجي مفرد ٣/٣ والتركيب النسجي أطلس٦ بإضافة علامات حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ٨٠٦.٦٦ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٠٠٥.
 - ٤- التركيب النسجي سن مند من السداء ٣/٣ والتركيب النسجي أطلس٦ بإضافة علامات حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ٥٢٧.٦٦ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٠٠٥.
 - ٥- التركيب النسجي سن مند من الاتجاهين والتركيب النسجي أطلس٦ بإضافة علامات حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ٤٦٢.٣٣ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٠٠٥.
- * يمكن للباحثة ترتيب عوامل التغطية وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات بإستخدام اختبار LSD كالتالي: (مفرد ٣/٣) (أطلس٦ بإضافة علامات)، (سن مند من الاتجاهين)، (سن مند من السداء ٣/٣).

ثالثاً: مقاومة الاتساخ:

رقم العينة	التركيب النسجي	معامل تغطية اللحمة/بوصة	مقاومة الاتساخ
1	مبعد ٣/٣	٨٠	٢
2	سادة ممتد من النساء ٣/٣	٨٠	٢
3	سادة ممتد من كل الإتجاهين ٤/٢	٨٠	٢
4	أطلس ٦ بإضافة علامات	٨٠	٥
5	مبعد ٣/٣	٧٢	٢
6	سادة ممتد من النساء ٣/٣	٧٢	٢
7	سادة ممتد من كل الإتجاهين ٤/٢	٧٢	١
8	أطلس ٦ بإضافة علامات	٧٢	١
9	مبعد ٣/٣	٦٤	٣
10	سادة ممتد من النساء ٣/٣	٦٤	٢
11	سادة ممتد من كل الإتجاهين ٤/٢	٦٤	٣
12	أطلس ٦ بإضافة علامات	٦٤	٤

جدول (١٢) تأثير اختلاف التركيب النسجي ومعامل التغطية على مقاومة الاتساخ



شكل (٣) تأثير اختلاف التركيب النسجي ومعامل التغطية على مقاومة الاتساخ للأقمشة

من جدول (١٢)، وشكل (٣) نجد أن العينة رقم (٤) (أطلس ٦ بإضافة علامات ، ومعامل تغطية ٦.١٤) حصلت على أعلى قيمة في مقاومة الاتساخ، ويرجع ذلك إلى زيادة كثافة الخيوط في وحدة المساحة نسبياً في هذه العينة و كلما زادت كثافة الخيوط في وحدة المساحة (معامل تغطية القماش)، كلما قلت المسامية، وزادت المقاومة للاتساخ، كما نجد أن الأقمشة ذات الخيوط المتقاربة تعطي سطح أقل مسامية، وبالتالي أكثر مقاومة للاتساخ بينما حصلت العينتان رقمي (٧)، (٨) (سن ممتد من الإتجاهين ٤/٢، وأطلس ٦ بإضافة علامات) بمعامل تغطية ١٣.١٥ على أقل القيم، ويرجع ذلك إلى أنه كلما زادت الفجوات زادت المسامية، وقلت مقاومة الاتساخ، كما أن التركيب النسجي ذات الفتحات الأكثر مسامية تعطي مقاومة أقل للاتساخ خاصة مع معامل تغطية أقل نسبياً.

جدول (١٣) تحليل التباين الأحادي في اتجاهين لتأثير معامل تغطية اللحمة والتركيب النسجي على مقاومة الأقمشة للإتساخ

مصدر التباين	المجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوى المعنوية
معامل تغطية اللحمة	3.500	2	1.750	21.000	.002
التركيب النسجي	4.250	3	1.417	17.000	.002
الخطأ	.500	6	.083		
المجموع	8.250	11			

R²= 0.93

* بلغت قيمة (R²) = (0.93) هذا يدل على أن معامل تغطية اللحمة، والتركيب النسجي تفسر 93% من التباينات الكلية في مقاومة الإتساخ، وأن النسبة المكملة 7% ترجع إلى عوامل عشوائية كأن تكون هناك متغيرات مهمة لم تضمن في البحث، مما يدل على التأثير الإيجابي لمعامل تغطية اللحمة، والتركيب النسجي على مقاومة الإتساخ. وجاءت معادلة الانحدار الخطى المتعدد على النحو التالي: معامل تغطية اللحمة = X₁، التركيب النسجي = X₂، مقاومة الإتساخ = Y

$$Y = 4.75 - 0.62x_1 - 0.50x_2$$

- وبحساب تحليل التباين للانحدار كما هو موضح بالجدول (٤) :

جدول (٤) تحليل التباين للإنحدار لتأثير معامل تغطية اللحمة والتركيب النسجي على مقاومة الأقمشة للإتساخ

مصدر التباين	المجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوى المعنوية
الانحدار (التباین بین المجموعات)	6.875	2	3.437	22.500	.000
	1.375	9	.153		
	8.250	11			

- تشير نتائج الجدول (٤) أن قيمة P-Value = 0.00 أي أن الإنحدار معنوي وأن المتغيرات المستقلة (معامل التغطية، والتركيب النسجي) مجتمعين لهم تأثير معنوي على مقاومة الإتساخ.

ولتحديد اتجاه الفروق بين معامل تغطية اللحمة قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين مستويات معامل تغطية اللحمة . وذلك على النحو التالي:

جدول (٥) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD للمقارنات المتعددة بين مستويات معامل تغطية اللحمة على مقاومة الإتساخ

معامل ١١.٦٨ (٣)= ١.٧٥	معامل ١٤.٦١ (١)= ٣.٠٠	معامل ١٤.٦١ (١)= ٣.٠٠	معامل ١٤.٦١ (١)= ٣.٠٠
*١.٢٥	*١.٠٠		
٠.٢٥			=٢(١٣.١٥)= ٢.٠٠
			=٣(١١.٦٨)= ١.٧٥

مجلة الاقتصاد المنزلي، مجلد ٢٥ . العدد الأول . ٢٠١٥

نتابن من النتائج التي يلخصها الجدول السابق أنه توجد فروقاً دالة بين معاملات التغطية على مقاومة الإتساخ:

- ١- معامل تغطية ١٤.٦١ ومعامل تغطية ١٣.١٥ حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ٠٠١ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٠٠٥.
- ٢- معامل تغطية ١٤.٦١ ومعامل تغطية ١١.٦٨ حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ٠٢٥ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٠٠٥.

* يمكن للباحثة ترتيب معاملات التغطية وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي:

(١٤.٦١)، (١٣.١٥)، (١١.٦٨).

ولتحديد اتجاه الفروق بين التراكيب النسجية المختلفة قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين مستويات التركيب النسجي . وذلك على النحو التالي:

جدول (١٦) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين التركيب النسجي في مقاومة الإتساخ

أطلس٦ بإضافة علامات (٤)=م= ١.٣٣	سن ممتد من الاتجاهين (٣)=م= ٢.٣٣	سن ممتد من السداء ٣/٣ (٢)=م= ٢.٣٣	مفرد ٣/٣ (١)=م= ٣.٠٠	سن ممتد من السداء ٣/٣ (٢)=م= ٢.٣٣	سن ممتد من الاتجاهين (٣)=م= ٢.٣٣	أطلس٦ بإضافة علامات (٤)=م= ١.٣٣
*١.٦٦	*٠.٦٦	*٠.٦٦				
*١.٠٠	-					
*١.٠٠						


نتابن من النتائج التي يلخصها الجدول (١٦) أنه توجد فروقاً دالة بين مستويات التركيب النسجي على مقاومة الإتساخ:

- ١- التركيب النسجي مفرد ٣/٣ والتركيب النسجي سن ممتد من السداء ٣/٣ حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ٠٦٦ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٠٠٥.
 - ٢- التركيب النسجي مفرد ٣/٣ ، والتركيب النسجي سن ممتد من الاتجاهين حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ٠٠٦٦ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٠٠٥.
 - ٣- التركيب النسجي مفرد ٣/٣ والتركيب النسجي أطلس٦ بإضافة علامات حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ٠١.٦٦ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٠٠٥.
 - ٤- التركيب النسجي سن ممتد من السداء ٣/٣ والتركيب النسجي أطلس٦ بإضافة علامات حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ٠١.٠٠ هي معنوية التأثير عند مستوى ٠٠٥.
 - ٥- التركيب النسجي سن ممتد من الاتجاهين والتركيب النسجي أطلس٦ بإضافة علامات حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ٠١.٠٠ هي معنوية التأثير عند مستوى ٠٠٥.
- * يمكن للباحثة ترتيب معاملات التغطية وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: (مفرد ٣/٣)، (سن ممتد من السداء ٣/٣)، (سن ممتد من الاتجاهين)، (أطلس٦ بإضافة علامات).

رابعاً: وزن المتر المربع (جم/متر^٢)

جدول (١٧) تأثير اختلاف التركيب النسجي ومعامل التغطية على وزن المتر المربع للأقمصة

رقم العينة	التركيب النسجي	معامل تغطية اللحمة (ج/بوصة)	وزن المتر المربع (جم/متر ^٢)
1	مبعد ٣/٣	٨٠	343
2	سادة ممتد من السداء ٣/٣	٨٠	345
3	سادة ممتد من كلا الإتجاهين ٤/٤	٨٠	366
4	أطلس ٦ بإضافة علامات	٨٠	347
5	مبعد ٣/٣	٧٢	349
6	سادة ممتد من السداء ٣/٣	٧٢	351
7	سادة ممتد من كلا الإتجاهين ٤/٢	٧٢	376
8	أطلس ٦ بإضافة علامات	٧٢	346
9	مبعد ٣/٣	٦٤	350
10	سادة ممتد من السداء ٣/٣	٦٤	358
11	سادة ممتد من كلا الإتجاهين ٤/٢	٦٤	376
12	أطلس ٦ بإضافة علامات	٦٤	336



شكل (٤) تأثير اختلاف التركيب النسجي ومعامل التغطية على وزن المتر المربع للأقمصة
 من جدول (١٧) وشكل (٤) يتضح لنا حصول العينتان رقم (٧)، (١١) (سادة ممتد من كلا الإتجاهين ٤/٤ بمعامل تغطية ١٣.١٥، معامل تغطية ١٦.٦٨ على التوالي) على أعلى القيم في وزن المتر المربع بالرغم من أنهما ليسا أعلى القيم في معامل التغطية وقد يرجع ذلك إلى النسيج هنا قد امتص كمية أكبر نسبياً من محلول المعالجة فزاد وزن العينات حيث حدث انتشار كامل للرطوبة بين الخيوط فتشيعت بها وحدث امتصاص كامل للمحلول من خلال الخامة، بسبب زيادة الفراغات ونسبة المسامية نسبياً داخل التركيب النسجي، لأنه حينما يحدث تشبع لشعيرات الخيط بالرطوبة يبدأ الخيط في امتصاص الرطوبة في تلك المسافات البينية بين الشعيرات (المسامات)، بينما حصلت العينة رقم (١٢) (أطلس ٦ بإضافة علامات بمعامل تغطية ١٦.٦٨ على أقل قيمة، وقد يرجع ذلك إلى انخفاض معامل تغطية اللحمة نسبياً عن باقي العينات).

مجلة الاقتصاد المنزلي، مجلد ٢٥ . العدد الأول . ٢٠١٥

جدول (١٨) تحليل التباين الأحادي في اتجاهين لتأثير معامل تغطية اللحمة والتركيب النسجي على وزن المتر المربع (جم/متر^٢)

مستوى المعنوية	قيمة "ف"	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
.000	144.149	564.583	2	1129.167	معامل تغطية اللحمة
.000	215.681	844.750	3	2534.250	التركيب النسجي
		3.917	6	23.500	الخطأ
			11	3686.917	المجموع

R²=0.99

* بلغت قيمة (R²) = (0.99) هذا يدل علي أن معامل تغطية اللحمة،والتركيب النسجي تفسر 99% من التباينات الكلية في وزن المتر المربع ، وأن النسبة المكملة 1% ترجع إلى عوامل عشوائية كأن تكون هناك متغيرات مهمة لم تضمن في البحث، مما يدل على التأثير الإيجابي لمعامل تغطية اللحمة،والتركيب النسجي على وزن المتر المربع. وجاءت معادلة الانحدار الخطى المتعدد على النحو التالي: معامل تغطية اللحمة = X₁، التركيب النسجي = X₂ وزن المتر المربع = Y= 369.91-11.87 x₁-2.03 x₂

- وبحساب تحليل التباين للانحدار كما هو موضح بالجدول :

جدول (١٩) تحليل التباين للانحدار لتأثير معامل تغطية اللحمة والتركيب النسجي على وزن المتر المربع (جم/متر^٢)

مستوى المعنوية	قيمة "ف"	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
0.173	2.145	595.071	2	1190.142	الانحدار SSR (التباین بین المجموعات)
		277.419	9	2496.775	البواقي SSE (التباین داخل المجموعات)
			11	3686.917	التباین الكلى SST

- تشير نتائج الجدول (١٩) أن قيمة P-Value = 0.173 أي أن الانحدار غير معنوي وأن المتغيرات المستقلة(معامل التغطية،والتركيب النسجي) مجتمعين ليس لهم تأثير معنوي على وزن المتر المربع.

ولتحديد اتجاه الفروق بين معامل تغطية اللحمة قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين مستويات معامل تغطية اللحمة . وذلك على النحو التالي:

جدول (٢٠) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين مستويات معامل تغطية اللحمة على وزن المتر المربع (جم/متر^٢)

معامل (١) ٣٢٩.٠٠	معامل (٢) ٣٤١.٥٠	معامل (٣) ٣٥٢.٧٥	معامل (١) ٣٥٢.٧٥	معامل (١) ٣٥٢.٧٥
*٢٣.٧٥	*١١.٢٥			
*١٢.٥٠				
				معامل (٣) ٣٢٩.٠٠

نتيجة من النتائج التي يلخصها الجدول (٢٠) أنه توجد فروقاً دالة بين معاملات التغطية على وزن المتر المربع:

١- معامل تغطية ١٤.٦١ ومعامل تغطية ١٣.١٥ حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ١.٢٥ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٠.٠٥.

مجلة الاقتصاد المنزلي، مجلد ٢٥ . العدد الأول . ٢٠١٥

- ٢- معامل تغطية ١٤.٦١ ومعامل تغطية ١١.٦٨ حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ٢٣.٧٥ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٠٠٥.
 - ٣- معامل تغطية ١٣.١٥ ومعامل تغطية ١١.٦٨ حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ١٢.٥٠ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٠٠٥.
- * يمكن للباحثة ترتيب عوامل التغطية وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات بإستخدام اختبار LSD كالتالي: (١٤.٦١)، (١٣.١٥)، (١١.٦٨).
- ولتحديد اتجاه الفروق بين التركيب النسجي المختلفة قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين مستويات التركيب النسجي . وذلك على النحو التالي:

جدول (٢١) الفروق بين المتوسطات بإستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين التركيب النسجي في وزن المتر المربع (جم/متر^٢)

أطلس ٦ بالإضافة عامة علامات ٣٢٥ = م(٤)	سن ممتد من الاتجاهين ٣٦٤ = م(٣)	سن ممتد من السداء ٣/٣ ٣٣.٣٣٣ = م(٢)	مفرد ٣/٣ = م(١) ٣٤٢.٠٠	
*١٧	*٢٢.٠٠	*٨.٦٦		= مفرد ٣/٣ (١) ٣٤٢.٠٠
*٨.٣٣	*٣٠.٦٦			سن ممتد من السداء ٣/٣ ٣٣٣.٣٣ = م(٢)
*٣٩.٠٠				سن ممتد من الاتجاهين ٣٦٤ = م(٣)
				أطلس ٦ بالإضافة علامات (٤) = م

نتيجة من النتائج التي يلخصها الجدول (٢١) أنه توجد فروقاً دالة بين أعلى وزن المتر المربع:

- ١- التركيب النسجي مفرد ٣/٣ والتركيب النسجي سن ممتد من السداء ٣/٣ حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ٨.٦٦ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٠٠٥.
 - ٢- التركيب النسجي مفرد ٣/٣ ، والتركيب النسجي سن ممتد من الاتجاهين حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ٢٢.٠٠ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٠٠٥.
 - ٣- التركيب النسجي مفرد ٣/٣ والتركيب النسجي أطلس ٦ بالإضافة علامات حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ١٧ هي معنوية التأثير.
 - ٤- التركيب النسجي سن ممتد من السداء ٣/٣ والتركيب النسجي سن ممتد من الاتجاهين حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ٦٠.٦ هي معنوية التأثير.
 - ٥- التركيب النسجي سن ممتد من السداء ٣/٣ والتركيب النسجي أطلس ٦ بالإضافة علامات حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ٨.٣٣ هي معنوية التأثير.
 - ٦- التركيب النسجي سن ممتد من الاتجاهين والتركيب النسجي أطلس ٦ بالإضافة علامات حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ٣٩.٠ هي معنوية التأثير.
- * يمكن للباحثة ترتيب عوامل التغطية وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات بإستخدام اختبار LSD كالتالي: (سن ممتد من الاتجاهين)، (مفرد ٣/٣)، (سن ممتد من السداء ٣/٣)، (أطلس ٦ بالإضافة علامات).

خامساً: مقاومة نفاذية الماء (ث):

جدول (٢٢) تأثير اختلاف التركيب النسجي ومعامل التغطية على مقاومة نفاذية الماء للأقمشة

رقم العينة	التركيب النسجي	معامل تغطية اللحمة (لحمة/بوصة)	مقاومة نفاذية الماء (ث)
1	مبعد ٣/٣	٨٠	56.79
2	سادة ممتد من السداء ٣/٣	٨٠	24.84
3	سادة ممتد من كلا الإتجاهين ٤/٤	٨٠	26.14
4	أطلس ٦ بإضافة علامات	٨٠	49
5	مبعد ٣/٣	٧٢	25.46
6	سادة ممتد من السداء ٣/٣	٧٢	25.2
7	سادة ممتد من كلا الإتجاهين ٤/٤	٧٢	20.8
8	أطلس ٦ بإضافة علامات	٧٢	26.55
9	مبعد ٣/٣	٦٤	33.47
10	سادة ممتد من السداء ٣/٣	٦٤	17.55
11	سادة ممتد من كلا الإتجاهين ٤/٤	٦٤	34.87
12	أطلس ٦ بإضافة علامات	٦٤	20.29

تأثير اختلاف التركيب النسجي ومعامل التغطية على مقاومة الأقمشة لنفاذية الماء (ث)



شكل (٥) تأثير اختلاف التركيب النسجي ومعامل التغطية على مقاومة نفاذية الماء للأقمشة من جدول (٢٢) (وشكل (٥) يتبين لنا حصول العينة رقم (١) (مبعد ٣/٣ بمعامل تغطية ٤٦١) على أعلى قيمة في مقاومة نفاذية الماء، ويرجع ذلك إلى أن النسيج المبредي يتميز بقلة التقاطعات نسبياً خاصة مع زيادة معامل تغطية اللحمة، و كلما زادت كثافة الأقمشة وقلت الفراغات داخل التركيب النسجي إنخفضت نفاذيتها للماء والرطوبة، فإذا زادت نسبة المسامية بين الخيوط تزداد نفاذيتها للماء والهواء، لأنه حينما يحدث تتشبع لشعيرات الخيط بالرطوبة يبدأ الخط في امتصاص الرطوبة في تلك المسافات البينية بين الشعيرات (المسامية)، بينما حصلت العينة رقم (١٠) (سادة ممتد من السداء ٣/٣ بمعامل تغطية ١١٦٨) على أقل قيمة في مقاومة نفاذية الماء، ويرجع ذلك إلى زيادة الفراغات في التركيب النسجي السادة الممتد نتيجة كثرة

مجلة الاقتصاد المنزلي، مجلد ٢٥ . العدد الأول . ٢٠١٥

التقاطعات نسبياً وكلما زادت الفراغات داخل التركيب النسجي ، زادت نفاذيته للرطوبة، حيث تعمل الفراغات التي بين الخيوط وبعضها على مرور الماء.

جدول (٢٣) تحليل التباين الأحادي في اتجاهين لتأثير معامل تغطية اللحمة والتركيب النسجي على مقاومة نفاذية الماء (ث)

مصدر التباين	المجموع	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوى المعنوية
معامل تغطية اللحمة	481.867	2	240.933	34.656	.001
التركيب النسجي	973.467	3	324.489	46.675	.000
الخطأ	41.712	6	6.952		
المجموع	1497.046	11			

R²=0.97

* بلغت قيمة (R²) = (0.97) هذا يدل على أن معامل تغطية اللحمة، والتركيب النسجي نفس 97% من التباين الكلية في مقاومة نفاذية الماء، وأن النسبة المكملة 3% ترجع إلى عوامل عشوائية كأن تكون هناك تغيرات مهمة لم تضمن في البحث، مما يدل على التأثير الإيجابي لمعامل تغطية اللحمة، والتركيب النسجي على مقاومة نفاذية الماء.

وجاءت معادلة الانحدار الخطى المتعدد على النحو التالي: معامل تغطية اللحمة X₁ =، التركيب النسجي X₂، مقاومة نفاذية الماء Y=

$$Y=67.15 - 5.69 x_1 - 7.74 x_2$$

- وبحساب تحليل التباين للانحدار كما هو موضح بالجدول :

جدول (٤) تحليل التباين للانحدار لتأثير معامل تغطية اللحمة والتركيب النسجي على مقاومة نفاذية الماء (ث)

مصدر التباين	المجموع	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوى المعنوية
الانحدار (التباين بين المجموعات)	965.683	2	482.842	8.178	.009
	531.363	9	59.040		
	1497.046	11			

- تشير نتائج الجدول (٤) أن قيمة P-Value = ٠٠٠٩ وهي أقل من 0.05 أي أن الانحدار معنوي وأن المتغيرات المستقلة(معامل التغطية،والتركيب النسجي) مجتمعين لهم تأثير معنوي على مقاومة نفاذية الماء.

ولتحديد اتجاه الفروق بين معامل تغطية اللحمة قامت الباحثة بتطبيق إختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين مستويات معامل تغطية اللحمة . وذلك على النحو التالي:

جدول (٥) الفروق بين المتوسطات بإستخدام إختبار LSD للمقارنات المتعددة بين مستويات معامل تغطية اللحمة على مقاومة نفاذية الماء (ث)

معامل ١١.٦٨ (٣) ٣٠.٠١=م	معامل ١٣.١٥ (٢) ٣٦.٨٠=م	معامل ١٤.٦١ (١) ٤٥.٥٠=م	معامل ١٤.٦١ (١)=م
*١٥.٤٨	*٨.٧٠		٤٥.٥٠=م
*٦.٧٨			٣٦.٨٠=م
			٣٠.٠١=م (٣)

مجلة الاقتصاد المنزلي، مجلد ٢٥ . العدد الأول . ٢٠١٥

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٢٥) أنه توجد فروقاً دالة بين معاملات التغطية على مقاومة نفاذية الماء:

- ١- معامل تغطية ١٤.٦١ ومعامل تغطية ١٣.١٥ حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ٨.٧٠ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٠.٠٥.
- ٢- معامل تغطية ١٤.٦١ ومعامل تغطية ١١.٦٨ حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ١٥.٤٨ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٠.٠٥.
- ٣- معامل تغطية ١٣.١٥ ومعامل تغطية ١١.٦٨ حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ٦.٧٨ هي معنوية التأثير.

* يمكن للباحثة ترتيب معاملات التغطية وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: (١٤.٦١)، (١٣.١٥)، (١١.٦٨).

ولتحديد اتجاه الفروق بين التركيب النسجي المختلفة قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين مستويات التركيب النسجي. وذلك على النحو التالي:
جدول (٢٦) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين التركيب النسجي في مقاومة نفاذية الماء (٣)


أطلس ٦ بإضافة علامات = علامات (٤)= م ٢٣.٨٣	سن متعد من الاتجاهين = ٣٧.٧٦ م(٣)	سن متعد من السداء ٣/٣ (٢)= م ٤٩.١٣	مفرد (١)= م ٣٩.٠٢	مفرد ٣/٣ (١)= م ٣٩.٠٢
*١٥.١٩	١.٢٥	*١٠.١١		
*٢٥.٣٠	*١١.٣٦			سن متعد من السداء ٣/٣ (٢)= م ٤٩.١٣
*١٣.٩٣				سن متعد من الاتجاهين ٣٧.٧٦ م(٣)
				أطلس ٦ بإضافة علامات = م ٢٣.٨٣

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٢٦) أنه توجد فروقاً دالة بين التركيب النسجي ومقاومة نفاذية الماء:

- ١- التركيب النسجي مفرد ٣/٣ والتركيب النسجي سن متعد من السداء ٣/٣ حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ١٠.١١ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٠.٠٥.
- ٢- التركيب النسجي مفرد ٣/٣ والتركيب النسجي أطلس ٦ بإضافة علامات حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ١٠.١٩ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٠.٠٥.
- ٣- التركيب النسجي سن متعد من السداء ٣/٣ والتركيب النسجي سن متعد من كلا الإتجاهين حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ١١.٣٦ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٠.٠٥.
- ٤- التركيب النسجي سن متعد من السداء ٣/٣ والتركيب النسجي أطلس ٦ بإضافة علامات حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ٢٥.٣٠ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٠.٠٥.
- ٥- التركيب النسجي سن متعد من كلا الإتجاهين والتركيب النسجي أطلس ٦ بإضافة علامات حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ١٣.٩٣ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٠.٠٥.

السادس: مقاومة التجعد في اتجاه السداء (٤):
جدول (٢٧) تأثير اختلاف التركيب النسجي ومعامل التغطية على مقاومة التجعد في اتجاه
السداء للأقمشة

رقم العينة	التركيب النسجي	المعامل التغطية (لحمة/بوصة)	مقاومة التجعد (سداء) (٤)
١	مبرد ٣/٣	٨٠	٧٥
٢	سادة ممتد من السداء ٣/٣	٨٠	٨١
٣	سادة ممتد من كلاب الإتجاهين ٤/٢	٨٠	٨٣
٤	اطلس ٦ بإضافة علامات	٨٠	٩٣
٥	مبرد ٣/٣	٧٢	٧١
٦	سادة ممتد من السداء ٣/٣	٧٢	٧٣
٧	سادة ممتد من كلاب الإتجاهين ٤/٢	٧٢	٧٧
٨	اطلس ٦ بإضافة علامات	٧٢	٨٩
٩	مبرد ٣/٣	٦٤	٦٧
١٠	سادة ممتد من السداء ٣/٣	٦٤	٦٩
١١	سادة ممتد من كلاب الإتجاهين ٤/٢	٦٤	٧٤
١٢	اطلس ٦ بإضافة علامات	٦٤	٨٧



شكل (٦) تأثير اختلاف التركيب النسجي ومعامل التغطية على مقاومة التجعد في اتجاه السداء للأقمشة

من جدول (٢٧) وشكل (٦) يتضح لنا حصول العينة رقم (٤) (اطلس ٦ بإضافة علامات بمعامل تغطية ٤/٢) على أعلى قيمة في مقاومة التجعد في اتجاه السداء، ويرجع ذلك إلى تميز النسيج الأطلسي عن غيره بمقاومته أكبر للتجعد يليه المبرد ثم السادة وهناك علاقة عكسية وثيقة بين بين التركيب النسجي ومقاومة التجعد تعتمد على عدد تعاشقات وحدة المساحة وعلاقة طردية بين مقاومة التجعد وطول التشبيف بما يسمح بحرية الحركة في الوضع الأقل إجهاداً فلا يحدث تخطي لحدود المرونة، وأيضاً وفقاً لنظرية الحركة فإن هذه الخاصية تزداد بإنخفاض كثافة العدة، فكلما انخفض عدد خيوط السداء واللحمة في وحدة المساحة كلما زادت مقاومة الأقمشة للتجعد، بينما حصلت العينة رقم (٥) (مبرد ٣/٣ بمعامل تغطية ٤/٦) على أقل قيمة في مقاومة التجعد باتجاه السداء، ويرجع ذلك إلى أن تراحم الخيوط في التركيب النسجي المبردي

مجلة الاقتصاد المنزلي، مجلد ٢٥ . العدد الأول . ٢٠١٥

وقلة الفراغات داخل تركيبه النسجي يقل من حرية الشعيرات أثناء تعرضها لـإجهادات تتخطى حدود المرونة فلا يحدث لها تجعد، بالإضافة إلى زيادة معامل تغطية اللحمة نسبياً في هذه العينة عن غيرها من العينات ذات التركيب النسجي.

جدول (٢٨) تحليل التباين الأحادي في اتجاهين لتأثير معامل تغطية اللحمة والتركيب النسجي على مقاومة التجعد سداء (٥)

مستوى المعنوية	قيمة "F"	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
.000	43.338	78.250	2	156.500	معامل تغطية اللحمة
.000	109.831	198.306	3	594.917	التركيب النسجي
		1.806	6	10.833	الخطأ
			11	762.250	المجموع

$$R^2 = 0.98$$

* بلغت قيمة ($R^2 = 0.98$) هذا يدل على أن معامل تغطية اللحمة، والتركيب النسجي تفسر 98% من التباينات الكلية في مقاومة التجعد في اتجاه السداء، وأن النسبة المكملة 2% ترجع إلى عوامل عشوائية كأن تكون هناك متغيرات مهمة لم تضمن في البحث، مما يدل على التأثير الإيجابي لمعامل تغطية اللحمة، والتركيب النسجي على مقاومة التجعد في اتجاه السداء.

وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد على النحو التالي: معامل تغطية اللحمة X_1 =، التركيب النسجي X_2 ، مقاومة التجعد في اتجاه السداء = $Y = 72.08 - 4.37x_1 + 5.96x_2$

- وبحساب تحليل التباين للانحدار كما هو موضح بالجدول :

جدول (٢٩) تحليل التباين للانحدار لتأثير معامل تغطية اللحمة والتركيب النسجي على مقاومة التجعد سداء (٥)

مستوى المعنوية	قيمة "F"	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
.000	41.169	343.571	2	687.142	الانحدار SSR (التباين بين المجموعات)
		8.345	9	75.108	اليواقي SSE (التباين داخل المجموعات)
		11		762.250	التباین الكلی SST

- تشير نتائج الجدول (٢٩) أن قيمة $P-Value = 0.000$ أي أن الانحدار معنوي وأن المتغيرات المستقلة (معامل التغطية، والتركيب النسجي) مجتمعين لهم تأثير معنوي على مقاومة التجعد في اتجاه السداء.

ولتحديد اتجاه الفروق بين معامل تغطية اللحمة قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين مستويات معامل تغطية اللحمة . وذلك على النحو التالي:

جدول (٣٠) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين مستويات معامل تغطية اللحمة على مقاومة التجعد باتجاه السداء

معامل (٣) ٧٤.٢٥ = م	معامل (٢) *٨.٧٥	معامل (١) ٧٧.٥٠ = م	معامل (١) ٨٣.٠٠ = م	معامل (١) ٨٣.٠٠ = م

معامل ١١.٦٨ (٣)
٧٤.٢٥ = م

تبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٣٠) أنه توجد فروقاً دالة بين معاملات التغطية على مقاومة التبعد في اتجاه السداء:

- ١- معامل تغطية ١٤.٦١ ومعامل تغطية ١٣.١٥ حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ٥.٥ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٥.٠٠.
- ٢- معامل تغطية ١٤.٦١ ومعامل تغطية ١١.٦٨ حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ٨.٧٥ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٥.٠٠.
- ٣- معامل تغطية ١٣.١٥ ومعامل تغطية ١١.٦٨ حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ٣.٢٥ هي معنوية التأثير.

* يمكن للباحثة ترتيب معاملات التغطية وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: (١٤.٦١)، (١٣.١٥)، (١١.٦٨).

ولتحديد اتجاه الفروق بين التركيب النسجي المختلفة قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين مستويات التركيب النسجي . وذلك علي النحو التالي:
جدول (٣١) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين التركيب النسجي في مقاومة التبعد باتجاه السداء (٣)

أطلس ٦ بإضافة علامات (٤)	سن متند من الاتجاهين (٣)	سن متند من السداء (٢)	مفرد ٣/٣ (١)	مفرد ٣/٣ (١) م
٨٩.٦٦ = م	٧٨.٠٠ = م	٧٤.٣٣ = م	٧١.٠٠ = م	
*١٨.٦٦	*٧.٠٠	٣.٣٣		
*١٥.٣٣	٣.٦٦			سن متند من السداء ٣/٣ (٢) م
*١١.٦٦				سن متند من الاتجاهين (٣) م
				أطلس ٦ بإضافة علامات (٤) م
				٨٩.٦٦

تبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٣١) أنه توجد فروقاً دالة بين مستويات التركيب النسجي على مقاومة التبعد في اتجاه السداء :


- ١- التركيب النسجي مفرد ٣/٣ ، والتركيب النسجي سن متند من الاتجاهين حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ٧.٠٠ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٥.٠٠.
- ٢- التركيب النسجي مفرد ٣/٣ والتركيب النسجي أطلس ٦ بإضافة علامات حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ٨.٦٦ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٥.٠٠.
- ٣- التركيب النسجي سن متند من السداء ٣/٣ والتركيب النسجي أطلس ٦ بإضافة علامات حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ١٥.٣٣ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٥.٠٠.
- ٤- التركيب النسجي سن متند من الاتجاهين والتركيب النسجي أطلس ٦ بإضافة علامات حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ١١.٦٦ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٥.٠٠.

* يمكن للباحثة ترتيب معاملات التغطية وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: (أطلس ٦ بإضافة علامات)، (سن متند من الاتجاهين) ، (سن متند من السداء ٣/٣)، (مفرد ٣/٣).

**سابعاً: مقاومة التجعد في اتجاه اللحمة (٥):
جدول (٣٢) تأثير اختلاف التركيب النسجي ومعامل التغطية على مقاومة التجعد في اتجاه
اللحمة للأقمشة**

رقم العينة	التركيب النسجي	معامل تغطية اللحمة(اللحمة/بوصة)	مقاومة التجعد (اللحمة)(٥)
1	مبعد ٣/٣	٨٠	103
2	سادة ممتد من النساء ٣/٣	٨٠	108
3	سادة ممتد من كل الاتجاهين ٤/٤	٨٠	113
4	أطلس ٦ بإضافة علامات	٨٠	121
5	مبعد ٣/٣	٧٢	105
6	سادة ممتد من النساء ٣/٣	٧٢	110
7	سادة ممتد من كل الاتجاهين ٤/٤	٧٢	115
8	أطلس ٦ بإضافة علامات	٧٢	119
9	مبعد ٣/٣	٦٤	107
10	سادة ممتد من النساء ٣/٣	٦٤	112
11	سادة ممتد من كل الاتجاهين ٤/٤	٦٤	117
12	أطلس ٦ بإضافة علامات	٦٤	114

تأثير المعالجة بالأشعة قبل المعالجة الكيروماتيكية على مقاومة الأقمشة للتجعد (اللحمة)



شكل (٧) تأثير اختلاف التركيب النسجي ومعامل التغطية على مقاومة التجعد في اتجاه اللحمة للأقمشة

- من جدول (٣٢) وشكل (٧) يتضح لنا حصول العينة رقم (٤) (أطلس ٦ بإضافة علامات بمعامل تغطية ٦٤) على أعلى قيمة في مقاومة التجعد في اتجاه اللحمة، ويرجع ذلك إلى تميز النسيج الأطلسي عن غيره بمقاومة أكبر للتجعد بليه المبرد ثم السادة وهناك علاقة عكسية وثيقة بين بين التركيب النسجي ومقاومة التجعد تعتمد على عدد تعاشقات وحدة المساحة وعلاقة طردية بين مقاومة التجعد وطول التشبيبة بما يسمح بحرية الحركة في الوضع الأقل إجهاداً فلا يحدث خطى لحدود المرونة، وأيضاً وفقاً لنظرية الحركة فإن هذه الخاصية تزداد بإنخفاض كثافة العدة، فكلما انخفض عدد خيوط النساء واللحمة في وحدة المساحة كلما زادت مقاومة الأقمشة للتجعد.

مجلة الاقتصاد المنزلي، مجلد ٢٥ . العدد الأول . ٢٠١٥

يبينما نجد أن العينة (١)(مفرد ٣/٣ بمعامل تغطية ٦٦.٤) حصلت على أقل القيم في مقاومة التجعد في اتجاه اللحمة، ويرجع ذلك إلى أن تزاحم الخيوط في التركيب النسجي المبردي وقلة الفراغات داخل تركيبه النسجي يقال من حرية الشعيرات أثناء تعرضها للإجهاد تختفي حدود المرونة فلا يحدث لها تجعد وبخاصة مع زيادة كثافة اللحمة نسبياً في العينة عن غيرها من نفس التركيب النسجي.

جدول (٣٣) تحليل التباين الأحادي في اتجاهين لتأثير معامل تغطية اللحمة والتركيب النسجي على مقاومة التجعد اللحمة^(٥)

مصدر التباين	المجموع	الخطأ	المعملات التركيب النسجي	معامل تغطية اللحمة	مستوى المعنوية	قيمة "ف"	متوسط المربعات	درجات الحرية
				3.500	.804	.226	1.750	2
				294.000	.005	12.645	98.000	3
				46.500			7.750	6
	344.000							11

$$R^2 = 0.86$$

* بلغت قيمة ($R^2 = 0.86$) هذا يدل على أن معامل تغطية اللحمة، والتركيب النسجي يفسر 86% من التباينات الكلية في مقاومة التجعد في اتجاه اللحمة، وأن النسبة المكملة 14% ترجع إلى عوامل عشوائية لأن تكون هناك متغيرات مهمة لم تضمن في البحث، مما يدل على التأثير الإيجابي لمعامل تغطية اللحمة والتركيب النسجي على مقاومة التجعد في اتجاه اللحمة. وجاءت معادلة الانحدار الخطى المتعدد على النحو التالي: معامل تغطية اللحمة = X_1 ، التركيب النسجي = X_2

$$Y = 99.75 + 0.62 X_1 + 4.40 X_2$$

- وبحساب تحليل التباين للانحدار كما هو موضح بالجدول :

جدول (٣٤) تحليل التباين للانحدار لتأثير معامل تغطية اللحمة والتركيب النسجي على مقاومة التجعد اللحمة^(٥)

مصدر التباين	المجموع	الدرجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوى المعنوية
الانحدار (التباين بين المجموعات)	293.525	2	146.763	26.169	.000
	50.475	9	5.608		
	344.000	11			
SST (التباین الكلی)					

- تشير نتائج الجدول (٣٤) أن قيمة $P-Value = 0.000$ وهي أقل من 0.05 أي أن الانحدار معنوي وأن المتغيرات المستقلة (معامل التغطية، والتركيب النسجي) مجتمعين لهم تأثير معنوي على مقاومة التجعد في اتجاه اللحمة.

ولتحديد اتجاه الفروق بين معامل تغطية اللحمة قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين مستويات معامل تغطية اللحمة. وذلك على النحو التالي:

جدول (٣٥) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين مستويات معامل تغطية اللحمة على مقاومة التجعد في اتجاه اللحمة^(٥)

معامل (١) $M = 112.50$	معامل (٢) $M = 112.25$	معامل (٣) $M = 111.25$	معامل (٤) $M = 111.25$	معامل (٥) $M = 111.25$
١.٢٥	١.٠٠			

مجلة الاقتصاد المنزلي، مجلد ٢٥ . العدد الأول . ٢٠١٥

٠.٢٥			معامل ١٣.١٥ (٢)=١١٢.٢٥
			معامل ١١.٦٨ (٣)=١١٢.٥٠

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٣٥) أنه لا توجد فروقاً دالة بين معاملات التغطية المختلفة على مقاومة التجعد في اتجاه اللحمة يمكن للباحثة ترتيب معاملات التغطية وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: (١١.٦٨)، (١٣.١٥)، (١٤.٦١).

ولتحديد اتجاه الفروق بين التراكيب النسجية المختلفة قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين مستويات التركيب النسجي . وذلك على النحو التالي:

جدول (٣٦) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD للمقارنات المتعددة بين التركيب النسجي في مقاومة التجعد في اتجاه اللحمة (٥)

أطلس٦ بإضافة علامات (٤) ١١٨=م	سن ممتد من الاتجاهين (٣) ١١٥=م	سن ممتد من السدء ٣/٣ (٢) ١١٠=م	مبرد ٣/٣ (١) ١٠٥=م	مفرد ٣/٣ ١٠٥=م
*١٣.٠٠	*١٠.٠٠	٥.٠٠		
*٨.٠٠	٥.٠٠			سن ممتد من السدء ٣/٣ ١١٠=م
٣.٠٠				سن ممتد من الاتجاهين ١١٥=م
				أطلس٦ بإضافة علامات ١١٨=م

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٣٦) أنه توجد فروقاً دالة بين مستويات التركيب النسجي على مقاومة التجعد في اتجاه اللحمة.


- ١- التركيب النسجي مفرد ٣/٣ ، والتركيب النسجي سن ممتد من الاتجاهين حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ١٠.٠٠ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٠٠٥٠.
 - ٢- التركيب النسجي مفرد ٣/٣ والتركيب النسجي أطلس٦ بإضافة علامات حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ١٣.٠٠ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٠٠٥٠.
 - ٣- التركيب النسجي سن ممتد من السدء ٣/٣ والتركيب النسجي أطلس٦ بإضافة علامات حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ٨.٠٠ وهي معنوية التأثير عند مستوى ٠٠٥٠.
- * يمكن للباحثة ترتيب معاملات التغطية وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: ، (أطلس٦ بإضافة علامات)، (سن ممتد من الاتجاهين)، ، (سن ممتد من السدء ٣/٣)، ، (مبرد ٣/٣).

ثانياً: تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث:


يتم عمل تقييم جودة لعينات الدراسة وذلك من خلال تحويل قيم المتوسطات للنتائج إلى نسب مؤدية لتسهيل عملية المقارنة بين العينات وتحديد أفضل العينات في جودتها النهائية.

جدول (٣٧) تقييم الجودة الكلية (%) للأقمصة تحت الدراسة المعالجة اشعاعياً قبل المعالجة الكيميائية

معامل الجودة %	المساحة المثالية %	مقاومة التجعد في اتجاه اللحمة (%)	مقاومة التجعد في اتجاه السداء (%)	نفاذية الماء (%)	وزن المتر المربع	مقاومة الإتساخ (%)	مقاومة الإحتكاك (%)	مقاومة التمزق (%)	التركيب النسجي	معامل تغطية اللحمة	رقم العينة
88	619	85.12	80.65	76.90	93.88	100.00	100.00	82.81	٣/٣ مبرد	14.61	1
89	621	89.26	87.10	100.00	91.76	75.00	77.80	100.00	سن معتد من ٣/٣ السداء		2
86	600	93.39	89.25	87.65	100.00	75.00	75.65	78.91	سن معتد من ٤/٤ الإتجاهين		3
78	543	100.00	100.00	56.44	89.63	50.00	85.61	60.94	أطيس ٦ ب بالإضافة علامات		4
82	577	86.78	76.34	70.55	91.22	75.00	98.46	78.91	٣/٣ مبرد	13.15	5
78	545	90.91	78.49	85.89	88.03	50.00	58.12	93.75	سن معتد من ٣/٣ السداء		6
75	526	95.04	82.80	61.55	97.34	50.00	62.75	76.56	سن معتد من ٤/٤ الإتجاهين		7
69	483	98.35	95.70	41.62	86.70	25.00	80.55	54.69	أطيس ٦ ب بالإضافة علامات		8
73	512	88.43	72.04	59.03	87.77	50.00	86.44	68.75	٣/٣ مبرد	11.68	9
72	503	92.56	74.19	74.07	86.17	50.00	54.26	71.88	سن معتد من ٣/٣ السداء		10
70	492	96.69	79.57	50.62	93.09	50.00	56.41	65.63	سن معتد من ٤/٤ الإتجاهين		11
63	442	94.21	93.55	28.04	82.98	25.00	61.48	56.25	أطيس ٦ ب بالإضافة علامات		12



شكل (٨) تقييم الجودة الكلية للأقمشة المعالجة أشعاعياً قبل المعالجة الكيميائية



شكل (٩) المساحة المثلثية لأفضل العينات عينة رقم (٢) شكل (١٠) المساحة المثلثية الكلية لأقل العينات عينة رقم (١٢) من جدول (٣٧)، والأشكال الرادارية (٩، ٨، ٧) نستخلص ما يلي:
أن القماش المنتج بالتركيب النسجي سن منتد من النساء ٣/٣ بمعامل تغطية لخيط اللحمة (١٤.٦١) هو الأفضل على الإطلاق بالنسبة لجميع الخواص الوظيفية المقاسة للأقمشة المنتجة تحت البحث بمعامل جودة ٨٩٪.

وقد يرجع ذلك إلى أن زيادة معامل تغطية اللحمة عن مثيلاتها من نفس التركيب النسجي في باقي العينات جعلها تميّز عنهم في بعض الخصائص حيث زادت مقاومتها للإتساخ نتيجة زيادة معامل التغطية وبالتالي قلة المسامية نسبياً التي تساعده في احتفاظه بالماء نتيجة قلة مقاومة الإنزيم، كما أن معامل التغطية يزيد من وزن العينة وقوتها، وتزيد مقاومتها للفساد، كما أن زيادة معامل التغطية يزيد من وجود الفراغات نسبياً التي تساعده على حوث الفساد، كما أن النسج السادة المتمد يتميز بشكل عام بميزات متوسطة بين باقي التركيب النسجي في مقاومة التمزق والتتجعد، بينما يتميّز عنهم في مقاومة الإنزيم.

بينما حصلت العينة رقم (١٢) (أطلس ٦ بإضافة علامات بمعامل تغطية ١١.٦٨) على أقل معامل جودة في تقييم الجودة الكلية للعينات على الإطلاق بالنسبة لجميع الخواص الوظيفية المقاسة للأقمشة تحت البحث وذلك بمعامل جودة ٣٪، ويرجع ذلك إلى انخفاض مقاومة النسج الأطلسي لنفاذية الماء نتيجة زيادة الفراغات داخل تركيبة النسجي، وهو الأقل أيضاً في مقاومة الإنزيم نتيجة زيادة طول التسبيفات، كما أن وجود مسامات وفراغات داخل التركيب النسجي يخفض من مقاومته للإتساخ، ويحاصه مع انخفاض معامل التغطية نسبياً للعينة مقارنة بمثيلاتها من نفس التركيب النسجي الموجود في عينات البحث، مما يساعد في انخفاض مقاومتها للإنزيم والإتساخ ومقاومة نفاذية الماء.

توصيات البحث:

- إجراء المزيد من الدراسات على نوعيات مختلفة من الأقمشة السليلوزية بتركيبات بنائية متنوعة، متناسبة مع الأداء الوظيفي المتعدد لها.
- ضرورة الاستفادة من الابحاث العلمية وربطها بالمجتمع من خلال تطبيق نتائجها في مصانع الغزل والنسيج.
- التوسيع في عمل الدراسات المهتمة بتطبيق التكنولوجيا النظيفة، الآمنة بيئياً، وخاصة مع الألياف السليلوزية.
- التوسيع في عمل الدراسات الخاصة بالتجهيز والمعالجات للأقمشة السليلوزية لإكسابها خواص جديدة بغرض غزو السوق المحلي وتحقيق المنافسة في السوق العالمي.

المراجع

- ١- اسماء عبد العاطي سويلم: "إكساب الأقمشة السيليلوزية المنتجة بعض التراكيب البنائية المختلفة والمستخدمة في الملابس الجاهزة خواص العناية السهلة بطريقة آمنة بيئياً"، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية النوعية، قسم اقتصاد منزلي، جامعة طنطا، ٢٠٠٧.
- ٢- أمل صابر سعيد قطب: "تأثير اختلاف التراكيب البنائية المعالجة لأقمشة الملابس المخلوطة على خاصية مقاومة الاحتراق"، رسالة دكتوراه ، غير منشورة، كلية التربية النوعية، قسم إقتصاد كنزي، جامعة طنطا، ٢٠١٠.
- ٣- هدى سامي عبد الغني غاري: "دراسة تأثير اختلاف التراكيب البنائية لأقمشة الملابس على قابلية التجهيز لمقاومة الكرميشة بإستخدام مواد آمنة بيئياً"، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الاقتصاد المنزلي، قسم ملابس ونسيج، جامعة المنوفية، ٢٠٠٢.
- ٤- إلهام عبد العزيز محمد: "تأثير بعض المعالجات الكيميائية والتراكيب البنائية على الخواص الوظيفية للأقمشة المستخدمة لعلاج مرضى قرح الفراش"، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الاقتصاد المنزلي، قسم ملابس ونسيج، جامعة المنوفية، ٢٠١٠.
- ٥- إيريني سمير مسيحة داود: "استخدام بعض المعالجات المتطرفة صديقة البيئة لإكساب الأقمشة السيليلوزية مقاومة نفاذية الأشعة فوق البنفسجية "، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية النوعية، قسم اقتصاد منزلي، جامعة طنطا، ٢٠٠٦.
- ٦- آية محمد فوزي لبشتين: "تأثير معالجة الأقمشة السيليلوزية لمقاومة بعض أنواع البكتيريا على الخواص الوظيفية للأقمشة الوقائية"، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية النوعية، قسم اقتصاد منزلي، جامعة طنطا، ٢٠٠٦.
- ٧- فاطمة محروس عبد المطلب: "تحسين الصياغة الكبريتية التقليدية للأقمشة السيليلوزية لتكون صديقة للبيئة"، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، ٢٠٠٣.
- ٨- نرمين حمدى حامد سعد: "استخدام بعض تقنيات التجهيز النهائي، وطباعة المنسوجات الآمنة بيئياً لإثراء القيمة الجمالية للملابس القطنية"، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة، قسم الاقتصاد المنزلي، ٢٠١١.
- ٩- هاجر فؤاد أبو الخير: "تجهيز الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة لتحسين مقاومة العفن والتجعد"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الاقتصاد المنزلي ، جامعة الملك عبد العزيز، ٢٠٠١.
- ١٠- رحاب جمعة عبد الهادي: "تأثير معالجة الأقمشة السيليلوزية بإستخدام أشعة الميكرويف على الخواص الوظيفية لأقمشة الملابس الجاهزة، وتحسين قابليتها للصياغة" رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية النوعية، قسم اقتصاد منزلي، جامعة طنطا، ٢٠١١.
- ١١- آية محمد فوزي لبشتين: "تحسين بعض خواص وصياغة الأقمشة السيليلوزية المنتجة بأسلوب غزل الطرف المقووح، بمعالجتها أشعة الميكرويف"، المؤتمر السنوي العربي السادس - الدولي الثالث - تطوير برامج التعليم العالي النوعي في مصر وأ الوطن العربي في ضوء متطلبات عصر المعرفة ، كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة، ١٣ - ١٤ أبريل ٢٠١١.
- 12-Sandra Vukusic , Drago Katovic: " Influence of Microwaves on Nonformaldehyde DP Finished Dyed Cotton Fabrics " – Textile Research Journal – 2003.

- 13- Aigin Hou , Xiaojun wang , Lianghua Wu:" " Effect of Microwave Irradiation on The Physical properties and Morphological Structures of Cotton Cellulose " – Carbohydrate Polymers – 2008.
- 14- Ming-Guo Ma,Yan-Yan Dong,Lian-Hua Fu,Shu-Ming Li,Run-Cang Sun:"meicrowave ionic liquid synthesis,charactererization and biological activity"Carbohydrate Polymers,Volume 92,Issue 2,15 February 2013,page 1669-1676.
- 15- Moustafa M.G. Fouda , A.EL Shafei , A.Hebeish:" Microwave Curing for Producing Cotton Fabrics with Easy Care and Antibacterial Properties " – Carbohydrate Polymers – 2009.
- ١٦ - سامر سعيد سيد رضوان: "دراسة تحليلية للعوامل المؤثرة على آليات مظهرية الكربيب ، وتاثيرها على خواص الأقمشة المنتجة منها"- رسالة دكتوراة غير منشورة- كلية الفنون التطبيقية-جامعة حلوان- ٢٠٠٥.
- ١٧-شيرين السيد عثمان : أثر التركيب البناي لبعض أقمشة المفروشات ذات التصميمات البسيطة على مقدار التقلص الناتج عن الشد في أحد الاتجاهات – رسالة ماجستير غير منشورة- كلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان- ٢٠٠٠.
- ١٨ - السيد أحمد أحمد النشار : تأثير اختلاف توزيع كثافات خيوط السداء على بعض الخواص الجمالية والفيزيقية للأقمشة متعددة الطبقات- رسالة ماجستير غير منشورة – كلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان – ١٩٩٤ .
- ١٩ -ماهر محمد يوسف :Teknologja لج القطن - معهد بحوث القطن- مركز البحوث الزراعية - ١٩٩٢
- ٢٠-رشدى على أحمد عيد : استحداث معاملات رياضية لحساب متوسط وزن السداء واللحمة بالمترب المربع للأقمشة القطنية الخام المتعادلة – مجلة الاقتصاد المنزلي – جامعة المنوفية – مجلد (١١) – عدد (٣) يوليو ٢٠٠١ .
- 21-Mizuno Corporation:" : Moisture Absorbing Releasing and heat generating inner cloyh and method of produang it and moisture absorbing / releasing ,heat generating and heat – retaining articles – European application-2000.
- ٢٢-انجي مرسي طلعت الكوع:تحديد بعض متطلبات تصميم فوط المطبخ لملازمة المطابخ الحديثة- رسالة ماجستير غير منشورة – كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان- ٢٠٠٥
- ٢٣ - محمد عبد المطلب زيدان: دراسة تحليلية لأليات تحقيق مظهرية أنسجة البيكية(بدفورد) وتأثيرها على الأبعاد الفنية والخواص الطبيعية والميadianيكية للأقمشة المنتجة منها- رسالة ماجستير غير منشورة كلية الفنون التطبيقية-جامعة حلوان- ٢٠١٢-
- ٢٤-هناه كامل حسن : دراسة العلاقة بين عوامل التركيب البناي وعمليات التجهيز لبعض الأقمشة الصوفية المنسوجة لتحسين الخواص الاستعملية للملابس الجاهزة – رسالة دكتوراة غير منشورة – كلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان - ٢٠٠٠ .

Effect Of Different Elements Of The Structural Composition To Improve Some Functional Properties Of Rradiation Treatment Fabrics Using Microwave Radiation

Abstract:

Research aims to achieve better functional characteristics of cotton blended with likra that have been treated by microwave radiation therapy, search relevance is to determining the most appropriate standards for these fabrics in the most suitable mounting tissue , weft cover factor, and study of the effect on fabrics quality, and sufficiency of functionality. For this purpose, Suitable fabrics have been Producted with multiple variations. Ring spinning warp yarn specifications is Fixed for all produced fabrics under research(100% cotton yarn-No. 40/2 English numbering). Open end weft yarn No 30/1 blend cotton with Lycra (cotton, Lycra).

Samples have been spun in Egypt company for spinning and weaving in ,Mahalla Alkobra with the following specifications:

- Weaving structure: (Twill 3/3 –Rib weave3/3-Panama weave2/4-Satin weave6).
- weft cover factor (11.68-13.15-14.61).

After completion of the production of fabrics according to the specifications and the specific variables, primary equipment was made on them, then they have been treated with microwave using the power level (1000 watts) for (1 minute), then they have been treated using permeability water materials, then perform lab tests for evaluation of thier functional properties.

- After you apply the appropriate statistical methods, it was concluded that:
- The most appropriate samples in total quality is the sample that treated with microwave with weaving structur (Rib weave3/3), and with weft cover factor (14.61) .