



تأثير ظروف الصباغة الكبريتية على الخواص الوظيفية لأقمشة البنطلون الجينز باستخدام مواد آمنة بيئياً

أسماء سامي عبد العاطي سويلم

مدرس الملابس والنسيج بقسم الاقتصاد المنزلي - كلية التربية النوعية - جامعة طنطا

ملخص البحث :

من المعروف أن الصناعات النسجية تستخدم العديد من الكيماويات في العمليات الصناعية المختلفة ومعظم هذه الكيماويات تسبب تلوث بالبيئة وبعضاً يكون كارثياً، يكون مؤكسد أو مختزل مما يؤدي إلى تلف الأجهزة والأقمشة وقد تصيب الإنسان أيضاً بالأمراض أو التسمم. ومن أهم المواد المختزلة لصباغات الكبريت هي كبريتيد الصوديوم، وتسبب الصباغة بصبغات الكبريت مشاكل بيئية كبيرة، حيث يحرر كبريتيد الصوديوم غاز كبريتيد الهيدروجين الذي يسبب مخاطر عديدة. ومع إدخال المعالجة بالإإنزيم في الأقمشة جعله منتجاً صديقاً للبيئة ويؤكد نجاح الإنزيمات فاعليتها في معالجة الأقمشة وتنعيمها مما أدى إلى تحسين جودة المنتج النهائي وتمكنه من المنافسة سواء على النطاق العالمي أو المحلي. ولهذا فقد اهتم البحث بإيجاد مادة مختزلة آمنة بيئياً بدلاً من كبريتيد الصوديوم واستخدام الإنزيم في زيادة كفاءة القماش المستخدم ، بهدف الوصول إلى أنسنة ظروف الصباغة الكبريتية تحقق أفضل خواص وظيفية لأقمشة البنطلون الجينز باستخدام مواد آمنة بيئياً.

*وقد تم استخدام قماش قطن ١٠٠٪ ذو تركيب نسجي مبرد ٣/١ ، وكانت نمرة الخيط لكل من النساء واللحمة ١٣٠ غزل حلقي (ترقيم إنجلزي) ، وبعد إجراء المعالجات الأولية للقماش تم معالجة العينات بإنزيم السليوليز بثلاث تركيزات (١، ٢، ٣) جم / لتر للحصول على أنسنة تركيز ، بعدها تم استخدام زمرة المعالجة بالإإنزيم بثلاث أزمنة (٤، ٥، ٦٠) دقيقة ، وقد تم إجراء الاختبارات المعملية وذلك لتحديد أنسنة تركيز الإنزيم وأنسنة زمرة معالجة بالإإنزيم، ثم تطبيقها عند إجراء عملية الصباغة الكبريتية مع استبدال كبريتيد الصوديوم من حمام الصباغة بالجلوكوز بثلاث تركيزات (١، ٢، ٣، ٤، ٥) جم ، بعد ذلك تم إجراء الاختبارات المعملية للحصول على التركيز الأفضل للجلوكوز والمقارنة بين عينات كبريتيد الصوديوم والجلوكوز ، وقد تم الحصول على القماش المستخدم من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وتم إجراء الاختبارات المعملية بمعامل الجودة بنفس الشركة.

*بعد الوصول إلى نتائج هذه الاختبارات تم تطبيق الأسلوب الإحصائي المناسب وتقدير الجودة الكلية لهذه النتائج وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

١- تركيز الإنزيم المستخدم ٢ جم / لتر هو الأنسنة بالنسبة للخواص الوظيفية المقاسة بمعامل جودة ٨٣,٥٪ ، تركيز الإنزيم المستخدم ٣ جم / لتر هو الأقل بالنسبة للخواص الوظيفية المقاسة وذلك بمعامل جودة ٧٩,٣٪ .

٢- زمن المعالجة بالإنزيم ٤٥ دققة هو الأفضل بالنسبة للخواص الوظيفية المقاسة بمعامل جودة ٣٢٪ ، زمن المعالجة بالإنزيم ٦٠ دققة هو الأقل بالنسبة للخواص الوظيفية المقاسة وذلك بمعامل جودة ٥٥٪.

٣- القماش المصبوغ باستخدام المادة المختزلة الجلوكوز بتركيز ٤،٥ جم للمحلول هو الأفضل بالنسبة لقوه الشد ونسبة الاستطالة وذلك في اتجاهي السداء واللحمة بمعامل جودة ٩٨.٥٪ ، القماش المصبوغ باستخدام المادة المختزلة كبريتيد الصوديوم هو الأقل بالنسبة لقوه الشد ونسبة الاستطالة وذلك في اتجاهي السداء واللحمة بمعامل جودة ٩٠.٤٢٪.

٤- القماش المصبوغ باستخدام المادة المختزلة الجلوكوز بتركيز ١،٥ جم للمحلول هو الأفضل بالنسبة لعمق اللون وخواص الثبات اللوني للغسيل والاحتكاك وذلك بمعامل جودة ٧٦،١٠٪ ، القماش المصبوغ باستخدام المادة المختزلة كبريتيد الصوديوم هو الأقل بالنسبة لعمق اللون وخواص الثبات اللوني للغسيل والاحتكاك وذلك بمعامل جودة ٦٦،٠٠٪.

المقدمة :

تعتبر صناعة الملابس الجاهزة من الصناعات التي تلعب دوراً حيوياً في اقتصاديات الدول لذلك فإنها تحظى باهتمام كبير وخاصة في ظل المتغيرات العالمية في وقتنا الراهن ، وبناء على ذلك فإنه من الضروري توجيه العلم والتكنولوجيا الحديثة لتطوير هذه الصناعة ، حيث أن العلم والتكنولوجيا يشكلان قوى دفع كبيرة في رفع كفاءة العمل والانتاجية (نشوى محمد : ٢٠٠٩). وأصبح تركيز العالم على قضية البيئة وما لها من تأثير على صحة الإنسان متقدمة كبديل للطرق التقليدية للحصول على منتج نظيف وآمن بالنسبة للمستهلك وصديق للبيئة (نهى محمد : ٢٠١٣).

ومن المعروف أن الصناعات النسجية تستعمل الكيمياويات في العمليات الصناعية المختلفة ومعظم هذه الكيمياويات تسبب تلوث بالعوادم فبعضها يكون كارئ وبعضها يكون مؤكسد أو مختزل مما يؤدي إلى تلف الأجهزة والأقمشة وقد تصيب الإنسان أيضاً بالأمراض أو التسمم (أحمد بهاء ، محمود حمودة : ٢٠٠٥).

وتعتبر صبغات الكبريت ذات أهمية خاصة للألوان السوداء والكلوي والبني والزيتونى، وتستخدم صبغات الكبريت لصباغة الألياف السليلوزية ومخلوطاتها، ومن أهم المواد المختزلة لصباغات الكبريت هي كبريتيد الصوديوم، وتسبب الصباغة بصبغات الكبريت مشاكل بيئية كبيرة، حيث يحرر كبريتيد الصوديوم غاز كبريتيد الهيدروجين الذي يسبب مخاطر عديدة (<https://sites.google.com/site/sypteng/research/8>) ولهذا لم تعد الصبغات الكبريتية تستخدم كما كان في السابق.

وتعتبر من أهم التكنولوجيا المطروحة على الساحة العالمية الآن هي التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها في الصناعات النسجية (بسمة محمد : ٢٠٠٨). ومع إدخال المعالجة بالإنزيم في الأقمشة جعله منتجاً صديقاً للبيئة ويوعد نجاح الإنزيمات فاعليتها في معالجة الأقمشة وتنعيمها مما أدى إلى تحسين جودة المنتج النهائي وتمكنه من المنافسة سواء على النطاق العالمي أو المحلي (أحمد بهاء ، محمود حمودة : ٢٠٠٥).

وتعتبر ملابس الجينز من أهم المنتجات التي تلقى رواجاً في السوق العالمي حيث يستعملها فئات مختلفة من الأعمار صيفاً وشتاءً وبناء على ذلك تعتبر ملابس الجينز من الملابس العملية التي ترضي جميع الأنماط. وحيث أن كفاءة الأداء الوظيفي للملابس من أهم العناصر بل تعتبر من دعامات الجودة الأساسية ومع اتساع الأقمشة سواء المحلي أو التصدير فما زالت أقمشة "الدنجيم" من الأقمشة الهامة التي تحظى بعناية واهتمام الكثير من حيت أنها تسخير خطوط الموضة بكافة أشكالها وأنواعها(نشوى محمد: ٢٠٠٩) وعلى ذلك فقد اهتم هذا البحث

بدراسة تأثير ظروف الصباغة الكبريتية باستخدام مواد آمنة بيئياً على الخواص الوظيفية لأقمشة البنطلون الجينز .

مشكلة البحث :

تضخ في التساؤلات الآتية :

١- ما الفرق في الخواص الوظيفية بين العينات المعالجة بالإنzyme والعينات غير المعالجة للقماش المستخدم تحت البحث؟

٢- هل يؤثر تركيز الإنzyme المستخدم على الخواص الوظيفية للقماش تحت البحث؟

٣- ما تأثير زمن المعالجة بالإنzyme على الخواص الوظيفية للقماش المستخدم تحت البحث؟

٤- هل يؤثر تركيز الجلوكوز على الخواص الوظيفية للقماش المستخدم تحت البحث؟

٥- ما الفرق في الخواص الوظيفية بين الصباغة الكبريتية باستخدام كبريتيد الصوديوم والصباغة الكبريتية باستخدام الجلوكوز؟

أهمية البحث :

تتلخص أهمية البحث في الآتي :

١- إيجاد مادة مختزلة آمنة بيئياً بديلة لكبريتيد الصوديوم الذي يسبب مشاكل بيئية كبيرة.

٢- زيادة قابلية القماش للصباغة بطريقة آمنة بيئياً وتحسين الخواص الوظيفية وذلك باستخدام الإنzyme مما يزيد من كفاءة القماش المستخدم.

٣- محاولة إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه صناعة الملابس الجاهزة مع الوضع في الاعتبار البعد البيئي.

أهداف البحث :

تتمثل أهداف البحث في محاولة تحسين الخواص الوظيفية للقماش محل الدراسة من خلال التوصل إلى أنساب :

١- تركيز لإنzyme السليولوز يحقق أفضل خواص وظيفية للقماش المستخدم تحت البحث.

٢- ز من للمعالجة بالإنzyme يحقق أفضل خواص وظيفية للقماش تحت البحث.

٣- تركيز للجلوكوز يحقق أفضل خواص وظيفية للقماش تحت البحث.

فرضيات البحث :

يقوم البحث على الفرضيات التالية :

١- يوجد فرق ذو دلالة احصائية بين تركيز الإنzyme والخواص الوظيفية(قوة الشد، نسبة الاستطالة، التوبيخ) للقماش المستخدم تحت البحث.

٢- يوجد فرق ذو دلالة احصائية بين زمن المعالجة بالإنzyme والخواص الوظيفية (قوة الشد، نسبة الاستطالة، التوبيخ) للقماش تحت البحث.

٣- يوجد فرق ذو دلالة احصائية بين تركيز الجلوكوز والخواص الوظيفية(قوة الشد، نسبة الاستطالة) للقماش المستخدم المصبوغ تحت البحث.

٤- يوجد فرق ذو دلالة احصائية بين تركيز الجلوكوز وعمق اللون وخواص الثبات اللوني للغسيل والاحتكاك للقماش المستخدم المصبوغ تحت البحث.

مصطلحات البحث :

الصباغات الكبريتية : هذه الصبغات غير ذائبة ويستعمل في اختزالها كبريتوز الصوديوم أساساً على الألياف السليولوزية ويوجد حالياً بعض أنواع يذوب في الماء. (أحمد فؤاد النجاشى : ١٩٩٣)

جينز : وهو قماش من القطن ذو تركيب نسجي مبرد ٢/١ أو ٣/١ ، وقد اشتقت كلمة "جينز" من اسم مدينة تسمى جنوا بإيطاليا ولها عملة تسمى "الجين" كانت متداولة في القرن الرابع والخامس عشر، ثم أطلقت هذه الكلمة "جين" على نوعية الخامدة القطنية التي تباع أن ذلك حوررت فيما بعد إلى قماش الجينز. وفيتعريف آخر كان اسمه في البدء "الدينم" حيث نسج بادىء الأمر في إحدى مدن جنوب فرنسا وهي مدينة "نيم". (إيمان عمر : ٢٠١٠)

الإنزيم : هو مركب بروتيني يعمل كعامل محفز أو عامل وسيط تتجه الخلية الحية لسرع تفاعل كيميائي معين من دون أن يستهلك هو نفسه فيه أو يتغير ويتميز بالخصوصية والدقة في العمل . (نشوى محمد: ٢٠٠٩)

الجلوكوز : يعرف أيضاً باسم الدكستروز وسكر العنب وسكر الدم- ويكون من ٦ ذرات كربون ، ويوجد طبيعياً في أنسجة النبات ويكون أو ينتج عند إجراء تحل مائي للنشا، ويستخدم الجلوکوز في صناعة الحلويات . ومن الناحية التجارية فإن كلمة جلوکوز تطلق على عسل الجلوکوز وهو عبارة عن محليل نقية مركز سكرية ذات قيمة غذائية سكرية عالية وهي ناتجة من النشا وتحضر بتحليل مائي لنشا الذرة أو نشا البطاطس بواسطة الإنزيمات أو الأحماض أو بواسطة الإثنين معاً (أرنولد إيندر: ١٩٩٣) ، ويعتبر سكر الجلوکوز أهم السكاكر الأحادية المعروفة كذلك فإن الجلوکوز يعد بمثابة الوحدة البنائية لمعظم السكاكر العديدة الهامة كالنشا وسكر الجلوکوز مشتق من مركب الجلسر الدهيد وتركيب السكاكر الألدهيدية الأحادية يشير إلى صفاتها الإخترالية وذلك لإحتواها على مجموعة مختزلة حرة (مجموعة الدهيد المختزلة) . (محمد البسطويسي ، محمد محمود: ١٩٩٦)

حدود البحث :

اقصر البحث على :

- ١- قماش قطن ١٠٠٪ ذو تركيب نسجي مبرد ٣/١ .
- ٢- إنزيم السيلوليز بتركيز (١، ٢، ٣) جم / لتر.
- ٣- زمن المعالجة بالإنزيـم (٣٠، ٤٥، ٦٠) دقيقة .
- ٤- تركيز الجلوکوز (١،٥، ٣، ٤،٥) جم لمحلول الصبغة.
- ٥- البنطون الجينز .

منهج البحث :

يتبع هذا البحث المنهج التجاري التحليلي .

١- الدراسات السابقة :

* دراسة Akhil.K "Enzymatic Treatment of Man-Made Celluloses Fabrics (١٩٩٤)" بعنوان :

هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية معالجة أقمشة الجينز (الدينم) والملابس القطنية المغزولة والمنسوجة بإإنزيمات السيلولوز ، وأوضحت نتائج الدراسة أن إنزيمات السيلولوز تحسن المظهر السطحي للقطن بفعالية واضحة لملمسه وصلابته وتقلل من تكوين الزغب أو الوبر وذلك بعد تكرار عمليات الغسيل .

وتم الاستفادة من تلك الدراسة في معرفة أهمية دور إنزيم السيلولوز في تحسين المظهر السطحي وخواص أقمشة الجينز .

* دراسة طلعت محمود بعنوان " التغيرات في خواص صباغة الأقمشة بعد معالجتها بإإنزيم السيلولوز " (٢٠٠٠) :

وتناولت هذه الدراسة تأثير المعالجات بإإنزيمات على الخواص الأدائية للمنسوجات السيلولوزية ومردود هذه المعالجة على عمليات الصباغة اللاحقة باستخدام العديد من فصائل الصبغات التي روّعى في اختيارها تمتثليها مع المتطلبات البيئية

(الصبغات النشطة - المباشرة - الكرياتية الذاتية - الطبيعية) ، وأوضحت نتائج الدراسة أن المعالجة بإإنزيمات أدت إلى تغيرات في الخواص الأدائية للأقمشة المعالجة وأن مدى هذا التأثير يتوقف على نوع الإنزيم وكذلك طبيعة الخامسة السيلولوزية ، والمعالجة بإإنزيم وتأثيرها في خواص الصباغة للأقمشة السيلولوزية المعالجة بإإنزيمات وكذلك قابلية الأقمشة المعالجة للصباغات المستخدمة .

وتم الاستفادة من هذه الدراسة في التعرف على الصبغات الكرياتية وتأثير الإنزيم على خواص الصباغة ومدى قابلية الأقمشة للصباغات المستخدمة وذلك بعد المعالجة بإإنزيم .

* دراسة معروفة لأحمد بعنوان "تأثير اختلاف اتجاهات خطوط النموذج للبنطلون الجينز على بعض خواص الأداء الوظيفي" (٢٠٠٥) :

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير اختلاف اتجاهات زوايا الميل لخطوط الباترون المنفذ للبنطلون الجينز التقليدي للرجال لمنطقة الحجر على صحة الإنسان بالإضافة إلى خواص الأداء الوظيفي وذلك تحت تأثير قوة شد الحياكة عند الإجهاد الشديد لخط حجر البنطلون الأمامي والخلفي لما لها من عظيم الأثر في خواص الراحة والأداء ، وأوضحت نتائج الدراسة أن النموذج الثاني (١٥ أمام + ٤ خلف) هو أفضل النماذج الثلاثة من حيث الضبط والقبول أو المواءمة واحتل المركز الثاني من حيث المظهرية بعد النموذج الأول ، وأن الآراء بالنسبة لجدول المقاسات المقدم من قبل الباحث جاءت موافقة على معظم المقاسات .
وتم الاستفادة من تلك الدراسة في التعرف على البنطلون الجينز وأفضلية الجينز وخواص أدائها الوظيفي .

* دراسة سمر أحمد بعنوان "تأثير بعض عوامل التركيب البنائي النسجي لأقمشة البوليستر المصبوغة بصبغات آمنة بيئياً" (٢٠٠٩) :

هدفت هذه الدراسة إلى تحسين الأداء الوظيفي للملابس المصنوعة من البولي استر وذلك بصباغتها بصبغات آمنة بيئياً ، وتحديد عوامل التركيب البنائي النسجي التي تحقق أفضل خواص للملاعة الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث ، وتوصلت الدراسة إلى العينة المنتجة من خيط لحمة DTY ٤٨/١٥٠ بدون برم بكثافة لحمة ٥٩ حفة/بوصة وذات تركيب نسجي شبكي تقليدية المصبوغة في درجات الحرارة العالية أفضل عينات الدراسة على الإطلاق في جميع الخواص الطبيعية والميكانيكية وخواص الصباغة .
وتم الاستفادة من هذه الدراسة في التعرف على الصبغات الكبريتية .

* دراسة نشوى محمد بعنوان "تأثير اختلاف بعض أساليب التجهيز النهائي على الخواص الجمالية والوظيفية لملابس الجينز" (٢٠٠٩) :

تناولت هذه الدراسة خصائص أقمشة الذين المستخدمة في إنتاج ملابس الجينز، وبعض أساليب التجهيز النهائي لملابس الجينز والتقييات الحديثة المستخدمة في التجهيز، وتتأثر بعض أنواع التجهيز النهائي لملابس الجينز على الخواص الوظيفية والجمالية، وتوصلت الدراسة إلى أفضل عينات قماش سواء قطن أو مخلوط أعطت أفضل خواص ميكانيكية وهي المجهزة بالإنzyme ويليها العينات المجهزة بالحجارة وأخيراً المجهزة بالليزر .
وتم الاستفادة من تلك الدراسة في التعرف على الإنzymes والعوامل التي تؤثر على سرعة عمل الإنzyme، وميكانيكية عمل الإنzyme، واستخدام الإنzymes في مجال المنسوجات .

* دراسة رحاب محمد بعنوان "تحقيق أفضل الخواص الوظيفية لأقمشة الملابس الكتانية والمخلوطة المجهزة بمواد صديقة للبيئة" (٢٠١٠) :

وهدفت الدراسة إلى الوصول لأنسب ظروف عملية للتجهيز بمواد صديقة للبيئة للحصول على أفضل الخواص الوظيفية لأقمشة الملابس الكتانية والمخلوطة ، وأوضحت نتائج الدراسة أن القماش المنتج من خامة اللحمة كتان ١٠٠ % وباستخدام معامل تعطيل اللحمة ١١ وبالتركيب النسجي أطلس ٨ بإضافة علامات عند تركيز الإنzyme ٥ جرام / لتر هو الأفضل على الإطلاق بالنسبة لجميع خواص الأداء الوظيفية المختلفة وذلك بمعامل جودة (٨٨,٩ %)
وتم الاستفادة من تلك الدراسة في التعرف على الإنzymes ودورها في المعالجات الأولية ، ومميزات وعيوب استخدام الإنzymes .

* دراسة رحاب محمد ، محمد عبد المنعم بعنوان "تحسين قابلية الصباغة والخواص الوظيفية للأقمشة المخلوطة كتان/قطن بالمعالجة بالإنzyme" (٢٠١٢) :

هدفت الدراسة إلى تحسين قابلية الصباغة والخواص الوظيفية للأقمشة المخلوطة كتان/قطن بالمعالجة بالإنzyme ، حيث

استخدمت الدراسة إنزيم السليوليز بثلاث تركيزات (٣، ٢، ١) جرام / لتر ، زمنين (٣٠ ، ٦٠) دقيقة وكانت الأقمصة المستخدمة تحت البحث (مبرد منقوش ، شبكة تقليدية ، أطلس ٨ بتنقيل علامات) ، وأجريت اختبارات قوة الشد وعمق اللون واختبارات الثبات (ضوء - احتكاك - غسيل - عرق) ، وتوصلت الدراسة أن القماش المنتج بالتركيب النسجي شبكة تقليدية هو الأفضل بالنسبة لجميع خواص الأداء المختلفة بعد المعالجة بالإنزيم عند تركيز ١ جرام / لتر عند زمن ٦٠ دقيقة .

وتم الاستفادة من تلك الدراسة في التعرف على تأثير زمن المعالجة وتركيز إنزيم السليوليز على قوة الشد ودرجة عمق اللون والتباين لاحتكاك والثبات للغسيل .
* دراسة نهى محمد بعنوان " تحسين الخواص اللونية لأقمصة الكتان المعالجة بالإنزيمات والمصبوغة بالصبغات الطبيعية " (٢٠١٣) :

تناولت الدراسة معالجة صبغة الليينة للأقمصة المحتوية على الكتان وذلك لتحسين خواص الكتان وزيادة قابلية الصباغة عن طريق استخدام أنواع مختلفة من الإنزيمات ، وتوصلت الدراسة إلى زيادة قيم عمق اللون (K/S) بمعالجة الأقمصة الكتانية بالإنزيمات محل الدراسة وذلك لجميع الصبغات المستخدمة محل الدراسة ، كما زادت قيم عمق اللون (K/S) بمعالجة الأقمصة الكتانية بالإنزيمات قبل عملية الصباغة وذلك لجميع الصبغات المستخدمة محل الدراسة .

وتم الاستفادة من تلك الدراسة في التعرف على التوفيق المناسب للمعالجة بالإنزيم ، وأهمية الإنزيم في زيادة عمق اللون .
الصبغات الكبريتية :

هي صبغات غير منحلة في الماء تستخدم في الصباغة ، وتستخدم خصيصاً للحصول على الألوان الباهتة بطريقة اقتصادية ، ولصباغة الألياف السليولوزية . حافظ هذا النوع من الصبغات على أهميته الكبيرة ، مع وجود مشاكل بيئية مرتبطة بطريقة الصباغة (صياغة كبريتني - ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة) . وتدوّب هذه الصبغات في كبريتيد الصوديوم والصودا الكاوية أو أي مذيب قلوي مختزل ، وتفوق الصباغة الكبريتية صبغات الناقفول والصبغات المباشرة في درجة ثباتها للغسيل ، ولكنها تقل في هذا المجال عن صباغة الأحواض . (الصبغات الكبريتية جامعة أم القرى)

كبريتيد الصوديوم :
كبريتيد الصوديوم (أو سلفيد الصوديوم) هو مركب كيميائي له الصيغة Na_2S ، وهو ملح الصوديوم لمركب كبريتيد الهيدروجين.
الخصائص :

يوجد كبريتيد الصوديوم في الشكل الحر على شكل بلورات عديمة اللون لها رائحة البيض الفاسد، كما يمكن أن يوجد بشكله المائي. يحرر كبريتيد الصوديوم غاز كبريتيد الهيدروجين عند التلامس مع الحموض (حتى مع غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن هواء الزفير). وهو ينحل بسهولة في الماء ومحاليله ذات صفة قلوية قوية، كما يتميز بخواصه الاخترالية القوية.

الاستخدامات :

* يدخل في صناعة المركبات الأمينية، كما يدخل في تحضير العديد من الأصباغ الكبريتية.
* يستخدم لإزالة الشعر في الصناعات الجلدية.

* له دور مهم في التعدين (الصناعات المعدنية). (كبريتيد الصوديوم - ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة) إن التعرض المزمن (طويل المدى) لترانكيرز منخفضة (غير قاتلة) إلى غاز كبريتيد الهيدروجين عن طريق الجلد وجهاز التنفس والعين (العمل والسكن قرب المصانع والحقول النفطية مثلا) مسبباً أعراضًا ومخاطر يمكن تلخيصها:
حساسية دائمة للعين مترافق مع ألم، وتشوش رؤية .

- ضيق تنفس متزافق مع سعال .

- حساسية مزمنة الأنف والحنجرة تؤثر على حاسة الشم والذوق والصوت .

- فقدان الشهية ونوبات غثيان ودوخة .

- صداع مع أزمات عصبية ونفسية .

- نوبات فقدان الوعي (قد يؤدي للموت) .

هذه الأعراض المزمنة قد تكون منفردة أو مجتمعة حسب مدة التعرض(زمن العمل أو الإقامة) ومستواه، ومناعة الجسم البشري ونوعية الطعام .. الخ ، ولكن وبشكل عام ظهر بعض أو كل هذه الأعراض لدى العامل ستتعكس على جودة واقتصاد العمل من خلال :

- صعوبة تأقلم العامل مع جو العمل .

- تقلل من قدرة أداء العامل لعمله .

- تزداد حالات الحوادث الناتجة عن الإهمال .

كما يؤثر غاز كبريتيد الهيدروجين على البيئة بكمال عناصرها : الإنسان ، الحيوان، النبات، التربية، المعادن ... الخ.

وغاز كبريتيد الهيدروجين شديد الاحتراق، ويمكن أن يشكل مع الأوكسجين الجوي مزيج انفجاري، ويترافق عن احتراقه غاز ثاني أكسيد الكبريت شديد السمية أيضاً .

(<https://sites.google.com/site/sypteng/research/8>)

الإنزيمات :

هي مركبات عضوية حيوية قابلة للذوبان في الماء لها القدرة على تحويل المركبات المعقده إلى مواد بسيطة ذاتية (U.,S.K., S., 2001) ، وتساهم كعامل حفاز بيولوجي في تعجيل وتنشيط التفاعل دون التدخل فيه (شوى محمد: ٢٠٠٩) ، لذا فإن جرعة صغيرة منها تكفي لأداء مهامها ومن ثم يمكن تكرار استخدامها عدة مرات وباستخدام نفس الحمام عند توفر الظروف الملائمة للإنزيم. (M.C.Thiry:2001) وهي عبارة عن بروتينات معقدة التركيب ذات أوزان جزيئية عالية حيث يتكون الإنزيم من عدد كبير جداً من الأحماض الأمينية ترتبط بعضها بروابط بيتيدية. (أحمد بهاء، محمود حمودة: ٢٠٠٥)

* وتعتبر الإنزيمات صديقة للبيئة وذلك لأنها قابلة للتحلل تماماً كما أنها تحسن من خواص الأقمشة فعلى سبيل المثال جعل السطح أكثر لمعاناً ويتمنع بنعومة فريدة من نوعها بالمقارنة بالمعالجات التقليدية. (Danuta, Henryk: 2002)

إنزيم السليوليز :

يستخدم إنزيم السليوليز Cellulase في إزالة الوبرة بدلاً من الطريقة التقليدية التي تزال الوبرة فيها بالحرق مما يعكس سلبياً على الخامسة وكذلك على البيئة ، ويتم ذلك من خلال ظروف المعالجة الخاصة بالإنزيم من حيث (PH-الزمن-درجة الحرارة) وهذه الطريقة آمنة وصديقة للبيئة. (بسنة محمد: ٢٠٠١ ، Suammek,Akhil,M.:1994)

وقد وجد أن إنزيمات Cellulase - Pectinase تحسن قابلية الخام للصبغة ويزيد من كفاءتها بالإضافة إلى زيادة في عمق اللون وزيادة لمعان السطح ونعومته وتحسين خاصية المرونة وكذلك تحسين مقاومة الأقمشة للتجمد والكرمشة ، وهذا الأسلوب يساهم في تقليل درجة التلوث البيئي لكونها مواد آمنة وصديقة للبيئة. (M.I.Bahtiyari: 2011)

لما سبق وإظهار التركيب النسجي تم استخدام إنزيم السليوليز في هذا البحث .

٢- التجارب العملية والاختبارات المعملية :

أولاً : القماش المستخدم تحت البحث :

تم الحصول على القماش المستخدم تحت البحث من شركة مصر للغزل والنسيج بالجملة الكبرى.

حيث استخدم قماش قطن ١٠٠ % فالخامسة الأساسية لأقمشة الجينز التي تستخدم في تصنيع البنطلون هي القطن وذلك نظراً ل蔓انتها وهي تعتبر من الخامات شاقة الاستخدام وسهولة

التنظيف وإعطائهما خاصية الراحة للجسم لذلك تستخدم لفترات طويلة (ريهام فخرى : ٢٠٠٦)، كما تتميز خامة القطن بسهولة صباغتها وكذلك ثبات الصبغات الجيدة بها مما يجعل من السهل إنتاج خيوط وأقمشة ذات ألوان متعددة (إيمان عمر: ٢٠١٠) ويتوقف ذلك على نوع الصبغة المستخدمة . و اتخاذ البنطون الجينز اللون الأزرق في بادئ الأمر وفي الوقت الحالى قد تعددت الألوانه. (ريهام فخرى : ٢٠٠٦)

وتم استخدام تركيب نسجي مفرد ٣/١ حيث أن الأقمشة المبردية تعتبر أكثر ملائمة لتصنيع وإنماج الملابس التي تتطلب زيادة في قوة التحمل والمتانة العالية . (طارق محمد : ٢٠٠٥)

*مواصفات القماش المستخدم تحت البحث :

-عرض القماش الخام ١٦٠ سم

-وزن المتر المربع ١٦٨ جم

-وزن المتر الطولى ٢٧٠ جم

-نمرة خيط النساء ١/٣٠ قطن ١٠٠% غزل حلقي

-نمرة خيط اللحمة ١/٣٠ قطن ١٠٠% غزل حلقي

-ترقيم إنجلزي

ثانياً : معالجة الأقمشة المنتجة تحت البحث :

تم اجراء التجارب العملية والاختبارات المعملية للبحث بشركة مصر للغزل والنسيج بالمرحلة الكبرى كالتالى :

١- تم اجراء المعالجات الأولية الرطبة للأقمشة (ازالة البوش - الغليان فى قلوى - نصف تبييض) .

٢- لعمل عينات اختلاف تركيز الإنزيم ، تم استخدام جهاز Launder – Ometer Standard

Instrument

٣- بالنسبة لتركيز إنزيم ١ جم / لتر ، تم وضع العينات في ٤٠٠ مل ماء + ٨٠ مل اجيبتوول + ٢١ مل حمض الخليك + ٤٠ جم إنزيم و تم استخدام هذه الأحجام تبعاً لمقاس أو عية الجهاز المستخدم ، أما تركيز إنزيم ٢ جم / لتر فقد تم تكرار محتويات الحمام السابق مع

جعل تركيز الإنزيم ٠٩ جم ، وبالنسبة لتركيز ٣ جرام / لتر فكانت نفس الحمام السابق مع جعل تركيز الإنزيم ١٢ جم وجميع التركيزات كانت عند درجة حرارة ٥٠ ٥٥ م ولمدة ٦٠ دقيقة وعند درجة PH ٤٥

٤- بعد المعالجة مباشرة وضعت العينات في وسط قلوى لإيقاف نشاط الإنزيم ، حيث وضعت العينات في ٢ جم / لتر كربونات صوديوم عند درجة حرارة ٦٠ ٦٥ م لمدة ٥ دقائق .

٥- ثم تم شطف العينات بماء دافئ أولًا ثم بماء بارد (عادى) باستخدام مادة مبللة اسيبيكون ١٠٣٠ بمقدار ٢ جم / لتر لإزالة آثار الكربونات ، وتتجفف العينات باستخدام Box ساخن .

٦- عند الوصول إلى أنساب تركيز للإنزيم وهو ٢ جم / لتر تم تغيير زمن المعالجة بالإنزيم حيث استخدمت ثلاثة أزمنة : ٣٠ دقيقة ، ٤٥ دقيقة ، ٦٠ دقيقة ، وبعد الوصول إلى أنساب زمن وهو ٤٥ دقيقة تم تطبيق هذه الظروف عند إعداد العينات للصياغة الكبريتية سواء باستخدام كبريتيد الصوديوم أو باستخدام الجلوكوز .

٧- تم إجراء الصياغة الكبريتية باستخدام صبغة Sulphur Black BR وكان وزن العينة ٢٠ جرام ، وحجم الحمام ٣٠٠ مل حيث تمأخذ ١٠٠ مل ماء لإذابة ١,٥ جم صبغة كبريتية ،

١,٥ جم كربونات الصوديوم (وسط قلوى لإتمام التفاعل) ، ١,٥ جم كبريتيد الصوديوم(عامل مختزل للصبغة مسئول عن اختزال الصبغة لتثنيتها على القماش) تم أضيف للحمام ، عند درجة حرارة ١٠٠ م لمدة ٤٥ دقيقة ، تم غسلت العينات بماء بارد

ثم وضعت في ٢ جم / لتر ماء أكسجين لمدة ١٥ دقيقة (ربع ساعة) ، ثم غسلت العينات بماء ساخن باستخدام اسيبيكون ١٠٣٠ بتركيز ٢ جم / لتر .

٨- لصباغة العينات بالصباغة الكبريتية باستخدام الجلوکوز ، تمت نفس الخطوات السابقة مع استبدال كبريتيد الصوديوم بالجلوکوز حيث تم استخدام ثلاث تركيزات من الجلوکوز :

٩- تمت المقارنة بين الصباغة الكبريتية باستخدام كبريتيد الصوديوم ، والصباغة الكبريتية باستخدام الجلوکوز .

ثالثاً : العوامل الثابتة والمتحيرة في التجارب العملية :

***العوامل الثابتة :** تم تثبيت ما يلى :

١- نوع ونمرة خيوط النساء واللحمة المستخدمة .

٢- التركيب النسجي المستخدم .

٣- المعالجات الأولية الرطبة لجميع العينات المنتجة تحت البحث .

***العوامل المتحيرة :**

١- تركيز انزيم السيلوليوز . ٢- زمن المعالجة بالإإنزيم . ٣- تركيز الجلوکوز .

***رابعاً: الاختبارات المعملية التي تم اجراؤها على الأقمشة المنتجة تحت البحث :**

*أجريت هذه الاختبارات على العينات تحت البحث بمعامل الفحص والجودة بشركة مصر للغزل والنسيج بال محللة الكبرى في الجو القياسي (رطوبة $65\% + 2\%$ ، درجة حرارة $20 + 2$ م) ، وقد تضمنت هذه الاختبارات ما يلى :

١- اختبار قياس قوة الشد (Kg/cm) :

٢- اختبار نسبة الاستطاله (%) :

وللجرائم تم استخدام جهاز Fabric Tensile Strength طبقاً للمواصفة القياسية A.S.T.M., D, 5035-95-2003

٣- اختبار التوثير :

تم استخدام جهاز Random Tumble Pilling Tester وذلك طبقاً للمواصفة القياسية الأمريكية الأمريكية ١٩٥٩ - ٩٣ .

٤- اختبار قياس عمق اللون K/S :

تم استخدام جهاز Spectro Photometer,Data Colour International Model SF 600+ وذلك طبقاً للمواصفة القياسية المصرية ١٩٩٥ / ٢٨٦٤ .

٥- اختبار ثبات اللون للاحتكاك (جاف - رطب) :

تم استخدام جهاز Crok-Meter طبقاً للمواصفة القياسية AATCC Test Method 8-1977 وتم تقييم مدى التغير في لون العينات باستخدام المقياس الرمادي Grey Scale .

٦- اختبار ثبات اللون للغسيل :

تم استخدام جهاز Launder-Ometer Standar Instrument AATCC Test Method 61-1975 طبقاً للمواصفة القياسية Grey Scale .

خامساً : بعد الحصول على نتائج هذه الاختبارات تم تطبيق الأسلوب الاحصائي المناسب للوصول الى أفضل تركيز لإإنزيم السيلوليوز وأنسب زمن للمعالجة بالإإنزيم لتحسين الخواص الوظيفية لل MATERIALS المستخدم تحت البحث ، وكذلك أنساب تركيز لمادة الجلوکوز يحقق أفضل خواص وظيفية لأقمشة البنطلون الجينز المصبوغة بالصباغة الكبريتية .

٣- النتائج والمناقشة :

وقد تمتناول نتائج البحث وتحليلها احصائياً لإيجاد العلاقات المختلفة بين متغيرات البحث كالتالي:

أولاً: الفرض الأول: يوجد فرق ذو دلالة احصائية بين تركيز الإنزيم والخواص الوظيفية للقمash المستخدم تحت البحث.

جدول (١) تأثير اختلاف تركيز الإنزيم على الخواص الوظيفية للقمash المستخدم تحت البحث

الخاصية	نوع العينة			
	غير معالجة	تركيز إنزيم ١ جم / لتر	تركيز إنزيم ٢ جم / لتر	تركيز إنزيم ٣ جم / لتر
نسبة الاستطالة (%)	قوه الشد (كجم)	سداء لحمة	سداء لحمة	التوبيير
٢-٢	١٧	١٥	٤٤	٧٨
٣	١٣,٥	١٩	٣٦	٧٣
٤-٣	١٣,٥	١٧,٥	٣٨	٧٠
٤-٣	١٢,٥	١٦	٣٦	٦٨

يتضح من الجدول (١) تأثير اختلاف تركيز الإنزيم على الخواص الوظيفية للقمash المستخدم تحت البحث.

*ولقد تم استخدام أسلوب تحليل التباين لانحدار ومعدلات الانحدار الخطى لبيان معنوية تأثير العوامل المتباعدة محل الدراسة لكل خاصية كالتالى :

١- قوه الشد :

أولاً : قوه الشد في اتجاه السداء:

جدول (٢) تحليل التباين لبيان معنوية تأثير تركيز الإنزيم على قوه شد في اتجاه السداء

مستوى المعنوية	قيمة "ف"	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
.020	47.348	54.450	1	54.450	الانحدار (التباین بین المجموعات)
		1.150	2	2.300	SSE البواقي (التباین داخل المجموعات)
			3	56.750	SST التباین الكلی

يتضح من الجدول (٢) وجود فرق دال احصائياً عند مستوى معنوية ٠,٥ ، بين تركيز الإنزيم و قوه الشد في اتجاه السداء ، كما نلاحظ من الجدول (١) وجود علاقة عكسية بين تركيز الإنزيم و قوه الشد في اتجاه السداء ، وقد يرجع ذلك لأن المعالجة بالإنزيم السليوليز تحدث فقد في وزن الخامنة يتراوح من ٣ : ٥ % يصاحبها فقد في المثانة من ٢ - ١٠ % مع تحسن واضح في ملمس القماش (دعاء فوزى : ٢٠٠٦) ، ولقد تم استنتاج معادلة الانحدار الخطى لتمثل هذه العلاقة وذلك للاستفادة منها فى التنبؤ بقيمة قوه الشد في اتجاه السداء نظرياً عند أي قيمة لتركيز الإنزيم ، وجاءت المعادلة كالتالى:

$$y = 77.20 - 3.30 x$$

حيث : y = تعبير عن الخاصية المقاسة (المتغير التابع) وهو في هذه الحالة قوه الشد في اتجاه

السداء X = تعبير عن تركيز الإنزيم (المتغير المستقل)

ومن خلال التحليل الإحصائى تبين أن معامل الارتباط $R = 0.98$


ثانياً : قوة الشد في اتجاه اللحمة:

جدول (٣): تحليل التباين لبيان معنوية تأثير تركيز الإنزيم على قوة شد في اتجاه اللحمة

مستوى المعنوية	قيمة "ف"	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
.250	2.574	24.200	1	24.200	الانحدار (التباین بین المجموعات)
		9.400	2	18.800	SSE الباقي (التباین داخل المجموعات)
			3	43.000	التباین الكلی

يتضح من الجدول (٣) عدم وجود فرق دال احصائياً بين تركيز الإنزيم و قوة الشد في اتجاه اللحمة ، وجاءت معادلة الانحدار الخطى ومعامل الارتباط على النحو التالي :

$$y = 41.88 - 2.20 x \quad R=0.75$$



شكل (١) تأثير اختلاف تركيز الإنزيم على قوة الشد في اتجاهي السداء واللحمة .
يوضح الشكل (١) تأثير اختلاف تركيز الإنزيم على قوة الشد في اتجاهي السداء واللحمة .

٢- نسبة الاستطالة:

أولاً : نسبة الاستطالة في اتجاه السداء:

جدول (٤): تحليل التباين لبيان معنوية تأثير تركيز الإنزيم على نسبة الاستطالة في اتجاه السداء

مستوى المعنوية	قيمة "ف"	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
.889	.025	.113	1	.113	الانحدار (التباین بين المجموعات)
		4.538	2	9.075	SSE _{الباقي} (التباین داخل المجموعات)
			3	9.188	التباین الكلی

يتضح من الجدول (٤) عدم وجود فرق دال احصائياً بين تركيز الإنزيم و نسبة الاستطالة في اتجاه السداء ، وإن ظهر من الجدول (١) زيادة في نسبة الاستطالة في اتجاه السداء باستخدام الإنزيم وذلك مقارنة بالعينات غير المعالجة ، وجاءت معادلة الانحدار الخطى ومعامل الارتباط على النحو التالي :

$$y = 16.65 + 0.15 x \quad R = 0.11$$


ثانياً : نسبة الاستطالة في اتجاه اللحمة:

جدول (٥): تحليل التباين لبيان معنوية تأثير تركيز الإنزيم على نسبة الاستطالة في اتجاه اللحمة

مستوى المعنوية	قيمة "ف"	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
.117	7.078	9.113	1	9.113	الانحدار (التباین بين المجموعات)
		1.288	2	2.575	SSE _{الباقي} (التباین داخل المجموعات)
			3	11.688	التباین الكلی

يتضح من الجدول (٥) عدم وجود فرق دال احصائياً بين تركيز الإنزيم و نسبة الاستطالة في اتجاه اللحمة ، وجاءت معادلة الانحدار الخطى ومعامل الارتباط على النحو التالي :

$$y = 16.15 - 1.35 x \quad R = 0.88$$




شكل (٢) تأثير اختلاف تركيز الإنزيم على نسبة الاستطالة في اتجاهي السداء واللحمة يتضح من الجداول (٤ ، ٥) والشكل (٢) عدم تأثير تركيز الإنزيم على نسبة الاستطالة سواء في اتجاه السداء أو اتجاه اللحمة

٣- التوبيخ:

جدول (٦): تحليل التباين لبيان معنوية تأثير تركيز الإنزيم على التوبيخ

مستوى المعنوية	قيمة "ف"	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
.054	16.333	.613	1	.613	الانحدار (التباین بین المجموعات)
		.038	2	.075	الباقي (التباین داخل المجموعات)
			3	.688	التباین الكلی SST

يتضح من الجدول (٦) وجود فرق دال احصائياً عند مستوى معنوية ٠،٠٥ بين تركيز الإنزيم والتوبير، وجاءت معادلة الانحدار الخطى ومعامل الارتباط على النحو التالي :
 $y = 2.60 + 0.35 x$ $R = 0.94$



شكل (٣) تأثير اختلاف تركيز الإنزيم على التوبيير


يتضح من الجدول (٦) والشكل (٣) أن استخدام الإنزيم يحسن من مقاومة القماش للتوجيه ، ويرجع ذلك لمميزات السليولوز بأهمية كبرى في مجال تجهيز الأقمشة القطنية وذلك لقدرتها على تعليم سطح الخامدة وتحسين مظهرها كما في دراسة (نهي محمد : ٢٠١٣) .

*تقييم الجودة الكلية للخواص الوظيفية للقماش المعالج بتركيزات مختلفة من الإنزيم :

*في هذا التقييم تم تحويل نتائج القياسات والاختبارات العملية إلى قيم مقارنة (بدون وحدات) وتتراوح هذه القيم بين (صفر - ١٠٠)، حيث أن القيمة المقارنة الأكبر تكون الأفضل مع جميع الخواص المختلفة .

جدول (٧) تقييم الجودة الكلية للخواص الوظيفية للقماش تحت تأثير اختلاف تركيز الإنزيم

معامل الجودة (الكلية) %	معامل الجودة %	التوبيير	نسبة الاستطالة				قوة الشد				الخاصية نوع العينة
			معامل الجودة %	لحمة	معامل الجودة %	سداء	معامل الجودة %	لحمة	معامل الجودة %	سداء	
85.79	٥٠	٢,٥	١٠٠	١٧	٧٨,٩٥	١٥	١٠٠	٤٤	١٠٠	٧٨	غير معالجة
82.96	٦٠	٣	٧٩,٤١	١٣,٥	١٠٠	١٩	٨١,٨٢	٣٦	٩٣,٥٩	٧٣	تركيز إنزيم ١ جم /لتر
83.52	٧٠	٣,٥	٧٩,٤١	١٣,٥	٩٢,١١	١٧,٥	٨٦,٣٦	٣٨	٨٩,٧٤	٧٠	تركيز إنزيم ٢ جم / لتر
79.35	٧٠	٣,٥	٧٣,٥٣	١٢,٥	٨٤,٢١	١٦	٨١,٨٢	٣٦	٨٧,١٨	٦٨	تركيز إنزيم ٣ جم / لتر



شكل (٤) معامل الجودة لتأثير اختلاف تركيز الإنزيم على الخواص الوظيفية للقماش المستخدم في الجدول (٧) والشكل (٤) يتضح أن :

*أعلى معامل جودة باستخدام الإنزيم كان عند تركيز ٢ جم / لتر لذلك تم استخدام هذا التركيز للتطبيق في الخطوات اللاحقة وبالتالي نحصل على مقاومة التوبيير للقماش المستخدم مع الحفاظ على قوة الشد في الحدود المقبولة .

ثانياً: الفرض الثاني: يوجد فرق ذو دلالة احصائية بين زمن المعالجة بالإنzym والخواص الوظيفية للقماش المستخدم تحت البحث

جدول (٨) تأثير اختلاف زمن المعالجة بالإنzym على الخواص الوظيفية للقماش المستخدم تحت البحث

التوبيير	نسبة الاستطالة (%)		قوة الشد (كجم)		نوع العينة	الخاصةية
	لحمة	سداء	لحمة	سداء		
٣-٢	١٧	١٥	٤٤	٧٨	غير معالجة	
٣	١٦	١٧,٥	٤٢	٧٢	زمن ٣٠ دقيقة	
٤	١٥	١٨	٤٠	٧٦	زمن ٤٥ دقيقة	
٤-٣	١٣,٥	١٧,٥	٣٨	٧٠	زمن ٦٠ دقيقة	

يتضح من الجدول (٨) تأثير اختلاف زمن المعالجة بالإنزيم على الخواص الوظيفية للقماش المستخدم تحت البحث .

١- قوة الشد :

أولاً : قوة الشد

جدول (٩): تحليل التباين لبيان معنوية تأثير زمن المعالجة بإنزيم على قوة شد في اتجاه السداء

مستوى المعنوية	قيمة "F"	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
.252	2.545	22.400	1	22.400	SSR الانحدار (التباین بين المجموعات)
		8.800	2	17.600	SSE الباقي (التباین داخل المجموعات)
			3	40.000	SST التباین الكلی

يتضح من الجدول (٩) عدم وجود فرق دال احصائياً بين اختلاف زمن المعالجة بإنزيم وقوة

الشد في اتجاه السداء ، وجاءت معادلة الانحدار الخطى ومعامل الارتباط على النحو التالي :

$$y = 77.60 - 0.10 x \quad R = 0.74$$

ثانياً : قوة الشد في اتجاه اللحمة:

جدول (١٠): تحليل التباين لبيان معنوية تأثير زمن المعالجة بإنزيم على قوة شد في اتجاه اللحمة

مستوى المعنوية	قيمة "F"	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
.014	56.333	19.314	1	19.314	SSR الانحدار (التباین بين المجموعات)
		.343	2	.686	SSE الباقي (التباین داخل المجموعات)
			3	20.000	SST التباین الكلی

يتضح من الجدول (١٠) وجود فرق دال احصائياً عند مستوى معنوية ٠،٠١ بين زمن المعالجة


بإنزيم وقوة الشد في اتجاه اللحمة ، كما يظهر من الجدول (٨) وجود علاقة عكسية بين زمن

المعالجة بإنزيم وقوة الشد في اتجاه اللحمة حيث نقل قوة الشد بزيادة زمن المعالجة وهذا يتفق

مع (رحاب محمد ، محمد عبد المنعم : ٢٠١٢) ، وجاءت معادلة الانحدار الخطى ومعامل الارتباط

على النحو التالي :

$$y = 44.34 - 0.09 x \quad R = 0.75$$



شكل (٥) تأثير اختلاف زمن المعالجة بالإنزيم على قوة الشد في اتجاهي السداء واللحمة يتضح من الشكل (٥) تأثير اختلاف زمن المعالجة بالإنزيم على قوة الشد في اتجاهي السداء واللحمة .

٢-نسبة الاستطالة :

أولاً : نسبة الاستطالة في اتجاه السداء :

جدول (١١): تحليل التباين لبيان معنوية تأثير زمن المعالجة بالإنزيم على نسبة الاستطالة في اتجاه السداء

مستوى المعنوية	قيمة "ف"	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
.135	5.938	4.114	1	4.114	الانحدار (التباین بين المجموعات)
		.693	2	1.386	البواقي (التباین داخل المجموعات)
			3	5.500	التباين الكلي

يتضح من الجدول (١١) عدم وجود فرق دال احصائياً بين زمن العالجة بالإنزيم ونسبة الاستطالة في اتجاه السداء ، وجاءت معادلة الانحدار الخطى ومعامل الارتباط على النحو التالي :

$$y = 15.45 - 0.04 x$$

$$R = 0.86$$


ثانياً : نسبة الاستطالة في اتجاه اللحمة:

جدول (١٢): تحليل التباين لبيان معنوية تأثير زمن المعالجة بالإنزيم على نسبة الاستطالة في اتجاه اللحمة

مستوى المعنوية	قيمة "F"	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
.036	26.371	6.216	1	6.216	SSR الانحدار (التباین بین المجموعات)
		.236	2	.471	SSE الباقي (التباین داخل المجموعات)
			3	6.688	SST التباین الكلی

يتضح من الجدول (١٢) وجود فرق دال احصائياً عند مستوى معنوية ٠،٥٥ بين زمن المعالجة بالإنزيم ونسبة الاستطالة في اتجاه اللحمة ، ويلاحظ من الجدول (٨) وجود علاقة عكسية بين زمن المعالجة ونسبة الاستطالة في اتجاه اللحمة ، وجاءت معادلة الانحدار الخطى ومعامل الارتباط على النحو التالي :

$$y = 17.27 - 0.05 x \quad R = 0.96$$



شكل (٦) تأثير اختلاف زمن المعالجة بالإنزيم على نسبة الاستطالة في اتجاهى السداء واللحمة

يتضح من الشكل (٦) تأثير اختلاف زمن المعالجة بالإنزيم على نسبة الاستطالة في اتجاهى السداء واللحمة .


٣- التوبيخ:

جدول (١٣) : تحليل التباين لبيان معنوية تأثير زمن المعالجة بالإنزيم على التوبيير

مستوى المعنوية	قيمة "ف"	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
.168	4.481	.864	1	.864	الانحدار (التباین بين المجموعات)
		.193	2	.386	SSE _{الباقي} (التباین داخل المجموعات)
			3	1.250	SST _{التباین الكلی}

يتضح من الجدول (١٣) عدم وجود فرق دال احصائياً بين زمن المعالجة والتوبيير، و جاءت معادلة الانحدار الخطى ومعامل الارتباط على النحو التالي :

$$y = 2.54 + 0.02 x \quad R = 0.83$$




شكل (٧) تأثير اختلاف زمن المعالجة بالإنزيم على التوبيير

يتضح من الشكل (٧) تأثير اختلاف زمن المعالجة بالإنزيم على التوبيير .

*تقدير الجودة الكلية للخواص الوظيفية للقماش تحت تأثير اختلاف زمن المعالجة بالإنزيم :

جدول (٤) تقييم الجودة الكلية للخواص الوظيفية للقماش تحت تأثير اختلاف زمن المعالجة بالإنzyme

معامل الجودة % (الكلية)	معامل الجودة% الجودة	التبير	نسبة الاستطالة				قوه الشد				الخاصية نوع العينة
			معامل الجودة% لحمة	لحمة	معامل الجودة% سداء	سداء	معامل الجودة% لحمة	لحمة	معامل الجودة% سداء	سداء	
86.67	٥٠	٢,٥	١٠٠	١٧	٨٣,٣٣	١٥	١٠٠	٤٤	١٠٠	٧٨	غير معالجه
87.82	٦٠	٣	٩٤,١٢	١٦	٩٧,٢٢	١٧,٥	٩٥,٤٥	٤٢	٩٢,٣١	٧٢	زمن ٣٠ دقيقة
91.32	٨٠	٤	٨٨,٢٤	١٥	١٠٠	١٨	٩٠,٩١	٤٠	٩٧,٤٤	٧٦	زمن ٤٥ دقيقة
84.55	٧٠	٣,٥	٧٩,٤١	١٣,٥	٩٧,٢٢	١٧,٥	٨٦,٣٦	٣٨	٨٩,٧٤	٧٠	زمن ٦٠ دقيقة



شكل (٨) معامل الجودة لتأثير اختلاف زمن المعالجة بالإنzyme على الخواص الوظيفية للقماش المستخدم

من الجدول (٤) والشكل (٨) يتضح أن :

* أعلى معامل جودة على الاطلاق كان باستخدام الإنزيم عند زمن ٤٥ دقيقة لذلك تم استخدام هذا الزمن للتطبيق في الخطوات اللاحقة . وبالتالي تكون الظروف التي تم التوصل إليها قبل إجراء عملية الصباغة للقماش هي : تركيز إنزيم ٢ جم / لتر ، بزمن معالجة ٤٥ دقيقة .

ثالثاً: الفرض الثالث: يوجد فرق ذو دلالة احصائية بين تركيز الجلوکوز والخواص الوظيفية للقماش المستخدم المصحوب تحت البحث.

جدول (١٥) تأثير اختلاف تركيز مادة الجلوكوز على الخواص الوظيفية للقماش المصبوغ المستخدم

		نسبة الاستطالة (%)		قوة الشد (كجم)	الخاصية نوع العينة
لحمة	سداء	لحمة	سداء		
١٢,٥	١٦	٣٦	٦٢	عينات كبريتيد الصوديوم	
١٤	١٧,٥	٣٨	٦٤	تركيز ١,٥ جم	
١٢,٥	١٨,٥	٣٤	٦٨	تركيز ٣ جم	٣ جم
١٤	١٨	٣٨	٦٦	تركيز ٤,٥ جم	٤,٥ جم

يتضح من الجدول (١٥) تأثير اختلاف تركيز مادة الجلوكوز على الخواص الوظيفية للقماش المصبوغ المستخدم.

١- قوة الشد :

أولاً : قوة الشد في اتجاه السداء :

جدول (١٦): تحليل التباين لبيان معنوية تأثير تركيز الجلوكوز على قوة شد في اتجاه السداء

مستوى المعنوية	قيمة "F"	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
.200	3.556	12.800	1	12.800	الانحدار (التباین بين المجموعات)
		3.600	2	7.200	SSE _{الباقي} (التباین داخل المجموعات)
			3	20.000	SST _{التباین الكلي}

يتضح من الجدول (١٦) عدم وجود فرق دال احصائياً بين تركيز الجلوكوز وقوه الشد في اتجاه السداء ، وجاءت معادلة الانحدار الخطى ومعامل الارتباط على النحو التالي :

$$y = 62.60 + 1.07 x \quad R = 0.80$$


ثانياً : قوة الشد في اتجاه اللحمة:

جدول (١٧) : تحليل التباين لبيان معنوية تأثير تركيز الجلوکوز على قوة شد في اتجاه اللحمة

مستوى المعنوية	قيمة "ف"	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
.865	.037	.200	1	.200	الانحدار (التباین بین المجموعات)
		5.400	2	10.800	البواقي (التباین داخل المجموعات)
			3	11.000	التباین الكلي SST

يتضح من الجدول (١٧) عدم وجود فرق دال احصائياً بين تركيز الجلوکوز وقوة الشد في اتجاه اللحمة ، وجاءت معادلة الانحدار الخطى ومعامل الارتباط على النحو التالي :

$$y = 36.20 + 0.13 x \quad R = 0.13$$



شكل (٩) تأثير تركيز المادة المختزلة الجلوکوز على قوة الشد في اتجاهى السداء واللحمة

يتضح من الجدول (١٥) والشكل (٩) ما يلى :

- أعلى قوة شد في اتجاه السداء كان عند تركيز ٣ جم ، وأعلى قوة شد في اتجاه اللحمة كان عند تركيز ٥،٤ جم وتساوى معها تركيز ١,٥ جم .
- جميع تركيزات الجلوکوز أعطت قيم أعلى لقوه الشد في اتجاه السداء بمقارنتها بنظيرتها من عينات كبريتيد الصوديوم .

٢- نسبة الاستطالة :

أولاً : نسبة الاستطالة في اتجاه النساء :

جدول (١٨) : تحليل التباين لبيان معنوية تأثير تركيز الجلوكوز على نسبة الاستطالة في اتجاه النساء

مستوى المعنوية	قيمة "ف"	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
.163	4.667	2.450	1	2.450	الانحدار (التباین بین المجموعات)
		.525	2	1.050	SSE _{بواقي} (التباین داخل المجموعات)
			3	3.500	SST _{التباین الكلی}

يتضح من الجدول (١٨) عدم وجود فرق دال احصائياً بين تركيز الجلوكوز ونسبة الاستطالة في اتجاه النساء ، وجاءت معادلة الانحدار الخطى ومعامل الارتباط على النحو التالي :

$$y = 16.45 + 0.46 x \quad R = 0.83$$


ثانياً : نسبة الاستطالة في اتجاه اللحمة:

جدول (١٩) : تحليل التباين لبيان معنوية تأثير تركيز الجلوكوز على نسبة الاستطالة في اتجاه اللحمة

مستوى المعنوية	قيمة "ف"	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
.553	.500	.450	1	.450	الانحدار (التباین بین المجموعات)
		.900	2	1.800	SSE _{بواقي} (التباین داخل المجموعات)
			3	2.250	SST _{التباین الكلی}

يتضح من الجدول (١٩) عدم وجود فرق دال احصائياً بين تركيز الجلوكوز ونسبة الاستطالة في اتجاه اللحمة ، وجاءت معادلة الانحدار الخطى ومعامل الارتباط على النحو التالي :

$$y = 12.80 + 0.20 x \quad R = 0.44$$




شكل (١٠) تأثير تركيز المادة المختزلة الجلوکوز على نسبة الاستطالة في اتجاهي السداء واللحمة

يتضح من الجدول (١٥) والشكل (١٠) ما يلى :

- أعلى نسبة استطالة في اتجاه السداء كان عند تركيز ٣ جم ، وجميع تركيزات الجلوکوز أعطت قيم أعلى لنسبة الاستطالة في اتجاه السداء وذلك عند مقارنتها بنسبة الاستطالة في اتجاه السداء لعينات كبريتيد الصوديوم .
- أعلى نسبة استطالة في اتجاه اللحمة كان عند تركيز ٤,٤ جم لمحلول الصبغة وتتساوى معها تركيز ١,٥ جم .

*تقييم الجودة الكلية للخواص الوظيفية للقماش المصبوغ تحت تأثير اختلاف تركيز الجلوکوز :
جدول (٢٠) تقييم الجودة الكلية للخواص الوظيفية للقماش المصبوغ تحت تأثير اختلاف تركيز الجلوکوز

معامل الجودة الكلية (%)	نسبة الاستطالة				فوة الشد				الخاصية
	معامل الجودة %	لحمة	معامل الجودة %	سداء	معامل الجودة %	لحمة	معامل الجودة %	سداء	
90.42	٨٩,٢٩	١٢,٥	٨٦,٤٩	١٦	٩٤,٧٤	٣٦	٩١,١٨	٦٢	عيّنات كبريتيد الصوديوم
97.18	١٠٠	١٤	٩٤,٥٩	١٧,٥	١٠٠	٣٨	٩٤,١٢	٦٤	عيّنات جلوکوز تركيز ١,٥ جم
94.69	٨٩,٢٩	١٢,٥	١٠٠	١٨,٥	٨٩,٤٧	٣٤	١٠٠	٦٨	عيّنات جلوکوز تركيز ٣ جم
98.59	١٠٠	١٤	٩٧,٣٠	١٨	١٠٠	٣٨	٩٧,٠٦	٦٦	عيّنات جلوکوز تركيز ٤,٤ جم



شكل (١١) معامل الجودة لتأثير اختلاف تركيز المادة المختزلة الجلوکوز على الخواص الوظيفية للقماش المصبوغ المستخدم

من الجدول (٢٠) والشكل (١١) يتضح أن :

- القماش المصبوغ باستخدام المادة المختزلة الجلوکوز بتركيز ٤,٥ جم هو الأفضل بالنسبة للخواص الوظيفية المقاسة وذلك بمعامل جودة ٩٨.٥٩% .

- القماش المصبوغ باستخدام المادة المختزلة كبريتيد الصوديوم هو الأقل بالنسبة للخواص الوظيفية المقاسة وذلك بمعامل جودة ٩٠.٤٢% .

وهذا يدل على أن المادة المختزلة الجلوکوز حسنت من قوة الشد ونسبة الاستطاله وذلك في اتجاهي السداء واللحمة بمقارنتها بالمادة المختزلة كبريتيد الصوديوم وقد يرجع ذلك لتصاعد غاز كبريتيد الهيدروجين H_2S الحامضي مما يؤثر على السيليلوز ويضعف قوة الشد عند استخدام المادة المختزلة كبريتيد الصوديوم ، أما الجلوکوز (عسل البطاطس) فهو مادة آمنة بيئياً .

رابعاً: الفرض الرابع: يوجد فرق ذو دلالة احصائية بين تركيز الجلوکوز وعمق اللون وخواص الثبات للقماش المستخدم المصبوغ تحت البحث .

جدول (٢١) تأثير اختلاف تركيز مادة الجلوکوز على عمق اللون وخواص الثبات للقماش المصبوغ المستخدم

خواص الثبات				نوع العينة
الثبات للغسيل		الثبات للاحتكاك		
نضوج	غسيل	رطب	جاف	عمق اللون K/S
٤-٣	٣	٢	٣	١٠٠ عينات كبريتيد الصوديوم
٤-٣	٤	٤-٣	٤	٨٢,٤٨ تركيز ٤,٥ جم
٤-٣	٤-٣	٣	٤	٨٦,١٥ تركيز ٣ جم
٤-٣	٣	٣	٤-٣	٨٩,١٧ تركيز ١,٥ جم

يتضح من الجدول (٢١) تأثير اختلاف تركيز مادة الجلوکوز على عمق اللون و خواص الثبات للقماش المصبوغ المستخدم.


١- عمق اللون : K/S

جدول (٢٢) : تحليل التباين لبيان معنوية تأثير تركيز الجلوکوز على عمق اللون

مستوى المعنوية	قيمة "ف"	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
.507	.642	41.530	1	41.530	الانحدار (التباین بين المجموعات)
		64.661	2	129.322	SSE البواقي (التباین داخل المجموعات)
			3	170.852	SST التباین الكلی

يتضح من الجدول (٢٢) عدم وجود فرق دال احصائياً بين تركيز الجلوکوز و عمق اللون ، وجاءت معادلة الانحدار الخطى ومعامل الارتباط على النحو التالى :

$$y = 93.77 - 1.92 x \quad R = 0.49$$



شكل (١٢) تأثير تركيز المادة المختزلة الجلوکوز على عمق اللون

يتضح من الجدول (٢١) والشكل (١٢) ما يلى :

- أعلى عمق للون كان لعينات كبريتيد الصوديوم .

- كلما زاد تركيز الجلوکوز زاد عمق اللون ، وأن الفرق بين عمق اللون لعينات كبريتيد الصوديوم وأعلى تركيز لعينات الجلوکوز حوالي ١٠% وهى درجة مقبولة جداً وبالتالي تكون الأفضلية لعينات الجلوکوز حيث أن عينات الجلوکوز تحقق البعد البيئي .

٢- الثبات للاحتكاك :

أولاً : الثبات للاحتكاك (جاف) :

جدول (٢٣) : تحليل التباين لبيان معنوية تأثير تركيز الجلوکوز على الثبات للاحتكاك (جاف)

مستوى المعنوية	قيمة "ف"	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
.595	.391	.113	1	.113	الانحدار (التباین بين المجموعات)
		.288	2	.575	SSE الباقي (التباین داخل المجموعات)
			3	.688	SST التباین الكلي


يتضح من الجدول (٢٣) عدم وجود فرق دال احصائياً بين تركيز الجلوکوز والثبات للاحتكاك (جاف) ، وجاءت معادلة الانحدار الخطى ومعامل الارتباط على النحو التالى :
 $y = 3.40 + 0.10 x$ $R = 0.40$

ثانياً : الثبات للاحتكاك (رطب):

جدول (٢٤) : تحليل التباين لبيان معنوية تأثير تركيز الجلوکوز على الثبات للاحتكاك (رطب)

مستوى المعنوية	قيمة "ف"	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
.487	.714	.313	1	.313	الانحدار (التباین بين المجموعات)
		.438	2	.875	SSE الباقي (التباین داخل المجموعات)
			3	1.188	SST التباین الكلي

يتضح من الجدول (٢٤) عدم وجود فرق دال احصائياً بين تركيز الجلوکوز والثبات للاحتكاك (رطب) ، وجاءت معادلة الانحدار الخطى ومعامل الارتباط على النحو التالى :
 $y = 2.50 + 0.16 x$ $R = 0.51$



شكل (١٣) تأثير تركيز المادة المختزلة الجلوكوز على الثبات للاحتكاك (جاف ، رطب)

يتضح من الجدول (٢١) والشكل (١٣) ما يلى :

- تساوى تركيز ١.٥ جم جلوكوز مع تركيز ٣ جم جلوكوز وحققا أعلى قيم بالنسبة للثبات للاحتكاك (جاف).
- حقق تركيز ١.٥ جم جلوكوز أعلى قيم للثبات للاحتكاك (رطب).
- جميع عيّنات الجلوكوز بتركيزاتها المختلفة أعطت قيم أعلى من عيّنات كبريتيد الصوديوم سواء في الثبات للاحتكاك جاف أو الثبات للاحتكاك رطب .
- ٣-الثبات للغسيل :

أولاً : الثبات للغسيل (غسيل):

جدول (٢٥): تحليل التباين لبيان معنوية تأثير تركيز الجلوكوز على الثبات للغسيل (غسيل)

مستوى المعنوية	قيمة "ف"	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
.044	16.333	.613	1	.613	الانحدار (التباین بين المجموعات)
		.038	2	.075	البواقي (التباین داخل المجموعات)
			3	.688	التباين الكلي SST

يتضح من الجدول (٢٥) وجود فرق دال احصائياً عند مستوى معنوية ٠،٠٥ ، بين تركيز الجلوكوز والثبات للغسيل (غسيل) ، وجاءت معادلة الانحدار الخطى ومعامل الارتباط على النحو التالى :

$$y = 3.10 + 0.23 x \quad R = 0.94$$


ثانياً : الثبات للغسيل (نضوح) :

جدول (٢٦) : تحليل التباين لبيان معنوية تأثير تركيز الجلوکوز على الثبات للغسيل (نضوح)

مستوى المعنوية	قيمة "ف"	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
.282	2.130	.025	1	.025	الانحدار (التبين بين المجموعات)
		.012	2	.023	البواقي (التبين داخل المجموعات)
			3	.048	التبين الكلي SST

يتضح من الجدول (٢٦) عدم وجود فرق دال احصائياً بين تركيز الجلوکوز والثبات للغسيل (نضوح) ، وجاءت معادلة الانحدار الخطى ومعامل الارتباط على النحو التالي :


$$y = 3.42 + 0.047 x \quad R = 0.72$$



*تقدير الجودة الكلية لعمق اللون وخواص الثبات للفسيلي المصبوغ تحت تأثير اختلاف تركيز الجلوکوز :

جدول (٢٧) تقييم الجودة الكلية لعمق اللون وخواص الثبات للقماش المصبوغ تحت تأثير اختلاف تركيز الجلوکوز

معامل الجودة (الكلية)%	الثبات للغسيل				الثبات للاحتكاك				عمق اللون		الخاصية نوع العينة
	معامل الجودة% نضوح	معامل الجودة% غسيل	معامل الجودة% رطب	جاف	معامل الجودة% جاف	معامل الجودة% اللون	نوع العينة				
٦٦,٠٠	٧٠	٣,٥	٦٠	٣	٤٠	٢	٦٠	٣	١٠٠	١٠٠	عينات كبريتيد الصوديوم
٧٦,١٠	٦٨	٣,٤	٨٠	٤	٧٠	٣,٥	٨٠	٤	٨٢,٤٨	٨٢,٤٨	عينات جلوكوز تركيز ١,٥ جم
٧٣,٢٣	٧٠	٣,٥	٧٠	٣,٥	٦٠	٣	٨٠	٤	٨٦,١٥	٨٦,١٥	عينات جلوكوز تركيز ٣ جم
٧٠,٦٣	٧٤	٣,٧	٦٠	٣	٦٠	٣	٧٠	٣,٥	٨٩,١٧	٨٩,١٧	عينات جلوكوز تركيز ٤,٥ جم



شكل (١٥) معامل الجودة لتأثير اختلاف المادة المختزلة الجلوکوز على عميق اللون وخواص الثبات

من الجدول (٢٧) والشكل (١٥) يتضح أن :

- القماش المصبوغ باستخدام المادة المختزلة الجلوكوز بتركيز ١,٥ جم هو الأفضل بالنسبة لعمق اللون وخصائص الثبات وذلك بمعامل جودة ٧٦,١٠ % .

- القماش المصبوغ باستخدام المادة المختزلة كبريتيد الصوديوم هو الأقل بالنسبة لعمق اللون وخصائص الثبات وذلك بمعامل جودة ٦٦,٠٠ % .

نستخلص مما سبق :

*القماش المصبوغ باستخدام المادة المختزلة الجلوكوز حق أعلى على معامل جودة بالنسبة لقوية الشد ونسبة الاستطالة في اتجاهي السداء واللحمة (تركيز ٤,٥ جم) ، وكذلك بالنسبة لعمق اللون وخصائص الثبات (تركيز ١,٥ جم) .

*القماش المصبوغ باستخدام المادة المختزلة كبريتيد الصوديوم أعطى أقل معامل جودة على الاطلاق سواء بالنسبة لقوية الشد ونسبة الاستطالة في اتجاهي السداء واللحمة أو بالنسبة لعمق اللون وخصائص الثبات .

*وعلى هذا ينبغي استخدام الجلوكوز بدلاً من كبريتيد الصوديوم في عملية الصباغة الكبريتية وخاصة عند الأخذ الاعتبار أن مادة كبريتيد الصوديوم غير آمنة بيئياً .

التوصيات :

١-استبدال المادة المختزلة كبريتيد الصوديوم بالمادة المختزلة الجلوكوز وبذلك يمكن الصباغة بالصباغات الكبريتية .

٢-العمل على حل مشكلات الصناعة وإيجاد التكامل بين الجانب الأكاديمي ومصانع الملابس الجاهزة .

٣-الاستفادة من مميزات استخدام الإنزيمات الآمنة بيئياً في عمليات تجهيز وصباغة الأقمشة .

٤-الاهتمام بإجراء المعالجة بالإنzym قبل عملية الصباغة وذلك لتحسين قابلية القماش للصباغة

٥-العمل على تجهيز وصباغة الأقمشة باستخدام مواد آمنة بيئياً وبعد عن كل ما يؤدي إلى الإضرار بالبيئة والإنسان .

المراجع:

١-أحمد بهاء مصطفى، محمود حمودة الشققيرى: "تأثير المعالجات الأولية الصديقة للبيئة على بعض أقمشة الأقطان المصرية" - المؤتمر العلمي الثامن للفنون التطبيقية (الفنون التطبيقية بين التطور والابتكار في تصميم المنتج بالوطن العربي)- المحور الرابع والخامس - جامعة حلوان - ٢٠٠٥ م .

٢-أحمد فؤاد النجعاوى : " طباعة الألياف الصناعية وخلطاتها " - منشأة المعارف - الإسكندرية - ١٩٩٣ م .

٣-أرنولد إ. بندر : " قاموس التغذية وتكنولوجيا الأغذية (شرح كلمات ومصطلحات) " - المكتبة الأكاديمية - ١٩٩٣ م .

٤-إيمان عمر عبد اللطيف إبراهيم : " الإستفادة من التقنيات المختلفة للطباعة والتطرير على أقمشة الجينز لملابس الفتاة في مرحلة المراهقة " - رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - ٢٠١٠ م .

٥-بسمة محمد عبد الحميد عيد : "تأثير التحضيرات الحيوية على المعالجات اللاحقة للأقمشة القطنية " - رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان - ٢٠٠١ م.

٦-دعاة فوزى عبد الخالق خليل : "تأثير التجهيز الحيوى لأقمشة الملابس الجاهزة القطنية المعالجة بالراتنجات المختلفة والمنتجة ببعض التراكيب البنائية على الخواص الوظيفية " - رسالة دكتوراه غير منشورة - كلية الاقتصاد المنزلى - جامعة المنوفية - ٢٠٠٦ م.

٧-رحاب محمد على إسماعيل: "تحقيق أفضل الخواص الوظيفية لأقمشة الملابس الكتانية والمخلوطة المجهزة بممواد صديقة للبيئة" - رسالة دكتوراه غير منشورة - كلية التربية النوعية - جامعة طنطا - ٢٠١٠ م.

٨-رحاب محمد على إسماعيل ، محمد عبد المنعم رمضان : "تحسين قابلية الصباغة والخواص الوظيفية للأقمشة المخلوطة كتان/قطن بالمعالجة بالإإنزيم " - مجلة علوم وفنون دراسات وبحوث - المجلد الرابع والعشرون - العدد الرابع - أكتوبر ٢٠١٢ م.

٩-ريهام فخرى رزق الشافعى : "إعداد نموذج مقترن للبنطلون الجينز الحريري يتناسب وطبيعة الأجسام المصرية" - رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الاقتصاد المنزلى - جامعة المنوفية - ٢٠٠٦ م.

١٠-سمير أحمد مصباح قفونة : "تأثير بعض عوامل التركيب البنائى النسجى للأقمشة البوليستر المصبوغة بصبغات آمنة بيئياً " - رسالة دكتوراه غير منشورة - كلية الاقتصاد المنزلى - جامعة المنوفية - ٢٠٠٩ م.

١١-طارق محمد عبد الفتاح زغلول : "إعداد برنامج للتدريب المهني في مجال تصميم وتنفيذ العينة الأولى للبنطلون الجينز باستخدام الحاسوب الآلي " - رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان - ٢٠٠٥ م.

١٢-طلعت محمود حسن : "التعديلات في خواص صباغة الأقمشة بعد معالجتها بإإنزيم السليلوز" - المؤتمر العلمي السابع للفنون التطبيقية (نحو بيئه نظيفه) - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان - ٢٠٠٠ م.

١٣-محمد البسطويسي أمان ، محمد محمود يوسف : "كيمياء وتحليل الأغذية" - مكتبة المعارف الحديثة- الطبعة الأولى - ١٩٩٦ م.

٤-المعروف أحمد معروف محمد : "تأثير اختلاف اتجاهات خطوط النموذج للبنطلون الجينز على بعض خواص الأداء الوظيفي" - رسالة دكتوراه غير منشورة - كلية الاقتصاد المنزلى - جامعة المنوفية - ٢٠٠٥ م.

٥-نشوى محمد السيد عيد : "تأثير اختلاف بعض أساليب التجهيز النهائي على الخواص الجمالية والوظيفية لملابس الجينز" - رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الاقتصاد المنزلى - جامعة المنوفية - ٢٠٠٩ م.

٦-أنهى محمد عبده السيد : "تحسين الخواص اللونية لأقمشة الكتان المعالجة بالإإنزيمات والمصبوغة بالصبغات الطبيعية" - رسالة دكتوراه غير منشورة - كلية الاقتصاد المنزلى - جامعة المنوفية - ٢٠١٣ م.

17-Akhil,K. : " Enzymatic Treatment of Man-Made Celluloses Fabrics " , Genencor Ini 1 , South Son Francisco , CA,USA, 26 , No.10 , 1994

- 18-**Danuta Ciechanska, Henryk Struszczyk: "Enzymatic Treatment of Viscose Fibres Based Woven Fabric", FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, October/ December 2002.
- 19-**M.C. Thiry: "Enzymes in the Toolbox", AATCC Review, Vol 1, No 8, August 2001.
- 20-**M. I. Bahtiyari: "Effect of Different Enzymes on Mechanical Properties of Linen Fabrics, Industriatextil, Vol. 62, Nr. 1, 2011.
- 21-**Suammek., Akhil K. and M.Margaretm: "Optimizing the Use of Cellulase Enzymes", Textile Chemist and Colorist, Vol. 26, NO. 2, February 1994.
- 22-**U.Sayed, S.K.Mishra, S.Rashinker: "Novel Trends in Textile Preparatory Processes", Part 1, Colourage, December 2001.
- ٢٣- صباغ كبريتى - ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة صباغ _ كبريتى
<http://ar.m.wikipedia.org/wiki/>
- ٢٤- كبريتيد الصوديوم - ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة كبريتيد _ الصوديوم/ ...
ar.m.wikipedia.org/wiki/
- 25-**<https://sites.google.com/site/sypteng/research/8>
- ٢٦- الصبغات الكبريتية - جامعة أم القرى
<https://uqu.edu.sa/page/ar/66311>

The Effect Of Sulfur Dyeing Conditions On The Functional Properties Of Jeans Trousers Fabrics Using Environmentally Safe Materials

Assmaa Samy Abd-Elaty Swelam

Lecturers: Clothes and Textiles, Home Economics Department, Faculty of Specific Education, Tanta University

Abstract: It is well known that the textile industries used many chemicals in various industrial processes, and most of these chemicals cause pollution. Some have complaints and some of them have a reducing or oxidizing, which leads to damage to the hardware and fabrics, have also infect human disease or poisoning. Among the most important reduced materials for sulfur dyes are sodium sulfide, and sulfur dyeing pigments cause significant environmental problems, which frees sodium sulfide gas hydrogen sulfide, which causes many risks. However enzyme treatment entry in fabrics make it productive Eco-friendly and confirms the success of enzymes effectiveness in dealing with fabrics and softening leading to improve the final quality of the product and enable competition both globally or local scale. SO that search was interested in finding a material reductase safe environmentally alternative to sodium sulfide and the use of the enzyme to increase the efficiency of the fabric used, in order to reach the most suitable conditions for sulfur dyeing achieve the best functional properties of jeans trousers fabrics using environmentally safe materials.

* It was used 100% cotton fabric with a textile structure Twill 3/1, and the thread number for each of the warp and weft 30/1 ring spinning (English numbering), and after the primary treatment of fabric and then the samples treatment with cellulase enzyme in three concentrations (1, 2, 3) g / l for the most suitable concentration, then was the use of an enzyme processing time to three times (30,45, 60) minutes, was conducted laboratory tests to determine the most suitable concentration of the enzyme and the most appropriate time processing enzyme, and then applied when a sulfur dyeing process with replacement of sodium sulfide from the dye bath in three glucose concentrations (1.5, 3, 4.5) g. After that was conducted laboratory tests to get a better concentration of glucose and comparison between samples of sodium sulfide and glucose, fabric used has been getting from Misr Company for spinning and Weaving in El-Mahalla El-Kobra and were conducted laboratory tests by a factor of quality in the same company.

* After reaching the results of these tests were appropriate statistical method applied and assess the overall quality of these results. **The study found the following results:**

1. The concentration of the used enzyme 2 g / l is the most appropriate for the measured functional properties by quality factor 83.52%, the concentration of the used enzyme 3 g / l is the least for the measured functional properties by the quality factor 79.35%.
2. Enzyme treatment time of 45 minutes is best for the measured functional properties by quality factor 91.32%, enzyme treatment time is 60 minutes at least for the measured functional properties by the quality factor 84.55%.
3. Fabric dyed using material reduced glucose concentration of 4.5 g of the solution is the best for the tensile strength and the percentage of elongation and in the directional warp and weft by a factor of quality 98.59%, fabric dyed using material reducing sodium sulfide is the least for tensile strength and percentage elongation and in the directional warp and weft by a factor of quality 90.42%.
4. Fabric dyed using material reducing glucose concentration of 1.5 g of the solution is the best for color depth and stability properties and that by a quality factor 76.10%, fabric dyed using quality material reducing sodium sulfide is the least for the color depth and the properties of the Stability by quality factor 66.00% .