



تحقيق افضل الخواص الوظيفية والجمالية لأقمشة المفروشات المنزلية باستخدام تقنيات الطباعة الحديثة

ولاء زين العابدين السيد المهر

مدرس الملابس والنسيج بقسم الاقتصاد المنزلي- كلية التربية النوعية - جامعة طنطا

ملخص البحث :

يهدف البحث إلى إجراء دراسة تجريبية للوصول إلى أنساب نوع قماش منتج بنسب خلط مختلفة يحقق أفضل الخواص الوظيفية والجمالية لعملية الطباعة ، و أنساب مادة ربط مساعدة لمادة الطباعة ، وأنسب تركيز لمادة الربط المساعدة التي تحقق افضل النتائج لعملية الطباعة ، ولتحقيق اهداف البحث تم استخدام ثلاثة أنواع من الأقمشة وهي (قطن ١٠٠% - مخلوط "قطن / بولي إستر ٥٠% - ٥٠% " - مخلوط "قطن / بولي إستر ٦٥% : ٣٥%) بالتركيب النسجي السادة ، وثلاثة أنواع من مواد الربط المساعدة بتركيزاتهم المختلفة - حامض الستريك بثلاث تركيزات (٥ جم / لتر ، ١٠ جم / لتر ، ١٥ جم / لتر) - ثانية سترات الصوديوم بثلاث تركيزات (٥ جم / لتر ، ١٠ جم / لتر ، ١٥ جم / لتر) - ثالثي سترات الصوديوم بثلاث تركيزات (٥ جم / لتر ، ١٠ جم ، ١٥ جم / لتر) وتوصلت النتائج إلى : أن القماش المنتج من خامة قطن ١٠٠% وبتركيز ١٠ جم من حامض الستريك هو الأفضل وذلك بالنسبة لجميع الخواص الوظيفية والجمالية للأقمشة المطبوعة تحت البحث وذلك بمعامل جودة ٧٨.٢١% .. بينما كان القماش المنتج من خامة مخلوط قطن ٥٠% : بولي إستر ٥٠% وبتركيز ٥ جم من ثنائية سترات الصوديوم هو الأقل على الإطلاق وذلك بالنسبة لجميع الخواص الوظيفية والجمالية للأقمشة المطبوعة تحت البحث وذلك بمعامل جودة ٦٣.٥٧% . ونتيجه لما اثبتتة الدراسات من ان حامض الستريك له تأثير ضار على شبلونات الطباعة نتيجة تحرر الحمض بدرجة كبيرة فتم إستبعاد العينات المعالجة بحامض الستريك والأخذ في الإعتبار العينات التي تلتها في الترتيب والمعالجة بملح الحمض والذي يعمل على تحرر الحمض بدرجة أقل و الذي له نفس القدرة على تكوين فيلم غير مرئي لثبيت الطباعة على القماش مع الحفاظ على جميع الخواص الوظيفية والجمالية لعملية الطباعة من خواص (ثبات اللون للإحتكاك "جاف - رطب " ، ثبات اللون للغسيل "نضوح الغسيل" ، اختبار ثبات اللون للقوى "نضوح الكى - درجة الكى" ، اختبار ثبات اللون للضوء) ، وبناءً على ذلك يمكن توفير الطاقة والوقت المستخدم في عملية الطباعة مع الحفاظ على الخواص الوظيفية والجمالية للأقمشة المطبوعة من خلال إستبدال مادة (ثنائي فوسفات الأمونيوم بتركيز ١٠ جم) و التي تحتاج الى عملية التحميص لثبيت الطباعة على النسيج بكلام من مادة الربط المساعدة (ثلاثي سترات الصوديوم تركيز ١٥ جرام) وكذلك مادة (ثانية سترات الصوديوم تركيز ١٥ جم) وإلغاء عملية التحميص.

مقدمة:

يحظى قطاع الصناعات النسيجية باهتمام كبير ومتزايد لإدخال النظم الحديثة والإقتصادية في العمليات الإنتاجية المختلفة لتحقيق جودة المنتج. ويشهد العالم طفرة تكنولوجية كبيرة في جميع المجالات وخاصة مجال صناعة أقمشة المفروشات حيث تحقق نفعاً إقتصادياً كبيراً بجانب المنفعة الوظيفية والجمالية وللاهتمام بإنتاج أقمشة ذات جودة عالية من خلال الأساليب التطبيقية المبتكرة المستخدمة والتي تتيح رؤية نسجية وجمالية جديدة بهدف زيادة تسويقها لمواجهة التحديات العالمية. ويعود قطاع التجهيز أحد القطاعات الهامة في هذه الصناعة، وقد تطورت المعالجات الرطبة لجميع أنواع الأقمشة الطبيعية والمخلوطة وكذلك الصناعية خلال السنوات السابقة تطوراً هائلاً وسريعاً. وقد ساعد هذا التطور في تخفيف درجات الحرارة المستخدمة في عمليات المعالجة الأولية وكذلك زمن المعالجة وكثافات المياه المستخدمة واستحداث مواد مساعدة ولكن بالرغم من هذا التطور فإنه ينبغي توخي الحذر في الاتصال مع التقنيات المستخدمة في التجهيز النهائي ومنها عملية الطباعة مع الخواص الفسيولوجية وخواص الراحة الطبيعية الكامنة والمتوفّرة بها. ويقوم من طباعة المنسوجات على الإمكانيات المختلفة للعناصر الفنية بما يتماشى والطرق الطباعية المتعددة والمتنوعة والتي تساعدهما تحويله من خصوصيات وتقنيات على إظهار الشكل المطبوع والقيمة التعبيرية له. كما تتصف الوسائل المستخدمة في الطباعة بالتنوع والتعدد والإسفنج والاسطمبات والشاشات الحريرية. وتعتبر طباعة المنسوجات فرع من فروع صناعة المعالجة الرطبة للمنسوجات وبشكل أساسى تعتبر الطباعة شكلاً من أشكال الصبغ أو الصباغة والتي يتم فيها تطبيق الصبغ على مناطق محددة بدلاً من تطبيقها على القماش ككل . ويكون لدى النماذج الناتجة متعددة الألوان تأثيرات فنية وجذابة والتي تدعم قيمة المنسوجات بشكل أكبر بكثير من المنسوجات المنساء . ويوجد أنواع عديدة من الصبغات التي تستخدّم في عملية الطباعة مثل صبغات الجمنت والصبغات النشطة . وللطباعة بعاجان البجمنت عدة مميزات جعلت لهادور الأكبر في طباعة المنسوجات خاصة المفروشات المنزليه ولها اهتممت الدراسة بعاجان البجمنت وكيفية الاستفادة منها في اثراء القيمه الوظيفيه والجماليه للمطبوعات من ناحيه ودمج العمليات التي تمر بها هذه المطبوعات اثناء عملية الطباعة من ناحية اخرى . وبناءً على ذلك فقد اهتم البحث بدراسة تقنيات الطباعة الحديثه وذلك تحت عنوان "تحقيق أفضل الخواص الوظيفية والجمالية لأقمشة المفروشات المنزليه باستخدام تقنيات الطباعة الحديثه "

مشكلة البحث : تتحصّر مشكلة البحث في الإجابة على التساؤل التالي :

كيف يمكن رفع مستوى منتجات طباعة المفروشات المنزليه وتقليل التكلفة مع الحفاظ على جميع الخواص الوظيفية والجمالية لعملية الطباعة؟

ويتفرّع من التساؤل الرئيسي التساؤلات الفرعية التالية .

١ - ما إمكانية استخدام مواد مساعدة لعملية الطباعة تؤدي إلى تقليل الطاقة والجهد ورفع جودة المنتج ؟

٢ - هل استبدال حامض الستريك بأملاح أخرى في طباعة البجمنت يساعد في التغلب على مشكلة التأثير على الشبلونات ؟

أهداف البحث : يهدف البحث للوصول إلى أنساب :

١ - نوع قماش منتج بنسب خلط مختلفة تتحقق أفضل الخواص الوظيفية والجمالية .

٢ - مادة ربط مساعدة لمادة المعالجة يساعد في الحصول على أفضل خواص وظيفية لعملية الطباعة .

٣ - تركيز لمادة الربط المساعدة التي تتحقق أفضل النتائج لعملية الطباعة .

أهمية البحث : تتنّصّح أهمية هذا البحث فيما يلى :

١ - مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال طباعة البجمنت .

- ٢ - توفير الطاقة والوقت المستخدمة في عملية الطباعة مع الحفاظ على الخواص الوظيفية والجمالية للأقمشة مثل (زهاء اللون - ثبات اللون للاحتكاك - ثبات اللون للغسيل - ثبات اللون للضوء)
- ٣ - المساهمة في الإرقاء بجودة طباعة أقمشة المفروشات المنزلية .

فروض الدراسة :

- ١- يوجد فرق ذو دلالة احصائية بين نسب تركيز حامض الستريك والخواص الوظيفيه والجماليه للأقمشه المطبوعة تحت البحث .
- ٢- يوجد فرق ذو دلالة احصائية بين نسب تركيز ثاني سترات الصوديوم والخواص الوظيفيه والجماليه للأقمشه المطبوعة تحت البحث .
- ٣- يوجد فرق ذو دلالة احصائية بين نسب تركيز ثلثي سترات الصوديوم والخواص الوظيفيه والجماليه للأقمشه المطبوعة تحت البحث .
- ٤- يوجد فرق ذو دلالة احصائية بين اختلاف نوع الخامه المستخدمه والخواص الوظيفيه والجماليه للأقمشه المطبوعة تحت البحث .
- ٥- لا يوجد فرق ذو دلالة احصائيه بين مادة ثاني سترات الصوديوم بتركيز ١٥ جم ومادة فوسفات ثالثي الأمونيوم بتركيز ١٠ جم علي الخواص الوظيفيه والجماليه للأقمشه المطبوعة تحت البحث .

حدود البحث : اقتصر البحث علي استخدام :-

- ١- ثلاثة انواع من الأقمشه :
(قطن %١٠٠ - مخلوط "قطن / بولي استر" %٥٠ - مخلوط "قطن / بولي استر" %٦٥ : %٣٥) بالتركيب النسجي السادة وهي :-
- ٢- ثلاثة انواع من مادة الرابط المساعدة بثلاث تركيزات مختلفه وهي :
- حامض الستريك بثلاث تركيزات (جم / لتر ، ١٠ جم / لتر ، ١٥ جم / لتر)
- ثاني سترات الصوديوم بثلاث تركيزات (جم / لتر ، ١٠ جم / لتر ، ١٥ جم / لتر)
- ثلثي سترات الصوديوم بثلاث تركيزات (جم / لتر ، ١٠ جم / لتر ، ١٥ جم / لتر)

منهج البحث : يعتمد هذا البحث على المنهج التجاربي التحليلي لتحقيق أهداف البحث .

مصطلحات البحث :

الطباعة printing

- **لغويأ :** (طبع) الشئ - طبعاً وطباعة أي صباغة - صورة في صورة ما - ونقشه ورسمه وجمع اللغة العربية مجمع اللغة العربية . ("المعجم الوجيز" - ١٩٩٦ م).
- **علمياً :** صباغة موضعية حيث يتم نقل الرسم او التصميم إلى سطح الخامه بحيث تأخذ وضعاً محدداً بإستخدام وسيط مناسب لنقل اللون بحيث يبقى محفوراً في الموضع المطلوبه ولا يتعداها إلى غيرها (مصطفى محمد ، وأخرون - ٢٠٠٠ م) .

المفروشات Upholstery

- المفروشات مصطلح يشمل جميع أنواع الأقمشة المستخدمة في كساء المقاعد والجدران وعمل الستائر مثل أقمشة الدامسك والزردنخان ومعظم أقمشة الجاكارد بصفة عامة (عبد المنعم صبرى ، وأخرون - ١٩٧٥)
- وتعرف المفروشات أيضاً أنها كل ما يفرض من متعال البيت سواء على الجدران والأرضيات أو الأثاث ويستخدم لأغراض وظيفية وكذلك لإقامة لمسة جمالية للمكان (إيناس محمود خلف - ٢٠٠٢)

الخواص الوظيفية : Functional properties

هي الإستخدام الحقيقي للمنتج النسجي أو غير النسجي في الظروف البيئية المحيطة أو التي من خلالها يمكن إستخلاص المتطلبات الأساسية للاستخدام وهي الخواص التي تحدد جودة المنتج على أساسها .

(على السيد زلط - آخرون ٢٠١٣)

الدراسات السابقة المرتبطة بالبحث :

(١) دراسة : على السيد زلط ، وأخرون - (٢٠١٣م) : هدفت الدراسة إلى : التعرف على خواص أقمشة المفروشات والأسفاردة من اختلاف معامل التغطية لضبط جودة وتصميم وإنتاج أقمشة المفروشات ، والمساهمة في الارتفاع بجودة أقمشة المفروشات في الأسواق المحلية . وتوصلت الدراسة إلى : - خاصية نافذية الهواء : - أقل معدل للفاذية تحقق بإستخدام التركيب النسجي المبرد ٢/١ عند معامل تغطية ٣٣.٥ وكان (٩٤.٦) لتر / سم / ث - خاصية مقاومة الإحتكاك : أعلى مقاومة لاحتكاك تحقق بإستخدام التركيب النسجي مبرد ٢/٢ وكان ٣٠٠ لفة . - خاصية وزن المتر مربع : - أعلى وزن للمتر مربع تحقق بإستخدام التركيب النسجي الهانيكوم عند معامل تغطية ٣٣.٥ وكان ٢٣٣.٦ جم وتفيد هذه الدراسة البحث الحالي في : انتسب الخواص الوظيفية من (وزن المتر مربع - نافذية الهواء - التوبيير - تشريب العينات للماء - قوة الشد - قوة الإسطالة - مقاومة الإحتكاك) والتي يجب توافرها في أقمشة المفروشات لتوفير خاصية الراحة وإعطاء الجودة المطلوبة .

(٢) دراسة : زينب محمد حسين مصطفى - (٢٠١٣م) : هدفت الدراسة إلى : دراسة معايير الجودة لعملية التطريز الآلية للتصميمات الزخرفية في صناعة مفروشات أطقم الأسرة المطرزة آليا (الملاءات وأغطية الوسائد والخداديات) وتطبيق منهجه ٦ سيجما لخفض تكاليف التطريز الآلية للتصميمات الزخرفية في صناعة مفروشات أطقم الأسرة المطرزة آليا وتوصلت الدراسة إلى " فعالية تطبيق منهجه ٦ سيجما في تقليل العيوب التي ظهرت في الإنتاج أثناء مرحلة التطريز الآلية لأطقم الأسرة مما أدى إلى إنخفاض نسبة تكاليف الجودة السببية لهذه العيوب في مرحلة التحسين وتفيد هذه الدراسة البحث الحالي في : تدعيم الإطار النظري والعملي الخاص بالمفروشات وأفادت الدراسة أيضاً في التعريف على المواصفات العامة لأطقم الأسرة وطرقأخذ مقاساتها وطرق صناعتها .

(٣) دراسة : عبد الرحيم عبد الغنى رمضان ، وأخرون - (٢٠١٢م) هدفت الدراسة إلى : التعرف على التقنيات المختلفة للتجهيز المقاوم للتجعد للأقمشة القطنية ، التعرف على المواد الأمنة بيئيا المستخدمة في التجهيز المقاوم للتجعد وكذلك الطباعة، التعرف على تأثير اختلاف التراكيب النسجية على تحقيق الأستفادة القصوى من الطباعة والتجهيز المقاوم للتجعد . وتوصلت الدراسة إلى : أفضل التراكيب النسجية إستجابة لعملية الطباعة والتجهيز ضد التجعد وهو أطلس ٤ وتفيد هذه الدراسة البحث الحالي في : التعرف على المواد الأمنة بيئيا التي يمكن إستخدامها في طباعة البجمنت والتعرف على مواد التنعيم التي تستخدم في تجهيز الأقمشة القطنية .

(٤) دراسة : d.v.parikh 2009 : هدفت الدراسة إلى : دمج النظام التحفيزي الفعال بشكل كبير بين خليط متساوي من هكساهيدرات كلوريد الماغنيسيوم وحمض الستريك في تركيب طباعة البجمنت أو الأصباغ بدلاً من المحفزات التقليدية مثل فوسفات الديامونيوم أو كلوريد الأمونيوم وتحدد هذه المعالجة عند درجة حرارة ٩٥ - ١٠٠ درجة مئوية لمدة تتراوح من ٤٠ - ٦٠ ثانية بدلاً من المعالجة المعتادة عند درجة حرارة ١٥٠ درجة مئوية لمدة ٣ - ٤ دقائق وتمثل النتيجة إدخاراً كبيراً في استخدام الطاقة ويمكن ميزه أخرى للنظام في حقيقة عدم وجود خطر المبالغة في المعالجة . وقد أفادت هذه الدراسة البحث الحالى : في التعرف على أهمية حامض الستريك كعامل مساعد لعملية الطباعة

وكل ذلك معرفة مدى تأثير حامض الستريك على شبلونات الطباعة بعد فترة حيث أنه يؤدى إلى تناكل في شبلونات الطباعة مما أدى إلى اختيارى لموضوع البحث الحالى الذى يقوم على استخدام محل الحمض الذى لا يؤذى إلى التأثير على الشبلونات مع إعطاء نفس الناتج المرجوة من الطباعة.

(٥) دراسة : **أسامة عز الدين على حلواة - (٢٠٠٨ م)** : هدفت الدراسة إلى : تحقيق وإيجاد الزخارف المختلفة للأقمشة المنسوجة بما يتناسب وينطبق مع التصميم المطلوب . والتغلب على الصعوبات المختلفة فى مرحلة النسيج والتى تنتج من استخدام عملية إيقاف جهاز الطى وذلك لتحقق التصميم المطلوب الذى يناسب الأداء الوظيفي له . والوصول إلى منتج من الأقمشة المنقوشة ذو ملمس ومظهر جيد فى مرحلة النسيج المباشرة دون الحاجة إلى إجراء عملية التطريز الالزمة بعد النسيج لإخراج وإظهار الزخارف المختلفة بالأقمشة ، مما كان له أكبر الأثر فى تقليل الوقت اللازم لإنتاج القماش النهائى وإنخفاض الكلفة الكلية لهذه الأقمشة . وتوصلت الدراسة إلى : التدرج فى استخدام لحمات الإيقاف ووجودها بالأقمشة بكلثافات متقاربة من بعضها له تأثير كبير على رفع جودة المنتج . واستخدام لحمات الأرضية ذات سمك مساوى أو أقل من سمك لحمات الإيقاف أدى إلى ارتفاع مستوى جودة الأقمشة وعدم ظهور أي عيوب بها . وتفيد هذه الدراسة البحث الحالى فى تدعيم الإطار النظري والعملى الخاص بالمفروشات . وكذلك التعرف على كيفية الوصول إلى منتج من الأقمشة المنقوشة ذو ملمس ومظهر جيد فى مرحلة النسيج المباشرة دون الحاجة إلى إجراء عملية التطريز الالزمة بعد النسيج لإخراج وإظهار الزخارف المختلفة بالأقمشة .

(٦) دراسة : **نورا حسن إبراهيم العدوى- (٢٠٠٧ م)** : هدفت الدراسة إلى : تقييم الأداء الوظيفي البعض لأقمشة المفروشات المستخدمة فى التجديد والمتوافرة فى السوق المحلى بتحديد أنساب المواقف للأنواع المختلفة من الأقمشة المختبرة والتى تؤدى إلى الإستخدام الأمثل . حيث أن معظم هذه الأقمشة تسبب كثير من المشاكل الوظيفية مثل عدم مقاومة الانزلاق وعدم نفاذية الهواء والتاثير بحرارة الجو وتوصلت الدراسة إلى : أفضل عينه فى الأداء الوظيفي للأقمشة الصناعية هي " مخلوط بولي استر / اكريلك " ومواصفاتها كالتالى " الوزن ٣٤٣.٣١ جم - التركيب النسجي الوجه سادة ١/١ - سادة ٢/٢ ممتد من اللحمة ، الظهر سادة ٢/٢ ممتد من اللحمة . نمرة خيط النساء ١٠٥ بولي استر - نمرة خيط اللحمة ٣٠ بولي استر و ١٣١ اكريلك وتفيد هذه الدراسة البحث الحالى فى : الخامات المفضلة للأقمشة المفروشات المنزلية وأنه عند استخدام الخامات الصناعية للأقمشة المفروشات يفضل استخدام التراكيب النسجية المغلقة والمفتوحة والجمع بين أكثر من نوعية من الخامات للاستفادة من خواص الخامات المخلوطة بما يتناسب والأداء الوظيفي للأقمشة المفروشات

(٧) دراسة : **نادية فؤاد مصطفى- (١٩٨٩ م)** : هدفت الدراسة إلى : تحقيق فيم ملمسية جديدة للمنتج الطباعى من خلال التقعلنين الهجانى الطباعى . والسطح الطباعى ، وتقديم معالجات تقنية للعجانى على السطوح النسجية المختلفة وذلك بالوسائل الكيميائية ذات التفاعل المتميز والملايم للتطبيق ، حيث استخدمت عجانى طباعية مزيلة لنوعيات من الألياف النسجية المخلوطة والقطنية فقط ، مع استخدام أسطوح طباعية مختلفة التراكيب النسجية . وهذا بالإضافة إلى تناولها للطرق المختلفة لإعداد الشبلونات ، والأدوات المستخدمة فى تجهيزها وطرق الطباعة اليدوية بطريقة الشاشة الحريرية . وتفيد الدراسة البحث الحالى فى التعرف على العجانى الطباعية البارزة حيث أنها واحدة من أوائل الدراسات التى تناولت تلك النوعية من العجانى وذلك بالإضافة إلى التعرف على الطرق الطباعية اليدوية المتعددة المستخدمة فى الطباعة بالشاشات الحريرية .

أقمشة المفروشات :

تعتبر أقمشة المفروشات أحد النوعيات الهامة من الأقمشة التي تقوم صناعة النسيج بإنتاجها وتقديمها لجمهور المستهلكين ، وهى تحظى في مجال إنتاجها عموماً بجانب كبير من الدقة والعناية لما يجب أن تتمتع به من جودة في الأداء والمظهر بما يتناسب واستخداماتها وتختلف أقمشة المفروشات في طبيعتها من ناحية تصميمها وإنتاجها عن باقي نوعيات الأقمشة ويرجع هذا الاختلاف إلى مجموعة عوامل رئيسية محددة تختص طبيعة استخدام تلك النوعية من الأقمشة كنوع الخامدة والتراكيب البنيانية وأسلوب التنفيذ (محمد البرداوى محمد ١٩٨٧ - ٢٠٠٨) من العوامل المؤثرة بطبيعة أقمشة المفروشات صفة الإختصاص كأقمشة التجيد أوأقمشة الستائر التي تخصص للنوافذ أو أماكن المعيشة أو غرف النوم وذلك بالإضافة على الإختصاصات الأخرى كاستخدامها في الأماكن السياحية والأماكن العامة ومكاتب الأعمال والخدمات وغيرها ، وليس من شك أن هناك متطلبات مختلفة تحسب العناصر الزخرفية بما يتلاءم مع طبيعة تلك الأماكن نظراً لأبعادها ومؤثراتها الطبيعية المختلفة (أسامة عز الدين - ٢٠١٣)

وتتنوع المفروشات قيمتها ما يخص الأرضيات والجلسات العربية ومنها ما يخصص للاثاث مثل أقمشة التجيد وأغطية الأسرة ومنها ما يخصص للحوائط كالستائر والملحقات (زينب محمد حسين مصطفى - ٢٠١٣)

التصنيف العام لأقمشة المفروشات :

تنقسم نوعيات الأقمشة التي يتم تناولها في الأغراض المنزلية وغيرها من الأماكن العام كالمسارح والفنادق والمكاتب إلى عدة أنواع تتلخص استخداماتها فيما يلى :

١ - أقمشة الستائر بأنواعها المختلفة .

٢ - أقمشة تجيد الأثاث .

٣ - أغطية الأسرة ومقارش الأسرة .

٤ - ملايات الأسرة وأكياس الوسائد أو المخدات .

٥- الكوفرتات

٦ - المناشف بإستخداماتها المختلفة " ومناشف تجفيف الوجه - بشاكير الحمام - مناشف لتجفيف الأوانى - والأطباق والأدوات المنزلية . (أسامة عز الدين ، وأخرون - ٢٠٠٨) وتحتاج هذه النوعيات من الأقمشة عن بعضها البعض تبعاً لطبيعة الاستخدام وما تعرض له من عمليات النظافة والغسيل حيث نجد أن هناك نوعيات منها تحتاج إلى عمليات الغسيل المتكررة مثل ملايات الأسرة وأكياس الوسائد والمخدات والمناشف ومفارش الموائد وغيرها بينما نجد غيرها مثل أقمشة الستائر تحتاج إلى عمليات التنظيف الجاف بواسطة أجهزة شفط الآتية او استخدام أحد المنظفات الموضعية . (طارق أحمد - ٢٠٠٨)

عوامل إختلاف أقمشة المفروشات عن غيرها من المنتوجات :

من هذه العوامل طبيعة الخامات ومؤثراتها المختلفة على أساليب توظيف واستخدام أقمشة المفروشات كعنصر أساسى للتصميم والإنتاج نفسه ثم العلاقة المباشرة بين الضوء وأماكن الإستخدام المختلفة وكذلك العلاقة بين اللون والنماذج المستخدمة للتصميم ومن العوامل المؤثرة على أقمشة المفروشات أيضاً مجال الإستخدام كأقمشة التجيد وأقمشة الستائر التي تخصص للنوافذ وأماكن المعيشة أو غرف النوم وذلك بالإضافة إلى مجالات الإستخدام الأخرى كاستخدامها في الأماكن العامة والسياحية وغيرها وبلا شك ان هناك متطلبات مختلفة كنسب العناصر الزخرفية بما يتلاءم مع طبيعة تلك الأماكن نظراً لأبعادها ومؤثراتها الطبيعية المختلفة (أحمد عبد اللطيف - ٢٠٠٢)

ويفضل استخدام الأقمشة ذات التركيب النسجي السادة لأنه أكثر التركيبات النسجية التي تعطي للقماش أعلى درجة من المتانة وكذلك يفضل في إنتاج هذه النوعيات من الأقمشة

استعمال الخامات الطبيعية مثل القطن والكتان للحصول على مظهر وملمس مقبول .
(حنان حسني ، جيهان عبد الحميد - ٢٠٠٧)

أهمية المفروشات

١ - إعطاء القيمة الجمالية من حيث التصميم والشكل واللون

٢ - إعطاء الدفء

٣ - إعطاء الحماية اللازمة للمكان

٤ - إعطاء الراحة (وسام مصطفى عبد الموجود - ٢٠٠٥)

الطباعة

هي عبارة عن صباغة موضوعية تأخذ أشكال ورسومات مختلفة على سطح الخامة وذلك عن طريق إضافة مواد كيميائية مساعدة مع مواد ذات درجة لذوجة عالية تعمل كمتخن حامل للصباغة أو اللون لتساعد على عدم سيولة الصباغة والحصول على مساحات لونية متغيرة على سطح القماش (عبد الرحيم عبد الغنى رمضان وأخرون - ٢٠١٢)

العجائن الطباعية البارزة foam Printing

هي عجائن طباعية بتirez على سطح المنسوجات بتعريفها لدرجات حرارة عالية ، وهي عبارة عن راتجات مختلفة تتكون من المخصب Pigment مضافاً إليه حامض عديد الأكريليك Poly acrylic acid ويمكن استخدام هذا النوع من العجائن على الأسطح الطباعية المختلفة كالأقمشة المصنوعة من القطن أو الصوف أو الألياف الصناعية . (رانيا الأمام - ٢٠٠٣)

ملونات البجمنت : pigment colour

لونات البجمنت لا تذوب في الماء وليس لها أي قابلية للألياف كما أنها لا تتحول إلى مادة ذائبة في أي من مراحل تشغيلها وتلتصق بطريقة ميكانيكية عن طريق استخدام لاصق ، ولذا فإنه لا يطلق عليها اسم أصباغ وقد يطلق عليها أحياناً اسم "المخصبات " وتستخدم هذه المجموعة من الملونات في طباعة وصباغة الأقمشة عن طريق تحضير محليل مكونه من المواد الملونة مع مواد لاصقة ثم يطبع المنسوج ويعالج حرارياً لتنبيه فعند المعالجة الحرارية تتم بلمرة أو تكافئ المادة اللاصقة مكونة فيلماً رقيقاً يحتوى على المادة الملونة وملتصق جيداً بالخامة (عبد الرحيم عبد الغنى رمضان وأخرون - ٢٠١٢)

وتشتمل ملونات البجمنت في تلوين عجائن ومتخنات الطباعة المتعددة سواء الشفافة أو المعتمنة . حيث تنتقل على سطح القماش المراد طباعته بعد اضافتها على المتخن .

ولقد أصبحت ألوان البجمنت تحتل الصدارة بالنسبة للصبغات الأخرى وذلك نظراً لما تتميز به من سهولة التشغيل والحصول على ألوان زاهية وتشتمل هذه الطريقة في صباغة وطباعة الأقمشة عن طريق تحضير محليل مكونة من المادة الملونة مع مادة لاصقة Binder حيث يغمر القماش أو يطبع ثم يخفف ويعالج طردياً بالبلمرة أو تكيف المادة اللاصقة وتحويله إلى فيلم رقيق يحتوى على المادة الملونة ملتصقة جيداً بالخامة ولقد كانت هذه الطريقة تستخدم لأنواع معينة من الأقمشة مثل الأقمشة القطنية المخلوطة بألياف البولي أستر ، إلا ان التطور السريع لهذا المجال ساعد على إنتشار هذه الطريقة لتشمل معظم الخامات .
(رانيا الأمام - ٢٠٠٣)

وتتقسم ملونات البجمنت إلى :

ملونات بجمنت عضوية organic pigments

وهي تتكون من أملاح الأصباغ الغير ذائبة مثل أملاح حامض التنجستك مع الصبغات القاعدية ، ومن أهم الألوان في البجمنت العضوي اللون الأزرق والأخضر وهو المركب المعدني للنحاس

ملونات البجمنت غير العضوية **Inorganic pigments**

وهي تتكون من بودرة وأكاسيد المعادن الغير ذاتيه مثل بودرة الأمونيوم والذهب والنحاس والبرونز وكذلك ثاني أكسيد النيتانيوم وأكسيد الزنك وكربونات الكالسيوم وغيرها . ومن أهم لوانها) الأصفر - الأبيض - الأسود ((2014 , wazeer Hussain)

للطباعة بعجان البجمنت عدة مميزات جعلت لها هذا الدور الكبير في طباعة المنسوجات وكذلك التشكيل الفنى لمنسوجات العلاقات بصفة خاصة منها :
أ - سهولة طباعة المنسوجات القطنية والمخلوطة حيث لأنها لا تحتاج إلى عمليات تكميلية كثيرة كما هو الحال في سائر فسائل الأصباغ .

ب - سهولة أساليب التقنية وتعددها وقلة الاختلافات اللونية المحتمل ظهورها .

ج - تعتبر ألوان البجمنت رخيصة الثمن نسبياً بالمقارنة بفسائل الأصباغ الأخرى .

د - زهاء ألوان هذه المجموعة وإتساع مداها اللوني وسهولة مزجها ، مما يجعل منها وسيطاً ملائماً لنقل القيم الفنية عن طريق أي من طرق الطباعة اليدوية بالإضافة إلى سهولة تشغيلها في الرسم المباشر .

هـ - ثباتها الشديد للضوء والغسيل (رحاب أحمد عطيه - ٢٠٠١)

مادة الرابط المساعدة في عملية الطباعة :

يعتبر لاصق الطباعة المكون الرئيسي للطباعة ، ويحتوى متىخن الطباعة على كل من الأصباغ والمتخنات واللواصق والمواد المساعدة وتلعب المواد اللاصقة والمثبتات أدواراً هامة في طباعة الأصباغ لتحقيق خصائص ثبات مثالية ويمكن اعتبار حامض الستريك وأملامه مادة لاصقة جيدة حيث أحدثت قوة التصاق قوية على النسيج . (2014 , wazeer Hussain)

ومن الملحوظ أن التفاعل يتبلور في ظروف حامضية والذى يشكل تقاعلاً عكسياً مما يؤدى إلى تثبيت المادة اللاصقة على النسيج ومن الصفات الواجب توافرها في مواد اللصق المستخدمة أن تكون ذات قوة إتصاق كبيرة ، وأن تكون معلقات هذه المواد مقاومة للتجمُع ولا تؤثر على قوامها وثبات عبيبة الطباعة أو صبغات البجمنت الموجودة إذا طال وقت التشغيل .

(عبد الرحيم عبد الغنى رمضان وآخرون - ٢٠١٢)

المتخنات :

تشكل المتخنات المستخدمة في طباعة المنسوجات مركبات ذات أوزان جزيئية كبيرة مما يوفر أو يقدم مادة لاصقة لزجة في الماء حيث تصنفى مثل تلك المتخنات المرنة واللزوجة الازمة للمادة اللاصقة في الطباعة حتى يتسنى استخدامها او تثبيتها على سطح النسيج دون ان تنتشر وتكون قادرة على الحفاظ على حدود التصميم حتى تحت الضغط العالى وتكون الوظيفة الأساسية لها هي الحفاظ على جزئيات الصبغ او اللون في المكان المرغوب فيه على النسيج حتى إكمال نقل الصبغ إلى النسيج وثبتته عليه . (2014 , wazeer Hussain)

الروابط العرضية **Cross linkers**

الروابط العرضية هي روابط تساعد على الرابط مادة اللصق Binder على النسيج ، وبالتالي تعمل على تثبيت الصبغ على النسيج مما يؤدى إلى زيادة الخواص الوظيفية والجمالية للأقمشة المطبوعة مثل خصائص الإحكاك والغسيل وثبات التنظيف الجاف ويستلزم هذا التفاعل درجات حرارة عالية وحافظ حمضي .

المحفزات أو المواد المحفزة في طباعة الأصباغ أو الألوان :

تدعم المحفزات التفاعلات ذات الارتباط العرضي مما يؤدى إلى تثبيت المادة اللاصقة على النسيج وتعتبر تلك المحفزات مركبات متحركة من الأحماض . والتي تؤدى تحت ظروف حرارية مناسبة إلى إنخفاض درجة الحامضية pH إلى القيمة المطلوبة لبدء التفاعلات العرضية . ويتم نجاح استخدام أملاح الأمونيوم او الأملاح النشادية والسلفات ، والكلوريدي ، والنترات ، والفوسفات ، ولكن تتطلب تلك الأملاح درجات حرارة عالية او مرتفعة من أجل عملية التثبيت (١٤ : ١٥٠ درجة مئوية لمدة تتراوح من ٤ - ٥ دقائق) .

ومن امثلة المحفزات شائعة الاستخدام هي مادة فوسفات ثانوي الأمونيوم وهو المحفز المستخدم بالشكل الأكبر أو الأوسع في طباعة الألوان أو الأصباغ ، وعدم استخدام فوسفات الأمونيوم بالكميات الصحيحة فإنها تعمل على تحرر الحمض pH3 في النسيج الذي يتسبب في حدوث التفاعل العرضي وتكون الروابط العرضية التي تقوم بدورها في تثبيت الصبغ على النسيج، ويستخدم المحفز بشكل عام بتركيز ٥٪ - ٨٪ في طباعة النسيج .

(wazeer Hussain, 2014)

وقد تم اقتراح استخدام حامض الستريك وأملاحة كمادة ربط عرضيه بدلاً لمادة فوسفات ثانوي الأمونيوم ، حيث يؤدي استخدام حامض الستريك وأملاحة الى احداث رابط عرضي قوي بين القماش والمادة اللاصقة لما تحتويه من مجموعات كربوكسيل عديدة مع مجموعة الهيدروكسيل ، حيث تقوم بعمل فيلم غير مرئي بواسطة المادة المساعدة التي تحرر الحمض مما يؤدي الى الغاء عملية التحميص نهائياً والتى تحتاج الى درجات حرارية عالية للتثبيت ، مما يظهر توفير كبير في الطاقة وتكلفة التشغيل .
ومن جهة نظر بيئية تعتبر طباعة الألوان أو الأصباغ باستخدام مواد لاصقة خالية من الكحول الأبيض أكثر قبولاً من الأنظمة الأخرى .

الجانب التطبيقي للبحث :

تم استخدام عينات الأقمشة المنسوجة ذات التركيب النسجي السادة وكذلك إجراء التجارب العملية الكيميائية والقياسات والأختبارات الازمة بشركة مصر للغزل والنسيج بالحلة الكبرى لما تحتويه من جميع الامكانيات الازمة .
أولاً : الأقمشة المستخدمة :

تم استخدام ثلاثة أنواع من الأقمشة المنتجة بشركة مصر والنسيج بالحلة الكبرى بالمواصفات التالية :

نوع القماش : تم استخدام ثلاث أنواع مختلفة من الأقمشة موضحه كالتالي :
- قطن ١٠٠% - مخلوط (قطن / بولي استر ٥٠% : ٥٠%)

- مخلوط (قطن / بولي استر ٦٥% : ٣٥%)

ثانياً : نوع التركيب النسجي المستخدم :

التركيب النسجي (السادة)

وقد تم استخدام نوع واحد من الخامات لخيط النساء وهو قطن ١٠٠% من نمرة (١/٣٦) ترقيم انجليزى
وكذلك نمرة خيط اللحمة المستخدمة (١/٣٦) ترقيم انجليزى لكلا من خامة القطن والبولي استر .

كثافة اللحمة : ١٠٠ حدفه / بوصة

وزن القماش المستخدم : (١١٨ جرام)

وعرض القماش المستخدم : ١٦٠ سم

وقد تم اختيار هذه الأقمشة لأنها أكثر الأقمشة إنتاجاً واستخداماً في أقمشة المفروشات .

ثالثاً : تجهيز الأقمشة تحت البحث :

١ - تم إجراء المعالجات الرطبة على الأقمشة المنتجة تحت الظروف الانتاجية التي تجرى بالشركة بأقسام التجهيز وتلى ذلك إجراءات المعالجات الأولية للأقمشة من (إزالة البوش - الغليان في القلوي - التبييض)

٢- تم طباعة الأقمشة بشركة مصر للغزل والنسيج بالحلة الكبرى .

وذلك كالتالي :

(أ) طباعة العينات بالطريقة المتبعه بشركة الغزل والنسيج كعينات ضابطه وذلك باستخدام مادة ثنائية فوسفات الأمونيوم بتركيز ١٠ جم pigment Blue H2R كمادة مساعدة في

عملية طباعة الجمنت حيث كانت الطباعة مباشرة باستخدام الشابلون وتم التحميص عند درجة ١٥٠ درجة لمدة من ٣ إلى ٥ دقائق
(ب) طباعة الأقمشة باستخدام ٣ أنواع من العوامل المساعدة المختلفة وبتركيزات مختلفة وهي :

- حامض الستريك بثلاث تركيزات (٥ جم / لتر ، ١٠ جم / لتر ، ١٥ جم / لتر)
- ثنائية سترات الصوديوم بثلاث تركيزات (٥ جم / لتر ، ١٠ جم / لتر ، ١٥ جم / لتر)
- ثلاثي سترات الصوديوم بثلاث تركيزات (٥ جم / لتر ، ١٠ جم / لتر ، ١٥ جم / لتر)

رابعاً : إجراءات الطباعة :

تحضير عجينة الطباعة كالتالي :

١ - تم عمل المتخن ومعطيات القوام كالتالي : الكمية المطلوب تحضيرها (١) كيلو جرام وتنكون من :

١٠ جم مادة رابطة (أمسليفر) .

٧٠ جم ماء

٧٤٠ جم كبروسين

١٦٠ جم بیندر Binder

◀ هي المادة المسئولة عن عملية تثبيت اللون في الطباعة
٢ - التقليب المستمر وإضافة مادة الربط المساعدة سواء كانت مادة فوسفات ثنائي الأمونيوم بتركيز ١٠ جم مذابه في ٢٠ مل ماء . أو حامض الستريك أو املالحه بالتركيزات سالفة الذكر .

٣ - تتم عملية الطباعة على شبلونات مسطحة

٤ - التجفيف عند درجة حرارة ٩٠-٨٠ درجة مئوية . وقد تم الاستغناء عن هذه المرحلة عند استخدام كلًا من (حامض الستريك - ثنائية سترات الصوديوم - ثلاثي سترات الصوديوم) بتركيزاتهم المختلفة .

٥ - التحميص عند درجة حرارة ١٥٠ م لمرة ٣ - ٥ دقائق حيث تقوم عملية التحميص في مساعدة مادة ثنائية فوسفات الأمونيوم على تثبيت ألوان الجمنت على القماش حيث إنها الوان سطحية ، وقد تم الاستغناء عن هذه المرحلة عند استخدام كلًا من (حامض الستريك - ثنائية سترات الصوديوم - ثلاثي سترات الصوديوم) بتركيزاتهم المختلفة .

خامساً : الإختبارات المعملية التي تم إجراؤها على الأقمشة تحت البحث :

تم إجراء بعض الإختبارات المعملية على الأقمشة تحت البحث وذلك لتحديد خواصها المختلفة وعلاقة هذه الخواص بمتغيرات البحث وذلك بمعامل شركة مصر للمحله الكبرى . وإجريت في الظروف القياسية (رطوبة نسبية $65 \pm 2\%$) ، درجة حرارة ($20 \pm 2^\circ\text{C}$) وقد تضمنت هذه الإختبارات ما يلى :

١ - اختبار ثبات اللون للإحتكاك (رطب - جاف)

تم استخدام جهاز Crok - Meter طبقاً للمواصفه القياسية AATCC Test Method

1977- وتم تقدير العينات بالمقاييس الرمادي Gray scale

٢ - اختبار ثبات اللون للغسيل (درجة نضوح الغسيل - درجة الغسيل)

تم استخدام جهاز Launder - Ometer طبقاً للمواصفه القياسية 1975- AATCC Test Method 61- وتم تقدير مدى التغير في لون العينات بالمقاييس الرمادي Gray scale وكانت مواصفات الغسيل كالتالي :

محلول غسيل عبارة عن ٥ جم من الصابون المبشور + ٢.٥ جم من كربونات الصوديوم يتم إدابتها في ١ لتر ماء . ثم نضع محلول سابق لكل عينه وزنها جم لكل ١٠٠ سم من محلول وتوضع في الجهاز المخصص للغسيل عند درجة حرارة ٦٠ درجة مئوية لمدة ٣٠ دقيقة . ثم نشطف بالماء العادي وتجفف في الهواء وتقيم بالمقاييس الرمادي .

٣ - اختبار ثبات اللون للكي (درجة نضوح الكي - درجة الكي) تم استخدام جهاز Atlas طبقاً للمواصفة القياسية Scorch Tester وتم تقييم العينات بالمقاييس الرمادي Gray scaly

٤ - اختبار ثبات اللون للضوء : تم استخدام جهاز Light Tester طبقاً للمواصفة القياسية AAtcc test Method 16 A - 1971 وتم تقييم العينات بالمقاييس الأزرق Blue Scale.

النتائج والمناقشة :

تم معالجة نتائج الاختبارات السابقة من خلال استخدام بعض الأساليب الإحصائية التالية : المتوسط الحسابي - الانحراف المعياري - اختبار تحليل التباين الأحادي في إتجاه واحد NOVA - One - Way LSD لمقارنات المتعددة - اختبار (t) في حالة عينتين مستقلتين Independent T-Test - تقييم الجودة الكلية لهذه النتائج للوصول إلى أفضل خامة وأفضل مادة معالجة وأفضل تركيز يحقق أفضل النتائج (معامل الجودة لكل خاصية من الخواص محل الدراسة).

جدول (١) نتائج متوسطات اختبارات الخواص الوظيفية والجمالية للأقمشة المطبوعة تحت البحث

ثبات اللون للضوء (%)	ثبات اللون الكي (٥)	ثبات اللون للغسيل (٥)		ثبات اللون للإحتكاك (٥)		نسبة التركيز جم	نوع مادة المساعدة	نوع القماش
		درجة نضوح الكي	درجة الغسيل	نضوح الغisel	رطب			
٧	٤-٣	٤	٤-٣	٤	٤-٣	٤	ثنائي فوسفات الألومنيوم مع عملية التحميص (%)	قطن ١٠٠ %
٧	٣	٤-٣	٤-٣	٥-٤	٣	٤		مخلوط (قطن بولي ٥٠٪) ٥٠٪
٧	٤-٣	٤	٤	٤	٤-٣	٤		استر ٦٥٪ بولي ٣٥٪
٧	٤-٣	٤	٤-٣	٤	٤-٣	٤	حمض ستريك	قطن ١٠٠ %
٧-٦	٤-٣	٤	٣	٤-٣	٣	٤-٣		مخلوط (قطن بولي ٥٠٪) ٥٠٪
٧-٦	٤-٣	٤	٤-٣	٤-٣	٤-٣	٤		استر ٦٥٪ بولي ٣٥٪
٧	٤-٣	٤	٤	٤	٤-٣	٤	حمض ستريك	قطن ١٠٠ %
٧-٦	٤	٤-٣	٣	٤-٣	٣	٤-٣		مخلوط (قطن بولي ٥٠٪) ٥٠٪
٧	٤-٣	٤	٤	٤-٣	٣	٤		استر ٦٥٪ بولي ٣٥٪
٧	٤-٣	٤	٤-٣	٤	٤-٣	٤	حمض ستريك	قطن ١٠٠ %
٧-٦	٤	٤-٣	٤-٣	٤-٣	٣	٤-٣		مخلوط (قطن بولي ٥٠٪) ٥٠٪

٧-٦	٤-٣	٤	٤-٣	٤-٣	٤-٣	٤			مخلوط (قطن بولي %٦٥ استر %٣٥)
٧-٦	٣	٤-٣	٤-٣	٤	٣	٤			قطن %١٠٠
٦	٣	٤-٣	٣	٤-٣	٣-٢	٣			مخلوط (قطن بولي %٥٠ استر %٥٠)
٧	٣	٤-٣	٤-٣	٤-٣	٣	٤			مخلوط (قطن بولي %٦٥ استر %٣٥)
٧-٦	٤-٣	٤	٣	٤-٣	٤-٣	٤			قطن %١٠٠
٧-٦	٣	٤	٣	٤-٣	٤-٣	٤-٣			مخلوط (قطن بولي %٥٠ استر %٥٠)
٧-٦	٣	٤	٤-٣	٤	٣-٢	٣			مخلوط (قطن بولي %٦٥ استر %٣٥)
٧	٤-٣	٤	٣	٤-٣	٣	٤-٣			قطن %١٠٠
٧-٦	٤-٣	٤	٣	٤-٣	٣	٤-٣			مخلوط (قطن بولي %٥٠ استر %٥٠)
٧-٦	٤	٤-٣	٤-٣	٤-٣	٤	٤-٣			مخلوط (قطن بولي %٦٥ استر %٣٥)
٦	٣	٤-٣	٣	٤-٣	٤-٣	٤			قطن %١٠٠
٦	٤-٣	٤-٣	٣	٣	٣	٤			مخلوط (قطن بولي %٥٠ استر %٥٠)
٧-٦	٤-٣	٤-٣	٣	٣	٣	٤-٣			مخلوط (قطن بولي %٦٥ استر %٣٥)
٧-٦	٤	٤-٣	٣	٤-٣	٤-٣	٤-٣			قطن %١٠٠
٦	٤	٤	٣	٣	٤-٣	٤-٣			مخلوط (قطن بولي %٥٠ استر %٥٠)
٧-٦	٤	٤-٣	٣	٤-٣	٣-٢	٣			مخلوط (قطن بولي %٦٥ استر %٣٥)
٧-٦	٣	٤	٤-٣	٤	٤-٣	٤			قطن %١٠٠
٧-٦	٣	٤-٣	٣	٤-٣	٣	٤-٣			مخلوط (قطن بولي %٥٠ استر %٥٠)
٧-٦	٣	٤	٤-٣	٤	٣	٤-٣			مخلوط (قطن بولي %٦٥ استر %٣٥)

تأثير عوامل الدراسة على الخواص الوظيفية والجمالية للأقمشة المطبوعة

الفرض الأول: يوجد فرق ذو دلالة احصائية بين نسب تركيز حامض الستريك والخواص الوظيفية والجمالية للأقمصة المطبوعة تحت البحث.

وللتتحقق من هذا الفرض قامت الباحثة بإتباع الخطوات التالية :

- إستخدام اختبار تحليل التباين الأحادي في اتجاه واحد One Way ANOVA وذلك للتعرف على أنه هل يوجد هناك تأثير لإختلاف نسب تركيز حامض الستريك على الخواص الوظيفية والجمالية للأقمصة المطبوعة تحت البحث.
- إستخدام اختبار LSD للمقارنات المتعددة للتعرف على مصدر الاختلاف بين المتوسطات ومستوى معنوية هذه الفروق.

جدول (٢) تحليل التباين لتأثير اختلاف نسب تركيز حامض الستريك على خواص الأداء الوظيفي والجمالي للأقمصة المطبوعة تحت البحث .

مستوى الدلالة	الدلالة	F	متوسط المربعات	مجموع المربعات	درجات الحرية	مصدر التباين	المتغيرات
غير دالة عند (٠٠٥)	١	٠	.	.	٢	بين العينات	جاف
			٠٠٨٣	٠٠٥٠	٦	داخل العينات	
			-	٠٠٥٠	٨	الإجمالي	
غير دالة عند (٠٠٥)	٠.٧٢٩	٠.٣٣	٠٠٢٨	٠٠٦	٢	بين العينات	إختبار الإحتكاك
			٠٠٨٣	٠٠٥٠	٦	داخل العينات	
			-	٠٠٥٦	٨	الإجمالي	
غير دالة عند (٠٠٥)	١	٠	.	.	٢	بين العينات	نضوح الغسيل
			٠٠٨٣	٠٠٥٠	٦	داخل العينات	
			-	٠٠٥٠	٨	الإجمالي	
غير دالة عند (٠٠٥)	٠.٥٧٩	٠.٦٠	٠٠٨٣	٠.١٧	٢	بين العينات	إختبار درجة الغسيل
			٠.١٣٩	٠.٨٣	٦	داخل العينات	
			-	١	٨	الإجمالي	
غير دالة عند (٠٠٥)	٠.٦٣٠	٠.٥٠	٠٠٢٨	٠٠٦	٢	بين العينات	درجة نضوح الكي
			٠.٠٥٦	٠.٣٣	٦	داخل العينات	
			-	٠.٣٩	٨	الإجمالي	
غير دالة عند (٠٠٥)	٠.٦٣٠	٠.٥٠	٠٠٢٨	٠٠٦	٢	بين العينات	درجة الكي
			٠.٠٥٦	٠.٣٣	٦	داخل العينات	
			-	٠.٣٩	٨	الإجمالي	
غير دالة عند (٠٠٥)	٠.٧٢٩	٠.٣٣	٠٠٢٨	٠٠٦	٢	بين العينات	إختبار الضوء
			٠.٠٨٣	٠.٥٠	٦	داخل العينات	
			-	٠.٥٦	٨	الإجمالي	

جدول (٣) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لاختلاف نسب تركيز حامض الستريك على الخواص الوظيفية والجمالية للأقمصة المطبوعة تحت البحث

الترتيب	الإنحراف المعياري	المتوسط الحسابي	نسبة التركيز	المتغيرات
١	٠.٢٨٩	٣.٨٣	حمض ستريك بتركيز ٥ جم	جاف
١	٠.٢٨٩	٣.٨٣	حمض ستريك بتركيز ١٠ جم	
١	٠.٢٨٩	٣.٨٣	حمض ستريك بتركيز ١٥ جم	
١	٠.٢٨٩	٣.٣٣	حمض ستريك بتركيز ٥ جم	رطب
٢	٠.٢٨٩	٣.١٧	حمض ستريك بتركيز ١٠ جم	
١	٠.٢٨٩	٣.٣٣	حمض ستريك بتركيز ١٥ جم	
١	٠.٢٨٩	٣.٦٧	حمض ستريك بتركيز ٥ جم	نضوج الغسيل
١	٠.٢٨٩	٣.٦٧	حمض ستريك بتركيز ١٠ جم	
١	٠.٢٨٩	٣.٦٧	حمض ستريك بتركيز ١٥ جم	
٣	٠.٢٨٩	٣.٣٣	حمض ستريك بتركيز ٥ جم	درجة الغسيل
١	٠.٥٧٧	٣.٦٧	حمض ستريك بتركيز ١٠ جم	
٢	٠	٣.٥٠	حمض ستريك بتركيز ١٥ جم	
١	٠	٤	حمض ستريك بتركيز ٥ جم	درجة الكي
٢	٠.٢٨٩	٣.٨٣	حمض ستريك بتركيز ١٠ جم	
٢	٠.٢٨٩	٣.٨٣	حمض ستريك بتركيز ١٥ جم	
٢	٠	٣.٥٠	حمض ستريك بتركيز ٥ جم	درجة الكي
١	٠.٢٨٩	٣.٦٧	حمض ستريك بتركيز ١٠ جم	
١	٠.٢٨٩	٣.٦٧	حمض ستريك بتركيز ١٥ جم	
٢	٠.٢٨٩	٦.٦٧	حمض ستريك بتركيز ٥ جم	اختبار الضوء
١	٠.٢٨٩	٦.٨٣	حمض ستريك بتركيز ١٠ جم	
٢	٠.٢٨٩	٦.٦٧	حمض ستريك بتركيز ١٥ جم	

من الجدول (٢ ، ٣) يتضح :

انه لا يوجد فرق ذو دلالة احصائية بين العينات لتأثير اختلاف نسبة تركيز حامض الستريك على خواص الأداء الوظيفي والجمالي للأقمصة المطبوعة تحت البحث ، وهذا يرجع الى ان اقل تركيز من حامض الستريك يكفي لتكوين الروابط العرضية القوية بين المادة اللاصفة المحملة بالصبغ والنسيج . ويوضح ذلك من خلال الآتي :

أن قيمة (F) = صفر ومستوى الدلالة هو (١) وهي دلالة غير معنوية وبالتالي " لا يوجد فرق ذو دلالة احصائية بين العينات في اختبار الاحتكاك الجاف الراجعه إلى الاختلاف في

- نسب تركيز حمض الستريك " ، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نسب تركيز حمض الستريك على إختبار الإحتكاك الجاف .
- أن قيمة (F) = ٣٣ .٠ ومستوى الدلالة هو (٠.٧٢٩) وهي دلالة غير معنوية وبالتالي " لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين العينات في إختبار الإحتكاك الرطب الراجعه إلى الإختلاف في نسب تركيز حمض الستريك " ، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نسب تركيز حمض الستريك على إختبار الإحتكاك الرطب.
- أن قيمة (F) = صفر ومستوى الدلالة هو (١) وهي دلالة غير معنوية وبالتالي " لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين العينات في إختبار نضوج الغسيل الراجعه إلى الإختلاف في نسب تركيز حمض الستريك " ، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نسب تركيز حمض الستريك على إختبار نضوج الغسيل .
- أن قيمة (F) = ٦٠ .٠ ومستوى الدلالة هو (٠.٥٧٩) وهي دلالة غير معنوية وبالتالي " لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين العينات في إختبار درجة الغسيل الراجعه إلى الإختلاف في نسب تركيز حمض الستريك " ، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نسب تركيز حمض الستريك على إختبار درجة الغسيل.
- أن قيمة (F) = ٥٠ .٠ ومستوى الدلالة هو (٠.٦٣٠) وهي دلالة غير معنوية وبالتالي " لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين العينات في إختبار درجة الكى الراجعه إلى الإختلاف في نسب تركيز حمض الستريك " ، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نسب تركيز حمض الستريك على إختبار درجة الكى .
- أن قيمة (F) = ٥٠ .٠ ومستوى الدلالة هو (٠.٦٣٠) وهي دلالة غير معنوية وبالتالي " لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين العينات في إختبار درجة الكى الراجعه إلى الإختلاف في نسب تركيز حمض الستريك " ، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نسب تركيز حمض الستريك على إختبار درجة الكى .
- أن قيمة (F) = ٣٣ .٠ ومستوى الدلالة هو (٠.٧٢٩) وهي دلالة غير معنوية وبالتالي " لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين العينات في إختبار الضوء المطبوعة تحت البحث في نسب تركيز حمض الستريك " ، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نسب تركيز حمض الستريك على إختبار الضوء .

النتائج المتعلقة بالفرض الثاني وتفسيره :

الفرض الثاني : يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين نسب تركيز ثانوي سترات الصوديوم والخواص الوظيفية والجمالي للأقمشة المطبوعة تحت البحث .
وللحصول على هذا الفرض تتبع نفس الخطوات المتتبعة بالفرض الأول

جدول (٤) تحليل التباين لتأثير اختلاف نسب تركيز ثانوي سترات الصوديوم على خواص الأداء الوظيفي والجمالي للقماش المطبوع تحت البحث

مستوى الدلالة	الدلالة	F	متوسط المربعات	مجموع المربعات	درجات الحرية	مصدر التباين	المتغيرات
غير دالة عند (٠٠٥)	٠.٨٧	٠.١٤٣	٠.٠٢٨	٠.٠٥٦	٢	بين العينات	جاف
			٠.١٩٤	١.١٦٧	٦	داخل العينات	
			-	١.٢٢٢	٨	الإجمالي	
غير دالة عند (٠٠٥)	٠.٥٠	٠.٧٧٨	٠.١٩٤	٠.٣٨٩	٢	بين العينات	رطب
			٠.٢٥٠	١.٥٠٠	٦	داخل العينات	
			-	١.٨٨٩	٨	الإجمالي	
غير دالة عند (٠٠٥)	٠.٦٣	٠.٥٠	٠.٠٢٨	٠.٠٥٦	٢	بين العينات	نضوج الغسيل
			٠.٠٥٦	٠.٣٣٣	٦	داخل العينات	
			-	٠.٣٨٩	٨	الإجمالي	
غير دالة عند (٠٠٥)	٠.٧٣	٠.٣٣	٠.٠٢٨	٠.٠٥٦	٢	بين العينات	درجة الغسيل
			٠.٠٨٣	٠.٥٠٠	٦	داخل العينات	
			-	٠.٥٥٦	٨	الإجمالي	
دالة عند (٠٠٥)	٠.٠٣	٧	٠.١٩٤	٠.٣٨٩	٢	بين العينات	درجة الكي
			٠.٠٢٨	٠.١٦٧	٦	داخل العينات	
			-	٠.٥٥٦	٨	الإجمالي	
دالة عند (٠٠٥)	٠.٠٣	٦.٥٠	٠.٣٦١	٠.٧٢٢	٢	بين العينات	درجة الكي
			٠.٠٥٦	٠.٣٣٣	٦	داخل العينات	
			-	١.٠٥٦	٨	الإجمالي	
غير دالة عند (٠٠٥)	٠.٧٩	٠.٢٥	٠.٠٢٨	٠.٠٥٦	٢	بين العينات	إختبار الضوء
			٠.١١١	٠.٦٦٧	٦	داخل العينات	
			-	٠.٧٢٢	٨	الإجمالي	

جدول (٥) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لاختلاف نسب تركيز ثاني سترات الصوديوم على الخواص الوظيفية والجمالية للأقمصة المطبوعة تحت البحث

الترتيب	الإنحراف المعياري	المتوسط الحسابي	نسبة التركيز	المتغيرات
١	٠٠٥٨	٣.٦٧	ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ٥ جم	جاف
٢	٠٠٥٠	٣.٥٠	ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ١٠ جم	
٢	٠٠٠٠	٣.٥٠	ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ١٥ جم	
١	٠٠٢٩	٢.٨٣	ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ٥ جم	رطب
٣	٠٠٥٨	٣.١٧	ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ١٠ جم	
٢	٠٠٥٨	٣.٣٣	ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ١٥ جم	
١	٠٠٢٩	٣.٦٧	ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ٥ جم	نضوج الغسيل
١	٠٠٢٩	٣.٦٧	ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ١٠ جم	
٢	٠٠٠٠	٣.٥٠	ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ١٥ جم	
١	٠٠٢٩	٣.٣٣	ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ٥ جم	درجة الغسيل
٢	٠٠٢٩	٣.١٧	ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ١٠ جم	
٢	٠٠٢٩	٣.١٧	ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ١٥ جم	
٣	٠٠٠٠	٣.٥٠	ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ٥ جم	درجة الكي
١	٠٠٠٠	٤.٠٠	ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ١٠ جم	
٢	٠٠٢٩	٣.٨٣	ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ١٥ جم	
٣	٠٠٠٠	٣.٠٠	ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ٥ جم	درجة الكي
٢	٠٠٢٩	٣.١٧	ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ١٠ جم	
١	٠٠٢٩	٣.٦٧	ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ١٥ جم	
٢	٠٠٥٠	٦.٥٠	ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ٥ جم	اختبار الضوء
٢	٠٠٠٠	٦.٥٠	ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ١٠ جم	
١	٠٠٢٩	٦.٦٧	ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ١٥ جم	

من الجدول (٤ ، ٥) يتضح :

انه لا يوجد فرق دال احصائيا بين اختلاف تركيز مادة ثناei سترات الصوديوم والخواص الوظيفية والجمالية للاقفحة المطبوعة باشتئاء خاصية ثبات اللون للكي (نضوح درجة الكي) فقد وجد انه بزيادة نسبة تركيز مادة ثناei سترات الصوديوم يزداد ثبات اللون للكي حتى تركيز ١٠ جم مع حدوث ثبات عند تركيز ١٥ جم وهذا ما بينة اختبار LSD وهذا يدل على ان تركيز ١٠ جم من مادة ثناei سترات الصوديوم كافي لعملية الربط التي تتم عند اس هيدروجيني PH منخفض الذي تم تحقيقه بتحرير ذرات الهيدروجين من الحمض . ويوضح ذلك من خلال الاتي :

أن قيمة (F) = ١٤٣ .٠ ومستوى الدلالة هو (٠.٨٧) وهي دلاله غير معنوية وبالتالي " لا يوجد فرق ذو دلالة احصائية بين العينات في اختبار الاحتاك الجاف الراجعه إلى

- الاختلاف في نسب تركيز ثاني سترات الصوديوم ، وبالتالي لا يؤثر الاختلاف في نسب تركيز ثاني سترات الصوديوم على اختبار الإحتكاك الجاف .
- أن قيمة $(F) = ٧٧٨$ ومستوى الدلالة هو (0.٥٠) وهي دلالة غير معنوية وبالتالي " لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين العينات في اختبار الإحتكاك الربط الراجعه إلى الإختلاف في نسب تركيز ثاني سترات الصوديوم " ، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نسب تركيز ثاني سترات الصوديوم على اختبار الإحتكاك الربط .
- أن قيمة $(F) = ٥٠$ ومستوى الدلالة هو (0.٦٣) وهي دلالة غير معنوية وبالتالي " لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين العينات في اختبار نضوج الغسيل الراجعه إلى الإختلاف في نسب تركيز ثاني سترات الصوديوم " ، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نسب تركيز ثاني سترات الصوديوم على اختبار نضوح الغسيل .
- أن قيمة $(F) = ٣٣$ ومستوى الدلالة هو (0.٧٣) وهي دلالة غير معنوية وبالتالي " لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين العينات في اختبار درجة الغسيل الراجعه إلى الإختلاف في نسب تركيز ثاني سترات الصوديوم " ، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نسب تركيز ثاني سترات الصوديوم على اختبار درجة الغسيل .
- أن قيمة $(F) = ٧$ ومستوى الدلالة هو (0.٠٣) وهو معنوي عند مستوى دلالة (0.٠٥) وبالتالي " يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.٠٥) بين العينات في اختبار نضوج الكى الراجعه إلى الإختلاف في نسب تركيز ثاني سترات الصوديوم " ، وبالتالي معنوية تأثير الإختلاف في تركيز ثاني سترات الصوديوم على اختبار نضوح الكى وأكثر التركيزات تأثير هو تركيز $(٤.١٠ جم)$ بمتوسط (٤) .
- أن قيمة $(F) = ٦.٥٠$ ومستوى الدلالة هو (0.٠٣) وهو معنوي عند مستوى دلالة (0.٠٥) وبالتالي " يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.٠٥) بين العينات في اختبار درجة الكى الراجعه إلى الإختلاف في نسب تركيز ثاني سترات الصوديوم " ، وبالتالي معنوية تأثير الإختلاف في تركيز ثاني سترات الصوديوم على اختبار درجة الكى وأكثر التركيزات تأثير هو تركيز $(١٥ جم)$ بمتوسط (٣.٦٧) .
- أن قيمة $(F) = ٢٥$ ومستوى الدلالة هو (0.٧٩) وهي دلالة غير معنوية وبالتالي " لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين العينات في اختبار الضوء الراجه إلى الإختلاف في نسب تركيز ثاني سترات الصوديوم " ، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نسب تركيز ثاني سترات الصوديوم على اختبار الضوء .
- * ولوجود فرق معنوي بين العينات في (اختبار نضوح الكى وإختبار درجة الكى) لتأثير إختلاف نسب تركيز ثاني سترات الصوديوم قامت الباحثة باستخدام اختبار LSD للمقارنات المتعددة للتعرف على مصدر الاختلاف بين المجموعات ومستوى معنوية هذه الفروق .

جدول (٦) نتائج اختبار (LSD) للمقارنات المتعددة بين اختلاف نسب التركيز لمادة ثاني سترات الصوديوم على اختبار النضوح في الكى

ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ١٥ جم $M = ٣.٨٣$		ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ١٠ جم $M = ٤$		إختبار نضوح الكي
الدالة	متوسط الفرق	الدالة	متوسط الفرق	
٠٠٥ دالة	* ٠.٣٣	٠٠١ دالة	* ٠.٥٠٠	ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ٥ جم $M = ٣.٥٠$
		٠٠٦٧ غير دالة	٠.١٦٧	ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ١٥ جم $M = ٣.٨٣$

من الجدول (٦) يتضح :

١. وجود إختلاف معنوي ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠٠١) بين تركيز (ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ٥ جم) و(ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ١٠ جم) والإختلاف لصالح تركيز ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ١٠ جم .
 ٢. وجود إختلاف معنوي ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠٠٥) بين تركيز (ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ٥ جم) و(ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ١٥ جم) ، والإختلاف لصالح تركيز ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ١٥ جم .
 ٣. في حين أن الإختلاف بين تركيز (ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ١٠ جم) وتركيز (ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ١٥ جم) كان غير معنويأ .
- وبالتالي يتضح أن أكثر التركيزات تأثيرا على اختبار نضوح الكي هو (ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ١٠ جم) ، يليه (ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ٥ جم) ، وأقل التركيزات تأثيرا هو (ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ١٥ جم) .
- جدول (٧) نتائج إختبار (LSD) للمقارنات المتعددة بين اختلاف نسب التركيز لمادة ثناei سترات الصوديوم على اختبار درجة الكي

ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ١٥ جم $M = ٣.٦٧$		ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ١٠ جم $M = ٣.١٧$		إختبار درجة الكي
الدالة	متوسط الفرق	الدالة	متوسط الفرق	
٠٠١٣ دالة	* ٠.٦٧	٠٠٤٠ غير دالة	٠.١٦٧	ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ٥ جم $M = ٣$
		٠٠٤١ دالة	* ٠.٥٠	ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ١٥ جم $M = ٣.٦٧$

من الجدول (٧) يتضح :

١. وجود إختلاف معنوي ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠٠٥) بين تركيز (ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ١٠ جم) و(ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ١٥ جم) ، والإختلاف لصالح تركيز ثنائي سترات الصوديوم بتركيز ١٥ جم .

٢. وجود إختلاف معنوي ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠.٠٥) بين تركيز (ثنائي سترات الصوديوم بتركيز٥ جم) و(ثنائي سترات الصوديوم بتركيز١٥ جم) ، والإختلاف لصالح تركيز ثنائي سترات الصوديوم بتركيز١٥ جم .
٣. في حين أن الإختلاف بين تركيز (ثنائي سترات الصوديوم بتركيز٥ جم) وتركيز(ثنائي سترات الصوديوم بتركيز١٠ جم) كان غير معنويًا حيث أن قيمة الدلالة (٠.٤٢٠) . وبالتالي يتضح أن أكثر التركيزات تأثيرا على اختبار درجة الكي هو (ثنائي سترات الصوديوم بتركيز١٥ جم) ، يليه (ثنائي سترات الصوديوم بتركيز١٠ جم) وأقل التركيزات تأثيرا هو (ثنائي سترات الصوديوم بتركيز٥ جم) .

النتائج المتعلقة بالفرض الثالث وتفسيره :

الفرض الثالث : يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين نسب تركيز ثلاثي سترات الصوديوم والخواص الوظيفية والجمالية للأقمصة المطبوعة تحت البحث .

ولتتحقق من هذا الفرض تتبع نفس الخطوات المتبعة بالفرض الأول .

جدول (٨) تحليل التباين لتأثير اختلاف نسب تركيز ثلاثي سترات الصوديوم على خواص الأداء الوظيفي والجمالي للفسقاش المطبوع تحت البحث

مستوى الدلالة	الدلالة	F	متوسط المربعات	مجموع المربعات	درجات الحرية	مصدر التباين	المتغيرات	
							جاف	إختبار الإحتكاك
غير دالة عند (٠.٠٥)	٠.١٧٨	٢.٣٣	٠.١٩٤	٠.٣٨٩	٢	بين العينات	رطب	إختبار الغسيل
			٠.٠٨٣	٠.٥٠	٦	داخل العينات		
			-	٠.٨٨٩	٨	الإجمالي		
غير دالة عند (٠.٠٥)	١	٠	-	-	-	بين العينات	نضوج الغسيل	إختبار الغسيل
			٠	٠	٢	داخل العينات		
			٠.١٦٧	١	٦	الإجمالي		
غير دالة عند (٠.٠٥)	٠.٠٦٨	٤.٣٣	-	-	-	بين العينات	درجة الغسيل	إختبار الكي
			٠.٣٦١	٠.٧٢٢	٢	داخل العينات		
			٠.٠٨٣	٠.٥٠	٦	الإجمالي		
غير دالة عند (٠.٠٥)	٠.٠٧٩	٤	-	-	-	بين العينات	نضوج الكي	إختبار الكي
			٠.١١١	٠.٢٢٢	٢	داخل العينات		
			٠.٠٢٨	٠.١٦٧	٦	الإجمالي		
غير دالة عند (٠.٠٥)	٠.٢٩٦	١.٥٠	-	-	-	بين العينات	إختبار الضوء	
			٠.٠٨٣	٠.١٦٧	٢	داخل العينات		
			٠.٠٥٦	٠.٣٣٣	٦	الإجمالي		
غير دالة عند (٠.٠٥)	٠.٠٠١	٢٨	-	-	-	بين العينات		
			٠.٧٧٨	١.٥٥٦	٢	داخل العينات		
			٠.٠٢٨	٠.١٦٧	٦	الإجمالي		
غير دالة عند (٠.٠١)	٠.٠٠١	٢٨	-	-	-	بين العينات		
			٠.٧٧٨	١.٥٥٦	٢	داخل العينات		
			٠.٠٢٨	٠.١٦٧	٦	الإجمالي		
غير دالة عند (٠.٠٥)	٠.٢٩٦	١.٥٠	-	-	-	بين العينات		
			٠.٠٨٣	٠.١٦٧	٢	داخل العينات		
			٠.٠٥٦	٠.٣٣٣	٦	الإجمالي		
غير دالة عند (٠.٠٥)	٠.٢٩٦	١.٥٠	-	-	-	بين العينات		
			٠.٠٥٠	٠.٥٠	٨	داخل العينات		
			-	-	-	الإجمالي		

جدول (٩) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لاختلاف نسب تركيز ثلاثي سترات الصوديوم على الخواص الوظيفية والجمالية للأقمشة المطبوعة تحت البحث

الترتيب	الإنحراف المعياري	المتوسط الحسابي	نسب التركيز	المتغيرات
١	٠.٢٨٩	٣.٨٣	ثلاثى سترات الصوديوم بتركيز ٥ جم	جاف
٣	٠.٢٨٩	٣.٣٣	ثلاثى سترات الصوديوم بتركيز ١٠ جم	
٢	٠.٢٨٩	٣.٦٧	ثلاثى سترات الصوديوم بتركيز ١٥ جم	
١	٠.٢٨٩	٣.١٧	ثلاثى سترات الصوديوم بتركيز ٥ جم	رطب
١	٠.٥٧٧	٣.١٧	ثلاثى سترات الصوديوم بتركيز ١٠ جم	
١	٠.٢٨٩	٣.١٧	ثلاثى سترات الصوديوم بتركيز ١٥ جم	
٣	٠.٢٨٩	٣.١٧	ثلاثى سترات الصوديوم بتركيز ٥ جم	نضوج الغسيل
٢	٠.٢٨٩	٣.٣٣	ثلاثى سترات الصوديوم بتركيز ١٠ جم	
١	٠.٢٨٩	٣.٨٣	ثلاثى سترات الصوديوم بتركيز ١٥ جم	
٢	٠	٣	ثلاثى سترات الصوديوم بتركيز ٥ جم	درجة الغسيل
٢	٠	٣	ثلاثى سترات الصوديوم بتركيز ١٠ جم	
١	٠.٢٨٩	٣.٣٣	ثلاثى سترات الصوديوم بتركيز ١٥ جم	
٣	٠	٣.٥٠	ثلاثى سترات الصوديوم بتركيز ٥ جم	درجة الكي
٢	٠.٢٨٩	٣.٦٧	ثلاثى سترات الصوديوم بتركيز ١٠ جم	
١	٠.٢٨٩	٣.٨٣	ثلاثى سترات الصوديوم بتركيز ١٥ جم	
٢	٠.٢٨٩	٣.٤٣	ثلاثى سترات الصوديوم بتركيز ٥ جم	درجات الكي
١	٠	٤	ثلاثى سترات الصوديوم بتركيز ١٠ جم	
٣	٠	٣	ثلاثى سترات الصوديوم بتركيز ١٥ جم	
٣	٠.٢٨٩	٦.١٧	ثلاثى سترات الصوديوم بتركيز ٥ جم	اختبار الضوء
١	٠.٢٨٩	٦.٣٣	ثلاثى سترات الصوديوم بتركيز ١٠ جم	
٢	٠	٦.٥٠	ثلاثى سترات الصوديوم بتركيز ١٥ جم	

من الجدول (٨ ، ٩) يتضح :

انه لا يوجد فرق دال احصائيا بين اختلاف تركيز مادة ثلاثي سترات الصوديوم والخواص الوظيفية والجمالية للأقمشة المطبوعة باستثناء خاصية ثبات اللون لدرجة الكي فقد وجد ان انسب تركيز لثبات اللون لدرجة الكي هو ١٠ جم وان الزيادة في نسبة التركيز ليس له تأثير واضح وهذا ما بينة اختبار LSD وهذا يدل على ان تركيز ١٠ جم من مادة ثلاثي سترات الصوديوم كافي لعملية الربط التي تتم عن اس هيدروجيني PH منخفض . ويتحقق ذلك من خلال الآتي :

أن قيمة $(F) = ٢.٣٣$ ومستوى الدلالة هو (٠.١٧٨) وهي دلاله غير معنوية وبالتالي " لا يوجد فرق ذو دلالة احصائية بين العينات فى اختبار الاحتاك الجاف الراجعه إلى الاختلاف فى نسب تركيز ثلاثي سترات الصوديوم " ، وبالتالي لا يؤثر الاختلاف فى نسب تركيز ثلاثي سترات الصوديوم على اختبار الاحتاك الجاف .

- أن قيمة (F) = صفر ومستوى الدلالة هو (١) وهي دلاله غير معنوية وبالتالي " لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين العينات في اختبار الإحتكاك الربط الراجعه إلى الإختلاف في نسب تركيز ثلاثي سترات الصوديوم " ، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نسب تركيز ثلاثي سترات الصوديوم على اختبار الإحتكاك الربط .
 - أن قيمة (F) = ٣.٣٣ ومستوى الدلالة هو (٠.٦٨) وهي دلاله غير معنوية وبالتالي " لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين العينات في اختبار نسوج الغسيل الراجعه إلى الإختلاف في نسب تركيز ثلاثي سترات الصوديوم " ، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نسب تركيز ثلاثي سترات الصوديوم على اختبار نسوج الغسيل .
 - أن قيمة (F) = ٤ ومستوى الدلالة هو (٠٠٧٩) وهي دلاله غير معنوية وبالتالي " لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين العينات في اختبار درجة الغسيل الراجعه إلى الإختلاف في نسب تركيز ثلاثي سترات الصوديوم " ، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نسب تركيز ثلاثي سترات الصوديوم على اختبار درجة الغسيل .
 - أن قيمة (F) = ١.٥٠ ومستوى الدلالة هو (٠.٢٩٦) وهي دلاله غير معنوية وبالتالي " لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين العينات في اختبار نسوج الكي الراجعه إلى الإختلاف في نسب تركيز ثلاثي سترات الصوديوم " ، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نسب تركيز ثلاثي سترات الصوديوم على اختبار نسوج الكي .
 - أن قيمة (F) = ٢٨ ومستوى الدلالة هو (٠٠٠١) وهو معنوي عند مستوى دلاله (٠.٠١) وبالتالي " يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين العينات في اختبار درجة الكي الراجعه إلى الإختلاف في نسب تركيز ثلاثي سترات الصوديوم " ، وبالتالي معنوية تأثير الاختلاف في تركيز ثلاثي سترات الصوديوم على اختبار درجة الكي وأكثر التركيزات تأثير هو تركيز (١٠ جم) بمتوسط (٤) .
 - أن قيمة (F) = ١.٥٠ ومستوى الدلالة هو (٠.٢٩٦) وهي دلاله غير معنوية وبالتالي " لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين العينات في اختبار الضوء الراجعه إلى الإختلاف في نسب تركيز ثلاثي سترات الصوديوم " ، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نسب تركيز ثلاثي سترات الصوديوم على اختبار الضوء .
- ولوجود فرق معنوي بين العينات في اختبار (درجة الكي) لتأثير اختلاف نسب تركيز ثلاثي سترات الصوديوم ، قامت الباحثة باستخدام اختبار LSD للمقارنات المتعددة للتعرف على مصدر الاختلاف بين المتوسطات ومستوى معنوية هذه الفروق .
- جدول (١٠) نتائج اختبار (LSD) للمقارنات المتعددة بين اختلاف نسب التركيز لمادة ثلاثة سترات الصوديوم على اختبار درجة الكي

ثلاثي سترات الصوديوم بتركيز ٥ جم $m = 3$		ثلاثي سترات الصوديوم بتركيز ١ جم $m = 4$		اختبار درجة الكي
الدلالة	متوسط الفرق	الدلالة	متوسط الفرق	
٠٠٥٠ " دالة "	* ٠٠٣٣	٠٠٠٣ " دالة "	* ٠٠٦٧	ثلاثي سترات الصوديوم بتركيز ٥ جم $m = 3.33$
		٠٠٠٠ " دالة "	* ١	ثلاثي سترات الصوديوم بتركيز ١ جم $m = 3$

من الجدول (١٠) يتضح :

١. وجود اختلاف معنوي ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠.٠١) بين تركيز (ثلاثي سترات الصوديوم بتركيز ٥ جم) و(ثلاثي سترات الصوديوم بتركيز ١ جم) ، والإختلاف لصالح تركيز ثلاثي سترات الصوديوم بتركيز ١٠ جم .

٢. وجود اختلاف معنوي ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠.٠٥) بين تركيز (ثلاثي سترات الصوديوم بتركيز ٥ جم) و(ثلاثي سترات الصوديوم بتركيز ١٥ جم) ، والإختلاف لصالح تركيز ثلاثي سترات الصوديوم بتركيز ٥ جم .

٣. وجود اختلاف معنوي ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠.٠١) بين تركيز (ثلاثي سترات الصوديوم بتركيز ١ جم) و(ثلاثي سترات الصوديوم بتركيز ١٥ جم) ، والإختلاف لصالح تركيز ثلاثي سترات الصوديوم بتركيز ١٠ جم .

وبالتالي يتضح أن أكثر التركيزات تأثيراً على اختبار درجة الكي هو (ثلاثي سترات الصوديوم بتركيز ٠١ جم) ، يليه (ثلاثي سترات الصوديوم بتركيز ١٥ جم) وأقل التركيزات تأثيراً هو (ثلاثي سترات الصوديوم بتركيز ١ جم) .

النتائج المتعلقة بالفرض الرابع وتفسيره :

الفرض الرابع : يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين اختلاف نوع الخامة والخواص الوظيفية والجمالية للأقمشة المطبوعة تحت البحث .

ولتتحقق من هذا الفرض نتبع نفس الخطوات المتتبعة بالفرض الأول .

جدول (١١) تحليل التباين لتأثير اختلاف نوع الخامة على خواص الأداء الوظيفي والجمالي للقماش المطبوع تحت البحث

المتغيرات	مصدر التباين	درجات الحرية	مجموع المربعات	متوسط المربعات	F	الدلالة	مستوى الدلالة
جاف	بين العينات	٢	٠.٧٢	٠.٣٦١	٣.٨٠٥	٠.٠٣٧	دالة عند (٠.٠٥)
	داخل العينات	٢٤	٢.٢٨	٠.٠٩٥			
	الإجمالي	٢٦	٣	-			
رطب	بين العينات	٢	٠.٥٧	٠.٢٨٧	٢.٢٩٦	٠.١٢	غير دالة عند (٠.٠٥)
	داخل العينات	٢٤	٣	٠.١٢٥			
	الإجمالي	٢٦	٣.٥٧	-			
نضوح الغسيل	بين العينات	٢	٠.٦٩	٠.٣٤٣	٤.٩٣٣	٠.٠١٦	دالة عند (٠.٠٥)
	داخل العينات	٢٤	١.٦٧	٠.٠٦٩			
	الإجمالي	٢٦	٢.٣٥	-			
درجة الغسيل	بين العينات	٢	٠.٧٢	٠.٣٦١	٤.٤٥٧	٠.٠٢٣	دالة عند (٠.٠٥)
	داخل العينات	٢٤	١.٩٤	٠.٠٨١			
	الإجمالي	٢٦	٢.٦٧	-			
درجة نضوح الكي	بين العينات	٢	٠.٠٦	٠.٠٢٨	٠.٤١٤	٠.٦٧	غير دالة عند (٠.٠٥)
	داخل العينات	٢٤	١.٦١	٠.٠٦٧			
	الإجمالي	٢٦	١.٦٧	-			
درجة الكي	بين العينات	٢	٠.٠٦	٠.٠٢٨	٠.١٨٥	٠.٨٣	غير دالة عند (٠.٠٥)
	داخل العينات	٢٤	٣.٦١	٠.١٥٠			
	الإجمالي	٢٦	٣.٦٧	-			
اختبار الضوء	بين العينات	٢	٠.٥٧	٠.٢٨٧	٣.٦٤٧	٠.٠٤١	دالة عند (٠.٠٥)
	داخل العينات	٢٤	١.٨٩	٠.٠٧٩			
	الإجمالي	٢٦	٢.٤٦	-			

**جدول (١٢) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لاختلاف نوع القماش
على الخواص الوظيفية والجمالية للأقمشة المطبوعة تحت البحث**

الترتيب	الإنحراف المعياري	المتوسط الحسابي	نوع القماش	المتغيرات
١	٠.٢٢٠	٣.٨٩	قطن ١٠٠%	جاف
٣	٠.٢٥٠	٣.٥٠	قطن ٥٥% : بولي إستر	
٢	٠.٤١٧	٣.٦١	قطن ٦٥% : بولي إستر ٣٥%	
١	٠.٢٢٠	٣.٣٩	قطن ١٠٠%	رطب
٣	٠.٣٠٠	٣.٠٦	قطن ٥٥% : بولي إستر	
٢	٠.٤٨٦	٣.١١	قطن ٦٥% : بولي إستر ٣٥%	
١	٠.٢٦٤	٣.٧٨	قطن ١٠٠%	نضوج الغسيل
٣	٠.٢٢٠	٣.٣٩	قطن ٥٥% : بولي إستر	
٢	٠.٣٠٠	٣.٥٦	قطن ٦٥% : بولي إستر ٣٥%	
٢	٠.٣٥٤	٣.٣٣	قطن ١٠٠%	درجة الغسيل
٣	٠.١٦٧	٣.٠٦	قطن ٥٥% : بولي إستر	
١	٠.٣٠٠	٣.٤٤	قطن ٦٥% : بولي إستر ٣٥%	
١	٠.٢٥٠	٣.٨٣	قطن ١٠٠%	درجة نضوح الكي
٣	٠.٢٦٤	٣.٧٢	قطن ٥٥% : بولي إستر	
٢	٠.٢٦٤	٣.٧٨	قطن ٦٥% : بولي إستر ٣٥%	
٣	٠.٣٣٣	٣.٣٩	قطن ١٠٠%	إختبار الكي
١	٠.٤٣٣	٣.٥٠	قطن ٥٥% : بولي إستر	
٢	٠.٣٩١	٣.٤٤	قطن ٦٥% : بولي إستر ٣٥%	
١	٠.٣٥٤	٦.٦٧	قطن ١٠٠%	إختبار الضوء
٣	٠.٢٥٠	٦.٣٣	قطن ٥٥% : بولي إستر	
٢	٠.٢٢٠	٦.٦١	قطن ٦٥% : بولي إستر ٣٥%	

من الجدول (١٢ ، ١١) يتضح :

انه يوجد فرق دال احصائياً بين اختلاف نوع الخام و الخواص الوظيفية والجمالية للأقمشة المطبوعة باستثناء الخواص (ثبات اللون للإحتكاك الرطب ، ثبات اللون لكلا من درجة و نضوح الكي) فانه لا يوجد فرق بين هذه الاختبارات و اختلاف نوع الخام . ويوضح ذلك من خلال الآتي :

أن قيمة $(F) = ٣.٨٠٥$ ومستوى الدلالة هو (٠.٣٧) وهو معنوي عند مستوى دلالة (٠.٠٥) وبالتالي " يوجد فرق ذو دلالة احصائية بين العينات في اختبار الإحتكاك الجاف الراجعه إلى الإختلاف في نوع الخام " ، وبالتالي معنوية تأثير الاختلاف في نوع الخام على اختبار الإحتكاك الجاف وأكثر أنواع الخامات تأثير هي خامة (القطن ١٠٠%) بمتوسط (٣.٨٩) .

أن قيمة $(F) = ٢.٢٩٦$ ومستوى الدلالة هو (٠.١٢) وهي دلالة غير معنوية وبالتالي " لا توجد يوجد فرق ذو دلالة احصائية بين العينات في اختبار الإحتكاك الرطب الراجعه إلى الإختلاف في نوع الخام " ، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نوع الخام على اختبار الإحتكاك الرطب .

- أن قيمة $(F) = ٩٣٣$. ومستوى الدلالة هو (0.016) وهو معنوي عند مستوى دلالة (0.005) وبالتالي " يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين العينات في اختبار نضوج الغسيل الراجعه إلى الإختلاف في نوع الخامه " ، وبالتالي معنوية تأثير الاختلاف في نوع الخامه على اختبار نضوح الغسيل وأكثر أنواع الخامات تأثير هى خامه (القطن $\%100$) بمتوسط (3.78) .
- أن قيمة $(F) = ٤٥٧$. ومستوى الدلالة هو (0.023) وهو معنوي عند مستوى دلالة (0.005) وبالتالي " يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين العينات في اختبار درجة الغسيل الراجعه إلى الإختلاف في نوع الخامه " ، وبالتالي معنوية تأثير الاختلاف في نوع الخامه على اختبار درجة الغسيل وأكثر أنواع الخامات تأثير هى خامه (قطن $\%65$ بولى أستر $\%35$) بمتوسط (3.44) .
- أن قيمة $(F) = ٤١٤$. ومستوى الدلالة هو (0.067) . وهي دلالة غير معنوية وبالتالي " لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.005) بين العينات في اختبار نضوح الكى الراجعه إلى الإختلاف في نوع الخامه " ، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نوع الخامه على اختبار نضوح الكى .
- أن قيمة $(F) = ١٨٥$. ومستوى الدلالة هو (0.083) وهي دلالة غير معنوية وبالتالي " لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين العينات في اختبار درجة الكى راجع إلى الإختلاف في نوع الخامه " ، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نوع الخامه على اختبار درجة الكى .
- أن قيمة $(F) = ٣٦٤٧$. ومستوى الدلالة هو (0.041) وهو معنوي عند مستوى دلالة (0.005) وبالتالي " يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين العينات في اختبار إختبار الضوء الراجعه إلى الإختلاف في نوع الخامه " ، وبالتالي معنوية تأثير الاختلاف في نوع الخامه على اختبار الضوء وأكثر أنواع الخامات تأثير هى خامه (قطن $\%100$) بمتوسط (6.67) * ولوجود فرق معنوي ذو دلالة إحصائية بين العينات في اختبار ثبات اللون للاحتكاك الجاف ، ثبات اللون لنضوح الغسيل ، ثبات اللون لدرجة الغسيل ، الضوء) لتأثير إختلاف نوع الخامه ، قامت الباحثة بإستخدام اختبار LSD للمقارنات المتعددة للتعرف على مصدر الاختلاف بين المتوسطات ومستوى معنوية هذه الفروق
- جدول (١٣) نتائج اختبار (LSD) للمقارنات المتعددة بين اختلاف نوع القماش على اختبار ثبات اللون للاحتكاك الجاف**

		قطن $\%50$ بولى أستر $\%50$ $m = 3.50$		إختبار الاحتكاك الجاف
الدلالة	متوسط الفرق	الدلالة	متوسط الفرق	
٠٠٦٨ غير دالة	٠٠٢٧٨	٠٠١٣ " دالة "	* ٠٠٣٨٩	قطن $\%100$ $m = 3.89$
		٠٠٤٥٢ غير دالة "	٠.١١١	قطن $\%65$ بولى إستر $\%35$ $m = 3.61$

من الجدول (١٣) يتضح :

١. وجود اختلاف معنوي ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠٠٥) بين نوع الخامة (قطن ١٠٠%) و(قطن ٥٠%) : بولى إستر ٥٠% ، والإختلاف لصالح قطن ١٠٠%.
٢. حين أن الإختلاف بين نوع الخامة (قطن ١٠٠%) ، (قطن ٦٥%) : بولى إستر ٣٥% كان غير معنويًا حيث أن قيمة الدلالة (٠٠٦٨).
٣. أن الإختلاف بين نوع الخامة (قطن ٥٠%) : بولى إستر ٥٠% ، (قطن ٦٥%) : بولى إستر ٣٥% كان غير معنويًا.

وبالتالي يتضح أن أكثر أنواع الأقمشة تأثيراً لاختبار درجة الاحتكاك الجاف هي (قطن ١٠٠%) ، يليه (قطن ٦٥% : بولى إستر ٣٥%) وأقل الأقمشة تأثيراً هي (قطن ٥٠% : بولى إستر ٥٠%).

جدول (١٤) اختبار (LSD) للمقارنات المتعددة بين اختلاف نوع القماش على اختبار ثبات اللون لنضوح الغسيل

				إختبار نضوح الغسيل	
الدلالة	متوسط الفرق	الدلالة	متوسط الفرق		
٠٠٦٨ "غير دالة"	٠٠٢٢٢	٠٠٠٥ "دالة"	*٠٠٣٨٩	قطن ١٠٠% ٣٧٨ = م	
		٠٠١٩٢ "غير دالة"	٠٠١٦٧	قطن ٦٥% بولى إستر ٣٥% ٣٥٦ = م	

من الجدول (١٤) يتضح :

١. وجود اختلاف معنوي ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (١٠٠) بين نوع الخامة (قطن ١٠٠%) و(قطن ٥٠%) : بولى إستر ٥٠% ، والإختلاف لصالح قطن ١٠٠%.
٢. في حين أن الإختلاف بين نوع الخامة (قطن ١٠٠%) ، (قطن ٦٥%) : بولى إستر ٣٥% كان غير معنويًا.

٣. أن الإختلاف بين نوع الخامة (قطن ٥٠% : بولى إستر ٥٠%) ، (قطن ٦٥% : بولى إستر ٣٥%) كان غير معنويًا.

وبالتالي يتضح أن أكثر أنواع الأقمشة تأثيراً لاختبار نضوح الغسيل هو (قطن ١٠٠%) ، يليه (قطن ٦٥% : بولى إستر ٣٥%) وأقل الأقمشة تأثيراً هو (قطن ٥٠% : بولى إستر ٥٠%).

جدول (١٥) اختبار (LSD) للمقارنات المتعددة بين اختلاف نوع الخامة على اختبار ثبات اللون لدرجة الغسيل

				إختبار درجة الغسيل
الدالة	متوسط الفرق	الدالة	متوسط الفرق	
٠٠٤٦ غير دالة	٠٠١١١	٠٠٤٩ دالة	*٠٠٢٧٨	قطن %١٠٠ م = ٣٠٣٣
		٠٠٠٨ دالة	*٠٠٣٨٩	قطن %٦٥ : بولي إستر %٣٥ م = ٣٠٤٤

من الجدول (١٥) يتضح :

١. وجود اختلاف معنوي ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠٠٥) بين نوع الخامة (قطن %١٠٠) و(قطن %٥٠ : بولي إستر %٥٠)، والإختلاف لصالح قطن %١٠٠.
٢. وجود اختلاف معنوي ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠٠١) بين نوع الخامة (قطن %٥٠ : بولي إستر %٥٠)، (قطن %٦٥ : بولي إستر %٣٥)، والإختلاف لصالح (قطن %٦٥ : بولي إستر %٣٥).
٣. في حين أن الإختلاف بين نوع الخامة (قطن %١٠٠)، (قطن %٦٥ : بولي إستر %٣٥) كان غير معنوياً.

وبالتالي يتضح أن أكثر أنواع الأقمشة تأثيراً لاختبار درجة الغسيل هي (قطن %٦٥ : بولي إستر %٣٥)، يليه (قطن %١٠٠) وأقل الأقمشة تأثيراً هي (قطن %٥٠ : بولي إستر %٥٠).

جدول (١٦) اختبار (LSD) للمقارنات المتعددة بين اختلاف نوع القماش على اختبار الضوء

				إختبار الضوء
الدالة	متوسط الفرق	الدالة	متوسط الفرق	
٠٠٦٧٨ غير دالة	٠٠٥٦	٠٠١٩ دالة	*٠٠٣٣	قطن %١٠٠ م = ٦٦٧
		٠٠٤٦ دالة	*٠٠٢٧٨	قطن %٦٥ : بولي إستر %٣٥ م = ٦٦١

من الجدول (١٦) يتضح :

١. وجود اختلاف معنوي ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠٠٥) بين نوع الخامة (قطن %١٠٠) و(قطن %٥٠ : بولي إستر %٥٠)، والإختلاف لصالح قطن %١٠٠.

٢. وجود اختلاف معنوي ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠٠٥) بين نوع الخام (قطن %٥٠ : بولي إستر %٥٠)، (قطن %٦٥ : بولي إستر %٣٥)، والإختلاف لصالح (قطن %٦٥ : بولي إستر %٣٥).

٣. في حين أن الإختلاف بين نوع الخام (قطن ١٠٠ %)، (قطن ٦٥ % : بولي إستر %٣٥) كان غير معنوياً

وبالتالي يتضح أن أكثر أنواع الأقمشة تأثراً باختبار الضوء هي (قطن ١٠٠ %)، يليه (قطن %٦٥ : بولي إستر %٣٥) وأقل الأقمشة تأثراً هو (قطن ٥٠ % : بولي إستر ٥%).

تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث :

لاختيار أفضل المواصفات الخاصة للأقمشة المطبوعة تحت البحث تم استخدام الأشكال الردارية متعددة المحاور Radar chart لتوضيح المقارنات وتأثيرها على الخواص الوظيفية والجمالية وكذلك تقييم الجودة الكلية للأقمشة المطبوعة حيث إستخدمت الخواص الآتية :

- ١ - اختبار ثبات اللون للإحتكاك (جاف ورطب).
- ٢ - اختبار ثبات اللون للغسيل (نضوح الغسيل - درجة الغسيل).
- ٣ - اختبار ثبات اللون للكي (نضوح الكي - درجة الكي).
- ٤ - اختبار ثبات اللون للضوء .


لهذا التقييم والمقارنة بين الخواص المختلفة حيث تم تحويل نتائج القياسات والإختبارات المعملية إلى قيم مقارنة (بدون وحدات) وتتوافق هذه القيم بين (صفر - ١٠٠) حيث أن القيمة المقارنة الأكبر تكون الأفضل مع جميع الخواص المختلفة.

جدول (١٧) تقييم الجودة الكلية للأقمشة المطبوعة تحت البحث

ترتيب العينات	معامل الجودة	المساحة المثلثية	اختبار الضوء	اختبار الكي		اختبار الغسيل		اختبار الأحتكاك		نسبة الترقيز	نوع مادة المساعدة	نوع القماش
				تصوّج	درجة	تصوّج	درجة	جاف	رطب			
٢	٧٦.٧٩	٥٣٧.٥	٨٧.٥	٧٠	٨٠	٧٠	٨٠	٧٠	٨٠	٤٥	ستريك	قطن ١٠٠%
٩	٧٠.١٨	٤٩١.٢٥	٨١.٢٥	٧٠	٨٠	٦٠	٧٠	٦٠	٧٠			قطن ٥٠% بولي ٥% أستر ٥%
٤	٧٤.٤٦	٥٢١.٢٥	٨١.٢٥	٧٠	٨٠	٧٠	٧٠	٧٠	٨٠			قطن ١٥% بولي ٣٥% أستر ٥%
١	٧٨.٢١	٥٤٧.٥	٨٧.٥	٧٠	٨٠	٨٠	٨٠	٧٠	٨٠			قطن ١٠٠%
٩ مكرر	٧٠.١٨	٤٩١.٢٥	٨١.٢٥	٨٠	٧٠	٦٠	٧٠	٦٠	٧٠	١٠ جم	ستريك	قطن ٥% بولي ٥% أستر ٥%
٣	٧٥.٣٦	٥٢٧.٥	٨٧.٥	٧٠	٨٠	٨٠	٧٠	٦٠	٨٠			قطن ١٥% بولي ٣٥% أستر ٥%
١ مكرر	٧٦.٧٩	٥٣٧.٥	٨٧.٥	٧٠	٨٠	٧٠	٨٠	٧٠	٨٠			قطن ١٠٠%
٦	٧١.٦١	٥٠١.٢٥	٨١.٢٥	٨٠	٧٠	٧٠	٧٠	٦٠	٧٠			قطن ٥% بولي ٥% أستر ٥%
٤ مكرر	٧٤.٤٦	٥٢١.٢٥	٨١.٢٥	٧٠	٨٠	٧٠	٧٠	٧٠	٨٠	١٥ جم	ستريك	قطن ١٥% بولي ٣٥% أستر ٥%
٦ مكرر	٧١.٦١	٥٠١.٢٥	٨١.٢٥	٦٠	٧٠	٧٠	٨٠	٦٠	٨٠			قطن ١٠٠%
١٤	٦٣.٥٧	٤٤٥	٧٥	٦٠	٧٠	٦٠	٧٠	٥٠	٦٠			قطن ٥% بولي ٥% أستر ٥%
٧	٧١.٠٧	٤٩٧.٥	٨٧.٥	٦٠	٧٠	٧٠	٧٠	٦٠	٨٠			قطن ١٥% بولي ٥% أستر ٥%


مجلة الاقتصاد المنزلي - مجلد ٢٥ - العدد الثاني - م ٢٠١٥

٥	٧٣٠٤	٥١١٢٥	٨١٢٥	٧٠	٨٠	٦٠	٧٠	٧٠	٨٠	ج ١٠	بلاستيك سترات الصوديوم	فقط %١٠٠
٩ مكرر	٧٠١٨	٤٩١٢٥	٨١٢٥	٦٠	٨٠	٦٠	٧٠	٧٠	٧٠			فقط %٥٥ بولي أستر ٥%
١١	٦٨٧٥	٤٨١٢٥	٨١٢٥	٦٠	٨٠	٧٠	٨٠	٥٠	٦٠			فقط %١٥ بولي أستر %٣٥
٧ مكرر	٧١٠٧	٤٩٧٥	٨٧٥	٧٠	٨٠	٦٠	٧٠	٦٠	٧٠	ج ١٥	بلاستيك سترات الصوديوم	فقط %١٠٠
٩ مكرر	٧٠١٨	٤٩١٢٥	٨١٢٥	٧٠	٨٠	٦٠	٧٠	٦٠	٧٠			فقط %٥٥ بولي أستر ٥%
٤ مكرر	٧٤٤٦	٥٢١٢٥	٨١٢٥	٨٠	٧٠	٧٠	٧٠	٨٠	٧٠			فقط %١٥ بولي أستر %٣٥
١٠	٦٩٢٩	٤٨٥	٧٥	٦٠	٧٠	٦٠	٧٠	٧٠	٨٠	ج ٥	بلاستيك سترات الصوديوم	فقط %١٠٠
١٢	٦٧٨٦	٤٧٥	٧٥	٧٠	٧٠	٦٠	٦٠	٦٠	٨٠			فقط %٥٥ بولي أستر ٥%
١٣	٦٧٣٢	٤٧١٢٥	٨١٢٥	٧٠	٧٠	٦٠	٦٠	٦٠	٧٠			فقط %١٥ بولي أستر %٣٥
٦ مكرر	٧١٦١	٥٠١٢٥	٨١٢٥	٨٠	٧٠	٦٠	٧٠	٧٠	٧٠	ج ١٠	بلاستيك سترات الصوديوم	فقط %١٠٠
٨	٧٠٧١	٤٩٥	٧٥	٨٠	٨٠	٦٠	٦٠	٧٠	٧٠			فقط %٥٥ بولي أستر ٥%
١٣ مكرر	٦٧٣٢	٤٧١٢٥	٨١٢٥	٨٠	٧٠	٦٠	٧٠	٥٠	٦٠			فقط %١٥ بولي أستر %٣٥
٤ مكرر	٧٤٤٦	٥٢١٢٥	٨١٢٥	٦٠	٨٠	٧٠	٨٠	٧٠	٨٠	ج ١٥	بلاستيك سترات الصوديوم	فقط %١٠٠
١٣ مكرر	٦٧٣٢	٤٧١٢٥	٨١٢٥	٦٠	٧٠	٦٠	٧٠	٦٠	٧٠			فقط %٥٥ بولي أستر ٥%
٦ مكرر	٧١٦١	٥٠١٢٥	٨١٢٥	٦٠	٨٠	٧٠	٨٠	٦٠	٧٠			فقط %١٥ بولي أستر %٣٥



شكل (١) تقييم الجودة للأقمشة المطبوعة تحت البحث باستخدام حامض الستريك بتركيزاته المختلفة من الجدول (١٧) والشكل الرداري (١) نستخلص ما يلى :
ان القماش المنتج من قطن ١٠٠ % وبتركيز ١٠ جم من حامض الستريك هو الأفضل بالنسبة لجميع الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث وذلك بمعامل الجودة ٧٨,٢١ ، بينما


كان القماش المنتج من خامة مخلوط قطن : ٥٠٪ بولي إستر والتركيز ٥٪ جم من حمض الستريك هو الأقل بالنسبة لجميع الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث وذلك بمعامل جودة ١٨٪ وكذلك حامض الستريك بتركيز ١٠ جم .



شكل (٢) تقييم الجودة للأقمشة المطبوعة تحت البحث باستخدام ثانية سترات الصوديوم بتراكيزاته المختلفة

من الجدول (١٧) والشكل الرداري (٢) نستخلص ما يلى :

ان القماش المنتج من مخلوط قطن ٦٥٪ بولي إستر ١٥٪ بتركيز ١٥ جم من ثنائية سترات الصوديوم هو الأفضل بالنسبة لجميع الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث وذلك بمعامل الجودة ٦٤٪٧٤ ، بينما كان القماش المنتج من خامة مخلوط قطن ٥٠٪ بولي إستر والتركيز ٥٪ جم من ثنائية سترات الصوديوم هو الأقل بالنسبة لجميع الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث وذلك بمعامل جودة ٥٧٪٦٣ .



شكل (٣) تقييم الجودة للأقمشة المطبوعة تحت البحث باستخدام ثالثي سترات الصوديوم بتراكيزاته المختلفة

من الجدول (١٧) والشكل الرداري (٣) نستخلص ما يلى :

ان القماش المنتج من قطن ١٥٪ بتركيز ١٠٠٪ بولي إستر ١٥٪ جم من ثلاثة سترات الصوديوم هو الأفضل بالنسبة لجميع الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث وذلك بمعامل الجودة ٦٤٪٧٤ ، بينما كان القماش المنتج من خامة مخلوط قطن ٦٥٪ بولي إستر ١٥٪ بتركيز ١٥ جم من ثلاثة سترات الصوديوم هو الأقل بالنسبة لجميع الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث وذلك بمعامل جودة ٦٧٪٦٣٪ . وكذلك حامض الستريك بتركيز ١٥٪ جم و خامة القطن ٥٠٪ بولي إستر ١٥٪ بتركيز ١٥ جم من ثلاثة سترات الصوديوم

جدول (١٨) ترتيب عينات الأقمشة المطبوعة تحت البحث باستخدام عوامل الدراسة المختلفة من الأفضل إلى الأقل

ترتيب العينات	معامل الجودة	المساحة المثالية	اختبار الضوء	اختبار الكي		اختبار الغسيل		اختبار الاحتكاك		نسبة التركيز	نوع مادة المساعدة	نوع القماش
				نضوج درجة	جاف	نضوج درجة	رطب	نضوج درجة	جاف			
١	٧٨.٢١	٥٤٧.٥	٨٧.٥	٧٠	٨٠	٨٠	٨٠	٧٠	٨٠	١٠ جم	حمض ستريلك	قطن %١٠٠
٢	٧٦.٧٩	٥٣٧.٥	٨٧.٥	٧٠	٨٠	٧٠	٨٠	٧٠	٨٠	٥ جم	حمض ستريلك	قطن %١٠٠
٢ مكرر	٧٦.٧٩	٥٣٧.٥	٨٧.٥	٧٠	٨٠	٧٠	٨٠	٧٠	٨٠	١٥ جم	حمض ستريلك	قطن %١٠٠
٣	٧٥.٣٦	٥٢٧.٥	٨٧.٥	٧٠	٨٠	٨٠	٧٠	٦٠	٨٠	١٠ جم	حمض ستريلك	قطن بولي أستر %٦٥ %٣٥
٤	٧٤.٤٦	٥٢١.٢٥	٨١.٢٥	٧٠	٨٠	٧٠	٧٠	٧٠	٨٠	٥ جم	حمض ستريلك	قطن بولي أستر %٦٥ %٣٥
٤ مكرر	٧٤.٤٦	٥٢١.٢٥	٨١.٢٥	٧٠	٨٠	٧٠	٧٠	٧٠	٨٠	١٥ جم	حمض ستريلك	قطن بولي أستر %٦٥ %٣٥
٤ مكرر	٧٤.٤٦	٥٢١.٢٥	٨١.٢٥	٦٠	٨٠	٧٠	٨٠	٧٠	٨٠	١٥ جم	بثلاثي سترات الصوديوم	قطن %١٠٠
٤ مكرر	٧٤.٤٦	٥٢١.٢٥	٨١.٢٥	٨٠	٧٠	٧٠	٧٠	٨٠	٧٠	١٥ جم	بثلاثي سترات الصوديوم	قطن بولي أستر %٦٥ %٣٥
٥	٧٣.٠٤	٥١١.٢٥	٨١.٢٥	٧٠	٨٠	٦٠	٧٠	٧٠	٨٠	١٠ جم	بثلاثي سترات الصوديوم	قطن %١٠٠
٦	٧١.٦١	٥٠١.٢٥	٨١.٢٥	٨٠	٧٠	٧٠	٧٠	٦٠	٧٠	١٥ جم	حمض ستريلك	قطن بولي أستر %٥٠ %٥٠
٦ مكرر	٧١.٦١	٥٠١.٢٥	٨١.٢٥	٦٠	٧٠	٧٠	٨٠	٦٠	٨٠	٥ جم	بثلاثي سترات الصوديوم	قطن %١٠٠
٦ مكرر	٧١.٦١	٥٠١.٢٥	٨١.٢٥	٦٠	٨٠	٧٠	٨٠	٦٠	٧٠	١٥ جم	بثلاثي سترات الصوديوم	قطن بولي أستر %٦٥ %٣٥
٦ مكرر	٧١.٦١	٥٠١.٢٥	٨١.٢٥	٨٠	٧٠	٦٠	٧٠	٧٠	٧٠	١٠ جم	بثلاثي سترات الصوديوم	قطن %١٠٠
٧	٧١.٠٧	٤٩٧.٥	٨٧.٥	٦٠	٧٠	٧٠	٧٠	٦٠	٨٠	٥ جم	بثلاثي سترات الصوديوم	قطن بولي أستر %٦٥ %٣٥
٧ مكرر	٧١.٠٧	٤٩٧.٥	٨٧.٥	٧٠	٨٠	٦٠	٧٠	٦٠	٧٠	١٥ جم	بثلاثي سترات الصوديوم	قطن %١٠٠

مجلة الاقتصاد المنزلي - مجلد ٢٥ - العدد الثاني - م ٢٠١٥

٨	٧٠.٧١	٤٩٥	٧٥	٨٠	٨٠	٦٠	٦٠	٧٠	٧٠	جم ١٠	بثلاثى سترات الصوديوم	قطن، بولي أستر، %٥٠
٩	٧٠.١٨	٤٩١.٢٥	٨١.٢٥	٧٠	٨٠	٦٠	٧٠	٦٠	٧٠	جم ٥	حمض ستريلك	قطن، بولي أستر، %٥٠
٩ مكرر	٧٠.١٨	٤٩١.٢٥	٨١.٢٥	٦٠	٨٠	٦٠	٧٠	٧٠	٧٠	جم ١٠	بثلاثى سترات الصوديوم	قطن، بولي أستر، %٥٠
٩ مكرر	٧٠.١٨	٤٩١.٢٥	٨١.٢٥	٦٠	٨٠	٦٠	٧٠	٧٠	٧٠	جم ١٠	بثلاثى سترات الصوديوم	قطن، بولي أستر، %٥٠
٩ مكرر	٧٠.١٨	٤٩١.٢٥	٨١.٢٥	٨٠	٧٠	٦٠	٧٠	٦٠	٧٠	جم ١٠	حمض ستريلك	قطن، بولي أستر، %٥٠
١٠	٦٩.٢٩	٤٨٥	٧٥	٦٠	٧٠	٦٠	٧٠	٧٠	٨٠	جم ٥	بثلاثى سترات الصوديوم	قطن، %١٠٠
١١	٦٨.٧٥	٤٨١.٢٥	٨١.٢٥	٦٠	٨٠	٧٠	٨٠	٥٠	٦٠	جم ١٠	بثلاثى سترات الصوديوم	قطن، بولي أستر، %٣٥
١٢	٦٧.٨٦	٤٧٥	٧٥	٧٠	٧٠	٦٠	٦٠	٦٠	٨٠	جم ٥	بثلاثى سترات الصوديوم	قطن، بولي أستر، %٣٥
١٣	٦٧.٣٢	٤٧١.٢٥	٨١.٢٥	٧٠	٧٠	٦٠	٦٠	٦٠	٧٠	جم ٥	بثلاثى سترات الصوديوم	قطن، بولي أستر، %٣٥
١٣ مكرر	٦٧.٣٢	٤٧١.٢٥	٨١.٢٥	٨٠	٧٠	٦٠	٧٠	٥٠	٦٠	جم ١٠	بثلاثى سترات الصوديوم	قطن، بولي أستر، %٣٥
١٣ مكرر	٦٧.٣٢	٤٧١.٢٥	٨١.٢٥	٦٠	٧٠	٦٠	٧٠	٦٠	٧٠	جم ١٥	بثلاثى سترات الصوديوم	قطن، بولي أستر، %٣٥
١٤	٦٣.٥٧	٤٤٥	٧٥	٦٠	٧٠	٦٠	٧٠	٥٠	٦٠	جم ٥	بثلاثى سترات الصوديوم	قطن، بولي أستر، %٣٥

من الجدول (١٨) واشكال الردار أرقام (١ - ٢ - ٣) نستخلص ما يلى
 أن القماش المنتج من خامة قطن ١٠٠ % وبتركيز ١٠ جم من حامض الستريلك هو الأفضل على الإطلاق وذلك بالنسبة لجميع الخواص الوظيفية للأقمشة المعالجة تحت البحث وذلك بمعامل جودة ٧٨.٢١ % .. بينما كان القماش المنتج من خامة مخلوط قطن ٥٠ : بولي إستر ٥٠ % وبتركيز ٥ جم من ثنائى سترات الصوديوم هو الأقل على الإطلاق وذلك بالنسبة لجميع الخواص الوظيفية للأقمشة المعالجة تحت البحث وذلك بمعامل جودة ٦٣.٥٧ % .
 وبناء على دراسة " D.V.PARIKH 2009 " التي أوضحت ان حامض الستريلك له تأثير ضار على شبلونات الطباعة بعد فترة نتيجة تحرر الحمض بدرجة كبيرة فتم إستبعاد

العينات المعالجة بحامض الستريك والأخذ في الإعتبار العينات التي تلتها في الترتيب ومقارنتها بمادة الربط المساعدة المستخدمة بطريقة الطباعة العاديّة .

.

النتائج المتعلقة بالفرض الخامس وتفسيره :
الفرض الخامس : لا يوجد فرق ذو دلالة احصائيه بين مادة ثانوي سترات الصوديوم بتركيز ١٥ جم ومادة فوسفات ثانوي الامونيوم بتركيز ١٠ جم على الخواص الوظيفيه والجماليه للأقمشه المطبوعة تحت البحث .

ولتتحقق من هذا الفرض تم استخدام اختبار (t) في حالة عينتين مستقلتين (T- Test) وذلك التعرف على الفروق بين العينات المعالجة بمادة ثانوي سترات الصوديوم تركيز ١٥ جم ، والعينات المعالجة بمادة فوسفات ثانوي الامونيوم بتركيز ١٠ جم على الخواص الوظيفيه والجماليه للأقمشه المطبوعة تحت البحث .

- حساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للمتغيرين (ثانوي سترات الصوديوم ١٥ جم ، فوسفات ثانوي الامونيوم بتركيز ١٠ جم) .

أولاً : اختبار الاحتكاك (جاف ، رطب) :
جدول (١٩) اختبار(ت) لدراسة الفرق في معنوية تأثير كلا من مادة ثانوي سترات الصوديوم بتركيز ١٥ جم ومادة فوسفات ثانوي الامونيوم ١٠ جم على اختبار ثبات اللون للإحتكاك الجاف

مستوى الدلالة	الدلالة	قيمة (T)	الخطأ القياسي	الانحراف المعياري (ع)	المتوسط (م)	المتغيرات
دالة عند (٠٠٠١)	٠٠٠٠	١٤ -	٠٠٣٣	٠٥٧٨	٣٥٣	العينات المطبوعة بثنائي سترات الصوديوم ١٥ جم
			٠	٠	٤	العينات المطبوعة فوسفات ثانوي الامونيوم ١٠ جم

من الجدول يتضح (١٩) أن :

أن $M = 3.53$ ، $U = 0.578$. للعينات المعالجة بثنائي سترات الصوديوم ١٥ جم ، بينما $M = 4$ ، $U = 0$ = صفر للعينات المعالجة بفوسفات ثانوي الامونيوم ١٠ جم ، وكانت قيمة (T) $= -14$.

وبالتالي يوجد فرق ذو دلالة احصائيه عند مستوى دلالة (٠٠٠١) بين العينات المعالجة بثنائي سترات الصوديوم ١٥ جم والعينات المعالجة بفوسفات ثانوي الامونيوم ١٠ جم في اختبار ثبات اللون للإحتكاك الجاف لصالح العينات المعالجة بفوسفات ثانوي الامونيوم ١٠ جم .

جدول (٢٠) اختبار(ت) لدراسة الفرق في معنوية تأثير كلا من مادة ثانى سترات الصوديوم بتركيز ١٥ جم و مادة فوسفات ثانى الامونيوم ١٠ جم على اختبار ثبات اللون للاحتكاك الرطب

المتغيرات	المتوسط (م)	الانحراف المعياري (ع)	الخطأ القياسي	قيمة (T)	الدلالة	مستوى الدلالة
العينات المطبوعة بثنائي سترات الصوديوم ١٥ جم	٣.٣٣	٠.٥٧٧	٠.٣٣٣	.	١	غير دالة عند (٠.٠٥)
العينات المطبوعة بفوسفات ثانى الامونيوم ١٠ جم	٣.٣٣	٠.٢٨٩	٠.١٦٧			

من الجدول يتضح (٢٠) أن :

❖ $t = \frac{3.33 - 3.33}{0.577} = 0$ ، للعينات المعالجة بثنائي سترات الصوديوم ١٥ جم ، بينما $M = 3.33 - 3.33 = 0$ ، للعينات المعالجة بفوسفات ثانى الامونيوم ١٠ جم ، وكانت قيمة (T) = صفر

❖ وبالتالي لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين العينات المعالجة بثنائي سترات الصوديوم ١٥ جم والعينات المعالجة بفوسفات ثانى الامونيوم ١٠ جم في اختبار ثبات اللون للاحتكاك الرطب

ثانياً : اختبار الغسيل (نضوح ودرجة الغسيل)

جدول (٢١) اختبار(ت) لدراسة الفرق في معنوية تأثير كلا من مادة ثانى سترات الصوديوم بتركيز ١٥ جم ومادة فوسفات ثانى الامونيوم ١٠ جم على اختبار ثبات اللون لنضوح الغسيل

المتغيرات	المتوسط (م)	الانحراف المعياري (ع)	الخطأ القياسي	قيمة (T)	الدلالة	مستوى الدلالة
العينات المطبوعة بثنائي سترات الصوديوم ١٥ جم	٣.٥٠	٠	٠	-	٠.٠١٦	دالة عند (٠.٠٥)
العينات المطبوعة بفوسفات ثانى الامونيوم ١٠ جم	٤.١٧	٠.٢٨٩	٠.١٦٧			

من الجدول يتضح (٢١) أن :

❖ $t = \frac{3.50 - 4.17}{0.289} = -4.17$ ، صفر للعينات المعالجة بثنائي سترات الصوديوم ١٥ جم ، بينما $M = 3.50 - 4.17 = -4$ ، للعينات المعالجة بفوسفات ثانى الامونيوم ١٠ جم ، وكانت قيمة (T) = صفر

❖ وبالتالي يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠.٠١) بين العينات المعالجة بثنائي سترات الصوديوم ١٥ جم والعينات المعالجة بفوسفات ثانى الامونيوم ١٠ جم في اختبار ثبات اللون لنضوح الغسيل ، لصالح العينات المعالجة بفوسفات ثانى الامونيوم ١٠ جم.

جدول (٢٢) اختبار(ت) لدراسة الفرق في معنوية تأثير كلا من مادة ثانية سترات الصوديوم بتركيز ١٠ جم ومادة فوسفات ثانية الامونيوم ١٠ جم على اختبار ثبات اللون لدرجة الغسيل

مستوى الدلالة	الدلالة	قيمة (T)	الخطأ القياسي	الانحراف المعياري (ع)	المتوسط (م)	المتغيرات
غير دالة عند (٠٠٥)	٠.١٠١	٢.١٢١-	٠.١٦٧	٠.٢٨٩	٣.١٧	العينات المطبوعة بثانية سترات الصوديوم ١٥ جم
			٠.١٦٧	٠.٢٨٩	٣.٦٧	العينات المطبوعة بفوسفات ثانية الامونيوم ١٠ جم

من الجدول يتضح (٢٢) أن :

أن $M = 3.17$ ، $U = 0.289$ للعينات المعالجة بثانية سترات الصوديوم ١٥ جم ، بينما

$M = 3.67$ ، $U = 0.289$ للعينات المعالجة بفوسفات ثانية الامونيوم ١٠ جم ، وكانت قيمة

$$T = 2.121-$$

وبالتالي لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائيه بين العينات المعالجة بثانية سترات الصوديوم ١٥ جم والعينات المعالجة بفوسفات ثانية الامونيوم ١٠ جم في اختبار ثبات اللون لدرجة الغسيل .

ثالثاً : اختبار الكى (درجة النضوج ، درجة الكى)

جدول (٢٣) اختبار(ت) لدراسة الفرق في معنوية تأثير كلا من مادة ثانية سترات الصوديوم بتركيز ١٠ جم ومادة فوسفات ثانية الامونيوم ١٠ جم على اختبار ثبات اللون لنضوح الكى

مستوى الدلالة	الدلالة	قيمة (T)	الخطأ القياسي	الانحراف المعياري (ع)	المتوسط (م)	المتغيرات
غير دالة عند (٠٠٥)	١	٠	٠.١٦٧	٠.٢٨٩	٣.٨٣	العينات المطبوعة بثانية سترات الصوديوم ١٥ جم
			٠.١٦٧	٠.٢٨٩	٣.٨٣	العينات المطبوعة بفوسفات ثانية الامونيوم ١٠ جم

من الجدول يتضح (٢٣) أن :

أن $M = 3.83$ ، $U = 0.289$ للعينات المعالجة بثانية سترات الصوديوم ١٥ جم ، بينما

$M = 3.83$ ، $U = 0.289$ للعينات المعالجة بفوسفات ثانية الامونيوم ١٠ جم ، وكانت قيمة $T =$ صفر

وبالتالي لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائيه بين العينات المعالجة بثانية سترات الصوديوم ١٥ جم والعينات المعالجة بفوسفات ثانية الامونيوم ١٠ جم في اختبار درجة ثبات اللون لنضوح الكى .

جدول (٤) اختبار(ت) لدراسة الفرق في معنوية تأثير كلا من مادة ثانية سترات الصوديوم بتركيز ١٠ جم ومادة فوسفات ثانية الامونيوم ١٠ جم على اختبار ثبات اللون لدرجة الكي

المتغيرات	المتوسط (م)	الانحراف المعياري (ع)	الخطأ القياسي	قيمة (T)	الدلالة	مستوى الدلالة
العينات المطبوعة بثانية سترات الصوديوم ١٥ جم	٣.٦٧	٠.٢٨٩	٠.١٦٧	١.٤١٤	٠.٢٣٠	غير دالة عند (٠.٠٥)
العينات المطبوعة بفوسفات ثانية الامونيوم ١٠ جم	٣.٣٣	٠.٢٨٩	٠.١٦٧			

من الجدول يتضح (٤) أن :

أن $M = 3.67$ ، $U = 0.289$ ، للعينات المعالجة بثانية سترات الصوديوم ١٥ جم ، بينما $M = 3.33$ ، $U = 0.289$ ، للعينات المعالجة بفوسفات ثانية الامونيوم ١٠ جم ، وكانت قيمة $(T) = 1.414$

وبالتالي لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائيه بين العينات المعالجة بثانية سترات الصوديوم ١٥ جم والعينات المعالجة بفوسفات ثانية الامونيوم ١٠ جم فى اختبار ثبات اللون لدرجة الكي .

رابعاً : اختبار الضوء :

جدول (٥) اختبار(ت) لدراسة الفرق في معنوية تأثير كلا من مادة ثانية سترات الصوديوم بتركيز ١٠ جم ومادة فوسفات ثانية الامونيوم ١٠ جم على اختبار ثبات اللون للضوء

المتغيرات	المتوسط (م)	الانحراف المعياري (ع)	الخطأ القياسي	قيمة (T)	الدلالة	مستوى الدلالة
العينات المطبوعة بثانية سترات الصوديوم ٥ جم	٦.٦٧	٠.٢٨٩	٠.١٦٧	٢ -	٠.١١٦	غير دالة عند (٠.٠٥)
العينات المطبوعة بفوسفات ثانية الامونيوم ١٠ جم	٧	٠	٠			

من الجدول يتضح (٥) أن :

أن $M = 6.67$ ، $U = 0.289$ ، للعينات المعالجة بثانية سترات الصوديوم ٥ جم ، بينما $M = 7$ ، $U = 0$ ، صفر للعينات المعالجة بفوسفات ثانية الامونيوم ١٠ جم ، وكانت قيمة $(T) = 2$

وبالتالي لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائيه بين العينات المعالجة بثانية سترات الصوديوم ٥ جم والعينات المعالجة بفوسفات ثانية الامونيوم ١٠ جم فى اختبار ثبات اللون للضوء .

وبالمثل لمادة ثلاثي سترات الصوديوم لجميع الخواص الوظيفية والجمالية للأقمشة المطبوعة تحت البحث .

يتضح من كل ما سبق ان تأثير كلا من مادة ثلاثي سترات الصوديوم و مادة ثانية سترات الصوديوم على اختبارات (ثبات اللون للأحتكاك "جاف - رطب " ، ثبات اللون للغسيل "نضوح الغسيل - درجة الغسيل " ، اختبار ثبات اللون للكي "نضوح الكي - درجة الكي " ، اختبار ثبات اللون للضوء) هو نفس تأثير مادة ثانية فوسفات ثانية الامونيوم على هذه الإختبارات للأقمشة المطبوعة وبناءً على ذلك يمكن إستبدال مادة ثانية فوسفات الأمونيوم بتركيز ١٠ جم و التى تحتاج الى عملية التحميص لثبت الطباعة على النسيج بكل من مادة الرابط المساعدة (ثلاثي سترات الصوديوم تركيز ١٥ جرام) وكذلك مادة (ثانية سترات

الصوديوم تركيز ١٥ جم) مع الغاء عملية التحميص مما يعمل على توفير كبير في الطاقة والوقت المستخدم في الطباعة .
ما اكد للباحثة فاعلية استخدام ملح الحمض وهي مادة ثانى سترات الصوديوم و مادة ثلاثي سترات الصوديوم وهذا لأن فيهم سيتم تحرير الحمض بدرجة أقل من التي سيتم تحريرها باستخدام حامض الستريك والتي لها نفس القدرة على فيلم غير مرئي لتنشيط الطباعة على القماش مع الحفاظ على جميع الخواص الوظيفية والجمالية لعملية الطباعة وايضاً الحفاظ على شبلونات الطباعة من التأكل .

المراجع

- ١ - احمد عبد اللطيف أحمد (٢٠٠٢ م) : "التسويق وأثره في تطوير أقمشة المفروشات في ظل الأسواق المفتوحة" ، رسالة ماجستير- غير منشورة ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان .
- ٢ - أسامة عز الدين على حلاوة (٢٠٠٨ م) : " إمكانية تحقيق التصميمات المنقوشة المختلفة باستخدام إيقاف جهاز الطي " المؤتمر العالمي الخامس بالتراكيب النسيجية - القاهرة ، مصر ، ٨ إبريل .
- ٣ - أسامة عز الدين ، محمد السعيد درغام (٢٠٠٨ م) : " إقتصadiات تشغيل وإنتاج بعض أقمشة المفروشات باستخدام ماكينات النسيج ذات العرض الواحد وذات العرضين " المؤتمر العالمي الخامس بالتراكيب النسيجية - القاهرة ، مصر ، ٨ إبريل .
- ٤ - " المعجم الوجيز " القاهرة - ١٩٩٦ م .
- ٥ - إيناس محمود خلف (٢٠٠٢) : تقنيات تنفيذ المفروشات ورؤيه جمالية لإثرائها بالكتابات المصرية القديمة باستخدام الكمبيوتر" ، رسالة ماجستير- غير منشورة ، كلية الاقتصاد المنزلي ، جامعة حلوان .
- ٦ - حنان حسني بشار ، جيهان عبد الحميد نوار (٢٠٠٧) : " إمكانية توظيف المهارات المستخدمة في مادة أدوات وماكينات الحياكة لتنفيذ بعض المفروشات المنزليه " ، مجلة بحث الاقتصاد المنزلي ، كلية الاقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية ، مجلد ١٧ ، العدد (٢/١) يناير وأبريل .
- ٧ - رانيا عبده محمود الإمام (٢٠٠٣ م) : " القيم التشكيلية لطباعة الملams الحقيقة من خلال الرؤية المجهرية للأنسجة الحيوانية وتطبيقاتها في ملقات خاططة مستحدثة " ، رسالة ماجستير- غير منشورة ، كلية التربية النوعية ، جامعة عين شمس .
- ٨ - رحاب أحمد عطيه (٢٠٠١ م) : " استغلال تأثير اختلاف المعالجات الحرارية في إنتاج ملقات مطبوعة بال قالب المعدني" ، رسالة ماجستير- غير منشورة ، كلية التربية والنوعية ، جامعة عين شمس .
- ٩ - رهام محمود بسيونى رضوان (٢٠١٥ م) : " الإستفادة من بعض الأشغال اليدوية لتحسين المستوى الاقتصادي للأسرة المصرية " ، رسالة ماجستير- غير منشورة ، كلية التربية النوعية ، جامعة المنصورة
- ١٠ - زينب محمد حسين مصطفى (٢٠١٣ م) : " توكيد جودة مواصفات إنتاج صناعة المفروشات المصرية " ، رسالة دكتوراه - غير منشورة ، كلية الاقتصاد المنزلي ، جامعة حلوان .

- ١١ - طارق أحمد إبراهيم خليل (٢٠٠٨) : "الابتكارية و التصميم في أقمشة المفروشات " ، مجلة بحوث الاقتصاد المنزلي ، كلية الاقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية ، مجلد ١٨ ، العدد (٣) ، أغسطس،
- ١٢ - عبد الرحيم عبد الغنى رمضان ، على السيد زاط ، محمد عبد الله الجمل ، نرمين حمدى حامد مسعد حمد (٢٠١٢م) : "طباعة وتجهيز الأقمشة القطنية بإستخدام مواد أنه بيئيا" ، مجلة بحوث التربية النوعية ، جامعة المنصورة ، عدد ٢٦ ، يوليو .
- ١٣ - عبد المنعم صبرى ، رضا صالح (١٩٧٥) : "معجم المصطلحات النسيجية" جمهورية ألمانيا الديموقراطية.
- ١٤ - محمد البراوى محمد (١٩٨٧م) : "العلاقة بين اختلاف الخواص النباتية والهندسية للتصميم النسجى والزخرفى والخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة المفروشات" ، رسالة دكتوراه - غير منشورة ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان .
- ١٥ - مصطفى محمد حسين ، حسين حاج ، عبد العزيز جودة (٢٠٠٠م) : "تصميم المنسوجات اليدوية" دار الكتاب الجامعى ، الطبعة الثانية.
- ١٦ - نادية فؤاد مصطفى (١٩٨٩م) : "مداخل تجريبية لملامس السطوح فى الطباعة اليدوية وتطبيقاتها فى المدارس الثانوية" ، رسالة دكتوراه - غير منشورة ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان .
- ١٧ - نورا حسن إبراهيم العدوى (٢٠٠٧م) : "تقييم الأداء الوظيفي لبعض أقمشة المفروشات المتوفرة فى السوق المصرى" ، مجلة بحوث التربية النوعية ، جامعة المنصورة ، العدد العاشر ، يوليو .
- ١٨ - وسام مصطفى عبد الموجود (٢٠٠٥م) : "فعالية برنامج مقترن باستخدام الكمبيوتر لإكساب مهارات التطريز بإستخدام النسيج المضاف" ، رسالة ماجستير - غير منشورة ، كلية التربية النوعية ، جامعة عين شمس .
- 20- D.V.PARIKH , (2009) : "Low Energy curing pigment padding and printing :use of A Highly Active catalyst system " Energy conservation in Textile and polymer procesing , July 23 .
- 21 - Wazzeer Hussain Solangi . Zulfiqar Ali Noonari , Asghar Ali channa , Muhammad Qamar Khan , and Abdul Basit siyal (2014) : " Influence of Binders and thickeners of pigment printing paste on light fastness and crocking fastness of the fabric " International Journal of science and Research (IJSR) Volume 3 Issue 5 , May .

Achieving the Best Functional and Aesthetical Characteristics for the House Upholstery Fabrics by Using Modern printing Techniques

Dr / WalaaZein EL – Abedin EL- sayed EL- Mohr

Lecturer in Home Economics Department (Clothing and textile)
Faclculty of Specific Education Tanta University

Abstract :

The research aims for undertaking an experimental study to achieve the best fabrics' kind produced by different blending ratios to accomplish the best functional and aesthetical characteristics for: - the printing process, - the best binding material for the printing one, - and the best concentration for the binding material which achieves the superlative degree in printing operation. To achieve the mentioned aims, three kinds of fabrics were used (cotton 100%- blending "cotton / Polyester50% : 50%" – blending "cotton / Polyester 65% : 35%") by:the tabby woven structure , - three kinds of united materials which are helpful in their different blanks:- citric acid with three blanks (5 gr./l. , 10 gr./l., 15 gr./l.)- disodium citrate with three blanks (5 gr./l., 10 gr./l., 15 gr./l.) - triple sodium citrate with three blanks (5 gr./l., 10 gr./l., 15 Gr./l)The results of what was done were that the produced fabrics of cotton wool100% with 10gr. blank of citric acid which is the superlative according to all the functional and aesthetical characteristics for the printed fabrics under the research in a quality of 57.63%. And as a result for what was confirmed by the studies is that the citric acid has a harmful effect on the printing drawings because of the acid release significantly, for this, an exclusion for the samples which are treated by citric acid was accomplished, and taking in an account, the next sequenced samples that are treated by the acid salt which works on the acid release by a less degree and the same ability of forming an unseen film to fix the printing on the fabrics with the keeping on all the functional and aesthetical characteristics for the printing operation with the properties : - the color fastness for the friction "dry-wet", - the color fastness for the washing "washing exuding-washing degree", the test of the color fastness for ironing "iron exuding-iron degree" , - the test of the color fastness for the light). Referring to what was mentioned, we can provide the energy and used time in the printing operation with the keeping on all the functional and aesthetical characteristics for the printed fabrics during material substitution (the double aluminum phosphate with 10 gr. blanks) that needs a roasting operation to fix the printing on the texture with the helpful binding material (triple sodium citrate with 10 gr. blanks), and (disodium citrate with 15 gr. blanks) and cancelling the roasting operation