



صفاء محمد جمال إبراهيم

مدرس الملابس والمنسوجات - شعبة الاقتصاد المنزلي - كلية الزراعة - جامعة الزقازيق

ملخص البحث:

يهدف هذا البحث إلى إجراء دراسة تجريبية لبيان مدى تأثير معنمات الملابس على خواص الأداء للأقمصة المجهزة لمقاومة التجعد ونمو البكتيريا، حيث تم استخدام ثلاث أنواع من المعنمات بأسماء تجارية داوني، كمفورت، فلفيتا، بثلاثة تركيزات ٢٪، ٤٪، ٦٪، لكل منها، ثم أجريت بعض الاختبارات المعملية على الأقمصة المنتجة وتم تحليل النتائج إحصائياً باستخدام تحليل التباين ثنائي الاتجاه والمتوسطات وأقل فرق معنوي L.S.D، وأظهرت النتائج أن منع كمفورت هو أفضل المعنمات تأثيراً على وزن المتر المربع بمتوسط حسابي بلغ نحو ١٧٣٨.١١٪ و ٣١٨.٤٢٪ للقماش المجهز لمقاومة التجعد، والبكتيريا على التوالي، وأن قوة الشد ضعفت نتيجة استخدام المعنمات وأقلها تأثيراً كان منع كمفورت للقماش المجهز لمقاومة التجعد حيث بلغ المتوسط الحسابي نحو ١٢٥.٢٥٪ و ٩١.٥٠٪ للسداء واللحمة على التوالي، ومنع داوني للقماش المجهز لمقاومة التجعد للأقبية البكتيريا بمتوسط حسابي بلغ نحو ١٠٥٪ للسداء واللحمة على التوالي، وففيتا أكثر تأثيراً على زاوية التجعد للأقمصة المعالجة لمقاومة التجعد بمتوسط حسابي بلغ نحو ٩٦.٢٥٪ و ١١٢٪ للسداء واللحمة على التوالي، للقماش المجهز لمقاومة البكتيريا بلغ المتوسط الحسابي نحو ٨٨.٧٥٪ و ١١١٪ للسداء واللحمة على التوالي، وأن منع داوني كان أفضل منع بالنسبة لخشونة السطح للقماش المجهز لمقاومة التجعد حيث بلغ المتوسط الحسابي نحو ١٧٠.٦٪ و حسن من خشونة السطح للقماش المجهز لمقاومة البكتيريا بمتوسط حسابي بلغ نحو ١٤.٨٠٪ وأن منع فلفيتا كان أفضل منع بالنسبة لدرجة البياض للقماش المجهز لمقاومة التجعد والبكتيريا حيث بلغ المتوسط الحسابي ١٦٨.٣٪ و ١٤٧.٤٪ و ١٤٨٪ على التوالي.

الكلمات الافتتاحية: المنعمات – الأقمشة المجهزة لمقاومة التجعد -الأقمشة المجهزة لمقاومة نمو البكتيريا-خواص الأداء الوظيفي.

المقدمة والمشكلة البحثية:

تحتوي جميع الألياف الطبيعية الخام على مواد زيتية أو دهنية أو شمعية والليها يعزى الملمس الناعم لهذه الألياف ولكن هذه المواد تختفي أثناء عمليات التجهيز المختلفة التي تمر بها الأنسجة مثل التبييض والصباغة مما يجعل الأنسجة خشنة وذات ملمس غير مستحب، لهذه الألياف نضاف منعمات الأنسجة بهدف تحسين التعامل مع المنسوجات ولإضافة الملمس الناعم والمرونة بالإضافة إلى تقليل الاحتكاك والإستانتيكية التي توجد في الخيوط الصناعية.

أثر استخدام المنعمات على الخواص الطبيعية والميكانيكية:

ذكرت زينب برهام (١٩٩٥) أن استخدام المنعمات بكافة أنواعها يؤثر على الخواص الطبيعية والميكانيكية والجمالية، وبالتالي فإن هذا بدوره يؤثر على أداء المنسوجات ولذلك يجب أن يكون هناك اهتمام ومعرفة مسبقة بطبيعة وخصائص المنسوجات ومادة النظرية قبل استخدامها، كما يجب أن تحدد الخاصية المراد تجنبها تماماً باستخدام المطري، حيث باستخدام العديد من مواد النظرية ذات الطبيعة الكاتيونية في علاج القماش تحت نفس الظروف أدى لقص طفيف في قوى القطع والاستطالة، كما إنه يحسن قوة التمزق، زاوية الانفراج، وكذلك درجة النعومة وعدم تراكم الشحنة الكهروستاتيكية، كما إنها تؤدي لاصفار المنتجات البيضاء وتغيير اللون وتؤثر على ثبات اللون للمصبوغات وأن مدى التغير يتوقف على نوع المطري بصرف النظر عن الخامسة المستخدمة.

كما أضافت سناء الغمام، (٢٠٠٣) أن المطريات المضافة إلى ماء الشطف متوفرة بشكلين مركز ومحفف) لذا يراعي أن لا تضاف إلى ماء الغسيل، حيث تؤثر سلبياً على المنظف ويكون دورها غير فعال، كما تؤدي إلى تكون بقايا بيضاء لزجة تظهر على الملابس التي تكون عرضه في بعض الأحيان لخطأ التشغيل، لهذا ينبغي أن تضاف مطريات الأنسجة إلى ماء الشطف الأخير وليس إلى ماء الغسيل الممزوج بالصابون أو مع المساحيق المبيضة والمزرقة، وحالياً توجد مطريات يمكن إضافتها لماء الغسيل فقد صنعت بحيث تتناسب مع المنظفات والأنواع الأخرى من المواد المضافة للغسيل وغالباً ما تكون غير اقتصادية، والكمية التي تستعمل لكل من مطريات الغسيل (سواء المضافة إلى ماء الغسيل أو لماء الشطف) يتمتصها النسيج وعليه فإن الكمية المستخدمة يجب ضبطها مع حجم الحمل وليس مع كمية الماء بحوض الغسيل الشطف، فإذا لم يتم استخدام الكمية المناسبة من مطري النسيج فإن الكمية المستعملة سوف تجعل الملابس صفراء اللون، دهنية الملمس، الأمر الذي يجعل الملابس عديمة الامتصاص ومن ثم تبدو داكنة اللون، واستخدام كمية قليلة من المنظف لغسل الملابس التي قد تم استخدام مطري النسيج معها – لن يزيل بالكامل مطري النسيج وسيظل متصلقاً بسطحها، وبتكرار الغسيل ستظهر الملابس – بعد عدة غسالات – دهنية الملمس كما لو استخدم معها كمية كبيرة من المطري.

وذكرت لمياء عبد الفتاح (٢٠٠٤) أن منعمات الأقمشة تحسن من خواص الملابس فتصبح ناعمة ويسهل كيتها، والمنعمات تعطي للملابس الطرافة والنعومة وتقلل من تجعدها وهذه المنتجات تستخدم في ماء الغسيل أو ماء الشطف عند استعمال مجففات للأقمشة المضافة لها مواد منعمة يجب استخدام درجات منخفضة حيث أن الحرارة المرتفعة تكون بقع على النسيج.

كما أضافت نجدة ماضي (٢٠٠٥) أن مواد النظرية زادت من وزن المتر المربع بدرجات مقلوطة، وعلى عدد الأعدد، والصفوف، ودرجة البياض، للأقمشة التريكو محل الدراسة كما قالت من قيم قوة الانفجار، والملمس.

قام عبد الرحيم عبد الغني رمضان، علي السيد زلط، محمد عبد الله الجمل، نرمين حمدي حامد سعد حمد، (٢٠١٢)، بدراسة كان من أهدافها التعرف على التقنيات المختلفة للتجهيز المقاوم للتوجه للأقمشة القطنية، والتعرف على المواد الآمنة بيئياً المستخدمة في التجهيز المقاوم للتوجه والطباعة.

قامت أمل عبد السميع، ورشا عباس الجوهرى (٢٠١٣)، بعمل دراسة لتعيين الحرير الصناعي باستخدام مواد آمنة بيئاً، وفي نفس الوقت لا تؤثر على وزن المتر المربع بصورة كبيرة، وتحسن من الخواص الأدائية والوظيفية لألياف الحرير الصناعي، وأوصت بالباحثتان على ضرورة الاستفادة من التجارب العملية لإنتاج منعمات أقمشة ذات مواصفات أفضل إما بتعديل الحالية أو إعداد منتج جديد، كذلك ضرورة البحث عن مواد آمنة بيئياً وذات مواصفات أفضل لتقليل الكهرباء الاستاتيكية للحرير الصناعي.

المنعمات:

وظائف المنعمات:


- ١ - تخلص من بقايا المنظفات الأيونية الموجودة في حوض الغسيل في الغسلة الرئيسية وتعمل على إخراجها عن طريق ماء الشطف.
 - ٢ - تخلص من الشحنات السالبة الموجودة على سطح الملابس نتيجة للاحتكاك والدوران.
 - ٣ - بها بعض المواد المبللة قطعى الغسيل خاصية الطرافة (نجدة ماضي، ٢٠٠٥) كما ذكرت سناء الغمام، ٢٠٠٣ على فوائد المنعمات.
 - ٤ - تخفف (أو تخلاص) من الشحنات الإستاتيكية التي تؤدي إلى التصاق الملابس بعضها ببعض.
 - ٥ - تليين الملابس وتخفف من الرغب الذي يتكون عليها.
 - ٦ - تسهل عملية الكي، وتعمل على تخفيض التجمد للحد الأدنى.
 - ٧ - تمنع التشعير (التويير السطحي) من التعلق بالملابس.
 - ٨ - لها دور ضئيل في إبادة الجراثيم.
- وبالرغم من فوائدها العديدة إلا أن كثرة استخدامه يؤدي إلى شحوب لون الملابس وإكسابها اللون الرمادي.

وذكر (Eotiber 2000) عن مشاكل المنعمات:

- ١ - تقليل امتصاص المنسوج للرطوبة، لذا يتوجب استخدامها للمنتجات النسيجية التي تتطلب الامتصاص عند استخدامها مثل الفوط والملابس الرياضية.
- ٢ - لها تأثير على الملابس المجهزة ضد الحرائق ف تكون طبقة زيتية على المنسوج.
- ٣ - بعضها يسبب مشاكل جلدية لبعض المستهلكين، وهي تحتوي على مواد ضارة بالبيئة والانسان منها على سبيل المثال بنزيل أستيرات المسبيبة لسرطان البنكرياس وكحول البنزيل المسبيب لحساسية الصدر وكحول الإيثانول المسبيب في تلوث مياه الصرف الصحي والمسبب للتقرّر العصبي بالإضافة لاحتواء المنعمات على مادة الفورمالدهيد ولها علاقة بالإصابة بالسرطان، حيث قام الباحثون (Huda Galal M. Abdulwahab et al., 2008) بعمل دراسة لمعرفة أحد أهم مسببات الحساسية لدى الأطفال، ونوع العلاقة بين المستحضرات الكيميائية سواء المنظفات أو المبيضات أو المنعمات المستخدمة في غسل ملابس الأطفال لفئة العمريّة من سنّtan إلى ثمان سنوات والإصابة بحساسية الجلد لديهم. وقد أكدت الدراسة على وجود علاقة مباشرة بينهم، حيث ثبت أن لها تأثير كبير على الصحة من خلال الامتصاص الجلدي الطبيعي، والاستنشاق المستمر أثناء اليوم، وخلال فترات النوم، بالإضافة إلى أثرها على صحة الأجنحة من خلال استنشاق الأم الحامل لتلك المستحضرات.

كيفية عمل المنعمات:

تظهر أثار المنعم الرئيسي على سطح القماش بالإضافة إلى أن جزيئات المنعم الصغيرة تخترق الألياف وتمد بالتليين الداخلي للألياف المكونة من البوليمر وذلك عن طريق تقليل درجة حرارة التحول الزجاجي.



شكل (١) التنظيم الفيزيائي لجزئيات المنعم المعتاد على سطح الألياف

شكل رقم (١) يعرض اتجاه المنعمات نحو سطح الألياف (a) المنعمات الكاتيونية (b) الكاتيونات الأيونية لسطح الألياف (c) المنعمات غير الأيونية للهيدروفيليك (d) سطح الألياف للهيدوفيليك. ويتبين من الشكل أن التنظيم الفيزيائي لجزئيات المنعم على سطح الألياف يعتمد على الكاتيونات الأيونية لجزيء المنعم، ونسبة الهيدروفيليك لجزء المنعم على سطح الألياف، نجد أن المنعمات الكاتيونية توجه نفس شحنتهم الموجبة اتجاه الأقمشة المشحونة بشحنة سالبة جزئياً (جهد زيتاً) وإيجاد سطح هيدروفيليك من سلسلة كربونية والتي توفر خاصية تنعيم ممتازة وسطح أملس مع المنعمات الكاتيونية.

أما المنعمات الأيونية من ناحية أخرى بشحنته السالبة بعيداً عن سطح الألياف الموصى بشحنة سالبة هذا يؤدي إلى ارتفاع نسبة الهيدوفيليك للمنعم كونه ينجد لسطح هيدوفيليك أو مقدار الهيدوفيليك التي تتجذب لسطح هيدوفيليك (Imtiazuddin, 2009). كما ذكرت زينب برهام (١٩٩٥) أن التأثير الأساسي لمنعم الملابس يرجع على قدرته على تكوين طبقة فلبية رقيقة ذات طبيعة حامية على سطح القماش المعالج، ومن ثم يساعد على الاقلال من الاحتكاك بين الشعيرات والخيوط في الخامات المعالجة، وبالتالي فإن التغير في الملمس وباقى الخواص الأدائية يتوقف على الطريقة التي يتم بها وضع مادة التنظيف على سطح الشعيرية.

العوامل التي تتوقف عليها عملية التنعيم:

- ١ - نوع القماش
- ٢ - الأسلوب المستخدم في التنعيم
- ٣ - درجة تركيز المنعم
- ٤ - قلوية الوسط
- ٥ - عمليات التجهيز السابقة لعملية التنعيم، (مدوح الحسامي، ولمياء عبد الفتاح، ٢٠٠٦).

الشروط الواجب توافرها في مواد التنعيم:

١. ينبغي أن تنسى هذه المواد بتكلفة منخفضة.
٢. مقاومة عالية لعمليات الغسيل والتجفيف.
٣. لا تقلل من قابلية الخامة للبلل والامتصاص.
٤. لا يغير من لون الخامة عند التعرض للحرارة أو الشمس (ريم يونس حاج، ٢٠٠٦).
٥. لا بد أن تمتلك الخامة سرعة لأنها يتشرب بانتظام خلال وقت قصير.
٦. أن يقلل من الكهرباء الإستاتيكية.
٧. قابلة للتحلل ببطء.

٨. يكون آمن بيئياً حتى لا يحدث أي تبيح في الجلدثناء ارتداء الملابس.
٩. لا يؤثر سلبياً على الخواص الميكانيكية للمنتج (دعاة فوزي عبد الخالق، ٢٠٠٦).

أنواع المنعمرات:

١ - مواد تتعيم دائمة:

وهي مواد ثابتة باستمرار حتى بعد عمليات الغسيل المتعددة حيث تتخلل الألياف القماش وتترسب في كل غشاء رقيق (فيلم) مثل منعمرات بولي سيلكون.

٢ - مواد تتعيم غير دائمة:

وهي تزال بسهولة نسبياً بعد عمليات الغسيل وتتنفس بخواص هيدروفينيك مثل المنعمرات الكاتيونية (نشوه عبد الرؤوف توفيق، ٢٠٠٣).

كما تصنف المنعمرات إلى:

المنعمرات الكاتيونية وتعتبر أفضل المنعمرات من حيث تحمل الغسيل بشكل جيد، وتساعد في تشتت الشحنة الاستاتيكية وتتوفر الانزلاق بفضل وجود عنصر هيدروفيني دهني (الكاره للماء) فيالجزئي وبالتالي تقليل الاحتكاك بين الألياف وبالتالي تقليل تلف الألياف وبالتالي زيادة القابلية للحياة، ويمكن أن تسبب اصفرار عند التعرض لدرجات حرارة عالية وذات تأثير سلبي على ثبات الأصباغ المباشرة والصبغات النشطة للضوء، والمنعمرات الأيونية وهي ثابتة حراريًا لدرجات حرارة المعالجات للقماش العادية وملائمة لمكونات الصباغة وحمام التبييض ويمكن غسلها بسهولة ويمكن أن تحافظ بتأثير المقاومة الاستاتيكية ولها خواص ابتلاع، وهي مقاومة للتخلل وغالباً تستخدم للتطبيقات الخاصة مثل المنسوجات الطبية (Imtiazuddin, 2009).

منعمرات غير أيونية تعتمد على البارافين والبولي إيتيلين وهي تظهر انزلاق على ولكنها لا تتحمل التنظيف الجاف وإنما ثابتة لظروف الأس الهيدروجيني العالي والحرارة في ظروف معالجة القماش العادية ومتلائمة مع معظم المواد الكيميائية النسيجي (Shukla,et al., 2008)

المنعمرات المتعددة وهي تعطي تأثير تتعيم جيد ثابت قابل للغسيل ومقاومة عالي للإستاتيكية، لديها مشاكل أيكولوجية أقل بالمقارنة بالمنتجات المماثلة الكاتيونية، (عبيد سليمان، ٢٠١٠).
منعمرات السيلكون وتتميز منعمرات السيلكون أيضاً بثبات جيد لدرجة الحرارة والتحمل، وأنها ليست لها طابع الدهنية، والحقيقة أن لديها تأثير ملموس مفيد عند معالجة القماش حيث أنها تعطى تتعيم على جدأ، ومن ناحية أخرى تظهر انزلاق على وقابلية للحياة عالية ومرنة ومطاطية ومقاومة للتجعد، ومقاومة للتأكل وقوية التمزق، ارتفاع المثانة وامتصاص السوائل وثبت مركب السيلكون في عمليات التجهيز الأخرى والتفاعل مع المركبات الكيميائية المستخدمة، ويمكن الحصول على منعمرات متعددة الوظائف بالجمع بين المنعمرات الكاتيونية ومنعمرات السيلكون مليئة احتياجات (متطلبات) الأقمشة (منى عقدة، ٢٠٠٣).

تأثير المنعمرات على ثبات الألوان القماش:

ذكر Mazeyar parvinzadeh, 2007 أنه تم صباغة الأقمشة القطبية التي تم تنظيفها سابقاً بمنظفات غير أيونية ثم صباغتها باربعة أصباغ كبريتية من تراكيب مختلفة، الألوان الصباغة كانت أصفر، أزرق غامق، أزرق ساطع، الأقمشة المصبوغة عولجت بمنعمرات أيونية وكاتيونية وغير أيونية وميکرو وماکرو سيلیکون کلی وجزئی، ووجد أن منعمرات السيلكون الكلی والجزئی والغير أيونية فلتت بريق الألوان لجميع عينات الصباغة الكبريتية، بينما المنعمرات الأيونية والكاتيونية لم تسبب سوي تغير خفيف في بريق اللون، وانخفضت خواص ثبات الغسيل للعينات الزرقاء في حين أنها ظلت بدون تغيير للعينات الأخرى، خواص ثبات الضوء قلت لكل العينات بعد المعالجة بالمنعمرات.

تأثير المنعمرات على البيئة:

قد تبين أن معظم المنعمرات الموجودة في السوق كتجهيزات تعتمد على السيلكون ولكن من الأمور الهامة إمكانية التخلص منه حيث أنه غير صديق للبيئة على الرغم من أهمية وجوده

في خلطات المنعمات حيث أن معظم المنعمات تحتوي على السيلكون واميتو اميد Imidazoline أو الشموع أو البرافين ولكن الشموع والبرافين تقتصر على عدد قليل من الألياف مثل القطن إلى أنها منتجات ليست قادرة على إعطاء التجهيز المثالي للنسيج.

وهناك مشكلة لاستخدام مركبات السيلكون وهي انخفاض أو انعدام فيها التحلل الحيوي لبوليمير السيلكون مع المشاكل الناجمة من التخلص من النفايات، وقد تم الآن التوصل إلى تراكيب خالية تماماً من المواد الخاضعة للسيلكون لإعطاء خواص مشابهة جداً للموجودة في السيلكون مع ميزة كونها قابلة للتحلل بسهولة وبالتالي تجنب تلوث البيئة.

أما بالنسبة للمنعمات الكاتيونية فإنه من العيوب الإيكولوجية أنها سامة وقابلتها للتحلل ضعيفة لكن لازالتها بسرعة من مياه الصرف يكون عن طريق تكتيف واندفاع على مكونات أنيونية رباعية مع مجموعات الأستر على سبيل المثال تراي إيثانول أمين أستر وتكون قابلة للتحلل البكتيري عن طريق التحلل المائي لمجموعة الإستر (عiber سليمان، ٢٠١٠).

ذلك ذكرت نجدة ماضي، (٢٠٠٤) أن المنعمات وممواد النظرية مواد ضارة بالبيئة والإنسان فهي تسبب تلوثاً بمياه الصرف الصحي لاحتوائها على مادة الفورمالدهيد ولها علاقة بالإصابة بمرض السرطان، عند إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في ري المحاصيل الزراعية في بعض الدول.

مشكلة البحث: تضاف المنعمات للغسيل لتطرير الأنسجة وارجاع الليونة كما لو كانت جديدة، لإعطاء المظهر والملمس الناعم للمنسوج، ولكن استخدام المنعمات بكافة أنواعها يؤثر على الخواص الطبيعية والميكانيكية والجمالية، ويختلف هذا باختلاف نوع المنعم والتركيز.

وتتمثل مشكلة البحث في الإجابة عن التساؤلات التالية:

- ١- هل توجد فروق دالة إحصائية بين أنواع المنعمات محل الدراسة على خواص الأقمصة المجهزة تحت البحث؟
- ٢- هل توجد فروق دالة إحصائية بين التركيزات المختلفة للمنعمات محل الدراسة على خواص الأقمصة المجهزة تحت البحث؟

أهداف البحث:

- ١- الوصول إلى أنساب منعم يعطى أفضل تأثير على أداء الأقمصة المجهزة لمقاومة التجعد ونمو البكتيريا.
- ٢- الوصول إلى أفضل تركيز من المنعم يعطى أفضل تأثير على أداء الأقمصة المجهزة لمقاومة التجعد ونمو البكتيريا.

أهمية البحث:

ترجع أهمية البحث إلى معرفة تأثير منعمات الملابس على خواص أداء الأقمصة المجهزة لمقاومة التجعد والبكتيريا، وما هي أفضل الأنواع والتركيزات من المنعمات.

فرض البحث:

- يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين:
١. اختلاف أنواع المنعمات محل الدراسة والخواص للأقمصة المجهزة لمقاومة التجعد ونمو البكتيريا.
 ٢. اختلاف تركيز المنعمات محل الدراسة والخواص للأقمصة المجهزة لمقاومة التجعد ونمو البكتيريا.

منهج البحث:

يعتمد هذا البحث على المنهج التجريبي التحليلي.
مصطلحات البحث:

منعمات الأقمشة:

هي مركبات لأملاح الأمونيوم الرباعية Gross and Naria, 1992، هي عبارة عن مواد كاتيونية بالإضافة بعض المذيبات بالإضافة إلى الرائحة (نجة ماضي، ٢٠٠٥). وذكرت سناء الغمام (٢٠٠٣) عن المنعمات إنها مواد تضاف للغسيل لتطرية الأنسجة وارجاع الليونة لها كما لو كانت جديدة.

الأقمشة المجهزة: أي قماش من مراحل التجهيز وأصبح جاهزاً لاستخدامه في صناعة الملابس (دليل المصطلحات الفنية في الصناعات النسيجية، ٢٠١٢)

الأداء الوظيفي: إن الأقمشة تكون ملائمة وظيفياً إذا كانت دافئة ورخوة وغير خشنة ومرنة ومرحة في اللبس وكذلك تقاوم الاستهلاك وتسمح بتنفسية الجسم والتخلص من العرق، وتعني كلمة التوظيف بكيفية عمل الأشياء وأدائها إلى التوظيف بالنسبة للملابس إلى أداء جزء من الرداء ككل (هنادي محمد الشريف، ٢٠٠٨).

حدود البحث:

تم استخدام قماش مخلوط (قطن/ فسكوز) – استخدم ثلاثة أنواع من المنعمات بثلاثة تركيزات. تم تجهيز القماش بمادة الكيتوزان، والأرفوكس – تركيب نسجي كريب بطريقة الزحف والدوران.

تم تجهيز الأقمشة تحت البحث بشركة مصر للغزل والنسيج بالمرحلة الكبرى.


٢- التجارب العملية والاختبارات المعملية:

الاقمشة المنتجة تحت البحث:

تم استخدام قماش مخلوط قطن وفسكور، تركيبه النسجي كريب بطريقة الزحف والدوران

جدول (١) مواصفات القماش محل الدراسة

اللحمة	السداء	نوع الخامة
قطن: فسكوز (٥٠:٥٠) %	قطن ١٠٠%	نوع الخامة
نمرة ١/١٦ (ترقيم إنجلزي)	نمرة ١/١٦ مسرح (ترقيم إنجلزي)	نمرة الخطوط
مغزول بأسلوب الغزل الحلقي	مغزول بأسلوب الغزل الحلقي	نوع الغزل
١٩ حدة / سم	٢٢ فلتة / سم	عدد فتل السداء/ الحدفات في السمس



شكل (٢) التركيب النسجي (كريب بطريقة الزحف والدوران) للقماش محل الدراسة.

وتم التشغيل الأقمشة على نول سولزر (PU) سرعته ٢٣٠ حدة / دقيقة سويسري الصنع إنتاج سنة ١٩٧٩ بالشركة الشرقية للغزل والنسيج بالزقازيق.

المواد المستخدمة في البحث:

- الاركوفكس Arkofix وهي مادة صديقة للبيئة لأنها خالية من الفورمالدهيد وهي من إنتاج الشركة السويسرية (clariant) حيث أنها تعطى مقاومة جيدة للأقمشة ضد الت tud والكرمشة وتحسن من خواص الألياف.

- **Chitosan Low Molecular Weight**
Chhiosan; chicol; deacetylchitin ($C_6H_{11}NO_4$)_n MW 200000

- جدول (٢) تركيب منعمات الأقمشة المستخدمة في الدراسة

نوع المنعم	إنتاج	تركيبة
داوني	شركة الصناعات الحديثة - الدمام	تركيبيه أقل من ٥٪ مواد سطحية كاتيونية، مواد حافظة، وعطور
كمفورت	يونيفير مشرق - لمنتجات العناية الشخصية شركة م.م علامة مسجلة يونيفير بي - إل - سي - إنجلترا، المنطقة الصناعية الرابعة مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة.	مادة كاتيونية أقل من ٥٪، حامض دهني أقل من ٥٪، مكونات أخرى بنزأيزوثيرازولينون لون-عطر - ساليسالات البنزيل - يوني فينيل ميثيل بروبيونال - هكسيل سيننامال - لينالول.
فلفيتا	شركة الإسكندرية الكيماويات والمنظفات	منظفات كاتيونية من ٥٪:٥٪، ورائحة ولون أقل من ٥٪.

خطوات اجراء عملية التجهيز:

أ- تم استخدام تركيز واحد لمادة المعالجة الراتينجية الاركوفكس Arkofix، وهو تركيز ٨٠ جم/لتر، مع استخدام ٦ جم/لتر كلوريد ماغنيسيوم (مادة مساعدة لإتمام عملية التفاعل) لعدد ٩ عينات من القماش محل الدراسة حيث تم استخدام ثلاثة منعمات بثلاث تركيزات.

ب. مرحلة العصر: تم عصر الأقمشة بعد معالجتها بمادة الاركوفكس والمواد المساعدة.

ج. مرحلة التجفيف والتحميص: حيث تم تجفيف الأقمشة، والتحميص على درجة ١٥٠ ° لمدة ٣ دقائق.

٢- تجهيز بمادة الكيتوزان:

تم تجهيز عدد ٩ عينات من الأقمشة محل الدراسة بالكيتوzan بتركيز ٧ جم/لتر، حيث تمت إذابته في محلول ٢٪ حامض خليك تركيز ٩٨٪، وتمت عملية التجفيف في درجة حرارة الغرفة والتحميص على درجة ١٣٠ م° لمدة ٢ دقائق.

٢- الغسيل بالمنعمات:

تم غسل العينات بطريقة العسيلي المنزلي العادي، باستخدام غسالة أطفال، وذلك لتحكم في كمية المياه والمنعم ودرجة الحرارة، وتم الغسل على درجة حرارة ٤٠ °م باستخدام منظف أريال بتركيز ٤٪، ثم الشطف مع استخدام ثلاثة أنواع من المنعمات، بتركيز ٢٪، ٤٪، ٦٪، لكل منها، وتم تكرار الغسيل خمس دورات، وزمن الدورة الواحدة ٢٠ دقيقة.

وقد اجريت مجموعة من الاختبارات المعملية على عينات الأقمشة المنتجة تحت البحث (بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والمركز القومي للبحوث) وذلك في الجو

القياسي (رطوبة نسبية $\pm 25\%$ ، درجة حرارة $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ لإيجاد العلاقات المختلفة بين متغيرات البحث باستخدام الاحصاء التطبيقي وقد تضمنت هذه الاختبارات ما يلي:

١. وزن المتر المربع ($\text{جم}/\text{م}^2$).

٢. قوة الشد في اتجاهي السداء واللحمة (كجم).

٣. زاوية التجعد في اتجاهي السداء واللحمة ($^{\circ}$).

٤. خشونة السطح (الميكرومتر).

٥. درجة البياض ($^{\circ}$).

٦. تثبيط البكتيريا (مم)

المعالجة الإحصائية:

١- حساب المتوسطات، وأقل فرق معنوي (L.S.D)

٢- تحليل التباين ثانوي الاتجاه Two-Way ANOVA للمقارنة بين المتغيرات (نوع المنعم، والتراكيز) (Murry, 1975).

النتائج والمناقشة:

تأثير عوامل الدراسة على خواص الأداء للأقمصة المنتجة تحت البحث

لقياس هذا التأثير تم وضع الفرضيات الإحصائية التاليتين: الأول: توجد فروق ذات دلالة احصائية بين اختلاف أنواع المنعمات محل الدراسة على خواص الأقمصة المجهزة لمقاومة التجعد ونمو البكتيريا.

الفرض الثاني: توجد فروق ذات دلالة احصائية بين اختلاف تراكيز المنعمات محل الدراسة على خواص الأقمصة المجهزة لمقاومة التجعد ونمو البكتيريا، وتم اختبار هذين الفرضيات بتحليل التباين ثانوي الاتجاه (TOW WAY ANOVA) لاختبار معنوية الفروق وبالتالي معنوية التأثير لكل من نوع المنعم والتراكيز على خواص الأقمصة المجهزة لمقاومة التجعد ونمو البكتيريا، ثم تم استخدام المقارنات المتعددة بطرق أقل فرق معنوي (L.S.D) لتحديد المنعم وكذلك التراكيز الأكثر تأثيراً على خواص الأقمصة المجهزة لمقاومة التجعد ونمو البكتيريا.

١- وزن المتر المربع ($\text{جم}/\text{م}^2$)

جدول (٣) تأثير عوامل الدراسة على وزن المتر المربع للأقمصة المستخدمة تحت البحث

المعنوية	"ف"	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين	
0.001	9.619	352.611	2	705.222	نوع المنعم	تجهيز مقاوم للتجعد
0.000	103.569	3796.608	3	11389.82	التراكيزات	
		36.658	30	1099.731	الخطأ	
			35	13194.78	الكلى	

تجهيز مقاوم للبكتيريا	نوع المنعم	الخطا	الكلى	35	8178.748	52.48601	30	1574.58	5102.634	1700.878	32.40632	14.30413	0.000	0.000
-----------------------	------------	-------	-------	----	----------	----------	----	---------	----------	----------	----------	----------	-------	-------

جدول (٣) يوضح أنه من خلال تحليل التباين ثئي الاتجاه لقياس معنوية الفروق في وزن المتر المربع طبقاً لنوع المنعم، وجود فروق معنوية في وزن المتر المربع بالنسبة للقماش المجهز لمقاومة التجعد، حيث بلغت قيمة ف المحسوبة نحو (٩.٦١٩) وهي معنوية عند مستوى ٠.٠١، وبالنسبة للمجهز لمقاومة البكتيريا بلغت قيمة ف المحسوبة (١٤.٣٠٤١٣) وهي معنوية عند مستوى ٠.٠١، وبالنسبة للتركيز وجدت أيضاً فروق معنوية في وزن المتر المربع بالنسبة للقماش المجهز ضد التجعد، حيث بلغت قيمة ف المحسوبة نحو (١٠٣.٥٦٩) وهي معنوية عند مستوى ٠.٠١، وبالنسبة للقماش المجهز لمقاومة البكتيريا بلغت قيمة ف المحسوبة (٣٢.٤٠٦٣٢) وهي معنوية عند مستوى ٠.٠١.

جدول (٤) تأثير عوامل الدراسة على المتوسط الحسابي لوزن المتر المربع.

تجهيز مقاوم للبكتيريا			تجهيز مقاوم للتجعد			نوع المنعم	
فلفيتا	كمفورت	داونى	فلفيتا	كمفورت	داونى	التركيز	بدون معالجة
٣١٠.٦٧١	٣١٠.٦٧٢	٣١٠.٦٧١	٣١٣.٦٧١	٣١٣.٦٧٢	٣١٣.٦٧٢	٣١٣.٦٧٢	٣١٠.٦٧٢
٣٢٨.٣٣٦	٣٠١.٣٣٢	٣٣٦	٣٤٥	٣٣١	٣٤٦.٣٣٦	٣٤٦.٣٣٦	٪٠.٢
٣٣٤.٣	٣٢٠.٣	٣٤٠	٣٤٧	٣٤٥	٣٦٠	٣٦٠	٪٠.٤
٣٣٧.٣	٣٤١.٦٧٤	٣٥٠	٣٥٠.٣٣٦	٣٦٣	٣٧١.٦٧٤	٣٧١.٦٧٤	٪٠.٦
٥.٤١	٥.١٦	٥.٩٠	٦.٤٥	٥.٨٠	٦.٩٦	٦.٩٦	L.S.d
327.58b	318.42a	334.17c	339.00a	338.17a	347.92b	Mean	
6.04			5.04			L.S.d	

وأوضح من جدول (٤) أنه بقياس اتجاه الفروق بين متوسطات وزن المتر المربع طبقاً لنوع المنعم و طبقاً للتركيز بالنسبة للقماش المجهز لمقاومة التجعد أو المجهز لمقاومة البكتيريا باستخدام اختبار (L.S.D) أقل فرق معنوي) للمقارنات البعدية المتعددة اتضحت ما يلي:
أن هناك تأثير لنوع المنعم، حيث وجدت فروق معنوية في وزن المتر المربع بين الأنواع المختلفة من المنعمات بالنسبة للقماش المجهز لمقاومة التجعد، ويمكن ترتيب المنعمات حسب درجة التأثير وفقاً لاختبار (L.S.D) كما يلي: منع كمفورت بمتوسط (٣٣٨.١٧)، يليه منع فلفيتا بمتوسط (٣٣٩.٠) ثم منع داونى بمتوسط (٣٤٧.٩٢) ولم تظهر فروق معنوية إحصائياً بين منع كمفورت، وفلفيتا.

كما وجدت فروق معنوية في وزن المتر المربع بين الأنواع المختلفة من المنعمات بالنسبة للقماش المجهز لمقاومة البكتيريا، ويمكن ترتيب المنعمات حسب درجة التأثير وفقاً لاختبار (L.S.D) كما يلي: منع كمفورت بمتوسط (٣١٨.٤٢)، يليه منع فلفيتا بمتوسط (٣٢٧.٥٨) ثم منع داونى بمتوسط (٣٤١.١٧).

كما اتضحت أن هناك تأثير لتركيز المنعم بالنسبة للقماش المجهز لمقاومة التجعد حيث وجدت فروق معنوية في وزن المتر المربع بين التركيزات المختلفة عند استخدام منع داونى وكمفورت، حيث كان أفضل تركيز وفقاً لاختبار (L.S.D) هو ٢٪ حيث أعطا أقل وزن

للمتر المربع بعد العينة بدون معالجة، ثم تركيز ٤٪، ثم تركيز ٦٪، بينما عند استخدام منع فافيتا لم تظهر بينهما فروق معنوية إحصائياً بين التركيزات الثلاثة.

كما اتضح أن هناك تأثير لتركيز المنعم بالنسبة للقماش المجهز لمقاومة البكتيريا حيث وجدت فروق معنوية في وزن المتر المربع بين التركيزات المختلفة عند استخدام منع داوني، حيث كان أفضل تركيزين وفقاً لاختبار (L.S.D) هما ٠.٢٪، ٠.٤٪ حيث أعطا أقل وزن للمتر المربع بعد العينة بدون معالجة ولم تظهر بينهما فروق معنوية إحصائياً، ثم تركيز ٦٪، بينما عند استخدام منع كمفورت كان أفضل تركيز هو ٠.٢٪ ثم ٠.٤٪ ثم ٠.٦٪، وعند استخدام منع فافيتا كان أفضل تركيز هو ٢٪ ثم تركيز ٤٪ و ٦٪ حيث لم تظهر بينهما فروق معنوية إحصائياً.

ويمكن تقسيم الزيادة في وزن المتر المربع للعينات المعالجة بالمنعمات عن العينات غير المعالجة بأن المنعمات تضيف طبقة إلى سطح القماش مما يؤدي لزيادة الوزن، فقد زاد وزن المتر المربع عن الوزن بدون استخدام منعمات بدرجات مقاومة وهذا يتفق مع دراسة (نجدة ماضي، ٢٠٠٤)، ومما يؤكد ذلك زيادة الوزن بزيادة تركيز المنعمات.

٢- قوة الشد في اتجاهي السداء واللحمة (كجم) جدول (٥) تأثير عوامل الدراسة على الشد في اتجاهي السداء واللحمة للقماش المجهز لمقاومة التجعد

المعنوية	"ف"	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين	
0.135	2.145	1383.028	2	2766.056	نوع المنعم	اتجاه السداء
0.000	5.636	3634.028	3	10902.08	التركيزات	
		644.7333	30	19342	الخطأ	
			35	33010.14	الكتل	
0.048	8.457	19.0525	2	38.105	نوع المنعم	اتجاه اللحمة
0.000	2.748	6.1025	3	18.3075	التركيزات	
		2.229167	30	66.875	الخطأ	
			35	38.105	الكتل	

من جدول (٥) اتضح من خلال تحليل التباين ثالثي الاتجاه لقياس معنوية الفروق في قوة الشد للقماش المجهز لمقاومة التجعد طبقاً لنوع المنعم، وجود فروق معنوية في قوة الشد في اتجاه السداء، حيث بلغت قيمة ف المحسوبة نحو (2.145) وهي غير معنوية، وبالنسبة لقوة الشد في اتجاه اللحمة بلغت قيمة ف المحسوبة نحو (8.457) وهي معنوية عند مستوى ٠.٠٥، وبالنسبة للتركيز وجدت أيضاً فروق معنوية في قوة الشد في اتجاه السداء، حيث بلغت قيمة ف المحسوبة نحو (٥.٦٣٦) وهي معنوية عند مستوى ١، وبالنسبة لقوة الشد في اتجاه اللحمة بلغت قيمة ف المحسوبة نحو (٢.٧٤٨) وهي معنوية عند مستوى ١.

جدول (٦) تأثير عوامل الدراسة على المتوسط الحسابي لقوة الشد في اتجاهي السداء واللحمة للقماش المجهز لمقاومة التجعد

اتجاه اللحمة			اتجاه السداء			نوع المنعم التركيز
فلفيتا	كمفورت	داوني	فلفيتا	كمفورت	داوني	
٩٠a	٩٠a	٩٠a	١٢٨a	١٢٨a	١٢٨a	بدون معالجة
٩٠a	٩٢a	٩٠a	١٢٠b	١٢٥b	١٢٦a	%٠.٢
٩٠a	٩٢a	٨٨ab	١٢٠b	١٢٤b	١١٠b	%٠.٤
٩٠a	٩٢a	٨٦b	١١٨b	١٢٤b	١٠٨b	%٠.٦
٢.٣٢	٢.٩٠	٢.٠٠	٥.٠٠	٢.٣٣	٥.٦١	L.S.d
90.00b	91.50a	88.50c	121.50a	125.25a	118.00a	Mean
1.24			7.17			L.S.d

- وأوضح من جدول (٦) أنه يقياس اتجاه الفروق بين متوسطات قوة الشد في اتجاه السداء واللحمة طبقاً لنوع المنعم وطبقاً لتركيز المنعم بالنسبة للقماش المجهز لمقاومة التجعد باستخدام اختبار (L.S.D) أقل فرق معنوي) للمقارنات البعدية المتعددة انتبه ما يلي:
- ١- لم توجد فروق معنوية في قوة الشد في اتجاه السداء بين الأنواع المختلفة من المنعمات بالنسبة للقماش المجهز لمقاومة التجعد، وفقاً لاختبار (L.S.D).
 - ٢- بينما وجدت فروق معنوية في قوة الشد في اتجاه اللحمة بين الأنواع المختلفة من المنعمات، ويمكن ترتيب المنعمات حسب درجة التأثير وفقاً لاختبار (L.S.D) كما يلي: منعم كمفورت بمتوسط (٩١.٥)، ومنعم فلفيتا بمتوسط (٩٠.٠) ثم منعم داوني بمتوسط (٨٨.٥).
 - ٣- كما انتبه أن هناك تأثير لتركيز المنعم بالنسبة للقماش المجهز لمقاومة التجعد حيث وجدت فروق معنوية في قوة الشد في اتجاه السداء بين التركيزات المختلفة عند استخدام منعم داوني، حيث كان أفضل تركيز وفقاً لاختبار (L.S.D) هو ٠.٢٪ حيث أعطى أعلى قوة شد في اتجاه السداء بعد العينة بدون معالجة، ثم تركيز ٤٪ و٠.٦٪ حيث لم يظهر بينهما فروق معنوي، بينما عند استخدام منעמי كمفورت وفلفيتا لم تظهر بينهما فروق معنوية إحصائياً بين التركيزات المستخدمة.
 - ٤- كما انتبه أن هناك تأثير لتركيز المنعم بالنسبة للقماش المجهز لمقاومة التجعد حيث وجدت فروق معنوية في قوة الشد في اتجاه اللحمة بين التركيزات المختلفة عند استخدام منعم داوني، حيث كان أفضل تركيز وفقاً لاختبار (L.S.D) هو ٠.٢٪ حيث أعطى أعلى قوة شد في اتجاه السداء بعد العينة بدون معالجة، ثم تركيز ٤٪ و٠.٦٪ حيث لم يظهر فروق معنوية

إحصائياً بينهما، بينما عند استخدام منعى كمفورت وفلفيتا لم تظهر بينهما فروق معنوية إحصائياً بين التركيزات المستخدمة.

جدول (٧) تأثير عوامل الدراسة على قوة الشد في اتجاهي السداء واللحمة المجهز لمقاومة البكتيريا.

المعنوية	"ف"	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين	
0.001	8.546916	19.0525	2	38.105	نوع المنعم التركيزات الخطأ الكلي	اتجاه السداء
0.000	2.73757	6.1025	3	18.3075		
		2.229167	30	66.875		
			35	123.278		
0.141	2.15	1403.03	2	2806.056	نوع المنعم التركيزات الخطأ الكلي	اتجاه اللحمة
0.000	5.61	3660.69	3	10982.08		
		652.03	30	19561		
			35	33349		

من جدول (٧) اتضح من خلال تحليل التباين ثانوي الاتجاه لقياس معنوية الفروق في قوة الشد للقماش المجهز لمقاومة البكتيريا طبقاً لنوع المنعم، وجود فروق معنوية في قوة الشد في اتجاه السداء، حيث بلغت قيمة ف المحسوبة نحو (8.546916) وهي معنوية عند مستوى ٠١، وبالنسبة لقوة الشد في اتجاه اللحمة بلغت قيمة ف المحسوبة (٢.١٥) وهي غير معنوية ، وبالنسبة للتركيز وجدت أيضاً فروق معنوية في قوة الشد في اتجاه السداء، حيث بلغت قيمة ف المحسوبة نحو (2.73757) وهي معنوية عند مستوى ٠٠١، وبالنسبة لقوة الشد في اتجاه اللحمة بلغت قيمة ف المحسوبة (٥.٦١) وهي معنوية عند مستوى ٠٠١.

جدول (٨) تأثير عوامل الدراسة على المتوسط الحسابي لقوة الشد في اتجاهي السداء واللحمة للقماش المجهز لمقاومة البكتيريا

اتجاه اللحمة			اتجاه السداء			نوع المنعم التركيز
فلفيتا	كمفورت	داوني	فلفيتا	كمفورت	داوني	
١١٢a	١١٢a	١١٢a	١٣٠a	١٣٠a	١٣٠a	بدون معالجة
٩٠b	٩٦b	١١٠b	١١٦b	١٢٠b	١٢٥b	%٠.٢
٨٩bc	٩٣c	١٠٠c	١١٥b	١١٥c	١١٨c	%٠.٤
٨٨c	٩٢c	٩٨d	١١٤b	١١٥c	١١٦c	%٠.٦
١.٣٣	٢.٠١	١.٨٥	٣.١٦	٣.٥٥	٣.٠٥	L.S.D
94.75b	98.25b	105a	118.75b	120.00ab	122.25a	Mean
٤.٢٧			٢.٤١			L.S.D

- وأوضح من جدول (٨) أنه يقياس اتجاه الفروق بين متوسطات قوة الشد في اتجاه السداء واللحمة طبقاً لنوع المنعم وطبقاً لتركيز المنعم بالنسبة للقمash المجهز لمقاومة البكتيريا باستخدام اختبار L.S.D أفل فرق معنوي (للمقارنات البعدية المتعددة اتضحت ما يلي:
- ١- وجدت فروق معنوية في قوة الشد في اتجاه السداء بين الأنواع المختلفة من المنعمات بالنسبة للقمash المجهز لمقاومة البكتيريا، ويمكن ترتيب المنعمات حسب درجة التأثير وفقاً لاختبار (L.S.D) كما يلي: منعم داوني بمتوسط (١٢٢.٥٠) ثم منعم كمفورت بمتوسط (١٢٠)، ومنعم فافيتا بمتوسط (١١٨.٧٥) حيث لم يظهر بينهما فروق معنوي إحصائياً بين كمفورت وفافيتا.
- ٢- بينما وجدت فروق معنوية في قوة الشد في اتجاه اللحمة بين الأنواع المختلفة من المنعمات، ويمكن ترتيب المنعمات حسب درجة التأثير وفقاً لاختبار (L.S.D) كما يلي: منعم داوني بمتوسط (١٠٥) ثم منعم كمفورت بمتوسط (٩٨.٢٥)، ثم منعم فافيتا بمتوسط (٩٤.٧٥) حيث لم يظهر بينهما فروق معنوي إحصائياً بين كمفورت وفافيتا.
- ٣- كما اتضحت أن هناك تأثير لتركيز المنعم بالنسبة للقمash المجهز لمقاومة البكتيريا حيث وجدت فروق معنوية في قوة الشد في اتجاه السداء بين التركيزات المختلفة عند استخدام منعم داوني وكمفورت، حيث كان أفضل تركيز وفقاً لاختبار (L.S.D) هو ٠.٢٪ حيث أعطى قوة شد في اتجاه السداء بعد العينة بدون معالجة، ثم تركيز ٤٪ و ٦٪ حيث لم يظهر بينهما فروق معنوي، بينما عند استخدام فافيتا لم تظهر بينهما فروق معنوية إحصائياً بين التركيزات المستخدمة.
- ٤- كما اتضحت أن هناك تأثير لتركيز المنعم بالنسبة للقمash المجهز لمقاومة البكتيريا حيث وجدت فروق معنوية في قوة الشد في اتجاه اللحمة بين التركيزات المختلفة عند استخدام منعم داوني، حيث كان أفضل تركيز وفقاً لاختبار (L.S.D) هو ٠.٢٪ حيث أعطى قوة شد في اتجاه اللحمة بعد العينة بدون معالجة، ثم تركيز ٤٪ و ٦٪، وعند استخدام منعم كمفورت فافيتا كان أفضل تركيز هو ٠.٢٪، ثم تركيز ٤٪ و ٦٪، حيث لم يظهر بينهما فروق معنوي إحصائياً بينهم
- وترى الباحثة أن استخدام المنعمات بكافة أنواعها أدي لنقص في قوة الشد ومدى التغير يتوقف على نوع المنعم بصرف النظر عن التجهيز المستخدم، وهذا يتوقف مع دراسة (زينب برهام ١٩٩٥)، وقد يرجع انخفاض قوة الشد في العينات المعالجة بالمنعمات عن غير المعالجة لحدوث تآكل في الشعيرات نتيجة للمواد الكيميائية الموجودة بالمنعمات مما يضعف قوة الشد لأقمصة المستخدمة تحت البحث، حيث إنه بزيادة التركيز من المنعم يصاحبه انخفاض في قوة الشد.

٣- زاوية التجعد (°): جدول (٩) تأثير عوامل الدراسة على زاوية التجعد في اتجاهي السداء واللحمة للقمash المجهز لمقاومة التجعد

المعنوية	"ف"	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين	
0.000	18.11039	971.7986	2	1943.597	نوع المنعم	اتجاه السداء
0.000	14.34153	769.5625	3	2308.688	التركيزات	
		53.65972	30	1609.792	الخطأ	
			35	275655.8	الكلي	
0.546	0.617569	184.1944	2	368.3889	نوع المنعم	اتجاه اللحمة
0.123	2.013765	600.6204	3	1801.861	التركيزات	
		298.2574	30	8947.722	الخطأ	

--	--	--	--

من جدول (٩) اتضح من خلال تحليل التباين ثنائي الاتجاه لقياس معنوية الفروق لمقاومة التجعد للقماش المجهز لمقاومة التجعد طبقاً لنوع المنعم، وجود فروق معنوية في زاوية التجعد في اتجاه النساء، حيث بلغت قيمة ف المحسوبة نحو (18.11039)، وهي معنوية عند مستوى ٠٠٠١، وبالنسبة لزاوية التجعد في اتجاه اللحمة بلغت قيمة ف المحسوبة نحو (0.617569) وهي غير معنوية، وبالنسبة للتركيز وجدت أيضاً فروق معنوية في زاوية التجعد في اتجاه النساء، حيث بلغت قيمة ف المحسوبة نحو (14.34153)، وهي معنوية عند مستوى ٠٠٠١، وبالنسبة لزاوية التجعد في اتجاه اللحمة بلغت قيمة ف المحسوبة نحو (2.013765) وهي غير معنوية.

جدول (١٠) تأثير عوامل الدراسة على المتوسط الحسابي لزاوية التجعد في اتجاهي النساء واللحمة لقماش المجهز لمقاومة التجعد

اتجاه اللحمة			اتجاه النساء			نوع المنعم التركيز
فلفيتا	كمفورت	داوني	فلفيتا	كمفورت	داوني	
١١٨a	١١٨a	١١٨a	١٠٠a	١٠٠a	١٠٠a	بدون معالجة
١١٠b	١١٨a	١٠٧b	٩٥b	٨٥b	٦٥b	%٠٢
١١٠b	١١٠b	١٠٥b	٩٥b	٨٠c	٦٣c	%٠٤
١١٠b	١٠٠c	١٠٠c	٩٥b	٧٥d	٦٠d	%٠٦
٥.٦٢	٢.٥٨	٢.٩٩	٤.٢٤	٢.٧٠	١.٧٢	L.S.D
112.00a	111.50a	107.50a	96.25a	85.00b	72.00c	Mean
14.39			6.11			L.S.D

- وأوضح من جدول (١٠) أنه بقياس اتجاه الفروق بين متوسطات زاوية التجعد في اتجاه النساء واللحمة طبقاً لنوع المنعم وطبقاً لتركيز المنعم بالنسبة لقماش المجهز لمقاومة التجعد باستخدام اختبار (L.S.D) أقل فرق معنوي للمقارنات البعدية المتعددة اتضح ما يلي:
- ١ وجدت فروق معنوية في زاوية التجعد في اتجاه النساء بين الأنواع المختلفة من المنعمات، ويمكن ترتيب المنعمات حسب درجة التأثير وفقاً لاختبار (L.S.D) كما يلي: منع فلفيتا بمتوسط (٦٢.٥)، ومنع كمفورت بمتوسط (٨٥.٠) ثم منع داوني بمتوسط (٧٢.٠).
 - ٢ بينما لم توجد فروق معنوية في زاوية التجعد في اتجاه اللحمة بين الأنواع المختلفة من المنعمات، ويمكن ترتيب المنعمات حسب درجة التأثير وفقاً لاختبار (L.S.D) كما يلي: منع فلفيتا بمتوسط (١١٢)، ومنع كمفورت بمتوسط (١١١.٥) ثم منع داوني بمتوسط (١٠٧.٥).
 - ٣ كما أتضح أن هناك تأثير لتركيز المنعم بالنسبة لقماش المجهز لمقاومة التجعد حيث وجدت فروق معنوية في زاوية التجعد في اتجاه النساء بين التركيزات المختلفة عند استخدام منع داوني وكمفورت، حيث كان أفضل تركيز وفقاً لاختبار (L.S.D) هو ٢٪ حيث أعطى أعلى زاوية تجعد في اتجاه النساء بعد العينة بدون معالجة، ثم تركيز ٤٪ ثم تركيز ٦٪ بينما عند استخدام فلفيتا لم تظهر بينهما فروق معنوية إحصائياً بين التركيزات المستخدمة.
 - ٤ كما أتضح أن هناك تأثير لتركيز المنعم بالنسبة لقماش المجهز لمقاومة التجعد حيث وجدت فروق معنوية في زاوية التجعد في اتجاه اللحمة بين التركيزات المختلفة عند استخدام منع داوني، حيث كان أفضل تركيزين وفقاً لاختبار (L.S.D) هما ٠.٢٪ و ٤٪ حيث أعطى أعلى زاوية تجعد في اتجاه النساء بعد العينة بدون معالجة، ثم تركيز ٦٪، وعند استخدام كمفورت كان أفضل تركيز هو ٢٪ ثم تركيز ٤٪ ثم تركيز ٦٪، بينما عند استخدام فلفيتا لم تظهر بينهما فروق معنوية إحصائياً بين التركيزات المستخدمة.

جدول (١١) تأثير عوامل الدراسة على زاوية التبعد في اتجاهي السداء واللحمة للقماش المجهز لمقاومة البكتيريا.

المعنوية	"ف"	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين	
0.001	11.275	371.1386	2	742.2772	نوع المنع التركيزات الخطأ الكلي	اتجاه السداء
0.05	2.258	85.66917	3	257.0075		
		32.91706	30	987.5117		
			35	258917.5		
0.000	18.508	669.9803	2	1339.961	نوع المنع التركيزات الخطأ الكلي	اتجاه اللحمة
0.000	17.604	637.2803	3	1911.841		
		36.20028	30	1086.008		
			35	381804.7		

من جدول (١١) اتضح من خلال تحليل التباين ثباتي الاتجاه لقياس معنوية الفروق في مقاومة التبعد للقماش المجهز لمقاومة البكتيريا طبقاً لنوع المنع، وجود فروق معنوية في زاوية التبعد في اتجاه السداء حيث بلغت قيمة ف المحسوبة نحو (11.275) وهي معنوية عند مستوى ٠٠١ وبالنسبة لزاوية التبعد في اتجاه اللحمة بلغت قيمة ف المحسوبة نحو (18.508) وهي معنوية عند مستوى ٠٠٠١ ، وبالنسبة للتركيز وجدت أيضاً فروق معنوية في زاوية التبعد في اتجاه السداء، حيث بلغت قيمة ف المحسوبة نحو (2.258) وهي معنوية عند مستوى ٠٠٠٥ ، وبالنسبة زاوية التبعد في اتجاه اللحمة بلغت قيمة ف المحسوبة (17.604) وهي معنوية عند مستوى ٠٠٠١ .

جدول (١٢) تأثير عوامل الدراسة على المتوسط الحسابي لزاوية التبعد في اتجاهي السداء واللحمة للقماش المجهز لمقاومة البكتيريا.

اتجاه اللحمة			اتجاه السداء			نوع المنع التركيز
فلفيتا	كمفورت	داوني	فلفيتا	كمفورت	داوني	
٩٠c	٩٠c	٩٠c	٨٠c	٨٠d	٨٠a	بدون معالجة
١١٦b	١٠٥a	١١٠a	٨١c	١٠٠a	٨٠a	٪٠.٢
١١٨ab	١٠٠b	١٠٠b	٩٠b	٩٠b	٧٨a	٪٠.٤
١٢٠a	١٠٠b	٩٠c	٩٥a	٨٥c	٧٥b	٪٠.٦
٢٧٠	٢١٧	٢٣٢	٢٦١	٤٢٤	٢٥	L.S.D
111.00a	98.75b	97.50b	88.75a	86.50a	78.25b	Mean
5.16			4.78			L.S.D

وأوضح من جدول (١٢) أنه بقياس اتجاه الفروق بين متوسطات زاوية التبعد في اتجاه السداء واللحمة طبقاً لنوع المنع وطبقاً لتركيز المنع بالنسبة للقماش المجهز لمقاومة البكتيريا باستخدام اختبار L.S.D أقل فرق معنوي) للمقارنات البعيدة المتعددة اتضح ما يلى:

وجلت فروق معنوية في زاوية التبعد في اتجاه السداء بين الأنواع المختلفة من المنعمات بالنسبة للقماش المجهز لمقاومة البكتيريا، ويمكن ترتيب المنعمات حسب درجة التأثير وفقاً لاختبار (L.S.D) كما يلى: منع فلفيتا بمتوسط (٨٨.٧٥) ثم منع كمفوريت بمتوسط (٨٦.٥) ولم تظهر فروق معنوي إحصائياً بينهم، ثم منع داوني بمتوسط (٧٨.٢٥).

-١

-٢

كما وجدت فروق معنوية في زاوية التجعد في اتجاه اللحمة بين الأنواع المختلفة من المنعمات، ويمكن ترتيب المنعمات حسب درجة التأثير وفقاً لاختبار (L.S.D) كما يلي: منعم فلفيتا بمتوسط (١١٠.٠) ثم منعمي كمفورت بمتوسط (٩٨.٧٥)، ومنعم داوني بمتوسط (٩٧.٥) حيث لم يظهر بينهما فروق معنوي إحصائياً بين كمفورت وداوني.

-٣

كما اتضح أن هناك تأثير لتركيز المنعم بالنسبة للقماش المجهز لمقاومة البكتيريا حيث وجدت فروق معنوية في زاوية التجعد في اتجاه السداء بين التركيزات المختلفة عند استخدام منعم داوني، حيث كان أفضل تركيزين وفقاً لاختبار (L.S.D) هما ٠٠٤٪ و ٠٠٢٪ حيث أعطى أعلى زاوية تجعد في اتجاه السداء بعد العينة بدون معالجة، ثم تركيز ٦٪، وعند استخدام منعم كمفورت كان أفضل تركيز هو ٢٪، ثم تركيز ٤٪ ثم تركيز ٦٪، وعند استخدام منعم فلفيتا كان أفضل تركيز هو ٦٪، ثم تركيز ٤٪ ثم تركيز ٦٪.

-٤

كما اتضح أن هناك تأثير لتركيز المنعم بالنسبة للقماش المجهز لمقاومة البكتيريا حيث وجدت فروق معنوية في زاوية التجعد في اتجاه اللحمة بين التركيزات المختلفة عند استخدام منعم داوني، حيث كان أفضل تركيز وفقاً لاختبار (L.S.D) هو ٠٠٢٪ حيث أعطى أعلى زاوية تجعد في اتجاه اللحمة بعد العينة بدون معالجة، ثم تركيز ٤٪ ثم تركيز ٦٪، وعند استخدام منعم كمفورت كان أفضل تركيز هو ٢٪، ثم تركيز ٤٪ و ٦٪ حيث لم تظهر فروق معنوية إحصائياً بينهم، وعند استخدام منعم فلفيتا كان أفضل تركيز هو ٦٪، ثم تركيز ٤٪، حيث لم تظهر فروق معنوية إحصائياً بينهم.

ومن الملحوظ أنه بالنسبة للقماش المجهز لمقاومة التجعد قلت فيه قيم زاوية التجعد للعينات المعالجة عن غير المعالجة، بينما للقماش المجهز لمقاومة البكتيريا زادت فيه قيم زاوية التجعد للعينات المعالجة عن غير المعالجة حيث حسنت المنعمات من زاوية التجعد ثم قلت بعد ذلك بزيادة التركيز وقد يرجع ذلك إلى تأكل القماش وبالتالي زيادة الانفراج وهذا يتconc مع (زيبي برهام ، ١٩٩٥) بزيادة التركيز فيما عدا منعم فلا فيتيا حيث زادت قيم زاوية التجعد وقد يرجع ذلك لاحتوائها على منظفات كاتيونية مما يزيد من تأكل النسيج، وبالنسبة للتركيز فزيادة التركيز بالنسبة لمنعم داوني وكمفورت تقلل من قيم زاوية التجعد وقد يرجع ذلك لزيادة الطبقة الفيليمية التي تحدثها المنعمات على القماش مما يقلل من زاوية التجعد، على العكس في منعم فلفيتا حيث تزيد قيم زاوية التجعد بزيادة التركيز.

٤- خشونة السطح (الميكرومتر):

جدول (١٣) تأثير عوامل الدراسة على الخشونة للأقمشة محل البحث

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	"ف"	المعنوية
تجهيز مقاوم للتجعد	36.36317	2	18.18159	18.9828	0.001
	24.56893	3	8.189644	8.550539	0.000
	28.73378	30	0.957793		
	11655.95	35			
تجهيز مقاوم للبكتيريا	27.83771	2	13.91885	25.22935	0.000
	2.140333	3	0.713444	1.293192	0.295
	16.55078	30	0.551693		
	9242.06	35			

من جدول (١٣) اتضح من خلال تحليل التباين ثانوي الاتجاه لقياس معنوية الفروق في خشونة السطح طبقاً لنوع المنعم، وجود فروق معنوية في خشونة السطح بالنسبة للقماش المجهز لمقاومة التجعد، حيث بلغت قيمة ف المحسوبة نحو (18.9828) وهي معنوية عند مستوى

0.01، وبالنسبة للمجهز لمقاومة البكتيريا بلغت قيمة ف المحسوبة نحو (25.22935) وهي معنوية عند مستوى 0.01، وبالنسبة للتركيز وجدت أيضاً فروق معنوية في خشونة السطح بالنسبة للقماش المجهز ضد التجعد، حيث بلغت قيمة ف المحسوبة نحو (8.550539) هي معنوية عند مستوى 0.01، وبالنسبة للمجهز لمقاومة البكتيريا بلغت قيمة ف المحسوبة (1.293192) وهي غير معنوية.

جدول (١٤) تأثير عوامل الدراسة على المتوسط الحسابي للخشونة للأقمشة محل البحث

تجهيز مقاوم للبكتيريا			تجهيز مقاوم للتجعد			نوع المنع التركيز
فلفيتا	كمفورت	داوني	فلفيتا	كمفورت	داوني	
١٥.٧٨a	١٥.٧٨a	١٥.٧٨a	١٦.٧٧a	١٦.٧٧a	١٦.٧٧a	بدون معالجة
١٧b	١٦.١٠a	١٤.١a	١٨.٥b	١٧.٤٩a	١٦.٩٠a	% .٢
١٧.٤٥b	١٦.٣٥a	١٤.٤٥a	٢٠.٢٠d	١٧.٥٨a	١٧.١٥a	% .٤
١٧.٧٠b	١٦.٧٤a	١٤.٨٧a	٢١.٩٣c	١٧.٦٩a	١٧.٤١a	% .٦
١.٠٢	١.٠	١.٠٤	١.١٠	.٩٧	.٩٩	L.S.D
16.98c	16.24b	14.80a	19.35b	17.38a	17.06a	Mean
	0.62			0.81		L.S.D

- وانتصرج من جدول (١٤) أنه بقياس اتجاه الفروق بين متوسطات خشونة السطح طبقاً لنوع المنع وطبقاً للتركيز بالنسبة للقماش المجهز لمقاومة التجعد أو المجهز لمقاومة البكتيريا باستخدام اختبار (L.S.D) أقل فرق معنوي (للمقارنات البعيدة المتعددة انتصرج ما يلي:
- ١ أن هناك تأثير لنوع المنع، حيث وجدت فروق معنوية في خشونة السطح بين الأنواع المختلفة من المنعمات بالنسبة للقماش المجهز لمقاومة التجعد، ويمكن ترتيب المنعمات حسب درجة التأثير وفقاً لاختبار (L.S.D) كما يلي: منع داوني بمتوسط (١٧.٠٦)، يليه منع كمفورت بمتوسط (١٧.٣٨) لم تظهر فروق معنوية إحصائياً بينهم، ثم منع فلفيتا بمتوسط (١٩.٣٥).
 - ٢ كما وجدت فروق معنوية في خشونة السطح بين الأنواع المختلفة من المنعمات بالنسبة للقماش المجهز لمقاومة البكتيريا، ويمكن ترتيب المنعمات حسب درجة التأثير وفقاً لاختبار (L.S.D) كما يلي: منع داوني بمتوسط (١٤.٨٠)، يليه منع كمفورت بمتوسط (١٦.٢٤) ثم منع فلفيتا بمتوسط (١٦.٩٨).
 - ٣ ولم يظهر تأثير لتركيز المنع بالنسبة للقماش المجهز لمقاومة التجعد حيث لم توجد فروق معنوية في خشونة السطح بين التركيزات المختلفة عند استخدام منع داوني وكمفورت وفقاً لاختبار (L.S.D)، بينما عند استخدام منع فلفيتا كان أفضل تركيز هو ٦.٠٪ ثم ٠.٦٪.
 - ٤ وأيضاً لم يظهر تأثير لتركيز المنع بالنسبة للقماش المجهز لمقاومة البكتيريا حيث لم توجد فروق معنوية في خشونة السطح بين التركيزات المختلفة عند استخدام المنعمات الثلاثة وفقاً لاختبار (L.S.D).
 - ٥ وقد يرجع تأثير منع داوني في قدرته تقليل الخشونة نتيجة تكوين طبقة فلبية رقيقة ذات طبيعة حامية على سطح القماش المعالج، ومن ثم يساعد على الإقلال من الاحتكاك بين الشعيرات والخيوط في الخامات المعالجة، وهذا يتفق مع ما ذكرته (زينب برهام، ١٩٩٥، ٢٠٠١)، وقد ترجع زيادة الخشونة في منع الفلفيتا لاحتواها على مواد منظفة تؤثر على ملمس القماش (نجلة ماضي، ٢٠٠٤).

٥ درجة البياض (٥):
جدول (١٥) تأثير عوامل الدراسة على درجة البياض لأقمشة محل البحث

المعنوية	"ف"	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين	
0.000	8.064	42409.38	2	84818.75	نوع المنعم	تجهيز التركيزات الخطأ الكلي
0.000	10.142	53340.13	3	160020.4	التركيزات	
		5259.07	30	157772.1	الخطأ	
			35	402611.25	الكلي	
0.000	35.04	3209.604	2	6419.207	نوع المنعم	تجهيز مقاوم للتجعد
0.000	28.97	2653.408	3	7960.225	التركيزات	
		91.59699	30	2747.91	الخطأ	
			35	9242.06	الكلي	

من جدول (١٥) اتضح من خلال تحليل التباين ثئي الاتجاه لقياس معنوية الفروق في درجة البياض طبقاً لنوع المنعم، وجود فروق معنوية في درجة البياض بالنسبة للفماش المجهز لمقاومة التجعد، حيث بلغت قيمة ف المحسوبة نحو (8.064) وهي معنوية عند مستوى 0.01، وبالنسبة للفماش المجهز لمقاومة البكتيريا بلغت قيمة ف المحسوبة نحو (35.04) وهي معنوية عند مستوى 0.01، وبالنسبة للتركيز وجدت أيضاً فروق معنوية في درجة البياض بالنسبة للفماش المجهز لمقاومة التجعد، حيث بلغت قيمة ف المحسوبة نحو (10.142) وهي معنوية عند مستوى 0.01، وبالنسبة للمجهز لمقاومة البكتيريا بلغت قيمة ف المحسوبة (28.97) وهي معنوية عند مستوى 0.01.

جدول (١٦) تأثير عوامل الدراسة على المتوسط الحسابي لدرجة البياض لأقمشة محل البحث

تجهيز مقاوم للبكتيريا			تجهيز مقاوم للتجعد			نوع المنعم
فلفيتا	كمفورت	داوني	فلفيتا	كمفورت	داوني	
١٠٩.٨٠d	١٠٩.٨٠c	١٠٩.٨٠c	١٥١.٣٢c	١٥١.٣٢b	١٥١.٣٢a	بدون معالجة
١٧٨.١٨a	١٤٦.٣٠a	١٢٧.٩١a	١٧٧.٦٨a	١٦٤.٧٠a	١٣٩.٩٠b	%٠.٢
١٥٥.٤٥b	١٤٤.٢٣ab	١١٥.٣٠b	١٧٣.١٥b	١٣٠.٣٥c	١٣٧.٤٥bc	%٠.٤
١٤٦.٤٨c	١٤١.٣٠b	١٠٧.٤٥c	١٧١.٣٢b	١١٩.١٢d	١٣٤.٨٢c	%٠.٦
٥.٠٦	٣.٢١	٦.٥٤	٢.٠٣	٧.٨١	٤.٠٤	L.S.D
147.48a	135.41b	115.12c	168.37a	141.36b	140.87b	Mean
	9.27			4.40		L.S.D

وأوضح من جدول (١٦) أنه بقياس اتجاه الفروق بين متوسطات درجة البياض طبقاً لنوع المنعم وطبقاً للتركيز بالنسبة للفماش المجهز لمقاومة التجعد أو المجهز لمقاومة البكتيريا باستخدام اختبار (L.S.D) أقل فرق معنوي (للمقارنات البعيدة المتعددة اتضح ما يلي:

أن هناك تأثير لنوع المنعم، حيث وجدت فروق معنوية في درجة البياض بين الأنواع المختلفة من المنعمات بالنسبة للفماش المجهز لمقاومة التجعد، ويمكن ترتيب المنعمات حسب درجة التأثير وفقاً لاختبار (L.S.D) كما يلي: منعم فلفيتا بمتوسط (١٦٨.٣٧)، يليه منعم كمفوريت بمتوسط (١٤١.٣٦) ثم منعم داوني بمتوسط (١٤٠.٨٧) لم تظهر فروق معنوية إحصائياً بين منعم كمفوريت وداوني.

كما وجدت فروق معنوية في درجة البياض بين الأنواع المختلفة من المنعمات بالنسبة للفماش المجهز لمقاومة البكتيريا، ويمكن ترتيب المنعمات حسب درجة التأثير وفقاً

-١

-٢

- لاختبار (L.S.D) كما يلي: منع فلفيتا بمتوسط (٤٧.٤٨)، إليه منع كمفورت بمتوسط (١٣٥.٤١) ثم منع داوني بمتوسط (١١٥.١٢) ٣
- كما اتضح أن هناك تأثير لتركيز المنع بالنسبة للقماش المجهز لمقاومة التجعد حيث وجدت فروق معنوية في درجة البلاستيك بين التركيزات المختلفة عند استخدام منع داوني وكمفورت، حيث كان أفضل تركيز وفقاً لاختبار (L.S.D) هو ٠.٢٪ حيث أعطى أعلى درجة البلاستيك بعد العينة بدون معالجة، ثم تركيز ٤٪ و ٦٪ لم تظهر فروق معنوية إحصائياً بينهما، بينما عند استخدام منع كمفورت كان أفضل تركيز هو ٠.٢٪ ثم ٤٪ ثم ٦٪، وعند استخدام منع فلفيتا كان أفضل تركيز هو ٠.٢٪ ثم تركيز ٤٪ و ٦٪ حيث لم تظهر بينهما فروق معنوية إحصائياً. ٤
- كما اتضح أن هناك تأثير لتركيز المنع بالنسبة للقماش المجهز لمقاومة البكتيريا حيث وجدت فروق معنوية في درجة البلاستيك بين التركيزات المختلفة عند استخدام منع داوني وفلفيتا، حيث كان أفضل تركيز وفقاً لاختبار (L.S.D) هو ٠.٢٪ حيث أعطى أعلى درجة البلاستيك بعد العينة بدون معالجة ولم تظهر بينهما فروق معنوية إحصائياً، ثم تركيز ٦٪، بينما عند استخدام منع كمفورت كان أفضل تركيز هو ٠.٢٪ ثم تركيز ٤٪ ثم ٦٪ لم تظهر فروق معنوية إحصائياً بينهما. ٥
- ومن الملاحظ زيادة درجة البلاستيك بشكل عام للعينات المعالجة بالمنع من العينات غير المعالجة وهذا يتفق مع ما ذكرته (زينب برهام، ١٩٩٥) (ماعدا منع داوني للقماش المجهز لمقاومة التجعد)، (تجدة ماضي، ٢٠٠٤)، ولكن بزيادة التركيز تعود الفيروسات للانخفاض وقد يرجع ذلك إلى أن زيادة التركيز، تؤدي لزيادة الطبقة الفيلمية من المنع على سطح القماش مما يؤثر على درجة البلاستيك. ٦
- قطر تثبيط نمو البكتيريا (مم):**
- جدول (١٧) تأثير عوامل الدراسة على تثبيط البكتيريا للأقمشة محل البحث**
- | المعنوية | "ف" | متوسط المربعات | درجات الحرية | مجموع المربعات | مصدر التباين |
|----------|--------|----------------|--------------|----------------|------------------------|
| 0.782 | 0.247 | 0.250 | 2 | .500 | Staphylococcus aureus |
| .000 | 84.680 | 85.583 | 3 | 256.750 | |
| | | 1.011 | 30 | 30.320 | |
| | | | | 287.57 | الكل |
| 0.237 | 1.80 | 1.50 | 2 | 3 | Pseudomonas aeruginosa |
| 0.000 | 61.05 | 51.00 | 3 | 153 | |
| | | 0.84 | 30 | 25.06 | |
| | | | 35 | 181.06 | الكل |
- من جدول (١٧) اتضح من خلال تحليل التباين ثنائي الاتجاه لقياس معنوية الفروق في قطر تثبيط البكتيريا طبقاً لنوع المنع، وجود فروق معنوية في قطر تثبيط البكتيريا بالنسبة للقماش المجهز لمقاومة البكتيريا لميكروب *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureu* حيث بلغت قيمة ف المحسوبة نحو (0.247) على التوالى وهي غير معنوية، وبالنسبة للتركيز وجدت فروق معنوية في قطر تثبيط البكتيريا *Staphylococcus aureu* حيث بلغت قيمة ف المحسوبة نحو (84.680) على *Pseudomonas aeruginosa* التوالى وهي معنوية عند مستوى 0.01

جدول (١٧) تأثير عوامل الدراسة على قطر تثبيط البكتيريا للأقمشة محل البحث

Pseudomonas aeruginosa			Staphylococcus aureus			نوع المنعم التركيز
فلفيتا	كمفورت	داوني	فلفيتا	كمفورت	داوني	
١٥a	١٥a	١٥a	٢٠a	٢٠a	٢٠a	بدون معالجة
١٠b	٩c	١١b	١٥b	١٣b	١٥b	%٠.٢
١٠b	١٢b	١١b	١٥b	١٤b	١٣b	%٠.٤
١١b	١٠bc	٩c	١٢c	١٤b	١٤b	%٠.٦
١.١٩	١.٣٣	١.٩٥	٢.٦٢	١٣٢.	٢.٠٧	L.S.D
11.5a	11.5a	11.5a	15.5a	15.25a	15.5a	Mean
		١.١٩		٠.٨٧		L.S.D

- وأوضح من جدول (١٦) أنه بقياس اتجاه الفروق بين متطلبات قطر تثبيط البكتيريا طبقاً لنوع المنعم و طبقاً للتركيز بالنسبة *Pseudomonas aeruginosa*، *Staphylococcus aureu* أقل فرق معنوي (المقارنات البعدية المتعددة اتضحت ما يلي:
- ١ لم يظهر تأثير لنوع المنعم، حيث لم توجد فروق معنوية في قطر تثبيط البكتيريا بين الأنواع المختلفة من المنعمات بالنسبة لميكروب *taphylococcus aureu* ، وفقاً لاختبار (L.S.D).
 - ٢ وأيضاً لم توجد فروق معنوية في قطر تثبيط البكتيريا بين الأنواع المختلفة من المنعمات بالنسبة لميكروب *Pseudomonas aeruginosa* وفقاً لاختبار (L.S.D).
 - ٣ كما اتضحت أن هناك تأثير للتركيز المنعم بالنسبة لميكروب *Staphylococcus aureu* حيث وجدت فروق معنوية في قطر تثبيط البكتيريا بين التركيزات المختلفة عند استخدام منعم فلفيتا، حيث كان أفضل تركيزين وفقاً لاختبار (L.S.D) هما %٠.٢ و %٠.٤ حيث أعطا أعلى قطر تثبيط للبكتيريا بعد العينة الغير معالجة، ثم تركيز %٠.٦، بينما عند استخدام منعمي داوني كمفوريت لم تظهر بينهما فروق معنوية إحصائياً.
 - ٤ كما اتضحت أن هناك تأثير للتركيز المنعم بالنسبة لميكروب *Pseudomonas aeruginosa* حيث وجدت فروق معنوية في قطر تثبيط البكتيريا بين التركيزات المختلفة عند استخدام منعم داوني، حيث كان أفضل تركيزين وفقاً لاختبار (L.S.D) هما %٠.٢ و %٠.٤ حيث أعطا أعلى قطر تثبيط للبكتيريا بعد العينة غير المعالجة ثم تركيز %٠.٦، بينما عند استخدام منعم كمفوريت كان أفضل تركيز هو %٠.٤ ثم %٠.٦، أما عند استخدام منعم فلفيتا لم تظهر فروق معنوية بين التركيزات المستخدمة.
 - بالنسبة للقمash المجهز مقاومة التجعد لم يوجد لها أي تأثير على تثبيط البكتيريا بعد معالجتها بالمنعمات بأنواعها وتركيزاتها المختلفة.


وأجريت بعض الاختبارات الأخرى مثل الكهربائية الاستاتيكية لكل العينات شاملة العينة بدون معالجة وكانت قرائتها واحدة وهي ٤.٥ أوم، كذلك سرعة امتصاص الماء حيث زاد الوقت الازم لامتصاص الماء حيث كانت أفضل النتائج للعينات غير المعالجة بالمنعمات، يليها التركيز ٢٪. أما باقي التركيزات زاد وقت امتصاص الماء بدرجة عالية جداً قد تصل لساعة، وذلك نتيجة لوجود الطبقة الفيلمية من المنعم على سطح القماش حيث إن تأثيرها يزيد بزيادة تركيز المنعم، وهذا يتفق مع دراسة (Eotiber, 2000).

تقييم الجودة الكلية لتقدير تأثير المنعمات على الأقمشة المجهزة محل الدراسة:


تم عمل تقييم لجودة الأقمشة المجهزة محل الدراسة، لاختيار أنساب عوامل الدراسة (نوع ، وتركيز المنعمات) وذلك باستخدام أشكال الرادار Radar-Chart متعدد المحاور ليعبر عن تقييم الجودة الكلية للأقمشة المجهزة محل الدراسة من خلال استخدام الخواص الآتية: وزن المتر المربع (جم) – قوة الشد في اتجاهي السداء واللحمة (كجم) – زاوية التبعيد في اتجاهي السداء واللحمة (°- درجة البياض^٠) الخشونة (الميكرومتر)- قطر تثبيط نمو البكتيريا مم، وهذا التقييم تم بتحويل نتائج قياسات هذه الخواص إلى قيم مقارنة ، حيث أن القيمة المقارنة الأكبر تكون الأفضل مع خواص - زاوية التبعيد في اتجاهي السداء واللحمة (°)- درجة البياض- قطر تثبيط نمو البكتيريا مم.

جدول (١٨) معامل الجودة للخواص الوظيفية للأقمصة في ضوء متغيرات البحث

الترتيب	معامل الجودة	تشييط البكتيريا (مم)		درجة البياض (°)		خشونة السطح (الميكرومتر)		زاوية التجعد (بكتيريا)		زاوية التجعد (تجعد)		قوة الشد (كجم) (بكتيريا)		قوة الشد (كجم) (تجعد)		وزن المتر المربع (جم)		التركيز	الخامة
		<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<i>Staphylococcus aureus</i>	مقاومة للبكتيريا	مقاومة للتجعد	مقاومة للبكتيريا	مقاومة للتجعد	اتجاه اللحمة	اتجاه سداء	اتجاه اللحمة	اتجاه سداء	اتجاه اللحمة	اتجاه سداء	اتجاه اللحمة	اتجاه سداء	مقاومة للبكتيريا	مقاومة للتجعد		
٦	96.04	73.33	75.00	116.49	92.45	89.35	100.78	122.22	100.00	90.68	65.00	98.21	96.15	100.00	98.44	108.15	110.41	%٢	داونى
٨	92.78	73.33	65.00	105.01	90.83	91.57	102.27	111.11	97.50	88.98	63.00	89.29	90.77	97.78	93.75	109.44	114.77	%٤	
٩	90.57	60.00	70.00	97.86	89.10	94.23	103.82	100.00	93.75	84.75	60.00	87.50	89.23	95.56	92.19	112.66	118.49	%٦	
٤	98.78	60.00	65.00	133.24	108.84	102.03	104.29	116.67	125.00	100.00	85.00	85.71	92.31	102.22	97.66	96.99	105.52	%٢	
٥	97.27	80.00	70.00	131.36	86.14	103.61	104.83	111.11	112.50	93.22	80.00	83.04	88.46	102.22	96.88	103.00	109.99	%٤	كمفوت
٧	95.51	66.67	70.00	128.69	78.72	106.08	105.49	111.11	106.25	84.75	75.00	82.14	88.46	102.22	96.88	109.98	115.73	%٦	
٣	102.30	66.67	75.00	162.28	117.42	107.73	110.32	128.89	101.25	93.22	95.00	80.36	89.23	100.00	93.75	105.68	109.99	%٢	
٢	102.52	66.67	75.00	141.58	114.43	110.58	120.45	131.11	112.50	93.22	95.00	79.46	88.46	100.00	93.75	107.51	110.63	%٤	فالفيتا
١	102.62	73.33	60.00	133.41	113.22	112.17	130.77	133.33	118.75	93.22	95.00	78.57	87.69	100.00	92.19	108.57	111.69	%٦	



شكل (٣) أفضل العينات المنتجة تحت البحث








شكل (٤) أقل العينات المنتجة تحت البحث

الخلاصة: أن استخدام منعماط الملابس عموماً يؤثر على خواص الأقمشة المجهزة محل الدراسة

يتضح مما سبق أن استخدام المنعماط بكافة أنواعها يؤثر على الخواص الطبيعية والميكانيكية والجمالية خواص الأقمشة المجهزة محل الدراسة، وبالتالي فإن هذا بدوره يؤثر على أداء المنسوجات ولذلك يجب أن يكون هناك اهتمام ومعرفة مسبقة بطبعية وخصائص المنسوجات والمنعماط قبل استخدامها، كما يجب أن تحدد الخاصية المراد تجنبها تماماً باستخدام المنعماط، وأن كل المنعماطات أثرت على الأقمشة المعالجة مقارنة بالعينات غير المعالجة بالمنعماط، ولكن كلهم زادوا من وزن المتر المربع أضعافاً من قوة الشد، ولم يحسنوا من النوعية، وليس لهم دور في إبادة البكتيريا، كما نهم أثروا على امتصاص الماء لأقمشة محل البحث بدرجة عالية، ولم يقللوا من الشحنات الاستاتيكية، وإن لازم الأمر لاستخدامها فستخدم بأقل تركيز ممكن.

جدول (١٩) شكل العينات المعالجة بالمنعماط وغير المعالجة تحت الميكروسكوب

تجهيز مقاوم للبكتيريا	تجهيز مقاوم للتعدد	التركيز	نوع المنعماط
		بدون معالجة	

		% ٠.٢	
		% ٠.٤	داوني
		% ٠.٦	
		% ٠.٢	
		% ٠.٤	كمفورت
		% ٠.٦	

		% ٠٠.٢	
		% ٠٠.٤	فأفيتا
		% ٠٠.٦	

الوصيات:

١. من نتائج البحث المستخلصة ونتائج الاختبارات العملية التي أجريت على عينة البحث توصي الباحثة بعدم وجود ضرورة لاستخدام مواد منعمة للأنسجة ، حيث أن ضررها أكثر من نفعها لما تحمله المنعمات من مواد كيماوية وأملاح معدنية شديدة الخطورة.
٢. يفضل استخدام البدائل الطبيعية لتعيم الأقمشة بدلاً من المواد الكيماوية.
٣. إذا كان من الضروري استخدامها فستخدم بتركيزات منخفضة مع مراعاة شطف الملابس. جيداً بعد استخدامها وأن استخدام منعمات بلا رائحة أقل ضرراً من ذات الروائح النفاذة.

المراجع:

١. الهيئة المصرية العامة للتوكيد القياسي وجودة الإنتاج، (٢٠١٢): "دليل المصطلحات الفنية في الصناعات النسيجية" القاهرة.

٢. أمل عبد السميع، رشا عباس الجوهرى (٢٠١٣): "أثر استخدام مواد آمنة بيئياً لتنعيم الحرير الصناعي بدون اختزال الوزن على الخواص الطبيعية والجذوى الاقتصادي" مجلة بحوث التربية النوعية -جامعة المنصورة عدد (٢٨) -يناير ٢٠١٣
٣. ريم محمد يونس حجاج، (٢٠٠٦): "المعالجات الحيوية للألياف الطبيعية بالإنزيمات المستخلصة من مصادر نباتية" رسالة دكتوراه غير منشورة - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان.
٤. دعاء فوزي عبد الخالق خليل، (٢٠٠٦): "تأثير التجهيز الحيوى لأقمشة الملابس الجاهزة القطنية المعالجة بالراتنجات المختلفة والمنتجة ببعض التراكيب النباتية" رسالة دكتوراه غير منشورة - كلية الاقتصاد المنزلي -جامعة المنوفية
٥. زينب برهام، (١٩٩٥): "تأثير مواد نظرية النسيج على الخواص الأدائية للأقمشة" رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة حلوان.
٦. زينب برهام، (٢٠٠١): "أثر المطريات الكاتيونية على الخواص الميكانيكية والجمالية لنسيج الكتان"، مجلة بحوث الاقتصاد المنزلي، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، مجلد ١١ العدد (٤) أكتوبر.
٧. سنا الغمام (٢٠٠٣): "الدليل الذهبي للعناية بالأنسجة" الدار العربية للعلوم.
٨. عبير سليمان سليمان العيساوي (٢٠١٠): "تأثير تجهيز القابلية للحياة على جودة الأقمشة القطنية المخلوطة بأنواع مختلفة من الليكرا" رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية.
٩. لمياء إبراهيم أحمد عبد الفتاح (٢٠٠٤): "تأثير عمليات العناية على خواص بعض الأقمشة المصبوغة بالصبغات الطبيعية وإمكانية استخدامها في صناعة الملابس الجاهزة" رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية النوعية، جامعة طنطا.
١٠. عبد الرحيم عبد الغني رمضان، علي السيد زلط، محمد عبد الله الجمل، نرمين حمدي حامد سعد حمد، (٢٠١٢): "طباعة وتجهيز الأقمشة القطنية باستخدام مواد آمنة بيئياً" مجلة بحوث التربية النوعية -جامعة المنصورة عدد (٢٦) - يوليو ٢٠١٢
١١. ممدوح بهجت الحسامي ولمياء إبراهيم عبد الفتاح (٢٠٠٦): "تأثير الأنزيمات ومواد التطريرية على الأداء الوظيفي لأقمشة الأنترلوك القطنية" مجلة بحوث الاقتصاد المنزلي، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، مجلد (٦)، العدد (٢/١)، يناير.
١٢. منى عقدة، (٢٠٠٣): "الطريقة المثلث لاستخدام السيليلكون كمواد نظرية" النشرة الإعلامية للصناعات النسجية، صندوق دعم صناعة الغزل والنسيج، الإسكندرية، العدد ٢٠٠٣ / ٧٠ - ٢.
١٣. نجدة إبراهيم محمود إبراهيم ماضي، (٢٠٠٤): "تأثير عوامل التطريرية والإنزيمات والعناية على الأداء الوظيفي لأقمشة تريكيو اللحمة القطنية واستخدامها في صناعة الملابس الجاهزة" رسالة دكتوراه غير منشورة - كلية الاقتصاد المنزلي -جامعة المنوفية.
١٤. نجدة إبراهيم محمود إبراهيم ماضي، (٢٠٠٥): "صحة الملابس" مكتبة بستان المعرفة، كفر الدوار.

١٥. نشوه عبد الرؤوف توفيق، (٢٠٠٥): "تأثير التراكيب البنائية للأقمشة السليلوزية والمعالجات الأولية والتجهيز على بعض خواصها الوظيفية وقابليتها للتنظيف" رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية.
١٦. هنادي محمد الشريفي، (٢٠٠٨) دراسة الأداء الوظيفي لأقمشة زي البحريدة العسكرية في المملكة العربية السعودية " جامعة أم القرى، كلية التربية للاقتصاد المنزلي بمكة المكرمة.
17. Eotiber (2000): "Fabric Softeners Dangerous" Natural life Vol (15) (3-4) p: 80-85.
18. Huda Galal M. Abdulwahab, Ola Abdel-Salam Barakat, Barakat - G.(2008): "Effect of Detergents and Chemical Additives Used on Children Clothes and their affected with Dermatitis" ملخصات بحوث مجلة دراسات الطفولة للعام ٢٠٠٨ المجلد (١١) بنابر <http://acofps.com/vb/showthread.php?p=124168#post124168>
19. - Mazeyar parvinzadeh: "The Effects of Softenrs on the Properties of Sulfur-Dyed Cotton Fibers", Springerlink J., December 2007, Vol. 10, No. 4.
20. Murry, R. Spiegel, (1975): "Theory and problems of probability and statistics", New York, 1975, p315.
21. Intiazuddin, S.M. (2009): "Textile chemical finishing and its mechanisms" PTJ April.
22. Shukla, S.R. Ajay M, Harad and Laxmikant S. Jawale (2008): "Recycling of waste PET into useful textile auxiliaries, waste Management" Volume 28, Issue 1, 51:56.

**Effect of clothes Softeners on functional performance properties of the
processed fabrics to resist both of wrinkles and growth of bacteria**

Safaa M. G. Ibrahim

**Lecturer of clothing and textiles at the Faculty of Agriculture -
Zagazig University**

Abstract:

This research aims to conduct a pilot study to demonstrate the effect of fabric softeners on the functional performance properties of the processed fabrics to resist both of wrinkles and growth of bacteria by using three types of softeners with trade names "Downey, Comfort and Velveta" at three concentrations 0.2%, 0.4% and 0.6%, for each of them. Then some of the laboratory tests were carried out on fabrics produced and analyzed statistically using the contrast bidirectional analysis, mean and less significant difference (LSD), and the results showed that the Comfort is the best softener impact on weight per square meter with a mean of about 338.17 and 318.42 of the cloth produced to resist wrinkling and bacterial growth respectively, and that the tensile strength weakened as a result of the use of softeners and least influential Comfort cloth prepared to resist wrinkling reaching the mean about 125.25 and 91.50 of the warp and weft respectively, and Downey cloth prepared to resist the bacterial growth with a mean of about 105 of the warp and weft, respectively. Velveta more influential on the corner of wrinkling of fabric treated to resist wrinkling with a mean of about 96.25 and 112 of the warp and weft, respectively, for the cloth prepared to resist growth of bacteria with mean of about 88.75 and 111 of the warp and weft in a row, and that Downey was the best conditioner for the surface roughness of the cloth to resist wrinkling where the mean was about 17.06 and improved surface roughness of cloth to resist the growth of bacteria with a mean of about 14.80 and Velveta was the best conditioner for the degree of whiteness of the cloth prepared to resist wrinkling and growth of bacteria reaching the mean 168.37 and 147.48 respectively.

Keywords: Softeners, Processed fabrics, processed fabrics to resist wrinkles, functional performance properties processed fabrics to resist growth of bacteria.