



تأثير ظروف التجهيز النهائي على الخواص الوظيفية لأقمشة ملابس السيدات

رحاب جمعة ابراهيم عبدالهادي^١ ، سناء محمد عبدالوهاب شاهين^٢

**مدرس ملابس ونسيج – كلية التربية النوعية – جامعة الزقازيق^١، مدرس ملابس ونسيج – كلية الاقتصاد المنزلي
– جامعة المنوفية^٢**

الملخص العربي :

يهدف البحث إلى إجراء دراسة تجريبية لبيان مدى تأثير ظروف التجهيز (التركيز- درجة الحرارة- الزمن) على الخواص الوظيفية لأقمشة ملابس السيدات ، وتحسين التجهيز النهائي للأقمشة القطنية تحت البحث بتجهيزها بأقل تركيز من مواد التجهيز مما يحد من التلوث البيئي ، كذلك الوصول إلى أنساب (تركيز- درجة حرارة- زمن) يحقق أفضل الخواص الوظيفية . ولتحقيق هذا الغرض تم إنتاج أقمشة مخلوطة قطن/ليكرا ٩٣٪/٧٪ بتراكيب نسجي أطلس ٤ تناسب الملابس الخارجية وتم تجهيز القماش الناتج في حمام تجهيز يحتوي على مادة Fixapret بتراكبات مختلفة (١٠٠-١٠٠-٥٠) جم/لتر ، كلوريد ماغنيسيوم (٢-٣-٤-٥) جم/لتر ، حمض الستريك (٥-١٠-١٠-٦) جم/لتر عند درجات تحميص (١٣٠-١٤٠-١٥٠) م لمندة (١-٢-٣) دقائق وتم إجراء بعض الاختبارات المعملية على القماش الناتج (وزن المتر المربع- قوة الشد والاستطالة – زاوية التجعد- مقاومة التمزق- درجة البياض) وتم استخدام الأسلوب الإحصائي المناسب ، وتوصل البحث إلى أن القماش القطن المخلوط بالليكرا ٩٣٪ بالتركيب النسجي أطلس ٤ المجهز بمادة fixapret ١٥٠ جم/لتر وكلوريد الماغنيسيوم ٥٪ جم/لتر ، حمض الستريك ٦ جم/لتر عند درجة تحميص ١٥٠ م وزمن ٣ دقائق بمعامل جودة (٩٢.٦٠٣)٪ هو الأفضل لتحقيق الخواص الوظيفية للقماش الناتج بينما كان نفس القماش المضاف إليه ١٥٠ جم/لتر وكلوريد ماغنيسيوم ٦ جم/لتر وحمض سترريك ٠ جم/لتر عند درجة تحميص ١٥٠ م وزمن ٣ دقائق هو الأقل بالنسبة لتحقيق الخواص الوظيفية المطلوبة بمعامل جودة (٧٧.٢٧)٪.

كلمات مفتاحية: قطن/ليكرا – التجهيز النهائي – ملابس السيدات - التركيز

المقدمة:

يعد قطاع التجهيز أحد القطاعات الهامة في الصناعة بما يتضمنه من عمليات (التبييض- الصباغة- الطباعة- التجهيز النهائي) ، كما تتنوع مرحلة التجهيز النهائي بأهمية كبرى في صناعة الغزل والنسيج حيث تلعب دورا هاماً في زيادة المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية بين الأقمشة المجهزة وفي زيادة القيمة المضافة للمنتج . و في هذه المرحلة يتم استخدام مواد كيميائية بتراكبات عالية وبعضها ليس صديق للبيئة (هدي غاري، ٢٠٠٢)

ويعتبر القطن أحد الخامات النسجية الهامة التي استطاعت أن تحل مكان الصدارة على امتداد العصور لأسباب عديدة منها رخص ثمنه والراحة في الاستعمال والنعومة ، ولذا يستخدم على نطاق واسع في صناعة الملابس والمنسوجات ومنها ملابس رجال الأطفال والبدل

العسكرية (صافيناز سمير، ٢٠١٢، A.El-Shafei,*etal.* 2015). كما تعتبر الليكرا من المستحدثات التكنولوجية العالمية المعاصرة والتي لها الفضل الأول في امكانية تصميم وإنتاج أقمشة وملابس تتميز بقدر عال من التحكم المطاطي(علا يوسف ٢٠١٢،) وخلط الأقمشة القطنية بخيوط الليكرا تعطيها خواص اضافية مثل المطاطية والرجوية والإحساس الكبير بالراحة الحركية وعدم الترهل عند الكوعين والركبتين في الملابس. وتجهيز تلك الأقمشة يحظى بأهمية كبيرة وذلك لحفظها على مميزاتها وفي نفس الوقت زيادة خواصها الوظيفية بأقل كمية من مواد التجهيز وذلك لقليل الأضرار الناتجة عن استخدام مواد التجهيز(هادي غازي، ٢٠٠٢،).

وأكملت بعض الدراسات أن للخواص الطبيعية والميكانيكية تأثير على إكساب المنتج النهائي الملائمة الوظيفية بشكل فعال ومؤثر(أحمد فاروق، ٢٠١١). ولما كانت صناعة الغزل والنسيج من أكبر الصناعات التي تمس حاجات الإنسان الضرورية وعلى الرغم من وجود العديد من أنواع الأقمشة سواء الطبيعية أو الصناعية لذا تتطلب هذه الصناعة التطوير الدائم والمستمر لتحسين خواص الأقمشة المنتجة للاستيفاء بمتطلبات الاستخدام والاستهلاك البشري وقد تحتاج إلى ظروف تجهيز مختلفة لتحسين خواصها الوظيفية والتي تؤثر على جودة المنتج النهائي ومن هنا نبع مشكلة البحث من الأجبابة على التساؤلات الآتية:

- هل يؤدي اختلاف تركيز مادة التجهيز إلى تحسين الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث.

- هل يؤثر اختلاف تركيز المواد المساعدة إلى تحسين الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث.
- هل يؤدي اختلاف درجة حرارة التحميص إلى تحسين الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث.
- هل يؤدي اختلاف زمن التحميص إلى تحسين الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث.

هدف البحث :

- تحسين الأداء الوظيفي للأقمشة القطنية بتجهيزها بأقل تركيز من مواد التجهيز للحد من التلوث البيئي.

- الوصول إلى أفضل تركيز من مادة الفيكسابرت Fixapret .
- الوصول إلى أفضل درجة تحميص للأقمشة المنتجة تعطي خواص وظيفية مميزة .
- الوصول إلى أفضل زمن تحميص للأقمشة المنتجة تعطي خواص وظيفية مميزة .
- الاستفادة من التجهيز غير المسبب أي اصرار للقماش المنتج.

أهمية البحث :

- إجراء تجهيز يعطي قماش ذو خواص مميزة بأقل تركيزات من مواد التجهيز.
- الحد من التلوث والوصول إلى أفضل أداء وظيفي للأقمشة المنتجة.

فرضيات البحث :

- توجد فروق دالة احصائيةً بين اختلاف تركيز مادة الفيكسابرت Fixapret قبل وبعد المعالجة.
- توجد فروق دالة احصائيةً بين اختلاف تركيز مواد المساعدة قبل وبعد المعالجة .

- توجد فروق دالة احصائياً بين اختلاف درجة التحميص يؤثر على الخواص الوظيفية للأقمشة المجهزة.

- توجد فروق دالة احصائياً بين اختلاف زمن التحميص يؤثر على الخواص الوظيفية للأقمشة المجهزة.

حدود البحث :

قماش قطن مخلوط بالليكرا قطن/ليكرا ٧٦٪ - تركيب نسجي أطلس ٤ - مواد تجهيز مختلفة fixapret (١٠٠-٥٠ جم/لتر - كلوريد ماغنيسيوم ٤-٣-٢ جم/لتر - حمض ستريليك ١٠٠-٥١ جم/لتر - درجات تحميص ١٤٠-١٣٠ °م - أزمنة ١٣٠-٢١ دقيقة).

منهج البحث :
يتبع هذا البحث المنهج التجريبي التحليلي .

مصطلحات البحث :

خيوط الليكرا (الإسباندكس)

هي خيوط مصنوعة من مادة البولي يواثان وتميز بخاصية المطاطية العالية والتي تصل إلى ٧٠٪ مما يترتب عليه توفير قدر عالي من الراحة الحركية للملابس ، وبالتالي يفي ذلك بمتطلبات الأداء من حيث الخواص الجمالية وبشكل خاص خاصية الإتساع للملابس ومقاومة الإجهاد وهي زيادة التحمل وتستخدم في صناعة الملابس الرياضية والملابس الداخلية (FangbingLv, et al, 2015).

التجهيز :

هي عملية تهدف الى اكساب الخامة خواص وصفات معينة لاسبابها خاصية مرغوبة فيها مثل خاصية ضد التجعد ، مقاومة الإشتعال ، مقاومة تشرب الماء . ويمكن تعريفها بأنها معالجات كيميائية تضيف على الأقمشة خاصية معينة كالظهور الجيد أو الملبس الجيد (وئام حمزة، ٢٠٠٦).

الفيكسابرت : Fixapret

يعتمد تركيبها الكيميائي على ثانوي ميتيلين البيريا أو ثانوي هيدروكسي ميتيل ايميدازوليدون وهي مادة بلورية بيضاء حلقة بالماء وعالية الثبات وقابلة للتذخين لفترة طويلة ، ويتم تحضيرها انطلاق ثانوي أميد الميتيلين بتفاعلها مع ثانوي أكسيد الكربون ومن ثم الناتج مع الفورمالدهيد . ويتميز ثانوي ميتيلين البيريا بثباته الجيد على الغسيل ، وعدم إطلاقه كلور الهيدروجين عند الكي إلا بعد عدة عمليات غسيل Azmary A.M& (A.M.A.Azim, 2014).

- الملابس الخارجية :

هي كل أنواع الملابس التي ترتدى خارج المنزل أو على الملابس الداخلية (علاء الدين ، ٢٠١٥).

متغيرات البحث :

- تركيز مادة الفيكسابرت Fixapret (١٠٠-٥٠ جم/لتر)

- تركيز كلوريد الماغنيسيوم (٤-٣-٢ جم/لتر)

- تركيز حمض الستريليك (٥-٠,١-٢ جم/لتر)

- درجة حرارة التحميص (١٤٠-١٣٠ °م)

- زمن التحميص (١ - ٢ - ٣ دقيقة)

الدراسات السابقة:

١- دراسة أسماء سامي سويلم (٢٠٠٧):

هدفت الدراسة إلى تجهيز الأقمشة السيلوريزية المستخدمة في صناعة الملابس الجاهزة بعض خواص العناية السهلة باستخدام مواد آمنه بيئياً وتحديد أنسب نوع خامة. نسبة خلط للقمash الناتج- تركيب نسجي يحقق العناية السهلة الآمنه وتوصيل البحث لتحقيق أهدافه وكان أفضل قماش منتج بخيط اللحمة للأقمشة تحت البحث القماش المخلوط قطن/كتان ٧٥٪/٢٥٪ وبتركيب نسجي أطلس^٥.

٢- سناء محمد شاهين(٢٠٠٩):

هدفت الدراسة إلى تحديد أنسب التركيب النسجية ،نسبة الليكرا ، ونوع خامة اللحمة ، نوع وصلة الحياكة ، وخيط الحياكة المستخدم ، وعدد كثافة الغرز في وحدة القياس وتأثيرهم على تقنية الحياكة للتصميمات المقترنة للملابس الخارجية للمرأه وتم استخدام أقمشة مخلوطة من البولي استر / ليكرا بخلافات مختلفة وتركيب نسجية مختلفة وتم تصميم موديلات مختلفة تتناسب المرأة واجراء معالجات لهذه التصميمات واختيار افضلها لتنفيذها تتماشي مع طبيعة الخامسة المنتجة مع توفير القيم الجمالية في التصميم وجاءت نتائج البحث محققه لأهدافه.

٣- دراسة سوزان عادل عبد الرحيم(٢٠٠٩):

هدف البحث إلى اجراء دراسة لبيان تأثير بعض عوامل التركيب البنائي النسجي على الخواص الوظيفية لتنفيذ ملابس السيدات الخارجية مع تحديد أنسب الخامات لخيط اللحمة - التركيب النسجية - عدد الحدفatas للأقمشة تحت البحث وتوصيل البحث إلى تحقيق أهدافه في ضوء متغيرات البحث.

٤- دراسة عادل جمال الدين وآية محمد (٢٠١٠):

هدفت الدراسة إلى بيان مدى تأثير بعض عوامل التركيب البنائي النسجي لأقمشة البوليستر على الخواص الوظيفية للملابس الصيفية وتحديد أنسب المعايير لأقمشة البوليستر الصيفية من حيث أنسب التركيب النسجية ومنها التركيب النسجي الأطلسي ، نمرة خيوط اللحمة المستخدمة ودراسة تأثير ذلك على جودة المنتج النهائي ومدى ملائمته لادائه الوظيفي وجاءت نتائج البحث محققه لأهدافه ، وتوصلت الدراسة أن أفضل الأقمشة المنتجة تحت البحث بالنسبة لجميع الخواص الطبيعية والميكانيكية هي القماش المنتج بالتركيب النسجي مبطن من اللحمة (أطلس^٥).

٥- دراسة أحمد سالمان وآخرون (٢٠١٠):

هدفت الدراسة إلى بيان مدى تأثير اختلاف بعض التركيبات البنائية للأقمشة المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي (المدمج) على الخواص الوظيفية لأقمشة الملابس الخارجية من حيث أنسب التركيب النسجية ، نمرة خيوط اللحمة المستخدمة وتوصلت الدراسة إلى أن القماش المنتج بالتركيب النسجي هنيكوم (خلايا النحل) بخيط لحمة نمرة ٣٠/١ هو الأفضل بالنسبة لجميع الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث وجاءت نتائج البحث محققه لأهدافه.

٦- دراسة عبير سليمان العيساوي(٢٠١٠):

تناولت الدراسة تأثير التجهيز بالمنعمات على جودة حياكة الأقمشةقطنية المخلوطة بأنواع مختلفة من الليكرا وعلى قابليتها للحياكة وتم استخدام ثلاثة أنواع من الليكرا في خيوط

مجلة الاقتصاد المنزلي - مجلد ٢٥ - العدد الرابع - ٢٠١٥ م

اللحمة وثلاثة تراكيب نسجية (سادة- مبرد ٢/١- أطلس ٦) واستخدام نوعين من التجهيزات بتركيبات مختلفة ، وتوصلت الدراسة أن استخدام مادة السيليوب المنعمة بتركيز ٦ جم/لتر هي الأفضل في الاستخدام لتحقيق أفضل النتائج لكفاءة الحياة.

٧- دراسة أحمد محمد فاروق(٢٠١١):

تناولت الدراسة بعض عوامل التركيب البنائي النسجي على الخواص الوظيفية للأقمشة الجونلات ذات الأستطالة العالية مع تحديد أفضل تركيب نسجي وعدد برمات للأقمشة المنتجة تحت البحث وتوصلت الدراسة إلى أن التركيب النسجي مبرد مضفور وبمطبل بدون برمات أفضل التراكيب النسجية لاعطاء أفضل الخواص الوظيفية للأقمشة تحت البحث وجاءت نتائج البحث محققة لأهدافه.

٨- دراسة آية محمد فوزي(٢٠١١):

هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير تجهيز الأقمشة المخلوطة بالأسباندكس بالمنعمات علي جودة حياكتها وقابليتها للحياة ، واتضحت أهمية البحث في تحديد أفضل تركيب بنائي للأقمشة المخلوطة بالليكرا يتفاعل مع مواد المعالجة من حيث نوع الخامة وتركيزها للحصول على مواصفة ارشادية لكفاءة حياكة هذه الأقمشة تحت البحث ورفع قابليتها للحياة وزيادة درجة النعومة للأقمشة المنتجة وتمكن البحث من تحقيق أهدافه.

٩- دراسة رحاب جمعة ابراهيم وآخرون(٢٠١١):

هدفت الدراسة إلى بيان مدى تأثير استخدام مادة التجهيز في معالجة الأقمشة القطنية الكتانية لمقاومة الإحتراق في وجود أشعة الميكروويف وتحسين خواص القماش المنتج وخاصة خاصية مقاومة الإحترق ، كذلك تحديد أنسنة (تركيب نسجي – تركيز لمادة المعالجة – زمن المعالجة) للفماش المنتج لمقاومة الإحترق وتوصلت الدراسة إلى تحقيق أهدافها وتحديد أنسنة الظروف لعوامل الدراسة.

١٠- دراسة نرمين حمدي حامد (٢٠١١):

تناولت الدراسة الأقمشة القطنية والمعالجات التي تجري عليها الصديقة للبيئة والقمة الجمالية للملابس القطنية المنتجة بتركيب نسجية مختلفة ومنها أطلس ٤ وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن معاملات الجودة للأقمشة المنتجة زادت بعد استخدام التجهيز والطبعاعة وأن التركيب النسجي أطلس ٤ حصل على أعلى معاملات جودة .

١١- دراسة عبدالرحيم عبد الغني وآخرون(٢٠١٢):

هدفت الدراسة للتعرف على التقنيات المختلفة للتجهيز المقاوم للتبعيد، وتناولت الدراسة التجهيز النهائي للأقمشة القطنية ١٠٠% المغزولة بأسلوب الغزل الحلقي والمنتجه بتركيب نسجية مختلفة وتجهيز هذه الأقمشة بحمض أميني (حمض الجليسين) الآمن بيئياً ومعالجتها بالمواد المنعمة ، وتوصلت الدراسة إلى تحسن ملحوظ في معامل الجودة للأقمشة المجهزة تحت البحث باستخدام المواد المنعمة ، وكان أفضل التراكيب النسجية استجابة للطبعاعة والتجهيز النهائي أطلس ٤

١٢- دراسة Ibrahim N.A.,etal (٢٠١٣):

تناولت الدراسة التجهيز النهائي للأقمشة القطنية المخلوطة بالليكرا وتأثير ذلك علي الخواص الوظيفية حيث تم استخدام ثلاثة تراكيب نسجية سادة ١/١ ، مبرد ٢/٢ ، وأطلس ومعالجة الأقمشة المنتجة بممواد تجهيز مختلفة ، وأظهرت النتائج تحسن في الخواص الوظيفية

لأقمشة المنتجة وتحسن في مقاومة البكتيريا والحماية من الأشعة البنفسجية والتقطيف الذاتي للأقمشة وهذه الخواص المكتسبة تظل حتى بعد ١٠ دورات غسيل ، كما تم تصوير سطح القماش باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني ووصل البحث إلى تحقيق أهدافه.

١٣- دراسة رنا عباس نافع (٢٠١٥):

هدف البحث إلى تحقيق أفضل الخواص الوظيفية لأقمشة ملابس السيدات المنتجة من الألياف الزجاجية والمخلوطة و تحديد انسب المعايير للأقمشة المنتجة من الألياف الصناعية ودراسة تأثير ذلك على جودة المنتج الملبي و قد تم انتاج اقمشة مناسبة لهذا الغرض وتوصى بالبحث إلى تحقيق أهدافه.

١٤- دراسة علا أمين عبدالرحمن (٢٠١٥):

تناولت الدراسة الألياف السليولوزية المحورة والمخلوطة كالقطن والفكسوز ومعالجتها باستخدام مواد آمنة بيئياً وتأثير هذه المواد على بعض الخواص الوظيفية لأقمشة ملابس السيدات الخارجية وتوصى بالبحث إلى تحقيق أهدافه.

١٥- دراسة ولاء محمود أبو وردة (٢٠١٥):

هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير بعض الموصفات البنائية على الخواص الوظيفية لأقمشة الملابس الخارجية للسيدات وذلك للوصول إلى أفضل المعايير الفيزيائية لانتاج ملابس خارجية (جونلة) والتي تحقق أفضل أداء وظيفي من حيث الخامة والتركيب النسجي وكثافة خيط اللحمة ، كما تم تصميم موديلات للجونلة الحريري على برنامج فوتوكروف باستخدام أقمشة قطنية ١٠٠% وجاءت نتائج البحث محققة لأهدافه.

النسيج الأطلسي:

يتميز النسيج الأطلسي بوجه عام بسطح لامع نتيجة لترقق موضع تقاطع خيوط النساء واللحمة في التصميم ولذلك التعاملات يسمح بزيادة انعكاس الضوء على القماش ، وأبسط أنواع النسيج الأطلسي هو ما ينتج من أربعة خيوط سداء وأربعة لحمات وهو أطلس غير منتظم ولا يمكن الحصول على نسيج أطلس بأقل من ذلك العدد لأنه يعتمد أساساً على توزيع علاماته على مسافات متباude دون أن تتماس بعضها (عادل جمال الدين، آية محمد، ٢٠١٠).

تصنيف الملابس الخارجية :

١- طبيعة الاستخدام:

- ملابس ترتدي في مجالات العمل المختلفة .
- ملابس ترتدي عند ممارسة الأنشطة .
- ملابس ترتدي عند استقبال الضيوف .
- ملابس ترتدي في المناسبات الخاصة .

٢- فترة الأرتداء:

- ملابس الصباح .
- ملابس بعد الظهر .
- ملابس المساء (علا أمين، ٢٠١٥) .

التجارب العملية:

تنفيذ عينات الأقمشة المنتجة تحت البحث:

تم إنتاج نوع واحد من الأقمشة القطنية المخلوطة باليكرا ٩٣٪ قطن : ٧٪ ليكرا % والجدول (١) يوضح مواصفات الأقمشة المنتجة.

جدول (١) مواصفات الأقمشة المنتجة تحت البحث

نمرة خيط اللحمة		نمرة خيط السداء	التركيب النسجي	نسبة الخلط		نوع القماش
ليكرا	قطن			ليكرا	قطن	
٢٤	٢/٥٠	٤/٥٠ قطن	أطلس ٤	%٧	%٩٣	قطن/ليكرا

تجهيز الأقمشة تحت البحث:

تم تجهيز القماش تحت البحث بشركة مصر للغزل والنسيج بالمرحلة الكبري حيث تم إجراء المعالجات الأولية

(إزالة البوش- الغليان في القلوي- التبييض).

المواد المستخدمة في التجهيز:

Fixapret(150-100-50)g/l- Magnisuum Chloride(6-5-4-3-2) - citric acid(2-1.5-1-0.5-0).١

معالجة الأقمشة:

تم غمر عينات الأقمشة في محلول من المواد السابق ذكرها بالتركيزات المختلفة ثم تجفيف العينات في درجة حرارة ٨٠° م ثم اجراء التحميص للأقمشة عند (١٣٠-١٤٠-١٥٠)° م درجة لمده (١-٢-٣) دقيقة.

الاختبارات التي تم اجرائها على الأقمشة تحت البحث:

تم اجراء بعض الاختبارات المعملية على الأقمشة تحت البحث وذلك لتحديد خواصها المختلفة وعلاقة هذه الخواص بمتغيرات البحث وذلك بمعامل المركز القومي للبحوث وشركة مصر للغزل والنسيج بالمرحلة الكبري وتضمنت هذه الاختبارات الخواص الآتية:

وزن المتر المربع: تم اجراء الاختبار باستخدام المواصفة القياسية الأمريكية 1970

قوه الشد والأستطالة: تم اجراء الاختبار باستخدام المواصفة القياسية المصرية ١٥٠٦ لسنة ١٩٨٤

زاوية التجعد: تم اجراء الاختبار باستخدام المواصفة القياسية الأمريكية ASTM.D.922

مقاومة التمزق: تم اجراء الاختبار باستخدام المواصفة القياسية الأمريكية:

ASTM.D1424.2009

درجة البياض: تم اجراء الاختبار باستخدام المواصفة القياسية Data color international

1999USA

النتائج والمناقشة :

بعد تنفيذ عينات الأقمشة تحت الدراسة واختبارها معملياً وتسجيل الاختبارات تمت معالجتها إحصائياً باستخدام أسلوب تحليل التباين (One-Way Anova) لدراسة معنوية تأثير متغيرات البحث المختلفة على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المنتجة تحت البحث والتي تشمل (مادة fixapret - كلوريد الماغنيسيوم وحمض الستريك - درجة الحرارة - الزمن) وتم استنتاج معادلة خط الانحدار المتعدد والتي تأخذ الصورة العامة الآتية :

$$Y = a + b_1 X_1$$

حيث أن: Y = تمثل الثابت "نسبة التأثير"، X_1 = متغيرات البحث

a = الحد الثابت غير المعياري ، **b1** = يمثل معامل الانحدار

وتم عمل تقييم الجودة الكلية لتأثير متغيرات البحث المختلفة على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمصة المنتجة تحت البحث ، حيث تم تحويل نتائج قياسات هذه الخواص إلى قيم مقارنة نسبية (بدون وحدات) تتراوح بين (صفر : ١٠٠) ، وكانت النتائج على النحو التالي :

١-٣ تأثير تركيز مادة fixapret على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمصة المنتجة تحت البحث :

جدول (٢) تأثير تركيز مادة fixapret على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمصة المنتحة تحت البحث

درجة البياض (%)	مقاومة التمزق (Kg)		زاوية التبعيد (°)		الاستطالة (%)		قوة الشد (kg)		وزن المتر المربع (g)	التركيز جم/لتر
	لحمة	سداء	لحمة	سداء	لحمة	سداء	لحمة	سداء		
68	7	35.5	123.5	120.5	51	10	10	63	195	150
67.5	6.5	34.5	123.5	120	50	11	9.5	62	194	100
67	6	34.5	121.5	119	49	11.5	9	61.5	191	50
70	10	56	99	85	65	8	13	82	187	0

تم حساب اختبار تحليل التباين واستنتاج معادلة خط الانحدار وتقدير الجودة الكلية لتأثير تركيز مادة (fixapret) على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمصة المنتجة تحت البحث وذلك عند درجة حرارة ١٥٠م وفي زمن قدره ٣ دقائق عند إضافة كلوريد ماغنيسيوم قدره (٢ جم) وحمض ستريك قدره (٤ جم) ، وكانت النتائج على النحو التالي :

جدول (٣) : تحليل التباين الأحادي لتأثير تركيز مادة (fixapret) على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المنتجة تحت البحث

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "F"	مستوى المعنوية
بين المجموعات	431.933	3	143.978	.666	.578
داخل المجموعات	7781.443	36	216.151		
المجموع	8213.376	39			

من الجدول (٣) يتضح أن : مادة fixapret تأثيرها غير معنوي على الخصائص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المنتجة تحت البحث حيث بلغت قيمة "F" (.٦٦٦) وهي غير دالة إحصائية .

جدول (٤) : معامل الانحدار المتعدد لتأثير تركيز مادة (fixapret) على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المنتجة تحت البحث

المتغير التابع	المتغيرات المستقلة	
Y	a الحد الثابت غير المعياري	X ₁
قيمة المعامل	75.776	1.880
قيمة اختبار T	10.685	.922
المعنىونية	.000	.363


و جاءت معادلة خط الانحدار على النحو التالي :

$$Y = 75.776 + 1.880 \times 1$$

و تفسر المعادلة من خلال جدول (٤) كما يلي : المتغير المستقل (مادة X₁) لم يكن معنويًا من الناحية الإحصائية حسب اختبار T (عند مستوى المعنوية P ≤ 0.05) في نموذج الانحدار المتعدد لإختبار T .

جدول (٥) تقييم الجودة الكلية لتأثير تركيز مادة (fixapret) على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المنتجة تحت البحث

تركيز fixapret (جم/تر)	قوية الشد (%)
0	
100	سداء
100	لحمة
69.5652	سداء
100	لحمة
70.5394	سداء
80.1619	لحمة
100	سداء
100	لحمة
95.8974	وزن المتر المربع (%)
100	درجة البياض (%)
91.6164	تقييم الجودة الكلية
1	الترتيب
50	
75	
69.2308	
100	
98.7552	
98.3806	
61.6071	
60	
97.9487	
95.7143	
83.202	
4	
100	
99.5851	
76.92307	
86.95652	
78.46153	
100	
100	
63.39285	
70	
100	
61.6071	
65	
99.4872	
96.4286	
84.336	
84.9706	
2	



شكل (١) تقييم الجودة الكلية لتأثير تركيز مادة fixapret على الخصائص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة تحت البحث

من الجدول (٥) والشكل (١) نستخلص ما يلي :

أن القماش تحت البحث المضاف إليه مادة fixapret قدرها (0g) هو الأفضل حيث حصل على الترتيب الأول بمعامل جودة 91.6164 %، يليه القماش المضاف إليه مادة fixapret بتركيز (150g)، يليه تركيز (100g)، وأخيراً تركيز (50g) من نفس المادة.

كلما زاد تركيز مادة fixapret قلت قوة الشد في اتجاه السداء واللحمة في ضوء المتوسطات كالتالي : (٠ جم)، ثم (١٥٠ جم)، وأخيراً (٥٠ جم) أما بالنسبة لتأثيرها على الاستطالة في اتجاه السداء فيتم ترتيبها كالتالي : (٥٠ جم)، ثم (١٠٠ جم)، ثم (١٥٠ جم) وأخيراً (٠ جم)، وبالنسبة لتأثيرها على الاستطالة في اتجاه اللحمة فيتم ترتيبها كالتالي : (٥٠ جم)، ثم (١٠٠ جم)، وأخيراً (١٥٠ جم)، وبالنسبة لتأثيرها على زاوية التجعد زادت زاوية التجعد بزيادة التركيز في اتجاه السداء واللحمة، كما زادت مقاومة التمزق في اتجاه السداء واللحمة بزيادة التركيز وكلما زاد التركيز قلت درجة البياض (علاقة عكسية).

٢-٣ تأثير تركيز كلوريد الماغنسيوم وحمض الستريك على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المنتجة تحت البحث :

جدول (١) تأثير تركيز كلوريد الماغنسيوم وحمض الستريك على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المنتجة تحت البحث

درجة البياض	وزن المتر الربع (جم)	مقاومة التمزق كجم		زاوية التجعد (°)		الاستطالة %		قوة الشد كجم		تركيز حمض الستريك (جم)	تركيز كلوريد الماغنيسيوم (جم)
		سداء	لحمة	سداء	لحمة	سداء	لحمة	سداء	لحمة		
63	192	57	7	8	45	115	121	33	6	0	6
63	193	60	8	9	47	117	123	34	6.5	.05	5
64	193.5	61	9	9	48	118	123	34.5	6.5	1	4
65	194.2	62	9	905	49	119	123	35	7	1.5	3
67	195.5	63	10	10	50	120.5	124	35	7	2	2
70	187	82	13	8	65	85	99	56	10	0	0

مجلة الاقتصاد المنزلي - مجلد ٢٥ - العدد الرابع - ٢٠١٥ م

تم حساب اختبار تحليل التباين واستنتاج معادلة خط الانحدار وتقييم الجودة الكلية لتأثير تركيز كلوريد الماغنيسيوم وحمض الستريك على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمصة المنتجة تحت البحث وذلك عند درجة حرارة 150°C وفي زمن قدره ٣ دقائق وعند إضافة مادة قدرها (150g) وكانت النتائج على النحو التالي :

جدول (٧) تحليل التباين الأحادي لتأثير تركيز كلوريد الماغنيسيوم وحمض الستريك على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمصة المنتجة تحت البحث

مستوى المعنوية	قيمة "F"	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
.304	1.239	272.541	5	1362.706	بين المجموعات
		219.908	54	11875.017	داخل المجموعات
			59	13237.724	المجموع

من الجدول (٧) يتضح أن : كلوريد الماغنيسيوم وحمض الستريك غير معنوي على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمصة المنتجة تحت البحث حيث بلغت قيمة "F" (1.239).

جدول (٨) : معامل الانحدار المتعدد لتأثير تركيز كلوريد الماغنيسيوم وحمض الستريك على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمصة المنتجة تحت البحث

المتغير التابع	المتغيرات المستقلة	
Y	a الحد الثابت غير المعياري	X ₁
قيمة المعامل	67.491	2.675
قيمة اختبار T	12.520	2.523
المعنوية	.000	.014

و جاءت معادلة خط الانحدار على النحو التالي :


$$Y = 67.491 + 2.675 X_1$$

و تفسر المعادلة من خلال جدول (٨) كما يلي :

المتغير المستقل (كلوريد الماغنيسيوم وحمض الستريك X₁) لم يكن معنويًا من الناحية الإحصائية حسب اختبار T (عند مستوى المعنوية $P \leq 0.05$) في نموذج الانحدار المتعدد لاختبار T.

جدول (٩) تقييم الجودة الكلية لتأثير تركيز كلوريد الماغنيسيوم وحمض الستريك على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة تحت البحث

تركيز كلوريد الماغنيسيوم جم/لتر						تركيز حمض الستريك جم/لتر
٠	٢	٣	٤	٥	٦	
٠	٢	١.٥	١	٠.٥	٠	٧٦.٨٢٩٣ ٧٦.٩٢٣١ ٨٠ ١٠٠ ٧٠.٥٣٩٤ ٧٩.٨٣٨٧ ١٠٠ ٩٥.٦٥٢٢ ١٠٠ ٩٢.٦٠٣
١٠٠	٧٥.٦٠٩٨ ٦٩.٢٣٠٨ ٩٥ ٩٨.٧٥٥٢ ٩٩.١٩٣٥ ٦٢.٥ ٩٩.٣٣٥ ٩٢.٨٥٧١ ٨٣.٧٨٨	٧٤.٣٩٠٢ ٦٩.٢٣٠٨ ٩٠ ٧٣.٨٤٦٢ ٩٩.١٩٣٥ ٦١.٦٠٧١ ٩٨.٩٧٧٧ ٩١.٤٢٨٦ ٨٢.١٥٩	٧٣.١٧٠٧ ٦١.٥٣٨٥ ٩٠ ٧٢.٣٠٧٧ ٩٩.١٩٣٥ ٥٦.٧١٤٣ ٩٨.٧٣٤٦ ٧٢.٣٠٧٧ ٧٧.٢٧٤٣	٦٩.٥١٢١٩ ٥٣.٨٤٦١٥ ٨٠ ٦٩.٢٣٠٧٦ ٩٧.٥٨٥٤ ٥٨.٩٢٨٥٧ ٩٨.٢٠٩٧١ ٩٠ ٧٧.٢٧٤٣	٦٩.٥١٢١٩ ٥٣.٨٤٦١٥ ٨٠ ٦٩.٢٣٠٧٦ ٩٧.٥٨٥٤ ٥٨.٩٢٨٥٧ ٩٨.٢٠٩٧١ ٩٠ ٧٧.٢٧٤٣	٧٣.١٧٠٧ ٦١.٥٣٨٥ ٩٠ ٧٢.٣٠٧٧ ٩٩.١٩٣٥ ٥٦.٧١٤٣ ٩٨.٧٣٤٦ ٧٢.٣٠٧٧ ٧٧.٢٧٤٣
١٠٠	٧٦.٩٢٣١ ٧٥.٣٨٤٦ ٧٩.٨٣٨٧ ١٠٠ ٩٥.٦٥٢٢ ٩٢.٦٠٣	٧٥.٣٨٤٦ ٦٩.٢٣٠٨ ٩٠ ٧٣.٨٤٦٢ ٩٩.١٩٣٥ ٦١.٦٠٧١ ٩٨.٧٣٤٦ ٧٢.٣٠٧٧ ٧٧.٢٧٤٣	٧٣.١٧٠٧ ٦١.٥٣٨٥ ٩٠ ٧٢.٣٠٧٧ ٩٩.١٩٣٥ ٥٦.٧١٤٣ ٩٨.٧٣٤٦ ٧٢.٣٠٧٧ ٧٧.٢٧٤٣	٦٩.٥١٢١٩ ٥٣.٨٤٦١٥ ٨٠ ٦٩.٢٣٠٧٦ ٩٧.٥٨٥٤ ٥٨.٩٢٨٥٧ ٩٨.٢٠٩٧١ ٩٠ ٧٧.٢٧٤٣	٦٩.٥١٢١٩ ٥٣.٨٤٦١٥ ٨٠ ٦٩.٢٣٠٧٦ ٩٧.٥٨٥٤ ٥٨.٩٢٨٥٧ ٩٨.٢٠٩٧١ ٩٠ ٧٧.٢٧٤٣	٧٣.١٧٠٧ ٦١.٥٣٨٥ ٩٠ ٧٢.٣٠٧٧ ٩٩.١٩٣٥ ٥٦.٧١٤٣ ٩٨.٧٣٤٦ ٧٢.٣٠٧٧ ٧٧.٢٧٤٣
٨٠	١٠٠	٩٥	٩٠	٩٠	٨٠	٧٦.٩٢٣١ ٧٥.٣٨٤٦ ٧٩.٨٣٨٧ ١٠٠ ٩٥.٦٥٢٢ ٩٢.٦٠٣
١٠٠	٧٥.٣٨٤٦ ٦٩.٢٣٠٨ ٩٠ ٧٣.٨٤٦٢ ٩٩.١٩٣٥ ٦١.٦٠٧١ ٩٨.٧٣٤٦ ٧٢.٣٠٧٧ ٧٧.٢٧٤٣	٦٩.٥١٢١٩ ٥٣.٨٤٦١٥ ٨٠ ٦٩.٢٣٠٧٦ ٩٧.٥٨٥٤ ٥٨.٩٢٨٥٧ ٩٨.٢٠٩٧١ ٩٠ ٧٧.٢٧٤٣	٦٩.٥١٢١٩ ٥٣.٨٤٦١٥ ٨٠ ٦٩.٢٣٠٧٦ ٩٧.٥٨٥٤ ٥٨.٩٢٨٥٧ ٩٨.٢٠٩٧١ ٩٠ ٧٧.٢٧٤٣	٦٩.٥١٢١٩ ٥٣.٨٤٦١٥ ٨٠ ٦٩.٢٣٠٧٦ ٩٧.٥٨٥٤ ٥٨.٩٢٨٥٧ ٩٨.٢٠٩٧١ ٩٠ ٧٧.٢٧٤٣	٦٩.٥١٢١٩ ٥٣.٨٤٦١٥ ٨٠ ٦٩.٢٣٠٧٦ ٩٧.٥٨٥٤ ٥٨.٩٢٨٥٧ ٩٨.٢٠٩٧١ ٩٠ ٧٧.٢٧٤٣	٦٩.٥١٢١٩ ٥٣.٨٤٦١٥ ٨٠ ٦٩.٢٣٠٧٦ ٩٧.٥٨٥٤ ٥٨.٩٢٨٥٧ ٩٨.٢٠٩٧١ ٩٠ ٧٧.٢٧٤٣
٦	٦	٣	٤	٥	٦	الترتيب



شكل (٢) تقييم الجودة الكلية لتأثير كلوريد الماغنيسيوم وحمض الستريك على الخصائص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة تحت البحث

من الجدول (٩) والشكل (٢) نستخلص ما يلي :

أن القماش المنتج تحت البحث المضاف إليه كلوريد ماغنيسيوم بتركيز (0g) وحمض سترريك بتركيز (0g) هو الأفضل حيث حصل على الترتيب الأول بمعامل جودة % 92.603 ، يليه كلوريد ماغنيسيوم بتركيز (2g) وحمض سترريك بتركيز (2g) حيث حصل على الترتيب الثاني ، يليه كلوريد ماغنيسيوم بتركيز (3g) وحمض سترريك بتركيز (1.5g) ، يليه كلوريد ماغنيسيوم بتركيز (4g) وحمض سترريك بتركيز (1g) ، يليه كلوريد ماغنيسيوم بتركيز (5g) وحمض سترريك بتركيز (0.05g) ، وأخيراً كلوريد ماغنيسيوم بتركيز (6g) وحمض سترريك بتركيز (0g).

يتضح أيضاً كلما زاد تركيز كلوريد الماغنيسيوم قلت قوة الشد أي علاقة عكسية كذلك بزيادة التركيز فلت الاستطالة في اتجاه اللحمة، كما اختلفت زاوية التبعج بدرجات متقارنة وكلما زاد التركيز قلت مقاومة التمزق (علاقة عكسية)، وأخيراً بزيادة التركيز قلت درجة البياض (علاقة عكسية).

٣-٣ تأثير درجة التحميص على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المنتجة تحت البحث جدول (١٠) تأثير درجة التحميص على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المنتجة تحت البحث

درجة البياض %	وزن المتر المرربع جم	مقاومة التمزق كم		زاوية التبعج °		الاستطالة %		قوة الشد كم		درجة التحميص م°
		سداء	لحمة	سداء	لحمة	سداء	لحمة	سداء	لحمة	
68	195	7	35.5	123.5	120.5	51	10	10	63	150
69	195	7.5	36	124	121.5	50	10.5	10.5	64	140
69	194	8	36.5	123.5	121	51	10.5	10	64	130
70	187	10	56	99	85	65	8	13	82	0

تم حساب اختبار تحليل التباين واستنتاج معادلة خط الانحدار وتقييم الجودة الكلية لتأثير درجة التحميص على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المنتجة تحت البحث وذلك عند إضافة مادة fixapret قدرها (١٥٠ جم) وفي زمن قدره ٣ دقائق وبعد إضافة كلوريد ماغنيسيوم قدره (٢ جم) وحمض سترريك قدره (٢ جم) وكانت النتائج على النحو التالي :

جدول (١١) : تحليل التباين الأحادي لتأثير درجة التحميص على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المنتجة تحت البحث

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرارة	متوسط المربعات	قيمة "F"	مستوى المعنوية
بين المجموعات	233.617	3	77.872	.447	.721
داخل المجموعات	6277.179	36	174.366		
المجموع	6510.797	39			

من الجدول (١١) يتضح أن : درجة التحميص لها تأثير غير معنوي على الخصائص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المنتجة تحت البحث حيث بلغت قيمة "F" ٠٤٧٠ وهي غير دالة إحصائياً عند مستوى ٠٥% .

جدول (١٢) : معامل الانحدار المتعدد لتأثير درجة التحميص على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المنتجة تحت البحث

المتغير التابع	المتغيرات المستقلة	
Y	a الحد الثابت غير المعياري	X ₁
قيمة المعامل	77.988	1.976
قيمة اختبار T	12.445	1.096
المعنوية	.000	.280

و جاءت معادلة خط الانحدار على النحو التالي :


$$Y = 77.988 + 1.976 x_1$$

وتفسر المعادلة من خلال جدول (١٢) كما يلي :

المتغير المستقل (درجة التحميص X₁) لم يكن معنويًا من الناحية الإحصائية حسب اختبار T (عند مستوى المعنوية 0.05 ≤ P) في نموذج الانحدار المتعدد لاختبار T.

جدول (١٣) تقييم الجودة الكلية لتأثير درجة التحميص على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المنتجة تحت البحث

	درجة التحميص			
	قوية الشد (%)			
0	130	140	150	سداء
100	78.0488	78.0488	76.82926	لhma
100	76.9231	80.7692	76.92307	سداء
76.1905	100	100	95.23809	لhma
100	78.4615	76.9231	78.46153	سداء
69.9588	99.5885	100	99.17695	لhma
79.8387	99.5968	100	99.59677	سداء
100	65.1786	64.2857	63.3928	لhma
100	80	75	70	سداء
95.8974	99.4872	100	100	زاوية التجعد (%)
100	98.5714	98.5714	97.14285	مقاومة التمزق (%)
92.18855	87.58558	87.35982	85.67614	درجة البياض (%)
1	2	3	4	تقدير الجودة الكلية
				الترتيب



شكل (٣) تقييم الجودة الكلي لتأثير درجات التحميص المختلفة على الخصائص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة تحت البحث

من الجدول (١٣) والشكل (٣) نستخلص ما يلي :

أن قماش قطن / ليكرا (٩٣٪:٧٪) ذو التركيب النسجي أطلس ؛ غير المنتظم عند تأثير درجة حرارة قدرها (٠°C) هو الأفضل حيث حصل على الترتيب الأول بمعامل جودة ٩٢.١٨٨٥٥٪ ، يليه القماش عند تأثير درجة حرارة قدرها (١٣٠°C) حيث حصل على الترتيب الثاني بمعامل جودة ٨٧.٥٨٥٥٨٪ ، يليه القماش عند تأثير درجة حرارة قدرها (١٤٠°C) حيث حصل على الترتيب الثالث بمعامل جودة ٨٧.٣٥٩٨٢٪ ، وأخيراً القماش عند تأثير درجة حرارة قدرها (١٥٠°C) حيث حصل على الترتيب الرابع بمعامل جودة ٨٥.٦٧٦١٤٪.

يتضح درجات التحميص وفق تأثيرها على قوة الشد في اتجاه النساء (Kgm) في ضوء المتوسطات كالتالي كلما زادت درجات التحميص قلت قوة الشد في اتجاه النساء واللحمة بينما قلت الاستطالة في اتجاه اللحمة بزيادة التركيز، كما زادت زاوية التجعد بزيادة التركيز وبالنسبة لتأثيرها على مقاومة التمزق في اتجاه النساء واللحمة (Kgm) فيتم ترتيبها كالتالي : (١٣٠م) ، ثم (١٤٠م) ، وأخيراً (١٥٠م)، وبالنسبة لتأثيرها على وزن المتر المربع (Jm) فيتم ترتيبها كالتالي : (١٥٠م) ، (١٤٠م) ، ثم (١٣٠م) ، وأخيراً (١٠م)، وبالنسبة لتأثيرها على درجة البياض بزيادة درجة التحميص قلت درجة البياض.

٣-٤ تأثير زمن التحميص على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المنتجة تحت البحث
جدول (١٤) تأثير زمن التحميص على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المنتجة تحت البحث

درجة البياض (جم)	وزن المتر المربع	مقاومة التمزق (كجم)		زاوية التجعد (°)		الاستطالة (%)		قوه الشد (كجم)		زمن التحميص (دقائق)
		سداء	لحمة	سداء	لحمة	سداء	لحمة	سداء	لحمة	
69	195	7.5	36	124	121.5	50	15.5	10.5	64	3
70	194	8	37	126	123	51	11	11	65	2
70.5	196	8	38	125	122	51.5	11.5	11.5	66	1
70	187	10	56	99	85	65	8	13	82	0

تم حساب اختبار تحليل التباين واستنتاج معادلة خط الانحدار وتقدير الجودة الكلية لتأثير التحميص على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المنتجة تحت البحث وذلك عند إضافة مادة fixapret قدرها (٢٠٠ جم) وعند درجة حرارة قدرها ٤٠°C وعند إضافة كلوريد ماغنيسيوم قدره (٢ جم) وحمض سترريك قدره (٢ جم) وكانت النتائج على النحو التالي :

جدول (١٥) : تحليل التباين الأحادي لتأثير زمن التحميص على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المنتجة تحت البحث

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "F"	مستوى المعنوية
بين المجموعات	70.569	3	23.523	.120	.948
داخل المجموعات	7064.783	36	196.244		
المجموع	7135.352	39			

من الجدول (١٥) يتضح أن : زمن التحميص غير معنوي على الخصائص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المنتجة تحت البحث حيث بلغت قيمة "F" (٠.١٢٠).

جدول (١٦) : معامل الانحدار المتعدد لتأثير زمن التحميص على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المنتجة تحت البحث

المتغير التابع	المتغيرات المستقلة		
Y	a الحد الثابت غير المعياري	X ₁	
قيمة المعامل	77.649		.842
قيمة اختبار T	11.929		.450
المعنوية	.000		.656

و جاءت معادلة خط الانحدار على النحو التالي :

$$Y = 77.649 + 0.842 X_1$$


و تفسر المعادلة من خلال جدول (١٦) كما يلي :

المتغير المستقل (الزمن X₁) لم يكن معنويًا من الناحية الإحصائية حسب اختبار T (عند مستوى المعنوية $P \leq 0.05$) في نموذج الانحدار المتعدد وحسب اختبار T .

جدول (١٧) تقييم الجودة الكلية لتأثير زمن التحميص على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة تحت البحث

زمن التحميص (دقائق)	قوية الشد (%)
0	80.4878
1	79.2683
2	78.0487805
3	سداء
100	88.4615
100	84.6154
51.6129	80.7692308
74.1935	ل浣ة
100	70.9677
100	100
69.1057	سداء
78.5714	ل浣ة
79.2308	78.4615
76.9230769	ل浣ة
99.187	سداء
99.2063	ل浣ة
67.8571	76.9230769
100	64.2857143
100	75
95.4082	سداء
99.2908	ل浣ة
86.86241	زن المتر المربع (%)
89.3989	درجة البياض (%)
85.76548	تقدير الجودة الكلية
86.9582125	الترتيب
1	3
3	4
2	2

تقييم الجودة الكلية لتأثير الأزمنة المختلفة للتحميص على الخصائص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة تحت البحث



شكل (٤) تقييم الجودة الكلية لتأثير الأزمنة المختلفة للتحميص على الخصائص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة تحت البحث


من الجدول (١٧) والشكل (٤) نستخلص ما يلى :

أن قماش قطن / ليكرا (٩٣٪:٧٪) ذو التركيب النسجي أطلس ٤ غير المنتظم عند تأثير زمن تحميص (٠) د هو الأفضل حيث حصل على الترتيب الأول بمعامل جودة %89.3989 ، يليه القماش عند تأثير زمن (٣) د حيث حصل على الترتيب الثاني بمعامل


جودة 86.9582125 % ، يليه القماش عند تأثير زمن (1) حيث حصل على الترتيب الثالث بمعامل جودة 86.86241 % ، وأخيرا القماش عند تأثير زمن ٢ د. يمكن للباحثة ترتيب اختلاف زمن التحميص وفق تأثيره على قوة الشد في اتجاه السداء واللحمة كلما زاد زمن التحميص فلت قوة الشد بالنسبة للاستطالة زادت الاستطالة في اتجاه السداء بزيادة زمن التحميص بينما فلت الاستطالة في اتجاه اللحمة بزيادة زمن التحميص وقد زادت زاوية التجمع في اتجاه السداء واللحمة بزيادة زمن التحميص وقلت مقاومة التمزق في اتجاه السداء واللحمة بزيادة زمن التحميص وبالنسبة لتأثيرها على وزن المتر المربع (جم) فيتم ترتيبها كالتالي : (١ دقيقة) ، ثم (٣ دقيقة) ، ثم (٢ دقيقة) ، وأخيرا (٠ دقيقة) ، بينما كانت درجة البياض بنسب متقاربة.

من الجداول (١٧) والأشكال (١)، (٢)، (٣)، (٤) نستخلص ما يلى :

أن أفضل خامة تحقق خواص الأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة هي خامة مخوط (قطن / ليكرا ٩٣٪) والمنتجة بالتركيب النسجي أطلس ٤ غير المنتظم والمضاف إليه كلوريد ماغنيسيوم قدره (0g) وحمض ستريك قدره (0g) ومادة fixapret قدرها (١٥٠ جم) وعند درجة تحميص ١٥٠°م وفي زمن تحميص قدره ٣ دقائق وذلك بمعامل جودة ٩٢.٦٠٣ % وذلك لجميع عوامل الدراسة المختلفة ، وكانت أقل خامة في تحقيق خواص الأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة تحت البحث هي خامة مخوط (قطن/ليكرا) ٧٪٩٣ % والمنتجة بالتركيب النسجي أطلس ٤ غير المنتظم والمضاف إليه كلوريد ماغنيسيوم قدره (6g) وحمض ستريك قدره (0g) ومادة fixapret قدرها (١٥٠ جم) وعند درجة تحميص ١٥٠°م وفي زمن تحميص قدره ٣ دقائق وذلك بمعامل جودة ٧٧.٢٧٤٣٧ %.



شكل (٥) تقييم الجودة الكلي لأفضل خامة تحقق خواص الأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة تحت البحث.



شكل (٦) تقييم الجودة الكلية لأقل خامة في تحقيق خواص الأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة تحت البحث

المراجع:

- ١- أحمد علي سالمان ، عادل جمال الدين، ايريني سمير ، أفت فوزي : تأثير اختلاف بعض التراكيب البنائية للأقمشة المنتجة بأسلوب الغزل الحلقى (المدمج) على الخواص الوظيفية لأقمشة الملابس الخارجية، مجلة الاقتصاد المنزلي ، كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية، مجلد ٢٠، العدد الأول، (٢٠١٠).
- ٢- أحمد محمد فاروق: تأثير بعض عوامل التركيب البنائي النسجي على الخواص الوظيفية لأقمشة الجونلات ذات السطالة العالية، مجلة الاقتصاد المنزلي ، كلية الاقتصاد المنزلي- جامعة المنوفية، مجلد ٢٠، العدد الأول، (٢٠١١).
- ٣- أسماء سامي سوilem: إكساب الأقمشة السيليلوزية المنتجة ببعض التراكيب البنائية المختلفة خواص العناية السهلة ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية النوعية -جامعة طنطا، (٢٠٠٧).
- ٤- المواصفة الفياسية المصرية ١٥٠٦ لسنة ١٩٨٤.
- ٥- آية محمد فوزي: تأثير تجهيز الأقمشة القطنية المخلوطة بالأسباندكس على جودة قابليتها للحياة، مجلة كلية التربية بالاسماعيلية ، مجلد ١ ، عدد ١٩ ، ص ١١٣-١٢٦ ، يناير (٢٠١١).
- ٦- رحاب جمعة ابراهيم، صافيناز سمير محمد، أكمل شوقي ، محمد عبد المنعم رمضان: معالجة أقمشة الملابس القطنية / الكتانية لمقاومة الإحتراق في وجود أشعة الميكروويف، المجلة المصرية للأقتصاد المنزلي، كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة حلوان ، مجلد ٢٧ - ديسمبر (٢٠١١).

- ٧- رنا عباس نافع: تأثير استخدام الياف الزجاج والتصميم لبعض أقمشة ملابس السيدات على خواص الأداء الوظيفي، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية النوعية ، جامعة طنطا (٢٠١٥).
- ٨- سناه محمد عبدالوهاب: تأثير بعض التراكيب البنائية المختلفة على تقنية الحياكة وتصميم الملابس الخارجية للمرأة من الأقمشة ذات الأسطالة العالية، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية الاقتصاد المنزلي – جامعة المنوفية ، (٢٠٠٨).
- ٩- سوزان عادل عبدالرحيم: تأثير بعض عوامل التركيب البنائي النسجي لأقمشة الكريب على الخواص الوظيفية لتنفيذ ملابس السيدات الخارجية، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الاقتصاد المنزلي تجامعة المنوفية ، (٢٠٠٩).
- ١٠- صافيناز سمير محمد: تأثير معالجة أقمشة الملابس القطنية الصيفية بالموحات الكهرومغناطيسية لتحسين بعض الخواص الوظيفية وخواص الراحة ، مجلة الاقتصاد المنزلي، كلية الاقتصاد المنزلي-جامعة المنوفية، مجلد ٢٢ ، العدد ٤ (٢٠١٢).
- ١١- عادل جمال الدين الهنداوي وأية محمد فوزي: تأثير اختلاف بعض عوامل التركيب البنائي النسجي لأقمشة البوليستر علي الخواص الوظيفية لأقمشة الملابس الصيفية، المؤتمر السنوي(العربي الخامس – الدولي الثاني) الاتجاهات الحديثة في تطوير الأداء المؤسسي والأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي النوعي في مصر والعالم العربي، ١٤-١٥١٥ أبريل (٢٠١٠).
- ١٢- عبدالرحيم عبدالغنى رمضان، علي السيد زلط، محمد عبدالله الجمل، نرمين حمدى حامد: طباعة وتجهيز الأقمشة القطنية باستخدام مواد آمنة بيئياً، مجلة بحوث التربية النوعية، جامعة المنصورة، عدد ٢٦، ص ٤١٤-٣٨٧ (٢٠١٢).
- ١٣- عبير سليمان العساوى: تأثير تجهيز القابلية للحياة علي جودة حياكة الأقمشة القطنية المخلوطة بأنواع مختلفة من الليكرا، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية الاقتصاد المنزلي – جامعة المنوفية ، (٢٠١٠).
- ١٤- علا أمين عبدالrahman: تأثير معالجة الأقمشة السليلوزية المحورة ومخلوطاتها باستخدام مواد آمنة بيئياً علي بعض الخواص الوظيفية لأقمشة ملابس السيدات الخارجية، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الاقتصاد المنزلي – جامعة المنوفية ، (٢٠١٥).
- ١٥- علا يوسف عبدالله: دراسة مقارنة للأمكانات التشكيلية على المانيكان للأقمشة القطنية المخلوطة بالليكر المنسوجة والتريكو، مجلة الأسكندرية للبحوث الزراعية – جامعة الأسكندرية ، عدد أبريل ، (٢٠١٢).
- ١٦- نرمين حمدى حامد : استخدام بعض تقنيات التجهيز النهائي وطباعة المنسوجات الآمنة بيئياً لاثراء القيمة الجمالية للملابس القطنية، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة (٢٠١١).
- ١٧- هدي محمد غازي: تأثير اختلاف بعض التراكيب البنائية لأقمشة الملابس علي قابلية التجهيز لمقاومة الكرمة باستخدام مواد آمنة بيئياً، رسالة دكتوراه ، كلية الاقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية ، (٢٠٠٢).

مجلة الاقتصاد المنزلي - مجلد ٢٥ - العدد الرابع - ٢٠١٥ م

١٨- ولاء محمود أبو وردة: تأثير بعض الموصفات البنائية على الخواص الوظيفية لأقمشة الملابس الخارجية للسيدات ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية النوعية- جامعة طنطا، (٢٠١٥).

١٩- ونام محمد حمزه: امكانية تصميم أقمشة مقاومة للابتalam تقىي بلاداء الوظيفي لغرض الاستخدام النهائي، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية النوعية- جامعة طنطا، (٢٠٠٦).

20-ASTM-1970.

21- ASTM.D.922.

22- ASTM.D.1424.2009.

23-Azmary A.M, A.M.A.Azim ;Effect of resin finish on cotton blended woven fabrics, International Journal of Scientific Engineering and Technology,vol.3,Issue 7,(2014).

24-Data color international 1999USA

25-El-ShafeiA. , M. ElShemy, A. Abou-Okeil; Eco-friendly finishing agent for cotton fabrics to improve flame retardant and antibacterial properties,Carbohydrate Polymers, Volume 118, 15 March, Pages 83–90 , (2015).

26-Fangbing Lv, Donggang Yao, Youjiang Wang, Chaoxia Wang, Ping Zhu, Yifeng Hong; Recycling of waste nylon 6/spandex blended fabrics by melt processing , Composites Part B: Engineering, Volume 77, August, Pages 232–237(2015).

27- Ibrahim N.A., A. Amr, B.M. Eida, A.A. Almetwallya, M.M. Mourad; Functional finishes of stretch cotton fabrics, Carbohydrate Polymers 98 , 1603– 1609,(2013).

Effect of final finishing condition on the functional properties for women clothes fabrics

Rehab Gomaa Ibrahim¹& Sanaa Mohamed Shahien²

¹Faculty of Specific Education- Home Economic Department - Zagazig University

²Faculty of Home Economic- clothes &textile Department- Menofia University

Abstract :

This research focuses on effect of final finishing conditions on functional properties for women clothes fabrics to reduce the finishing materials concentration.Treatment of cotton / lycra fabrics 93/7% with weave structure stain4 by using Fixapret as resin ,magnesium chloride, and citric acid as catalyst were done.

The fabrics were treated with fixapret (150-100-50)g/l, magnesium chloride (6-5-4-2)g/l ,and citric acid (2-1.5-1-.5)g/l then curing at (130-140-150)°C for (1-2-3)minutes , some investigations, such as (meter square weight – tensile strength – elongation- crease recovery angle – tear strength- whiteness index) were done.

The obtained results showed that the best conditions finishing that achieve the functional properties was fixapret 150g/l, magnesium chloride 0g/l and citric acid0g/l at curing temperature150 °C for three minutes by quality factor (92.603)% ,while fixapret 150g/l, magnesium chloride 6g/l and citric acid0g/l at curing temperature150 °C for three minutes the least finishing conditions by a quality factor (77.27)% .

Key words: cotton/lycra - final finishing- women clothes - concentration