

**دراسة كفاءة استخدام المنظف السطحي Orvus WA Past في تنظيف البقع
والإتساخات من على أسطح المنسوجات الكتانية الأثرية الغير مصبوغة**

محمود أبو المعارف عبد الحميد أحمد (*)

المؤلف:

تعتبر عملية التنظيف الربط للمنسوجات الأثرية من العمليات الضرورية لإزالة البقع والإتساخات من على المنسوجات وكذلك من العمليات شديدة الخطورة حيث أنها عملية غير مسترجعة ، ويعرض هذا البحث عملية التنظيف الربط باستخدام أحد المنظفات السطحية الأيونية وهو Orvus WA لبعض البقع والإتساخات مثل البقع الفطرية ، بقع بروتينية " دم " وبقع الحبر مثل الحبر الحديدي ، وأعتمد البحث في تقييم عملية التنظيف بالمنظف السطحي على وزن العينات قبل وبعد المعالجة ، قياس الرقم الهيدروجيني لمحاليل الغسيل وكذلك قياس قيم التغيير اللوني الكلية ΔE للعينات قبل وبعد عملية المعالجة بالمنظف السطحي ، ويعرض البحث أيضاً تأثير إضافة مادة مانعة للترسيب مثل كربوكسي ميثيل السليولوز CMC في حوض التنظيف لعينات الكتان ، وقد أثبتت قياس قيم التغيير اللوني الكلية بعد المعالجة فاعلية المنظف السطحي في تنظيف البقع الفطرية وعدم قدرة المنظف السطحي في التعامل مع بقعتي الدم والحرير الحديدي.

الكلمات الدالة: منظف سطحي، Orvus WA Past، CMC، التركيز
الحرج .

المقدمة:

تعتبر المنسوجات الأثرية السليولوزية مثل القطن والكتان من المواد العضوية شديدة الحساسية وأكثر عرضة للتلف إذا تعرضت للعرض أو التخزين في ظل مناخ متحفي غير متحكم فيه ، مما يجعلها عرضة للعديد من عوامل

(*) المعيد بقسم الترميم - كلية الآثار - جامعة سوهاج.
هذا البحث من رسالة الماجستير الخاصة بالباحث، وهي يعنوان: تنظيف المنسوجات
الأثرية السليولوزية بالأنيزيمات والمنظفات السطحية "دراسة مقارنة -
تطبيقات". وتحت اشراف: أ.د/ محمد عبد الله معروف - كلية الآثار - جامعة سوهاج
& أ.د.م/ حربي عز الدين حسن - كلية الآثار - جامعة القاهرة.

التلف من ضوء ، حرارة ، حشرات ، كائنات حية دقيقة " بكتيريا وفطريات " ، لذلك تعتبر عمليات الصيانة العلاجية بما تشمله من عمليات تنظيف ، تطهير ، وتحكم ، وقوية ، تدعيم ، وعرض متحفي لمثل هذه المقتنيات من الضروريات الهامة للبقاء والحفاظ على خواص هذه المقتنيات من التلف لتدور^(٣,٤) ، تناول العديد من الباحثين دراسة استخدام مواد التنظيف السطحي وأفضل التركيزات لها في عمليات غسيل المنسوجات ، حيث تعمل المنظفات السطحية أو المواد المنشطة للسطح على خفض التوتر السطحي للماء وبالتالي فإن جزيئات الماء سوف تصل لمساحات أكبر من سطح النسيج المراد تنظيفه وبالتالي تعطي فرصة أكبر لعملية التنظيف ، كما تعمل الجزيئات النشطة سطحياً على انتقال الإتساخات من سطح النسيج وبالتالي إزالتها بالماء وكذلك تعمل هذه الجزيئات على إستحلاب الزيوت والدهون^(٤) المنظف السطحي Orvus من المنظفات السطحية الأيونية التي تتبع طائفة كبريتات الأكيل الأولية WA Past Primary Alkyl Sulphate حيث طورت هذه الفئة من المنظفات في ١٩٣٠ واستخدمت كمنظفات ثقيلة (Heavy-Duty-Detergents) Fewa (وتمتلك هذه الفئة خواص تنظيف جيدة ورغوية عالية ، وهناك العديد من المنظفات التي تنتمي إلى هذه الفئة والتي تباع تحت مسميات تجارية أو تحت المسمى العام لها كبريتات الأكيل الأولية ومن أشهر الأمثلة على هذه الفئة Sodium Laury Sulphate) Orvus WA أو^(٥) وقد استخدم المنظف السطحي Orvus WA على نطاق واسع في عمليات تنظيف المنسوجات الآثرية وذلك لقدرته على تحويل الإتساخات الدهنية إلى مستحب ، كما إنه يعطي قيمة رقم هيدروجيني $pH=7$ ويمتص بشكل جيد على الألياف البروتينية نتيجة للتجادب الكيميائي بين الشحنة الموجبة للألياف والشحنة السالبة للمنظف^(٦) ، كما استخدم المنظف السطحي Orvus WA من FLUKA " في غسيل بعض قطع النسيج البدوية المصبوغة الموجودة بمتحف الحضارة بدولة الأردن وقد استخدم بواقع 1g/l واستخدم معه SCMC صوديوم كربوكسي ميثيل السليولوز بتركيز 1g/L منحلة في ماء منزوع الأيونات كعامل لحمل الإتساخات^(٧) ، كما استخدمت المنظفات الأيونية في غسيل المنسوجات الغير ملونة من قبل المعهد الكندي للصيانة ، حيث تم إعداد

المحلول بإضافة 5 مل من المنظف الأيوني إلى 1000 مل من الماء المقطر، ثم تم غمر القطع في حمام المنظف والضغط على القطعة باستخدام قطعة من الإسفنج لبضعة دقائق مع مراعاة عدم فرك أو كبس قطع النسيج في حال ملاحظة تغيير لون محلول الغسيل، حيث في هذه الحالة يتم شطف القطعة وإعادتها مرة أخرى إلى حمام غسيل ثانٍ، وبعد الانتهاء من عملية الغسيل يتم شطف القطعة من ٤-٦ مرات وذلك للتخلص من بقايا المنظف السطحي^(٨)، كما استخدمت المنظفات السطحية الأيونية وبالتحديد المنظف السطحي Orvus WA بتركيز 1% في تنظيف قطعة من السجاد بعد معالجتها بهذه القطعة باستخدام dimethyl formamide (DMF) وإزالة الغراء الموجود على القطعة، حيث غمرت القطعة في المنظف بعد معالجتها بثنائي ميثيل الفورمamide وقد إحتوى حمام الغسيل على عامل عزل وهو Sodium SCMC "Carboxy Methyl Cellulose^(٩)"، كما حقق المنظف السطحي Orvus WA معدل إزالة أكبر للإتساخات ومعدل ترسيب أقل على عينات القطن والنایلون وفوق التركيز الحراري للمنظف "cmc" وذلك في الدراسة التي قامت بها Rebecca Tinkharn بجامعة البرتا لتحديد كفاءة المنظفات السطحية الأيونية وغير الأيونية في غسيل الأقمشة القطنية والبولي استر ، حيث استخدمت عجينة المنظف Orvus WA ذات التركيب الكيميائي كبريتات دوديل الصوديوم مع منظفات أخرى^(١٠)، كما حقق المنظف السطحي Orvus WA Past أكبر معدل في إزالة الإتساخات ومنع ترسيبها في ظل وجود SCMC وغيابه على عينات تجريبية من البولي استر في الدراسة التي قام بها Jane Wild على عينات من القطن والحرير والصوف والبولي استر وذلك لتحديد كفاءة المنظفات السطحية الأيونية وغير أنيونية وخليط من كلا النوعين في التنظيف في ظل وجود صوديوم كربوكسي ميثيل السيلولوز وغيابه^(١١).

المواد والطرق:

المواد

- كتان مصرى خام تم الحصول عليه من الشركة المصرية للصناعات النسيجية " دنكس "

- منظف سطحي أيوني ينتمي لعائلة كبريتات الكحولات الأولية Orvus من إنتاج شركة Talas الأمريكية.
 - كريوكسي ميثيل السليولوز CMC
- الطرق**

١- مرحلة تجهيز العينات التجريبية :

وقد تمت عملية تجهيز عينات الكتان الخام المستخدمة في الدراسة وذلك عن طريق غسل القماش جيداً بالماء الساخن للتخلص من أي مواد نشوية موجودة عليه ثم ترك القماش ليتم عملية جفافه في ظل درجة حرارة الغرفة ، ثم تم وضع البقع والإتساخات على الألياف مثل البقع الفطرية حيث تم زراعة ٧ سلالات فطرية معزولة من على قطعة نسيج أثرية محفوظة بمتحف كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان علي عينات الكتان حيث تمأخذ مسحات باستخدام مسحات طبية معقمة من على أجزاء مختلفة من القطعة الأثرية وذلك تمهدأ لمعرفة أهم السلالات الفطرية التي هيمنت على القطعة لإجراء الدراسات التجريبية على تلك الفطريات المعزولة ومعرفة تأثيرها المتألف على منسوجات الألياف السليولوزية، وقد استخدم في هذه المرحلة بيئة الأجار المغذي كوسط غذائي في عملية تعريف الفطريات وقد تكونت بيئة الوسط الغذائي من المكونات التالية كما هو موضح بجدول (١)

جدول (١) يوضح مكونات الوسط الغذائي "بيئة الأجار المغذي".

مكونات الوسط الغذائي	النسبة g/l
Sucrose سكروز	30 g/l
Sodium nitrate نترات صوديوم	2 g/l
Dipotassium phosphate ثانوي بوتاسيوم فوسفات	1 g/l
Magnesium sulphate كبريتات ماغنيسيوم	.5 g/l
Potassium chloride كلوريد بوتاسيوم	.5 g/l
Ferrous sulphate كبريتات حديدوز	0.001 g/l
Agar الأجار	15 g/l

وتحل مكونات هذا الوسط الغذائي في ١٠٠٠ مل ماء مقطر

وقد تمت عملية تعقيم الوسط الغذائي بعد عملية تجهيزه بمعمل الفطريات بقسم النبات بكلية العلوم جامعة سوهاج ، أما أطباق البتري وأنابيب الاختبار فتمت عملية التعقيم في فرن حراري بقسم الترميم جامعة سوهاج. وبعد تمام عملية التعقيم تم صب الوسط الغذائي في أطباق بتري وحقن العزلات المأخوذة من القطعة الأثرية في الوسط الغذائي الموجود بالأطباق ، وتم تحضين الأطباق بعد عملية حقتها بالمساحات الطبية المعقمة في حضانة عند درجة حرارة ٣٠ درجة مئوية لمدة ٣ أيام لمتابعة عملية النمو، وبعد مرور ٧ أيام وملحوظة النمو التام للفطريات في الوسط الغذائي تم أخذ الأطباق لتنقيتها وتعريف السلالات الفطرية النامية لمعمل أبحاث الفطريات بقسم النبات بكلية العلوم جامعة سوهاج، وقد تم تعريف السلالات الفطرية التي هيمنت على قطعة النسيج وتنقيتها والحصول على سلالات ندية تمهدًا لاستخدامها فيما بعد في دراسة تأثير السلالات التي تم عزلها على خواص الألياف السليولوزية وقد كانت السلالات الفطرية التي تم عزلها كالتالي:

Aspergillus ، *Aspergillus flavus* ، *Aspergillus niger*
Penicillium ، *Aspergillus fumigatus* ، *chevalieri*
، *Unknown mycelium* ، *Trichoderma sp*، *dauclauxi*
حفظ سلالات ندية من تلك الفطريات في أنابيب اختبار تحتوي على بيئة الأجار المغذي وحفظت في درجة حرارة من (4-40) درجة مئوية تمهدًا لاستخدامها ، وقد تمت عملية زراعة السلالات الفطرية المعزولة من القطعة الأثرية وذلك عن طريق تعقيم عينات الكتان ثم ترطيبها بالماء المقطر المعقم ، حيث تمت عملية معالجة الألياف بالسلالات الفطرية بالبيئات المغذية سابقة الذكر " بيئة الأجار المغذي " حيث وضعت العينات في أطباق بتري ثم أضيف إليها القليل من البيئة المغذية ثم تم حقن الطبق بعد ذلك بالسلالات الفطرية ، حيث تحتوي كل طبق على عينتان من الألياف ، ثم تم تحضين الأطباق في حضانة عند درجة حرارة 30 ± 2 وملحوظة عملية النمو كل ٣ أيام حتى ١٤ يوما ، وبعد تمام عملية نمو السلالات الفطرية على العينات تم شطف العينات بالماء المقطر والكحول للتخلص من الجراثيم الفطرية تمهدًا لدراسة تأثير نمو هذه السلالات على الخواص المختلفة للألياف ، أما بقع الدم تم الحصول عليها من معمل

الإسراء للتحاليل الطبية ، وبقعة الحبر الحديدي " تم تجهيزها بمعمل قسم الترميم بكلية الآثار جامعة سوهاج حيث استخدم حبر العفص الحديدي المطبوخ المصنوع من العفص + الزاج + الصمغ العربي وقد كانت نسب المكونات المستخدمة في تجهيز الحبر ٤٠ جم عفص ، ٤٠ جم زاج ، ٤٠ جم صمغ عربي ، ١٠٠ مل ماء مقطر^(١٢) ، ثم تم إجراء عملية تقادم حراري للعينات لوضعها في ظل ظروف مشابهة لظروف المنسوجات الأثرية وقد تمت عملية التقادم بفرن بمعمل قسم الترميم بجامعة سوهاج ظل درجة حرارة ١٠٠ في درجة مئوية لمدة زمنية قدرها عشرة أيام وذلك لوضع العينات في ظل ظروف مشابهة لظروف المنسوجات الأثرية ، حيث تناول العديد من الباحثين إجراء عملية التقادم الحراري المعجل على عينات من المنسوجات بعد تطبيق بعض الرسوم عليها في درجة حرارة ١٤٠ درجة مئوية لفترة زمنية قدرها ٧٢ ساعة في فرن حراري ، حيث ذكر أن هذه الفترة من التعرض تعادل ٢٠٠ عام من التقادم بفعل العوامل الطبيعية^(١٣) ، كما تناول البعض الآخر إجراء عملية التقادم على فترات زمنية ١٢،٩،٦،٣ يوما في درجة حرارة ١٠٠ درجة مئوية بداخل فرن تعمل بالحمل الحراري على عينات من المنسوجات المطبق عليها بعض الغراء الحياني^(١٤) ، وبالرغم من ذلك فإن عملية التقادم للعينات التجريبية لا تمثل الحالة الكيميائية للمنسوجات الأثرية نتيجة العديد من العوامل المختلفة من درجات حرارة ورطوبة وضوء وملوثات وكانت حية دقيقة التي أثرت في المقتنيات التاريخية والأثرية.^(١٥)

٣- مرحلة تجهيز محلول المنظف السطحي :Orvus WA


تركيز المنظف المستخدم في عمليات المعالجة تم تحديده من خلال بعض الدراسات السابقة التي استخدم فيها منظف sodium dodecyl sulfate في عمليات غسيل بعض المنسوجات الأثرية ، حيث أكدت الدراسات التي أجريت أن أفضل تركيز يعطي المنظف السطحي الطاقة المثلثي في عملية غسيل المنسوجات هو " ١% v/v "^(١٦) ، كما يستخدم المنظف السطحي Orvus WA past في عملية معالجة بعض المنسوجات البدوية المصبورة بتركيز ١% ^(١٧) ، كما يستخدم المنظف بتركيز ١% في ظل وجود ٠.٥% من كربو كسي ميثيل

السيولوز CMC يعلم كعامل عزل يمنع ترسيب الإتساخات مرة اخرى على الألياف ، وفي هذه المرحلة تم إعداد محلول من المنظف السطحي بتركيز 1% ، و محلول من المنظف بنفس التركيز بالإضافة 0.5% من كربو كسي ميثيل السيولوز CMC وذلك لتقدير كفاءة عملية الغسيل بالمنظف السطحي في ظل وجود وغياب CMC ، كما تم قياس الرقم الهيدروجيني لمحاليل الغسيل قبل بدء عملية المعالجة وبعد عملية المعالجة بقسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة سوهاج .


٣-مرحلة معالجة العينات بمحاليل الغسيل:

تمت عملية المعالجة وتصوير العينات قبل عملية المعالجة لإيصال الفرق قبل وبعد المعالجة ، وكذلك وزن العينات قبل المعالجة وبعد المعالجة وذلك لمعرفة نسبة الإتساخات التي تنتج عن عملية المعالجة بالمنظف ، كما تم تجهيز الأحواض المستخدمة في عملية الغسيل وكانت عبارة عن أطباق من الألومنيوم تم تغليفه وتطبيقه بورق من البولي إيثيلين وكانت أبعاد الأحواض ١٠ x ١٠ سم لكل حوض ، وقد استخدم في عملية المعالجة عدد ٤ أحواض لكل عينة ، الحوض الأول كان عبارة عن ترطيب العينة بالماء المقطر وقد استمرت فترة عمر العينة فيه ١٥ دقيقة وكان الرقم الهيدروجيني للماء المقطر pH6.9 أما الحمام الثاني فكان يحتوي على المنظف السطحي وقد استمرت فترة عمر العينة فيه ٢٠ دقيقة ، الحمام الثالث فكان عبارة عن حوض الشطف الأول للتخلص من بقايا المنظف السطحي ، الحمام الأخير كان عبارة عن حوض الشطف الثاني بالماء المقطر للتخلص نهائياً من أي بقايا للمنظف السطحي وقد استمرت فترة عمر العينة في كل الحمامين ٥ دقائق لكل حوض شطف، أما عملية تجفيف العينات بعد عمليات الغسيل فقد تمت في ظل درجة حرارة الهواء لمدة ٢٤ ساعة لكل عينة ، ثم تمت بعد ذلك عملية وزن العينات بعد عملية المعالجة لملاحظة نسبة الإتساخات المفقودة بعد المعالجة. وقد تمت عملية المعالجة لألياف الكتان المتتسخة المتقدمة مع العلم أنه قد استخدم مع كل عينة من عينات الكتان نوعين من المعالجة بالمنظف النوع الأول كان باستخدام المنظف السطحي Orvus WA past بمفردة والثانية باستخدام المنظف


السطحى المضاف إليه ٠.٥٪ من كربو كسي ميثيل السليولوز وذلك لتقييم فاعلية المنظف في كلتا المعالجين. كما توضح الصور التالية عينات الكتان التجريبية قبل وبعد المعالجة ومحاليل الغسيل الناتجة عن عملية المعالج:




صورة (١) عينة كتان متقدمة حيث a تمثل العينة قبل المعالجة بالمنظف السطحي بينما تمثل b العينة بعد المعالجة بتركيز ١٪ من محلول المنظف السطحي ، c تمثل محاليل الغسيل الناتجة عن معالجة عينة من الكتان المتقدم.



صورة (٢) عينة كتان عليها بقعة دم متقدمة حيث a تمثل العينة قبل المعالجة بالمنظف السطحي ، b العينة بعد المعالجة بتركيز ١٪ من محلول المنظف السطحي، c محاليل الغسيل الناتجة عن معالجة عينة من الكتان عليها بقعة دم متقدمة.





صورة (٣) عينة قطن عليها بقعة حبر حديدي متقدمة حيث a تمثل العينة قبل المعالجة بالمنظف السطحي ، حيث ، b العينة بعد المعالجة بتركيز ١٪ من محلول المنظف السطحي .



صورة (٤) عينة قطن متقدمة عليها بقعة فطرية لفطر *Trichoderma sp* حيث a تمثل العينة قبل المعالجة بالمنظف السطحي ، b العينة بعد المعالجة بتركيز ١٪ من محلول المنظف السطحي ، c محلائل الغسيل الناتجة عن معالجة العينة .


كما توضح الصور التالية عينات الكتان المعالجة بالمنظف السطحي في ظل إضافة ٥٪ من CMC كمادة تمنع ترسيب الإتساخات مرة اخري على سطح الألياف :




صورة (٥) عينة قطن متقدمة حيث a تمثل عينة الكتان قبل المعالجة ، b عينة الكتان بعد المعالجة بالمنظف السطحي في ظل وجود CMC ، c محلائل الغسيل الناتجة عن معالجة العينة .



صورة (٦) عينة كتان عليها بقعة دم متقدمة حيث a تمثل عينة الكتان قبل المعالجة ، b تمثل عينة الكتان بعد المعالجة بالمنظف السطحي في ظل وجود CMC ، c محاليل الغسيل الناتجة عن معالجة العينة .



صورة (٧) عينة كتان عليها بقعة حبر حديدي متقدمة حيث a تمثل عينة الكتان قبل المعالجة ، b تمثل عينة الكتان بعد المعالجة بالمنظف السطحي في ظل وجود CMC ، c محاليل الغسيل الناتجة عن معالجة العينة.



صورة (٨) عينة كتان متقدمة عليها بقعة فطرية لفطر *P. duclauxii* تمثل عينة الكتان قبل المعالجة ، b تمثل عينة الكتان بعد المعالجة بالمنظف السطحي في ظل وجود CMC ، c محاليل الغسيل الناتجة عن معالجة العينة.

٤- مناقشة النتائج:

أولاًً قياس الرقم الهيدروجيني:

من خلال عملية تنظيف العينات بالمنظف السطحي تبين من خلال عملية قياس الرقم الهيدروجيني لمحاليل غسيل العينات تبين زيادة حموضة محاليل الغسيل لعينات الكتان المتسخة حيث بلغت قيمة الرقم الهيدروجيني لمحاليل الغسيل قبل عملية المعالجة 6.8 pH وزادت هذه القيم بعد عملية المعالجة كما هو موضح بجدول رقم (٢)

جدول (٢) يوضح الرقم الهيدروجيني لمحاليل الغسيل بعد عملية المعالجة


pH لحوض السطح الثاني	pH لحوض السطح الأول	pH لحوض المنظف	pH لحوض الماء المقطر	اسم العينة	م
5.18	6.15	6.1	5.79	عينة كتان متقدمة	١
5.15	6.15	6.1	5.85	بقعة دم	٢
5.65	5.6	5.2	4.55	بقعة حبر حديدي	٣
5.99	5.99	5.95	5.3	فطر <i>U. mycelium</i>	٤
6.12	6.12	6.1	5.65	فطر <i>Trichoderma sp.</i>	٥
6.59	6.59	6.53	6.4	فطر <i>P. duclauxii</i>	٦
6.22	6.2	6.1	6.15	فطر <i>A. chevalieri</i>	٧
5.99	5.91	5.7	5.34	فطر <i>A. flavus</i>	٨
6.16	6.1	5.97	5.77	فطر <i>A. fumigatus</i>	٩
6.15	6.1	5.87	5.88	فطر <i>A. niger</i>	١٠

وتؤكد قيم الرقم الهيدروجيني بالجدول السابق زيادة حموضة الألياف بفعل الإتساخات والبقع الموجودة عليها .


ثانياً وزن العينات قبل وبعد المعالجة بالمنظف السطحي:

أكدت نتائج عملية وزن العينات بعد عملية المعالجة إنخفاض وزن عينات الكتان المتسخة بالبقع المختلفة بعد عملية المعالجة بالمنظف وزيادة وزن

عينة الكتان الخام المتقدمة المعالجة بالمنظف السطحي في ظل وجود CMC بالمقارنة بوزن العينة قبل عملية المعالجة، حيث بلغ وزن العينة قبل عملية المعالجة ٤٣٤١.٠ ليصبح وزنها بعد المعالجة ٤٧٥.٠ ويوضح المخططات البيانية التالية وزن عينات الكتان قبل عملية المعالجة وبعد عملية المعالجة بالمنظف السطحي في ظل وجود وغياب CMC



شكل (١) مخطط بياني يوضح وزن عينات الكتان المعالجة بتركيز ١% بالمنظف السطحي *Orvus WA past* قبل وبعد عملية المعالجة.



شكل (٢) مخطط بياني يوضح وزن عينات الكتان المعالجة بالمنظف السطحي *Orvus WA past* بتركيز ١% في ظل وجود ٠.٥٪ من كربو كسي ميثيل السليولوز CMC قبل وبعد المعالجة.

ثالثاً قياس قيم التغيير اللوني الكلية ΔE :

من خلال عملية قياس التغيير اللوني الكلي لعينات الكتان المعالجة بالمنظف السطحي ومقارنتها بالتغيير اللوني الكلي لنفس العينات قبل عملية المعالجة بالمنظف السطحي كما هو موضح بالجدول رقم (٣) .
جدول (٣) يوضح قيم التغيير اللوني الكلية ΔE لعينات الكتان قبل وبعد المعالجة بالمنظف السطحي Orvus WA past

قيم التغيير اللوني الكلية لعينات الكتان قبل وبعد المعالجة بالمنظف السطحي			
n	name	قبل المعالجة ΔE	بعد المعالجة ΔE
1	ageing sample	1.51	0.98
2	blood stain	24.16	28.18
3	Iron ink	27.35	29.52
4	<i>Unknown mycelium</i>	9.96	3.06
5	<i>Trichoderma sp</i>	14.44	2.11
6	<i>Penicillium duclauxii</i>	9.23	1.17
7	<i>Aspergillus flavus</i>	11.93	1.11
8	<i>Aspergillus chevalieri</i>	7.10	3.01
9	<i>Aspergillus Fumigatus</i>	8.43	1.84
10	<i>Aspergillus nigar</i>	7.59	1.65

يوضح جدول (٣) قيم التغيير اللوني الكلية لعينات الكتان المتسخة والمعالجة بالمنظف السطحي Orvus WA past في ظل غياب CMC ، حيث يظهر فيها إنخفاض قيم التغيير اللوني الكلية للعينات بعد عملية المعالجة باستثناء عينات الكتان المتسخة ببقع الدم والحبر الحديدي مما يدل ذلك على عدم قدرة المنظف السطحي في التعامل مع هذا النوع من البقع ، كما أن الإنخفاض الشديد في قيم التغيير اللوني للعينات بعد عملية المعالجة لباقي العينات يدل على فاعلية عملية التنظيف بالمنظف السطحي في التعامل مع مثل

هذه البقع والإتساخات. كما يوضح جدول (٤) نتائج قيم التغيير اللوني لعينات الكتان المعالجة بالمنظف السطحي في ظل وجود ٠.٥٪ من CMC .

جدول (٤) قيم التغيير اللوني الكلية لعينات الكتان قبل وبعد المعالجة بالمنظف السطحي في ظل وجود ٠٠٠.٥٪ من كربو كسي ميثيل السليولوز CMC .

قيم التغيير اللوني الكلية لعينات الكتان قبل وبعد المعالجة بالمنظف السطحي في ظل وجود ٠٠٠.٥٪ من كربو كسي ميثيل السليولوز CMC .

n	name	قبل المعالجة ΔE	بعد المعالجة ΔE
1	<i>ageing sample</i>	1.51	1.50
2	<i>blood stain</i>	24.16	21.96
3	<i>Iron ink ageing</i>	27.35	26
4	<i>Penicillium duclauxii</i>	9.23	2.56

حيث يتضح من جدول (٤) قيم التغيير اللوني الكلية لعينات الكتان المعالجة بالمنظف السطحي في ظل إضافة ٠.٥٪ من كربو كسي ميثيل السليولوز CMC إنخفاض بسيط في قيم التغيير اللوني الكلية لعينات الكتان المتتسخة ببقع الدم والحبر الحديدي بعد عملية المعالجة بالمقارنة لنفس العينات في حالة معالجتها بالمنظف السطحي فقط.

٥- الاستنتاجات:

أكّدت نتائج الدراسة أن الطاقة المثلثي للتنظيف بهذا بالمنظف السطحي Orvus WA past تكون بتركيز ١٪ من المنظف السطحي، كما أكّدت عملية قياس الرقم الهيدروجيني لمحلول الغسيل زيادة حمضية محلول الغسيل مما يدل على زيادة حموضة العينات بفعل البقع والإتساخات الموجودة عليها، كذلك عملية وزن العينات قبل وبعد عمليات المعالجة أكّدت فاعلية المنظف في إزالة بعض أنواع البقع والإتساخات ، وكذلك عملية تصوير العينات قبل وبعد عملية المعالجة أوضحت كفاءة المنظف السطحي

Orvus WA past في إزالة البقع الفطرية بفاعلية قوية من على المنسوجات، كما أوضحت عمليات قياس قيم التغيير اللوني الكلية لعينات الكتان المعالجة بالمنظف السطحي فقط وفي ظل إضافة ٥٪ من كربوكسي ميثيل السليولوز الإنخاض الشديد لقيم التغيير اللوني لعينات الكتان المتتسخة ببقع فطرية بعد عملية معالجتها بالمنظف السطحي، كما تبين زيادة قيم التغيير اللوني الكلية لعينات الكتان المعالجة بالمنظف السطحي والمتسخة ببقع من الدم والجير الحديدي مما يؤكد ذلك على عدم فاعالية المنظف السطحي Orvus WA past في التعامل مع مثل هذا النوع من البقع والإتساخات.

٦-المراجع

- 1-Ahmed, H., Y. Zidan, Studies on dyeing with cochineal and ageing of silk dyed fabric. Scientific analysis of ancient and historic textiles: informing reservation, display and interpretation, AHRC Research Center for Textile Conservation and textile Studies, First Annual Conference, UK. (2005).
- 2-Ahmed, H. E, "Strategy For Preservation Of Ptolemaic Wrapped Mummy's Linen In Tuna El-Gebel Excavation, Egypt. A Case Study." International Journal of Conservation Science 2(3). . (2011).
- 3-Ahmed, H. E. and S. S. Darwish, "Effect of museum conditions on istorical dyed silk fabric with madder dye." Journal of Polymers and the Environment 20(2): 596–606. (2012).
- 4-Mishra. M, Muthuprasanna. P., K.Surya prabha, P.Sobhita rani, I . A.Satish babu , I. Sarath

- Chandiran,G.Arunachalam , S.Shalin, , Basics and Potential Applications of Surfactants – A Review, International Journal of PharmTech Research, Vol.1, No.4 ,2009.
- 5-Landi. S, The Textile Conservator's Manual, Second edition, London ,1999.
- 6- م. م: استخدام التقنيات العلمية الحديثة في دراسة وصيانة السجاد، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الآثار، قسم الترميم .٢٠٠١
- 7- Abdel-Kareem. O, R. Alfaisal , Treatment, Conservation And Restoration Of The Bedouin Dyed Textiles In The Museum Of Jordanian Heritage, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 10, No. 1, 2010 .
- 8-Canadian Conservation Institute , Washing Non-coloured Textiles , CCI Notes 13/7, 2009.
https://www.cci-icc.gc.ca/resources-ressources/ccinotesicc/13-7_e.pdf
- 9- Marouf , M, Saber, M Removal Of Some Old Resins From Ancient Pile-Textiles: An App Lied Study On A Turkish Rug , American Institute Of Conservation Aic, Textile Specialty Group Post Prints Vol 19, 2009.
- 10- Tinkharn . R, , Soil Removal and Redeposition on Cotton, Nylon, and Polyester Fabrics Wet Cleaned with Anionic and Nonionic Surfactants , University of Alberta , Faculty of

Graduate Studies and Research , Department of Human Ecology , Canada , 2009 .

- 11- Wild. J , Experimental Work Comparing the Performance of Wash Bath Additives used in the Aqueous Immersion Cleaning of a Series of Standard Soiled Fabrics , AICCM TEXTILE SYMPOSIUM 2006 .
- 12- عبد السميع . أ: التأثير المتأخر للحبر الحديدي على المخطوطة الورقية وطرق العلاج والصيانة "دراسة تجريبية تطبيقية" ، ماجستير ، قسم الترميم ، كلية الآداب ، جامعة سوهاج ، ٢٠١٥ .
- 13- Abdel-Kareem . O , Zidan . Y , Lokma . N , Ahmed . H , Conservation Of A Rare Painted Ancient Egyptian Textile Object From The Egyptian Museum In Cairo , E-Preservation Science , M O R A N A Rtd D.O.O , 2008.
- 14- Ahmed. H. E, Kolisis F. N , Gremos. S .S , Enzymatic Removal Of The Oily Dirt From A Coptic Tunic Using The Enzyme Lipase , Journal Of Textile And Apparel Technology And Management , Vol 6 , Issue 3, 2010