

تأثير استخدام الصبغات الطبيعية والصناعية
على خواص الأداء الوظيفي لأقمشة التريكو

أ.د/ عزة ابراهيم على

أستاذ الملابس والنسيج المتفرغ- كلية الزراعة- جامعة
الإسكندرية

أ.م.د/ هبة جمال عبد الحليم السيد

أستاذ الملابس والنسيج المساعد- كلية التربية النوعية -
جامعة الإسكندرية

أ.م.د/ سونيا محمد عبد المحسن شيبون

أستاذ الملابس والنسيج المساعد- كلية الزراعة - جامعة
الإسكندرية

أمانى طه احمد الشربيني

مدرس مساعد بقسم الاقتصاد المنزلي- كلية الزراعة -
جامعة الإسكندرية



المجلة العلمية المحكمة لدراسات وبحوث التربية النوعية

المجلد التاسع- العدد الثاني- مسلسل العدد (٢٠) - أبريل ٢٠٢٣م

رقم الإيداع بدار الكتب ٢٤٢٧٤ لسنة ٢٠١٦

ISSN-Print: 2356-8690 ISSN-Online: 2974-4423

موقع المجلة عبر بنك المعرفة المصري <https://jsezu.journals.ekb.eg>

JSROSE@foe.zu.edu.eg

E-mail البريد الإلكتروني للمجلة

تأثير استخدام الصبغات الطبيعية والصناعية على خواص الأداء الوظيفي لأقمشة التريكو

أ.م.د/ عزة ابراهيم على
أستاذ الملابس والنسيج المتفرغ- كلية الزراعة-
جامعة الإسكندرية

أ.م.د/ هبة جمال عبد الحليم السيد
أستاذ الملابس والنسيج المساعد- كلية التربية
النوعية - جامعة الإسكندرية

أ.م.د/ سونيا محمد عبد المحسن شيبون
أستاذ الملابس والنسيج المساعد- كلية الزراعة
جامعة الإسكندرية

أمانى طه احمد الشربيني
مدرس مساعد بقسم الاقتصاد المنزلي- كلية
الزراعة - جامعة الإسكندرية

الملخص

يهدف هذا البحث بصفة رئيسية إلى دراسة تأثير استخدام الصبغات الطبيعية والصناعية على خواص الأداء الوظيفي لأقمشة التريكو، ولتحقيق هدف البحث استخدم المنهج التجريبي من خلال اجراء بعض الاختبارات الفيزيائية والاختبارات الميكانيكية والخصائص اللونية، والاختبارات الأيكولوجية (البيئية) على أقمشة التريكو محل البحث المعاملة بصبغات طبيعية وصناعية، وكانت أهم النتائج ما يلي:

- 1- توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠,٠١) بين متوسطات رتب درجات وزن القماش وسمك القماش ونفاذية الهواء وامتصاص الرطوبة لأقمشة التريكو غير المصبوغة والمصبوغة بالصبغات الطبيعية والصناعية
- 2- توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠,٠١) بين متوسطات رتب درجات قوة الانفجار، وثبات الابعاد في اتجاه الصفوف والأعمدة لأقمشة التريكو غير المصبوغة والمصبوغة بالصبغات الطبيعية والصناعية.
- 3- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠,٠٥) بين متوسطات رتب درجات الخصائص اللونية لأقمشة التريكو المصبوغة بصبغات طبيعية، وصناعية.
- 4- توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠,٠١) بين متوسطات رتب درجات الأس الهيدروجيني لأقمشة التريكو ذات الصبغات الطبيعية والصناعية لصالح أقمشة التريكو ذات الصبغات الصناعية.

٥- جميع العينات المصبوغة بالصبغات الطبيعية خالية تماماً من الفورمالدهيد، بينما الأقمشة المصبوغة بالصبغات الصناعية قد تعدت الحدود الأمنية في النسب المسموح بها لبعض الصبغات المستخدمة.

٦- جميع العينات المصبوغة بالصبغات الطبيعية تقع في الحدود الأمنية في النسب المسموح بها للمعادن الثقيلة، كلاً من النيكل والنحاس، والكاديوم الكلي والرصاص الكلي لبعض الصبغات المستخدمة.

ABSTRACT

This study mainly aims to compare the functional performance Properties of some knitted fabrics treated with natural and artificial dyes. It includes the physical and mechanical tests and chromatic properties that were carried out on the knitted fabrics under study treated with natural and artificial dyes. It also included conducting ecological tests to detect the risks that may exist in knitted fabrics treated with natural and artificial dyes.

The most important results were the following:

- There are statistically significant differences at the level of significance (0.01) between the average ranks of cloth weight degrees for undyed knitted fabrics and those dyed with natural and artificial dyes, where the value of X^2 reached (11,475).
- There are statistically significant differences at the level of significance (0.01) between the average ranks of fabric thicknesses for undyed knitted fabrics and those dyed with natural and artificial dyes, where the value of X^2 reached (9,381).
- There are statistically significant differences at the level of significance (0.01) between the average ranks of air permeability degrees for undyed knitted fabrics and those dyed with natural and artificial dyes, where the value of X^2 reached (16,831).
- There are statistically significant differences at the level of significance (0.01) between the average ranks of the moisture absorption degrees of undyed knitted fabrics and those dyed with natural and artificial dyes, where the value of X^2 reached (15,305).
- There are statistically significant differences at the level of significance (0.01) between the average ranks of the blast strength degrees for undyed knitted fabrics and those dyed with natural and artificial dyes, where the value of X^2 reached (15.486).
- There are statistically significant differences at the level of significance (0.01) between the averages of the dimensional stability ranks in the

direction of the rows for the undyed knitted fabrics and those dyed with natural and artificial dyes, where the value of X^2 reached (12.673).

- There are statistically significant differences at the level of significance (0.01) between the averages of the dimensional stability degrees in the direction of the columns for the undyed knitted fabrics and those dyed with natural and artificial dyes, where the value of X^2 was (12.461).

مقدمة:

صناعة أقمشة التريكو من الصناعات الإستراتيجية التي تساهم إلى حد كبير في دعم وتطور الإقتصاد المصري، لما لها من مميزات تنافسية بمقارنتها بالأقمشة المنسوجة، فالملابس المصنوعة منها تساعد في الحصول على مظهر أنيق وعصري وجميل بأقل التكاليف، وتستخدم العديد من العلامات التجارية الخصائص المتقدمة التي توفرها هذه النوعية من الأقمشة لإنتاج تصميمات معاصرة وفريدة تميزها عن الأقمشة المنسوجة، ويرجع الفضل لهذا النوع من الأقمشة في التغيير من نمط الحياة، وإنتشار الأزياء غير الرسمية، والأزياء الرياضية بأشكالها المختلفة والمتنوعة، بالإضافة إلى إستخداماتها الواسعة في مجال الملابس الداخلية، والجوارب والقفازات (سوسن عبد اللطيف رزق وآخرون، ٢٠١٦).

على الرغم من الأهمية الإستراتيجية والإقتصادية الكبيرة للصناعات النسيجية؛ يعد هذا القطاع الصناعي أحد أكبر الملوثات العالمية؛ حيث يستهلك كميات كبيرة من الوقود والمواد الكيميائية (Reddy, S., & Osborne, W. J., 2020) (Lellis, B., et al, 2019) ويتسبب في توليد كمية كبيرة من النفايات الصناعية السائلة (Manzoor, J., & Sharma, M., 2020) وعدد من المواد الكيميائية والسموم البيئية السائدة التي تسبب العديد من المخاطر الصحية في جميع أشكال الحياة (Roque, F., et al, 2018).

هذا ويعتبر الأداء الوظيفي من أهم العوامل التي تؤثر علي جودة الأقمشة ، ويقصد به الوظيفة التي يقوم بها القماش بالإضافة إلى الخصائص الميكانيكية كعنصر أساسي في جميع أنواع الأقمشة (منال البكري المتولى، ٢٠١٠)، والخصائص الوظيفية لأقمشة التريكو لها أهمية كبيرة فمن خلال التعرف عليها نستطيع التعامل مع تلك الأقمشة، وقد ترجع تلك الخصائص إلى خواص الشعيرة والخيط المستخدم وكذلك التركيب البنائي، والذي يتمثل في مجموعة من العلاقات المشتركة بين تركيبات كل من الألياف والخيوط (السيدة خيري عفيفي، ٢٠١٩)، ومن أهم الخصائص الطبيعية والميكانيكية والوظيفية خواص القوة، والمتانة، والخصائص الصحية

للملبس، والراحة، وسهولة الإستخدام، وكذلك الخواص المظهرية (غادة محمد الصياد وآخرون، ٢٠١٨)، وقد أوضحت سونيا محمد شيبون (٢٠١٦) أن الخصائص الوظيفية للمنتجات الملبسية تتضمن الإستعمال والعمر الإستهلاكي، بالإضافة إلى أنها تحتفظ بشكلها، وهيئتها، وتتحمل الإرتداء، والخلع، وعملية العناية.

من ناحية أخرى تعد عملية الصباغة أحد المراحل الأساسية في صناعة وتجهيز المنسوجات، والتي لها دور أساسي وكبير في تلوث البيئة، فمعظم الصبغات النسيجية قد تكون شديدة السمية، لذا فهي مرتبطة بالتدهور الصحي وظهور الأمراض المختلفة في الحيوانات والبشر حسب مدة التعرض وتركيز الصبغة (Lellis, B., et al, 2019)، فيؤدي التعرض طويل الأجل للصبغات الصناعية والمواد الكيميائية إلى التأثير على صحة الإنسان مثل الصبغات المعدنية المعقدة التي تُستخدم على نطاق واسع في صناعة النسيج علماً بأنها تحتوي في تركيبها على النيكل، والنحاس والكوبلت والأهم من ذلك الكروم، فبمجرد إطلاق هذه العناصر في البيئة المائية، يمكن تراكم الكاتيونات المعدنية الثقيلة داخل جسم الأسماك عن طريق الخياشيم، لأنها تظهر شحنة سالبة، مما يسمح بتراكمها في أنسجة معينة في الكائنات البحرية، وبالتالي يمكن أن تصل إلى الكائنات البشرية بطريق غير مباشر مسببة سلسلة من الأمراض مثل الإجهاد التأكسدي، الذي يسببه عنصر الكروم الموجود في الصبغات الصناعية (Lellis, B., et al, 2019).

مؤخراً ونتيجة لتنامي الوعي البيئي لدى المستهلكين خاصة في أسواق التصدير وكذلك ظهور العديد من التشريعات في تلك الأسواق العالمية والمحلية والتي تحد أو تحظر إستخدام بعض الصبغات والمواد المساعدة أو مواد التجهيز في إنتاج المنسوجات، بدأت منتجات المصادر الحيوية غير الضارة بيئياً وغير السامة تستعيد شعبيتها في مجالات مختلفة من حياتنا، وأصبح البعد البيئي من العوامل الهامة التي تحكم ليس فقط ذوق المستهلك في إختيار سلعته النسيجية وإنما دخول هذه السلعة من عدمه إلى أسواق التصدير (رشا عباس محمد، ٢٠١١)، وبالتالي بدأ الإهتمام بالصبغات الطبيعية، التي يتم الحصول عليها من النباتات والحشرات والحيوانات والمعادن، والتي هي عبارة عن منتجات متجددة ومستدامة ذات مصادر حيوية وذات تأثير بيئي ضئيل ومعروفة منذ العصور القديمة لإستخدامها في تلوين المنسوجات (Shahid, M., & Mohammad, F., 2013).

مشكلة البحث

أصبح الإتجاه العام الآن نحو إنتاج مواد صديقة للبيئة وذلك نتيجة زيادة مصادر التلوث حولنا في جميع المجالات وفي مجال الملابس والنسيج نجد أن المنتج الملبس في جميع مراحل إنتاجه بل في مراحل زراعته يضاف إليه العديد من المواد الكيماوية السامة والضارة والتي تكسبه بعض الخصائص المطلوبة ولكن في نفس الوقت تسبب أضرار صحية للجلد وأوضحت الدراسات المسحية أن تعرض الإنسان إلى الصبغات الصناعية المستخدمة في الملابس يعد من المخاطر الهامة للإصابة بالسرطان والحساسية ودفع ذلك الأبحاث مؤخراً للإتجاه إلى إستخدام الصبغات الطبيعية للإقلال من تلوث البيئة والمحافظة على حياة الإنسان و من أبرز مميزاتنا أنها صديقة البيئة وذلك لقدرتها على التحلل إلى مكوناتها الطبيعية وانخفاض المواد السامة الناتجة عنها وكذلك لا تسبب الحساسية .

وتتلور مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي التالي : ما تأثير استخدام الصبغات

الطبيعية والصناعية على خواص الأداء الوظيفي لأقمشة التريكو ؟

ويتفرع من التساؤل الرئيسي التساؤلات التالية :

- ١- ما تأثير الصبغات الطبيعية والصناعية على الخصائص الفيزيائية لأقمشة التريكو؟
- ٢- ما تأثير الصبغات الطبيعية والصناعية على الخصائص الميكانيكية لأقمشة التريكو؟
- ٣- ما تأثير الصبغات الطبيعية والصناعية على الخصائص اللونية لأقمشة التريكو؟
- ٤- ما تأثير الصبغات الطبيعية والصناعية على الخصائص الأيكولوجية (البيئية) لأقمشة التريكو؟

أهداف البحث:

يهدف هذا البحث بصفة رئيسية إلى دراسة تأثير استخدام الصبغات الطبيعية والصناعية على خواص الأداء الوظيفي لأقمشة التريكو.

وينبثق من هذا الهدف عدة أهداف فرعية تتمثل في :

١. دراسة تأثير الصبغات الطبيعية والصناعية على الخصائص الفيزيائية لأقمشة التريكو قيد البحث.
٢. دراسة تأثير الصبغات الطبيعية والصناعية على الخصائص الميكانيكية لأقمشة التريكو قيد البحث.

٣. دراسة تأثير الصبغات الطبيعية والصناعية على الخصائص اللونية لأقمشة التريكو قيد البحث.

٤. دراسة تأثير الصبغات الطبيعية والصناعية على الخصائص الأيكولوجية (البيئية) لأقمشة التريكو قيد البحث.

أهمية البحث: من المتوقع أن تساهم نتائج البحث في تحقيق ما يلي:

١. إضافة علمية للمكتبة العربية في موضوع هام وحديث يهم كل المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

٢. التأكيد على أهمية الإتجاه نحو إستخدام الصبغات الآمنة بيئياً بغرض المحافظة علي البيئة وصحة الإنسان نتيجة تحللها في المياه والتربة.

٣. توعية المستهلك بالفرق بين الملابس المصبوغة بالصبغات الطبيعية والصناعية.

٤. زيادة الوعي بالمخاطر الصحية التي قد تحدث بسبب استخدام الملابس المصبوغة بالصبغات الصناعية.

فروض البحث:

١- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب درجات الخصائص الفيزيائية لأقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بالصبغات الطبيعية، والصناعية.

٢- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب درجات الخصائص الميكانيكية لأقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بالصبغات الطبيعية، والصناعية.

٣- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب درجات الخصائص اللونية لأقمشة التريكو المصبوغة بالصبغات الطبيعية، والصناعية.

٤- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب درجات الخصائص الأيكولوجية (البيئية) لأقمشة التريكو المصبوغة بالصبغات الطبيعية، والصناعية.

مصطلحات البحث:

أقمشة التريكو:

تعرف بأنها أقمشة ذات مظهر متميز ناتج من تداخل الغرز مع بعضها البعض بطريقة تكرارية ثابتة (سوسن عبد اللطيف رزق وآخرون، ٢٠١٦).

يقصد بها أيضاً الأقمشة التي يتم إنتاجها عن طريق حلقات متشابكة من الخيوط بإستخدام إبر، أو ماكينات التريكو، وأهم ما يميزها المرونة العالية؛ بسبب تركيبها الحلقي، ويمكن تصنيعها

بسهولة وسرعة وتكلفة أقل نسبياً من الأقمشة المنسوجة وهي خفيفة الوزن بشكل عام ومريحة للإرتداء وتدخل في صناعة الملابس الداخلية والمنزلية والملابس الرياضية (Schrank, V., et al, 2017).

الصبغات:

عبارة عن مواد ملونة قادرة على الإرتباط بروابط كيميائية أو فيزيائية مع المادة المراد صباغتها مانحة إياها اللون، كما أنها مركبات عضوية قادرة على إمتصاص حزمة من الطيف المرئي وعكس أو نشر الباقي منه (هانى سمان، ٢٠١٦)، (بلال عبدالوهاب الرفاعي، ٢٠١٦). كما تعرف أيضاً بأنها مواد مركزة اللون يمكن أن تمتصها الخامة من محاليلها المائية، أو من معلق هذه المادة في الماء، وتكون غالباً من جزئيات أروماتية فتشكل أيونات سالبة أو موجبة وإذا كانت الصبغات مثالية فإن تلك الأيونات تكون معادلة بأيون غير عضوي مخالف لها في الشحنة (نهى محمد عبده، فوزى سعيد شريف، ٢٠٢١).

الأداء الوظيفي:

يقصد به المنفعة التي تقوم بها الملابس أو المنسوجات بالإضافة إلى المتانة كعنصر أساسي ومؤثر في الملابس حيث تؤثر المنفعة على خواص (ثبات الأبعاد، ثبات المظهر، الراحة، سهولة العناية، الأمان) والمتانة تؤثر على خواص (قوة الشد، مقاومة الإحتكاك، التآكل بواسطة الكيماويات والعناصر البيئية الأخرى) (السيدة خيري عفيفي، ٢٠١٩).

منهج البحث:

اتباع المنهج التجريبي

الشاملة والعينة:

الشاملة: أقمشة التريكو المصبوغة.

العينة: أقمشة التريكو قيد البحث المعاملة بصبغات طبيعية وصناعية، وفيما يلي عرضاً للمواصفات الخاصة بها.

- إنتاج الأقمشة قيد البحث:

تم إنتاج القماش قيد البحث بشركة الصباغة والمنسوجات المصرية بشبرا الخيمة، محافظة القليوبية.

- مواصفات ماكينة التريكو المستخدمة في إنتاج القماش قيد البحث

يوضح جدول (١) مواصفات ماكينة التريكو الدائري المستخدمة في إنتاج القماش قيد

البحث

جدول (١) مواصفات ماكينة التريكو الدائري المستخدمة في إنتاج القماش قيد البحث

نوع الماكينة	ماكينة التريكو الدائري
إسم الماكينة	Orizio
طرز الماكينة	SG 123456
تاريخ إنتاج الماكينة	١٩٩٢
قطر الماكينة	٣٤ بوصة
مغذيات الخيط	١٠٦
جوج	٢٨
عدد الإبر	٢٩٨٨ ابرة

- مواصفات العينات قيد البحث:

تم إختيار خامة القطن لإستخدامها في التجارب لهذه البحث حيث تتصف بخواص تفوق أي خامة أخرى، ويوضح جدول (٢) مواصفات العينات قيد البحث.

جدول (٢) مواصفات العينات قيد البحث

نوع القماش	تريكو
نوع التركيب البنائي	سنجل براسولا
نمرة الخيط	١/٣٠
أسلوب الغزل المستخدم	غزل ذو طرف مفتوح
متوسط عدد الأعمدة	٣٥ بوصة
متوسط عدد الصفوف	٥٤ بوصة
نسبة الخلط	١٠٠٪ قطن
عرض القماش	١٩٥سم

أ- تجهيز وصباغة العينات قيد البحث:

- تجهيز العينات قيد البحث:

تم تجهيز القماش قيد البحث للصبغة بشركة الصباغة والمنسوجات المصرية بشبرا الخيمة، محافظة القليوبية.

- صباغة العينات قيد البحث:

تم صباغة العينات قيد البحث بطريقتين مختلفتين هما: طريقة الصباغة الطبيعية، طريقة الصباغة الصناعية.

أولاً: الصباغة الصناعية

تم صباغة العينات بثلاث ألوان مختلفة من الصبغة النشطة وذلك بمعامل شركة الصباغة والمنسوجات المصرية بشبرا الخيمة، محافظة القليوبية.

١- اللون الأحمر اللون الأحمر (noven red) بتركيز ٧٪

٢- اللون الأصفر (remazol yellow xp) بتركيز ٧٪

٣- اللون الأسود (remazol black dnn) بتركيز ٧٪

- مواصفات ماكينة الصباغة المستخدمة في صباغة القماش قيد البحث

يوضح جدول (٣) يوضح مواصفات ماكينة الصباغة المستخدمة في صباغة القماش قيد البحث

جدول (٣) مواصفات ماكينة الصباغة المستخدمة في صباغة القماش قيد البحث

نوع الماكينة	ماكينة صباغة
إسم الماكينة	BRAZZOLI
طرز الماكينة	ECOLOGIC PLUS HT4XC3
تاريخ إنتاج الماكينة	2019
الشركة المصنعة	BRAZOLISRLSENAGO (Mi)ITALY-20030 VIAALLA CHIESA 41
الرقم المسلسل	H4841
ضغط الماكينة (بار)	٢.٦
درجة الحرارة م°	١٤٠

- خطوات الصباغة:

- النسبة بين وزن العينة وحجم المحلول: ١-١٠
- وزن العينات الثلاث المراد صباغتها بإستخدام الصبغة النشطة والألوان الأساسية الثلاث بحيث تزن كل عينة (10)جم.
- تحضير حمام الصباغة بوضع العينة في محلول ٤٠٠ مل ماء مع إضافة ٣٪ من وزن العينة صبغة (٣، جم صبغة)، مع إضافة ١٠ جم/لتر من كربونات الصوديوم، و ٦٠ جم/لتر من ملح الطعام، ويتم ضبط ال PH حتى يصل إلى ٦.٥.

• اتمام عملية الصباغة باستخدام ماكينة الصباغة عند درجة حرارة ٤٠-٦٥ درجة مئوية لمدة ٩٠ دقيقة.

• قياس PH على حسب نسبة اللون تتراوح النسبة بين (٩.٥-١١)

• أخذ عينة مطابقة للون بعد مرور ٤٥ دقيقة أو نص ساعة.

• يتم معادلة القماش بخل ١/٢ جم /لتر وذلك لتقليل PH أي جعل الوسط حامضي (وذلك للتخلص من بقايا الملح والصبغة الملتصقة بالقطع المصبوغة) لجعل الوسط حامضي حتى لا تنمو البكتريا على القماش، ثم يتم غسيل القماش بماء بارد ثم الغسيل بماء ساخن في وجود مادة صابونية لإزالة الزائد من الصبغة غير المتفاعلة مع الخامة ثم التجفيف.

ثانياً: الصباغة الطبيعية

تم صباغة العينات قيد البحث بثلاثة ألوان مختلفة من الصبغات الطبيعية وذلك بمعمل متولوجيا النسيج بالمعهد القومي للقياس والمعايرة.

• اللون الأصفر:

• تم إستخلاصه من جذور نبات الكركم (curcuma)، المثبت المستخدم هو الشبة (Aluminum sulfate).

• اللون الأحمر تم إستخلاصه من جذور نبات الفوه (Rubia spp)، المثبت المستخدم هو الشبة (Aluminum sulfate).

• اللون الأسود تم إستخلاصه من سيقان نبات ساق حمام (Alkanna tinctoria) ويزور نبات السماق (Rhus Coriaria)، المثبت المستخدم هو كبريتات الحديدوز (iron sulfate).

- التركيزات المستخدمة:

- التركيز المستخدم للصبغة: ٣٠ %

- التركيز المستخدم للمثبت: ١٠ %

- تجهيز النباتات:

• يتم تحضير أجزاء النبات الجافة التي سيستخلص منها الصبغة، يتم تنقيتها من أى شوائب أو أتربة ملتصقة بها.

• يتم طحن أجزاء النبات المستخدمة حتى تتحول إلى بودرة.

• يتم الإحتفاظ بها في أوعية جافة ومغلقة لحين الإستخدام.

- **إستخلاص الصبغة: (تم إستخلاص الثلاث ألوان بطريقة واحدة)**
- يتم نقع أجزاء النبات المطحونة في الماء لمدة ليلة كاملة حيث نسبة المستخلص ٣٠٪.
- يتم رفعها على النار حتى يتم إستخلاص الصبغة منها وذلك لمدة ساعتين، خلال الساعة الأولى يتم رفع درجة الحرارة بشكل تدريجي حيث يتم البدء بدرجة حرارة ٣٠م ثم نزيد درجة الحرارة بمعدل درجة كل دقيقة حتى الوصول إلى درجة ٩٠-٩٥ م ،ثم يتم تثبيت درجة الحرارة خلال الساعة الثانية من الإستخلاص وذلك في جميع النباتات المستخدمة ماعدا نبات الفوة.
- بالنسبة لنبات الفوه (يتم رفع درجة الحرارة بشكل تدريجي خلال الساعة الأولى إلى ٥٠-٥٥م ويتم تثبيت درجة الحرارة خلال الساعة الثانية وذلك للحصول على اللون الأحمر حيث إذا زادت درجة الحرارة عن ذلك سيعطى لون بنى)
- بعد انتهاء زمن الإستخلاص يتم نقل الأوعية الزجاجية بعيداً عن اللهب وتترك لتبرد.
- يتم ترشيح محلول الصبغة بإستخدام قمع ترشيح حتى يتم استبعاد مخلفات مادة الصباغة.
- **خطوات الصباغة**

تتم الصباغة على ثلاث مراحل حيث يمر القماش على ثلاث أحواض:

١- حوض التثبيت:

طريقة التثبيت المتبعة: إستخدم في هذه البحث طريقة التثبيت قبل عملية الصباغة

محتويات حوض التثبيت:

- تركيز المرسخ: ١٠٪
- مادة مساعدة في حمام الترسخ: جم / لتر من كربونات الصوديوم بتركيز ١٠ ٪.
- نسبة المثبت: ١٥ جم / لتر.
- درجة الحرارة: ٨٠ م.
- المدة: ٦٠ دقيقة.
- النسبة بين وزن العينة وحجم المحلول: ١-٨٠.

٢- حوض الصباغة

- تم إستخدام مستخلص الصبغة (تركيزها ٣٠٪) بتركيز ٣٠٪ على القماش الخام.
- كلوريد الصوديوم: ١٥٪.
- النسبة بين وزن العينة وحجم المحلول: ١-١٠٠.

• درجة الحرارة: ٩٠:٨٠ م°.

• المدة: ٧٥ دقيقة.

٣- حوض التصبن:

يتم وضع القماش في حمام التصبن ومحتوياته كالاتي:

• ٢جم/ لتر صابون بتركيز ١٠ % ويتم استخدام صابون متعادل (مجهز بتركيز ١٠ %) وذلك بمعنى ان كل لتر يتم استخدامه يتم إضافة ٢جم من الصابون ، عدد اللترات

المستخدمة من الماء يتم حسابها على أساس وزن العينة (١٠ جم)

• النسبة بين وزن العينة وحجم المحلول: ١-١٠٠.

• درجة الحرارة: الغليان

• الفترة الزمنية: ١٥ دقيقة

- خطوات الصباغة:

١- يتم استخدام المادة الملونة التي تم إستخلاصها في عملية الصباغة عن طريق معالجة الخامة

أولاً ببعض الأملاح المثبتة مثل كبريتات الحديدوز ، الشبه (كبريتات الألومنيوم) بنسبة ١٥جم

/لتر عند درجة حرارة ٨٠ م° في زمن قدره ٦٠ دقيقة.

٢- وضع القماش في حمام يحتوي على ٣٠% مستخلص عند درجة حرارة ٨٠ م° : ٩٠ م° في

زمن قدره ٧٥ دقيقة.

٣- تصبين الأقمشة التي يتم صباغتها في حمام التصبن الذي يحتوي على ١جم / لتر صابون عند

درجة الغليان لمدة ١٥ دقيقة.

٤- أثناء عملية المعالجة يجب ملاحظة أن يحتوي الحمام على أحد المواد المشتتة مثل كربونات

الصوديوم وفي أثناء عملية الصباغة يتم استخدام كلوريد الصوديوم بتركيز ١٥% وعمل

محلول بنسبة تركيز ١٠% من وزن العينة الذي يضاف بعد ١٥ دقيقة من عملية الصباغة.

ج- الإختبارات الفيزيائية والميكانيكية والخصائص اللونية والأيكولوجية (البيئية) الخاصة

بأقمشة التريكو قيد البحث

١- الإختبارات الفيزيائية الخاصة بأقمشة التريكو قيد البحث

وقد تمت الإختبارات بمعمل مترولوجيا النسيج بالمعهد القومي للقياس والمعايرة، ويوضح جدول

(٤) الإختبارات الفيزيائية الخاصة بأقمشة التريكو قيد البحث:

جدول (٤) الإختبارات الفيزيائية الخاصة بأقمشة التريكو قيد البحث

المواصفة المستخدمة	الإختبارات الفيزيائية
م.ق.م ٢٩٥ - ٢٠٠٨/٣	وزن المتر المربع Mass Per Unit Area (Weight) of Fabric
ASTM D1777 - Standard Test Method for Thickness of Textile Material	قياس سمك القماش Thickness of Textile Material
ASTM D737 - Air Permeability of Textile Fabrics	قياس نفاذية الهواء Air Permeability Test
AATCC 195	قياس معدل إمتصاص الماء Water absorption Test

٢- الإختبارات الميكانيكية الخاصة بأقمشة التريكو قيد البحث

تمت الإختبارات بمعمل متروlogيا النسيج بالمعهد القومي للقياس والمعايرة، ويوضح جدول (٥) الإختبارات الميكانيكية الخاصة بأقمشة التريكو قيد البحث:

جدول (٥) الإختبارات الميكانيكية الخاصة بأقمشة التريكو قيد البحث

المواصفة المستخدمة	الإختبارات الميكانيكية
ASTM D 3787;2001 Bursting Strength of Textiles - Ball Burst Test	إختبار مقاومة الأقمشة للإنفجار Bursting Strength of Textiles
المواصفة القياسية المصرية ٢٤٥٣ لعام ٢٠٠٥	إختبار ثبات الأبعاد في إتجاه الصفوف والأعمدة Dimensional stability test for rows and columns

٣- الإختبارات الخاصة بالخصائص اللونية لأقمشة التريكو قيد البحث

تمت الإختبارات بمعمل متروlogيا النسيج بالمعهد القومي للقياس والمعايرة، ويوضح جدول (٦) الإختبارات الخاصة بالخصائص اللونية لأقمشة التريكو قيد البحث:

جدول (٦) الإختبارات الخاصة بالخصائص اللونية لأقمشة التريكو قيد البحث

المواصفة المستخدمة	الإختبارات الخاصة بالخصائص اللونية
ISO105-A06 Textiles - Tests for colour fastness - Part A06: Instrumental determination of 1/1 standard depth of colour	إختبار قياس الشدة اللونية Color Strength Measurement (K/S)
ASTM C1510 - Standard Test Method for Color and Color Difference of Whitewares by Abridged Spectrophotometry	إختبار الفروق اللونية Color Differences

.AATCC Test Method 173-2009 CMC: Calculation of Small Color Differences for Acceptability Developed in 1989 by .AATCC Committee RA36 (Revised 2009)	ΔE
AATCC Test Method 16, Colorfastness to Light	ثبات اللون للضوء Color Fastness to Light
ISO 105-E04	ثبات اللون للعرق Color Fastness to Perspiration
AATCC 116 Colorfastness to Crocking: Rotary Vertical Crockmeter Method	ثبات اللون للإحتكاك Color Fastness to Rubbing
ISO 105-C 01Textile – Tests for color fastness –part to Washing Test1	ثبات اللون للغسيل Color Fastness to Washing

٤- الإختبارات البيئية الخاصة بأقمشة التريكو قيد البحث

تم إجراء التحاليل بصندوق دعم الغزل والمنسوجات بمعمل الفحوص البيئية بمحافظة الإسكندرية، ويوضح جدول (٧) الإختبارات البيئية الخاصة بأقمشة التريكو قيد البحث:
جدول (٧) الإختبارات البيئية الخاصة بأقمشة التريكو قيد البحث

AATCC81, ISO 1413	تحديد قيمة الأس الهيدروجيني pH-Value
ISO 14184-102 BSEN	الكشف عن الفورمالدهيد (PPM) Formaldehyde
Extractable heavy metals (ppm) (المعادن الثقيلة)	
ES: 3787- SPDD- AN- 00063- MTDH rev. 4: 2008	Lead (pb) - (الرصاص)
	cadmium (Cd) - (الكاديوم)
	Nickel (Ni) - (النيكل)
	Cobalt (Co) - (الكوبلت)
	Copper (CU) - (النحاس)
CPSIA-AN-04- MTHD for 91/338/ EEC	- Total cadmium content in surface coating (الإختبار الكمي للكاديوم الكلي)
CPSIA-AN-0001- MTHD: 2008	- Total lead content in surface coating CPSC16 CFR 1303 (الإختبار الكمي للرصاص الكلي)

النتائج والمناقشة:

أولاً: الإجابة على التساؤل الأول والذي ينص على "ما تأثير الصبغات الطبيعية والصناعية على الخصائص الفيزيائية لأقمشة التريكو قيد البحث؟"

للإجابة على هذا التساؤل تم إجراء الإختبارات التالية، مع استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للنتائج التي تم الحصول عليها:


١- وزن المتر المربع (الوحدة /بالجرام)

Test Methods for Mass Per Unit Area (Weight) of Fabric

يوضح جدول (٨) وشكل (١) وزن المتر المربع لأقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بصبغات طبيعية، وصناعية.

جدول (٨) وزن المتر المربع لأقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بصبغات طبيعية، وصناعية.

متوسط وزن القماش (سم) ± الانحراف المعياري	وزن سم ^٢ بالجرام			العينات
	القراءة الثالثة	القراءة الثانية	القراءة الأولي	
٠.٠٧٢±١.٤٧١	١.٤٣٦٧	١.٤٢٣٠	١.٥٥٤٢	غير المصبوغة
٠.٠٥٥±١.٥٠٥	١.٥٠٤٠	١.٤٥٠٩	١.٥٦٠٥	أصفر (ط)
٠.٠٢٤±١.٥٠٨	١.٤٨٧٨	١.٥٣٤٣	١.٥٠٢٤	أحمر (ط)
٠.٠٢٣±١.٥٢٨	١.٥٣٥٤	١.٥٠٢١	١.٥٤٥٢	أسود (ط)
٠.٠٠١±١.٥٧٢	١.٥٧٣٠	١.٥٧٢٩	١.٥٧٠٩	أصفر (ص)
٠.٠٧٩±١.٥٨١	١.٥٢١٩	١.٦٧٠٧	١.٥٥١٤	أحمر (ص)
٠.٠٠٥±١.٦٥٩	١.٦٦٥٢	١.٦٥٧٠	١.٦٥٥١	أسود (ص)



شكل (١): وزن المتر المربع لأقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بصبغات طبيعية، وصناعية يتضح من جدول (٨) وشكل (١) الاتي:


وزن المتر المربع للأقمشة المصبوغة بصبغات طبيعية ازداد بنسبة بسيطة عن الأقمشة غير المصبوغة ، بينما ازداد بنسبة كبيرة للأقمشة المصبوغة بصبغات صناعية ، وتتفق تلك النتائج مع نتائج دراسة عواطف بهيج محمد (٢٠١٤) والتي أشارت إلى أن استخدام الصبغات الطبيعية لا يزيد من وزن المتر المربع للأقمشة ، كما أن دراسة (Sakib, A.et al (2017) أكدت على أن عملية الصباغة بالصبغات الطبيعية لا يؤثر على خاصية وزن المتر المربع للأقمشة بشكل كبير ، ووضحت أنه كلما انخفضت قيمة وزن المتر المربع للأقمشة كلما كانت أكثر راحة وأسهل في الإرتداء ، حيث يساهم وزن الأقمشة المنخفض في تخفيف العبء والحمل على الجسم .

٢- سمك القماش (الوحدة / مم) Thickness of Textile Material

يوضح جدول (٩) وشكل (٢) سمك أقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بصبغات طبيعية، وصناعية.

جدول (٩) سمك أقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بصبغات طبيعية، وصناعية

العينات	سمك القماش (سم)			
	متوسط سمك القماش (سم) \pm الانحراف المعياري	القراءة الأولى	القراءة الثانية	القراءة الثالثة
غير المصبوغة	٠.٤٠٣ \pm ٠.٠٠٢	٠.٤٠٣	٠.٤٠٣	٠.٤٠٣
الصبغات الطبيعية	٠.٤٠٤ \pm ٠.٠٠١	٠.٤٠٤	٠.٤٠٥	٠.٤٠٤ (ط) أصفر
	٠.٤٠٥ \pm ٠.٠٠١	٠.٤٠٤	٠.٤٠٦	٠.٤٠٥ (ط) أحمر
	٠.٤٠٣ \pm ٠.٠٠١	٠.٤٠٣	٠.٤٠٣	٠.٤٠٤ (ط) أسود
الصبغات الصناعية	٠.٤٠٦ \pm ٠.٠٠١	٠.٤٠٥	٠.٤٠٥	٠.٤٠٧ (ص) أصفر
	٠.٤٠٦ \pm ٠.٠٠١	٠.٤٠٥	٠.٤٠٦	٠.٤٠٧ (ص) أحمر
	٠.٤٠٥ \pm ٠.٠٠١	٠.٤٠٥	٠.٤٠٦	٠.٤٠٥ (ص) أسود



شكل (٢): سمك أقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بصبغات طبيعية، وصناعية

ينتضح من جدول (٩)، شكل (٢) الآتي:


سمك القماش للأقمشة المصبوغة بالصبغات الطبيعية زاد بنسبة بسيطة جداً عن الأقمشة غير المصبوغة بينما زاد بنسبة كبيرة للأقمشة المصبوغة بصبغات صناعية. تتفق تلك النتائج مع نتائج دراسة عواطف بهيج محمد (٢٠١٤) والتي أشارت إلى أن استخدام الصبغات الطبيعية لا يزيد من سمك القماش، كما أكدت على أن خاصية السمك تلعب دور كبير في إكساب المنتج النهائي خواص الإحساس بالراحة.

٣- نفاذية الهواء Air Permeability Test

يوضح جدول (١٠)، وشكل (٣) نفاذية الهواء لأقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بصبغات طبيعية، وصناعية.

جدول (١٠) نفاذية الهواء لأقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بصبغات طبيعية، وصناعية

متوسط نفاذية الهواء (سم ^٣ /سم ^٢ /ث) ± الانحراف المعياري	نفاذية الهواء (سم ^٣ /سم ^٢ /ث)			العينات
	القراءة الأولى	القراءة الثانية	القراءة الثالثة	
٠.٧٥٥±١١٣.٣٠٠	١١٤.٠	١١٣.٤	١١٢.٥	غير المصبوغة
٠.٤٥٨±١١٠.٩٠٠	١١١.٠	١١١.٣	١١٠.٤	أصفر (ط)
٠.٥٨٦±١٠٩.١٦٧	١٠٩.٦	١٠٩.٤	١٠٨.٥	أحمر (ط)
٠.٤١٦±١٠٨.٧٦٧	١٠٨.٣	١٠٨.٩	١٠٩.١	أسود (ط)
٠.٤٣٦±١٠٤.٧٠٠	١٠٤.٩	١٠٤.٢	١٠٥.٠	أصفر (ص)
٠.٧٦٤±١٠٣.٧٦٧	١٠٣.٦	١٠٤.٦	١٠٣.١	أحمر (ص)
٠.٢٦٥±١٠٢.٢٠٠	١٠٢.٠	١٠٢.١	١٠٢.٥	أسود (ص)



شكل (٣): نفاذية الهواء لأقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بصبغات طبيعية، وصناعية يتضح من جدول (١٠) شكل (٣) الاتي:

خاصية نفاذية الهواء للأقمشة المصبوغة بصبغات طبيعية قد قلت بنسبة بسيطة جداً عن الأقمشة غير المصبوغة، بينما قلت بنسبة كبيرة للأقمشة المصبوغة بصبغات صناعية وتتفق تلك النتائج مع نتائج دراسة (Priyanka, R.(2021) والتي كانت تهدف لصباغة كلاً من الأقمشة القطنية وأقمشة البوليستر بالصبغات الطبيعية المستخلصة من أحد أنواع الزهور، حيث أشارت نتائج البحث إلى أن نفاذية الهواء للأقمشة المصبوغة قلت بشكل بسيط جداً، كما اتفقت نتائج البحث أيضاً مع نتائج دراسة (Ivanovska, A,et al.(2021) والتي أكدت على أن الصبغات الصناعية تقلل إلى حد كبير من نفاذية الهواء للأقمشة المصبوغة، كما أكدت البحث على أن نفاذية الهواء من الخصائص الضرورية وخاصة خلال فصل الصيف لتساعد في التخلص من العرق .

٤- إمتصاص الماء (قابلية الأقمشة على إمتصاص الماء بالثانية) Absorbency Testing

يوضح جدول (١١) وشكل (٤) إمتصاص الماء لأقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بصبغات طبيعية، وصناعية

متوسط إمتصاص الماء (ث) ± الانحراف المعياري	إمتصاص الماء (ث)			العينات
	القراءة الثالثة	القراءة الثانية	القراءة الأولى	
٠.٣٧٩±١٦.٥٣٣	١٦.١	١٦.٧	١٦.٨	غير المصبوغة
٠.١٥٣±١٦.٥٦٧	١٦.٤	١٦.٧	١٦.٦	أصفر (ط)
٠.٢٠٨±١٦.٥٣٣	١٦.٣	١٦.٦	١٦.٧	أحمر (ط)
٠.٢٥٢±١٥.٦٣٣	١٥.٩	١٥.٤	١٥.٦	أسود (ط)
٠.٢٥٢±١٠.٩٣٣	١٠.٩	١٠.٧	١١.٢	أصفر (ص)
٠.٣٦١±١٠.٨٠٠	١٠.٤	١٠.٩	١١.١	أحمر (ص)
٠.٤١٦±١٠.٤٣٣	١٠.٣	١٠.١	١٠.٩	أسود (ص)

التباين باتجاه واحد (One Way Analysis of Variance) في حال عدم تحقق الافتراضات اللازمة لإجراء تحليل التباين باتجاه واحد.

يوضح جدول (١٢) إختبار "كروسكال - واليس" لدلالة الفروق بين متوسطات رتب درجات الخصائص الفيزيائية لأقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بالصبغات الطبيعية والمصبوغة بالصبغات الصناعية.

جدول (١٢) إختبار "كروسكال - واليس" لدلالة الفروق بين متوسطات رتب درجات الخصائص الفيزيائية لأقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بالصبغات الطبيعية والصناعية

المتغير	طبيعة القماش	العدد	متوسط الرتب	قيمة "كا ^٢ "	درجات الحرية	مستوى الدلالة
وزن القماش	غير المصبوغة	٣	٥.٣٣	١١.٤٧٥	٢	٠.٠١
	الصبغات الطبيعية	٩	٧.٦٧			
	الصبغات الصناعية	٩	١٦.٢٢			
سمك القماش	غير المصبوغة	٣	٥.٥٠	٩.٣٨١	٢	٠.٠١
	الصبغات الطبيعية	٩	٨.٣٣			
	الصبغات الصناعية	٩	١٥.٥٠			
نفاذية الهواء	غير المصبوغة	٣	٢٠.٠٠	١٦.٨٣١	٢	٠.٠١
	الصبغات الطبيعية	٩	١٤.٠٠			
	الصبغات الصناعية	٩	٥.٠٠			
إمتصاص الماء	غير المصبوغة	٣	١٧.٦٧	١٥.٣٠٤	٢	٠.٠١
	الصبغات الطبيعية	٩	١٤.٧٨			
	الصبغات الصناعية	٩	٥.٠٠			

يتضح من تلك النتائج ثبات صحة الفرض الأول

يوضح جدول (١٣) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيم "توكي" لدلالة الفروق في الخصائص الفيزيائية (وزن القماش - سمك القماش - نفاذية الهواء - إمتصاص الرطوبة) لأقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بالصبغات الطبيعية والصناعية.

جدول (١٣) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيم "توكي" لدلالة الفروق في الخصائص الفيزيائية لأقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بالصبغات الطبيعية والصناعية

الخاصية	طبيعة القماش	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيم الفروق		
					غير مصبوغة	الصبغات الطبيعية	الصبغات الصناعية
وزن القماش	غير المصبوغة	٣	١.٤٧	٠.٠٧	---	---	---
	الصبغات الطبيعية	٩	١.٥١	٠.٠٣	٠,٠٤	---	---
	الصبغات الصناعية	٩	١.٦٠	٠.٠٦	*٠,١٣	*٠,٩	---
سمك القماش	غير المصبوغة	٣	٠.٤٠	٠.٠٠	---	---	---
	الصبغات الطبيعية	٩	٠.٤٠	٠.٠٠	٠,٠٠١	---	---
	الصبغات الصناعية	٩	٠.٤١	٠.٠٠	*٠,٠٠٢	*٠,٠٠١٤	---
نفاذية الهواء	غير المصبوغة	٣	١١٣.٣٠	٠.٧٥	---	---	---
	الصبغات الطبيعية	٩	١٠٩.٦١	١.٠٧	*٣.٦٩	---	---
	الصبغات الصناعية	٩	١٠٣.٥٦	١.١٩	*٩.٧٤	*٦.٠٦	---
إمتصاص الرطوبة	غير المصبوغة	٣	١٦.٥٣	٠.٣٨	---	---	---
	الصبغات الطبيعية	٩	١٦.٢٤	٠.٤٩	٢٩,٠	---	---
	الصبغات الصناعية	٩	١٠.٧٢	٠.٣٨	*٥.٨١	*٥.٥٢	---

يتضح من جدول (١٣) أن:

- قيم توكي ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠.٠٥) بالنسبة لخاصية وزن القماش بين متوسطى درجات خصائص أقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بالصبغات الطبيعية والمصبوغة بالصبغات الصناعية:
- الأقمشة غير المصبوغة والأقمشة ذات الصبغات الصناعية لصالح الأقمشة ذات الصبغات الصناعية.
- الأقمشة ذات الصبغات الصناعية والأقمشة ذات الصبغات الطبيعية لصالح الأقمشة ذات الصبغات الصناعية.

- قيم توكي ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠.٠٥) بالنسبة لخاصية سمك القماش بين متوسطى درجات خصائص أقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بالصبغات الطبيعية والمصبوغة بالصبغات الصناعية:
 - الأقمشة غير المصبوغة والأقمشة ذات الصبغات الصناعية لصالح الأقمشة ذات الصبغات الصناعية.
 - الأقمشة ذات الصبغات الصناعية والأقمشة ذات الصبغات الطبيعية لصالح الأقمشة ذات الصبغات الصناعية.
 - قيم توكي ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠.٠٥) بالنسبة لخاصية نفاذية الهواء للقماش بين متوسطى درجات خصائص أقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بالصبغات الطبيعية والمصبوغة بالصبغات الصناعية:
 - الأقمشة غير المصبوغة والأقمشة ذات الصبغات الطبيعية لصالح الأقمشة غير المصبوغة.
 - الأقمشة غير المصبوغة والأقمشة ذات الصبغات الصناعية لصالح الأقمشة غير المصبوغة.
 - الأقمشة ذات الصبغات الصناعية والأقمشة ذات الصبغات الطبيعية لصالح الأقمشة ذات الصبغات الطبيعية.
 - قيم توكي ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠.٠٥) بالنسبة لخاصية إمتصاص الماء للقماش بين متوسطى درجات خصائص أقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بالصبغات الطبيعية والمصبوغة بالصبغات الصناعية:
 - الأقمشة غير المصبوغة والأقمشة ذات الصبغات الصناعية لصالح الأقمشة غير المصبوغة.
 - الأقمشة ذات الصبغات الصناعية والأقمشة ذات الصبغات الطبيعية لصالح الأقمشة ذات الصبغات الطبيعية.
- يتضح من النتائج السابقة أن: استخدام الصبغات الطبيعية فى صباغة أقمشة التريكو قيد البحث قد حسن من الخصائص الفيزيائية لأقمشة التريكو والمتمثلة فى (وزن المتر المربع للقماش - سمك القماش - نفاذية الهواء - إمتصاص الماء) بشكل أفضل من استخدام الصبغات الصناعية .
- ثانياً: الإجابة على التساؤل الثانى والذي ينص على "ما تأثير الصبغات الطبيعية والصناعية على الخصائص الميكانيكية لأقمشة التريكو قيد البحث؟"


وللإجابة على هذا التساؤل تم إجراء الإختبارات التالية، مع إستخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للنتائج التي تم الحصول عليها:

١. مقاومة الأقمشة للإنفجار Bursting Strength of Textiles

يوضح جدول (١٤)، شكل (٥) قدرة أقمشة التريكو غير المصبوغة والمصبوغة بصبغات طبيعية، وصناعية، ومقاومة الإنفجار.

جدول (١٤) مقاومة الإنفجار لأقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بالصبغات الطبيعية، والصناعية

متوسط قوة الإنفجار (ن) ± الانحراف المعياري	قوة الإنفجار (ن)			العينات
	القراءة الثالثة	القراءة الثانية	القراءة الأولى	
٢.٢٥٢±٣٩٧.٣٠٠	٣٩٧.٤	٣٩٥.٠	٣٩٩.٥	غير المصبوغة
٢.٢٢٧±٣٨٦.٠٠٠	٣٨٥.٦	٣٨٨.٤	٣٨٤.٠	أصفر (ط)
٢.٣٠٩±٣٩٢.٦٦٧	٣٩٤.٠	٣٩٤.٠	٣٩٠.٠	أحمر (ط)
١.٢٥٠±٣٦٦.٧٦٧	٣٦٨.٠	٣٦٥.٥	٣٦٦.٨	أسود (ط)
٥.٥٤٧±٣١٣.٠٦٧	٣١٩.٢	٣١١.٦	٣٠٨.٤	أصفر (ص)
٤.٦١٣±٣٤٩.٦٠٠	٣٤٨.٠	٣٥٤.٨	٣٤٦.٠	أحمر (ص)
١.٢٨٦±٢١٥.٤٦٧	٢١٤.٠	٢١٦.٤	٢١٦.٠	أسود (ص)



شكل (٥): مقاومة الإنفجار لأقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بصبغات طبيعية، وصناعية

يتضح من جدول (١٤) شكل (٥) الآتي:

خاصية قوة الإنفجار للأقمشة المصبوغة بالصبغات الطبيعية قد قلت بنسبة بسيطة جداً مقارنة بالأقمشة غير المصبوغة بينما قلت بنسبة كبيرة جداً للأقمشة المصبوغة بالصبغات


الصناعية، وتتفق تلك النتائج مع نتائج دراسة Islam,K.et al(2022) والتي هدفت لصبغة أقمشة التريكو بثلاث أنواع من الصبغات النشطة ، حيث أظهرت النتائج أن الصبغات المستخدمة قد أثرت بشكل كبير على قوة الانفجار مما يؤثر على قلة متانة الخامة ، وأكدت على تلك النتائج دراسة Sakib, A.et al (2017) والتي أوضحت أن استخدام الصبغات الصناعية يؤثر بشكل واضح على خاصية قوة الانفجار للخامة مما يقلل من عمرها الإستهلاكى ، كما تشير أيضاً نتائج دراسة Mongkholrattanasit,R.etal(2021) والتي هدفت إلى إمكانية استخدام الصبغة الطبيعية المستخلصة من نبات القلقاس البرى وصبغة النيلة الطبيعية وأشارت النتائج إلى أن عملية الصباغة أدت إلى زيادة قيمة قوة الانفجار مقارنة بالنسيج غير المصبوغ .

٢. ثبات الأبعاد Dimensional Stability

أ- ثبات الأبعاد في إتجاه الصفوف

يوضح الجدول (١٥)، شكل (٦) ثبات الأبعاد في إتجاه الصفوف لكل من أقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بصبغات طبيعية، وصبغات صناعية. جدول (١٥) ثبات الأبعاد في إتجاه الصفوف لأقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بصبغات طبيعية، وصناعية

متوسط ثبات الأبعاد في إتجاه الصفوف (%) ± الانحراف المعياري	ثبات الأبعاد في إتجاه الصفوف (%)			العينات
	القراءة الأولى	القراءة الثانية	القراءة الثالثة	
٠.٣٦٠٥±١.٧	١.٦	٢.١	١.٤	غير المصبوغة
٠.٣٥١١±١.٨٦٦٦	١.٥	١.٩	٢.٢	الصبغات الطبيعية
٠.٣٦٠٥±١.٩	١.٨	١.٦	٢.٣	
٠.٣٠٥٥±١.٧٦٦٦	٢.١	١.٧	١.٥	
٠.٣±٢.٥	٢.٨	٢.٢	٢.٥	الصبغات الصناعية
٠.٣٠٥٥±٢.٩٦٦٦	٢.٩	٣.٣	٢.٧	
٠.٢±٣.١	٣.٣	٣.١	٢.٩	



شكل (٦): ثبات الأبعاد في اتجاه الصفوف لأقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بصبغات طبيعية، وصناعية

يتضح من جدول (١٥) شكل (٦) الآتي:

خاصية ثبات الأبعاد في اتجاه الصفوف قد تأثرت بشكل بسيط للأقمشة المصبوغة بالصبغات الطبيعية مقارنة بالأقمشة غير المصبوغة حيث انكمش القماش بنسبة بسيطة جداً، بينما زادت نسبة الانكماش بنسبة كبيرة للأقمشة المصبوغة بالصبغات الصناعية وقد اتفقت تلك النتائج مع دراسة (Khanam .N.J.etal(2022) والتي أوضحت أن استخدام الصبغات الصناعية النشطة أدت إلى زيادة نسبة الانكماش للأقمشة في اتجاه الصفوف بنسبة ١٤٪.


ب- ثبات الأبعاد في اتجاه الأعمدة

الجدول (١٦) يوضح ثبات الأبعاد في اتجاه الأعمدة لكل من أقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بصبغات طبيعية، وصبغات صناعية.

جدول (١٦) ثبات الأبعاد في اتجاه الأعمدة لأقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بصبغات طبيعية، وصناعية

متوسط ثبات الأبعاد في اتجاه الأعمدة (%) ± الانحراف المعياري	ثبات الأبعاد في اتجاه الأعمدة (%)			العينات
	القراءة الثالثة	القراءة الثانية	القراءة الأولي	
٠.٢٥١٦±١.٥٦٦٦	١.٦	١.٨	١.٣	غير المصبوغة
٠.١٥٢٧±١.٦٦٦٦	١.٥	١.٧	١.٨	الصبغات أصفر (ط)

٠.٢٠٨١±١.٦٦٦٦	١.٦	١.٥	١.٩	أحمر (ط)	الطبيعية
٠.٢٦٤٥±١.٦	١.٩	١.٥	١.٤	أسود (ط)	
٠.١±٢.١	٢.٢	٢.٠	٢.١	أصفر (ص)	الصبغات الصناعية
٠.٣٠٥٥±٢.٦٣٣٣	٢.٧	٢.٩	٢.٣	أحمر (ص)	
٠.٢٠٨١±٢.٩٣٣٣	٣.١	٣.٠	٢.٧	أسود (ص)	



شكل (٧): ثبات الأبعاد في اتجاه الأعمدة لأقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بصبغات طبيعية، وصناعية

يتضح من جدول (١٦) شكل (٧) الآتي:

خاصية ثبات الأبعاد في اتجاه الأعمدة لم تتأثر بالنسبة للأقمشة المصبوغة بالصبغات الطبيعية مقارنة بالأقمشة غير المصبوغة، بينما تأثرت بشكل كبير بالأقمشة المصبوغة بالصبغات الصناعية حيث زادت نسبة الإستطالة في اتجاه الأعمدة بشكل كبير جداً، وتتفق تلك النتائج مع نتائج دراسة Priyanka, R.(2021) والتي هدفت إلى إستخدام الصبغات الطبيعية في صباغة الأقمشة المصنوعة من القطن والبولي إستر حيث أكدت النتائج على أن نسبة الانكماش لم تتأثر بإضافة الصبغات الطبيعية في اتجاه الأعمدة، ولكن تختلف تلك النتائج مع نتائج دراسة Khanam .N.J,etal(2022) والتي أوضحت أن إستخدام الصبغات النشطة أدى إلى انكماش الأقمشة القطنية في اتجاه الأعمدة بنسبة ٦,٢٥%، ويفسر ذلك إلى أن هذا الإختلاف قد يرجع إلى إختلاف الخصائص الفيزيائية للأقمشة المستخدمة.

التأكد من صحة الفرض الثاني والذي ينص علي " توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب درجات الخصائص الميكانيكية لأقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بالصبغات الطبيعية، والصناعية."

ولإختبار صحة هذا الفرض تم استخدام إختبار كروسكال - واليس لـ K عينة مستقلة Kruskal-Wallis Test for K independent Samples، لحساب دلالة الفروق بين متوسطات رتب درجات خصائص أقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بالصبغات الطبيعية والصناعية.

ويوضح جدول (١٧) إختبار "كروسكال - واليس" لدلالة الفروق بين متوسطات رتب درجات الخصائص الميكانيكية لأقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بالصبغات الطبيعية والصناعية.

جدول (١٧) إختبار "كروسكال - واليس" لدلالة الفروق بين متوسطات رتب درجات خصائص أقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بالصبغات الطبيعية والصناعية

المتغير	طبيعة القماش	العدد	متوسط الرتب	قيمة "كا ^٢ "	درجات الحرية	مستوي الدلالة
قوة الانفجار	غير المصبوغة	٣	١٨.١٧	١٥.٤٨٦	٢	٠.٠١
	الصبغات الطبيعية	٩	١٤.٦١			
	الصبغات الصناعية	٩	٥.٠٠			
ثبات الأبعاد في إتجاه الصفوف	غير المصبوغة	٣	٧.٣٢	١٢.٦٧٣	٢	٠.٠١
	الصبغات الطبيعية	٩	٩.٥٧			
	الصبغات الصناعية	٩	١٧.٢٦			
ثبات الأبعاد في إتجاه الأعمدة	غير المصبوغة	٣	٧.١٣	١٢.٤٦١	٢	٠.٠١
	الصبغات الطبيعية	٩	٩.٠٥			
	الصبغات الصناعية	٩	١٦.٨٩			

يتضح من تلك النتائج ثبات صحة الفرض الثاني

يوضح جدول (١٨) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيم "توكي" لدلالة الفروق في خصائص (قوة الانفجار - ثبات الأبعاد في إتجاه الصفوف والأعمدة) لأقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بالصبغات الطبيعية والصناعية.

جدول (١٨) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيم "توكي" لدلالة الفروق في خصائص (قوة الانفجار - ثبات الأبعاد في اتجاه الصفوف والأعمدة) لأقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بالصبغات الطبيعية والصناعية

الخاصية	طبيعة القماش	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيم الفروق		
					غير مصبوغة	الصبغات الطبيعية	الصبغات الصناعية
قوة الانفجار	غير المصبوغة	٣	٣٩٧.٣٠	٨.٤١	---	---	---
	الصبغات الطبيعية	٩	٣٨١.٨١	١١.٧٧	١٥.٤٩	---	---
	الصبغات الصناعية	٩	٢٩٢.٧١	٦٠.١٧	*١٠.٤٠٩	*٨٩.١	---
ثبات الأبعاد في اتجاه الصفوف	غير المصبوغة	٣	١.٧	٠.٣٦٠٥	---	---	---
	الصبغات الطبيعية	٩	١.٨٤	٠.٣٣	٠.١٤	---	---
	الصبغات الصناعية	٩	٢.٨٥	٠.٣٠	*١.١٥	*١.٠١	---
ثبات الأبعاد في اتجاه الأعمدة	غير المصبوغة	٣	١.٥٦	٠.٢٥	---	---	---
	الصبغات الطبيعية	٩	١.٦٤	٠.١٩	٠.٠٨	---	---
	الصبغات الصناعية	٩	٢.٥٥	٠.٢٠	*٠.٩٩	*٠.٩١	---

يتضح من جدول (١٨) أن:

- قيم توكي ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠.٠٥) بالنسبة لخاصية قوة الانفجار للقماش بين متوسطى درجات خصائص أقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بالصبغات الطبيعية والمصبوغة بالصبغات الصناعية:
- الأقمشة غير المصبوغة والأقمشة ذات الصبغات الصناعية لصالح الأقمشة غير المصبوغة.
- الأقمشة ذات الصبغات الصناعية والأقمشة ذات الصبغات الطبيعية لصالح الأقمشة ذات الصبغات الطبيعية.
- قيم توكي ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠.٠٥) بالنسبة لخاصية ثبات الأبعاد في اتجاه الصفوف للقماش بين متوسطى درجات خصائص أقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بالصبغات الطبيعية والمصبوغة بالصبغات الصناعية:
- الأقمشة غير المصبوغة والأقمشة المصبوغة بصبغات صناعية لصالح الأقمشة المصبوغة بصبغات صناعية.

- الأقمشة المصبوغة بصبغات صناعية والأقمشة المصبوغة بصبغات طبيعية لصالح الأقمشة المصبوغة بصبغات صناعية.

■ قيم توكي ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠.٠٥) بالنسبة لخاصية ثبات الأبعاد في إتجاه الأعمدة للقماش بين متوسطى درجات خصائص أقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بالصبغات الطبيعية والمصبوغة بالصبغات الصناعية:

- الأقمشة غير المصبوغة والأقمشة المصبوغة بصبغات صناعية لصالح الأقمشة المصبوغة بصبغات صناعية.

- الأقمشة المصبوغة بصبغات صناعية والأقمشة المصبوغة بصبغات طبيعية لصالح الأقمشة المصبوغة بصبغات صناعية.

يتضح من النتائج السابقة أن :

إستخدام الصبغات الطبيعية لم يؤثر على الخصائص الميكانيكية لأقمشة التريكو قيد البحث والمتمثلة فى (قوة الانفجار، ثبات الأبعاد فى إتجاه الصفوف والأعمدة)، بينما كان لإستخدام الصبغات الصناعية تأثير كبير عليها مما يقلل من عمرها الإستهلاكى .

ثالثاً: الإجابة على التساؤل الثالث والذي ينص على " ما تأثير الصبغات الطبيعية والصناعية على الخصائص اللونية لأقمشة التريكو قيد البحث؟

ولإجابة على هذا التساؤل تم اجراء الإختبارات التالية، مع إستخدام المتوسطات

الحسابية والانحرافات المعيارية للنتائج التي تم الحصول عليها:

١. إختبار قياس الشدة اللونية (K/S) Color Strength Measurement

جدول (١٩) إختبار قياس الشدة اللونية لأقمشة التريكو المصبوغة بصبغات طبيعية، وصناعية

				Nm العينات	
٧٠٠	٦٠٠	٥٠٠	٤٠٠		
٠.١١٥٢	٠.٣١١٠	٠.٧٢٩٥	١.٧٢٩٠	أصفر (ط)	الصبغات الطبيعية
٠.١٣٦٠	٠.٥٤٦٠	٢.٤٣٥١	٢.٥٤٣١	أحمر (ط)	
١.١٣١٦	٢.٤٤٢٢	٢.٤٥٢٨	٢.٨٠٢٥	أسود (ط)	
٠.١١٨٤	٠.٣٣١٤	٠.٨٣٧٥	١.٧٣٠٦	أصفر (ص)	الصبغات الصناعية
٠.١٢٦٠	٠.٥٩٥٠	٢.٤٦٣٦	٢.٥٤٤٢	أحمر (ص)	
١.١٣١٨	٢.٤٥٢٤	٢.٤٧٧١	٢.٨٩٠٩	أسود (ص)	

يلاحظ من جدول (١٩) التالى:

• عند الطول الموجي (٤٠٠ نانومتر):

- بلغت قيمة الشدة اللونية لأقمشة التريكو المصبوغة باللون الأصفر الطبيعي (١,٧٢٩٠) ، بينما بلغت قيمة الشدة اللونية لأقمشة التريكو المصبوغة باللون الأصفر الصناعي (١.٧٣٠٦).
- بلغت قيمة الشدة اللونية لأقمشة التريكو المصبوغة باللون الأحمر الطبيعي (٢.٥٤٣١) ، بينما بلغت قيمة الشدة اللونية لأقمشة التريكو المصبوغة باللون الأحمر الصناعي (٢.٥٤٤٢).
- بلغت قيمة الشدة اللونية لأقمشة التريكو المصبوغة باللون الأسود الطبيعي (٢.٨٠٢٥) ، بينما بلغت قيمة الشدة اللونية لأقمشة التريكو المصبوغة باللون الأسود الصناعي (٢.٨٩٠٩).

٢- إختبار الفروق اللونية Color differences of textile

جدول (٢٠) إختبار الفروق اللونية لأقمشة التريكو المصبوغة بصبغات طبيعية، وصناعية

B	A	L	العينات	
٣٣.٠٦	١٠.٨٦	٦٨.٧٢	قبل التعريض للضوء	أصفر (ط)
٢١.٤٥	٥.٣٥	٧١.٤٨	بعد التعريض للضوء	
٨.٧١	١٤.٦٤	٦٦.١١	قبل التعريض للضوء	أحمر (ط)
٨.٤٥	٨.٥٦	٧٢.٤٦	بعد التعريض للضوء	
٣.١٩	٠.٠٩	٤٨.١١	قبل التعريض للضوء	أسود (ط)
٤.٠٤	٠.٢٠	٤٩.٣٧	بعد التعريض للضوء	
٤٨.٨٤	٩.٨٨	٨١.١٣	قبل التعريض للضوء	أصفر (ص)
٢٧.٠١	٣.١٧	٧٨.٨٤	بعد التعريض للضوء	
١٦.٢٧	٣٢.٦٩	٥٤.٧٣	قبل التعريض للضوء	أحمر (ص)
١٤.٥٢	٢٣.٣٦	٥٩.٦٨	بعد التعريض للضوء	
١.٦٢	٠.٨٩	٤٥.٣٠	قبل التعريض للضوء	أسود (ص)
٢.٧٢	٠.٤٧	٤٧.٤٧	بعد التعريض للضوء	

جدول (٢١) إختبار الفروق اللونية لأقمشة التريكو المصبوغة بصبغات طبيعية، وصناعية

Δ E	العينات	
٨.٨٠	أصفر (ط)	الصبغات الطبيعية
١٣.١٤	أحمر (ط)	
١.٥٢	أسود (ط)	

١٠.٧١	أصفر (ص)	الصبغات الصناعية
٢٢.٩٥	أحمر (ص)	
٢.٤٧	أسود (ص)	

يلاحظ من جدول (٢٠)، (٢١) التالي :

- الأقمشة المصبوغة بالصبغات الطبيعية أعطت فروق لونية منخفضة مقارنة بالاقمشة المصبوغة بالصبغات الصناعية والتي أعطت فروق لونية مرتفعة، مما يدل على ان الصبغات الطبيعية كانت افضل من حيث الفروق اللونية.

٣- ثبات اللون للضوء Color fastness to light

جدول (٢٢) ثبات اللون للضوء لأقمشة التريكو المصبوغة بصبغات طبيعية، وصناعية

العينات	ثبات اللون للضوء
الصبغات الطبيعية	أصفر (ط) ٤
	أحمر (ط) ٤
	أسود (ط) ٤
الصبغات الصناعية	أصفر (ص) ٤
	أحمر (ص) ٤
	أسود (ص) ٤

يلاحظ من جدول (٢٢) التالي:

أن جميع العينات تتمتع بدرجة ثبات لوني مقبولة للضوء حيث سجلت جميع العينات درجة تقييم متوسطة على المقياس الرمادي (٤) لكل من الاقمشة المصبوغة بالصبغات الطبيعية والصناعية.

اتفقت تلك النتائج مع نتائج دراسة نورا حسن العدوى (٢٠١٤) والتي أكدت على أن الصبغات الطبيعية تعطي درجات ثبات مقبولة للضوء، كما أكدت تلك النتائج دراسة عواطف بهيج، رحاب جمعة (٢٠١٣) إلى أن الصبغات الطبيعية لا تختلف كثيرا عن الصبغات الصناعية في درجات الثبات ضد الضوء.

مما سبق نستنتج أن: عملية الصباغة بالصبغات الطبيعية والصناعية تعطي ثبات لون جيد للضوء؛ إذا تمت الصباغة بطريقة صحيحة وفي ظروف ملائمة لعملية الصباغة.

٤ - ثبات اللون للعرق Color fastness to Perspiration

جدول (٢٣) ثبات اللون للعرق الحامضي لأقمشة التريكو المصبوغة بصبغات طبيعية، وصناعية

ثبات اللون للعرق الحامضي			العينات	
تغيير	نضوح اللون للصوف	نضوح اللون للقطن		
٤	٤/٣	٤/٣	أصفر (ط)	الصبغات الطبيعية
٥/٤	٤/٣	٤/٣	أحمر (ط)	
٥	٤/٣	٤	أسود (ط)	
٤	٤	٤	أصفر (ص)	الصبغات الصناعية
٥	٣	٣	أحمر (ص)	
٥/٤	٥/٤	٥/٤	أسود (ص)	

يلاحظ من خلال جدول (٢٣) التالي:

أن جميع العينات قيد البحث المصبوغة بالصبغات الطبيعية والصناعية تتمتع بدرجة ثبات لوني جيدة لمحلل العرق الحامضي حيث سجلت العينات درجة تقييم متوسطة على المقياس الرمادي تتراوح بين (٤ ، ٥/٤ ، ٥) لكل من الأقمشة المصبوغة بالصبغات الطبيعية والصناعية .

اتفقت تلك النتائج مع نتائج دراسة نهى محمد عبده السيد ، فوزي سعيد شريف (٢٠٢١) والتي أشارت إلى أن استخدام الصبغات الطبيعية في صباغة الأقمشة يعطى درجات ثبات جيدة ضد العرق الحامضي ، كما أكدت نورا حسن العدوى (٢٠١٤) إلى أن بعض العينات المصبوغة بالصبغات الطبيعية أعطت أعلى قيمة لإختبار ثبات اللون للعرق الحمضي والبعض الآخر من العينات المصبوغة بالصبغات الطبيعية أعطت أقل قيمة لإختبار ثبات اللون للعرق الحمضي .

كما أشارت عواطف بهيج ، رحاب جمعة (٢٠١٣) أنه بصباغة الأقمشة بالصبغات الطبيعية بنسب خلط مختلفة أدت إلى تحسن واضح في خاصية الثبات للعرق الحمضي للأقمشة المصبوغة بالصبغات الطبيعية على القماش المصبوغ بالصبغة الصناعية ، كما أكدت تلك النتائج دراسة Islam, K.,etal.(2022) حيث أظهرت جميع الصبغات النشطة لونًا جيدًا وخصائص الثبات لمقياس تغيير اللون لإختبار ثبات اللون للعرق الحامضي .

جدول (٢٤) ثبات اللون للعرق القلوي لأقمشة التريكو المصبوغة بصبغات طبيعية، وصناعية

ثبات اللون للعرق القلوي			العينات	
تغيير	نضوح اللون للصوف	نضوح اللون للقطن		
٤	٤/٣	3/4	أصفر (ط)	الصبغات الطبيعية
٥/٤	٤/٣	3/4	أحمر (ط)	
٥	٤	3/4	أسود (ط)	
٥/٤	٥/٤	3/4	أصفر (ص)	الصبغات الصناعية
٥	٤/٣	3/4	أحمر (ص)	
٥/٤	٥/٤	٥/٤	أسود (ص)	

يلاحظ من خلال جدول (٢٤) التالي :

أن جميع العينات قيد البحث تتمتع بدرجة ثبات لوني جيدة لمحلول العرق القلوي حيث سجلت العينات درجة تقييم متوسطة على المقياس الرمادي تتراوح بين (٤ ، ٥/٤ ، ٥) لكل من الأقمشة المصبوغة بالصبغات الطبيعية والصناعية

اتفقت تلك النتائج مع دراسة نهى محمد عبده السيد، فوزي سعيد شريف (٢٠٢١) حيث قامت بصباغة أقمشة التريكو بصبغه (التمر الهندي) وذلك بتركيزات مختلفة حيث أعطت جميع التركيزات (٢٥جم-٤٥ جم) درجات ثبات مرضيه للعرق (القلوي)، كما أوضحت دراسة نورا حسن العدوى (٢٠١٤) أن جميع العينات المصبوغة بالصبغات الطبيعية أعطت قيم عالية وتساوت في قيمتها لإختبار ثبات اللون للعرق القلوي مع الصبغات الصناعية، وأضافت دراسة عواطف بهيج، رحاب جمعة (٢٠١٣) أنه بصباغة الأقمشة بالصبغات الطبيعية بنسب خلط مختلفة أدت إلى تحسن واضح في خاصية الثبات للعرق القلوي بنفس نسب التحسن للقماش المصبوغ بالصبغة الصناعية، وأشارت نتائج دراسة أمال أحمد محمد، سكينه أمين محمود السيد (٢٠١٩) أن الأقمشة المصبوغة بصبغة قشر البرتقال حققت درجة ثبات عالية ضد العرق القلوي، كما اتفقت تلك النتائج أيضاً مع نتائج دراسة Islam, K,etal.(2022) والتي أوضحت أن جميع الصبغات النشطة تعطي درجات ثبات عالية ضد العرق القلوي.

٥- ثبات اللون للإحتكاك Color fastness to rubbing

جدول (٢٥) ثبات اللون للإحتكاك لأقمشة التريكو المصبوغة بصبغات طبيعية، وصناعية (درجة الثبات الجاف)

العينات	درجة الثبات الجاف
الصبغات الطبيعية	أصفر (ط) إتحاه السداء ٥/٤
	أصفر (ط) إتحاه اللحمة ٥/٤
	أحمر (ط) إتحاه السداء ٥/٤
	أحمر (ط) إتحاه اللحمة ٥/٤
	أسود (ط) إتحاه السداء ٥/٤
	أسود (ط) إتحاه اللحمة ٥/٤
الصبغات الصناعية	أصفر (ص) إتحاه السداء ٥
	أصفر (ص) إتحاه اللحمة ٥
	أحمر (ص) إتحاه السداء ٥
	أحمر (ص) إتحاه اللحمة ٥
	أسود (ص) إتحاه السداء ٥/٤
	أسود (ص) إتحاه اللحمة ٥/٤

يلاحظ من خلال جدول (٢٥) التالي:

أن جميع العينات قيد البحث تتمتع بدرجة ثبات لوني جيدة للإحتكاك الجاف حيث سجلت العينات المصبوغة بالصبغات الطبيعية والصناعية درجة تقييم مرتفعة على المقياس الرمادي تتراوح بين (٥/٤ ، ٥) .

تتفق تلك النتائج مع نتائج دراسة أمنية فيصل عبده المرشد ، شيراز عبد الرزاق عمار (٢٠٢١) حيث اشارت النتائج إلى أن جميع العينات المصبوغة بالصبغات الصناعية تتمتع بدرجة ثبات لوني جيدة للإحتكاك الجاف ، كما اتفقت أيضاً النتائج مع دراسة نهى محمد عبده السيد ، فوزي سعيد شريف (٢٠٢١) والتي هدفت إلى صباغة أقمشة التريكو بصبغة التمر الهندي وذلك بتركيزات مختلفة وأوضحت أن جميع التركيزات أعطت درجات ثبات جيدة للإحتكاك الجاف ، كما أكدت دراسة هدى محمد شروف (٢٠١٩) والتي استخدمت مستخلص أوراق الكينيا في الصباغة الطبيعية للمنتجات النسيجية حيث أعطت العينات درجة ثبات ممتازة ضد الإحتكاك الجاف .

جدول (٢٦) ثبات اللون للإحتكاك لأقمشة التريكو المصبوغة بصبغات طبيعية، وصناعية (درجة الثبات

الرطب)

درجة الثبات الرطب	العينات		
٤	إتجاه السداء	أصفر (ط)	الصبغات الطبيعية
٤	إتجاه اللحمة		
٤	إتجاه السداء	أحمر (ط)	
٤	إتجاه اللحمة		
٤	إتجاه السداء	أسود (ط)	
٤	إتجاه اللحمة		
٤/٥	إتجاه السداء	أصفر (ص)	الصبغات الصناعية
٤/٥	إتجاه اللحمة		
٤	إتجاه السداء	أحمر (ص)	
٥	إتجاه اللحمة		
٤	إتجاه السداء	أسود (ص)	
٤	إتجاه اللحمة		
٥/٤	إتجاه اللحمة		

يلاحظ من خلال جدول (٢٦) التالي:

أن جميع العينات قيد البحث تتمتع بدرجة ثبات لوني مقبولة للإحتكاك الرطب حيث سجلت العينات المصبوغة بالصبغات الطبيعية والصناعية درجة تقييم متوسطة على المقياس الرمادي تتراوح بين (٤ ، ٤/٥ ، ٥) .

تتفق تلك النتائج مع نتائج دراسة أمنية فيصل عبده المرشد، شيراز عبد الرزاق عمار (٢٠٢١) والتي اشارت النتائج إلى أن الأقمشة المصبوغة بالصبغات الصناعية تتمتع بدرجة ثبات لوني جيدة للإحتكاك الرطب ، كما اتفقت أيضاً النتائج مع دراسة نهى محمد عبده السيد ،فوزي سعيد شريف (٢٠٢١) والتي هدفت إلى صباغة أقمشة التريكو بصبغة التمر الهندي وذلك بتركيزات مختلفة وأشارت النتائج إلى أن جميع العينات تتمتع بدرجات ثبات جيدة ضد الإحتكاك الرطب، كما أكدت دراسة هدى محمد شروف (٢٠١٩) أن الأقمشة المصبوغة بمستخلص أوراق الكينيا تمتعت بدرجة ثبات جيدة ضد الإحتكاك الرطب.

يتم تفسير النتائج بأن الصبغات الطبيعية التي أعطت ثبات لوني جيد للإحتكاك الرطب يرجع إلى طبيعة تركيب الصبغة المستخدمة.

ثبات اللون للغسيل Color Fastness to Washing

جدول (٢٧) قياس ثبات اللون للغسيل لأقمشة التريكو المصبوغة بصبغات طبيعية، وصناعية

تغير اللون	نضوح اللون		العينات
	الصوف	القطن	
٤	٤	٤	أصفر (ط)
٥/٤	٤	٥/٤	أحمر (ط)
٥/٤	٤	٤	أسود (ط)
٥/٤	٥/٤	٥/٤	أصفر (ص)
٥	٥/٤	٤	أحمر (ص)
٥	٥/٤	٥/٤	أسود (ص)

يوضح جدول (٢٧):

نتائج إختبارات ثبات اللون للغسيل لأقمشة العينات قيد البحث ،ويوضح الجدول أن جميع العينات قيد البحث تتمتع بدرجة ثبات لون ما بين جيد جداً إلى جيد للغسيل، حيث سجلت العينات المصبوغة بالصبغات الطبيعية درجة تقييم متوسطة على المقياس الرمادي (٤، ٥/٤) بينما سجلت العينات المصبوغة بالصبغات الصناعية درجة تقييم مرتفعه على المقياس الرمادي (٥، ٥/٤) .

تؤكد تلك النتائج دراسة Huh, M.W.(2012) حيث تم صباغة الاقمشة القطنية بالصبغة الطبيعية (مسحوق البرسيم) وكانت نتائج الثبات الخاصة بالتنظيف الجاف والبقع جيدة ، إلا أن تغيير اللون عن طريق الغسيل كان بحاجة إلى التحسين، كما اتفقت النتائج مع دراسة نهى محمد عبده السيد ،فوزي سعيد شريف (٢٠٢١) حيث أعطت نتائج إختبارات الثبات للغسيل لأقمشة التريكو (القطن) المصبوغة بصبغه (التمر الهندي) درجات ثبات مرتفعه بلغت (٥/٤) ، وأضافت دراسة نورا حسن العدوى (٢٠١٤) إلى أن الأقمشة المصبوغة بالصبغات الطبيعية يكون لها درجة ثبات عالية ضد الغسيل، واتفقت النتائج أيضاً مع دراسة هدى محمد شروف (٢٠١٩) والتي أكدت على أن العينات القطنية المصبوغة بمستخلص الكينا بدون ترسيخ لها درجات ثبات ممتازة تجاه الغسيل ، كما أشارت دراسة عواطف بهيج ،رحاب جمعة (٢٠١٣) أن الأقمشة المصبوغة بالصبغات الطبيعية بنسب خلط مختلفة لها تأثير إيجابي واضح وملحوظ على خاصية النضوح للون الأقمشة، حيث حققت عينات البحث المصبوغة درجة عالية لثبات اللون للغسيل وتساوت أيضاً مع القماش المصبوغ بالصبغة النشطة، واتفقت

تلك النتائج أيضاً مع دراسة دراسة نهى محمد عبده، أحمد رمزي عطاالله (٢٠١٦) حيث تهدف البحث إلى إستخلاص صبغة طبيعية من نبات (السماق)، الحصول على أقمشة سليولوزية بدرجات ألوان قوية وساطعة تتناسب مع خواص ومتطلبات أقمشة الملابس المنزلية وكانت أهم النتائج حققت الاقمشة القطنية المصبوغة درجات ثبات عالية للغسيل.

التأكد من صحة الفرض الثالث والذي ينص علي توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب درجات الخصائص اللونية لأقمشة التريكو المصبوغة بالصبغات الطبيعية، والصناعية.

لإختبار صحة هذا الفرض تم استخدام تقدير متوسط الرتب ومجموع الرتب وأيضاً المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومعامل الإختلاف لأقمشة التريكو المصبوغة بالصبغات الطبيعية والصناعية قيد البحث، كما تم استخدام أيضاً إختبار مان-ويتني Mann-Whitney- U Test؛ لحساب دلالة الفروق بين متوسطات رتب درجات كل من الفروق اللونية وثبات اللون للعرق الحامضي والقاعدي وثبات اللون للغسيل تبعاً لمتغير نوع الصبغات (طبيعية/صناعية).

ويوضح جدول (٢٨) تقدير متوسط الرتب ومجموع الرتب ودلالة الفروق لإختبار قياس الشدة اللونية لأقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بصبغات طبيعية، وصناعية ، و جدول (٢٩) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومعامل الإختلاف لبعض خصائص أقمشة التريكو المصبوغة بصبغات طبيعية، وصناعية و جدول (٣٠) نتائج إختبار مان ويتني لدلالة الفروق بين متوسطي رتب درجات كل من الفروق اللونية وثبات اللون للعرق الحامضي والقاعدي وثبات اللون للغسيل تبعاً لمتغير نوع الصبغات (طبيعية/صناعية).

جدول (٢٥) متوسط الرتب ومجموع الرتب ودلالة الفروق لإختبار قياس الشدة اللونية لأقمشة التريكو

المصبوغة بصبغات طبيعية، وصناعية

دلالة الفروق	Z	U	مجموع الرتب	متوسط الرتب	م ± ع	٧٠٠	٦٠٠	٥٠٠	٤٠٠	Nm	
										العينات	
غير دالة	٤٠٤	٦٥	١٤٣	١١.٩	±٠.٧٢١	٠.١١٥	٠.٣١١	٠.٧٢٩	١.٧٢٩	أصفر (ط)	الصبغات الطبيعية
					٠.٧١٩	٢	٠	٥	٠		
					±١.٤١٥	٠.١٣٦	٠.٥٤٦	٢.٤٣٥	٢.٥٤٣	أحمر (ط)	
					١.٢٥٢	٠	٠	١	١		
±٢.٢٠٧	١.١٣١	٢.٤٤٢	٢.٤٥٢	٢.٨٠٢	أسود (ط)						

					٠.٧٣٦	٦	٢	٨	٥		
					±٠.٧٥٤	٠.١١٨	٠.٣٣١	٠.٨٣٧	١.٧٣٠	أصفر	الصبغات الصناعية
					٠.٧١٧	٤	٤	٥	٦	(ص)	
		١٥٧	١٣.٠		±١.٤٣٢	٠.١٢٦	٠.٥٩٥	٢.٤٦٣	٢.٥٤٤	أحمر	
			٨		١.٢٥٣	٠	٠	٦	٢	(ص)	
					±٢.٢٣٨	١.١٣١	٢.٤٥٢	٢.٤٧٧	٢.٨٩٠	أسود	
					٠.٧٦٤	٨	٤	١	٩	(ص)	

يتضح من جدول (٢٨) أنه:

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب درجات الشدة اللونية لأقمشة التريكو المصبوغة بصبغات طبيعية، وصناعية

جدول (٢٩) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومعامل الإختلاف لبعض خصائص أقمشة التريكو المصبوغة بصبغات طبيعية، وصناعية

الصبغات	الإحصاءات	الفروق اللونية	ثبات اللون للضوء	ثبات اللون للحامضي	ثبات اللون للعرق القاعدي	ثبات اللون للجاف	ثبات اللون للجاف	ثبات اللون للرطب	ثبات اللون للرطب	ثبات اللون للغسيل
الطبيعية	المتوسط	٧.٨٢	٤.٠٠	٤.٥٠	٤.٥٠	٤.٥٠	٤.٥٠	٤.٥٠	٤.٥٠	٤.٣٣
	الانحراف المعياري	٥.٨٧	٠.٠٠	٠.٥٠	٠.٥٠	٠.٥٠	٠.٥٠	٠.٥٠	٠.٥٠	٠.٢٩
	معامل الإختلاف	٧٥.٠٩	٠.٠٠	١١.١١	١١.١١	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦.٦٦
الصناعية	المتوسط	١٢.٠٤	٤.٠٠	٤.٥٠	٤.٦٧	٤.٨٣	٤.٨٣	٤.١٧	٤.١٧	٤.٨٣
	الانحراف المعياري	١٠.٣٠	٠.٠٠	٠.٥٠	٠.٢٩	٠.٢٩	٠.٢٩	٠.٢٩	٠.٢٩	٠.٢٩
	معامل الإختلاف	٨٥.٥٧	٠.٠٠	١١.١١	٦.١٩	٥.٩٧	٥.٩٧	٦.٩٣	٦.٩٣	٥.٩٧

جدول (٣٠) إختبار مان ويتني لدلالة الفروق بين متوسطي رتب درجات كل من الفروق اللونية وثبات اللون للعرق الحامضي والقاعدي وثبات اللون للغسيل تبعًا لمتغير نوع الصبغات (طبيعية/ صناعية) (ن=٣)

المتغيرات	المجموعة	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	متوسط الرتب	مجموع الرتب	قيمة "Z"	قيمة "U"	مستوي الدلالة
الفروق اللونية.	الصبغات الطبيعية	٣	٧.٨٢	٥.٨٧	٣.٠٠	٩.٠٠	٠.٦٥٥	٣.٠٠٠	غير دالة

			١٢.٠٠	٤.٠٠	١٠.٣٠	١٢.٠٤	٣	الصبغات الصناعية	
غير دالة	٤.٥٠٠	٠	١٠.٥٠	٣.٥٠	٠.٥٠	٤.٥٠	٣	الصبغات الطبيعية	ثبات اللون للعرق الحامضي.
			١٠.٥٠	٣.٥٠	٠.٥٠	٤.٥٠	٣	الصبغات الصناعية	
غير دالة	٣.٥٠٠	٠.٤٧١	٩.٥٠	٣.١٧	٠.٥٠	٤.٥٠	٣	الصبغات الطبيعية	ثبات اللون للعرق القاعدي.
			١١.٥٠	٣.٨٣	٠.٢٩	٤.٦٧	٣	الصبغات الصناعية	
غير دالة	١.٠٠٠	١.٦٥٠	٧.٠٠	٢.٣٣	٠.٢٩	٤.٣٣	٣	الصبغات الطبيعية	ثبات اللون للغسيل.
			١٤.٠٠	٤.٦٧	٠.٢٩	٤.٨٣	٣	الصبغات الصناعية	

يتضح من تلك النتائج عدم ثبات صحة الفرض الثالث

يتضح من النتائج السابقة أن: جميع عينات الأقمشة المصبوغة بالصبغات الطبيعية والصناعية كانت تتمتع بالخصائص اللونية الجيدة وكانت لها درجة ثبات جيدة ضد الضوء والعرق الحامضي والقاعدي والإحتكاك الجاف والرطب والغسيل.

تتفق تلك النتائج مع نتائج دراسة (Alebeid, O.K, etal (2017) ونتائج دراسة (Mongkholrattanasit, R. (2021) واللاتي اكدت على أن الأقمشة المصبوغة بصبغات طبيعية تتمتع بدرجات ثبات عالية ضد العرق والإحتكاك والغسيل والضوء.

رابعاً: الإجابة على التساؤل الرابع والذي ينص على " ما تأثير الصبغات الطبيعية والصناعية على الخصائص الأيكولوجية (البيئية) لأقمشة التريكو قيد البحث؟"

للإجابة على هذا التساؤل تم اجراء الإختبارات التالية، مع إستخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للنتائج التي تم الحصول عليها:

١- تحديد قيمة الأس الهيدروجيني pH-Value.


٢- الكشف عن الفورمالدهيد (Formaldehyde (PPM)

٣- تقدير المعادن الثقيلة (Extractable heavy metals (ppm).

١. تحديد قيمة الأس الهيدروجيني pH-Value.

جدول (٣١): قيمة الأس الهيدروجيني لأقمشة التريكو المصبوغة بصبغات طبيعية، وصناعية

الحدود الآمنة	متوسط الأس الهيدروجيني ± الانحراف المعياري	الأس الهيدروجيني					العينات
		القراءة الخامسة	القراءة الرابعة	القراءة الثالثة	القراءة الثانية	القراءة الأولى	
٧.٥ - ٤	٠.١٠٢±٦.٢٥٨	٦.٣٤	٦.٣١	٦.٣٣	٦.١٠	٦.٢١	أصفر (ط)
	٠.٠٣٢±٦.٣٩٠	٦.٤٢	٦.٣٤	٦.٤٠	٦.٣٨	٦.٤١	أحمر (ط)
	٠.٠٦٦±٦.٤١٦	٦.٣٤	٦.٣٦	٦.٤٣	٦.٤٥	٦.٥٠	أسود (ط)
	٠.٢٣٦±٧.٦٣٦	٧.٦٧	٧.٦	٧.٥٦	٧.٣٥	٨.٠	أصفر (ص)
	٠.٣٤٨±٧.٨٣٢	٧.٦٦	٧.٦٠	٧.٥٠	٨.٣	٨.١	أحمر (ص)
	٠.٢٣٠±٨.٥٤٠	٨.٩	٨.٦	٨.٤	٨.٣	٨.٥	أسود (ص)



شكل (٨): قيمة الأس الهيدروجيني لأقمشة التريكو المصبوغة بصبغات طبيعية، وصناعية

ويلاحظ من جدول (٣١)، شكل (٨) التالي:

الصبغات الطبيعية: يتضح من الجدول السابق أن جميع الصبغات الطبيعية (الأصفر، الأحمر، الأسود) تقع في الحدود المسموح بها حيث بلغت قيمة متوسط الأس الهيدروجيني والانحراف المعياري لقيمة الأس الهيدروجيني للصبغات الطبيعية (الأصفر، الأحمر، الأسود) على التوالي (٠.١٠٢±٦.٢٥٨، ٠.٠٣٢±٦.٣٩٠، ٠.٠٦٦±٦.٤١٦) وجميعها تتجه إلي المدى القلوي وهي في الحدود الآمنة.

الصبغات الصناعية: يتضح من الجدول السابق أن جميع الصبغات الصناعية (الأصفر، الأحمر، الأسود) تقع في الحدود غير المسموح بها حيث بلغت قيمة متوسط الأس الهيدروجيني

والانحراف المعياري لقيمة الأس الهيدروجيني لصبغات الصناعية (الأصفر، الأحمر، الأسود) على التوالي (0.236 ± 7.636, 0.348 ± 7.832, 0.540 ± 8.230).

وتشير (Rosa, J. M,etal(2019) إلى أنه من السهل جداً ضبط الأس الهيدروجيني ليكون في الحدود المسموح بها ويؤكد Muthu, S. S.(2020) علي أن زيادة نسبة القلوية عن الحدود المسموح بها تسبب حساسية أو احتراق للجلد.

٢. الكشف عن الفورمالدهيد (PPM) Formaldehyde

جدول (٣٢) الكشف عن الفورمالدهيد لأقمشة التريكو المصبوغة بصبغات طبيعية، وصناعية

الحدود الآمنة	Formaldehyde (PPm) (الفورمالدهايد)	العينات	
n d= not detected	n d	أصفر (ط)	الصبغات الطبيعية
	n d	أحمر (ط)	
	n d	أسود (ط)	
	n d	أصفر (ص)	الصبغات الصناعية
	Positive	أحمر (ص)	
	Positive	أسود (ص)	

يلاحظ من جدول (٣٢) التالي:

الأقمشة المصبوغة بالصبغات الطبيعية

لقد أوضحت النتائج أن جميع العينات المصبوغة بالصبغات الطبيعية (الأصفر، الأحمر، الأسود) خالية تماماً من الفورمالدهيد أي تقع في الحدود الآمنة في النسب المسموح بها.

الأقمشة المصبوغة بالصبغات الصناعية

- اللون الأصفر: لقد أوضحت النتائج أن الأقمشة المصبوغة باللون الأصفر للصبغة الصناعية خالية تماماً من الفورمالدهيد أي تقع في الحدود الآمنة في النسب المسموح بها.

- اللون الأحمر: لقد أوضحت النتائج أن الأقمشة المصبوغة باللون الأحمر للصبغة الصناعية تعدت الحدود الآمنة في النسب المسموح بها.

- اللون الأسود: لقد أوضحت النتائج أن الأقمشة المصبوغة باللون الأسود للصبغة الصناعية تعدت الحدود الآمنة في النسب المسموح بها.

أوضح (Csorba, L. M.(2019) بأن المصانع تقوم بمعالجة الأقمشة النسيجية بمنتجات اليوريا فورمالدهايد حيث تمنحها خصائص تشطيب سهلة العناية مثل الإستاتيكية،

ومقاومة التجاعيد، ومقاومة الانكماش، ومقاومة المياه، ومقاومة العفن الفطري وثبات اللون، كما يؤدي التعرض لمستويات منخفضة من الفورمالدهيد إلى تهيج العينين والأنف والحلق ويمكن أن يسبب الحساسية التي تؤثر على الجلد والرئتين، كما يؤدي التعرض العالي إلى تقلصات الحلق وتراكم السوائل في الرئتين، مما يؤدي إلى الوفاة، يمكن أن يؤدي التلامس مع هذه المادة أيضاً إلى حدوث حروق شديدة في العين والجلد مع تلف دائم كما تصنف الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) الفورمالديهايد على أنه مادة مسرطنة للإنسان

٣. تقدير المعادن الثقيلة (PPM) Heavy metals

قد تم الكشف عن كلاً من الرصاص، الكاديوم، النيكل، الكوبلت والنحاس مقدراً كجزء في المليون في الأقمشة وأيضاً الكشف عن الكاديوم الكلي والرصاص الكلي.

جدول (٣٣) المعادن الثقيلة لأقمشة التريكو المصبوغة بصبغات طبيعية، وصناعية

الحدود الآمنة	الصبغات الصناعية			الصبغات الطبيعية			(المعادن الثقيلة) Extractable heavy metals (ppm)
	أسود (ص)	أحمر (ص)	أصفر (ص)	أسود (ط)	أحمر (ط)	أصفر (ط)	
0.2 ppm	n d	n d	n d	n d	n d	n d	Lead (pb) – (الرصاص)
0.1ppm	n d	n d	n d	n d	n d	n d	– cadmium (Cd) (الكاديوم)
1 ppm	2	1.3	n d	n d	n d	n d	Nickel (Ni) – (النيكل)
0.1ppm	n d	n d	n d	n d	n d	n d	Cobalt (Co) – (الكوبلت)
25.0ppm	30.0	40.0	n d	n d	n d	n d	Copper (CU) – (النحاس)
50.0 ppm	60.3	55.3	n d	n d	n d	n d	– Total cadmium content in surface coating (الإختبار الكمي للكاديوم الكلي)
90.0 ppm	99.2	91.5	n d	n d	n d	n d	– Total lead content in surface coating CPSC16 CFR 1303 (الإختبار الكمي للرصاص الكلي)

يتضح من جدول (٣٣) الآتي :

الأقمشة المصبوغة بالصبغات الطبيعية

أوضحت النتائج أن جميع العينات المصبوغة بالصبغات الطبيعية (الأصفر، الأحمر، الأسود) تقع في الحدود الأمنية في النسب المسموح بها لجميع المعادن الثقيلة التي تم الكشف عنها والمتمثلة في الرصاص ، الكاديوم ، النيكل ، الكوبلت ، والنحاس ، وأيضاً الكشف عن الكاديوم الكلي والرصاص الكلي.

تتفق تلك النتائج مع نتائج دراسة (Moe, T. T,etal.(2019) والتي أكدت على أن الأقمشة المصبوغة بالصبغات الطبيعية تكون آمنة تماماً وخالية من المعادن الثقيلة .

الأقمشة المصبوغة بالصبغات الصناعية

- اللون الأصفر: أوضحت النتائج أن الأقمشة المصبوغة باللون الأصفر للصبغة الصناعية تقع في الحدود الأمنية في النسب المسموح بها لجميع المعادن الثقيلة التي تم الكشف عنها والمتمثلة في الرصاص ، الكاديوم ، النيكل ، الكوبلت ، والنحاس ، وأيضاً الكشف عن الكاديوم الكلي والرصاص الكلي .

- اللون الأحمر: أوضحت النتائج أن الأقمشة المصبوغة باللون الأحمر للصبغة الصناعية خالية تماماً من الرصاص والكاديوم والكوبلت أي تقع في الحدود الأمنية في النسب المسموح بها بينما تعدت الحدود الأمنية في النسب المسموح بها في كلاً من النيكل والنحاس حيث وجدت في الأقمشة بتركيز (٤٠،١،٣) على التوالي كما أوضحت النتائج أن الأقمشة المصبوغة باللون الأحمر للصبغة الصناعية قد تعدت الحدود الأمنية في النسب المسموح بها في الكاديوم الكلي والرصاص الكلي حيث وجدت في الأقمشة بتركيز (٩١.٥، ٥٥.٣) على التوالي.

- اللون الأسود: أوضحت النتائج أن الأقمشة المصبوغة باللون الأسود للصبغة الصناعية خالية تماماً من الرصاص والكاديوم والكوبلت أي تقع في الحدود الأمنية في النسب المسموح بها بينما تعدت الحدود الأمنية في النسب المسموح بها في كلاً من النيكل والنحاس حيث وجدت في الأقمشة بتركيز (٣٠، ٢) على التوالي كما أوضحت النتائج أن الأقمشة المصبوغة باللون الأسود للصبغة الصناعية قد تعدت الحدود الأمنية في النسب المسموح بها في الكاديوم الكلي والرصاص الكلي حيث وجدت في الأقمشة بتركيز (٩٩.٢ ، ٦٠.٣) على التوالي ، وبالتالي تصبح الأقمشة غير صالحة للإرتداء حيث أن الكاديوم الكلي والرصاص الكلي يسببان خطراً علي صحة الإنسان .

أظهرت كثير من الدراسات التأثيرات الضارة للمعادن الثقيلة على البيئة والتربة ففي دراسة أجراها Osborne, W. J Reddy, S.,(2020) تهدف إلي تقييم الآثار المحتملة لملوثات نسيجية مختارة على النظام البيئي المائي، وأسفرت نتائج البحث عن أن جميع أصباغ النسيج الصناعية والنفائيات السائلة تميزت بوجود معادن ثقيلة سائدة مثل الكاديوم والكروم والرصاص والزرنيخ والزنك والتي تؤثر على التربة ونمو النباتات وبالتالي تؤثر على صحة الإنسان.

أظهرت الدراسات أيضاً مخاطر المعادن الثقيلة على صحة الإنسان، ففي دراسة أجراها Olawoyin, R,etal.(2012) تهدف إلي إجراء تحليل لنوعية التربة في منطقة دلتا النيجر (NDA) لتحديد شدة تلوث التربة الناتج من استخدام الصبغات الصناعية، وأسفرت نتائج البحث عن العثور على مستويات كبيرة من التلوث تشير إلى مستويات مرتفعة من المعادن الثقيلة للعينات الخاضعة للرقابة في المناطق والتي بدورها تسبب الإصابة بالسرطان.

ومما سبق توضح النتائج أن:-

- الصبغات الصناعية تحتوي علي بعض المعادن الثقيلة بنسب تتعدى الحدود الآمنة تهدد حياة الإنسان بالخطرالذي قد يؤدي بها إلي الوفاة.

- الصبغات الطبيعية هي صبغات آمنة على البيئة والإنسان.

التأكد من صحة الفرض الرابع والذي ينص علي "توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب درجات الخصائص الايكولوجيه (البيئية) لأقمشة التريكو المصبوغة بالصبغات الطبيعية، والصناعية."

ولإختبار صحة هذا الفرض تم استخدام تقدير متوسط الرتب ومجموع الرتب لحساب دلالة الفروق بين متوسطات رتب درجات الأس الهيدروجيني لكل من لأقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بصبغات طبيعية، وصناعية ويوضح جدول (٣٤) متوسط الرتب ومجموع الرتب ودلالة الفروق لقيمة الاس الهيدروجيني لأقمشة التريكو غير المصبوغة، والمصبوغة بصبغات طبيعية، وصناعية.

جدول (٣٤) متوسط الرتب ومجموع الرتب ودلالة الفروق لقيمة الاس الهيدروجيني لأقمشة التريكو المصبوغة بصبغات طبيعية، وصناعية

دلالة الفروق	Z	U	مجموع الرتب	متوسط الرتب	م ± ع	الأس الهيدروجيني					العينات		
						القراءة الأولى	القراءة الثانية	القراءة الثالثة	القراءة الرابعة	القراءة الخامسة			
٠.٠١	٠.٤.٦٧٠	٠	١٢٠	٨	٠.١٠٢±٦.٢٥٨	٦.٣٤	٦.٣١	٦.٣٣	٦.١٠	٦.٢١	أصفر (ط)	الصبغات الطبيعية	
					٠.٠٣٢±٦.٣٩٠	٦.٤٢	٦.٣٤	٦.٤٠	٦.٣٨	٦.٤١	أحمر (ط)		
					٠.٠٦٦±٦.٤١٦	٦.٣٤	٦.٣٦	٦.٤٣	٦.٤٥	٦.٥٠	أسود (ط)		
			٣٤٥	٢٣	٠.٢٣٦±٧.٦٣٦	٧.٦٧	٧.٦	٧.٥٦	٧.٣٥	٨.٠	أصفر (ص)		الصبغات الصناعية
					٠.٣٤٨±٧.٨٣٢	٧.٦٦	٧.٦٠	٧.٥٠	٨.٣	٨.١	أحمر (ص)		
					٠.٢٣٠±٨.٥٤٠	٨.٩	٨.٦	٨.٤	٨.٣	٨.٥	أسود (ص)		

يوضح جدول (٣٤) أنه :

توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠.٠١) بين متوسطات رتب درجات الأس الهيدروجيني لأقمشة التريكو ذات الصبغات الطبيعية والصناعية لصالح أقمشة التريكو ذات الصبغات الصناعية.

ويتضح من تلك النتائج ثبات صحة الفرض الرابع.

التوصيات

في ضوء نتائج البحث أمكن وضع مجموعة من التوصيات والمقترحات نوضحها فيما يلي:

- ١- إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول الصبغات الطبيعية وكيفية إستخلاصها وتأثيرها علي صناعة الملابس والمنسوجات في جمهورية مصر العربية.
- ٢- تشديد الرقابة في مصانع الملابس والنسيج بالفحص الجيد لها والتأكد من أن جميع الصبغات المستخدمه تقع في الحدود الآمنة.

- ٣- إدراج أهمية استخدام الصبغات الطبيعية وأنواعها ومصادرها ومميزاتها ضمن المناهج الخاصة بمجالات دراسة الملابس المختلفة سواء بالمدارس أو الجامعات .
- ٤- الإهتمام بنشر الثقافة البيئية عن طريق وسائل الإعلام وذلك من خلال المواد الإعلامية المختلفة وذلك لرفع درجة الوعي البيئي لدى جميع أفراد المجتمع .
- ٥- وضع معايير ومحددات بيئية قومية تراعى فيها صباغة الملابس بإستخدام صبغات آمنة على البيئة والإنسان.

المراجع العربية :

- السيده خيري عفيفي السيد النحراوي . (٢٠١٩): "تأثير التراكيب البنائية المختلفة لأقمشة التريكو القطنية المخلوطة على خواص الأداء الوظيفي للملابس الرياضية". مجلة البحوث في مجالات التربية النوعية- ع٢٢ - ١ - ٣٨.
- غادة محمد الصياد ، فيروز أبو الفتوح الجمل ، رغدة ربيع الشرباصي (٢٠١٨): "تأثير معامل البرم على كفاءة ماكينات تريكو اللحمة والخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة " - مجلة الفنون والعلوم التطبيقية- المجلد ٥- العدد ٢- ص ١٠٣-١٢٢.
- آمال أحمد محمد ،سكينة أمين محمود السيد (٢٠١٩) : "إمكانية تحسين بعض الخواص الوظيفية للأقمشة الصوفية بصباغتها بمستخلصات قشر البرتقال المتوافقة بيئياً " - المؤتمر السنوي العربي الرابع عشر - الدولي الحادي عشر: التعليم النوعي وتطوير القدرة التنافسية والمعلوماتية للبحث العلمي في مصر والوطن العربي - رؤى مستقبلية - المجلد ١-ص ٤٦٩-٤٤٧.
- أمنية فيصل عبده المرشد ،شيراز عبدالرازق عمار (٢٠٢١) : "أثر برنامج الترموكرومية على الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة ملابس أطفال في مرحلة المهد طبقاً للمواصفات القياسية الدولية " - المجلة الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية - العدد ١٨ - ص٢٢٨-٢٥٠
- بلال عبد الوهاب الرفاعي (٢٠١٦) : " كيمياء وتقنيات الصباغة والطباعة النسيجية " - الكيمياء العربي للنشر -جامعة دمشق - الجمهورية السورية العربية.
- رشا عباس محمد متولى الجوهري (٢٠١١): " تأثير المثبتات على ثبات بعض الخواص للأقمشة المصبوغة بصبغات آمنة بيئياً " - مجلة بحوث التربية النوعية - العدد ٢٣ - ص ٥٣٨-٥٦٤.

- سوسن عبد اللطيف رزق، بهاء الدين إسماعيل رأفت، مدحت محمد حسين أبو هشيمة، عمرو أحمد عباس محمد (٢٠١٦): "مقارنة بين معايير جودة الملابس الداخلية الرجالي قارنة بين معايير جودة الملابس الداخلية الرجالي المصنعة من الأقمشة التريكو القطنية (السداء - الدائري) واقتصاديات إنتاجهم - مجلة بحوث التربية النوعية - العدد ٤٢ - ص ٨٤٦-٨٨٨.
- سونيا محمد شيبون (٢٠١٦): "تأثير عمليات العناية على بعض الخصائص الميكانيكية والكيميائية لأقمشة التريكو السليلوزية - مجلة الاسكندرية للعلوم الزراعية - المجلد ٦١ - العدد ٤ - ص ٤٠٧-٤١٨ .
- عواطف بهيج، رحاب جمعة (٢٠١٣): "دراسة تأثير خلط الصبغات الطبيعية والحصول على درجات لونية مختلفة للأقمشة المصبوغة الصديقة للبيئة " - مجلة علوم وفنون ، دراسات وبحوث - المجلد ٢٥ - العدد ٣ - ص ٢٣-٤٥.
- عواطف بهيج محمد إبراهيم (٢٠١٤): "تحسين الخواص الأدائية والبيئية لأقمشة الدك المنسوجة ذات الإستخدامات الخاصة"-مجلة التصميم الدولية - المجلد ٦ - العدد ١ - ٢٦٩-٢٨٤.
- منال البكري المتولى (٢٠١٠): "دراسة تأثير قطر ماكينة التريكو الدائرية على بعض خواص أقمشة (السنجل جيرسى) " - مجلة علوم وفنون، دراسات وبحوث - المجلد ٢٢ - عدد ٢ - ص ٣٣-٥١.
- نهى محمد عبده السيد ، فوزى سعيد شريف (٢٠٢١): "الاستفادة من الصبغة الطبيعية المستخلصة من نبات التمر الهندي في صباغة أقمشة التريكو المستخدمة في عمل ملابس الأطفال " - مجلة البحوث فى مجالات التربية النوعية - المجلد ٧ - العدد ٣٥ - ص ١٦٧٩-١٧١٧.
- نهى محمد عبده السيد ، أحمد رمزي أحمد عطا الله (٢٠١٦): "تأثير معالجة أقمشة الملابس المنزلية السليلوزية بمواد آمنة بيئيا على خواص الثبات للصبغة الطبيعية"- مجلة كلية الإقتصاد المنزلى - المجلد ٢٦ - العدد ١ - ص ١-١٨.
- نورا حسن العدوى (٢٠١٤): "تأثير صباغة أقمشة أعطية الرأس ببعض الصبغات الطبيعية علي الحماية من الأشعة فوق البنفسجية " - مجلة بحوث التربية النوعية - العدد ٣٥ - ص ١٠٠٨-١٠٣٤.

- هانى سمان (٢٠١٦): " تحضير أصبغة آزو كوماين وإستخدامها في صباغة الألياف النسيجية المختلفة " - رسالة ماجستير (غير منشورة) - قسم الكيمياء - كلية العلوم - جامعة حلب .

- هدى محمد شروف (٢٠١٩): "دراسة تجهيز أقمشة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية " - رسالة ماجستير - قسم هندسة الغزل والنسيج - كلية الهندسة الكيميائية والبتروولية - جامعة البعث - الجمهورية العربية السورية.

المراجع الأجنبية :

- Alebeid,O.K.,&Zhao,T.(2017). An Eco Friendly Dyeing of Cotton Fabric using Henna Extract. International Journal of Advances in Science Engineering and Technology,5(4), 2321 –8991.
- Balali-Mood, M., Naseri, K., Tahergorabi, Z., Khazdair, M. R., & Sadeghi, M. (2021). Toxic mechanisms of five heavy metals: mercury, lead, chromium, cadmium, and arsenic. Frontiers in pharmacology, 12, 1-19,643972.
- Chandra G. S., & Nandan Tripathi, Y. (2017). Potential of long non-coding RNAs in cancer patients: from biomarkers to therapeutic targets. *International journal of cancer*, 140(9), 1955-1967.
- Csorba, L. M. (2019). Attitude, Knowledge and Behavior of Romanian Consumers Regarding the Impact of Textile Industry on Human Health and the Environment. *Economic Alternatives*, (3), 394-411.
- Huh, M. W. (2012). Mechanical properties and surface morphology of cotton fabrics dyed with persimmon juice. *Textile Coloration and Finishing*, 24(4), 296-304.
- Islam, K., Hossain, I., Islam, A., & Shaha, R. (2022). Effect of Functional groups of Reactive dyes on the Dyeing Properties of Cotton Knit fabric. Research Square.
- Islam, K., Hossain, I., Islam, A., & Shaha, R. (2022). Effect of Functional groups of Reactive dyes on the Dyeing Properties of Cotton Knit fabric. Research Square.
- Khanam .N.J,Swati .S.S, Maliha .M, Pritha.N.M.(2022). Comparison of Physical Properties between Grey and Dyed Knitted Fabric. *European Scientific Journal*, ESJ, 18 (17), 235-244.

- Kim, T. H., Kim, J. H., Le Kim, M. D., Suh, W. D., Kim, J. E., Yeon, H. J., & Jo, G. H. (2020). Exposure assessment and safe intake guidelines for heavy metals in consumed fishery products in the Republic of Korea. *Environmental Science and Pollution Research*, 27(26), 33042-33051.
- Manzoor, J., & Sharma, M. (2020). Impact of textile dyes on human health and environment. IGI Global.
- Moe, T. T., Mon, Z. C. S., Shwe, H. H., & Myint, A. A. (2019). Characterization and Application of Natural Dye Extracted from Rinds of Pomegranate (*Punica granatum* L). *IEEE-SEM*, 7(8), 7-12.
- Mongkholrattanasit, R., Klaichoi, C., Rungruangkitkrai, N., Vuthiganond, N., & Nakpathom, M. (2021). Eco-Printing on cotton fabric with natural indigo dye using wild taro corms as a new thickening agent. *Journal of Natural Fibers*, 1-16.
- Mongkholrattanasit, R., Klaichoi, C., Rungruangkitkrai, N., Vuthiganond, N., & Nakpathom, M. (2021). Eco-Printing on cotton fabric with natural indigo dye using wild taro corms as a new thickening agent. *Journal of Natural Fibers*, 1-16.
- Muthu, S. S. (2020). *Assessing the environmental impact of textiles and the clothing supply chain*. Woodhead publishing.
- Olawoyin, R., Oyewole, S. A., & Grayson, R. L. (2012). Potential risk effect from elevated levels of soil heavy metals on human health in the Niger delta. *Ecotoxicology and environmental safety*, 85, 120-130.
- Reddy, S., & Osborne, J. W. (2020). Biodegradation and biosorption of Reactive Red 120 dye by immobilized *Pseudomonas guariconensis*: Kinetic and toxicity study. *Water Environment Research*, 92(8), 1230-1241.
- Reddy, S., & Osborne, J. W. (2020). Biodegradation and biosorption of Reactive Red 120 dye by immobilized *Pseudomonas guariconensis*: Kinetic and toxicity study. *Water Environment Research*, 92(8), 1230-1241.
- Roque, F., Diaz, K., Ancco, M., Delgado, D., & Tejada, K. (2018). Biodepuration of domestic sewage, textile effluents and acid mine drainage using starch-based xerogel from recycled potato peels. *Water Science and Technology*, 77(5), 1250-1261.
- Rosa, J. M., Garcia, V. S., Boiani, N. F., Melo, C. G., Pereira, M. C., & Borrely, S. I. (2019). Toxicity and environmental impacts approached in the dyeing of polyamide, polyester and cotton knits. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 7(2), 102973.

- Sakib, A., Islam, T., Ahmed, M., Karim, M. R., & Hossen, M. R. (2017). A comparative study on effect of shade depth on various properties of cotton knitted fabric dyed with reactive dyes. *Int. J. Cloth. Sci. Technol.*, 4(1), 12-16.
- Schrank, V., Beer, M., Beckers, M., & Gries, T. (2017). Polymer-optical fibre (POF) integration into textile fabric structures. In *Polymer optical fibres*. Woodhead Publishing.
- Yaghoubian, Y., Siadat, S. A., Moradi Telavat, M. R., Pirdashti, H., & Yaghoubian, I. (2019). Bio-removal of cadmium from aqueous solutions by filamentous fungi: *Trichoderma* spp. And *Piriformospora indica*. *Environmental Science and Pollution Research*, 26(8), 7863-7872.
- Ivanovska, A., Reljic, M., Kostic, M., Asanovic, K., & Mangovska, B. (2021). Air permeability and water vapor resistance of differently finished cotton and cotton/elastane single jersey knitted fabrics. *Journal of Natural Fibers*, 1-13.
- Lellis, B., Fávaro-Polonio, C. Z., Pamphile, J. A., & Polonio, J. C. (2019). Effects of textile dyes on health and the environment and bioremediation potential of living organisms. *Biotechnology Research and Innovation*, 3(2), 275-290.
- Priyanka, R. (2021). A Study on Natural Dyes Extracted from *Eichhornia crassipes* and *Thespesia populnea* Flowers on the Functional and Physical Properties. *Journal of Natural Fibers*, 1-10.
- Shahid, M., & Mohammad, F. (2013). Recent advancements in natural dye applications: a review. *Journal of cleaner production*, 53, 310-331.
- Strużyńska, L., Dąbrowska-Bouta, B., Koza, K., & Sulkowski, G. (2007). Inflammation-like glial response in lead-exposed immature rat brain. *Toxicological sciences*, 95(1), 156-162.